

บทที่ 6

อภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของการนำโลหะเก่ามาเรียนใช้รื้า และอัตราส่วนผสมระหว่างโลหะเก่ากับโลหะใหม่ที่มีต่อผลสมบัติของโลหะที่เกี่ยงได้ โดยในเบื้องต้นได้วิเคราะห์ผลการวัดค่ากอลลัมบาร์ดี 4 อย่างเบรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามข้อกำหนดที่ 14 ของสมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา และเบรียบเทียบกับค่ากอลลัมบาร์ดีของกลุ่มควบคุมที่เป็นโลหะใหม่ล้วน เพื่อศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของกอลลัมบาร์ดีในภาพรวมเมื่อได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งสอง จากนั้นจึงวิเคราะห์ในรายละเอียดถึงอิทธิพลของแต่ละปัจจัยรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสอง ซึ่งจะได้ความชัดเจนมากขึ้นในการอธิบายถึงผลของการนำโลหะเก่ามาเรียนใช้รื้าที่มีต่อผลสมบัติของโลหะผสมโดยตลอดโดยเมื่อมัน

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า เนพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างโลหะเก่าร้อยละ 25 กับโลหะใหม่ร้อยละ 75 โดยที่โลหะเก่าผ่านการเรียนใช้รื้า 1 ครั้งเท่านั้นที่มีกอลลัมบาร์ดีฝ่าแน่นอกจากตัวอย่างที่ 14 ของสมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ในขณะที่กลุ่มนี้มีกอลลัมบาร์ดีอย่างน้อย 1 อย่างที่ไม่ฝ่าแน่น์ และเมื่อเบรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างเดียว เช่นกันที่มีกอลลัมบาร์ดีแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 จากส่วนที่ได้ว่า อัตราส่วนผสมระหว่างโลหะเก่าร้อยละ 25 กับโลหะใหม่ร้อยละ 75 โดยที่โลหะเก่าผ่านการเรียนใช้รื้า 1 ครั้งเท่านั้นที่มีกอลลัมบาร์ดีไม่ต่างจากโลหะใหม่หรือไม่มีผลให้กอลลัมบาร์ดีของโลหะที่เกี่ยงได้ต้องลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งน่าจะหมายความว่าหัวรับใช้ทำโครงสร้างพื้นปลอมบางส่วนถูกได้

ผลดังกล่าวมีความชัดแย้งกับผลจากการศึกษาของ Hesby et al. (1980) ซึ่งพบว่าการเรียนใช้โลหะเก่ารื้า 4 ครั้งโดยไม่ผสมโลหะใหม่นั้นไม่มีผลต่อความทนแรงดึง ระยะของการยืดตัวและความแข็งผิวอุคเกลล์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อเบรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 4 ครั้งโดยใช้สถิติ Student's T-test การศึกษานี้ได้ค่าความทนแรงดึงของตัวอย่างต่างกันกว่ามาตรฐานตามข้อกำหนดที่ 14 ของสมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาถึงเกือบ

ครึ่งหนึ่ง ซึ่ง Hesby et al. (1980) แสดงความเห็นว่าอาจเป็นผลจากขนาดที่แตกต่างกันมากระหว่างแกนค้างูเทกับชิ้นตัวอย่าง ทำให้มีความเค้นสัมบูรณ์แกนของชิ้นตัวอย่างระหว่างที่โลหะเย็นตัว โดยมันใจกว่ามิใช่ผลจากการลดลงโลหะช้า และกลสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนครั้งในการเก็บน้ำโลหะแตกต่างกันนั้นอาจเกี่ยวข้องกับพูพูนหรือฟองอากาศในชิ้นตัวอย่าง การศึกษานี้มีข้อควรพิจารณาหลายประการซึ่งน่าจะมีผลต่อผลการศึกษาที่ได้ เช่นการขาดชั้นกำหนดที่เป็นเกณฑ์ในการคัดตัวอย่างออก (exclusion criteria) การเบรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่มด้วยสถิติ Student's T-test ซึ่งจะต้องเบรียบเทียบและทดสอบสมมติฐานถึง 6 ครั้ง แต่ละครั้งกำหนดระดับความมั่นยึดสำคัญเป็น 0.05 ทำให้โอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนในลักษณะที่ปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ในขณะที่สมมติฐานศูนย์นั้นถูกต้องรวมทั้งถึง 0.30 ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบจึงเหลืออยู่เพียงร้อยละ 70 จากร้อยละ 95 ที่ตั้งไว้ หากทดสอบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกแบบทางเดียวตามด้วยการทดสอบเบรียบเทียบภายหลัง (Post-hoc contrast) จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ผลการวิจัยยังมีความชัดเจนกับผลการศึกษาโดย Nelson et al. ในปี 1986 ซึ่งพบว่าสามารถเก็บน้ำโลหะเก่าช้าที่ค้างูก็ได้หากผสมโลหะใหม่ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานในคลินิก กลสมบัติ และโครงสร้างจุดภาคของโลหะที่เหลืออยู่ได้ ผลการศึกษาของ Nelson et al. (1986) มีได้แสดงค่าเป็นตัวเลขแต่แสดงผลในรูปของแผนภูมิเส้นซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทันแรงดึงและระยะของการยืดตัว ซึ่งน่าจะเป็นผลจากจำนวนตัวอย่างมีน้อยเกินไปเพียงแค่ 4 ตัวอย่างต่อกลุ่ม ความเบี่ยงเบนของข้อมูลทำให้ค่าเฉลี่ยของกลสมบัติส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดที่ 14 ของสมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าตัวอย่างบางชิ้นในกลุ่มมีกลสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ตาม นอกจากนี้การสรุปผลมิได้เบรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ อาศัยเพียงการประเมินค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากตัวอย่างแต่ละรุ่นเบรียบเทียบกันแล้วไม่พบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงกลสมบัติที่เป็นรูปแบบແນื่องแท่นนั้น ทั้งๆที่ผลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่มีค่าเพิ่มขึ้นและลดลง บทสรุปดังกล่าว จึงมีความชัดเจนน้อยมาก และแตกต่างจากเกรียงครั้งนี้ซึ่งพบว่าการเก็บน้ำโลหะเก่าช้ามีผลอย่างมากต่อความทันแรงดึงและระยะของการยืดตัวของโลหะที่เหลืออยู่ได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ผลต่อความเครียดและความแข็งผิวนั้นมีอยู่กว่าและยังไม่แน่ชัด

ในส่วนของการวิเคราะห์อิทธิพลจากอัตราส่วนผสมโลหะเก่ากับโลหะใหม่ และจำนวนครั้งในการเก็บน้ำโลหะเก่าช้าที่มีต่อกลสมบัติของโลหะที่เหลืออยู่ได้นั้น พบร่วมกับปฎิสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยทั้งสองมีผลต่อความทันแต่เดิมและระยะของการยืดตัว ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึงผลจากแต่ละปัจจัยที่แต่ละระดับของอีกปัจจัยหนึ่ง พบร่วมกันส่วนผสมที่มีปริมาณโดยรวมในมีมากและจำนวนครั้งในการเรียนใช้โลหะเก่าซ้ำน้อยครั้ง จะให้ความทันแต่เดิมและระยะของการยืดตัวของโลหะดีกว่าอัตราส่วนผสมที่มีปริมาณโดยรวมในมีน้อยและจำนวนครั้งในการเรียนใช้โลหะเก่าซ้ำมากครั้ง อย่างมีนัยสำคัญ โดยที่อัตราการลดลงของค่าความทันแต่เดิมในแต่ละครั้งที่เรียนใช้โลหะเก่าซ้ำ เมื่อเปรียบเทียบในตัวอย่างที่มีอัตราส่วนผสมโดยหะเก่ากับโลหะใหม่เท่ากัน มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 9.32-29.51 ส่วนอัตราการลดลงของค่าระยะของการยืดตัว ซึ่งพบเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างโลหะเก่าร้อยละ 25 กับโลหะใหม่ร้อยละ 75 มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 33.43-58.05 สำหรับอิทธิพลของปัจจัยทั้งสองที่มีต่อความเครียดและความแข็งผิวนั้นไม่ชัดเจนเท่ากับที่มีต่อความทันแต่เดิมและระยะของการยืดตัว ถึงแม้จะพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มตัวอย่างก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงความเครียดและความแข็งผิว กับอัตราส่วนผสมโดยหะเก่ากับโลหะใหม่และจำนวนครั้งในการเรียนใช้โลหะเก่าซ้ำได้

ในปีค.ศ.1965 Harcourt ได้ศึกษาเกี่ยวกับการหลอมโลหะข้าพบว่าโลหะที่ผ่านการหลอมซ้ำหลายครั้งจะควบคุมอุณหภูมิในการหลอมได้ยากขึ้นซึ่งแสดงถึงความต้านทานของโลหะที่ศึกษาในปีค.ศ. 1962 (Harcourt) ที่พบว่าจำนวนครั้งในการเรหีบงโลหะเก่าซ้ำเป็นสัดส่วนในทางตรงกันข้ามกับคุณสมบัติ มีผลการศึกษาในระยะหลังเกี่ยวกับการเรียนใช้โลหะเก่าซ้ำที่ได้พยายามอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้การนำโลหะเก่าที่ผ่านการเรียนใช้ซ้ำมาเป็นส่วนผสมร่วมกับโลหะใหม่แล้วทำให้กล สมบัติด้อยลง Altay et al. (1990/1991) ได้เสนอแนวคิดว่าการผสมโลหะเก่าทำให้มีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปผสมในโลหะที่จะหลอมและเรหีบง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมโลหะเก่าในปริมาณมากจะอิ่มมิสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ภายในโลหะเก่ามากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการแทรกตัวของออกไซด์ สิ่งปนเปื้อน และเศษวัสดุแบกปูดอมในโลหะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ก็สังผลกระทบให้โลหะหักได้ในกระบวนการการสุ dụngท้ายของผลเสียที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการหลอมโลหะเก่าซ้ำมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในโลหะ ซึ่งผลจะมากขึ้นตามจำนวนครั้งในการหลอมซ้ำ จากตารางที่ 32 ซึ่งเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของธาตุโลหะบางตัวที่เป็นส่วนผสมในโลหะผสมทางทันตกรรม ธาตุโลหะแต่ละชนิดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นแตกต่างกัน โดยในกลุ่มโครงสร้างโลหะผสมซึ่งได้แก่ โคลบอตต์ และโมลิบดีนัมเกิดเร็วกว่าก่อกรุ่มโลหะมีค่าได้แก่ ทอง เงิน และ พลาตินัม

ประกอบกับการที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ (William, 1992) การได้รับความร้อนถึงระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเชิงทางเคมีอย่างรวดเร็ว จึงอาจทำให้มีการสูญเสียธาตุโลหะบางตัวจากสภาพออกซิเดชันหรือจากการระเหย (vaporization) โดยเหตุที่ปริมาณของธาตุที่เป็นองค์ประกอบภายในโลหะผอมหักห้ามที่เป็นองค์ประกอบหลัก เช่น โคบลต์ โครเมียม และที่เป็นองค์ประกอบเสริม เช่น โมลิบดีนัม คาร์บอน ล้านแต่เมื่อผลต่อกลสมบัติของโลหะที่เหวี่ยงได้ (Asgar, Technow and Jacobson, 1980) การลดลงโลหะเข้าสู่จุดที่สามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลสมบัติของโลหะจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุโลหะที่เป็นองค์ประกอบในการเวียนใช้โลหะเข้าและคงเหลือในแต่ละอัตราส่วนผอมหักห้ามเก่ากับโลหะใหม่ ถึงแม้ว่าการผอมหักห้ามอาจมีส่วนช่วยชดเชยธาตุโลหะบางตัวที่ขาดหายไป แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้กลสมบัติของโลหะที่เหวี่ยงได้ดีขึ้นแต่อย่างใด ดังผลที่ได้ในกรณีครั้งนี้ การลดลงโลหะในครั้งแรกจึงนับว่ามีความสำคัญที่สุด เพราะเมื่อผลต่อกลสมบัติของโลหะที่หลอมในครั้งต่อไป

Time (in h) for oxidation to a depth of 0.1 mm at
0.7 T_m in air.

Gold	Infinite
Silver	Very long
Tin	Very long
Platinum	1.8×10^5
Chromium	1600
Nickel	600
Copper	25
Iron	24
Cobalt	7
Titanium	<6
Molybdenum	Very short

ตารางที่ 32 อัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของธาตุโลหะในทางทันตกรรม

(ที่มา William, D. F. Materials science and technology: A comprehensive treatment. vol.14: Medical and dental materials., 1992 p.448)

นอกจากปัญหาดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในโลหะเมื่อผ่านการเวียนใช้ชี้ว่าส่งผลต่อกลสมบัติได้โดยทางอ้อม จากการที่โลหะที่เหวี่ยงได้ยากขึ้นเนื่องจากการไหลลง (metal fluidity) ทำให้เกิดการแยกตัวของโลหะ (metal disconnection) และปาราเกลูเป็นพอง

อาการหรือรูปนูนภายในโลหะหลังจากเย็นตัว ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในการศึกษาของ Hesby et al. (1980) และ Nelson (1982) Lewis (1977a,b,c,d, 1978) ศึกษาพบว่ามีผลต่อการเกิดรูปนูนภายในชิ้นโลหะหนึ่ง ได้แก่ รูปร่างของตัวอย่างซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางในการเย็นตัวของโลหะหลอมเหลว (solidification) (1977a), ขนาดของเนื้าล็อโลหะ, อุณหภูมิของเนื้าล็อโลหะ (1977b), อุณหภูมิที่ใช้ในการหลอมโลหะ, วิธีการหลอมโลหะ (1977c), ชนิดของวัสดุหล่อเนื้าที่เลือกใช้ (1977d), และปริมาณของชาตุโลหะแต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบในโลหะผสม (1978) ปริมาณและคุณลักษณะของชาตุแต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานและองค์ประกอบเสริม มีอิทธิพลต่อปริมาณ การกระเจิง และคุณลักษณะของรูปนูนที่เกิดขึ้นภายในเนื้อโลหะ โดยเกี่ยวข้องกับการเกิดและการโตของเดนไดร์ต (dendrite growth) ซึ่งมีติข่องเดนไดร์ตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรูปแบบของรูปนูนในโลหะอีกต่อหนึ่ง Lewis (1978) เสนอแนวความคิดว่าผลจากชาตุโลหะที่มีต่อรูปแบบของการเกิดรูปนูนนั้นมีความแตกต่างกันตามความร้อนแฝง (latent heat) ของชาตุแต่ละตัวซึ่งมีค่าเฉพาะ, การมีส่วนร่วมในการเกิดสภาพภาวะเย็นตัวยิ่งยาด (super cooling) ของโลหะ, ผลที่ชาตุโลหะมีต่อช่วงของเหลว-ของแข็งของโลหะ (liquidus-solidus intervals) และความสามารถในการละลายตัวของชาตุโลหะ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณลักษณะของชาตุที่เป็นองค์ประกอบในโลหะผสมกับการเกิดรูปนูนในชิ้นโลหะหนึ่ง ซึ่งอาจใช้แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณชาตุโลหะในโลหะผสมเมื่อเทียบใช้โลหะเก่าซึ่งที่เป็นสาเหตุให้กลสมบัติของโลหะที่หนึ่งได้ด้อยลงจากการเกิดฟองอากาศหรือรูปนูนภายในเนื้อโลหะได้

ถึงแม้ว่าในการวิจัยครั้งนี้จะพบปัญหาหนึ่งในโลหะได้ยากขึ้นเมื่อเทียบใช้โลหะเก่าซึ่งมากครั้งขึ้น แต่เมื่อพิจารณาภาพถ่ายรังสีของชิ้นตัวอย่างพบว่ามีเพียง 1 ตัวอย่างจากทั้งหมด 78 ตัวอย่างที่สังเกตเห็นพองจากสภาพภายในได้อย่างชัดเจน ซึ่งได้คัดออกก่อนนำไปทดสอบกับสมบัติปัญหากลสมบัติตัวอย่างโดยแยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ใช้โลหะเก่าในอัตราส่วนมากและผ่านการเทียบใช้โลหะเก่าหลายครั้ง จึงน่าจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุอื่นนอกเหนือจากสาเหตุของฟองอากาศหรือรูปนูน ซึ่งเมื่ออ้างอิงตามรายงานการศึกษาต่างๆ ที่กล่าวมาเบื้องต้น ประเด็นสำคัญน่าจะอยู่ที่การสูญเสียหรือความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของชาตุโลหะบางชนิดในโลหะขณะที่หลอมเข้ากัน ส่งผลโดยตรงต่อกลสมบัติของโลหะที่หนึ่งได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาถึงโครงสร้างทางจุลภาคและการวิเคราะห์องค์ประกอบของชาตุโลหะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและระยะของการยืดตัว รวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับความเครียดและความเย็บผิวของโลหะที่หนึ่งได้

กลสมบัติที่ด้อยลงของโลหะที่ให้ไว้ได้มีน้ำโลหะเก่ามาเรียนใช้ช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทนแรงดึงและระยะเวลาของการยืดตัว ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีค่าลดลงตามปริมาณโลหะเก่าและจำนวนครั้งในการเรียนใช้ที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้โครงสร้างพื้นปломบางส่วนถูกได้ขาดกลสมบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับการทำหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆของโครงสร้าง ความทนแรงดึงที่ลดลงทำให้สูญเสียความแข็งแรงและความสามารถในการด้านทานต่อแรงกดเคี้ยวที่มากจะทำต่อพื้นปломโดยตรง และความด้านทานต่อการหักที่เกิดจากความเด่นสะท้อนภายในโครงสร้าง ขณะที่ระยะเวลาของการยืดตัวที่ลดลงทำให้เกิดปัญหาของไดร์เครอเนอร์ในส่วนของการยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับขนาดความคงด็อกของชิ้นหลัก รวมถึงภัยนตรายต่อพื้นหลักซึ่งอาจได้รับแรงกระทำมากเกินไปในขณะถูกใส่พื้นปлом ดังนั้นการเรียนใช้โลหะเก่าช้า จึงมีผลต่อกลสมบัติของโลหะที่ให้ไว้ได้ โดยมีขอบเขตจำกัดอยู่เพียงแค่อัตราส่วนผสานระหว่างโลหะเก่าร้อยละ 25 กับโลหะใหม่ร้อยละ 75 โดยที่โลหะเก่าผ่านการเรียนใช้ช้า 1 ครั้งเท่านั้น จึงจะไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อกลสมบัติของโครงสร้างโลหะพื้นปломบางส่วนถูกได้

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**