

บทที่ 7

สรุปผลการทดลอง

การวิจัยการปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์ (CIGS) ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ ศึกษาทฤษฎีและวิธีการ เตรียมอุปกรณ์และทำการ หลอมสารปลูกผลึก ตรวจสอบส่วนประกอบของผลึกโดยใช้ EDS ตรวจสอบโครงสร้างโดยใช้ X-ray diffraction ตรวจสอบสมบัติการดูดกลืนแสง ตรวจสอบสภาพด้านทานไฟฟ้า ด้วยวิธี Van der pauw และสภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์ สูดท้ายวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

วิธีการปลูกผลึกคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์ ($\text{CuIn}_{1-x}\text{Ga}_x\text{Se}_2$) โดยที่ x มีค่าประมาณ 0.1 และ 0.2 นี้ประยุกต์ขึ้นมาจากการปลูกผลึก คอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์ (CuInSe_2) ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยวิธีเตรียมแบบ ไดเรกชันลึนัล ฟรีซซิง (directional freezing) โดยเลือกใช้วิธีของบริดจ์แมนแบบแนวนอน (horizontal Bridgman method) ทำการปลูกผลึกขึ้นมาจำนวน 5 หลอด ซึ่งทั้ง 5 หลอดจะต่างกันที่อัตราการเย็นตัวของผลึก โดย CIGS3 ลดอุณหภูมิในอัตรา $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ต่อวัน จนอุณหภูมิถึง $900\text{ }^{\circ}\text{C}$ เปลี่ยนเป็นลดในอัตรา $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ต่อวัน จนถึงอุณหภูมิ $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ แล้วปิดไฟ CIGS10 ลดอุณหภูมิในอัตรา $140\text{ }^{\circ}\text{C}$ ต่อวัน จนอุณหภูมิถึง $950\text{ }^{\circ}\text{C}$ เปลี่ยนเป็นลดในอัตรา $58\text{ }^{\circ}\text{C}$ ต่อวัน จนถึงอุณหภูมิ $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ แล้วปิดไฟ CIGS11 และ CIGS12 ลดเหมือน CIGS10 ส่วน CIGS13 ลดอุณหภูมิในอัตรา $46.7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ต่อวัน จนอุณหภูมิถึง $950\text{ }^{\circ}\text{C}$ เปลี่ยนเป็นลดในอัตรา $58\text{ }^{\circ}\text{C}$ ต่อวัน จนถึงอุณหภูมิ $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ แล้วปิดไฟ กรรมวิธีที่ใช้ปลูกทั้ง 5 หลอดผลึกที่ได้ไม่ติดหลอด แก้วควอทซ์ และในหลอด CIGS3 ที่ x มีค่าประมาณ 0.1 ปราศจากรอยร้าว (crack free) ช่องว่าง (void free) และมีสภาพผิวเรียบมันกว่าหลอดอื่น

ผลึกที่ปลูกได้ทั้งหมดเมื่อวิเคราะห์หาปริมาณของสาร ค่าอัตราส่วนของ $\text{Cu}/(\text{Ga}+\text{In})$ จะมีค่าเพิ่มขึ้นจากส่วนที่เย็นก่อน (first to freeze end) ไปยังส่วนที่เย็นหลัง (last to freeze end) และค่าอัตราส่วนของ $\text{Ga}/(\text{Ga}+\text{In})$ จะมีค่าลดลงจากจุดที่เย็นก่อน ไปยังจุดที่เย็นหลัง โดยผลึก CIGS3 ค่า $\text{Cu}/(\text{Ga}+\text{In})$ ที่จุดที่เย็นก่อนมีค่าประมาณ 0.92 จุดที่เย็นหลังจะมีค่าประมาณ 1.01 และ ค่า $\text{Ga}/(\text{Ga}+\text{In})$ ที่จุดที่เย็นก่อนมีค่าประมาณ 0.12 จุดที่เย็นหลังจะมีค่าประมาณ 0.09

ในการคำนวณหาค่า lattice constant (a, c) ค่า a และ c จะมีค่ามากขึ้นจากปลายที่เย็นก่อนไปยังปลายที่เย็นหลังของแท่งผลึกที่ทำการปลูกทั้ง 5 หลอด โดยผลึก

CIGS3 ค่า a ที่จุดที่เย็นก่อนมีค่าประมาณ 5.74 A จุดที่เย็นหลังจะมีค่าประมาณ 5.76 A และค่า c ที่จุดที่เย็นก่อนมีค่าประมาณ 11.48 A ที่เย็นหลังมีค่าประมาณ 11.54 A

ผลการคำนวณช่องว่างแถบพลังงานของ CIGS ที่ทำการปลูกจะมีค่าช่องว่างแถบพลังงานที่ทำการวัดที่อุณหภูมิห้องจะมากกว่าที่ทำการวัดที่อุณหภูมิต่ำ แต่ค่าที่วัดได้มีค่าน้อยเกินไป เนื่องจากผลึกที่ทำการวัดหนาเกินไป หนาประมาณ 200 ไมครอน โดยถ้าจะให้ค่าที่ถูกต้องจะต้องใช้ผลึกหนาน้อยกว่า 10 ไมครอน เนื่องจาก αd จะต้องมียู่ในระดับประมาณ 1 จึงจะทำให้สมการ $I = I_0 e^{-\alpha d}$ เปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ชนิดการนำไฟฟ้าของผลึก CIGS ทั้ง 5 หลอดเป็นชนิดพี (P - Type) ผลการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าวัดที่อุณหภูมิต่ำค่อนข้างต่ำ โดยมีค่า 0.29 ถึง 13.1 Ohm-cm สภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์มีค่า 6.8 ถึง 51.7 cm²/V.s จากผลการวัดปรากฏการณ์ฮอลล์ของ CIGS3/10 ทำการวัดที่อุณหภูมิต่ำ 100 °K ถึง 327 °K ที่อุณหภูมิต่ำพบว่าสภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์จะเพิ่มขึ้นตามการลดลงของอุณหภูมิ ส่วนความหนาแน่นของพาหะจะลดลงตามการลดลงของอุณหภูมิ จากการคำนวณข้อมูลความหนาแน่นของโฮลพบว่าพลังงานผู้รับมีค่าประมาณ 72.3 meV เมื่อทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์พบว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดจากกลไกการกระเจิงของพาหะอิสระที่แปรไปตามอุณหภูมิของผลึกซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก piezoelectric potential กลไกการกระเจิงแบบนี้เรียกว่า การกระเจิงโดย acoustic phonon scattering

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

การปลูกผลึกสารกึ่งตัวนำ CIGS ครั้งนี้จุดสำคัญที่สุดที่จะทำให้ได้ผลึกที่สมบูรณ์จะขึ้นอยู่กับช่วงการลดอุณหภูมิ และขั้นตอนการดึงเลื่อนหลอดสาร ผลึกสารกึ่งตัวนำที่ได้มีลักษณะแข็งแต่เปราะง่ายมีสีเทาดำ ผิวหน้าที่ไม่สัมผัสกับหลอดแก้วควอทซ์มีลักษณะมันเงาและค่อนข้างเรียบ เมื่อนำมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscope) จะพบว่า บริเวณผิวหน้าเปิดนั้นจะเป็นชั้นๆ ที่เกิดจากการซ้อนกันของระนาบเล็กๆนั่นเองและปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี้

1. มีรอยแยกขนาดเล็ก (microcracks) และขนาดใหญ่ (bulk cracks) รวมทั้งผลึกแฝด (twins) ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิของเตาหลอมลงมาด้วยอัตราเร็วเกินไป

2. ความดันไอ (vapor pressure) ของ Se ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูงกว่า 217 °C รวมทั้งปฏิกิริยาคายความร้อน (exothermic reaction) ระหว่าง In ที่หลอมเหลวกับ Se ในสถานะแก๊ส ซึ่งจะก่อให้เกิดความดันภายในหลอดแก้วควอทซ์ ที่ใช้ปลูกผลึกเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงอุณหภูมิ 220 °C ถึง 320 °C เป็นเหตุให้หลอดแก้วควอทซ์ที่ใช้ปลูกผลึกแตก ในกรณีที่หลอมปิดหลอดแก้วควอทซ์ไม่ดีพอ

3. สารประกอบติดขัดตลอดแก้วควอทซ์ที่ใช้บรรจุ ทำให้ตลอดแก้วควอทซ์แตก ขณะที่ลดอุณหภูมิของเตาหลอมลง
4. ช่องว่าง (voids) มักเกิดขึ้นในเนื้อสารและบริเวณที่สัมผัสกับผิวด้านในของตลอดแก้วควอทซ์
5. สารประกอบที่ได้ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (inhomogeneities)
6. หลอดแก้วควอทซ์เปราะขาวเป็นเนื้อทราย

ข้อเสนอแนะ

1. ในช่วงการลดอุณหภูมิของเตาหลอมลงมาควรลดในอัตราช้าๆ เพื่อป้องกันรอยแยกขนาดเล็ก (microcracks) และขนาดใหญ่ (bulk cracks)
2. การเพิ่มในช่วงอุณหภูมิ 220 °C ถึง 320 °C ควรเพิ่มอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันตลอดแก้วควอทซ์ที่ใช้ปลุกผลึกแตก เนื่องจากความดันไอ (vapor pressure) ของ Se ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูงกว่า 217 °C รวมทั้งปฏิกิริยาคายความร้อน (exothermic reaction) ระหว่าง In ที่หลอมเหลวกับ Se ในสถานะแก๊ส
3. ควรทำความสะอาดตลอดแก้วควอทซ์ให้ดี เพื่อป้องกันสารประกอบติดขัดตลอดแก้วควอทซ์ที่ใช้บรรจุ ทำให้ตลอดแก้วควอทซ์แตกขณะที่ลดอุณหภูมิของเตาหลอมลง
4. ในการโยกเตาต้องให้เตาเอียงอย่างช้าๆ เพื่อให้สารที่หลอมเหลวผสมกันเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneities)
5. ท่อที่จะนำมาทำเตาจะต้องเป็นท่อชนิด มูนไลท์ (moonlight) เพื่อป้องกันตลอดแก้วควอทซ์เปราะขาวเป็นเนื้อทราย เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างท่อของเตา กับ หลอดแก้วควอทซ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย