

ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟัน
จากเครื่องดื่มโคลาในห้องปฏิบัติการ

นางสาวปวีณา คุณนาเมือง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2554
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

THE PROTECTIVE EFFECTS OF DESENSITIZING TOOTHPASTE
AGAINST ENAMEL EROSION BY COLA IN VITRO

Miss Paweena Khunnamuang

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science Program in Pediatric Dentistry

Department of Pediatric Dentistry

Faculty of Dentistry

Chulalongkorn University

Academic Year 2011

Copyright of Chulalongkorn University

ปวีณา คุณณาเมือง : ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลาในห้องปฏิบัติการ. (THE PROTECTIVE EFFECTS OF DESENSITIZING TOOTHPASTE AGAINST ENAMEL EROSION BY COLA IN VITRO). อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รศ.ทญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒน์นานนท์, 46 หน้า.

วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของการทาสีฟันเซนโซดาเยนแบริดรีลฟ ยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลฟ หรือยาสีฟันคอลเกตรยอดนิยม ก่อนหรือหลังแช่โคลาต่อความแข็งแรงผิวเคลือบฟันในห้องปฏิบัติการ **วัสดุและวิธีการ** ใช้ฟันกรามน้อย 20 ซี่ แต่ละซี่ตัดเป็น 4 ชั้น สุ่มเข้ากลุ่มทดลองคือ เซนโซดาเยนแบริดรีลฟ คอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลฟ คอลเกตรยอดนิยม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ทาสีฟัน ทดลอง 2 ตอนคือ ทาสีฟันก่อนแช่โคลาและหลังแช่โคลา ทดสอบความแข็งแรงผิวเคลือบฟัน 5 ช่วงเวลาคือ ก่อนการทดลอง หลังแช่โคลา เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที 60 นาที และ 120 นาที วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ำ ($p < 0.05$) **ผลการศึกษา** ผลการทดลองทั้ง 2 ตอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันทุกกลุ่มมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับหลังแช่โคลา เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ กลุ่มทาเซนโซดาเยนแบริดรีลฟ กลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลฟ กลุ่มทาคอลเกตรยอดนิยม และกลุ่มควบคุมตามลำดับ ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันกลุ่มทาเซนโซดาเยนแบริดรีลฟ และกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลฟไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกับกลุ่มทาคอลเกตรยอดนิยมและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทาคอลเกตรยอดนิยมไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม **สรุป** กลุ่มทาเซนโซดาเยนแบริดรีลฟ และกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลฟ ช่วยป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันและเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันได้ดีกว่ากลุ่มทาคอลเกตรยอดนิยม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ทาสีฟัน โดยกลุ่มทาเซนโซดาเยนแบริดรีลฟป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันและเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันได้ไม่แตกต่างกับกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลฟ กลุ่มทาคอลเกตรยอดนิยมป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันและเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันได้ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม

ภาควิชา.....ทันตกรรมสำหรับเด็ก..... ลายมือชื่อนิสิต.....

สาขาวิชา.....ทันตกรรมสำหรับเด็ก..... ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

ปีการศึกษา...2554.....

5276115732 : MAJOR PEDIATRIC DENTISTRY

KEYWORDS : DENTAL EROSION / DESENSITIZING TOOTHPASTE / ENAMEL
HARDNESS / REMINERALIZATION

PAWEENA KHUNNAMUANG : THE PROTECTIVE EFFECTS OF DESENSITIZING
TOOTHPASTE AGAINST ENAMEL EROSION BY COLA IN VITRO. ADVISOR :
ASSOC.PROF. THIPPAWAN THARAPIWATTANANON, Ph.D., 46 pp.

Objective The purpose of this study was to assess the effect of Sensodyne[®] Rapid Relief, Colgate Sensitive Pro-relief[™] and Colgate regular toothpaste to prevent or reharder enamel erosion by cola. **Materials and methods** Each of the twenty human premolars were cut into 4 pieces and randomly applied with Sensodyne[®] Rapid Relief, Colgate Sensitive Pro-relief[™], Colgate regular and a control group with no treatment. Each toothpaste was applied on the specimens before and after exposed to cola. Enamel hardness was measured at baseline, after being exposed to cola, at 30 minutes, 60 minutes and 120 minutes of storing in artificial saliva. The data were analyzed by one way ANOVA and one way repeated ANOVA ($p < 0.05$). **Results** Both parts of the experiment showed the same trend. The mean enamel hardness in every group after experimental cycle increased compared to after being exposed to cola. The mean enamel hardness of Sensodyne[®] Rapid Relief and Colgate Sensitive Pro-relief[™] groups increase was not different from each other but higher than control group. The mean enamel hardness of Colgate regular toothpaste increased was not different from the control group. **Conclusion** From this in vitro study, we concluded that Sensodyne[®] Rapid Relief and Colgate Sensitive Pro-relief[™] toothpaste had greater benefit in preventing and rehardening enamel erosion than Colgate original toothpaste and control group. Sensodyne[®] Rapid Relief could increase enamel hardness not differently from Colgate Sensitive Pro-relief[™] toothpaste while there was no difference between the enamel hardness increase of Colgate original and control group.

Department :Pediatric Dentistry..... Student's Signature :

Field of Study : ...Pediatric Dentistry... Advisor's Signature :

Academic Year : ..2011.....

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณสถาบันและผู้มีส่วนร่วมให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ดังรายนามต่อไปนี้
รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒน์นานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษา
และข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้
คำแนะนำ ชี้แนะข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์

อาจารย์สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนจริยธรรมให้แก่ข้าพเจ้า

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี

อาจารย์ไพพรรณ พิทยานนท์ ที่ให้คำแนะนำทางสถิติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นสถานที่ให้ความรู้ อบรม
จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ข้าพเจ้า

บิดา มารดา และครอบครัว ที่อบรมสั่งสอนและให้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาตั้งแต่กำเนิด

เพื่อน พี่ น้อง ทันตแพทย์ที่ทำงาน และที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นกำลังใจมาโดยตลอด

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย.....	1
คำถามการวิจัย.....	2
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
สมมติฐานการวิจัย.....	3
คำจำกัดความในการวิจัยและข้อตกลงเบื้องต้น.....	3
คำสำคัญ.....	4
รูปแบบการวิจัย.....	4
กระบวนการที่จะได้พินมาใช้ในการวิจัย.....	4
ข้อจำกัดของการวิจัย.....	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
ผลประโยชน์ทับซ้อน.....	5
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม.....	5
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
คำจำกัดความของพินกร่อน.....	6
สาเหตุของพินกร่อน.....	6
กลไกการเกิดพินกร่อนของเคลือบพิน.....	6
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพินกร่อน.....	7
แนวทางป้องกันการเกิดพินกร่อน.....	10
ยาสีพินลดอาการเสียวพิน.....	11

	หน้า
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบการกร่อนในห้องปฏิบัติการ.....	13
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย.....	17
กลุ่มตัวอย่าง.....	17
ขนาดตัวอย่าง.....	17
ยาสีฟันที่ใช้ในการวิจัย.....	19
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	19
ขั้นตอนดำเนินการวิจัย.....	20
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	22
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	24
ผลต่อความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันชนิดต่างๆ หรือไม่ทาสีฟัน ก่อนแช่โคลา.....	24
ผลต่อความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันชนิดต่างๆ หรือไม่ทาสีฟัน หลังแช่โคลา.....	25
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	26
อภิปรายผลการวิจัย.....	26
สรุปผลการวิจัย.....	29
ข้อเสนอแนะ.....	30
รายการอ้างอิง.....	31
ภาคผนวก.....	39
ภาคผนวก ก ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทำวิจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาเข้า ร่วมโครงการ.....	40
ภาคผนวก ข เอกสารยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย.....	42
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	46

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณตามสูตร.....	18
ตารางที่ 2 การบริหารงานวิจัย.....	22
ตารางที่ 3 งบประมาณ.....	23
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันแต่ละชนิดบนผิว เคลือบฟันก่อนแช่เครื่องดื่มโคลา.....	43
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันแต่ละชนิดบนผิว เคลือบฟันก่อนแช่เครื่องดื่มโคลา.....	44
ตารางที่ 6 ส่วนประกอบของสารที่ใช้ในการทดลอง.....	45

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย.....	3
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดฟันกร่อน.....	8
ภาพที่ 3 แสดงวิธีการวิจัย.....	21
ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันแต่ละชนิดบนผิว เคลือบฟันก่อนแช่เครื่องดื่มโคลา.....	24
ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันแต่ละชนิดบนผิว เคลือบฟันหลังแช่เครื่องดื่มโคลา.....	25

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

ฟันกร่อน (dental erosion) หมายถึงการสูญเสียเนื้อเยื่อแข็งของฟันจากกระบวนการทางเคมี ไม่สัมพันธ์กับเชื้อแบคทีเรียหรือคราบจุลินทรีย์ (1) โดยทั่วไปเกิดจาก 2 ปัจจัยหลักคือปัจจัยภายนอก (extrinsic factor) เช่นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกรด มีการศึกษาจำนวนมากที่รายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดฟันกร่อนและอาหารที่เป็นกรด เช่นน้ำอัดลม น้ำผลไม้ และอาหารเปรี้ยว (2-6) ปัจจัยภายใน (intrinsic factor) เช่นโรคทางระบบที่ทำให้เกิดการอาเจียนเป็นประจำ (7,8) จากการสำรวจพบว่าประชาชนทั่วไปมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกรดสูงขึ้น (9-11) และมีความเสี่ยงในการเกิดฟันกร่อนสูงขึ้นตามไปด้วย (10,11)

วิธีการป้องกันฟันกร่อนคือพยายามหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นกรด และหลีกเลี่ยงการแปรงฟันทันทีหลังจากบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นกรด เนื่องจากเมื่อฟันสัมผัสกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นกรดจะทำให้เกิดการสูญเสียชั้นผิวเคลือบฟัน (enamel) และชั้นบนของผิวเคลือบฟันที่เหลืออยู่มีการสูญเสียแร่ธาตุ (demineralization) ทำให้ความแข็งผิวเคลือบฟันลดลง ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันสึกเหตุขัดถู (abrasion) ได้ง่าย (12,13) จึงมีคำแนะนำว่าไม่ควรแปรงฟันทันทีหลังจากฟันสัมผัสกรด ควรเว้นระยะ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย เพื่อให้เกิดการคืนกลับของแร่ธาตุที่ผิวเคลือบฟัน (12,14,15) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุสู่ตัวฟันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟัน การศึกษาผลของฟลูออไรด์เฉพาะที่ความเข้มข้นสูง เช่นฟลูออไรด์เจล (16) และฟลูออไรด์วาร์นิช (17) พบว่าสามารถช่วยป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟันได้ แต่การใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงมีข้อจำกัดคือ ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ได้เองที่บ้าน ไม่สามารถใช้ได้บ่อย และต้องระมัดระวังการกลืนฟลูออไรด์จนก่อให้เกิดพิษเฉียบพลัน (18) การศึกษาผลของสารละลายยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทั้งชนิดความเข้มข้น 1100 และ 5000 ส่วนในล้านส่วนในการป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟันมีไม่มากและได้ผลขัดแย้งกันอยู่ (19,20) การศึกษาผลของสารละลายยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟัน พบว่าสารลดอาการเสียวฟันบางชนิดให้ผลในการป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟัน (21,22) แต่ในบางชนิดไม่ได้ผล (23) อย่างไรก็ตามการใช้ยาสีฟันในรูปแบบสารละลายอาจมีความยุ่งยากและไม่สะดวกในการปฏิบัติ แต่ยาสีฟันก็ยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการพกพาและสามารถใช้ได้บ่อย

ปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรยาสีฟันลดอาการเสียวฟันหลายชนิดโดยมีส่วนประกอบของสารลดอาการเสียวฟันร่วมกับฟลูออไรด์ เช่นยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว (Colgate Sensitive Pro-Relief™) ซึ่งประกอบด้วยสารลดอาการเสียวฟันคือแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) และเทคโนโลยีโปรอาร์จิน (Pro-Argin™ technology) ร่วมกับฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1450 ส่วนในล้านส่วน การทดลองทางคลินิกสนับสนุนผลในการลดอาการเสียวฟันของยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิวที่ดีกว่ายาสีฟันลดอาการเสียวฟันทั่วไปตามท้องตลาดและยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ (24,25) การทดลองในห้องปฏิบัติการ (in vitro) แสดงให้เห็นว่ายาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิวสามารถอุดกั้นหลุดลอยในเนื้อฟันและต้านทานกรดจากเครื่องดื่มโคลาได้ดีกว่ายาสีฟันที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตหรืออาร์จินินเพียงอย่างเดียว (26) นอกจากนี้ยังมียาสีฟันเซนโซดาเยนเรปิดรีลิว (Sensodyne® Rapid Relief) ซึ่งประกอบด้วยสารลดอาการเสียวฟันคือสตรอนเซียมอะซีเตต (strontium acetate) ร่วมกับฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1040 ส่วนในล้านส่วน การทดลองทางคลินิกพบว่ายาสีฟันเซนโซดาเยนเรปิดรีลิวสามารถลดอาการเสียวฟันได้ดีกว่ายาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว (27,28) การทดลองในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นผลในการอุดกั้นหลุดลอยในเนื้อฟันและยึดติดอยู่บนผิวเนื้อฟันที่ดีกว่ายาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว และดีกว่ากลุ่มควบคุมคือน้ำเปล่า (29) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาที่แสดงถึงประสิทธิภาพของยาสีฟันดังกล่าวในการป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟัน

คำถามการวิจัย

การทายาสีฟันเซนโซดาเยนเรปิดรีลิว ยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว หรือยาสีฟันคอลเกตรอสยอดนิยม ก่อนหรือหลังแช่โคลา มีผลต่อการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลาหรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ตอนที่ 1 ศึกษาผลของการทายาสีฟันเซนโซดาเยนเรปิดรีลิว ยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว หรือยาสีฟันคอลเกตรอสยอดนิยม ก่อนแช่โคลา ต่อความแข็งผิวเคลือบฟัน ในห้องปฏิบัติการ
 ตอนที่ 2 ศึกษาผลของการทายาสีฟันเซนโซดาเยนเรปิดรีลิว ยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว หรือยาสีฟันคอลเกตรอสยอดนิยม หลังแช่โคลา ต่อความแข็งผิวเคลือบฟัน ในห้องปฏิบัติการ

สมมติฐานการวิจัย


ตอนที่ 1 ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันของกลุ่มทาเซโนไซดายนั้แรปิดรีลีฟก่อนแช่โคลลา
 กลุ่มทาคอลเกตเซโนซีทีพีโปรวีลีฟก่อนแช่โคลลา กลุ่มทาคอลเกตรสยอดนียมก่อนแช่โคลลา
 และกลุ่มควบคุมไม่ทายาสีฟันก่อนแช่โคลลา ไม่แตกต่างกัน

ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันของกลุ่มทาเซโนไซดายนั้แรปิดรีลีฟหลังแช่โคลลา
 กลุ่มทาคอลเกตเซโนซีทีพีโปรวีลีฟหลังแช่โคลลา กลุ่มทาคอลเกตรสยอดนียมหลังแช่โคลลา
 และกลุ่มควบคุมไม่ทายาสีฟันหลังแช่โคลลา ไม่แตกต่างกัน

คำจำกัดความในการวิจัยและข้อตกลงเบื้องต้น

1. ฟันที่ใช้ในการวิจัยเป็นฟันกรามน้อยของมนุษย์ที่ปราศจากการดูแล ไร่่ว และไม่เคยผ่านการบูรณะ
2. ในการเตรียมชิ้นงานและทำการทดสอบจะกระทำโดยผู้วิจัยเพียงคนเดียว
3. การกร่อนของผิวเคลือบฟัน ศึกษาโดยวัดผลจากเครื่องมือวัดความแข็งผิวด้วยหัวกดวิคเกอร์ส (Vickers)

กรอบแนวคิดการวิจัย



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น คือ ยาสีฟันที่ใช้ทดสอบทั้ง 3 ชนิด

ตัวแปรตาม คือ ความแข็งผิวเคลือบฟันที่ถูกกร่อนโดยเครื่องตีโคลลา

คำสำคัญ

ยาสีฟันเซนโซดาายน์เรปิดรีลief (Sensodyne® Rapid Relief, Glaxo Smith Kline Thailand)

ยาสีฟันคอลเกตเซนซีทีฟโปรรีลief (Colgate Sensitive Pro-Relief™, Colgate Palmolive Thailand)

ยาสีฟันคอลเกตเรกูลาร์ (Colgate regular)

ฟันกร่อน (dental erosion)

การคืนแร่ธาตุ (remineralization)

ความแข็งผิวเคลือบฟัน (surface microhardness)

รูปแบบการวิจัย

การวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการ (Laboratory experimental research)

กระบวนการที่จะได้ฟันมาใช้ในการวิจัย

ส่งรายละเอียด ระเบียบวิธีวิจัย และเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form) ให้แก่ทันตแพทย์ประจำคลินิกที่ขอเก็บฟัน โดยฟันที่นำมาใช้เป็นฟันที่ถูกถอนเพื่อการรักษาทางทันตกรรม ไม่สามารถระบุและเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ป่วยได้

ข้อจำกัดของการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบผลของยาสีฟันคอลเกตเซนซีทีฟโปรรีลief ยาสีฟันเซนโซดาายน์เรปิดรีลief และยาสีฟันคอลเกตเรกูลาร์ ในการป้องกันฟันกร่อนจากเครื่องดื่มโคลาในห้องปฏิบัติการ โดยมีการเตรียมชิ้นงานจากฟันมนุษย์และจำลองให้ใกล้เคียงกับสภาพในช่องปากรวมทั้งจำลองรูปแบบของการดื่มเครื่องดื่มโคลา และวัดเปรียบเทียบความแข็งผิวเคลือบฟันด้วยเครื่องมือวัดความแข็งผิว (surface hardness measurement) อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้ไม่สามารถจำลองสภาพในช่องปากบางอย่างได้ เช่นการสร้างเพลลิเคิล อัตราการไหลของน้ำลาย อุณหภูมิในช่องปาก รวมถึงตำแหน่งที่เคลือบฟันสัมผัสกับกรด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการศึกษาผลของยาสี่พันเหล่านี้ในการป้องกันฟันกร่อนในสถานะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นเช่นการศึกษาทางคลินิกร่วมกับห้องปฏิบัติการ (in situ) และสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบในการแนะนำและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)

ในการวิจัยนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่นำมาใช้ในการทดลองทั้งสิ้น จึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำวิจัยแต่อย่างใด

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

วิเคราะห์ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังนี้

1. หลักความเคารพในบุคคล (respect for person) ผู้วิจัยไม่ต้องใช้ข้อมูลของผู้ป่วย และฟันที่นำมาใช้เป็นฟันที่ไม่สามารถระบุและเชื่อมโยงถึงผู้ป่วยได้
2. หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (beneficence/non-beneficence) งานวิจัยนี้ไม่มีประโยชน์แต่ก็ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ป่วย
3. หลักความยุติธรรม (justice) คือมีเกณฑ์การคัดเลือกและออกที่ชัดเจน

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดความของฟันกร่อน

ฟันกร่อนหมายถึงการสูญเสียผิวเคลือบฟันหรือเนื้อฟันจากกระบวนการทางเคมี สัมพันธ์กับการสัมผัสสารเคมีที่เป็นกรด แต่ไม่สัมพันธ์กับเชื้อแบคทีเรียหรือคราบจุลินทรีย์ (30,31)

สาเหตุของฟันกร่อน

ฟันกร่อนเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน แต่โดยทั่วไปเกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือ สาเหตุภายในและสาเหตุภายนอก สาเหตุภายในเป็นผลมาจากกรดภายในร่างกายคือ กรดจากกระเพาะอาหาร (gastric acid) ที่สัมผัสกับผิวฟันจากการอาเจียนเช่น โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคกรดไหลย้อน (regurgitation and reflux disorders) หญิงมีครรภ์ที่มีภาวะอาเจียนมากเกินไป ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่ทำให้เกิดการสำรอกเป็นประจำหรืออาจเกิดจากความผิดปกติทางจิต เช่น อดอาหารเรื้อรัง (anorexia nervosa) บูลิเมีย (bulimia) การอาเจียนเนื่องจากภาวะเครียด สาเหตุภายนอกเป็นผลมาจากกรดภายนอกเช่น การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดเช่น น้ำผลไม้ และน้ำอัดลม การได้รับยาโดยเฉพาะยากดภูมิคุ้มกันที่มีฤทธิ์เป็นกรดเช่น วิตามินซี แอสไพริน หากเคี้ยวหรืออมเป็นเวลานานเป็นประจำสามารถทำให้เกิดฟันกร่อนได้ การปนเปื้อนทางอากาศของสิ่งแวดล้อมจากการทำงาน เช่น โรงงานแบตเตอรี่ โดยพบว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานเหล่านี้มีฟันกร่อนสูงซึ่งอาจเป็นผลจากการสัมผัสไอระเหยของกรดระหว่างการทำงาน หรือสภาวะน้ำที่มีความเป็นกรดจากการเติมคลอรีนทำให้เกิดการสร้างกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) (31)

กลไกการเกิดฟันกร่อนของเคลือบฟัน

เคลือบฟันเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยผลึกของแร่ธาตุจำนวนมาก เป็นอินทรีย์สารร้อยละ 95 ถึง 98 โดยน้ำหนัก ผลึกแร่ธาตุส่วนใหญ่อยู่ในรูปของไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite) และฟลูออโรอะพาไทต์ (fluorapatite) แร่ธาตุอื่นๆ อีกจำนวนเล็กน้อย อินทรีย์สารร้อยละ 1 ถึง 2 และน้ำร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก (32) โครงสร้างของเคลือบฟันประกอบด้วยปริซึม (prism) หรือแท่ง (rod) ภายในปริซึมประกอบด้วยแผ่นปริซึม (prism sheath) และคริสตัลไลน์ (crystalline) จำนวนมาก ซึ่งเป็นคริสตัลไลน์ที่เรียงตัวเกือบตั้งฉากกับผิวหน้าของปริซึม (33)

พยาธิวิทยาของฟันกร่อนนั้นเกิดจากการสูญเสียแร่ธาตุคือ แคลเซียมและฟอสเฟตไอออนบนผิวฟันชั้นนอก โดยเริ่มต้นจากการสลายของอะพาไทต์คริสตัล (apatite crystal) ซึ่งอาจนำไปสู่การทำลายที่ไม่รุนแรง หรือการทำลายอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดการทำลายทั้งหมดของฟัน ขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรดต่าง ปริมาณแคลเซียม ฟอสเฟตที่ต่ำ คุณสมบัติคีเลชัน (chelating properties) และความถี่ในการสัมผัสกรด การกร่อนของผิวเคลือบฟันเกิดจากปฏิกิริยาเคมีแบบต่ำกว่าการอิ่มตัว (undersaturation) เกิดในภาวะที่มีความเป็นกรดอย่างมากทำให้มีการละลายตัวของทั้งไฮดรอกซีอะพาไทต์และฟลูอออะพาไทต์ (34) ปัจจัยด้านเคมีที่ส่งผลให้เกิดฟันกร่อนนั้นเป็นเรื่องซับซ้อน โดยเมื่อสารละลายที่เป็นกรดสัมผัสกับผิวฟันจะซึมผ่านแผ่นคราบน้ำลาย (pellicle) หลังจากนั้นจะผ่านเข้าถึงส่วนแร่ธาตุของผิวฟันคือ คาร์บอนเนตและแคลเซียมในไฮดรอกซีอะพาไทต์ แผ่นคราบน้ำลายที่เพิ่งสร้างใหม่จะเป็นเยื่อเลือกผ่านที่ป้องกันสารละลายกรดที่ก่อให้เกิดการกร่อนได้ไม่ดี แต่เมื่อแผ่นคราบน้ำลายมีการสะสมเป็นชั้นหนาขึ้นจะช่วยทำให้การซึมผ่านของสารละลายกรดช้าลง เมื่อใดก็ตามที่กรดและไฮโดรเจนไอออน (hydrogen ion) สามารถซึมเข้าสู่ผิวฟันได้ก็จะเริ่มละลายคริสตัล ส่งผลให้มีการละลายของแร่ธาตุในผิวฟันคือแคลเซียมและฟอสเฟต กระบวนการเหล่านี้จะหยุดลงได้เมื่อไม่มีกรดใหม่ๆ และ/หรือตัวคีเลชันเกิดขึ้น (35)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฟันกร่อน

ฟันกร่อนเป็นโรคที่ประกอบด้วยหลายปัจจัยคือ ปัจจัยเชิงพฤติกรรม (behavioral factor) ปัจจัยเชิงชีววิทยา (biological factor) และปัจจัยเชิงเคมี (chemical factor) (รูปที่ 2) (30) ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจมีอิทธิพลส่งเสริมหรือป้องกันการเกิดฟันกร่อน ดังนั้นการป้องกันหรือลดความรุนแรงของฟันกร่อนจึงควรทราบสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้คำแนะนำและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย (36)




Fig. 4. Interactions of the different factors for the development of erosive tooth wear.

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดฟันกร่อน

1. ปัจจัยด้านพฤติกรรม

ได้แก่พฤติกรรมกรรมการบริโภค ลักษณะการดำเนินชีวิต โรคติดสุราเรื้อรัง (alcoholism) ปัจจัยนี้เป็นส่วนช่วยอธิบายว่าทำไมแต่ละบุคคลถึงแสดงความรุนแรงของฟันกร่อนแตกต่างกันแม้ว่าอาหารที่รับประทานจะเหมือนกันทุกประการ (36) หากสาเหตุของการเกิดฟันกร่อนมาจากภาวะหรือโรคทางระบบเช่น การอาเจียน ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ควรส่งผู้ป่วยไปปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาหรือแก้ไขภาวะหรือโรคนั้นๆ (37) หากสาเหตุของการเกิดฟันกร่อนมาจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด ควรลดความถี่และจำกัดการบริโภคเฉพาะในมื้อหลักเท่านั้น เพราะความถี่และปริมาณในการบริโภคอาหารประเภทกรดส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดฟันกร่อน ลักษณะนิสัยในการบริโภค เช่นการดื่มเครื่องดื่มจากขวดอาจเพิ่มช่วงเวลาของกรดที่สัมผัสกับผิวฟันส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดฟันกร่อนมีมากขึ้น ในการป้องกันฟันกร่อนสำหรับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดควรดื่มอย่างรวดเร็วไม่ควรจิบช้าๆ และควรใช้หลอดดูดเพื่อลดการสัมผัสของกรดกับผิวฟัน (30)

การดูแลอนามัยช่องปากเช่น การแปรงฟัน ประเภทของยาสีฟัน และชนิดของแปรงสีฟันมีอิทธิพลต่อการสูญเสียผิวเคลือบฟันที่มีการสูญเสียแร่ธาตุจากการเกิดฟันกร่อน เนื่องจากเคลือบฟันที่ถูกกร่อนจะมีความแข็งผิวเคลือบฟันลดลงทำให้ถูกขัดสีได้ง่าย ผู้ป่วยที่มีฟันกร่อนจึงควรใช้ยาสีฟัน

ที่มีผงขัดเป็นจำนวนน้อย และไม่ควรแปรงฟันทันทีหลังรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด ควรเว้นระยะอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อรอให้มีการคืนกลับแร่ธาตุสู่ตัวฟันก่อน (14,15)

2. ปัจจัยด้านชีววิทยา

ได้แก่คุณภาพของฟัน คุณสมบัติของน้ำลาย ลักษณะโครงสร้างฟัน ตำแหน่งของฟัน และลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากมีผลกระทบต่ออาการดำเนินโรคของฟันก่อนการเกิดฟันกร่อนที่รุนแรงไม่ได้ส่งผลเพียงเฉพาะเคลือบฟันเท่านั้นแต่อาจนำไปสู่การเผยผิของเนื้อฟันที่บริเวณตัวฟันหรือรากฟัน ส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟันอย่างรุนแรง น้ำลายมีบทบาทสำคัญต่อเคลือบฟันและเนื้อฟันในการลดความรุนแรงจากการกร่อนและการสึกเหตุขัดถู เพราะน้ำลายมีความสามารถในการปรับสภาพความเป็นกรดต่าง (buffer) การคืนแร่ธาตุ และการสร้างแผ่นคราบน้ำลายมาป้องกันบนเคลือบฟัน ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำลายน้อยจากโรคที่มีความผิดปกติในการทำงานของต่อมน้ำลาย การฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ หรือการได้รับยาบางชนิด การไหลของน้ำลายที่ลดลงจากภาวะเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับระดับความเป็นกรดต่างที่ต่ำลงและความสามารถในการปรับสภาพความเป็นกรดต่างของน้ำลายที่ลดลง พบว่าระดับการไหลของน้ำลายและความสามารถในการปรับสภาพความเป็นกรดต่างของน้ำลายที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับการเกิดฟันกร่อนอย่างมาก (30)

การป้องกันความรุนแรงของฟันกร่อนสามารถทำได้โดยส่งเสริมให้เกิดภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสะสมแร่ธาตุกลับคืนที่ผิวฟัน ได้แก่การมีปริมาณแคลเซียมและฟอสเฟตที่เพียงพอและอยู่ในภาวะที่เป็นด่างหรือเป็นกลาง การกระตุ้นการหลั่งของน้ำลายจะช่วยส่งเสริมให้เกิดภาวะดังกล่าวได้เนื่องจากในน้ำลายประกอบด้วยแร่ธาตุชนิดต่างๆ รวมถึงแคลเซียมและฟอสเฟต นอกจากนี้ในน้ำลายยังมีโปรตีนได้แก่สตาเธอริน (statherin) ที่ช่วยรักษาระดับของแคลเซียมและฟอสเฟต และยับยั้งการตกตะกอนของแคลเซียมและฟอสเฟต น้ำลายยังมีคุณสมบัติในการช่วยปรับสภาพความเป็นกรดต่างได้จากผลของไบคาร์บอเนต (bicarbonate) ในภาวะที่มีการกระตุ้นการไหลของน้ำลายจะมีปริมาณของไบคาร์บอเนตในน้ำลายมากกว่าภาวะปกติ ทำให้มีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรดต่างมากขึ้น ช่วยให้มีการสะสมแคลเซียมและฟอสเฟตสู่เคลือบฟันและเนื้อฟัน ลดการสูญเสียเนื้อเยื่อแข็งของฟันได้ (37)

การกระตุ้นการหลั่งของน้ำลายสามารถเพิ่มอัตราการสร้างแผ่นคราบน้ำลายได้เช่นกัน น้ำลายที่หลั่งมาจากต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง (submandibular gland) และต่อมน้ำลายใต้ลิ้น (sublingual gland) ยังประกอบด้วยมิวซิน (mucin) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างแผ่น

คราบน้ำลาย (37) สามารถลดความรุนแรงของการเกิดฟันกร่อนลงได้จากคุณสมบัติในการเป็นเยื่อเลือกผ่านที่ช่วยป้องกันผิวฟันจากการสัมผัสกับกรดโดยตรง ดังนั้นจึงลดการละลายของไฮดรอกซีอะพาไทต์ (30)

3. ปัจจัยด้านเคมี

ได้แก่ประเภทของกรด ปริมาณของกรด ค่าความเป็นกรดต่าง ความสามารถในการปรับสภาพความเป็นกรดต่าง อุณหภูมิ การมีอยู่ของตัวคีเลชัน (chelating agent) ปริมาณแคลเซียมฟอสเฟตและฟลูออไรด์ในเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันกร่อน เป็นต้น เป็นที่ทราบกันดีว่า น้ำผลไม้ น้ำอัดลม น้ำส้มสายชู และชาเย็นนั้นมีความสามารถก่อให้เกิดการกร่อนสูง เพราะมีส่วนประกอบของกรดคือ กรดผลไม้หรือกรดซิตริก (citric acid) กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) กรดมาลิก (malic acid) และกรดอะซิติก (acetic acid) ซึ่งมีค่าความเป็นกรดต่างต่ำกว่า 4.5 (30) ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มนิยมใช้กรดฟอสฟอริกบรรจุในสินค้าอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในเครื่องดื่มโคลาซึ่งประกอบด้วยกรดฟอสฟอริกประมาณร้อยละ 0.1 (38) กรดอินทรีย์หลายชนิดที่อยู่ในเครื่องดื่มและผลไม้มีคุณสมบัติคีเลชัน คือคุณสมบัติในการรวมตัวกับแคลเซียม กระบวนการคีเลชันที่ส่งผลให้เกิดฟันกร่อนได้นั้นประกอบด้วย 2 กระบวนการคือ กระบวนการคีเลชันกับน้ำลาย โดยกรดสามารถรวมกับแคลเซียมในน้ำลายได้ดีเป็นผลให้ระดับความเข้มข้นของแคลเซียมในน้ำลายลดลง และกระบวนการคีเลชันกับเคลือบฟันโดยตรง ในกรณีกรดมีคุณสมบัติคีเลชันสูงจะทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้น เป็นผลให้เคลือบฟันละลาย (34)

แนวทางป้องกันการเกิดฟันกร่อน

หลักการสำคัญในการลดและยับยั้งขบวนการของการเกิดฟันกร่อนคือ การใช้สารที่ช่วยในขบวนการลดการสูญเสียแร่ธาตุ และการส่งเสริมให้มีการสะสมแร่ธาตุคืนกลับสู่ผิวฟัน มีการศึกษาที่แสดงว่าการเติมเกลือแคลเซียมและฟอสเฟต (calcium and phosphate salt) ลงในเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดช่วยป้องกันฟันกร่อนได้ในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามการเติมแร่ธาตุลงในเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดฟันกร่อนได้อย่างสมบูรณ์ (35)

การศึกษาผลของฟลูออไรด์ในการป้องกันการเกิดฟันกร่อนพบว่ามีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป (39-46) บทบาทของฟลูออไรด์ในการป้องกันการเกิดฟันกร่อนน่าจะมาจากการเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวฟันและเพิ่มความทนทานของฟันต่อกรด (47) กลไกหลักของฟลูออไรด์ในการป้องกันการเกิดฟันกร่อนคือ คุณลักษณะในการตกตะกอนเป็นสารประกอบเสมือนแคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF₂-like material) บนผิวฟันที่เกิดการกร่อน โดยสารประกอบเสมือนแคลเซียมฟลูออไรด์นี้จะ

เป็นตัวป้องกันผิวเคลือบฟันไม่ให้สัมผัสกับกรดโดยตรง การสร้างชั้นของสารประกอบเสมือนแคลเซียมฟลูออไรด์และความสามารถในการป้องกันการสูญเสียแร่ธาตุ (demineralization) บนผิวฟัน ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นกรดต่าง ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ และประเภทของเกลือฟลูออไรด์ในผลิตภัณฑ์ (40) การศึกษาในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่าการเติมฟลูออไรด์ในเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดไม่สามารถช่วยป้องกันการเกิดฟันกร่อน เนื่องจากเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถละลายสารประกอบเสมือนแคลเซียมฟลูออไรด์และสามารถกำจัดร่องรอยการรักษาด้วยการเคลือบฟลูออไรด์ก่อนหน้านี้ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ภาวะอิมพัลส์ของแคลเซียมฟลูออไรด์ในเครื่องดื่มไม่สามารถช่วยลดการเกิดฟันกร่อนได้นอกจากจะใช้ฟลูออไรด์ในปริมาณที่สูงมากแต่ก็ก่อให้เกิดอันตราย (48) การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ความเข้มข้นสูง เช่นน้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์เจล หรือฟลูออไรด์วาร์นิช สามารถเพิ่มความต้านทานต่อการเกิดฟันกร่อนและลดความรุนแรงของการเกิดฟันกร่อนในการทดลองทางห้องปฏิบัติการ และการทดลองทางคลินิกร่วมกับทางห้องปฏิบัติการ (16,17,41) แต่การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ความเข้มข้นสูงนั้นต้องทำภายใต้การดูแลของทันตแพทย์เพื่อคำนวณปริมาณฟลูออไรด์และหลีกเลี่ยงการกลืนฟลูออไรด์ (30) การศึกษาในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่าฟลูออไรด์ในรูปแบบที่ต่างกัน เช่นโซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) อะไมนฟลูออไรด์ (AmF) สแตนนัสฟลูออไรด์ (SnF₂) หรืออะซิดูเรตเตดฟอสเฟตฟลูออไรด์ (acidulated phosphate fluoride : APF) ก็ให้ผลในการป้องกันฟันกร่อนที่ต่างกัน (49) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของการป้องกันฟันกร่อนจากฟลูออไรด์ในยาสีฟันพบว่ายาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในความเข้มข้นที่มีตามท้องตลาดสามารถป้องกันฟันกร่อนได้เช่นกันแม้จะไม่สามารถป้องกันการเกิดฟันกร่อนได้อย่างสมบูรณ์ (50-53) การพัฒนาสูตรใหม่ๆ ของยาสีฟันเพื่อเพิ่มการคงอยู่ของฟลูออไรด์อย่างมีนัยสำคัญ น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฟันกร่อนได้ (52)

ยาสีฟันลดอาการเสียวฟัน

ยาสีฟันหลายชนิดตามท้องตลาดมีส่วนผสมของฟลูออไรด์และสารที่ลดอาการเสียวฟันซึ่งอ้างว่าให้ผลในการป้องกันฟันกร่อน แต่มีการศึกษาอยู่ไม่กี่ชิ้นที่มีการวิเคราะห์ถึงความสามารถนี้ และผลที่ได้ก็มีข้อขัดแย้งกัน (21,22,36,52,54) สารสำคัญในยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันที่ใช้กันแพร่หลายคือ โปแตสเซียมไนเตรต (potassium nitrate) โปแตสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) สแตนนัสฟลูออไรด์ (stannous fluoride) สตรอนเชียมคลอไรด์เฮกซะไฮเดรต (strontium chloride hexahydrate) อะลูมิเนียม (aluminum) โปแตสเซียม (potassium) และเฟอร์ริกออกซาลेट (ferric oxalate) โดยมีกลไกการทำงานแตกต่างกันไป ปัจจุบันมีการพัฒนา

สูตรยาสีฟันที่ลดอาการเสียวฟันซึ่งอ้างว่าสามารถลดอาการเสียวฟันได้ทันทีที่ทา ยาสีฟันลงบนบริเวณที่มีอาการเสียวฟัน โดยยาสีฟันดังกล่าวนี้คือยาสีฟันคอลเกตเซนซีทีฟโปรรี้ลฟ์ซึ่งมีเทคโนโลยีโปรอาร์จินเป็นสารสำคัญ และยาสีฟันเซนโซดาเยนแรปดิรี้ลฟ์ซึ่งมีสตรอนเซียมอะซิเตตเป็นสารสำคัญ

ยาสีฟันคอลเกตเซนซีทีฟโปรรี้ลฟ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีโปรอาร์จินมีส่วนประกอบของอาร์จินีนร้อยละ 8 แคลเซียมคาร์บอเนต และฟลูออไรด์ 1450 ส่วนในล้านส่วน การศึกษาพบว่ายาสีฟันคอลเกตเซนซีทีฟโปรรี้ลฟ์สามารถใช้ในการรักษาบรรเทาอาการเสียวฟันได้ (55) โดยอาร์จินีนและแคลเซียมคาร์บอเนตจะทำงานร่วมกันเพื่อเร่งให้เกิดกระบวนการทางธรรมชาติของการอุดกั้นหลอดฝอยในเนื้อฟัน โดยมีการตกตะกอนของแร่ธาตุเสมือนเนื้อฟัน (dentin-like mineral) ที่ประกอบไปด้วยแคลเซียมและฟอสเฟตเข้าไปในหลอดฝอยในเนื้อฟันและเป็นชั้นบางๆ ช่วยปกป้องผิวเนื้อฟัน การศึกษาในห้องปฏิบัติการถึงกลไกการออกฤทธิ์ร่วมกันระหว่างอาร์จินีนและแคลเซียมคาร์บอเนตต่อประสิทธิภาพของการอุดกั้นหลอดฝอยในเนื้อฟัน และความสามารถในการทนกรดของการอุดกั้น แสดงให้เห็นว่าไม่พบการอุดกั้นของยาสีฟันกลุ่มควบคุมที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากอาร์จินีนเมื่อทดลองไปบนผิวเนื้อฟัน สันับสนุนกับทฤษฎีที่ว่าอาร์จินีนมีคุณสมบัติช่วยให้เกิดการยึดติดของแคลเซียมคาร์บอเนตสู่ผิวเนื้อฟัน ส่วนในกลุ่มทดลองที่อาร์จินีนถูกขนส่งในรูปแบบของยาสีฟันที่มีสภาวะความเป็นกรดต่างที่เป็นกลางและบรรจุแคลเซียมในรูปแบบของไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต (dicalcium phosphate dihydrate) ก็ไม่พบว่ามี การอุดกั้นเกิดขึ้น ผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่าการมีอาร์จินีนและแคลเซียมเพียงลำพังที่มีคุณสมบัติความเป็นด่างไม่เพียงพอจะไม่เกิดการสร้างสภาวะที่ทำให้มีการตกตะกอนของอาร์จินีนและแคลเซียมคาร์บอเนตบนผิวเนื้อฟันหรือภายในหลอดฝอยในเนื้อฟัน แคลเซียมคาร์บอเนตน่าจะเป็นแหล่งของแคลเซียมที่เหมาะสมเพราะสภาวะความเป็นด่างที่มากกว่า ส่วนในการทดสอบถึงความสามารถในการทนกรดของการอุดกั้นนั้นพบว่า ตัวอย่างเนื้อฟันที่ถูกอุดกั้นด้วยผงขัดที่ประกอบด้วยอาร์จินีนร้อยละ 8 และแคลเซียมคาร์บอเนต หลังจากนำไปแช่ในเครื่องตีมีโคลาเป็นเวลา 2 นาที และตรวจสอบด้วยคอนโฟคอลเลเซอร์สแกนนิ่งไมโครสโคปี (confocal laser scanning microscopy) พบว่ายังมีการอุดกั้นของหลอดฝอยในเนื้อฟันเหลืออยู่ (26) การทำงานร่วมกันของอาร์จินีนและแคลเซียมคาร์บอเนตในการอุดกั้นหลอดฝอยในเนื้อฟันนั้นเกิดจากประจุบวกของอาร์จินีนซึ่งถูกดึงดูดเข้าหาประจุลบของผิวเนื้อฟันทำให้เกิดการดึงดูดและยึดติดของแคลเซียมคาร์บอเนตสู่ผิวเนื้อฟันและลึกลงไปในหลอดฝอยในเนื้อฟัน (56)

ยาสีฟันที่มีส่วนประกอบของเกลือสตรอนเชียมได้มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายในตลาดของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันมากกว่า 30 ปี และถือเป็นสารที่นำมาใช้มากที่สุดในการวิจัยเพื่อทดสอบผลของการลดอาการเสียวฟัน ทฤษฎีของการรวมตัวของเกลือสตรอนเชียมในยาสีฟันได้มาจากความสามารถของเกลือที่มีแรงดึงดูดทางเคมีกับเนื้อฟันส่งผลให้มีความสามารถในการซึมผ่านสูง ทำให้ดูดซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อยึดต่ออินทรีย์ (organic connective tissue) และแขนงของเซลล์สร้างเนื้อฟัน นอกจากนี้พบว่าสตรอนเชียมรวมตัวกับเนื้อฟันเพื่อสร้างสตรอนเชียมอะพาไทต์คอมเพล็กซ์ (strontium apatite complex) ซึ่งมีความทึบแสง (radiodensity) มากกว่าไฮดรอกซีอะพาไทต์ และมีการศึกษาในห้องปฏิบัติการด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสตรอนเชียมอะซิเตต (strontium acetate) พบว่าให้ผลในการอุดกั้นหลอดฝอยในเนื้อฟันที่มีการกัดด้วยกรดที่ถูกขัดถูด้วยซิลิกา (silica) ได้เป็นอย่างดี (57) ยาสีฟันเซนโซดาเยนแรปิดรีลีฟซึ่งมีการพัฒนาสูตรโดยใช้สตรอนเชียมอะซิเตตร่วมกับโซเดียมฟลูออไรด์ 1040 ส่วนในล้านส่วน จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการถึงความสามารถในความทนทานต่อกรดของการอุดกั้นหลอดฝอยในเนื้อฟันของยาสีฟันดังกล่าวด้วยคอนโฟคอลเลเซอร์สแกนนิ่งไมโครสโคปี พบว่ายาสีฟันเซนโซดาเยนแรปิดรีลีฟสามารถเข้าไปอุดกั้นหลอดฝอยในเนื้อฟันได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟและกลุ่มควบคุมคือน้ำเปล่า รวมทั้งสามารถยึดติดอยู่บนผิวเนื้อฟันได้อย่างหนาแน่น และถึงแม้จะมีการสัมผัสกรดก็ยังพบมียาสีฟันเซนโซดาเยนแรปิดรีลีฟอยู่บนผิวเนื้อฟันและอุดกั้นหลอดฝอยในเนื้อฟันได้อย่างชัดเจน (29)

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบการกร่อนในห้องปฏิบัติการ

ฟันกร่อนทำให้ผิวฟันมีลักษณะ 2 ประการคือ การสูญเสียเนื้อเยื่อแข็งของฟันและการอ่อนตัวของเนื้อเยื่อแข็งของฟัน วิธีการประเมินฟันกร่อนจึงขึ้นอยู่กับระเบียบวิธีวิจัยที่แตกต่างกันไป (58) วิธีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อแข็งของฟันมีหลายวิธีทั้งที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของผิวฟันเป็นเชิงจำนวนหรือปริมาณ และที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของผิวฟันเป็นเชิงพรรณนาหรือคุณภาพ (59)

วิธีวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผิวฟันเชิงจำนวนหรือปริมาณที่นิยมใช้มี 2 วิธี ได้แก่

1. การวัดความแข็งผิว

การใช้แรงกดถือเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการวัดความแข็งของผิวเคลือบฟัน เนื่องจากในขณะที่เกิดการกร่อนของผิวเคลือบฟัน จะมีการสูญเสียโครงสร้างและเกิดการอ่อนตัวของผิวเคลือบฟันทำให้ค่าความแข็งผิวลดลง การวัดความแข็งผิวจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการศึกษา

การเกิดฟันกร่อนในระยะแรก นอกจากนี้ยังใช้ง่ายและราคาไม่แพง (60) หลักการวัดความแข็งผิว คือการใช้หัวกดเพชรที่ทราบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแน่นอน กดลงไปบนพื้นผิวด้วยขนาดแรงกด และระยะเวลาที่กำหนด (59) วิธีวัดค่าความแข็งผิวที่นิยมมี 2 วิธีคือ การวัดความแข็งผิวแบบกดระดับจุลภาค (microindentation measurement) และการวัดความแข็งผิวแบบกดระดับนาโน (nanoindentation measurement) ชนิดหัวกดเพชรที่นิยมใช้ในการประเมินค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคคือ หัวกดวิกเกอร์ส มีหน่วยการวัดเป็นวิกเกอร์สฮาร์เนสซัมเบอร์ (Vickers hardness number, VHN) ลักษณะรอยกดเป็นรูปปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับการวัดความแข็งในวัสดุที่เปราะ จึงมีความเหมาะสมในการนำมาวัดความแข็งของโครงสร้างฟัน และหัวกดนู๊ป (Knoop) มีหน่วยการวัดเป็นนู๊ปฮาร์ดเนสซัมเบอร์ (Knoop hardness number, KHN) ลักษณะรอยกดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ค่าที่ได้จะเป็นอิสระจากสภาพดัดยัดได้ของวัสดุ ทำให้สามารถนำค่าความแข็งของวัสดุต่างชนิดกันนำมาเปรียบเทียบกันได้ (58,60) การวัดความแข็งผิวแบบกดระดับจุลภาคมีราคาถูก ใช้้งานง่าย และรวดเร็วกว่าการวัดความแข็งผิวแบบกดระดับนาโน สามารถวัดคุณสมบัติเชิงกายภาพได้ลึกประมาณ 10 ถึง 100 ไมโครมิเตอร์จากพื้นผิว แต่ความหนาเคลือบฟันที่มีการอ่อนตัวจากการละลายแร่ธาตุจะมีความลึกประมาณ 2 ถึง 5 ไมโครมิเตอร์ การวัดความแข็งผิวแบบกดระดับจุลภาคจึงมีความไวในการวัดผิวฟันที่มีการกร่อนในระยะเริ่มแรกได้ไม่ดีเท่ากับการวัดความแข็งผิวแบบกดระดับนาโนซึ่งสามารถวัดคุณสมบัติเชิงกายภาพได้ลึก 200 นาโนมิเตอร์จากพื้นผิว นอกจากนี้การวัดความแข็งผิวระดับนาโนยังสามารถบอกค่ามอดุลัสยืดหยุ่น (elastic modulus) ของเคลือบฟัน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความไวในการใช้ศึกษาการกร่อนมากกว่าค่าความแข็งผิว (60) แต่การวัดความแข็งแบบกดระดับนาโนยังมีข้อจำกัดคือ หากตัวอย่างเคลือบฟันที่ต้องการทดสอบมีปริมาณแร่ธาตุที่เคลือบฟันน้อยกว่าร้อยละ 45 โดยปริมาตร ผลการทดสอบที่ได้จะขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้นการประเมินการสูญเสียแร่ธาตุที่รุนแรงโดยใช้การวัดความแข็งแบบกดระดับนาโนยังเป็นที่สงสัยอยู่ (61) อย่างไรก็ตามการทดสอบทั้งสองวิธีมีข้อควรคำนึงคือ ความจำเป็นในการขัดผิวตัวอย่างให้เรียบเป็นระนาบก่อนทำการทดสอบซึ่งพื้นผิวดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีแร่ธาตุฟลูออไรด์สูงและมีแมกนีเซียมและคาร์บอนเตต้า ทำให้เป็นพื้นผิวที่มีความแข็งแรงสูงและต้านทานต่อการละลายแร่ธาตุได้ดี เมื่อขัดออกจะส่งผลให้ค่าที่ได้จากการวัดต่ำกว่าความเป็นจริง (62)

2. การวัดความหยาบของผิววัสดุ

โปรไฟล์มิเตอร์ (profilometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความหยาบของพื้นผิว โดยมีทั้งชนิดที่สัมผัสกับพื้นผิวโดยตรงคือชนิดเข็ม (contacting stylus profilometer) และชนิดที่ไม่สัมผัสกับพื้นผิวโดยตรงคือชนิดเลเซอร์ (laser profilometer) โปรไฟล์มิเตอร์ชนิดเข็มเป็นวิธีที่เก่าแก่และเป็นที่ยอมรับกันมายาวนาน หลักการวัดความหยาบของพื้นผิวคือ การลากผ่านพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบด้วยปลายเข็มเพชร (diamond-tipped stylus) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ถึง 2.5 ไมโครมิเตอร์ แรงที่ใช้ในการกดมีค่าระหว่าง 0.05 ถึง 100 มิลลิกรัม การเคลื่อนที่ในแนวตั้งของเข็มจะลากผ่านพื้นผิวและแปลงค่าออกมาเป็นสัญญาณเชิงอุปมาน (analogue) หรือตัวเลข (digital) จากลักษณะเฉพาะของวิธีนี้ ปลายเข็มจะสัมผัสกับพื้นผิวที่ทำการวัดตลอดเวลา ทำให้มีความเสี่ยงที่ปลายเข็มจะสร้างความเสียหายให้แก่ตัวอย่าง เส้นผ่านศูนย์กลางของปลายเข็มที่มีขีดจำกัดไม่สามารถบันทึกรายละเอียดของร่องหลุมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าหัวเข็ม ดังนั้นรายละเอียดของพื้นผิวที่ความละเอียดเกินกว่าที่ปลายเข็มจะวัดได้อาจถูกขจัดออกไม่ได้นำไปคำนวณค่า นอกจากนี้ความเที่ยงตรงของผลการวัดค่าในแนวตั้งอาจถูกระทบจากการสั่นสะเทือนภายนอกและการรบกวนทางไฟฟ้า การลดผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ทำได้โดยกำหนดความเร็วในการบันทึกให้คงที่อยู่ที่ 1 มิลลิเมตรต่อวินาทีหรือน้อยกว่า (59) และเพื่อให้ได้ผลการวัดที่เที่ยงตรง มีค่าความแปรปรวน (variable) ต่ำ การขีดพื้นผิวตัวอย่างให้เรียบเป็นระนาบถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการใช้เครื่องโปรไฟล์มิเตอร์ (58)

โปรไฟล์มิเตอร์ชนิดเลเซอร์นำอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการสอดแทรกของแสง (interferometry) มาใช้ในการสร้างแผนที่ของพื้นผิว เช่นสร้างแผนที่ของผิวเคลือบพื้นที่มีการกร่อน ข้อดีหลักของวิธีการนี้คือสามารถรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาตรของการสูญเสียผิวพื้นเช่นเดียวกับการสูญเสียในแนวตั้ง นอกจากนี้การวัดด้วยโปรไฟล์มิเตอร์ชนิดเลเซอร์นั้นไม่มีการสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรงเหมือนโปรไฟล์มิเตอร์ชนิดเข็มจึงไม่เกิดการเสียหายของพื้นผิวอันเนื่องมาจากการขีดข่วนบนผิวพื้นที่กร่อน (60) แต่ปัญหาของการใช้โปรไฟล์มิเตอร์ชนิดเลเซอร์บนเนื้อเยื่อแข็งของพื้นคือผลที่วัดได้นั้นสามารถถูกระทบจากสีและความโปร่งแสงของพื้นผิว (59)

วิธีวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผิวพื้นเชิงพรรณนาหรือคุณภาพ ได้แก่

การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscope technique) แบ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดเอ็นไวรอนเมนทอล (environmental scanning electron microscope)

หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดคือ ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนฉายหรือส่องกราดไปบนผิวของตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบให้ได้ข้อมูลของลักษณะพื้นผิวปรากฏเป็นภาพขยายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า รูปภาพที่ได้จากการใช้เครื่องมือนี้จะมีระยะชัดลึกที่กว้าง (large depth of field) คือทุกระยะในภาพถ่ายจะมีความคมชัดถึงแม้พื้นผิวจะมีความลึกแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังคำนวณผลเป็นภาพสามมิติได้อีกด้วย การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พื้นผิวที่จะตรวจสอบต้องเคลือบด้วยวัสดุที่มีความนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุที่นิยมนำมาเคลือบนั้นส่วนใหญ่คือโลหะ คาร์บอน หรือทอง และด้วยขั้นตอนวิธีการที่ต้องนำเอาความชื้นออกจากชิ้นตัวอย่างเพื่อการวัดด้วยวิธีนี้ ชิ้นตัวอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผันกลับไม่ได้ (59)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดเอ็นไวรอนเมนทอลเป็นวิธีที่ดัดแปลงมาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยความแตกต่างหลักคือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดเอ็นไวรอนเมนทอลสามารถถ่ายภาพตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้าได้ จึงไม่จำเป็นต้องเคลือบพื้นผิวตัวอย่างด้วยวัสดุนำไฟฟ้าก่อนวัด และยังสามารถวัดชิ้นตัวอย่างที่มีความชื้น มีลักษณะเปียก และมีความเป็นสุญญากาศต่ำได้ (60) นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมชิ้นตัวอย่างเบื้องต้นก่อนการวัด จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดสิ่งแปลกปน (artifacts) (58) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดนิยมใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการศึกษาการก่อตัวของพื้นผิวเพราะสามารถสร้างภาพที่ให้คุณภาพดี (60)

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง

พันกรามน้อยบนหรือล่างที่ถูกถอนด้วยเหตุผลในการรักษาทางทันตกรรม และผ่านเกณฑ์การคัดเข้าในการเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างดังนี้คือ พันกรามน้อยบนหรือล่างที่ไม่มีรอยผุ แตก ร้าว หรือมีความผิดปกติจากการสร้างฟัน และไม่เคยผ่านการบูรณะ

ขนาดตัวอย่าง

ใช้ข้อมูลจากการศึกษาของ Fowler และคณะ (21) ที่ศึกษาผลของสารละลายยาสีฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟัน จากนั้นนำมาคำนวณขนาดตัวอย่างตามสูตร

$$\text{จำนวนตัวอย่างต่อกลุ่ม (n)} = \frac{\sigma^2 (Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2}{(\mu_1 - \mu_2)^2}$$

เมื่อ Z = ค่าวิกฤติซึ่งแบ่งพื้นที่ใต้โค้งของการกระจายออกเป็นเขตที่ยอมรับ (acceptance region) และเขตที่ไม่ยอมรับ (rejection region) สมมติฐาน

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \text{ค่าความแตกต่างของความแปรปรวน} \\ &= \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2\end{aligned}$$

โดย σ_1 = คือความแปรปรวนของความแข็งผิวฟันก่อนการทดลอง

σ_2 = คือความแปรปรวนของความแข็งผิวฟันหลังการทดลอง

r = correlation coefficient ของความแข็งผิวฟันก่อนและหลังการแปรงฟัน หากการศึกษาไม่สามารถประมาณ r ได้ ให้ใช้ค่า $r = 0$ จะได้ค่า n มากที่สุด

$$\alpha = 0.05$$

$$\beta = 0.10$$

$$Z_{\alpha/2} = Z_{0.05/2} = 1.96$$

$$Z_{\beta} = Z_{0.10} = 1.28$$

μ_1, μ_2 = ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวฟันก่อนและหลังการแปรงฟัน

ค่าความแข็งผิวเคลือบฟันเฉลี่ยก่อนและหลังการแช่กรดในกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม และจำนวนตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณตามสูตร แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณตามสูตร

Citric Acid Exposure Time (minutes)	Mean Vickers Surface microhardness (SD)			
	Test formulation	Elmex Sensitive	Colgate Sensitive	Placebo
Baseline	354 (7.6)	357 (12.0)	365 (18.8)	358 (23.2)
10	328 (14.9)	320 (21.4)	291 (27.9)	277 (30.8)

กลุ่มทดลอง	Test formulation	Elmex Sensitive	Colgate Sensitive	Placebo
จำนวนตัวอย่าง	4.34	4.62	2.16	2.40

ยกตัวอย่างการแทนค่าสูตรในกลุ่มยาดีฟีน test formulation ดังนี้

$$\text{จากสูตร} \quad \sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2$$

การศึกษาไม่สามารถประมาณ r ได้ จึงเลือกใช้ค่า r = 0 จะได้ค่า n มากที่สุด

$$\begin{aligned} \text{แทนค่า} \quad \sigma^2 &= (7.6^2 + 14.9^2) - (2 \times 0 \times 7.6 \times 14.9) \\ &= (57.76 + 222.01) - 0 \\ &= 279.77 \end{aligned}$$

$$\text{จากสูตร} \quad (n) = \frac{\sigma^2 (Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2}{(\mu_1 - \mu_2)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{แทนค่า} \quad (n) &= \frac{279.77 (1.96 + 1.28)^2}{(354 - 328)^2} \\ &= 4.34 \end{aligned}$$

จากการคำนวณได้จำนวนตัวอย่างมากที่สุด 4.62 คือจะต้องใช้จำนวนตัวอย่างต่อกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้จำนวนตัวอย่างต่อกลุ่มเท่ากับ 10

ยาสีฟันที่ใช้ในการวิจัย 3 ชนิดคือ

1. ยาสีฟันคอลเกตเซนซีทีฟโปรรี้ลิฟ ประกอบด้วยสูตรโปรอาร์จิน แคลเซียมคาร์บอเนต และโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต 1450 ส่วนในล้านส่วน
2. ยาสีฟันเซนโซดาเยนแบริดรีลิฟ ประกอบด้วยสตรอนเซียมอะซิเตตและโซเดียมฟลูออไรด์ 1040 ส่วนในล้านส่วน
3. ยาสีฟันคอลเกตรยอดนิยม ประกอบด้วยโซเดียมฟลูออไรด์ 1100 ส่วนในล้านส่วน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

วัสดุ

1. ฟันกรามน้อยมนุษย์จำนวน 20 ซี่
2. ผงเรซิน
3. ตัวทำแข็งเรซิน
4. แม่พิมพ์ซิลิโคน
5. ถ้วยยาง
6. กระดาษทรายความหยาบ 800 และ 1200 กริท
7. ไดมอนด์ สเลอรี (diamond slurry) ขนาด 3 ไมโครมิเตอร์
8. เครื่องตีมโคลายี่ห่อโค้ก (บริษัทไทยน้ำทิพย์ประเทศไทย จำกัด)
9. น้ำลายเทียม (ส่วนประกอบแสดงในภาคผนวก)
10. สารละลายไทมอล (thymol) ร้อยละ 10
11. น้ำกลั่น
12. ฟู่กัน

อุปกรณ์

1. เครื่องตัดฟันความเร็วต่ำ (ISOMET™ 1000, BUEHLER, USA)
2. เครื่องขัดผิววัสดุ (polishing machine)
3. เครื่องวัดความแข็งผิวแบบกดระดับจุลภาค (microhardness tester, FM-700e TYPE D, FUTURE-TECH, Japan)

ขั้นตอนดำเนินการวิจัย

การเตรียมชิ้นพันธุ์ตัวอย่าง

นำพืชมกรามน้อยที่ได้รับการถอนและเก็บในน้ำเกลือ ฆ่าเชื้อในสารละลายไทมอล จากนั้นคัดเลือกพันธุ์ที่ปราศจากรอยผุ แตก ร้าว และไม่เคยผ่านการบูรณะมาตัดส่วนของรากออก แบ่งพันธุ์ออกเป็นสี่ส่วนโดยตัดตามแนวแกนพืงไถ้แก้ม-ไถ้ล้ัน โดยใช้เครื่องตัดพืงความเร็วต่ำ นำพืชมกรามน้อยที่ตัดแล้วมาฝังลงในเรซินหล่อใสโดยใช้แม่พิมพ์ซิลิโคน เมื่อเรซินหล่อใสแข็งตัว ถอดออกจากแม่พิมพ์และนำชิ้นงานไปขัดด้วยเครื่องขัดผิววัสดุ โดยใช้กระดาษทรายขนาด 800 กริท ขัดจนกระทั่งเห็นชิ้นพันธุ์ตัวอย่างใล้พืงเรซินหล่อใสขึ้นมา ใช้กระดาษทราย 1200 กริท ขัดต่อให้เรียบได้แนวระนาบ และได้พืงที่ 2 ตารางมิลลิเมตร จากนั้นขัดตามด้วยไดมอนด์เลอริ้ขนาด 3 ไมโครเมตร เพื่อให้ผิวหน้าตัวอย่างเรียบมัน เก็บตัวอย่างที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วไว้ในน้ำลายเทียมที่อุณหภูมิห้องจนกว่าจะเริ่มเข้าการทดลอง เลือกใช้เฉพาะชิ้นพันธุ์ตัวอย่างที่มีค่าความแข็งผิวเคลือบพืงอยู่ระหว่าง 300 ถึง 350 วิคเกอร์สฮาร์ดเนสนัมเบอร์ (VHN)

การวัดความแข็งผิวพืงด้วยเครื่องวัดความแข็งผิวระดับจุลภาค

ก่อนนำชิ้นพันธุ์ตัวอย่างมาวัดความแข็งผิวให้ล้างด้วยน้ำกลั้และซับให้แห้ง วัดค่าความแข็งผิวด้วยเครื่องวัดความแข็งผิวแบบกดระดับจุลภาคหัวกดวิคเกอร์สแรงกด 100 กรัม นาน 15 วินาที 3 จุด โดยแต่ละจุดห่างกัน 120 ไมโครเมตรในแนวแกน Y ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่าความแข็งผิวเคลือบพืงของชิ้นพันธุ์ตัวอย่างนั้น ส่วนการวัดความแข็งผิวพืงในแต่ละช่วงเวลาถัดไปจะวัดห่างจากรอยกดเริ่มต้นมาทางด้านขวามือ 120 ไมโครเมตร


การทดลองตอนที่ 1 ศึกษาผลของการทายาสีพืงก่อนการแช่เครื่องดื่มโคลา

ใช้พืงจำนวน 10 ซึ่ แต่ละซึ่ประกอบด้วยชิ้นพันธุ์ตัวอย่าง 4 ซึ่ สุ่มชิ้นพันธุ์ตัวอย่างจากพืงซึ่เดียวกันโดยการจับฉลากเข้ากลุ่มทดลอง 4 กลุ่มคือ ยาสีพืงเซนไซดาเยนเรปรีดริลฟ ยาสีพืงคอลเกตเซนซิทีฟโปรริลฟ ยาสีพืงคอลเกตรยอดนิยม และกลุ่มควบคุมไม่ทายาสีพืง ในกลุ่มยาสีพืงทั้ง 3 กลุ่ม ทายาสีพืงปริมาณ 0.1 กรัมบนชิ้นพันธุ์ตัวอย่าง นำไปแช่ในน้ำลายเทียมที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำกลั้ เปลี่ยนน้ำลายเทียมและแช่ชิ้นพันธุ์ตัวอย่างต่อไปอีก 30 นาที ครบเวลา นำชิ้นพันธุ์ตัวอย่างแช่ในโคลาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที แล้วนำมาวัดค่าความแข็งผิวเคลือบพืง จากนั้นแช่ชิ้นพันธุ์ตัวอย่างในน้ำลายเทียมต่อ และวัดค่าความแข็งผิวเคลือบพืงหลังจากแช่ในน้ำลายเทียมที่ 30 นาที 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมทำเช่นเดียวกับกลุ่มยาสีพืงยกเว้นไม่มีการทายาสีพืง แสดงดังภาพที่ 3


การทดลองตอนที่ 2 ศึกษาผลของการทายาสีฟันหลังการแช่เครื่องดื่มโคลา

ใช้ฟันจำนวน 10 ซี่ แต่ละซี่ประกอบด้วยชิ้นฟันตัวอย่าง 4 ชิ้น สุ่มชิ้นฟันตัวอย่างจากฟันที่เดียวกันโดยการจับสลากเข้ากลุ่มทดลอง 4 กลุ่มคือ ยาสีฟันเซนโซดาเยนเรปดิรลิฟ ยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรลิฟ ยาสีฟันคอลเกตรยอดนิยม และกลุ่มควบคุมไม่ทายาสีฟัน นำชิ้นฟันตัวอย่างแช่ในโคลาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที แล้วนำมาวัดค่าความแข็งผิวเคลือบฟัน ในกลุ่มยาสีฟันทั้ง 3 กลุ่ม ทายาสีฟันปริมาณ 0.1 กรัมบนชิ้นตัวอย่างและนำไปแช่ในน้ำลายเทียมที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำกลั่น เปลี่ยนน้ำลายเทียม แช่ชิ้นฟันตัวอย่างในน้ำลายเทียมต่อและวัดค่าความแข็งผิวเคลือบฟันหลังจากแช่น้ำลายเทียมที่ 30 นาที 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมทำเช่นเดียวกับกลุ่มยาสีฟันยกเว้นไม่มีการทายาสีฟันแสดงดังภาพที่ 3

กลุ่มทดลองที่ทายาสีฟันก่อนแช่โคลา



กลุ่มทดลองที่ทายาสีฟันหลังแช่โคลา



ภาพที่ 3 แสดงวิธีการวิจัย

ตารางที่ 3 งบประมาณ


	ปริมาณที่ใช้	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี			
ขวดพลาสติก	90 ขวด	0.96/ขวด	86
เรซินหล่อแบบใส	10 ขวด	80/ขวด	800
แบบหล่อซิลิโคน	4 ชิ้น	250	1000
ยาสีฟันคอลเกตรสยอदनนิยม	1 หลอด	70/หลอด	70
ยาสีฟันคอลเกตเซนซีทีฟโปรรีลีฟ	1 หลอด	170/หลอด	170
ยาสีฟันเซนโซดาายน์แรปครีลีฟ	1 หลอด	170/หลอด	170
น้ำลายเทียม	10 ลิตร	90/ลิตร	900
เครื่องต้มโคลายี่ห่อไค้ก	20 กระป๋อง	14/กระป๋อง	280
ค่าสถานที่และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย			
ค่าตัดฟัน	20 ชั่วโมง	100/ชั่วโมง	2000
ค่าบริการใช้เครื่องวัดความแข็งผิวแบบกด ระดับจุลภาค	1200 จุด	10/จุด	12000
ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	2000
ค่าจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์	-	-	2000
รวมค่าใช้จ่าย			21,476

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลต่อความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันชนิดต่างๆ หรือไม่ทาสีฟัน ก่อนแช่โคลาแสดงในภาพที่ 4

เมื่อทำให้เกิดการกร่อนโดยการแช่โคลา (0 นาที) ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของทุกกลุ่มมีค่าต่ำกว่าก่อนแช่โคลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันจากมากไปน้อยคือ กลุ่มทาเซนโซดาเยนเรปิดรีลฟ์ กลุ่มทาคอลเกตเซนซิติฟโปรวีลฟ์ กลุ่มทาคอลเกตรสยอดนียม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ทาสีฟัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันระหว่างกลุ่มพบว่า ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของกลุ่มทาเซนโซดาเยนเรปิดรีลฟ์ และกลุ่มทาคอลเกตเซนซิติฟโปรวีลฟ์ไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกับกลุ่มทาคอลเกตรสยอดนียมและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทาคอลเกตรสยอดนียมไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม

เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที 60 นาที และ 120 นาทีหลังแช่โคลา ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของทุกกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น โดยค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันจากมากไปน้อยคือ กลุ่มทาเซนโซดาเยนเรปิดรีลฟ์ กลุ่มทาคอลเกตเซนซิติฟโปรวีลฟ์ กลุ่มทาคอลเกตรสยอดนียม และกลุ่มควบคุมตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะผ่านไป 120 นาที ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของทุกกลุ่มยังคงมีค่าน้อยกว่าก่อนแช่โคลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ




ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันแต่ละชนิดบนผิวเคลือบฟัน ก่อนแช่เครื่องดื่มโคลา

ตอนที่ 2 ผลต่อความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันชนิดต่างๆ และไม่ทาสีฟัน หลังแช่โคลาแสดงในภาพที่ 5

เมื่อทำให้เกิดการกร่อนโดยการแช่โคลา (0 นาที) ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของทุกกลุ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันก่อนแช่โคลา

เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที 60 นาที และ 120 นาที หลังทาสีฟันชนิดต่างๆ หรือไม่ทาสีฟัน หลังแช่โคลาพบว่า ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของทุกกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น และค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตั้งแต่เวลา 30 นาทีเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันหลังแช่โคลา (0 นาที) อย่างไรก็ตามถึงแม้จะผ่านไป 120 นาทีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของทุกกลุ่มยังคงมีค่าน้อยกว่าก่อนแช่โคลา

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันระหว่างกลุ่มที่เวลา 30 นาที 60 นาที และ 120 นาที พบว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกช่วงเวลาโดยเรียงจากมากไปน้อยคือ กลุ่มทาเซนโซดาเยน แรปิดรีลีฟ กลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟ กลุ่มทาคอลเกตรสยอดนิยม และกลุ่มควบคุม ตามลำดับ โดยค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของกลุ่มทาเซนโซดาเยน แรปิดรีลีฟ และกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกับกลุ่มทาคอลเกตรสยอดนิยมและกลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มทาคอลเกตรสยอดนิยมไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม



ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันแต่ละชนิดบนผิวเคลือบฟัน หลังแช่เครื่องดื่มโคลา

บทที่ 5

อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

อภิปรายผลการวิจัย

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันก่อนการทดลองมีค่าอยู่ระหว่าง 329 ถึง 338 วิกเกอร์ส ฮาร์ดเนสสัมผัสเบอร์ มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ Panich และคณะ (63) ซึ่งวัดค่าความแข็งแรงผิวเคลือบฟันเริ่มต้นได้ค่าอยู่ระหว่าง 330 ถึง 345 วิกเกอร์สฮาร์ดเนสสัมผัสเบอร์

การวิจัยนี้ใช้วิธีแซ่โคลา 5 นาที่เพื่อสร้างการกร่อนให้แก่ผิวเคลือบฟันเช่นเดียวกับหลายการวิจัยที่ทำมาก่อนหน้านี้ (64-66) โดยมีการวิจัยที่พบว่าผลของการกร่อนจากเครื่องดื่มที่เป็นกรดต่อผิวเคลือบฟันนั้นจะเกิดขึ้นภายใน 5 นาที่ (65) ส่วนการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันหรือการเพิ่มความแข็งแรงผิวเคลือบฟันที่ถูกกร่อนใช้วิธีการทายาสีฟันเป็นเวลา 3 นาที่เช่นเดียวกับหลายการวิจัยที่ทำมาก่อนหน้านี้ (67-69) ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบน้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ (67) การทายาสีฟันโดยตรงบนผิวเคลือบฟัน (68) หรือการใช้สารละลายทายาสีฟัน (69) และพบว่าได้ผลในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟัน

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันนั้นมีสหสัมพันธ์ที่เป็นลบกับการสึกกร่อน นั่นคือถ้าความแข็งแรงผิวเคลือบฟันยิ่งลดลงการสึกกร่อนจะยิ่งเพิ่มขึ้น (19,70) นอกจากนี้ยังพบว่าในสภาวะที่เกิดการกร่อนร่วมกับการสึกเหตุขัดถูจะส่งผลให้เพิ่มความรุนแรงของการสึกกร่อนมากกว่าสภาวะที่เกิดการกร่อนเพียงอย่างเดียว (19,71) Hooper และคณะ (72) แสดงถึงความสัมพันธ์ของการกร่อนและการสึกเหตุขัดถูไว้ว่า การกร่อนนั้นส่งผลให้เกิดการสูญเสียของเนื้อเยื่อแข็งของฟันและเกิดการอ่อนนิ่มของผิวฟัน ซึ่งผิวฟันที่อ่อนนิ่มจากการกร่อนนี้จะมีความไวอย่างมากต่อแรงขัดถูต่างๆ การวิจัยส่วนใหญ่ซึ่งศึกษาผลของทายาสีฟันในการป้องกันฟันกร่อนมักใช้รูปแบบของสารละลายทายาสีฟันในการทดลอง (21,23,51,53) ซึ่งสารละลายทายาสีฟันนั้นเกิดจากการแปรงฟัน แต่ฟันที่ถูกกร่อนนั้นเสี่ยงต่อการเกิดฟันสึกเหตุขัดถูที่รุนแรงกว่าฟันปกติที่ไม่ถูกกร่อน การวิจัยในครั้งนี้จึงเลือกใช้วิธีทายาสีฟันซึ่งพบว่าได้ผลในการป้องกันฟันกร่อนเช่นเดียวกัน และการทายาสีฟันแทนการแปรงฟันด้วยทายาสีฟันยังสามารถช่วยลดความรุนแรงในการเกิดฟันสึกเหตุขัดถูอีกด้วย

วิเคราะห์ผลต่อความแข็งแรงผิวเคลือบฟันของการทายาสีฟันชนิดต่างๆ ก่อนแซ่โคลา

หลังจากทายาสีฟันและแซ่โคลาพบว่าทายาสีฟันทั้ง 3 ชนิดคือ เซนโซดาเยนเรปรีลีฟ คอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลีฟ และคอลเกตรอสยอดนิยมไม่สามารถป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันได้ อย่างไรก็ตามก็ดีกว่ากลุ่มทายาสีฟันก่อนแซ่โคลา สามารถป้องกันฟันกร่อนของผิวเคลือบฟันหลังแซ่โคลาดีกว่า

กลุ่มควบคุมที่ไม่ทายาสีฟัน ซึ่งองค์ประกอบที่เหมือนกันของยาสีฟันทั้ง 3 ชนิดคือฟลูออไรด์ กลไกหลักของฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันกร่อนคือ การตกตะกอนเป็นผลึกแคลเซียมฟลูออไรด์บนผิวฟัน ป้องกันผิวฟันไม่ให้สัมผัสกับกรดโดยตรง และช่วยส่งเสริมให้เกิดการคืนแร่ธาตุสู่ผิวฟัน (73) การตกผลึกของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันจากการทายาสีฟันต่างๆ อาจช่วยป้องกันหรือลดปริมาณกรดที่สัมผัสกับผิวเคลือบฟัน ทำให้กรดไม่สามารถทำลายผิวเคลือบฟันได้โดยตรง ช่วยป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันได้ อย่างไรก็ตามก็ดี กลุ่มทาคอลเกตรยอดนียมก่อนแช่โคลามีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันหลังแช่โคลามากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ทายาสีฟันแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ น่าจะเกิดจากฟลูออไรด์ในยาสีฟันคอลลเกตรยอดนียมทำให้เกิดผลึกสารประกอบเสมือนแคลเซียมฟลูออไรด์ปกคลุมผิวเคลือบฟัน ซึ่งป้องกันกรดได้บางส่วนหรือเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพราะผลึกสารประกอบเสมือนแคลเซียมฟลูออไรด์ละลายได้ง่ายในสภาวะที่เป็นกรด (74) กลุ่มทายาสีฟันเซนโซดาเยนเรปิตรีลีฟ และกลุ่มทายาสีฟันคอลลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟสามารถป้องกันฟันกร่อนได้ดีกว่ากลุ่มทายาสีฟันคอลลเกตรยอดนียมและกลุ่มไม่ทายาสีฟันอย่างมีนัยสำคัญ อาจเกิดจากการตกตะกอนของแร่ธาตุจากการทายาสีฟันเซนโซดาเยนเรปิตรีลีฟที่ประกอบด้วยฟลูออไรด์ร่วมกับสตรอนเซียมอะซิเตต และการตกตะกอนของแร่ธาตุจากการทายาสีฟันคอลลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟที่ประกอบด้วยฟลูออไรด์ร่วมกับโปรอีราจินและแคลเซียมคาร์บอเนต มีประสิทธิภาพในการยึดติดกับเคลือบฟันและทนต่อกรดได้ดีกว่ายาสีฟันคอลลเกตรยอดนียมที่ประกอบด้วยฟลูออไรด์เพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับงานวิจัยในผิวเนื้อฟันของ Parkinson และคณะ (29) แสดงให้เห็นผลในการอุดกั้นหลอดฝอยในเนื้อฟัน การตกตะกอนของแร่ธาตุบนผิวเนื้อฟัน และการทนกรดจากน้ำเกรปฟรุต ในกลุ่มที่ทาเซนโซดาเยนเรปิตรีลีฟและกลุ่มที่ทาคอลลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟ ในขณะที่กลุ่มควบคุมคือน้ำเปล่าแทบไม่พบการตกตะกอนของแร่ธาตุเลย นอกจากนี้การวิจัยในห้องปฏิบัติการของ Parkinson และคณะ (75) ที่ทดลองในเนื้อฟัน พบว่ายาสีฟันคอลลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟสามารถอุดกั้นหลอดฝอยในเนื้อฟัน และตกตะกอนบนผิวเนื้อฟันที่ถูกกร่อนได้ดีกว่ายาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และเมื่อนำมาทดสอบความแข็งแรงผิวเนื้อฟันพบว่ากลุ่มทายาสีฟันคอลลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟที่มีการอุดกั้นหลอดฝอยในเนื้อฟันและมีการตกตะกอนของแร่ธาตุบนเนื้อฟันที่ดีกว่า ก็มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเนื้อฟันที่มากกว่ากลุ่มทายาสีฟันผสมฟลูออไรด์อีกด้วย

หลังเกิดการกร่อนจากโคลา (0 นาที) เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที 60 นาที และ 120 นาที พบว่ายาสีฟันทุกกลุ่มช่วยให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น แต่ถึงแม้เวลาจะผ่านไปถึง 120 นาที ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟันก็ยังน้อยกว่าก่อนแช่โคลาอย่างมีนัยสำคัญในทุกกลุ่ม จึงอาจเสี่ยงต่อการเกิดฟันสึกเหตุขาดได้ อย่างไรก็ตามก็ดีหากเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงผิวเคลือบฟัน

ระหว่างกลุ่มทดลองที่เวลา 30 นาที 60 นาที และ 120 นาทีพบว่ากลุ่มทาเซโนโซดาเยนเรปิตรีลีฟ และกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟ สามารถป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันได้ดีกว่ากลุ่มทาคอลเกตรซยอดนิยมและกลุ่มควบคุมในทุกช่วงเวลา และถึงแม้ผ่านไป 120 นาที ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันในกลุ่มทาคอลเกตรซยอดนิยมและกลุ่มควบคุมก็ยังมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันในกลุ่มทาเซโนโซดาเยนเรปิตรีลีฟและกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟที่เวลา 30 นาที เพราะฉะนั้นการทายาสีฟันเซโนโซดาเยนเรปิตรีลีฟ หรือคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟบนผิวฟันก่อนสัมผัสกรดจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดความรุนแรงในการเกิดฟันสึกเหตุขัดถูได้

วิเคราะห์ผลต่อความแข็งผิวเคลือบฟันของการทายาสีฟันชนิดต่าง ๆ หลังแช่โคลา

หลังแช่โคลาค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หลังทายาสีฟันชนิดต่างๆ หรือไม่ทายาสีฟันหลังแช่โคลา ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อผ่านไป 30 นาที เทียบกับ 0 นาที โดยกลุ่มที่ทายาสีฟันมีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ทายาสีฟัน เมื่อผิวเคลือบฟันถูกกร่อนจะส่งผลให้มีการละลายของแกนกลางของปริซึม (prism cores) หรือพื้นที่รอบๆ ปริซึม (interprismatic area) เกิดเป็นรูปร่างเหมือนรังผึ้ง มีการสูญเสียแร่ธาตุส่งผลให้ความแข็งผิวฟันมีค่าลดลง (73) การทายาสีฟันลงบนผิวเคลือบฟันที่ถูกกร่อนอาจทำให้มีการตกตะกอนของแร่ธาตุนบนผิวเคลือบฟันที่ถูกกร่อน ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ทายาสีฟัน

เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาทีหลังจากทายาสีฟัน พบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันของกลุ่มทายาสีฟัน และกลุ่มไม่ทายาสีฟันมีค่าเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับหลังแช่โคลาที่ 0 นาที อย่างไรก็ตามก็กลุ่มที่ทายาสีฟันคอลเกตรซยอดนิยมนั้นถึงแม้จะมีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ต่างจากการไม่ทายาสีฟัน การทายาสีฟันผสมฟลูออไรด์เพียงอย่างเดียวทำให้เกิดการตกตะกอนของผลึกแคลเซียมฟลูออไรด์ซึ่งอาจช่วยให้ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันเพิ่มขึ้นได้ไม่ดีเท่ากลุ่มที่ทาเซโนโซดาเยนเรปิตรีลีฟ หรือคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟ สอดคล้องกับการวิจัยของ Rios และคณะ (71) ที่เปรียบเทียบยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1100 และ 5000 ส่วนในล้านส่วน ต่อการกร่อนของผิวเคลือบฟัน พบว่ายาสีฟันทั้ง 2 ชนิดช่วยลดการกร่อนของผิวเคลือบฟันได้ไม่ต่างกัน และไม่ต่างจากยาสีฟันที่ไม่มีฟลูออไรด์

ส่วนกลุ่มที่ทาเซโนโซดาเยนเรปิตรีลีฟหรือคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟมีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันมากกว่ากลุ่มที่ทาคอลเกตรซยอดนิยมอย่างมีนัยสำคัญ อาจเกิดจากกลุ่มที่ทายาสีฟันเซโนโซดาเยนเรปิตรีลีฟ และกลุ่มที่ทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟมีการตกตะกอนของแร่ธาตุนบนผิว

เคลือบฟันที่ถูกกร่อนได้ดีกว่า สอดคล้องกับการศึกษาในเนื้อฟันพบว่า การทายาสีฟันเซนโซดาเยน แรปิดรีลีฟ ทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่ธาตุเข้าไปในท่อเนื้อฟัน และปกคลุมบนเนื้อฟัน (29) และการทายาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟ ลงบนผิวเนื้อฟันที่ถูกกร่อน จะทำให้มีการตกตะกอนของแคลเซียมและฟอสเฟตเข้าไปในท่อเนื้อฟันและปกคลุมบนผิวเนื้อฟัน (26)

เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที 60 นาที และ 120 นาที หลังทายาสีฟันชนิดต่างๆ หรือไม่ทายาสีฟัน หลังแช่โคลาพบว่า ยาสีฟันทุกชนิดสามารถช่วยให้ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามแม้จะผ่านไป 120 นาทีก็ไม่มียาสีฟันชนิดใดที่ช่วยให้ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันมีค่าเท่ากับก่อนแช่โคลาได้ จึงยังคงเสี่ยงต่อการเกิดฟันสึกเหตุขัดถู หากเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันระหว่างกลุ่มทดลองที่ 30 นาที 60 นาทีและ 120 นาทีพบว่ากลุ่มทาเซนโซดาเยน แรปิดรีฟ และกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟ สามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันได้มากกว่าและเร็วกว่ากลุ่มทาคอลเกตรสยอดนิยมและกลุ่มควบคุมในทุกช่วงเวลา และถึงแม้ผ่านไป 120 นาที ค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันในกลุ่มทาคอลเกตรสยอดนิยม และกลุ่มควบคุมก็ยังมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันในกลุ่มทาเซนโซดาเยน แรปิดรีฟ และกลุ่มทาคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟที่เวลา 30 นาที เพราะฉะนั้นการทายาสีฟันเซนโซดาเยน แรปิดรีฟหรือคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟบนผิวฟันหลังสัมผัสกรดจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดความรุนแรงในการเกิดฟันสึกเหตุขัดถูได้

จากผลการทดลองทั้งสองตอนคือการทายาสีฟันก่อนแช่โคลา และการทายาสีฟันหลังแช่โคลา พบว่ายาสีฟันเซนโซดาเยน แรปิดรีฟ และยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันได้ดีกว่ายาสีฟันคอลเกตรสยอดนิยม และการไม่ทายาสีฟัน ในบุคคลที่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันกร่อนมากกว่าบุคคลทั่วไป เช่นบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นกรดในความถี่ที่สูง น้ำหวาน น้ำ หรือผู้ป่วยโรคทางระบบที่ทำให้เกิดการอาเจียนเป็นประจำ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มความแข็งผิวเคลือบฟันป้ายบนตัวฟันก่อนหรือหลังที่ฟันสัมผัสกรด อาจเป็นอีกแนวทางที่ช่วยลดความรุนแรงของฟันกร่อนและลดความเสี่ยงในการเกิดฟันสึกเหตุขัดถู เช่น แรงจากการแปรงฟันได้

สรุปผลการวิจัย

การศึกษามผลของการทายาสีฟันก่อนแช่โคลาภายใต้สภาวะที่กำหนดขึ้นในห้องปฏิบัติการพบว่า ยาสีฟันทั้ง 3 ชนิดไม่สามารถป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันได้ อย่างไรก็ตามยาสีฟันเซนโซดาเยน แรปิดรีฟ และคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟสามารถป้องกันฟันกร่อนได้ดีกว่าคอลเกต

รศยอดนิยมและการไม่ทำอะไรเลย โดยเซนโซดาเยนร์แบริดรีลีฟป้องกันฟันกร่อนได้ไม่แตกต่างกับคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟ และคอลเกตรศยอดนิยมป้องกันฟันกร่อนได้ไม่แตกต่างกับการไม่ทำอะไรเลย

การศึกษาผลของการทาสีฟันหลังแช่โคลาภายใต้สภาวะที่กำหนดขึ้นในห้องปฏิบัติการพบว่า ยาสีฟันทั้ง 3 ชนิดสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันได้ โดยเซนโซดาเยนร์แบริดรีลีฟ และคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันดีกว่าคอลเกตรศยอดนิยมและการไม่ทำอะไรเลย เซนโซดาเยนร์แบริดรีลีฟเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันไม่แตกต่างกับคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟ และคอลเกตรศยอดนิยมเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันไม่แตกต่างกับการไม่ทำอะไรเลย

ข้อเสนอแนะ

หากเปรียบเทียบผลการทดลองทั้ง 2 ตอนคือการทาสีฟันก่อนแช่โคลา และการทาสีฟันหลังแช่โคลา พบว่าการทาสีฟันเซนโซดาเยนร์แบริดรีลีฟ หรือการทาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟก่อนแช่โคลามีแนวโน้มช่วยเพิ่มค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันได้ดีกว่าการทาสีฟันหลังแช่โคลา ดังนั้นในชีวิตประจำวัน ควรเลือกวิธีทาสีฟันดังกล่าวบนผิวฟันก่อนสัมผัสกรดเพื่อผลในป้องกันการกร่อนของฟันที่ดีกว่า ในอนาคตอาจทำการศึกษาการทาสีฟันเซนโซดาเยนร์แบริดรีลีฟ หรือยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรวีลีฟทั้งก่อนสัมผัสกรดและหลังสัมผัสกรดร่วมกัน เพื่อดูประสิทธิภาพของยาสีฟันดังกล่าวในการป้องกันฟันกร่อนต่อไป

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถจำลองสภาวะในช่องปากบางอย่างได้ เช่นการสร้างเพลลิเคิล อัตราการไหลของน้ำลาย อุณหภูมิในช่องปาก รวมถึงตำแหน่งที่เคลือบฟันสัมผัสกับกรด จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของยาสีฟันเหล่านี้ในการป้องกันฟันกร่อนในสภาวะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นเช่นการศึกษาทางคลินิกร่วมกับห้องปฏิบัติการ (in situ)

รายการอ้างอิง

- (1) Ganss, C. Definition of erosion and links to tooth wear. Monogr Oral Sci. 20 (2006): 9-16.
- (2) Wongkhantee, S., Patanapiradej, V., Maneenut, C., and Tantbirojn, D. Effect of acidic food and drinks on surface hardness of enamel, dentine, and tooth-coloured filling materials. J Dent. 34 (Mar 2006): 214-20.
- (3) Chuajedong, P., Kedjarune-Leggat, U., Kertpon, V., Chongsuvivatwong, V., and Benjakul, P. Associated factors of tooth wear in southern Thailand. J Oral Rehabil. 29 (Oct 2009) :997-1002.
- (4) Jensdottir, T., Holbrook, P., Nauntofte, B., Buchwald, C., and Bardow, A. Immediate erosive potential of cola drinks and orange juices. J Dent Res. 85 (Mar 2006): 226-30.
- (5) Ehlen, L. A., Marshall, T. A., Qian, F., Wefel, J. S., and Warren, J. J. Acidic beverages increase the risk of in vitro tooth erosion. Nutr Res. 28 (May 2008): 299-303.
- (6) von Fraunhofer, J. A., and Rogers, M. M. Dissolution of dental enamel in soft drinks. Gen Dent. 52 (Jul-Aug 2004): 308-12.
- (7) Dynesen, A. W., Bardow, A., Petersson, B., Nielsen, L. R., and Nauntofte, B. Salivary changes and dental erosion in bulimia nervosa. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 106 (Nov 2008): 696-707.
- (8) Ali, D. A., Brown, R. S., Rodriguez, L. O., Moody, E. L., and Nasr, M. F. Dental erosion caused by silent gastroesophageal reflux disease. J Am Dent Assoc. 133 (Jun 2002): 734-7; quiz 68-9.
- (9) Cavadini, C., Siega-Riz, A. M., and Popkin, B. M. US adolescent food intake trends from 1965 to 1996. Arch Dis Child. 83 (Jul 2000): 18-24.
- (10) Hasselkvist, A., Johansson, A., and Johansson, A. K. Dental erosion and soft drink consumption in Swedish children and adolescents and the

- development of a simplified erosion partial recording system. Swed Dent J. 34 (2010): 187-95.
- (11) Wang, P., Lin, H. C., Chen, J. H., and Liang, H. Y. The prevalence of dental erosion and associated risk factors in 12-13-year-old school children in Southern China. BMC Public Health. 10 (Aug 2010): 478.
- (12) Jaeggi, T., and Lussi, A. Toothbrush abrasion of erosively altered enamel after intraoral exposure to saliva: an in situ study. Caries Res. 33 (Nov-Dec 1999): 455-61.
- (13) Amaechi, B. T., Higham, S. M., and Edgar, W. M. Influence of abrasion in clinical manifestation of human dental erosion. J Oral Rehabil. 30 (Apr 2003): 407-13.
- (14) Wetton, S., Hughes, J., West, N., and Addy, M. Exposure time of enamel and dentine to saliva for protection against erosion: a study in vitro. Caries Res. 40 (2006): 213-7.
- (15) Attin, T., Buchalla, W., Gollner, M., and Hellwig, E. Use of variable remineralization periods to improve the abrasion resistance of previously eroded enamel. Caries Res. 34 (Jan-Feb 2000): 48-52.
- (16) Lagerweij, M. D., Buchalla, W., Kohnke, S., Becker, K., Lennon, A. M., and Attin, T. Prevention of erosion and abrasion by a high fluoride concentration gel applied at high frequencies. Caries Res. 2006;40:148-53.
- (17) Maia, L. C., de Souza, I. P., and Cury, J. A. Effect of a combination of fluoride dentifrice and varnish on enamel surface rehardening and fluoride uptake in vitro. Eur J Oral Sci. 2003;111:68-72.
- (18) Hawkins, R., Locker, D., Noble, J., and Kay, E. J. Prevention. Part 7: professionally applied topical fluorides for caries prevention. Br Dent J. 2003;195:313-7.
- (19) Moretto, M. J., Magalhaes, A. C., Sasaki, K. T., Delbem, A. C., and Martinhon, C. C. Effect of different fluoride concentrations of

- experimental dentifrices on enamel erosion and abrasion. Caries Res. 44 (2010): 135-40.
- (20) Rios, D., Magalhaes, A. C., Polo, R. O., Wiegand, A., Attin, T., and Buzalaf, M. A. The efficacy of a highly concentrated fluoride dentifrice on bovine enamel subjected to erosion and abrasion. J Am Dent Assoc. 139 (Dec 2008): 1652-6.
- (21) Fowler, C., Willson, R., and Rees, G. D. In vitro microhardness studies on a new anti-erosion desensitizing toothpaste. J Clin Dent. 17 (2006): 100-5.
- (22) Zero, D. T., Hara, A. T., Kelly, S. A., Gonzalez-Cabezas, C., Eckert, G. J., Barlow, A. P., et al. Evaluation of a desensitizing test dentifrice using an in situ erosion remineralization model. J Clin Dent. 17 (2006): 112-6.
- (23) Kato, M. T., Lancia, M., Sales-Peres, S. H., and Buzalaf, M. A. Preventive effect of commercial desensitizing toothpastes on bovine enamel erosion in vitro. Caries Res. 44 (2010): 85-9.
- (24) Ayad, F., Ayad, N., Delgado, E., Zhang, Y. P., DeVizio, W., Cummins, D., et al. Comparing the efficacy in providing instant relief of dentin hypersensitivity of a new toothpaste containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride to a benchmark desensitizing toothpaste containing 2% potassium ion and 1450 ppm fluoride, and to a control toothpaste with 1450 ppm fluoride: a three-day clinical study in Mississauga, Canada. J Clin Dent. 20 (2009): 115-22.
- (25) Docimo, R., Montesani, L., Maturo, P., Costacurta, M., Bartolino, M., Zhang, Y. P., et al. Comparing the efficacy in reducing dentin hypersensitivity of a new toothpaste containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride to a benchmark commercial desensitizing toothpaste containing 2% potassium ion: an eight-week clinical study in Rome, Italy. J Clin Dent. 20 (2009): 137-43.
- (26) Petrou, I., Heu, R., Stranick, M., Lavender, S., Zaidel, L., Cummins, D., et al. A breakthrough therapy for dentin hypersensitivity: how dental products

- containing 8% arginine and calcium carbonate work to deliver effective relief of sensitive teeth. J Clin Dent. 20 (2009): 23-31.
- (27) Hughes, N., Mason, S., Jeffery, P., Welton, H., Tobin, M., O'Shea, C., et al. A comparative clinical study investigating the efficacy of a test dentifrice containing 8% strontium acetate and 1040 ppm sodium fluoride versus a marketed control dentifrice containing 8% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm sodium monofluorophosphate in reducing dentinal hypersensitivity. J Clin Dent. 21 (2010): 49-55.
- (28) Mason, S., Hughes, N., Sufi, F., Bannon, L., Maggio, B., North, M., et al. A comparative clinical study investigating the efficacy of a dentifrice containing 8% strontium acetate and 1040 ppm fluoride in a silica base and a control dentifrice containing 1450 ppm fluoride in a silica base to provide immediate relief of dentin hypersensitivity. J Clin Dent. 21 (2010): 42-8.
- (29) Parkinson, C. R., Butler, A., and Willson, R. J. Development of an acid challenge-based in vitro dentin disc occlusion model. J Clin Dent. 21 (2010): 31-6.
- (30) Magalhaes, A. C., Wiegand, A., Rios, D., Honorio, H. M., and Buzalaf, M. A. Insights into preventive measures for dental erosion. J Appl Oral Sci. 17 (Mar-Apr 2009): 75-86.
- (31) Gupta, M., Pandit, I., Srivastava, N., and Gugnani, N. Dental erosion in children. J Oral Health Comm Dent. 3 (2009): 56-61.
- (32) Sturdevant, J., Lundeen, T., and Sluder, T. Sturdevant's the art and science of operative dentistry. Missouri: Mosby, 2002.
- (33) Nicholson, J. Fundamentals of operative dentistry.: Quintessence, 2001.
- (34) Meurman, J. H., and ten Cate, J. M. Pathogenesis and modifying factors of dental erosion. Eur J Oral Sci. 104 (Apr 1996): 199-206.
- (35) Zero, DT., and Lussi, A. Erosion--chemical and biological factors of importance to the dental practitioner. Int Dent J. 55 (2005): 285-90.

- (36) Lussi, A., and Jaeggi, T. Erosion—diagnosis and risk factors. Clinical Oral Investigations. 12 (2008): 5-13.
- (37) Imfeld, T. Prevention of progression of dental erosion by professional and individual prophylactic measures. Eur J Oral Sci. 104 (Apr 1996): 215-20.
- (38) West, N. X., Hughes, J. A., and Addy, M. The effect of pH on the erosion of dentine and enamel by dietary acids in vitro. J Oral Rehabil. 28 (Sep 2001): 860-4.
- (39) Attin, T., Deifuss, H., and Hellwig, E. Influence of acidified fluoride gel on abrasion resistance of eroded enamel. Caries Res. 33 (1999): 135-9.
- (40) Ganss, C., Klimek, J., Schaffer, U., and Spall, T. Effectiveness of two fluoridation measures on erosion progression in human enamel and dentine in vitro. Caries Res. 35 (Sep-Oct 2001): 325-30.
- (41) Ganss, C., Klimek, J., Brune, V, and Schurmann, A. Effects of two fluoridation measures on erosion progression in human enamel and dentine in situ. Caries Res. 38 (Nov-Dec 2004): 561-6.
- (42) Jones, L., Lekkas, D., Hunt, D., McIntyre, J., and Rafir, W. Studies on dental erosion: An in vivo-in vitro model of endogenous dental erosion--its application to testing protection by fluoride gel application. Aust Dent J. 47 (Dec 2002): 304-8.
- (43) van Rijkom, H., Ruben, J., Vieira, A., Huysmans, M. C., Truin, GJ., and Mulder, J. Erosion-inhibiting effect of sodium fluoride and titanium tetrafluoride treatment in vitro. Eur J Oral Sci. 111 (Jun 2003): 253-7.
- (44) Hughes, J. A., West, N. X., and Addy, M. The protective effect of fluoride treatments against enamel erosion in vitro. J Oral Rehabil 31. (Apr 2004): 357-63.
- (45) Lussi, A., Jaeggi, T., Gerber, C., and Megert, B. Effect of amine/sodium fluoride rinsing on toothbrush abrasion of softened enamel in situ. Caries Res. 38 (Nov-Dec 2004): 567-71.

- (46) Schlueter, N., Ganss, C., Mueller, U., and Klimek, J. Effect of titanium tetrafluoride and sodium fluoride on erosion progression in enamel and dentine in vitro. Caries Res. 41 (2007): 141-5.
- (47) Bartlett, D. W. The role of erosion in tooth wear: aetiology, prevention and management. Int Dent J. 55 (2005): 277-84.
- (48) Larsen, M. J., and Richards, A. Fluoride is unable to reduce dental erosion from soft drinks. Caries Res. 36 (Jan-Feb 2002): 75-80.
- (49) Ganss, C., Schlueter, N., Hardt, M., Schattenberg, P., and Klimek, J. Effect of fluoride compounds on enamel erosion in vitro: a comparison of amine, sodium and stannous fluoride. Caries Res. 42 (2008): 2-7.
- (50) Hara, A. T., Kelly, S. A., Gonzalez-Cabezas, C., Eckert, G. J., Barlow, A. P., and Mason, S. C., et al. Influence of fluoride availability of dentifrices on eroded enamel remineralization in situ. Caries Res. 43 (2009): 57-63.
- (51) Hooper, S. M., Newcombe, R. G., Faller, R., Eversole, S., Addy, M., and West, N. X. The protective effects of toothpaste against erosion by orange juice: studies in situ and in vitro. J Dent 35. (Jun 2007): 476-81.
- (52) Newby, C. S., Creeth, J. E., Rees, GD., and Schemehorn, B. R. Surface microhardness changes, enamel fluoride uptake, and fluoride availability from commercial toothpastes. J Clin Dent. 17 (2006):94-9.
- (53) Lussi, A., Megert, B., Eggenberger, D., and Jaeggi, T. Impact of different toothpastes on the prevention of erosion. Caries Res. 42 (2008): 62-7.
- (54) Rees, J., Loyn, T., and Chadwick, B. Pronamel and tooth mousse: An initial assment of erosion prevention in vitro. J Dent. 35 (2007): 355-7.
- (55) Cummins, D. Dentin hypersensitivity: from diagnosis to a breakthrough therapy for everyday sensitivity relief. J Clin Dent. 20 (2009): 1-9.
- (56) Kleinberg, I. SensiStat. A new saliva-based composition for simple and effective treatment of dentinal sensitivity pain. Dent Today. 21 (Dec 2002): 42-7.
- (57) West, N. X. Dentine hypersensitivity. Monogr Oral Sci. 20 (2006): 173-89.

- (58) Attin, T. Method for assessment of dental erosion. Monogr Oral Sci. 20 (2006): 152-72.
- (59) Field, J., Waterhouse, P., and German, M. Quantifying and qualifying surface changes on dental hard tissues in vitro. J Dent 38. (Mar 2010): 182-90.
- (60) Barbour, M. E., and Rees, J. S. The laboratory assessment of enamel erosion: a review. J Dent 32. (Nov 2004): 591-602.
- (61) Buchalla, W., Imfeld, T., Attin, T., Swain, M. V., and Schmidlin, P. R. Relationship between nanohardness and mineral content of artificial carious enamel lesions. Caries Res. 42 (2008): 157-63.
- (62) Meurman, J. H., and Frank, R. M. Progression and surface ultrastructure of in vitro caused erosive lesions in human and bovine enamel. Caries Res. 25 (1991): 81-7.
- (63) Panich, M., and Poolthong, S. The effect of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate and a cola soft drink on in vitro enamel hardness. JADA. 140 (2009): 455-60.
- (64) Maupome, G., Diez-de-Bonilla, J., Torres-Villasenor, G., Andrade-Delgado, L. d. C., and Castano, V. M. In vitro quantitative assessment of enamel microhardness after exposure to eroding immersion in a cola drink. Caries Res. 32 (Jun 1997): 148-53.
- (65) Seow, W. K., and Thong, K. M. Erosive effects of common beverages on extracted premolar teeth. Aus Dent J. 50 (2005): 173-78.
- (66) Badr, S. B. Y., and Ibrahim, M. A. Protective effect of three different fluoride pretreatments on artificially induced dental erosion in primary and permanent teeth. J American Sci. 6 (2010): 442-51.
- (67) Wiegand, A., Bichsel, D., Magalhaes, A. C., Becker, K., and Attin, T. Effect of sodium, amine and stannous fluoride at the same concentration and different pH on in vitro erosion. J Dent. 37 (2009): 591-5.

- (68) Poggio, C., Lombardini, M., Colombo, M., and Bianchi, S. Impact of two toothpastes on repairing enamel erosion produced by a soft drink: An AFM in vitro study. J Dent. 38 (2010): 868-74.
- (69) Wang, X., Megert, B., Hellwig, E., Neuhaus, K. W., and Lussi, A. Preventing erosion with novel agents. J Dent. 39 (2011): 163-70.
- (70) Manarelli, M. M., Vieira, A. E., Matheus, A. A., Sasaki, K. T., and Delbem, A. C. Effect of mouth rinses with fluoride and trimetaphosphate on enamel erosion: an in vitro study. Caries Res. 45 (2011): 506-9.
- (71) Rios, D., Magalhaes, A. C., Polo, R. O., Wiegand, A., Attin, T., and Buzalaf, M. A. The efficacy of a highly concentrated fluoride dentifrice on bovine enamel subjected to erosion and abrasion. J Am Dent Assoc. 139 (Dec 2008): 1652-6.
- (72) Hooper, S., West, N. X., Pickles, M. J., Joiner, A., Newcombe, R. G., and Addy, M. Investigation of erosion and abrasion on enamel and dentine: a model in situ using toothpastes of different abrasivity. J Clin Periodontol. 30 (Sep 2003): 802-8.
- (73) Magalhaes, A.C., Wiegand, A., Daniela, R., Buzalaf, M. A. R., and Lussi, A. Fluoride in dental erosion. Monogr Oral Sci. 22 (2011): 158-70.
- (74) Ganss, C., Schlueter, N., and Klimek, J. Retention of KOH-soluble fluoride on enamel and dentine under erosive condition-a comparison of in vitro and in situ results. Arch Oral Biol. 52 (Jan 2007): 9-14.
- (75) Parkinson, C. R., and Willson, R. J. An in vitro investigation of two currently marketed dentin tubule occlusion dentrifices. J Clin Dent. 21 (2011): 6-10.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทำวิจัยที่ใช้ประกอบ การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ (Inform consent)

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลา

เรียน คลินิกทันตกรรมบ้านฟ.ฟัน

ด้วยข้าพเจ้า ทญ.ปวีณา คุณนาเมือง นิสิตปริญญาโท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลา” โดยมี รศ.ทญ.ดร.ทิพวรรณ ธราวิวัฒน์นันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยมีเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัยดังนี้

จากผลการสำรวจหลายการศึกษา พบว่าประชาชนทั่วไปมีแนวโน้มในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกรดสูงชัน และมีความเสี่ยงในการเกิดฟันกร่อนสูงชันตามไปด้วย หลักการสำคัญในการลดและยับยั้งขบวนการของการสึกกร่อนของฟันคือ การใช้สารที่ช่วยในขบวนการลดการสูญเสียแร่ธาตุ และการส่งเสริมให้มีการสะสมแร่ธาตุคืนกลับสู่ผิวฟัน มีการศึกษาพบว่า สารลดอาการเสียวฟันบางชนิดให้ผลในการป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟัน แต่ในบางชนิดไม่ได้ผล ปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรยาสีฟันลดอาการเสียวฟันหลายชนิดโดยมีส่วนประกอบของสารลดอาการเสียวฟันร่วมกับฟลูออไรด์ ซึ่งการทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นความสามารถในการลดอาการเสียวฟัน และการทดลองทางห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นความสามารถในการอุดกั้นหลุดลอยในเนื้อฟันและการยึดติดกับผิวเนื้อฟัน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาที่แสดงถึงประสิทธิภาพของยาสีฟันดังกล่าวในการป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟัน

ในโครงการวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของยาสีฟันคอลเกตเซนซีทีพีโปรวีร์ลีฟ ยาสีฟันเซนโซดาเยนแรวีดรีลีฟ และยาสีฟันคอลเกตรสยอดนิยม ในการป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลา โดยผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการศึกษาค้นคว้าของยาสีฟันเหล่านี้ในการป้องกันฟันกร่อนในสภาวะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นเช่นการวิจัยทางคลินิกร่วมกับห้องปฏิบัติการ (in situ) และสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการแนะนำและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยป้องกันหรือลดการกร่อนของผิวเคลือบฟัน การวิจัยครั้งนี้

นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่นำมาใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น จึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ในการทำวิจัยแต่อย่างใด

ในงานวิจัยมีความจำเป็นต้องเก็บตัวอย่างฟันกรามน้อยที่ได้รับการถอนเพื่อใช้ประกอบการวิจัยในห้องปฏิบัติการ ข้าพเจ้าขอความกรุณาเก็บฟันดังกล่าว จากคลินิกทันตกรรม บ้านฟ.ฟัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

.....
(ทญ.ปวีณา คุณณาเมือง)

ผู้วิจัยหลัก

.....
(รศ.ทญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒน์นานนท์)

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

ภาคผนวก ข
เอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)

การวิจัยเรื่อง “ผลของยาตีพื้นลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลา”

ก่อนที่จะลงนามในเอกสารยินยอมนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด และมีความเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าขอมอบพื้นที่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยให้ถอนเนื่องจากการแพทย์ และอยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้/องค์ความรู้ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป โดยการวิจัยจะไม่มีการเกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง หรือมีผลกระทบต่อผู้ป่วยซึ่งเป็นเจ้าของฟันแต่อย่างใด

ลงนาม.....ผู้ยินยอม
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

ลงนาม.....พยาน
(.....)

ลงนาม.....หัวหน้าโครงการวิจัย
(นส.ปวีณา คุณณาเมือง)

วันที่ให้คำยินยอมเข้าร่วมวิจัย วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันแต่ละชนิดบนผิวเคลือบฟันก่อนแช่เครื่องดื่มโคลลา

group	£†* VHN				
	Baseline	0 min.	30 min.	60 min.	120 min.
Sensodyne® Rapid Relief	332.99±1.95 ^{a, b, c, d}	293.31±15.72 ^{a, e, f, g, 1, 2}	306.88±10.39 ^{b, e, 5, 6}	312.00±10.39 ^{c, f, 9}	317.62±8.90 ^{d, g, 12, 13}
Colgate Sensitive Pro-relief™	332.71±2.40 ^{h, i, j, k}	286.84±13.68 ^{h, m, n, 3, 4}	300.93±14.32 ^{i, 7, 8}	309.75±11.98 ^{j, m, 10}	313.87±12.68 ^{k, n, 14, 15}
Colgate Regular	332.89±1.63 ^{A, B, C, D}	253.17±20.25 ^{A, E, F, 1, 4}	270.50±16.37 ^{B, G, 5, 7}	289.85±10.12 ^{C, E, 11}	289.85±14.21 ^{D, F, G, 12, 14}
Artificial saliva	333.13±2.28 ^{H, I, J, K}	236.63±21.94 ^{H, L, M, N, 2, 3}	259.86±19.01 ^{I, L, 6, 8}	272.59±18.23 ^{J, M, 9, 10, 11}	275.14±18.48 ^{K, N, 13, 15}

£ In rows, values with same letter are statistically different (p<0.05) † In columns, values with same number are statistically different (p<0.05)

* Means (n=10) ± standard error of mean.

VHN Vickers hardness number

0 min. = applied toothpaste before being exposed to cola

30 min. = immersed in artificial saliva for 30 minutes

60 min. = immersed in artificial saliva for 60 minutes

120 min. = immersed in artificial saliva for 120 minutes

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันของการทาสีฟันแต่ละชนิดบนผิวเคลือบฟันหลังแช่เครื่องดื่มโคลดา

Group	£†* VHN				
	Baseline	0 min.	30 min.	60 min.	120 min.
Sensodyne® Rapid Relief	331.30±2.63 ^{a, b, c, d}	248.62±22.08 ^{a, e, f, g}	289.63±17.02 ^{b, e, h, 1, 2}	297.26±15.26 ^{c, f, 5, 6}	303.68±14.81 ^{d, g, h, 9, 10}
Colgate Sensitive Pro-relief™	331.73±1.82 ^{i, j, k, m}	249.26±21.76 ^{j, n, o, p}	286.85±13.92 ^{j, n, q, 3, 4}	294.72±12.84 ^{k, o, 7, 8}	301.99±13.13 ^{m, p, q, 11, 12}
Colgate Regular	331.81±2.13 ^{A, B, C, D}	245.50±17.34 ^{A, E, F, G}	265.84±13.81 ^{B, E, H, 1, 3}	273.77±14.88 ^{C, F, 5, 7}	277.83±13.32 ^{D, G, H, 9, 11}
Artificial saliva	331.66±1.80 ^{i, j, k, l}	245.52±17.90 ^{i, m, n, o}	255.75±14.20 ^{j, m, p, 2, 4}	265.42±13.45 ^{k, n, 6, 8}	269.39±13.76 ^{L, O, P, 10, 12}

£ In rows, values with same letter are statistically different (p<0.05) † In columns, values with same number are statistically different (p<0.05)

* Means (n=10) ± standard error of mean.

VHN Vickers hardness number

0 min. = applied toothpaste after being exposed to cola

30 min. = immersed in artificial saliva for 30 minutes

60 min. = immersed in artificial saliva for 60 minutes

120 min. = immersed in artificial saliva for 120 minutes

ตารางที่ 6 ส่วนประกอบของสารที่ใช้ในการทดลอง

สาร	ส่วนประกอบ
ยาสีฟันคอลเกตเซนซีทีพีปริลิฟ	Calcium carbonate, Water, Sorbitol, Arginine bicarbonate, Sodium lauryl sulfate, Flavor, Sodium monofluorophosphate 1450 ppm, Cellulose gum, Sodium bicarbonate, Potassium acesulfame, Sodium silicate, Xanthan gum, Sucralose
ยาสีฟันเซนโซดาเยนแรปรีลิฟ	Water, Sorbitol, Hydrated silica, Glycerin, Strontium acetate, Sodium methyl cocoyl taurate, Xanthan gum, Titanium dioxide, Flavour, Sodium saccharin, Sodium fluoride 1040 ppm, Sodium methylparaben, Sodium propylparaben
ยาสีฟันคอลเกตรสยอดนิยม	Sodium monofluorophosphate 1000 ppm, Dicalcium phosphate dihydrate, Water, Glycerin, Sodium lauryl sulfate, Cellulose gum, Flavor, Tetrasodium pyrophosphate, Sodium saccharin
น้ำลายเทียม	Sodium carboxymethylcellulose, Sorbitol, Potassium chloride, Sodium chloride, Magnesium chloride, Calcium chloride, Xanthan gum, De-ionized water

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวปวีณา คุณนาเมือง เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ที่จังหวัดพิษณุโลก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ได้เข้ารับราชการตำแหน่งทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550-2552 จากนั้นเข้ารับราชการตำแหน่งทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2554

ปัจจุบันศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย