

### บทที่ 3

#### ระเบียบวิธีวิจัย

#### 1. ประชากร

- 1.1 พันธกรามน้อยทั้งบนและล่างซึ่งมีรูปร่างและผิวเคลือบฟันปกติ
- 1.2 พันหน้าล่างของ วัวซึ่งมีรูปร่างและผิวเคลือบฟันปกติ

#### 2. กลุ่มตัวอย่าง

- 2.1 กลุ่มตัวอย่าง เป็นพันธกรามน้อยทั้งบนและล่างของ คนไข ซึ่งถอนเพื่อบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง มีรูปร่างและผิวเคลือบฟันปกติ จำนวน 60 ซี่
- 2.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นพันหน้าล่างของ วัวที่ถอนจากวัวซึ่งถูกนำมาฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง มีรูปร่างและผิวเคลือบฟันปกติ จำนวน 360 ซี่

#### 3. เรซินที่ใช้ในการวิจัย

- 3.1 Concise ซึ่งเป็นไดอคริลेटเรซิน มีวัลดูอัดแทรกอยู่ 78%<sup>(53)</sup>
- 3.2 Silar ซึ่งเป็นไดอคริลेटเรซิน มีวัลดูอัดแทรกอยู่ 51%<sup>(53)</sup>
- 3.3 Adaptic ซึ่งเป็นไดอคริลेटเรซิน มีวัลดูอัดแทรกอยู่ 78%<sup>(54)</sup>

#### 4. การจัดกระทำ

- 4.1 การหาสัดส่วนเรซินที่ใช้บูรณะฟันให้มีความหนืดพอเหมาะ  
Arthur และ Zachrisson<sup>(6)</sup> ได้ศึกษาการเปลี่ยนสัดส่วนของ  
Concise โดยคำนึงถึงความหนืดพบว่า การผสม Concise paste A จำนวน 16 กรัม

กับ liquid resin A จำนวน 15 หยด เป็น diluted Concise paste A และผสม Concise paste B จำนวน 16 กรัมกับ liquid resin B จำนวน 15 หยดเป็น diluted Concise paste B นำ diluted Concise paste A ผสมกับ diluted Concise paste B ในอัตราส่วน 1 : 1 จะได้ความหนืดพอเหมาะในการทำไดเร็คบอนด์ ดังนั้นจะใช้ค่าความหนืดของ diluted Concise paste A และ diluted Concise paste B เป็นมาตรฐาน โดยตัดแปลงสัดส่วนของ Silar paste A และ Adaptic paste A เป็น diluted Silar paste A และ diluted Adaptic paste A ให้มีความหนืดเท่ากับ diluted Concise paste A ตัดแปลงสัดส่วนของ Silar paste B และ Adaptic paste B เป็น diluted Silar paste B และ diluted Adaptic paste B ให้มีความหนืดเท่ากับ diluted Concise paste B การผสม resin A และ resin B ให้เข้ากับ paste A และ B จะใช้ plastic spatula ขนาด 5 มิลลิเมตร คนให้เข้ากันในทิศทางเดียวกัน 50 รอบ

4.2 นำสัดส่วนเรซินที่ใช้ระบุพื้นจากข้อ 4.1 มาหาค่ากำลังแรงเสียดทานที่พอเพียงที่จะใช้เป็นเรซินในทางทันตกรรมจัดฟันหรือไม่

ใช้พื้นกรามน้อยทั้งบนและล่างจำนวน 60 ซี่ ชัดฟันให้สะอาดด้วยผงขัดฟัน แล้วถอนฟันออกล้างน้ำกลั่นให้สะอาด เป่าให้แห้งด้วยลูกยางเป่าลม ใช้กรดกัดฟันโดยใช้ชนิดของกรดและเวลาในการเอ็ช ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเรซิน ( เวลาในการเอ็ชของทุกบริษัทเท่ากับ 1 นาที) เมื่อเอ็ชครบตามเวลาแล้วจะล้างกรดออกด้วยน้ำกลั่นนาน 30 วินาที แล้วเป่าให้แห้งด้วยลูกยางเป่าลม ทำการติดแบรคเก็ทพื้นกรามน้อยด้วยเรซินชนิดต่าง ๆ 3 ชนิด ในอัตราส่วนของ paste A : paste B เท่ากับ 1 : 1 โดยปริมาตร แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 20 ซี่ คือ

4.2.1 diluted Concise

4.2.2 diluted Silar

4.2.3 diluted Adaptic

การติดแบรคเก็ทจะกระทำที่อุณหภูมิ  $30^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  ใช้ซีเมนต์ สเลกเลอร์ เชีย ส่วนเกินของเรซินออกทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วแช่ในน้ำลายสังเคราะห์ (synthetic saliva)<sup>(55)</sup> ที่อุณหภูมิ  $37^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำฟันเหล่านี้มาหาแรงเสียดทานของเรซิน โดยใช้เครื่อง Universal testing DSS-10T



4.3 นำสัดส่วนเรซินที่ใช้บรรจุหัตถ์จากข้อ 4.1 มาศึกษาคุณสมบัติของเรซินว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกำลังแรงเสียดทานของเรซินกับเวลาอย่างไร

ใช้พื้นหน้าล่างของหัวจำนวน 360 ซี่ ซึ่งถอนมาใหม่ ๆ นำมาขัดผงขัดหัตถ์ ล้างด้วยน้ำกลั่น เป่าให้แห้งด้วยลูกยางเป่าลม ใช้กรดกัดพื้นโดยชนิดของกรดและเวลาในการเอ็ชตามคำแนะนำของผู้ผลิตเรซิน (เวลาในการเอ็ชของทุกบริษัทเท่ากับ 1 นาที) เมื่อเอ็ชครบตามเวลาแล้ว จะล้างกรดออกด้วยน้ำกลั่นนาน 30 วินาที แล้วเป่าให้แห้งด้วยลูกยางเป่าลม ทำการติดแบเรคเก็ทพื้นตัดกลางบนด้วยเรซินชนิดต่าง ๆ 3 ชนิดในอัตราส่วน paste A : paste B เท่ากับ 1 : 1 โดยปริมาตร แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 120 ซี่ แต่ละกลุ่มจะแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาคือ 24 ชั่วโมง 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน ช่วงเวลาละ 30 ซี่ การแบ่งกลุ่มตัวอย่างจะทำการสุ่ม(random sampling) เรซินที่ใช้คือ

4.3.1 diluted Concise

4.3.2 diluted Silar

4.3.3 diluted Adaptic

การติดแบเรคเก็ทจะกระทำที่อุณหภูมิ  $30^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  ใช้ซีเมนต์ ส์เกเลอร์ ซีเมนต์ ส่วนเกินของเรซินออกทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วแช่ในน้ำลายสังเคราะห์<sup>(55)</sup> ที่อุณหภูมิ  $37^{\circ}\text{C}$  เมื่อครบกำหนดตามช่วงเวลาแล้วจะนำพื้นเหล่านี้มาหาแรงเสียดทาน โดยใช้เครื่อง Universal testing DSS-10T

4.4 การหาพื้นที่ของแบเรคเก็ท

นำแบเรคเก็ทพื้นกรามน้อยและพื้นตัดกลางบนที่ยังไม่ได้ใช้ มาทำ Scanning electron microscope เพื่อวัดพื้นที่ของแต่ละตารางและจำนวนตาราง แล้วนำไปคำนวณหาพื้นที่ของแบเรคเก็ท โดยการคำนวณอย่างง่าย (การคำนวณดูในภาคผนวก ข)


5. เครื่องมือและวิธีใช้เครื่องมือ

5.1 เครื่องมือเปรียบเทียบความหนืด เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีการหาความหนืดของ White<sup>(8)</sup> และ Sear และ Zemansky<sup>(9)</sup> เครื่องมือประกอบด้วย


(รูปที่ 29)



- 5.1.1 หลอดฉีดยาพลาสต์ิกขนาด 2 มิลลิลิตร
- 5.1.2 ลูกยาง 2 อัน
- 5.1.3 หลอดแก้วเล็ก ๆ และท่ออากาศ
- 5.1.4 ขาตั้งสำหรับจับหลอดทดลอง
- 5.1.5 เครื่องอัดอากาศ
- 5.1.6 นาฬิกาจับเวลา



รูปที่ 29 ก.



รูปที่ 29 ข.


รูปที่ 29 ก. แสดงส่วนประกอบของ เครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบความหนืด

รูปที่ 29 ข. แสดงเครื่องควบคุมความดันให้อยู่ที่ 40 ปอนด์/ตร.นิ้ว



นำ diluted Concise paste A จำนวน 1 มิลลิลิตรใส่ในหลอดฉีดยาอัดให้แน่นด้วยลูกยาง นำหลอดฉีดยายึดติดกับขาตั้ง แล้วนำท่ออากาศซึ่งต่อกับเครื่องอัดอากาศมาเสียบกับปลายหลอดฉีดยา อัดอากาศเข้าในหลอดฉีดยา ความดันที่ใช้ 40 ปอนด์/ตารางนิ้ว จับเวลาที่เรซินไหลออกจนหมด ทำการศึกษาความหนืดของ diluted Concise paste A 20 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจะทำการศึกษาค่าความหนืดของ diluted Concise paste B ในทำนองเดียวกัน

เมื่อได้เวลาในการไหลออกของ diluted Concise paste A และ diluted Concise paste B แล้ว ก็จะตัดแปลงสัดส่วนของ Silar และ Adaptic โดยจะหยดส่วน resin A และ B ลงใน Silar และ Adaptic paste A และ B ตามลำดับ โดย Silar จะใช้น้ำหนัก 15 กรัม ส่วน Adaptic ใช้น้ำหนัก 14 กรัม dropper ที่ใช้หยดเป็นของแต่ละบริษัทที่ผลิต จะตัดแปลงสัดส่วนจนกว่าเวลาที่ใช้ในการไหลออกของ paste แต่ละชนิดของแต่ละบริษัทไม่แตกต่างจาก diluted Concise paste A และ diluted Concise paste B ตามลำดับ โดยวัดความหนืด 20 ครั้ง




รูปที่ 30 แสดงวิธีใช้เครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบความหนืด



## 5.2 เครื่อง Universal testing DSS-10T

ลักษณะเครื่องมือประกอบด้วย fixed head และ cross head ส่วน cross head จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ทำให้เกิดแรงดึงขึ้น



ก.

ข.


รูปที่ 31 เป็นเครื่อง Universal testing DSS-10T

ก. เป็น fixed head และ cross head

ข. เป็นกราฟที่วัดค่าแรงเหวี่ยง




นำพื้นที่ต้องการหาแรงเฉือนยึดติดกับ cross head ซึ่งจับโดยแรงอัดอากาศ  
 แล้วนำลวดที่สร้างขึ้นเพื่อยึดส่วนขอบด้านเหนือของแบริดจ์กับ fixed head ซึ่งจับโดยแรง  
 อัดอากาศ วางในทิศทางแนวเฉือน ใช้ความตึง 20 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความเร็ว  
 ของ cross head 0.5 มิลลิเมตร/นาที<sup>(7)</sup> โดยใช้ load cell 100 กิโลกรัม อ่านค่าแรง  
 เฉือนที่ได้จากกราฟอ่านละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัม



รูปที่ 32 แสดงการยึดพื้นที่เข้ากับ cross head นำลวดที่สร้างขึ้นยึดติด  
 ขอบด้านเหนือของแบริดจ์กับ fixed head แล้วนำไปยึดกับ fixed head

ลักษณะ ลวดที่สร้างขึ้นเพื่อยึดส่วนขอบด้านเหนือของแบรคเก็ตกับ fixed head ใช้ลวดกลมขนาด 0.040 นิ้ว ตัดให้มีความยาวและรูปร่าง (รูป 33 ก) นำลวดเหลี่ยมนขนาด  $0.017 \times 0.020$  นิ้ว 2 เส้นมาเชื่อมติดกัน จะได้ขนาดเป็น  $0.017 \times 0.040$  นิ้ว นำลวดนี้มาเชื่อมที่ส่วนปลายของลวดเส้นแรก (รูป 33 ข) แล้วใช้ลวดกลมขนาด 0.040 นิ้ว ยาว 3 นิ้วมาเชื่อมส่วนปลาย (รูป 33 ค.)




รูปที่ 33 แผนภาพแสดงขนาดและรูปร่างของลวดที่สร้างขึ้น เพื่อยึดที่ขอบด้านเหนือของแบรคเก็ต

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### 5.3 เครื่อง Scanning electron microscope JSM-35CF



รูปที่ 34 เป็นเครื่อง Scanning electron microscope JSM-35CF

## 6. ตัวแปรของการวิจัย

6.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ ชนิดของสัดส่วนผสมที่ใช้บูรณะฟันที่มีความหนืดพอเหมาะ

6.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ กำลังแรงเฉือน

## 7. การวิเคราะห์ข้อมูล

7.1 ทดสอบความแตกต่างกันระหว่างความหนืดของ diluted Concise paste A, diluted Silar paste A และ diluted Adaptic paste A ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความหนืดใกล้เคียงกัน โดยใช้สถิติ one way ANOVA

7.2 ทดสอบความแตกต่างกันระหว่างความหนืดของ diluted Concise paste B, diluted Silar paste B และ diluted Adaptic paste B ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความหนืดใกล้เคียงกัน โดยใช้สถิติ one way ANOVA

7.3 ทดสอบความแตกต่างกันระหว่างกำลังแรงเหวี่ยงของ diluted Concise, diluted Silar และ diluted Adaptic ที่ศึกษาในฟันคน โดยใช้สถิติ one way ANOVA

7.4 ทดสอบความแตกต่างกันของกำลังแรงเหวี่ยงของเรซินแต่ละชนิดกับช่วงเวลา ที่ศึกษาในฟันวัว โดยใช้สถิติ one way ANOVA

7.5 ทดสอบความแตกต่างกันของกำลังแรงเหวี่ยงของเรซินแต่ละชนิดในช่วงเวลา เดียวกันที่ศึกษาในฟันวัวโดยใช้สถิติ one way ANOVA



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย