

## บทที่ 6

### สรุปผลการทดลองและข้อเนอแนว

#### 6.1 สรุปผลการทดลอง

ผลจากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ จะทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูดซับน้ำเข้าสู่หนังชนิดต่างๆ 3 ชนิด คือ หนังโโค กระบือ และหนังฟอก รวมไปถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งก็คือค่าความแข็งของหนัง จากนั้นจึงพัฒนาออกแบบในรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้คำนวณค่าต่างๆ ที่เป็นปัจจัยหลักของกระบวนการแซ่หนัง เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน ซึ่งผลสรุปที่ได้สามารถแบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. พฤติกรรมการดูดซับน้ำของหนัง พบร่วมเป็นไปตามกฎข้อที่สองของฟิกส์ (Fick's 2<sup>nd</sup> Law) คือ แปรผันตามเวลาและอุณหภูมิ โดยยิ่งเวลาหรืออุณหภูมิที่แซ่มากขึ้น ปริมาณการดูดซับน้ำเข้าไปในหนังจะยิ่งมีค่ามากขึ้นด้วย นอกจากนี้แล้วยังพบอีกด้วยว่าหนังฟอกจะมีการดูดซับน้ำมากที่สุด รองลงมาคือหนังโโค และกระบือตามลำดับ เมื่อเทียบที่เวลาและอุณหภูมิเดียวกัน เนื่องมาจากการเกิดไอลิเตอร์ชั่นของหนังฟอกจะเกิดได้มากกว่าหนังอีกสองชนิด เพราะหนังฟอกมีลักษณะโครงสร้างที่มีรูพรุนสูงกว่า รวมทั้งผลจากการเกิดปราภภารณ์ Capillary ด้วย เมื่อพิจารณาในช่วงเวลาและอุณหภูมิที่ศึกษา

2. คุณสมบัติทางกลที่ศึกษา คือ ค่าความแข็ง สัมพันธ์กับปริมาณความชื้นในหนัง โดยความชื้นที่มากขึ้นจะเป็นผลให้ค่าความแข็งลดลง อย่างไรก็ตามพบว่าอุณหภูมิไม่มีผลต่อค่าความแข็งโดยตรง แต่เป็นเพียงปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการดูดซับน้ำเปลี่ยนแปลงไป โดยจากการศึกษาพบว่าค่าความแข็งของหนังฟอกจะลดลงเร็กว่าหนังโโคและหนังกระบือ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการดูดซับน้ำของที่มากกว่าหนังอีกสองชนิด เมื่อเทียบที่เวลาและอุณหภูมิเดียวกันนั้นเอง

3. การพัฒนาแบบจำลองและการประยุกต์ใช้ จากการทดลองจะทำให้ได้แบบจำลองสำหรับใช้คำนวณค่าค่าความแข็งของหนังทั้ง 3 ชนิด ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการคำนวณเวลาที่เหมาะสมสมสำหรับการแซ่หนัง ที่อุณหภูมิต่างๆ ได้ ผลจากการคำนวณพบว่าเวลาที่เหมาะสมสมสำหรับใช้แซ่หนังฟอกจะมีค่าน้อยที่สุด จากนั้นจึงเป็นหนังโโค และหนังกระบือตามลำดับ

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

1. ความมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังที่มีความหนาอยกว่า 1.5 มิลลิเมตร หรือที่เรียกว่า หนังบาง และหนังหนาที่มีความหนามากกว่า 2 มิลลิเมตร เพราะหนังทั้งสองชนิดต่างก็มี การนำไปใช้เป็นวัสดุดีในการผลิตอาหารขบเคี้ยวสำหรับสุนัขเช่นกัน
2. ศึกษาผลของสารเคมีที่ผสมลงไปในน้ำ ในระหว่างขั้นตอนการแข็งหนังในโรงงาน ว่ามีผลต่อ อัตราการดูดซึบความชื้นและความแข็งดัวของหนังหรือไม่ เพราะในขั้นตอนการแข็งหนังของ โรงงานนั้นจะมีการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ( $H_2O_2$ ) ลงไปในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อด้วย ใน อัตราส่วนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อน้ำเป็น 4 ต่อ 850 กิโลกรัม
3. ศึกษาผลของอุณหภูมิในช่วงค่าอีนจู เช่น ที่ต่ำกว่า 303 เคลวิน เพราะมีความเป็นไปได้ที่ใน ถูกหนาวอุณหภูมิของน้ำจะลดต่ำกว่า 303 เคลวิน แต่ไม่ควรสูงกว่า 323 เคลวิน เพราะจะ เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้มากขึ้น
4. ศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้สำหรับคำนวณอัตราการดูดซึบนำแบบอีนจู เช่น การใช้กฎของดาร์ซี (Darcy's Law) มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณ เป็นต้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย