

บทที่ 5

บทสรุป

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการประมาณค่าความหนาที่เหมาะสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟสำหรับองค์การเหล็กโครงสร้างชูปพรรณหน้าตัดไวด์เฟลนซ์ เหล็กจาก และท่อเหล็กกลมกลวง โดยอาศัยผลการทดสอบอัตราการทนไฟของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟประเภทซีเมนติเซียสที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมของอกราดูดี อุบลจินดา (2545) เป็นกรณีศึกษา ขั้นตอนวิธีการคำนวนค่าความหนาที่เหมาะสมอาศัยการวิเคราะห์แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนในสองมิติแบบสภาวะไม่คงที่โดยใช้ระบบบริวิไฟแนนต์ เอดิเมนต์ โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

จากการเปรียบเทียบการประมาณค่าความหนาที่ได้จากการที่นำเสนอและผลการทดสอบพบว่า ค่าความหนาของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่ได้จากการประมาณโดยแบบจำลองมีค่าแตกต่างจากความหนาของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่ใช้ในการทดสอบไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์เมื่อสมมติค่าคุณสมบัติทางความร้อนของเหล็กและวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟตามงานวิจัยของอกราดูดี อุบลจินดา (2545)

ในการตรวจสอบความให้ตัวของค่าความหนาที่ประมาณได้โดยวิธีการที่นำเสนอต่อค่าความคลาดเคลื่อนของคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุเคลือบผิวป้องกัน ได้ทำการแบ่งเป็นกรณีศึกษาซึ่งมีค่าคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟได้แก่ ค่าการนำความร้อน ค่าความร้อน จำเพาะ และค่าความหนาแน่นที่แตกต่างกัน พบว่าค่าความหนาที่ประมาณได้ในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกับความหนาของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่ใช้ในการทดสอบในเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์ทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ใช้ค่าการนำความร้อนคงที่ $k_p = 0.104 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$ ซึ่งให้ผลที่แตกต่างอย่างชัดเจน แบบจำลองที่เสนอในงานวิจัยนี้จึงมีความให้ตัวต่อความคลาดเคลื่อนของค่าคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟต่ำ กล่าวคือเมื่อมีความผิดพลาดในการประมาณค่าคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟจะส่งผลกระทบต่อการประมาณค่าความหนาของแบบจำลองเพียงเล็กน้อย ยกเว้นในกรณีที่กำหนดให้ค่าการนำความร้อนของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟมีค่าคงที่นี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงจึงทำให้การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนเกิด

ความผิดพลาดส่งผลให้การประมาณค่าความหนาที่เหมาะสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไม่มีความคลาดเคลื่อนสูงไปด้วย

อย่างไรก็ตามตัวอย่างทดสอบที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองที่เสนอในงานวิจัยนี้ยังมีจำนวนจำกัด จึงควรเพิ่มความหลากหลายของประเภทหน้าตัดเหล็ก เพื่อสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวิธีการที่นำเสนอ อีกทั้งควรประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟสำหรับองค์ประกอบโครงสร้างรูปพรรณที่ทราบค่าคุณสมบัติทางความร้อน เช่น ค่าการนำความร้อน และค่าความร้อนจำเพาะแน่นอน มาใช้ในการทดสอบและทำการเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองที่เสนอในงานวิจัยนี้ต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย