



บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น (Fixed orthodontic appliance)
2. เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ (Removable orthodontic appliance)
3. เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดกึ่งติดแน่นและถอดได้ (Semi Fixed-Removable orthodontic appliance)

เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่นจะต้องมี แบริกเก็ต (bracket) ยึดติดแน่นกับฟัน ซึ่งในอดีตจะยึดแบริกเก็ตกับปลอกโลหะรัดฟัน (band) ก่อนแล้วจึงซีเมนต์ปลอกโลหะรัดฟันกับตัวฟันแต่ละซี่ Bunocore (1975) ได้เริ่มศึกษาวิธีการใช้กรดกัดผิวฟันในปี 1955 โดยใช้กรดฟอสฟอริก 85% ทาที่ด้านไกลริมฝีปากของฟันเป็นเวลา 30 วินาที แล้วล้างกรดออก ทำพื้นผิวให้แห้ง หยดเรซินชนิดบ่มตัวเองลงบนด้านไกลริมฝีปากของฟัน พบว่าเรซินจะยึดกับฟันได้ดีมากขึ้น เรียกการใช้กรดกัดฟันบางส่วนออกเพื่อเพิ่มแรงยึดของเรซินว่า การใช้กรดกัด (acid etching) Newman (1969) ได้นำเทคนิคการใช้กรดกัดมาใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน โดยเรซินจะยึดติดกับฟันโดยการเกาะเกี่ยว (mechanical lock) จากการใช้กรดกัดผิวฟันและเรซินจะยึดกับแบริกเก็ต โดยการเกาะเกี่ยวกับตารางของแบริกเก็ตที่เป็นโลหะเรียกเทคนิคการใช้กรดกัดฟันเพื่อติดแบริกเก็ตเข้ากับผิวฟันโดยตรงนี้ว่า วิธีไดเรกบอนด์

ในปัจจุบันกลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการจะได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน นอกจากจะเป็นผู้ป่วยในวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยหนุ่มสาว งานทันตกรรมจัดฟันยังครอบคลุมถึงผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่ด้วย ผู้ป่วยในวัยดังกล่าวอาจเคยได้รับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์มาก่อน โดยอาจได้รับการใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น เช่น ครอบฟัน (crown) สะพานฟัน (bridge) หรืออาจได้รับการบูรณะด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ ทันตแพทย์จัดฟันจึงจำเป็นต้องหาวิธีในการยึดติดแบริกเก็ตกับผิวพอร์ซเลน (porcelain) โดยมีแรงยึดเพียงพที่จะต้านทานต่อแรงที่ได้รับในขณะที่ใส่ลวดจัดฟัน และต้านทานต่อแรงจากการบดเคี้ยวได้ วิธีการหนึ่งอาจจะเป็นการยึดแบริกเก็ตติดกับปลอกโลหะรัดฟันด้วยการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า (weld) แล้วนำ

ปลอกโลหะรัดฟันไปติดกับฟันปลอมโดยใช้ซีเมนต์ยึด แต่พบว่าวิธีการดังกล่าวมีข้อเสียหลายประการ ดังนี้

1. วิธีการยุ่งยากและใช้เวลาในการปฏิบัติงานในคลินิกมาก
2. ต้องมีการแยกฟัน (seperate) ผู้ป่วยก่อนล่วงหน้า ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเนื้อเยื่อปริทันต์ (periodontium) และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย
3. ทำให้เกิดความไม่สวยงาม โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยมีฟันปลอมติดแน่นที่ฟันหน้า

4. ไม่สามารถทำการยึดปลอกโลหะรัดฟันกับฟันปลอมติดแน่นชนิดสะพานฟันได้
วิธีการยึดแบรคเก็ตบนผิวพอร์ซเลนโดยวิธีโคเรกบอนด์ จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด แต่โดยธรรมชาติของวัสดุยึดทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งเป็นสารประเภทเรซิน ไม่มีคุณสมบัติที่จะยึดติดกับผิวพอร์ซเลน จึงจำเป็นต้องมีการใช้ไซเลนไพรเมอร์ ซึ่งเป็นสารคัปปลิงเอเจนท์ ซึ่งมีสูตรโครงสร้างเคมี ที่ปลายข้างหนึ่งเป็นไฮโดรโลเซเบิลกรุป ที่จะทำปฏิกิริยากับอินออแกนิกซัสเตอร์ของพอร์ซเลน ปลายอีกด้านหนึ่งของโครงสร้างเป็นอินออแกนิกซัสเตอร์กรุป จะทำปฏิกิริยากับโพลีเมอร์เมตริกซ์ของเรซิน ทำให้เกิดแรงยึดทางเคมีระหว่างไซเลนไพรเมอร์ เรซินและผิวพอร์ซเลน โดยไซเลนไพรเมอร์ที่จำหน่ายในปัจจุบันมีหลายชนิด และมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไป เช่น ไซเลนไพรเมอร์ที่ผ่านการไฮโดรไลส์แล้ว หรือไซเลนไพรเมอร์ที่ยังไม่ผ่านการไฮโดรไลส์ เมื่อจะใช้งานจะต้องทำการไฮโดรไลส์ด้วยกรดฟอสฟอริก หรือใช้สารเคมีที่เตรียมไว้ในชุดเดียวกันเป็นตัวไฮโดรไลส์ Bailey (1989), O' Kray, Suchak และ Standford (1987) พบว่าไซเลนไพรเมอร์ต่างชนิดจะมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มการยึดติดบนผิวพอร์ซเลนที่แตกต่างกัน

Eustagnio, Garner และ Moore (1988) Kao, Boltz และ Johnston (1988), Smith และคณะ (1988), Kao และ Johnston (1991) ศึกษาพบว่า การเตรียมผิวพอร์ซเลนด้วยหัวกรอกรีนสโตนร่วมกับการใช้ไซเลนไพรเมอร์ จะทำให้เกิดแรงยึดของแบรคเก็ตที่สูงเพียงพอ แต่ Andreasen และ Stieg (1988) พบว่า การเตรียมผิวพอร์ซเลนด้วยวิธีดังกล่าวทำให้เกิดอัตราการหลุดของแบรคเก็ตค่อนข้างสูง

Edris และคณะ (1990) Sorrensen และคณะ (1991) พบว่าไซเลนไพรเมอร์ ไม่ช่วยให้เกิดแรงยึดทางเคมีระหว่างวัสดุชนิดเรซินกับผิวพอร์ซเลนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทันตแพทย์จัดฟันจึงนำแนวคิดการใช้กรดไฮโดรฟลูออริกทาบนผิวพอร์ซเลนเพื่อให้ผิวพอร์ซเลนมีลักษณะขรุขระ และช่วยให้เกิดการยึดในลักษณะ micromechanical retention ที่ผิวพอร์ซเลน ซึ่งเทคนิคการใช้กรดไฮโดรฟลูออริกทาบนผิวพอร์ซเลน ได้เริ่มใช้ครั้งแรกในการประดิษฐ์พอร์ซเลนวีเนียร์ ในต้นปี 1980

Sheath, Jensen และ Tolliver (1988) พบว่า การใช้ไซเลนไพรเมอร์ร่วมกับการใช้กรดไฮโดรฟลูออริกจะช่วยเพิ่มแรงยึดบนผิวพอร์ซเลนได้มากกว่าวิธีการใช้กรดไฮโดรฟลูออริกอย่างเดียว หรือวิธีการไซเลนไพรเมอร์บนผิวที่เรียบ

Senda, Suzuki และ Jordan (1989) พบว่า การใช้กรดไฮโดรฟลูออริกทาผิวพอร์ซเลนที่ผ่านการเตรียมผิวด้วยวิธีเชิงกลมาก่อนจะทำให้ผิวพอร์ซเลนไวต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยกรด เช่นเดียวกับ Edris และคณะ (1990) พบว่า เมื่อมีการเตรียมผิวด้วยการเป่าทรายก่อนทาด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก จะทำให้ผิวพอร์ซเลนมีความขรุขระกว่ากลุ่มที่มีผิวเรียบมันและทาด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก

Lacy และคณะ (1988) ศึกษาพบว่า การกรอผิวพอร์ซเลนด้วยหัวกรอกากเพชร (diamond bur) ร่วมกับการใช้กรดไฮโดรฟลูออริกและทาไซเลนไพรเมอร์จะให้ค่าแรงยึดสูงกว่าการใช้หัวกรอกากเพชรและทาไซเลนไพรเมอร์และสูงกว่าการใช้หัวกรอกากเพชรและทากรดไฮโดรฟลูออริก

Wolf, Powers และ O' Keefe (1992) พบว่า การทาผิวพอร์ซเลนด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก 9.5% จะให้ค่าแรงยึดของคอมโพสิตเรซินบนผิวพอร์ซเลนมากกว่าการกรอด้วยหัวกรอกากเพชร, Wolf, Powers และ O'Keefe (1993) พบว่าการทากรดไฮโดรฟลูออริก 9.5% บนผิวพอร์ซเลนจะให้ค่าแรงยึดที่สูงกว่าวิธีการเป่าทราย

Sulliman, Swift และ Perdigao (1993) พบว่าค่าแรงยึดของคอมโพสิตเรซินกับผิวพอร์ซเลน ที่ผ่านการทาด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก 9.6% หรือทากรดไฮโดรฟลูออริก 9.6% ร่วมกับกรอด้วยหัวกรอกากเพชร จะมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่เตรียมผิวด้วยหัวกรอกากเพชร หรือการเป่าทรายอย่างเดียว

งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเพิ่มแรงยึดของแบร็กเก็ตบนผิวพอร์ซเลน ยังไม่มีผู้ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลของการเตรียมผิวพอร์ซเลนด้วยวิธีเชิงกล ซึ่งได้แก่ การขัดด้วยฟิวมิส, การกรอด้วยหัวกรอกกรีนสโตน, การเป่าทราย รวมไปถึงการใช้กรดไฮโดรฟลูออริกว่า การเตรียมผิวด้วยวิธีเชิงกลอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกรดไฮโดรฟลูออริก และอาจส่งผลถึงการเพิ่มค่าแรงยึดของแบร็กเก็ตบนผิวพอร์ซเลนหรือไม่ จึงเป็นที่น่าสนใจว่ามีความแตกต่างระหว่างวิธีการเตรียมผิวพอร์ซเลนต่างวิธีอย่างไร นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสนใจที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไซเลนไพรเมอร์ 3 ชนิด ได้แก่ สก๊อตช์ไพร์มเซรามิกไพรเมอร์ (Scotchprime ceramic primer) ออมโก้ พอร์ซเลน บอนดิง ไพรเมอร์ (Ormco porcelain bonding primer) และเคลียร์ฟิลพอร์ซเลนบอนด์ (Clearfil porcelain bond) ซึ่งเป็นไซเลนไพรเมอร์ที่มีวิธีการใช้งานที่ต่างกัน และมีจำหน่ายในประเทศไทยปัจจุบัน รวมไปถึงวิธีการเตรียมผิวพอร์ซเลนดังกล่าวมาแล้ว โดยดูว่าการเตรียมผิวพอร์ซเลนวิธีใดร่วมกับการใช้ไซเลนไพรเมอร์ชนิดใด จะให้แรงยึดของแบร็กเก็ตกับผิวพอร์ซเลนที่สูงเพียงพอจะรับแรง

จากการจัดฟัน เพื่อเป็นประโยชน์กับทันตแพทย์จัดฟันในการเลือกวิธีเตรียมผิวพอร์ซเลน และเลือกใช้ไซเลนไพรเมอร์ที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาเปรียบเทียบค่ากำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกกัดโลหะบนผิวพอร์ซเลน โดยใช้ไซเลนไพรเมอร์ชนิดต่าง ๆ
2. ศึกษาเปรียบเทียบผลของการเตรียมผิวพอร์ซเลนด้วยวิธีต่าง ๆ ก่อนทำไดเรกบอนด์ต่อค่ากำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกกัดโลหะบนผิวพอร์ซเลน
3. ศึกษาผลของการใช้ไซเลนไพรเมอร์ชนิดต่าง ๆ ร่วมกับการเตรียมผิวพอร์ซเลนวิธีต่าง ๆ ก่อนทำไดเรกบอนด์ต่อค่ากำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกกัดโลหะบนผิวพอร์ซเลน

สมมติฐานของการวิจัย

1. ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของค่ากำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกกัดโลหะบนผิวพอร์ซเลน จำแนกตามไซเลนไพรเมอร์ชนิดต่าง ๆ
2. ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของค่ากำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกกัดโลหะบนผิวพอร์ซเลน จำแนกตามวิธีการเตรียมผิวพอร์ซเลนก่อนทำไดเรกบอนด์
3. การใช้ไซเลนไพรเมอร์ต่างชนิดและวิธีการเตรียมผิวพอร์ซเลนต่างวิธีไม่มีปฏิสัมพันธ์ ต่อค่ากำลังแรงเฉือน/ปอก ในการยึดแบรกกัดโลหะบนผิวพอร์ซเลน

ประโยชน์ของการวิจัย

1. เพื่อนำผลการวิจัยมาเลือกใช้ไซเลนไพรเมอร์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการยึดแบรกกัดโลหะติดกับผิวพอร์ซเลน
2. เพื่อนำผลการวิจัยมาเลือกใช้วิธีในการเตรียมผิวพอร์ซเลนก่อนทำไดเรกบอนด์แบรกกัดโลหะบนผิวพอร์ซเลน
3. เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัยต่อไป

ขอบเขตการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้จากการเตรียมชิ้นพอร์ชเลนที่จำลองลักษณะผิวพื้นด้านใกล้แก้มของฟันกรามน้อยบนซี่แรก ผิวพอร์ชเลนมีลักษณะเรียบมันผ่านขั้นตอนการผลิตของห้องปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ผงพอร์ชเลนชนิดที่ใช้ทำส่วนบอดี ยี่ห้อวินเทจ (VINTAGE) ของบริษัทโชฟู (SHOFU) ญี่ปุ่น

2. กลุ่มเปรียบเทียบ เลือกใช้ฟันกรามน้อยบนซี่แรกที่ถอนจากผู้ป่วยที่มาขอรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน จากสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดช่วงอายุผู้ป่วยในระหว่าง 10-25 ปี มีผิวเคลือบฟันปกติปราศจากรอยโรคใด ๆ ปรากฏให้เห็นเมื่อดูด้วยตาเปล่า

3. วัสดุยึด (adhesive) ที่ใช้ในการวิจัยคือ คอนไซส (Concise) ของบริษัทสามเอ็ม สหรัฐอเมริกา

4. แบริกเกิดโลหะที่ใช้ในการวิจัยคือ แบริกเกิดโลหะฟันกรามน้อยบนซี่แรกแบบมาตรฐาน รุ่นมินิไดมอนด์ ของบริษัทออมโก้ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพื้นที่บริเวณด้านล่างของฐานแบริกเกิดประมาณ 8.4 ตารางมิลลิเมตร

5. กรดที่ใช้ในการเตรียมผิวพอร์ชเลนคือ กรดไฮโดรฟลูออริก ความเข้มข้น 9.5% ยี่ห้ออัลตราเด็นท์พอร์ชเลนเอ็กซ์ ของบริษัทอัลตราเด็นท์โปรดักท์ สหรัฐอเมริกา

6. หัวกรอกรีนสโตน รูปเฟรมเซป

7. เครื่องมือที่ใช้ในการเป่าทราย ยี่ห้อไมโครเอชเซอร์ โมเดล erc-er รุ่น 800-827-7940 ของบริษัทแดนวิลเอ็นจิเนียริง สหรัฐอเมริกา ใช้ร่วมกับผงอลูมิเนียมออกไซด์ ขนาด 50 ไมโครเมตร

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ในการศึกษานี้แบ่งการเตรียมผิวพอร์ชเลนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งขัดผิวพอร์ชเลนด้วยหัวขัดยางรูปถ้วยร่วมกับฟิวมิส กลุ่มที่สองใช้หัวกรอกรีนสโตนกับหัวกรอกไมโครมอร์เตอร์กรอที่ความเร็ว 20,000 รอบ/นาที กรอเป็นเวลา 5 วินาที จนผิวพอร์ชเลนมีลักษณะเป็นผ้าขาว กลุ่มที่สามใช้เครื่องมือไมโครเอชเซอร์เป่าทรายที่ผิวพอร์ชเลน เป็นเวลา 3 วินาที โดยบริเวณที่เตรียมผิวมีพื้นที่ 0.20 ตารางเซนติเมตร

2. กรดที่ใช้ในการเตรียมผิวพอร์ชเลน คือ กรดไฮโดรฟลูออริกเข้มข้น 9.5% ยี่ห้ออัลตราเด็นท์พอร์ชเลนเอ็กซ์ ของบริษัทอัลตราเด็นท์โปรดักท์ สหรัฐอเมริกา

3. แรงเฉือน/ปอก มีหน่วยเป็นนิวตัน ศึกษาโดยใช้เครื่องมือทดสอบทั่วไปของ Lloyd Model LR10k ซึ่งอ่านค่าเป็นกราฟได้ละเอียดถึง 0.1 นิวตัน เมื่อทำการทดสอบด้วยแรงดึงที่ความเร็ว 0.5 มิลลิเมตร/นาที load cell 1000 นิวตัน ในสภาพการใช้งานปกติที่ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. การทดสอบแรงในฟอร์ชเลนแต่ละชั้น (ฟันแต่ละซี่) ใช้แผ่นเหล็กซึ่งเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยม โดยให้ส่วนล่างของแผ่นเหล็กเคลื่อนที่ในทิศทางตั้งฉากกับแนวระดับของปีกด้านบดเคี้ยวของแบริกเกิด หลังจากจัดให้ขอบด้านในของแผ่นเหล็กขนานกับแนวระดับของปีกด้านบดเคี้ยวของแบริกเกิดแล้ว ซึ่งถือว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเหล็กเป็นการจำลองการบดเคี้ยวตามปกติของผู้ป่วย

5. ค่ากำลังแรงเฉือน/ปอก ของแบริกเกิดโลหะจากการทดลองครั้งนี้ ถือเป็นค่ามาตรฐานของแบริกเกิดเมื่อใช้เรซินชนิดคอนโซลกับผิวฟอร์ชเลนที่เตรียมจากผงฟอร์ชเลนชนิดที่ใช้ทำส่วนบอดี ยี่ห้อวินเทจของบริษัทโซฟุ ญี่ปุ่น และกับฟันกรามน้อยบนซี่แรก

6. กรรมวิธีการติดแบริกเกิดด้วยวิธีไดเรกบอนด์ถือเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากกระทำโดยบุคคลเดียวกัน และมีขั้นตอนการติดเหมือนกันทุกชั้นฟอร์ชเลน และฟันทุกซี่

7. การใช้ไซเลนไพเรเมอร์ 3 ชนิดในงานวิจัยนี้ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแต่ละบริษัทผู้ผลิต

8. ฟอร์ชเลนที่ใช้เป็นยี่ห้อวินเทจของบริษัทโซฟุ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในงานทางทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อทำสะพานฟัน ฯลฯ

ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย

1. การวิจัยครั้งนี้กระทำในห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในช่องปากทั้งหมดได้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วภายในช่องปากจะมีองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมอยู่ด้วย เช่น น้ำลาย ชนิดและอุณหภูมิของอาหารที่รับประทานแต่ละมื้อคราบจุลินทรีย์ และเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆทำให้ไม่สามารถสรุปผลของไซเลนไพเรเมอร์และผลของการเตรียมผิวฟอร์ชเลนโดยตรงได้ การวิจัยในห้องปฏิบัติการจึงมีการควบคุมตัวแปรอิสระ คือ องค์ประกอบต่าง ๆ ข้างต้นจะช่วยให้ทราบผลของไซเลนไพเรเมอร์และการเตรียมผิวฟอร์ชเลนต่อค่ากำลังแรงเฉือน/ปอก ของแบริกเกิดโดยตรง

2. องค์ประกอบอื่นซึ่งมีผลต่อการยึดแบริกเกิดกับผิวฟอร์ชเลน เช่น แรงบดเคี้ยว ลักษณะการสบฟัน ไม่สามารถศึกษาได้ในสภาพของการทดลองในห้องปฏิบัติการ

3. ผลการวิจัยไม่อ้างอิงไปถึงแบริกเกิดที่มีลักษณะและขนาดของฐานแตกต่างกันไปจากแบริกเกิดที่ทำการทดลอง

4. ผลการวิจัยไม่อ้างอิงไปถึงวัสดุยึดอื่นที่ไม่ใช่คอนโซล

5. ผลการวิจัยไม่อ้างอิงไปถึงพอร์ซเลนที่ทำจากวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ใช่เฟลสปาร์ติกพอร์ซเลนที่ใช้ทำส่วนบอดี ยี่ห้อวินเทจของบริษัทโซฟู ญี่ปุ่น
6. ผลการวิจัยไม่อ้างอิงไปถึงไซเลนไพรเมอร์ชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของบริษัทออมโก้ สหรัฐอเมริกา, สามเอ็ม สหรัฐอเมริกา, คูราเรย์ ญี่ปุ่น

คำจำกัดความ

1. วิธีไตเรกบอนด์ หมายถึง วิธีการใช้เรซินยึดแบรกก่อกับฟันโดยตรง ภายหลังการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันบริเวณที่จะยึดแบรกก่อกับฟันบางส่วนออกก่อน แต่ในการศึกษานี้จะมีความหมายรวมถึงการใช้เรซินยึดแบรกก่อกับผิวพอร์ซเลนโดยตรง
2. ความเค้น (stress) หมายถึง แรงต้านที่เกิดขึ้นภายในของวัสดุใดวัสดุหนึ่ง เมื่อนำน้ำหนักแรงดึง แรงอัด หรือแรงอื่น ๆ มากกระทำกับวัสดุนั้น ค่าความเค้นวัดได้จากแรงหรือน้ำหนักที่กระทำต่อหน่วยพื้นที่ที่วัสดุนั้นถูกกระทำ มีหน่วยเป็นแรงต่อหน่วยพื้นที่คือ ปอนด์/ตารางนิ้ว กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ Mpa (นิวตัน/ตร.มม.)
3. กำลังแรง (strength) หมายถึง ความเค้นที่สูงที่สุดของวัสดุที่สามารถต้านทานได้เมื่อมีแรงมากกระทำต่อวัสดุ หน่วยของค่ากำลังแรงใช้หน่วยเดียวกับความเค้น
4. แรงเฉือน/ปอก (shear/peel force) หมายถึง แรงที่กระทำกับแบรกก่อกับฟันยึดกับผิวพอร์ซเลน (หรือผิวเคลือบฟัน) ในทิศทางที่ขนานกับฐานของแบรกก่อก่อกในแนวตั้งแต่ไม่ผ่านฐานแบรกก่อก่อก เช่น กระทำกับปีกของแบรกก่อก่อกทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาในวัสดุที่ยึดผิวพอร์ซเลน (หรือผิวเคลือบฟัน) ลักษณะของแรงเฉือนร่วมกับแรงกดและแรงดึงในรูปของแรงคู่ควบ
5. กำลังแรงเฉือน/ปอก หมายถึง ความเค้นสูงสุดที่วัสดุสามารถต้านทานได้เมื่อมีแรงเฉือน/ปอก มากกระทำ
6. ความต้านทานต่อแรงเฉือน/ปอก หมายถึง แรงปฏิกิริยาสูงสุดที่วัสดุสามารถต้านทานต่อแรงเฉือน/ปอก ที่มากกระทำ
7. วัสดุยึด คือ วัสดุโพลีเมอร์ ซึ่งใช้ในการยึดแบรกก่อก่อกโลหะกับผิวพอร์ซเลน (หรือผิวเคลือบฟัน)
8. ไซเลนไพรเมอร์ คือ สารจำพวกออร์แกโนฟังก์ชันอัลคอกซี่ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษใช้ยึดผิวพอร์ซเลนให้ติดกับวัสดุยึดได้