

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ชัยวัฒน์ เจนวานิชย์. 2527. เคมีโพลีเมอร์พื้นฐาน. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
- ชำนานู วิฑูรปกรณ์. 2534. คุณสมบัติของยางแห้งและน้ำยางในกระบวนการผลิต. เอกสารประจำปี
สมาคมอุตสาหกรรมยาง
- บุญธรรม นิธิอุทัย. 2530. ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และคุณสมบัติ. ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- _____. 2531. น้ำยาง. ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- เพียรพรรค ทศคร. 2534. หน่วยปฏิบัติการทั่วไป. ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พรฤดี มุ่งสมานกุล. 2535. การชะละลายเม็ดยางธรรมชาติด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว. วิทยานิ
พนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาเคมีเทคนิค บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แน่น อมรสิทธิ์ และ อมร เพชรสม. 2534. หลักการเครื่องมีอวิเคราะห์เบื้องต้น. ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วราภรณ์ ขจรไชยกูล. 2524. การผลิตยางธรรมชาติ. เอกสารทางวิชาการ, เลขที่ 92 (กุมภาพันธ์).
ศูนย์วิจัยการยางสงขลา อ.สงขลา จ.สงขลา
- _____. 2534. เทคโนโลยียาง. เอกสารทางวิชาการ, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
- สรองสุดา ลิปิมงคล. 2531. การสกัดสารไฮโดรคาร์บอนด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว. วิทยานิพนธ์
ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาเคมีเทคนิค บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อุตสาหกรรม, กระทรวง. 2527. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กววยาง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
มิราเคิลพีรน์ท์
- _____. 2535. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กววยาลอมร์อนเจทิลีนไวนิลแอซีเตต. กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์ประชาชนจำกัด

ภาษาอังกฤษ

- Angier, D.J. and Turner, D.T. 1958. J. Polym. Sci. 28:265
- American Society for Testing and Materials-- D816 -- 55. 1970 Standard methods of testing rubber cements., Annual book of ASTM.
- _____. D816 -- 82.1988. Standard test methods for rubber cements., Annual book of ASTM.
- Brown, P. 1979. Density and dimensions. Physical Testing of rubber. : 101 --106.
- _____.1979. Adhesion,corrosion and staining. Physical Testing of rubber. : 305 -- 321.
- Brunner, G. 1983. Fluid Phase Equilib. 10 : 289 -- 298
- Campbell, D.S . 1988 . Graft copolymers from natural rubber. Natural rubber Science and Technology. : 679 -- 728.
- _____. and Seow, P. K . 1990 . Graft copolymers of cis -- 1,4 -- polyisoprenes with Poly(methyl methacrylate). J. nat. Rubb. Res., 5(2) : 135 -- 143.
- Ceresa, R.J. 1959 . Techniques of Polymer Characterization (Ed.P.W.Allen) : 231, Butterworth London
- _____. 1962 . Block and graft copolymer : 11 -- 29 , 136 --156 , Butterworth , London
- _____. 1973 . Synthesis and Characterization of Natural rubber Block and Graft copolymers. Block and Graft copolymerization (Ceresa,R.J.ed.), Vol.1, Chap. 3 . London : John Wiley and Sons.
- Erbil, H.Y. 1986 . Graft copolymerization of some hydrophilic vinyl monomers in natural rubber. J. nat. Rubb. Res., 1 (4) : 234 -- 239.
- Faznjevic, K, . 1976. Handbook of Thermodynamic Tables and Charts. : 202 -- 203 , 239 , Washington : Hemisphere Pub. Co.
- Filippi, R.P. 1982. CO₂ as a solvent : application to fats and other materials. Chemistry and Industry. 12 : 385 -- 389.
- Hayes, R.A. 1953. J.Polym.Sci. 11 , 531 ; 122nd Meeting American Chemical Society, 1952, Abstr.190


- International Standard – ISO – 4587. 1979 . Adhesives -- Determination of tensile lap -- shear strength of high -- strength adhesive bonds. Annual book of ISO.
- _____. -- ISO -- 8510 -- 1. 1979 . Adhesives -- Peel test for a flexible -- bonded -- to -- rigid test specimen assembly. Annual book of ISO.
- _____. -- ISO -- 8510 -- 2. 1979 . Adhesives -- Peel test for a flexible -- bonded -- to -- rigid test specimen assembly. Annual book of ISO.
- Knight, G.T., and Tan, A.S. 1975. Dynamic and related properties of natural rubber. Proc. Int. Rubb. Conf. (Kuala Lumpur). 4 : 115.
- Maurice M. 1973. Rubber Technology. 2 nd. ed. : 153 -- 157, 275 --301, New York.
- _____. 1988. Rubber Technology. 3 rd. ed., Chap. 6 : 179 -- 208.
- Merrett, F.M. 1955. The Separation and Characterization of Graft copolymer from Natural rubber. B.R.P.R.A. Pub. No : 224.
- Ong, C.O. 1974. High quality rubber from skim latex. Proc. Rubb. res. Inst. Malaya Plr's Conf. (Kuala Lumpur) : 243.
- Pendle, T.D. 1973. Properties and Applications of Block and Graft copolymers of Natural rubber. Block and Graft copolymerization (Ceresa R.J.ed.), Vol.1, Chap. 4 . London : John Wiley and Sons.
- Petronio , M. 1977. Properties Testing Specification and Design of Adhesives. Handbook of adhesives. : 92 --114.
- Razzak, M.T. , Yoshll, F. , Makuuchi, K. , and Ishigaki, I. 1991. Thermoplastic Elastomer by Radiation grafting. I. Evaluation of Processability of Natural Rubber Grafted Methyl Methacrylate. J. Appl. Polym. Sci. 43 (5) : 883 -- 890.
- Sakurada, I. , Ikeda , Y . and Horii, F., 1970 , Makromol Chem. , 171 : 139
- Schultz, W.G., Schultz, T.H, Carlson, R.A., and Hudson, J.S. 1974 . Pilot -- Plant Extraction with liquide CO₂. Food Technology. 29 (6) : 32 -- 88.
- _____. and Randall, J.M., 1970 , Liquid Carbon Dioxide for Selective Aroma Extraction. Food Technology. . 24 (11) : 94 -- 98
- Wake, W.C. 1977. Natural Rubber and Reclaimed Rubber Adhesives. : 242 -- 254.
- Wong A.K ., Campbell, D.S., and Tinker, A.J. 1987. Poly (isoprene -- g --alkyl methacrylate) copolymers : 2. Graft copolymer formation from azodicarboxylate functional methyl methacrylate prepolymers. Polymer. 28 : 2161 -- 2165.




ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก


คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของคาร์บอนไดออกไซด์



รูปที่ ก.1 แผนผังวัฏภาคของคาร์บอนไดออกไซด์




รูปที่ ก.2 แสดงผลของความดันที่มีต่อความหนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะวิกฤต




ศูนย์วิทยทรัพยากร

รูปที่ ก.3 แผนผัง compressibility ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความดันต่ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
รูปที่ ก.4 แผนผัง compressibility ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความดันปานกลาง



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ ก.5 แผนผัง compressibility ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความดันสูง

ภาคผนวก ข

การหาสมบัติทางฟิสิกส์ของยางเอ็มจีในรูปกาว

กาวยาง (rubber - based adhesive) หมายถึง กาวที่ได้จากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ หรือมีเรซินโมดิไฟเออร์ (resin modifier) เป็นส่วนผสมด้วย

1. เนื้อกาว

วิธีทดสอบ

ชั่งตัวอย่างที่กวนดีแล้วประมาณ 5 กรัมให้ได้น้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.001 กรัม ใส่ในภาชนะแบนและปากกว้าง นำไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 ± 2 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 2 ชั่วโมง จนน้ำหนักคงที่ ทำให้เย็นในเดสิคเกเตอร์ แล้วชั่งน้ำหนัก

วิธีคำนวณ

$$\text{เนื้อกาว ร้อยละ} = \frac{\text{น้ำหนักของตัวอย่างหลังอบ} \times 100}{\text{น้ำหนักของตัวอย่างก่อนอบ}}$$

2. ความหนาแน่น

เครื่องมือ

พิกโนมิเตอร์ ที่มีความจุระหว่าง 50 ถึง 110 ลบ.ซม.

วิธีทดสอบ

ชั่งพิกโนมิเตอร์ให้ได้น้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.001 กรัม เทตัวอย่างที่กวนจนเข้ากันได้ดีแล้วลงในพิกโนมิเตอร์จนเต็มแล้ว ชั่งน้ำหนักอีกครั้ง ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศขึ้นในเนื้อกาว

วิธีคำนวณ

$$\text{ความหนาแน่น (กรัมต่อ ลบ.ซม.)} = \frac{M_1 - M_2}{V}$$

เมื่อ M_1 คือ น้ำหนักของพิกโนมิเตอร์และตัวอย่าง เป็นกรัม

M_2 คือ น้ำหนักของพิกโนมิเตอร์ เป็นกรัม

V คือ ความจุของพิกโนมิเตอร์ที่อุณหภูมิกำหนด เป็น ลบ.ซม.

3. ความต้านแรงเฉือน


ความต้านแรงเฉือน (shear strength) หมายถึง แรงต่อหน่วยพื้นที่ ที่กระทำให้วัตถุ 2 แผ่น ซึ่งยึดติดกันด้วยกาวยางเส้นหลุดออกจากกัน ในทิศทางขนานกับพื้นที่ที่ยึดติดกัน

เครื่องมือ

เครื่องมือทดสอบแรงดึงชนิดอัตราการเคลื่อนที่ของปากจับคงที่แบบลูกตุ้ม (constant rate of traverse, pendulum type)

การเตรียมชิ้นทดสอบ

เตรียมชิ้นทดสอบคือแผ่นพีวีซี โดยให้ชิ้นทดสอบมีขนาดและลักษณะดังรูปที่ ข 1



รูปที่ ข.1 แสดงขนาดและลักษณะชิ้นทดสอบความต้านแรงเฉือน

วิธีทดสอบ

- เตรียมชิ้นทดสอบ พร้อมทากาวบริเวณที่กำหนด แล้วให้ทดสอบต่อภายใน 24 ชั่วโมง
- จับส่วนปลายของชิ้นทดสอบ ให้แน่น ด้วยปากจับในลักษณะที่ผิวทากาวยางของชิ้นทดสอบ อยู่ทิศทางเดียวกันกับแรงดึง ใช้แรงดึงโดยที่อัตราการแยกของปากจับเท่ากับ 50 มิลลิเมตร.ต่อนาที แล้วอ่านค่าแรงดึงสูงสุดเป็นกิโลปาสกาล
- ให้ทดสอบชิ้นทดสอบจำนวน 5 ชิ้น แล้วหาค่าเฉลี่ย



ภาคผนวก ค

ข้อมูลการทดลอง

ตารางที่ ค 1 แสดงคุณสมบัติเบื้องต้นของยางแผ่น (raw rubber)

คุณสมบัติ	พันธุ์ RRIM 600
ปริมาณไนโตรเจน (%)	0.578 ± 0.004
ปริมาณเถ้า (%)	0.477 ± 0.033
ปริมาณสิ่งสกปรก (%)	0.023 ± 0.002
ปริมาณสิ่งระเหย (%)	0.349 ± 0.014
ดัชนีสี	4.5 - 5

ตารางที่ ค 2 แสดงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของยางเริ่มต้น, ยางควบคุม และยางผลิตภัณฑ์

Physical Properties	raw rubber	rubber control	rubber product
Specific gravity	0.97	1.00	0.98
Hardness (shore A)	29.0	46.7	50.9
Tear (N/mm)	21.06	33.27	31.54
Tensile strength (N/mm ²)	12.57	21.53	15.86
Elongation at break (mm)	191.82	163.86	140.14
100 % modulus (N/mm ²)	0.3581	0.8541	1.139
300 % modulus (N/mm ²)	0.8553	2.3442	2.856
500 % modulus (N/mm ²)	1.5517	8.1848	10.52

ตารางที่ ค 3 แสดงคุณสมบัติในด้านรูปการของยางเอ็มจี

ชนิด	เปอร์เซ็นต์เนื้อขาว	ความหนาแน่น (Kg/m ³)	ความต้านแรงเฉือน (N/mm ²)
กาวลาเท็ก	17.933	1033.3	0.2755
กาวยางน้ำ	6.4229	789.1	0.1439
rubber control (%GE = 10)	8.4285	786.0	0.0765
rubber control %GE = 12	9.4814	843.6	0.0638
%GE = 14	9.7462	861.8	0.0765
%GE = 16	10.5263	917.8	0.0978
%GE = 18	11.8907	929.0	0.1071
%GE = 20	12.4726	1082.0	0.1181

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ค 4- แสดงข้อมูลการทดลองหาปริมาณการกราฟท์โคโพลิเมอร์

ความดัน (บาร์)	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	เวลา (นาที)	เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักยางที่ไม่ เกิดการกราฟท์	เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักโพลิเมทิลเม ทาครีเลตที่ไม่เกิด การกราฟท์	เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการกราฟท์ โคโพลิเมอร์
40	35	60	83.21	4.09	12.7
50	35	60	82.91	3.33	13.75
60	35	60	82.06	3.26	14.67
70	35	60	81.45	3.19	15.36
80	35	15	83.6	4.07	12.33
		30	84.26	4.48	11.25
		60	80.01	2.9	17.09
		120	76.1	2.63	21.27
	45	15	81.1	5.98	12.92
		30	81.59	5.74	12.66
		60	78.83	5.7	15.46
		120	74.02	3.03	22.95
	55	15	80.1	5.55	14.35
		30	80.6	4.38	15.02
		60	79.67	4.39	15.93
		120	78.2	2.7	19
	65	15	77.81	5.08	17.11
		30	78.73	4.62	16.65
		60	77.89	4.75	17.35
		120	76.66	3.72	19.61
	75	15	78.06	3.65	18.28
		30	79.1	3.53	17.36
		60	78	3.33	18.67
		120	77.62	3.09	19.28
90	35	60	78.18	2.63	19.19

การทดลองที่	22	23	24	25	26		
ความดัน	80	80	80	80	80		
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	65	75	75	75	75		
เวลา (นาที)	120	15	30	60	120		
น.น.ยางก่อนทดลอง(กรัม)	7.5656	7.5599	7.5093	7.5926	7.543		
น.น.ยางหลังทดลอง(กรัม)	8.574	8.193	8.057	8.158	7.964		
นาทีที่	ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดได้ (ลบ.ซม.)						
5	4100	3800	4100	3700	3800		
10	3680	2500	2500	2400	3200		
15	2400	1700	1650	1860	2200		
20	1800	1100	1150	950	1890		
25	1200	940	820	520	1180		
30	750	620	530	300	1000		
35	550	430	370	200	780		
40	460	350	240	120	590		
45	460	230	120	40	640		
50	300	110	110	20	450		
55	160	60	90	5	300		
60	140	30	50	4	270		
65	50	10	15	0	180		
70	20	5	10	0	60		
75	10	6	5	0	30		
80	2	0	0	0	20		
85	0	0	0	0	11		
90	0	0	0	0	0		
รวม	16082	11891	11760	10119	16601		

Run no.	15	16	17	18	19	20	21
Pr	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
Tr	1.08	1.08	1.08	1.08	1.11	1.11	1.11
Z	0.65	0.65	0.65	0.65	0.7	0.7	0.7
gR	8.215	8.1935	8.5972	8.39	8.746	8.0861	8.744
vol.of CO ₂ (cc)	9878	10962	11891	13126	8877	13744	14847
vol.of CO ₂ NTP(lit)	8.90008	9.87676	10.7138	11.8265	7.99818	12.3833	13.3771
g.mol CO ₂ NTP	0.39732	0.44093	0.47829	0.52797	0.35706	0.55283	0.59719
wt.of CO ₂ NTP(gm)	17.4823	19.4008	21.0449	23.2307	15.7107	24.3244	26.2765
density of CO ₂ (g/cc)	0.20119	0.20119	0.20119	0.20119	0.18129	0.18129	0.18129
vol.of CO ₂ (cc)/gR	1083.39	1205.44	1246.2	1409.6	914.495	1531.44	1529.87
g.mol CO ₂ (NTP)/gR	0.04837	0.05381	0.05563	0.06293	0.04083	0.06837	0.0683
wt.CO ₂ (NTP)/gR	2.12809	2.36783	2.44788	2.76885	1.79633	3.00818	3.00509
Run no.	22	23	24	25	26		
Pr	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08		
Tr	1.11	1.14	1.14	1.14	1.14		
Z	0.7	0.72	0.72	0.72	0.72		
gR	8.574	8.193	8.057	8.158	7.964		
vol.of CO ₂ (cc)	16082	11891	11760	10119	16601		
vol.of CO ₂ NTP(lit)	14.4899	10.7138	10.5958	9.11722	14.9575		
g.mol CO ₂ NTP	0.64687	0.47829	0.47303	0.40702	0.66775		
wt.of CO ₂ NTP(gm)	28.4623	21.0449	20.8131	17.9088	29.3808		
density of CO ₂ (g/cc)	0.18129	0.17119	0.17119	0.17119	0.17119		
vol.of CO ₂ (cc)/gR	1689.98	1307.68	1315.1	1117.58	1878.14		
g.mol CO ₂ (NTP)/gR	0.07545	0.05838	0.05871	0.04989	0.08385		
wt.CO ₂ (NTP)/gR	3.3196	2.56865	2.58323	2.19525	3.6892		

ภาคผนวก ง

ตัวอย่างการคำนวณ

1 การคำนวณหาน้ำหนักคาร์บอนไดออกไซด์ต่อน้ำหนักยาง

ปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ NTP คือปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ (V_{NTP})

ปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดได้ คือ ปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์ที่แผ่นยางปล่อยออกมาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ (V_{atm})

สูตรที่ใช้คำนวณ คือ

$$(P V/T)_{NTP} = (P V/T)_{atm}$$

$$(1 \text{ atm})(V_{NTP}) / (273 \text{ K}) = (1 \text{ atm})(V_{atm}) / (273 + 30 \text{ K})$$

$$V_{NTP} = (273 \text{ K})(V_{atm}) / (273 + 30 \text{ K})$$

$$V_{NTP} = (0.901) V_{atm}$$

ปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ NTP , ลบ.ซม. = 0.901 x ปริมาตรคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดได้

ตัวอย่างการคำนวณ

จากข้อมูลการทดลองที่ 9 ทำการกราฟดิโคโพลีเมอร์ที่ความดัน 80 บาร์ อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และใช้เวลา 60 นาที

น้ำหนักแผ่นยางหลังการกราฟดิโคโพลีเมอร์ = 8.3390 กรัม

ปริมาตรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แผ่นยางปล่อยออกมา = 12652 ลบ.ซม.

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ NTP} &= 0.901 \times 12652 \\ &= 11399.5 \text{ ลบ.ซม.} \end{aligned}$$

จาก ($w = nM$) จะได้

$$\begin{aligned} \text{น้ำหนักคาร์บอนไดออกไซด์ที่ NTP} &= (\text{ปริมาตรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์} / 22.4) \times 44 \\ &= [(11.3995 \text{ ลิตร}) / (22.4 \text{ ลิตร} / \text{กรัมโมล})] \times 44 \\ &= 22.3918 \text{ กรัม} \end{aligned}$$

ดังนั้น น้ำหนักของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อน้ำหนักยาง, กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกรัมยาง

$$= 22.3918 / 8.3390$$

$$= 2.68519 \text{ กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกรัมยาง}$$

2 การคำนวณหาความหนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซด์

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$\text{ความหนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซด์, กรัมต่อลบ.ซม.} = PM / ZRT$$

โดย P, M, T และ Z คือ ความดัน (บาร์) น้ำหนักโมเลกุล (กรัมต่อกรัมโมล) ซึ่งในการนี้เท่ากับ 44 กรัมต่อกรัมโมล อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และค่า compressibility factor ของคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะทำการทดลอง

R คือ ค่าคงที่ของก๊าซ ในที่นี้ใช้ 82.06 ลบ.ซม. บาร์ กรัมโมล องศาเซลเซียส

ตัวอย่างการคำนวณ

จากข้อมูลการทดลองที่ 9 ทำการกราฟตีโคโพลีเมอร์ที่ความดัน 80 บาร์ อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และใช้เวลา 60 นาที

$$\text{ความดันลดทอน, } P_r = P / P_c = 80 / 73.8$$

$$= 1.0840$$

$$\text{อุณหภูมิลดทอน, } T_r = T / T_c = (273+35) / (273+31.1)$$

$$= 1.0128$$

จากกราฟรูปที่ ก ในภาคผนวก ก อ่านค่า compressibility factor, Z ได้ 0.34

ดังนั้น ความหนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซด์, กรัมต่อลบ.ซม. ($PV = mRT / M$)

$$= (80 \times 44) / (0.34 \times 82.06 \times (273+35))$$

$$= 0.40962$$

ประวัติผู้เขียน

นาย ชาญศักดิ์ คำมาตร เกิดวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2509 ที่ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ในปีการศึกษา 2531 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2533



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย