



บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 วัสดุซ่อมคัดเลือจากห้องตลาด5.1.1 ประเภทฉีดยึด

วัสดุประเภทฉีดยึดแบบอีพ็อกซี ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน ASTM C1763 ทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร์ และทางด้านกายภาพ และกำลังการยึดเหนี่ยว สามารถสรุปได้คือ

1) อีพ็อกซีที่มีกำลังยึดสูงถึง 750 กก./ซม.² กำลังดึง 280 กก./ซม.² และโมดูลัสยืดหยุ่นประมาณ 18860 กก./ซม.² ส่วนสัมประสิทธิ์การขยายตัวมีค่า $93 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ซึ่งมีค่าสูงกว่าคอนกรีตทั่ว ๆ ไปมาก สูงกว่าคอนกรีตควบคุมประมาณ 8.5 เท่า แต่จะมีการหดตัวต่ำกว่าคอนกรีตทั่ว ๆ ไปมากคือมีค่าเพียง 0.046 %

2) ภายใต้อายุความกว้างของรอยแยก 1 - 4 มม. กำลังยึดเหนี่ยวของคอนกรีตกับอีพ็อกซี มีค่ามากกว่ากำลังของคอนกรีตควบคุม ทั้งจากการทดสอบแบบฉีดยึด และจากการทดสอบแบบตัด กล่าวคือกำลังยึดเหนี่ยวจากการทดสอบแบบฉีดยึดให้กำลังยึดเฉลี่ย 426 กก./ซม.² และกำลังยึดเหนี่ยวจากการทดสอบแบบตัดให้กำลัง 55 กก./ซม.² แสดงว่าอีพ็อกซีสามารถใช้ในการประสานคอนกรีตได้เป็นอย่างดี

5.1.2 ประเภทปะฉาบ

1) อีพ็อกซีมีอัตราที่อัตราส่วนอีพ็อกซีต่อทราย 1:2, 1:3 และ 1:4 จะให้กำลังยึด 650, 501 และ 425 กก./ซม.² ตามลำดับ และกำลังดึง 223, 190 และ 176 กก./ซม.² ตามลำดับ ซึ่งจะพบว่ากำลังของอีพ็อกซีมีอัตราจะสูงกว่าคอนกรีตควบคุมโดยเฉพาะกำลังดึง สัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิจะลดลงเมื่อทรายในส่วนผสมมากขึ้นแต่ยังคงสูง

กว่าคอนกรีตควบคุมอยู่มากคือ ที่อัตราส่วนอ็อกซีไดออกไซด์ต่อทราย 1:4 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิมีค่า $53 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ซึ่งสูงกว่าคอนกรีตถึง 4.8 เท่า

2) เมื่อประสานคอนกรีตด้วยอ็อกซีไดออกไซด์ที่มีอัตราส่วนอ็อกซีไดออกไซด์ต่อทราย 1:2, 1:3 และ 1:4 จะได้กำลังยึดเหนี่ยว จากการทดสอบแบบเงื่อนไขมีค่า 420, 426 และ 393 กก./ซม.² และจากการทดสอบแบบตัด มีค่า 60.7, 57.5 และ 59.5 กก./ซม.² ซึ่งมีกำลังมากกว่าคอนกรีตควบคุม นั้นย่อมแสดงว่าอ็อกซีไดออกไซด์สามารถใช้ประสานคอนกรีตได้อย่างดี ภายใต้อัตราส่วนทรายอ็อกซีไดออกไซด์ต่อทราย 1:2 ถึง 1:4 และรอยแยกที่มีขนาดเกิน 10 มม.

3) กำลังอัดของมอร์ต้าที่ไม่ห่อตัว ทดสอบให้ค่า 600-850 กก./ซม.² หรือประมาณ 1.5 - 2 เท่าของคอนกรีตควบคุม ในขณะที่กำลังดึงมีค่าประมาณ 42 - 52 กก./ซม.² ใกล้เคียงกับกำลังดึงของคอนกรีตควบคุม โมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าประมาณ 275000 - 304000 กก./ซม.² ซึ่งประมาณใกล้เคียงกับคอนกรีตควบคุม แต่สัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิมีค่าประมาณ $4.3 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ หรือประมาณ 0.4 เท่าของคอนกรีตควบคุม และการหดตัวมีค่าเพียงประมาณ 0.0012

4) กำลังยึดเหนี่ยวของมอร์ต้าที่ไม่ห่อตัว โดยการทดสอบแบบเงื่อนไข ให้กำลังอัดสูงสุดประมาณ 358 กก./ซม.² และโดยการทดสอบแบบตัด ให้กำลังประมาณ 30 กก./ซม.² ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับคอนกรีตที่มีกำลังปานกลางคือมีกำลังอัดและกำลังดึงไม่เกินค่าที่ได้จากการยึดเหนี่ยววัสดุที่มีซีเมนต์เป็นเส้น

5.2 วัสดุซ่อมที่พัฒนาจากวัสดุที่มีซีเมนต์เป็นพื้นฐาน

5.2.1 ประเภทเกรน

1) ซีเมนต์เพลที่มีกำลังอัด 476 กก./ซม.² กำลังดึง 41 กก./ซม.² โมดูลัสยืดหยุ่น มีค่าประมาณ 190300 กก./ซม.² สัมประสิทธิ์การขยายตัวมีค่า $2.5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ และการหดตัวมีค่า 0.003

2) กำลังยึดเหนี่ยวของซีเมนต์เพล โดยการทดสอบแบบเงื่อนไข ให้กำลังอัด 219 กก./ซม.² และโดยการทดสอบแบบตัด ให้กำลังประมาณ 29.7 กก./ซม.²

3) กำลังอัดของมอร์ต้า มีค่ามากที่สุด 628 กก./ซม.² ที่อัตราส่วนต่อซีเมนต์

1:1 กำลังดึงมากที่สุด 37 กก./ชม.² ที่อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 0.5:1 โมดูลัสยืดหยุ่นมีค่าสูงสุด 225900 กก./ชม.² ที่อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 1:1 การหดตัวจะมีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์มากขึ้น แม้ว่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์จะสูงขึ้นก็ตาม และสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามอุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์

4) กำลังยึดเหนี่ยวของมอร์ต้า ที่อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 0.5:1 โดยการทดสอบแบบเงื่อนไขให้กำลังอัดสูงสุด 160 กก./ชม.² กำลังดึง 27.5 กก./ชม.²

5.2.2 ประเภทปะฉาบ

1) กำลังอัดจะลดลงเมื่ออัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์สูงขึ้น และอัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 1:1 จะมีกำลังอัดมากที่สุดคือ 876 กก./ชม.² และกำลังดึง 59.1 กก./ชม.² แต่การหดตัวจะลดลงเมื่ออัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์สูงขึ้น แม้ว่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์จะสูงขึ้นก็ตาม การลดน้ำด้วยสารลดน้ำพิเศษจะลดการหดตัวประมาณ 20-25 % ที่อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 1:1 จะให้การหดตัวสูงสุดคือ 0.0011 ซึ่งน้อยกว่ามอร์ต้าที่ไม่หดตัวที่มีในห้องตลาด

2) กำลังยึดเหนี่ยว โดยการทดสอบแบบเงื่อนไข สำหรับมอร์ต้าผสมสารลดน้ำพิเศษที่อัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ 1:1 จะให้กำลังอัดได้สูงสุดถึง 394 กก./ชม.² และกำลังแบบดัด 35.6 กก./ชม.² ซึ่งเพียงพอต่อการซ่อมแซมคอนกรีตที่มีกำลังที่สอดคล้องกับกำลังยึดเหนี่ยว

5.3 ข้อเสนอแนะ

1) ในการทดสอบกำลังยึดเหนี่ยว ควรจะมีการศึกษาในกรณีที่มีการแปรเปลี่ยนกำลังของคอนกรีตควบคุมด้วย

2) ควรจะมีการศึกษากำลังยึดเหนี่ยว โดยใช้วัสดุซ่อมแซมสำหรับประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่