

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

- 5.1 จากผลการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังนี้
  - 5.1.1 ภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรสีรีแอคทีฟโครงสร้างไตรอะซินด้วยกรดกลูตามิก คือ อัตราส่วนระหว่างกรดกลูตามิกต่อสีเท่ากับ 2 : 0.5 (โดยน้ำหนัก) ดัดแปรที่พีเอช 9 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
  - 5.1.2 ภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรสีรีแอคทีฟโครงสร้างไตรอะซินด้วยสารละลายลอกกาวใหม่ คือ ลอกกาวเส้นไหมปริมาณ 8 กรัม ด้วยเอนไซม์โปรตีเอส และนำสารละลายลอกกาวใหม่ไปดัดแปรสีโดยใช้อัตราส่วนระหว่างสารละลายลอกกาวใหม่ต่อสี เท่ากับ 100 มิลลิลิตร : 0.5 กรัม ดัดแปรที่พีเอช 9 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
  - 5.1.3 ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการย้อมผ้าไหมด้วยสีรีแอคทีฟโครงสร้างไตรอะซินดัดแปรตามวิธีข้างต้น คือ ย้อมที่พีเอช 3 อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที
  - 5.1.4 สามารถดัดแปรสีรีแอคทีฟโครงสร้างไตรอะซินด้วยกรดกลูตามิก และด้วยสารละลายลอกกาวใหม่ โดยผ้าไหมที่ผ่านการย้อมด้วยสีดัดแปรด้วยกรดกลูตามิก และด้วยสารละลายลอกกาวใหม่ จะให้ค่าความเข้มของสีผ้ามากกว่าผ้าไหมที่ผ่านการย้อมด้วยสีรีแอคทีฟไม่ได้ดัดแปร นอกจากนี้ ยังพบว่าผ้าสีมีความคงทนต่อการซักดี แต่มีความคงทนต่อการขัดถูปานกลาง ทั้งขัดถูแห้งและขัดถูเปียก
  - 5.1.5 จากผลการวิเคราะห์ FTIR และ HPLC เปรียบเทียบระหว่างสีไม่ได้ดัดแปร กับสีดัดแปร ยืนยันว่าสีรีแอคทีฟโครงสร้างไตรอะซินที่ใช้ในงานวิจัยนี้ Procion Turquoise H-A ถูกดัดแปรด้วยกรดกลูตามิกและด้วยกรดอะมิโนในสารละลายจากการลอกกาวใหม่ และสามารถนำมาย้อมผ้าไหมได้ผ้าสีเข้มขึ้น โดยการย้อมด้วยสีดัดแปรด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดในสารละลายจากการลอกกาวใหม่จะผ้าสีเข้มขึ้นมากกว่าการย้อมด้วยสีดัดแปรด้วยกรดกลูตามิกชนิดเดียว

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

- 5.2.1 ศึกษาเทคนิคและวิธีการอื่นๆ สำหรับการดัดแปรสปีชีชนิดต่างๆ เพื่อนำมาย้อมผ้าได้หลากหลายชนิดมากขึ้น
- 5.2.2 ศึกษาค้นคว้าสปีชีชนิดอื่นๆ ที่สามารถเกิดการดัดแปรด้วยกรดอะมิโนที่เกิดจากการลอกกาวยไหมได้
- 5.2.3 ทดลองนำสีรีแอคทีฟหลังการดัดแปรด้วยกรดอะมิโน มาทดลองย้อมกับเส้นใยชนิดอื่น เช่น ขนสัตว์, ไนลอน เพื่อศึกษาสมบัติต่างๆเปรียบเทียบกับไหม