

การวิจัยของวัสดุบูรณะคลาสไฟฟ้าโดยใช้สารยึดเรซิน  
ภายหลังการผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ

นางสาว ปรีวันท์ จันทรวาท

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2550

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MICROLEAKAGE OF CLASS V CAVITY, USING ADHESIVE RESINS  
AFTER ARTIFICIAL CARIES EXPOSURE

Miss Pareewan Chantarawej

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Science Program in Prosthodontics

Department of Prosthodontics

Faculty of Dentistry

Chulalongkorn University

Academic Year 2007

Copyright of Chulalongkorn University

501360



นางสาว ปรีวันท์ จันทร์เวช : การรั่วซึมของวัสดุบูรณะคลาสไฟฟ์โดยใช้สารยึดเรซินภายหลังการผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ. (MICROLEAKAGE OF CLASS V CAVITY, USING ADHESIVE RESINS AFTER ARTIFICIAL CARIES EXPOSURE) อ. ที่ปรึกษา : รศ. ทพญ. ดร.มรกต เปี่ยมใจ, 153 หน้า.

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรั่วซึมของวัสดุบูรณะคลาสไฟฟ์โดยใช้สารยึดเรซินชนิดต่างๆทางด้านเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน ก่อนและภายหลังการผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ วิธีการทดสอบ เตรียมโพรงฟันรูปคลาสไฟฟ์บนด้านตามแกนแต่ละด้านของฟันกรามแท้มนุษย์โดยขอบใกล้ด้านบดเคี้ยวอยู่บนเคลือบฟันและขอบใกล้คอฟันอยู่บนเคลือบรากฟัน จากนั้นบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิตหรืออะมัลกัมโดยใช้สารยึดเรซินแตกต่างกันดังนี้ ซุปเปอร์บอนด์ซีแอนด์บีที่ทำการปรับสภาพฟัน 10 30 และ 60 วินาที ซุปเปอร์บอนด์ดีไลน์เนอร์ทูลัส เอควิบอนด์ ซิงเกิลบอนด์ทู เคลียร์ฟิลไพโรเทคบอนด์ ออลบอนด์ทู เคลียร์ฟิลเมก้าบอนด์ ซิงเกิลบอนด์ และกลุ่มที่ไม่ใช้สารยึดเรซิน จากนั้นเคลือบผิวฟันทั้งหมดด้วยยาทาเล็บบกเว้นบริเวณขอบใกล้ด้านบดเคี้ยวและขอบใกล้คอฟันห่างออกไป 1 ม.ม. นำฟันกลุ่มที่ใช้สารยึดเรซินซุปเปอร์บอนด์และซุปเปอร์บอนด์ดีไลน์เนอร์ทูลัสแช่น้ำลายเทียมและสารละลายบัพเฟอร์แลคติก 0.1 โมล และฟันกลุ่มที่เหลือแช่สารละลายบัพเฟอร์แลคติก 0.1 โมล นาน 14 วัน แล้วนำฟันทั้งหมดแช่ในสารละลายเบสิกฟลูออไรด์ร้อยละ 0.5 นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นตัดผ่านกลางวัสดุบูรณะในแนวตั้งเพื่อวัดระยะการรั่วซึมและระยะการแทรกซึมของสีย้อมทางด้านเคลือบฟันและทางด้านเคลือบรากฟัน เตรียมฟันที่บูรณะกลุ่มละ 1 ตัวอย่างเพื่อศึกษาลักษณะรอยต่อภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด ผลการทดลอง ไม่พบการรั่วซึมทางด้านเคลือบฟันและเคลือบรากฟันในกลุ่มซุปเปอร์บอนด์ 10 วินาทีและซุปเปอร์บอนด์ดีไลน์เนอร์ทูลัสทั้งในภาวะที่ผ่านและไม่ผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ ค่าการรั่วซึมทางด้านเคลือบรากฟันในกลุ่มซุปเปอร์บอนด์ 60 วินาทีมีค่ามากกว่ากลุ่มซุปเปอร์บอนด์ 30 วินาทีอย่างมีนัยสำคัญแต่ก่อนและหลังการผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนการผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุไม่พบการแทรกซึมของสีย้อมในเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน แต่หลังผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุพบการแทรกซึมของสีย้อมในเคลือบฟัน 1 ชั้นในกลุ่มเคลียร์ฟิลเมก้าบอนด์ ( $0.004 \pm 0.013$  ม.ม.) ส่วนในเคลือบรากฟันมีการแทรกซึมของสีย้อมทุกกลุ่มโดยมีค่าเฉลี่ย  $0.169 \pm 0.045$  ม.ม. กลุ่มที่ไม่พบการรั่วซึมทั้งทางด้านเคลือบฟันและด้านเคลือบรากฟันหลังผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุคือกลุ่มซุปเปอร์บอนด์ 10 วินาที ซุปเปอร์บอนด์ดีไลน์เนอร์ทูลัสและกลุ่มเอควิบอนด์ ส่วนกลุ่มเคลียร์ฟิลไพโรเทคบอนด์ ซิงเกิลบอนด์ เคลียร์ฟิลเมก้าบอนด์ ซิงเกิลบอนด์ทู ออลบอนด์ทูและกลุ่มที่ไม่ใช้สารยึดเรซิน มีการรั่วซึมทั้งทางด้านเคลือบฟันและด้านเคลือบรากฟันทั้งสิ้นโดยด้านเคลือบรากฟันมีค่าการรั่วซึมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ลักษณะชั้นรอยต่อภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดพบว่ากลุ่มซุปเปอร์บอนด์ 10 วินาที ซุปเปอร์บอนด์ดีไลน์เนอร์ทูลัส และเอควิบอนด์มีชั้นไฮบริดที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังแช่กรดไฮโดรคลอริกและสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ กลุ่มซุปเปอร์บอนด์ 30 และ 60 วินาทีมีชั้นไฮบริดบางลงภายหลังจากแช่กรดไฮโดรคลอริกและสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ กลุ่มเคลียร์ฟิลไพโรเทคบอนด์ ซิงเกิลบอนด์ เคลียร์ฟิลเมก้าบอนด์ ซิงเกิลบอนด์ทูและออลบอนด์ทูไม่พบชั้นรอยต่อที่สมบูรณ์และชัดเจนภายหลังจากแช่กรดไฮโดรคลอริกและสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ สรุปผลการทดลอง ในการบูรณะฟันควรรักษาเคลือบฟันไว้ให้มากที่สุดเพราะเคลือบฟันสามารถต่อต้านการเกิดฟันผุได้ดีกว่าเนื้อฟันมาก การบูรณะฟันโดยไม่เกิดการรั่วซึมทำได้โดยทำให้เกิดรอยต่อชั้นไฮบริดที่สมบูรณ์ การบูรณะที่เกิดการรั่วซึมในชั้นสเมียร์และในดีมีเนอรอลไลซ์เดนทินที่หลงเหลือจะเป็นทางผ่านของสีย้อมและกรดแลคติกซึ่งนำไปสู่การเกิดฟันผุซ้ำได้

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  
ปีการศึกษา 2550

ลายมือชื่อนิสิต..... ปรีวันท์ จันทร์เวช  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

# # 4776115932 : MAJOR PROSTHODONTIC DENTISTRY

KEY WORD: MICROLEAKAGE / ADHESIVE RESIN / SECONDARY CARIES / ARTIFICIAL CARIES

PAREWAN CHANTARAWAJ : MICROLEAKAGE OF CLASS V CAVITY, USING ADHESIVE RESINS AFTER ARTIFICIAL CARIES EXPOSURE. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. MORAKOT PIEMJAI, Ph.D. 153 pp.

Purpose: To study the enamel and cementum microleakage of Class V cavity before and after artificial caries exposure using different adhesive resins. Methods: A class V cavity was prepared on each axial surface of extracted human molars with occlusal margin in enamel, and cervical margin in cementum. The cavities were restored with either resin composite or amalgam using different adhesive resins: Super-Bond C&B with conditioning periods of 10s ,30s and 60s, Super-Bond D-Liner II Plus, AQ Bond, Single Bond 2, Clearfil Protect Bond, All-Bond 2, Clearfil Mega Bond, Single Bond and no adhesive resin. Specimens were coated with nail varnish, except for 1 mm away from occlusal and cervical margins. Specimens using Super-Bond and Super-Bond D-Liner II Plus were immersed in artificial saliva and 0.1 mol buffer lactic solutions while the other groups were immersed in only 0.1 mol buffer lactic solutions for 14 days. After immersion in 0.5% basic fuchsin dye for 24 h, all restorations were vertically sectioned at the middle to measure the extent of dye penetration into enamel, cementum/dentin and tooth-resin interfaces. One restoration of each group was prepared for examination of the interfaces under SEM. Result: Leakage free interface of enamel-resin and dentin-resin was found in Super-Bond 10s and Super-Bond D-Liner II Plus specimens for both before and after artificial caries exposure. Statistically significant in higher leakage distance at cementum/dentin-resin interface of Super-Bond 60s specimens than that of Super-Bond 30s specimens was shown but they were not statistically significant between before and after artificial caries exposure. No dye penetration into enamel and cementum was found in restoration soaked in artificial saliva. After artificial caries exposure, dye penetration into enamel was found in one specimen of Clearfil Mega Bond (0.004±0.013 mm) whereas all groups showed dye penetration into cementum with the average of 0.169±0.045 mm. Leakage free at enamel-resin and cementum-resin interface was found in restoration using AQ Bond, Super-Bond 10s and Super-Bond D-Liner II Plus after artificial caries exposure. Clearfil Protect Bond, Single Bond, Clearfil Mega Bond, Single Bond 2, All-Bond 2 and no adhesive resin specimens showed both leakages at enamel-resin and dentin-resin interface which was not significantly different between groups. Under SEM, the consistent and continuous hybrid layer before and after soaking in HCl and NaOCl solution was found in AQ Bond, Super-Bond 10s and Super-Bond D-Liner II Plus specimens. The hybrid layer of Super-Bond 30s and 60s specimens showed thinner after chemical modification. It was difficult to find the consistent interfacial layer after chemical soaking in Clearfil Protect Bond, Single Bond, Clearfil Mega Bond, Single Bond 2 and All-Bond 2 specimens. Conclusion: Conservation of enamel is very important as it resists the caries formation better than exposed dentin. Restorations with leakage free interface could be provided by impermeable hybrid layer. Restorations with leakage in smear layer and remaining demineralized dentin are susceptible to dye and lactic acid diffusion, in other words secondary caries formation.

Department of Prosthodontics  
Field of study Prosthodontics  
Academic year 2007

Student's signature.....*Parawan Chantarawaj*.....  
Advisor's signature.....*At Pjai*.....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างยิ่ง ซึ่งผู้ทำวิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.มรกต เปี่ยมใจ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการที่มีคุณค่า และการเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดจนสนับสนุนวัสดุในการทำงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

กรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการที่มีประโยชน์ และตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์

อาจารย์ ไพพรรณ พิทยานนท์ ในการให้คำปรึกษา และแนะนำในด้านสถิติ

อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านในศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในการเอื้อเฟื้อสถานที่ ตลอดจนวัสดุและเครื่องมือในการวิจัย

ทันตแพทย์และบุคลากรทุกท่านในกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการเก็บฟันตัวอย่าง

บัณฑิตวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้าที่ได้ให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูป.....	ฐ
บทที่	
1. บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
สมมุติฐานการวิจัย.....	3
กรอบแนวคิดการวิจัย.....	4
ขอบเขตการวิจัย.....	5
ข้อตกลงเบื้องต้น.....	5
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
รูปแบบการวิจัย.....	6
2. ปริทัศน์วรรณกรรม.....	7
พันธุ์ชา.....	7
นิยาม.....	7
สาเหตุ และกลไกการเกิด.....	8
การวินิจฉัย และการรักษา.....	13
การเชื่อมยึดของสารยึดเรซิน.....	14
การเชื่อมยึดของสารยึดเรซินกับเคลือบฟัน.....	14
การเชื่อมยึดของสารยึดเรซินกับเนื้อฟัน.....	15
ระบบสารยึดเรซิน.....	20
องค์ประกอบสารยึดเรซินที่ใช้ในงานวิจัย.....	28
ความสัมพันธ์สารยึดเรซินกับการเกิดฟันผุ.....	29
การออกแบบการทดลอง.....	31

	หน้า
การทดสอบการร่วซึม.....	21
การศึกษาลักษณะชั้นรอยต่อระหว่างพื้นและสารยึดเรซิน.....	37
3. ระเบียบและวิธีการดำเนินการวิจัย.....	38
ประชากร และตัวอย่าง.....	38
สิ่งแทรกแซง.....	40
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย.....	41
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย.....	43
การคัดเลือกตัวอย่างจากประชากรที่ศึกษา.....	43
การจัดกลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษา.....	43
การเตรียมชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบ.....	43
การสังเกต และการวัด.....	47
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	48
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	48
การศึกษาลักษณะชั้นรอยต่อระหว่างพื้นและสารยึดเรซิน.....	50
แผนภูมิสรุปขั้นตอนการดำเนินการวิจัย.....	51
4. ผลการศึกษา.....	52
ตอนที่ 1 การศึกษาการร่วซึมของวัสดุ.....	52
ตอนที่ 2 การศึกษาลักษณะชั้นรอยต่อระหว่างสารยึดเรซินกับพื้น.....	73
5. อภิปรายผล .....	88
6. สรุปผลการทดลอง.....	99
รายการอ้างอิง.....	101
ภาคผนวก.....	112
ภาคผนวก ก.....	113
การวิจัยนําร่อง 1.....	113
การวิจัยนําร่อง 2.....	116
การวิจัยนําร่อง 3.....	120
ความถูกต้องในการวัดของผู้ทำการวิจัย (Accuracy).....	126
การทดสอบความแม่นยำในการวัดของผู้ทำการวิจัย (Reliability).....	128



เกณฑ์การวัด.....	130
การศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการรั่วซึมของฟันแต่ละด้าน.....	133
ภาคผนวก ข ข้อมูลดิบของการวิจัย.....	136
ภาคผนวก ค การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของผลการวิจัย.....	146
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	153

## สารบัญตาราง

		ญ หน้า
ตารางที่ 1	แสดงการจำแนกสารยึดเรซินตามชนิดและขั้นตอนการทำงาน .....	24
ตารางที่ 2	แสดงค่าความเป็นกรดต่างของสารยึดเรซิน.....	27
ตารางที่ 3	แสดงองค์ประกอบของสารยึดเรซินที่ใช้ในงานวิจัย.....	28
ตารางที่ 4	แสดงน้ำหนักโมเลกุลและขนาดของโมเลกุลสารต่างๆ ไวรัสและแบคทีเรีย เทียบกับขนาดของรูพรุนในชั้นไฮบริดและช่องห่างระหว่างวัสดุบูรณะกับฟัน.....	36
ตารางที่ 5	แสดงการจัดแบ่งกลุ่มทดลอง.....	40
ตารางที่ 6	แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าการแทรกซึมของสีย้อม ในเคลือบฟัน (DPE) และในเคลือบรากฟันและเนื้อฟัน (DPC) และการรั่วซึม บริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน (LE) และทางด้านเคลือบ รากฟัน (LC) ของแต่ละกลุ่มที่ผ่านและไม่ผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ.....	52
ตารางที่ 7	แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าการแทรกซึมของสีย้อม (DPE/L, DPC/L) และการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบ ฟันและด้านเคลือบรากฟันของแต่ละกลุ่มที่ผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ (LE/L, LC/L).....	54
ตารางที่ 8	แสดงจำนวนที่พบการรั่วซึมของสีย้อมและระยะทางการรั่วซึมเฉลี่ยของสีย้อม บริเวณรอยต่อของสารยึดเรซินกับเรซินคอมโพสิตทางด้านเคลือบฟันและ เคลือบรากฟัน.....	57
ตารางที่ 9	แสดงค่าความเป็นกรดต่างของสารละลายบัฟเฟอร์แลคติก.....	113
ตารางที่ 10	แสดงการเปลี่ยนแปลงของผิวฟันและผลการทดสอบด้วยสารทดสอบการเกิด ฟันผุ.....	114
ตารางที่ 11	แสดงค่าความเป็นกรดต่างเมื่อแช่ฟันลงในสารละลายบัฟเฟอร์แลคติก 0.01 โมล..	118
ตารางที่ 12	แสดงค่าความเป็นกรดต่างเมื่อแช่ฟันลงในน้ำกลั่น.....	118
ตารางที่ 13	แสดงค่าความเป็นกรดต่างของสารละลายบัฟเฟอร์แลคติก 0.1 โมล.....	122
ตารางที่ 14	แสดงระยะการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน (LE/L) และเคลือบรากฟัน (LC/L) และระยะการแทรกซึมของสีย้อมในด้านเคลือบราก ฟันและเนื้อฟัน (DPC/L).....	123
ตารางที่ 15	ความถูกต้องในการวัดของผู้ทำการวิจัย (Inter-examiner accuracy).....	127
ตารางที่ 16	ความแม่นยำในการวัดของผู้ทำการวิจัย (Intra-examiner reliability).....	129
ตารางที่ 17	แสดงค่าเฉลี่ยการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน.....	133

ตารางที่ 18	แสดงค่าเฉลี่ยการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบรากฟัน.	133
ตารางที่ 19	แสดงการแจกแจงข้อมูลของการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน(LE) และการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบรากฟัน (LC) ในแต่ละด้านของฟัน.....	134
ตารางที่ 20	แสดงการวิเคราะห์สถิติทดสอบความเหมือนของค่าความแปรปรวนของการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน (LE) และทางด้านเคลือบรากฟัน (LC) ในแต่ละด้านของฟัน.....	134
ตารางที่ 21	แสดงการวิเคราะห์สถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ของการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน (LE) และทางด้านเคลือบรากฟัน (LC) ในแต่ละด้านของฟัน.....	135
ตารางที่ 22	แสดงข้อมูลดิบในการทดสอบความถูกต้องในการวัดของผู้ทำการวิจัย.....	136
ตารางที่ 23	แสดงข้อมูลดิบในการทดสอบความแม่นยำในการวัดของผู้ทำการวิจัย.....	138
ตารางที่ 24	แสดงค่าการแทรกซึมของสีย้อมในเคลือบฟัน (DPE) และในเคลือบรากฟันและเนื้อฟัน (DPC) การรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน (LE) และด้านเคลือบรากฟัน (LC) การแทรกซึมของสีย้อมที่ประชิดรอยต่อของฟันกับสารยึดเรซิน ลักษณะการปิดกั้นการแทรกซึมของสีย้อมลงไปในท่อเนื้อฟันและระยะการรั่วซึมของสีย้อมระหว่างรอยต่อของสารยึดเรซินกับเรซินคอมโพสิต.....	140
ตารางที่ 25	แสดงการแจกแจงข้อมูลของการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบรากฟันของกลุ่มที่ไม่ผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ (LC/S).....	146
ตารางที่ 26	แสดงการวิเคราะห์สถิติทดสอบความเหมือนของค่าความแปรปรวนของค่าการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบรากฟันของกลุ่ม Super-Bond 30s (saliva), Super-Bond 30s, Super-Bond 60s (saliva) และ Super-Bond 60s.....	146
ตารางที่ 27	แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (2-Way ANOVA) เพื่อดูอิทธิพลของปัจจัยเรื่องการผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุและปัจจัยเรื่องเวลาที่ใช้ปรับสภาพฟันที่มีต่อค่าการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบรากฟันของกลุ่ม Super-Bond 30s และ Super-Bond 60s.....	147

ตารางที่ 28	แสดงการแจกแจงข้อมูลของการแทรกซึมของสีย้อมในเคลือบรากฟันและเนื้อฟัน (DPC/L) การรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน (LE/L) และการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบรากฟันของกลุ่มที่ผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ (LC/L).....	147
ตารางที่ 29	แสดงการวิเคราะห์สถิติทดสอบความเหมือนของค่าความแปรปรวนของการแทรกซึมของสีย้อมในเคลือบรากฟันและเนื้อฟัน (DPC/L).....	148
ตารางที่ 30	แสดงการวิเคราะห์สถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-Way ANOVA) ของการแทรกซึมของสีย้อมในเคลือบรากฟันและเนื้อฟัน (DPC/L).....	148
ตารางที่ 31	แสดงการวิเคราะห์สถิติทดสอบความเหมือนของค่าความแปรปรวนของการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน (LE/L).....	148
ตารางที่ 32	แสดงการวิเคราะห์สถิติความแปรปรวน Welch ของการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน(LE/L).....	148
ตารางที่ 33	แสดงการวิเคราะห์สถิติความแปรปรวนแทมแฮนของการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบฟัน(LE/L) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม.....	149
ตารางที่ 34	แสดงการวิเคราะห์สถิติทดสอบความเหมือนของค่าความแปรปรวนของการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบรากฟัน (LC/L).....	150
ตารางที่ 35	แสดงการวิเคราะห์สถิติความแปรปรวน Welch ของการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบรากฟัน (LC/L).....	151
ตารางที่ 36	แสดงการวิเคราะห์สถิติความแปรปรวนแทมแฮนของการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบรากฟัน(LC/L) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม.....	150
ตารางที่ 37	แสดงการวิเคราะห์ด้วยสถิติเพิร์ทีเทสต์เพื่อเปรียบเทียบค่าการแทรกซึมของสีย้อมในเคลือบรากฟันและเนื้อฟัน(DPC/L) กับการรั่วซึมบริเวณรอยต่อฟันกับสารยึดเรซินทางด้านเคลือบรากฟัน (LC/L) ในแต่ละกลุ่ม.....	152

## สารบัญรูป

		หน้า
รูปที่ 1	แสดงกลไกการเกิดฟันผุซ้ำ.....	8
รูปที่ 2	แสดงการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคในเคลือบฟันและเนื้อฟันก่อนจะเกิดหลุมบนเคลือบฟัน.....	9
รูปที่ 3	แสดงการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคหลังจากเกิดหลุมบนเคลือบฟัน.....	10
รูปที่ 4	แท่นยึดชิ้นงาน.....	47
รูปที่ 5	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซิน Super-Bond C&B 10s ซึ่งไม่ได้ผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ.....	58
รูปที่ 6	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซิน Super-Bond C&B 30s ซึ่งไม่ได้ผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ.....	59
รูปที่ 7	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซิน Super-Bond C&B 60s ซึ่งไม่ได้ผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ.....	60
รูปที่ 8	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซิน Super-Bond D-Liner II Plus ซึ่งไม่ได้ผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ.....	61
รูปที่ 9	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซิน Super-Bond C&B 10s...	62
รูปที่ 10	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซิน Super-Bond C&B 30s...	63
รูปที่ 11	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซิน Super-Bond C&B 60s...	64
รูปที่ 12	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซิน Super-Bond D-Liner II Plus.....	65
รูปที่ 13	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซินกลุ่ม AQ-Bond.....	66
รูปที่ 14	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซินกลุ่ม Single Bond 2.....	67
รูปที่ 15	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซินกลุ่ม Clearfil Protect Bond.....	68
รูปที่ 16	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซินกลุ่ม All Bond 2.....	69
รูปที่ 17	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซินกลุ่ม Clearfil Mega Bond.....	70
รูปที่ 18	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในสารยึดเรซินกลุ่ม Single Bond.....	71
รูปที่ 19	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในกลุ่มไม่ใช้สารยึดเรซิน.....	72



รูปที่ 34	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดแสดงลักษณะชั้นรอยต่อระหว่างกลุ่มที่ไม่ใช้สารยึดเรซินกับฟัน.....	87
รูปที่ 35	แสดงการซึมผ่านของสีย้อมของฟันที่ไม่ได้รับการบูรณะหลังแก้ไขในสารละลายบัพเฟอร์แลคติก เป็นเวลา 14 วัน.....	123
รูปที่ 36	แสดงภาพการวัดระยะการแทรกซึมของสีย้อมที่ประดิตรอยต่อของฟันกับสารยึดเรซิน	130
รูปที่ 37	แสดงภาพรอยต่อของฟันกับวัสดุบูรณะที่ไม่สามารถวัดระยะได้.....	130
รูปที่ 38	แสดงการวัดระยะการแทรกซึมของสีย้อมในเคลือบรากฟันและเนื้อฟัน.....	131
รูปที่ 39	แสดงภาพการวัดระยะการรั่วซึมระหว่างสารยึดเรซินกับวัสดุบูรณะ.....	131
รูปที่ 40	แสดงลักษณะการปิดกั้นการรั่วซึมของสีย้อมเข้าไปในท่อเนื้อฟัน.....	132