



บทที่ 4

วัสดุอุปกรณ์และการดำเนินการวิจัย

4.1 วัสดุ

- 4.1.1 นำยางชั้นธรรมชาติ
ชนิดแอมโมเนียสูงจาก บ. โอเรียนรับเบอร์ จำกัด เป็นนำยางชั้น
ธรรมชาติตามมาตรฐาน ISO 2004-1979 (E)
- 4.1.2 สารไวปฏิกิริยา
 CCl_4 AR.Grade บ. E Merck เยอรมันนี
n-BA Technical Grade บ. Wako chemical ญี่ปุ่น
- 4.1.3 สารเคมีอื่น ๆ
KOH A.R.Grade บ. JT.Baker Chemical
B.V.- Deventer ฮอลแลนด์
 NH_4OH A.R. Grade บ. E Merck เยอรมันนี

4.2 อุปกรณ์

- 4.2.1 เครื่องกวาดด้วยแม่เหล็ก บ. Sybron อังกฤษ
- 4.2.2 เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง (รูปที่ 4.1)
Kao Tieh KT-7010C สาธารณรัฐประชาชนจีน
- 4.2.3 Nylon thin film FWT.-60-00 dosimeter
บ. ฟาร์เวสต์เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา
- 4.2.4 เครื่องฉายรังสี Gamma Beam-650 บ. AECL (รูปที่ 4.2)
ความแรงรังสี บี พ.ศ. 2533, 98 kCi อัตราให้รังสีประมาณ
4.0 kGy ต่อชั่วโมง ที่ pitch diameter 30 cm
- 4.2.5 แบบพิมพ์มือสำหรับจุ่มขึ้นรูปเป็นถุงมือใช้ในทางการแพทย์ (รูปที่ 4.3)
- 4.2.6 ถังเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 10 ลิตรพร้อมอุปกรณ์การกวน สำหรับบรรจุ
นำยางชั้นเพื่อฉายรังสี (รูปที่ 4.4)
- 4.2.7 เครื่องกวนนำยางที่ปรับความเร็วรอบได้ (รูปที่ 4.5)
- 4.2.8 เครื่องตัดแผ่นฟิล์มยาง (รูปที่ 4.6)
- 4.2.9 เครื่องวัดความหนืด บ. Brookfield อังกฤษ

4.3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย

- 4.3.1 หาเงื่อนไขของปริมาณรังสีที่ใช้และปริมาณของสารไวปฏิกิริยา รวมทั้ง
ปริมาณของสารคงตัวคือ KOH ที่เหมาะสม โดยใช้เงื่อนไขดังนี้

| CCl ₄ (phr) | KOH (phr) | n-BA (phr) |
|------------------------|-----------|----------------|
| 0 | 0.1 | 2, 3, 4, 5, 6. |
| | 0.2 | 2, 3, 4, 5, 6. |
| 0.5 | 0.1 | 2, 3, 4; 5, 6. |
| | 0.2 | 2, 3, 4, 5, 6. |
| 1.0 | 0.1 | 2, 3, 4, 5, 6. |
| | 0.2 | 2, 3, 4, 5, 6. |

ปริมาณรังสีที่ใช้อยู่ระหว่าง 4-25 กิโลเกรย์ (kGy)

4.3.2 เตรียมตัวอย่างชั้นธรรมชาติตามสูตรดังกล่าว

เตรียมประมาณ 750 มิลลิลิตรในปิกเกอร์ขนาด 2 ลิตร และกวนด้วยเครื่องกวนแม่เหล็กเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ค้างคืนและกวนอีกประมาณ 15 นาที ก่อนแบ่งใส่ขวดแก้วฝาเกลียวขนาด 100 มิลลิลิตร ขวดละ 90 มิลลิลิตร แล้วนำไปฉายรังสีแกมมาให้ได้ปริมาณรังสี 4 - 25 กิโลเกรย์ โดยมีอัตราการรับรังสี (dose rate) ประมาณ 4.0 กิโลเกรย์ต่อชั่วโมง ฉายรังสีที่ได้นำมาทำเป็นแผ่นฟิล์ม โดยเทลงบนแผ่นกระดาษขนาด 15 x 15 ตารางเซนติเมตร ที่มีขอบสูงประมาณ 2 มิลลิเมตร ใช้น้ำยางประมาณ 40 กรัม ทิ้งไว้จนแห้งที่อุณหภูมิห้องและได้แผ่นฟิล์มยางใส แล้วนำไปแช่ในสารละลายแอมโมเนีย 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมงตากให้แห้งที่อุณหภูมิห้องและอบที่อุณหภูมิ 70°C 1 ชั่วโมง

4.3.3 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มยาง

ในการท้าววิจัยในครั้งนี้ คุณสมบัติทางเชิงกลของยางที่ใช้เป็นหลักคือ คุณสมบัติความต้านแรงดึง (tensile strength) การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของยางทำได้โดยตัดแผ่นยางเป็นรูปดัมเบลตามขนาดมาตรฐานของ ISO 37-1977(E) หรือ ASTM D412-80. คุณสมบัติความต้านแรงดึงหาได้โดยบันทึกแรงดึงขณะเมื่อแผ่นยางทดสอบถูกดึงขาด

$$\text{Tensile Strength} = \frac{F}{A}$$

- F คือ แรงดึงสูงสุดเมื่อยางถูกดึงจนขาดมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
- A คือ พื้นที่ตัดขวางของแผ่นยางทดสอบ มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร
ในหน่วย SI แล้ว มักใช้ Tensile Strength ในหน่วยของ
เมกะปาสคาล (MPa) โดยที่ 1 MPa = 10.197 กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร

4.4 การทดลองหาเงื่อนไขผลิตน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ด้วยรังสี

4.4.1 เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านแรงดึง กับปริมาณรังสีที่น้ำยางได้รับ เพื่อเปรียบเทียบค่าความต้านแรงดึงกับปริมาณรังสีของแผ่นฟิล์มยางที่เตรียมตามเงื่อนไขของการใช้ปริมาณของ CCl_4 และ KOH ที่ความเข้มข้นอันเดียวกันแต่ปริมาณการใช้ n-BA แตกต่างกัน

- สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะแบ่งสูตรการเตรียมน้ำยางออกเป็น 6 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ CCl_4 = 0 phr
ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ KOH = 0.1 phr
และใช้ปริมาณความเข้มข้นของ n-BA แตกต่างกัน
คือตั้งแต่ 2, 3, 4, 5, 6 phr

กลุ่มที่ 2 ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ CCl_4 = 0 phr
ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ KOH = 0.2 phr
และใช้ปริมาณความเข้มข้นของ n-BA แตกต่างกัน
คือตั้งแต่ 2, 3, 4, 5, 6 phr

กลุ่มที่ 3 ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ CCl_4 = 0.5 phr
ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ KOH = 0.1 phr
และใช้ปริมาณความเข้มข้นของ n-BA แตกต่างกัน
คือตั้งแต่ 2, 3, 4, 5, 6 phr

กลุ่มที่ 4 ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ CCl_4 = 0.5 phr
ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ KOH = 0.2 phr
และใช้ปริมาณความเข้มข้นของ n-BA แตกต่างกัน
คือตั้งแต่ 2, 3, 4, 5, 6 phr

กลุ่มที่ 5 ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ CCl_4 = 1.0 phr
ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ KOH = 0.1 phr
และใช้ปริมาณความเข้มข้นของ n-BA แตกต่างกัน
คือตั้งแต่ 2, 3, 4, 5, 6 phr

- กลุ่มที่ 6 ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ $\text{CCl}_4 = 1.0 \text{ phr}$
 ใช้ปริมาณความเข้มข้นของ $\text{KOH} = 0.2 \text{ phr}$
 และใช้ปริมาณความเข้มข้นของ $n\text{-BA}$ แตกต่างกัน
 คือตั้งแต่ 2, 3, 4, 5, 6 phr

4.5 เตรียมน้ำยาวัลคาไนซ์ด้วยรังสี

เตรียมน้ำยาวัลคาไนซ์ด้วยรังสีปริมาณ 10 ลิตร ในถังเหล็กไร้สนิมภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทำการจุ่ม (dipping-process) ในการขึ้นรูปถุงมือยางทางการแพทย์

4.6 ขั้นตอนและวิธีการจุ่มถุงมือยางทางการแพทย์ในระดับห้องปฏิบัติการดังนี้


4.6.1 จุ่มแบบพิมพ์มือที่สะอาดแล้วลงในสารช่วยจับตัว (CaCl_2 3% โดยน้ำหนัก) ใช้เวลา 1 นาที และทำให้แห้งในตู้อบอุณหภูมิ 70°C ใช้เวลา 1 นาที

4.6.2 จุ่มแบบพิมพ์มือที่มีสารช่วยจับตัวแห้งแล้วในถังน้ำยาวัลคาไนซ์ด้วยรังสีใช้เวลา 1 นาที แล้วยกขึ้นอย่างช้าๆพร้อมกับหมุนแบบพิมพ์มือให้ขนานกับพื้นใช้เวลา 5 นาที เพื่อให้แผ่นฟิล์มยางที่จับอยู่บนแบบพิมพ์มือแห้งพอหมาด ๆ แล้วนำเข้าไปอบในตู้อบอุณหภูมิ 70°C ใช้เวลา 5 นาที เพื่อให้แผ่นฟิล์มยางแห้ง


4.6.3 นำแบบพิมพ์มือออกมาจากตู้อบเพื่อล้างแผ่นฟิล์มยางที่จับอยู่บนแบบพิมพ์มือในอ่างน้ำอุณหภูมิ 70°C ใช้เวลา 3 นาทีแล้วทำให้แผ่นฟิล์มยางแห้งและวัลคาไนซ์อย่างสมบูรณ์ในตู้อบอุณหภูมิ 100°C ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

4.6.4 ถอดถุงมือยางหลังจากวัลคาไนซ์อย่างสมบูรณ์แล้วออกจากแบบพิมพ์มือโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตทาที่ผิวของถุงมือยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงมือยางติดกัน


4.7 หาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการทดลองขึ้นรูปถุงมือยางทางการแพทย์ ในระดับห้องปฏิบัติการ




รูปที่ 4.1 เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง Kao Tieh KT-7010C




รูปที่ 4.2 เครื่องฉายรังสี Gamma Beam - 650




รูปที่ 4.3 แบบพิมพ์มือ




รูปที่ 4.4 ถังเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์การกวนสำหรับบรรจุ
นํ้ายางขึ้นเพื่อฉายรังสี



รูปที่ 4.5 เครื่องกวนนํ้ายางที่ปรับความเร็วรอบได้



รูปที่ 4.6 เครื่องตัดแผ่นฟิล์มบาง



รูปที่ 4.7 แผ่นฟิล์มบางรูปตั้มเบลล์เพื่อนำไปทดสอบความต้านแรงดึง