

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้เป็นการสรุปการทดลองที่ได้ดำเนินการในวิทยานิพนธ์นี้ซึ่งได้ศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ในการประดิษฐ์ตัวเก็บประจุแบบฟิล์มบาง โครงสร้างโพลิเมอร์/ BaTiO_3 โดยเงื่อนไขในการประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ ขนาดของอนุภาคของ BaTiO_3 และชนิดของโพลิเมอร์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ และการศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแบบฟิล์มบาง โครงสร้าง โพลิเมอร์/ BaTiO_3 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 และข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

5.1 ผลการศึกษาการประดิษฐ์ตัวเก็บประจุแบบฟิล์มบางโครงสร้าง โพลิเมอร์/ BaTiO_3

จากการศึกษาการประดิษฐ์ตัวเก็บประจุแบบฟิล์มบางโดยใช้โพลิเมอร์เป็น PAAS และใช้ BaTiO_3 โดยพารามิเตอร์คือ ขนาดของอนุภาคและความเข้มข้น BaTiO_3 ของ โดยทำการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยเครื่องวัด RLC ของยี่ห้อ HP รุ่น HP4274 Multi-Frequency LCR meter ได้ผลดังนี้คือ

- (ก) ตัวเก็บประจุที่ใช้ BaTiO_3 ขนาดอนุภาค 100 nm มีค่าตัวเก็บประจุ 1.9 nF หรือ 15.13 nF/cm² ที่ความถี่ 100 Hz และตัวเก็บประจุที่ใช้ BaTiO_3 ขนาดอนุภาคอื่นๆ ผลการวัดที่ได้มีเป็นลักษณะของตัวขดลวดเหนี่ยวนำไฟฟ้าในย่านความถี่ต่ำและมีคุณสมบัติเป็นตัวเก็บประจุในย่านความถี่สูง
- (ข) ตัวเก็บประจุที่ใช้ BaTiO_3 ขนาดอนุภาค 100 nm มีค่าสูญเสียไดอิเล็กตริกสูงถึงประมาณ 160 ซึ่งมีค่าสูญเสียในเกณฑ์ที่สูงมากเมื่อเทียบกับตัวเก็บประจุทั่วไป และเมื่อเปลี่ยนขนาดอนุภาคของ BaTiO_3 ไปเป็น 200 nm ก็มีค่าที่ใกล้เคียงกัน แต่ที่ขนาดอนุภาค 400 nm พบว่าส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเป็นขดลวดเหนี่ยวนำซึ่งได้ค่าสูญเสียไดอิเล็กตริกต่ำกว่าทั้ง 2 ขนาดอนุภาค
- (ค) จากผลการทดลองพบว่าที่ความถี่ที่สูงขึ้นตัวเก็บประจุจะมีค่าความสูญเสียในไดอิเล็กตริกลดลงและต่ำสุดที่ 40 kHz ทุกขนาดอนุภาค โดยเป็นผลจากการสั่นตัวของอนุภาคนั้นลดลง เนื่องจากที่ความถี่ต่ำ อนุภาคของ BaTiO_3 จะสามารถสั่นตามความถี่ที่ได้ทันทำให้อนุภาคนั้นมีการเคลื่อนที่ตามสนามไฟฟ้าสลับได้ แต่ที่ความถี่ที่สูงขึ้นนั้นอนุภาคไม่

สามารถเคลื่อนที่ตามความถี่ได้ทันทำให้เสมือนอยู่นิ่ง อันเป็นผลทำให้ของค่าการสูญเสียลดลงได้

- (ง) เมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของ BaTiO_3 พบว่าค่าเก็บประจุที่ได้นั้นมีค่าใกล้เคียงกัน ค่าสูญเสียไดอิเล็กทริกลดลง และยังมีความทนต่อแรงกดสูงขึ้นจากการสังเกตค่าเก็บประจุที่ได้ยังไม่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อเพิ่มถึงค่าๆหนึ่งคือ 3.3 %ต่อปริมาตรซึ่งมีค่าเท่ากับ 400 mg พบว่าตัวเก็บประจุที่ประดิษฐ์ได้นั้นไม่สามารถวัดค่าได้ โดยค่าที่วัดได้เสมือนกับ open circuit ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการที่ PAAS ไม่สามารถยึดเกาะ BaTiO_3 ในปริมาณมากได้ จากผลการศึกษาตัวเก็บประจุแบบฟิล์มบางโดยใช้โพลีเมอร์เป็น PAAS ก็ได้ทำการเปลี่ยนพารามิเตอร์เป็นชนิดของโพลีเมอร์ ซึ่งได้แก่ PAA และ PI โดยมีผลดังนี้
- (จ) ผลของการที่ใช้ PAA เป็นโพลีเมอร์เพื่อใช้ยึดอนุภาคของ BaTiO_3 นั้นไม่ได้ให้ผลที่ดีกว่าผลของการใช้ PAASเป็นตัวยึดอนุภาค และยังมีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ต่ำกว่าอีกด้วย โดยแสดงค่าในเฟสของค่าเหนี่ยวนำแทนใน ω ความถี่ต่ำโดยพิจารณาจากค่าเก็บประจุที่ติดลบที่วัดได้ และมีค่าโน้มเอียงไปในแนวโน้มของการใช้ PAA หรือ PAAS ที่ยังไม่ผสมอนุภาค BaTiO_3 ดังนั้นการใช้ PAA มาใช้เป็นโพลีเมอร์เพื่อยึดอนุภาคของ BaTiO_3 จึงไม่เหมาะสมกับการนำมาประดิษฐ์
- (ฉ) ผลของการที่ใช้ PI เป็นโพลีเมอร์เพื่อใช้ยึดอนุภาคของ BaTiO_3 นั้นได้ผลออกมาดีที่สุดโดยมีความเสถียรของค่าเก็บประจุสูงกว่า PAA และ PAAS มาก ค่าการสูญเสียในไดอิเล็กทริกก็มีค่าต่ำกว่า PAA และ PAAS มาก โดยผลโดยรวมทุกด้านทำให้สรุปได้ว่า PI เป็นโพลีเมอร์ที่เหมาะสมกว่า PAA และ PAAS ในการประดิษฐ์ตัวเก็บประจุฟิล์มบาง
- (ช) ผลของแรงกดและการเสื่อมสภาพของตัวเก็บประจุนั้นส่งผลกระทบต่อตัวเก็บประจุที่มี PI น้อยกว่า PAA และ PAAS มากโดยสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของค่าที่วัดซ้ำทุกๆ 1 สัปดาห์เป็นเวลา 1 เดือน
- จากการเปลี่ยนพารามิเตอร์โดยการเปลี่ยน โพลีเมอร์ที่ใช้ยึดอนุภาคของ BaTiO_3 ผลคือ PI มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด และได้ทำการเปลี่ยนพารามิเตอร์เพิ่มอีกคือปริมาณ และแรงดันที่จ่ายให้กับตัวเก็บประจุที่มี PI เป็นโพลีเมอร์ โดยมีผลดังนี้
- (ซ) เมื่อเพิ่มปริมาณ BaTiO_3 ขึ้นพบว่าค่าตัวเก็บประจุที่ได้มีแนวโน้มที่สูงขึ้นแต่ค่าสูญเสียในไดอิเล็กทริกมีค่าที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มปริมาณ BaTiO_3 ถึงค่าหนึ่งคือ 45 %โดยปริมาตร ค่าตัวเก็บประจุที่ได้ก็มีค่าลดลงซึ่งแสดงว่าการเพิ่มปริมาณของ BaTiO_3 มีปริมาณสูงสุดที่เพิ่มได้ซึ่งในการทดลองคือที่ 40% โดยปริมาตร

ตารางที่ 5.1 ค่าทางไฟฟ้าที่ทำการวัดที่ความถี่ 100 Hz 1V ในสัปดาห์ที่ 1

ความเข้มข้น ของ BaTiO ₃	30%	35%	40%	45%
	โดยปริมาตร	โดยปริมาตร	โดยปริมาตร	โดยปริมาตร
ค่าเก็บประจุ	1.3 nF	1.7nF	1.9nF	1.4nF
ค่าสูญเสีย ไดอิเล็กทริก	0.509	95.48	88.14	71.615

- (ฉ) เมื่อทำการวัดค่าที่แรงดันค่าต่างๆโดยทำการวัดที่แรงดัน 10 mV 100 mV และ 1 V พบว่าค่าเก็บประจุที่ได้นั้นมีค่าที่ 100 Hz เท่ากับ 30 nF 4.2 nF และ 1.3 nF ตามลำดับโดยผลการวัดที่แรงดันต่ำจะทำให้ค่าเก็บประจุที่สูงขึ้นอันน่าจะเป็นผลซึ่งเกิดจากกลไกการโพลาไรซ์ภายในสาร โดยจากทฤษฎีเมื่อ สนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อ ค่าไดอิเล็กทริกและการโพลาไรซ์ของสาร และค่าเก็บประจุที่ได้นั้นที่แรงดัน 1 V จะมีความเสถียรต่อความถี่สูงสุด
- (ง) ค่าการสูญเสียในไดอิเล็กทริกที่ได้จะมีค่าลดลงตามความถี่ แต่ที่ความถี่ 40 kHz ค่าสูญเสียไดอิเล็กทริกจะมีค่าที่เพิ่มขึ้น โดยจะมีค่าเพิ่มขึ้นสูงขึ้น เมื่อให้แรงดันที่ลดลง
- (ญ) ค่าอิมพีแดนซ์รวมที่ทำการวัด ได้นั้นมีค่าสูงขึ้นเมื่อให้แรงดันที่สูงขึ้นอันน่าจะเป็นผลจากผลกระทบของการเรียงตัวเป็นของขั้วของ BaTiO₃

5.2 ข้อเสนอแนะ

ในงานวิจัยพบข้อบกพร่องในการวัดคือไม่สามารถควบคุมแรงกดของขั้ววัด ได้ดังนั้นถ้ามีเครื่องวัดที่สามารถควบคุมแรงกดได้ก็จะทำให้งานมีความคลาดเคลื่อนของค่าทางไฟฟ้าเช่นค่าเก็บประจุลดลง อีกทั้งในเรื่องของการนำไปใช้งานของอุปกรณ์จำเป็นที่จะต้องเพิ่มพารามิเตอร์ในการวัดอีกมากเช่นอุณหภูมิในการวัด ความชื้นและอื่นๆ เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นนั้นน่าจะส่งผลกระทบต่อสมบัติของ BaTiO₃ เพราะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลกระทบต่อฮิสเทอรีซิส และความชื้นก็น่าจะมีผลต่อการนำไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ