

บทที่ 4 การดำเนินการวิจัย

4.1 แผนการวิจัย

การวิจัยนี้ทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการคอนกรีตของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

วัสดุที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น ได้แก่ กากตะกอนจากการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าของโรงงานเลี้ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ

วัสดุประสาน หรือ วัสดุผสมที่ใช้ในการศึกษาในการทำให้เป็นก้อน ได้แก่ วัสดุประเภทซีเมนต์ (Cementitious Binder) คือ

- 1) ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์(Portland Cement) ประเภทที่ 1 ตราช้างของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
- 2) ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว (อัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก)
- 3) ปูนซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลไฟด์
- 4) ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาวผสมโซเดียมซิลไฟด์

4.1.2 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่

- 1) Hydrochloric Acid
- 2) Sulfuric Acid
- 3) Nitric Acid
- 4) น้ำกลั่น

4.1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

- 1) เครื่องชั่งน้ำหนัก 2,000 กรัม (ช่างได้ละเอียดถึง 0.2 กรัม)
- 2) แบบหล่อพลาสติก รูปลูกบาศก์ขนาด 50 x 50 x 50 มม.
- 3) เครื่องทดสอบแรงอัด (Testing Machine)
- 4) Sieve NO. 20-16, 30 - 20 และ > 30
- 5) แทมเปอร์(Tamper) มีขนาดหน้าตัด 0.5 นิ้ว x 1 นิ้ว มีความยาวประมาณ 5 - 6 นิ้ว หน้าตัดเรียบ และตั้งฉากกับแกนจับ ทำด้วยวัสดุไม่ดูดซึมน้ำ
- 6) Sieve ขนาด 0.5 mm. - 5 mm.
- 7) กระดาษกรองใยแก้วขนาดรู 1 ไมครอน
- 8) เครื่องกวนเขย่าหมุน (Rotary agitator) ที่มีอัตราการหมุน 30 รอบต่อนาที
- 9) เครื่องวัดพีเอช (pH meter)
- 10) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic Absorption Spectrophotometer (AA)
- 11) ขวดพลาสติกปริมาตร 1 ลิตร
- 12) เครื่องชั่งสารเคมี 1,000 กรัม
- 13) ภาชนะสำหรับผสมซีเมนต์
- 14) เกรียงฉาบซีเมนต์
- 15) ขวดพลาสติกปริมาตร 120 มิลลิลิตร

4.2 วิธีการทดลอง

การทดลองในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การศึกษาสมบัติของกากตะกอนจากโรงหลอมแบดเตอรีเก่า
2. การศึกษาหาชนิด และอัตราส่วนผสมวัสดุประสานเบื้องต้นในการทำเสถียรกากตะกอน จากโรงหลอมแบดเตอรีเก่า(การทดลองที่1)
3. การศึกษาหาชนิด และอัตราส่วนผสมวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุดในการทำเสถียรกากตะกอน จากโรงหลอมแบดเตอรีเก่า(การทดลองที่2)
4. การศึกษาผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน(การทดลองที่3)

4.2.1 การศึกษาสมบัติของกากตะกอนจากโรงหลอมแบดเตอรีเก่า

ลักษณะสมบัติของกากตะกอน จากโรงหลอมแบดเตอรีเก่าที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้มี ดังนี้

1. สมบัติทางด้านกายภาพ

1.1 การดูดซึมน้ำ

ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM C-127-80 โดยการแช่ตัวอย่างกากตะกอนจมน้ำเป็นเวลา 24 ± 4 ชั่วโมง จากนั้นนำตัวอย่างมาทำให้ผิวแห้งและอยู่ในสภาพอิ่มตัว โดยการเช็ดผิวตัวอย่างให้แห้งด้วยผ้าที่ดูดซับน้ำได้ดี จากนั้นนำตัวอย่างมาชั่งน้ำหนัก แล้วทำตัวอย่างให้แห้งสนิทโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 110 ± 5 °C ประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมง แล้วนำตัวอย่างมาชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่ง ค่าดูดซึมน้ำ (ร้อยละ) หาได้ดังนี้

$$\text{การดูดซึมน้ำ} = \frac{\text{น้ำหนักตัวอย่างที่อยู่ในสภาพอิ่มตัว} - \text{น้ำหนักตัวอย่างที่แห้งสนิท}}{\text{น้ำหนักตัวอย่างที่แห้งสนิท}} \times 100$$

1.2 ความหนาแน่นรวม (Bulk density)

นำตัวอย่างกากตะกอนมาชั่งน้ำหนัก แล้วนำมาหาปริมาตรโดยการแทนที่ตัวอย่างกากตะกอนในปรอท หลังจากนั้นนำค่าน้ำหนักและปริมาตรที่หาได้ มาคำนวณหาความหนาแน่นรวมดังนี้

$$\text{ความหนาแน่นรวม} = \frac{\text{น้ำหนักตัวอย่างกากตะกอน (ตัน)}}{\text{ปริมาตรตัวอย่างกากตะกอน (ลบ.ม.)}} \quad (\text{ตัน/ลบ.ม.})$$

2. สมบัติทางด้านเคมีของกากตะกอน

ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษารองค์ประกอบของธาตุที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ปริมาณโลหะหนักที่เป็นโลหะอันตรายในกากตะกอน โดยทำการวิเคราะห์สมบัติทางด้านเคมีของกากตะกอน 3 วิธีดังนี้

2.1 วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) และเครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectrometer

เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกากตะกอน ซึ่งอยู่ในรูปออกไซด์ของธาตุต่างๆ โดยการส่งตัวอย่างกากตะกอนไปวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง SEM และเครื่อง Energy Dispersive X-ray Spectrometer ที่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2 วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในกากตะกอน จากโรงหลอมแบดเตอรีเก่า ด้วยวิธีการย่อยด้วยกรดไนตริกเข้มข้น ตามวิธีมาตรฐานของ U.S.EPA.

เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักทั้งหมด ในกากตะกอนด้วยกรดเข้มข้น โดยย่อยกากตะกอนอย่างรุนแรง ในกรดไนตริก ตามมาตรฐานของ U.S.EPA. method 3050 ดังนี้

- 1) นำตัวอย่างกากตะกอน 1 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 125 มิลลิลิตร
- 2) เติมกรดไนตริกผสมน้ำกลั่น (อัตราส่วน 1:1) ปริมาณ 10 มล. แล้วนำบีกเกอร์มาตั้งบนเตาอุณหภูมิ 95°C ประมาณ 10 นาที

- 3) รวจนตัวอย่างเย็นแล้ว เติมกรดไนตริกเข้มข้น 5 มล. และนำมาตั้งบนเตาอีกประมาณ 30 นาที
- 4) รวจนตัวอย่างเย็น แล้วจึงเติมน้ำกลั่น 2 มล. และเติม 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) 3 มล.
- 5) นำบีกเกอร์มาตั้งบนเตา รวจนกระทั่งฟองอากาศที่เกิดจากปฏิกิริยาเปอร์ออกไซด์หายไป แล้วค่อยๆเติม 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(H_2O_2) ทีละ 1 มล. จนกระทั่งไม่มีฟองอากาศ
- 6) ตั้งบีกเกอร์บนเตาต่อไปจนกระทั่งเหลือปริมาตรกรดประมาณ 2 มล.
- 7) นำบีกเกอร์ลงจากเตาแล้วเติมน้ำกลั่นประมาณ 10 มล. แล้วเขย่าให้เข้ากัน รวจนตัวอย่างเย็น
- 8) นำน้ำที่ได้มารองด้วยกระดาษกรอง Whatman No. 42
- 9) นำน้ำที่ได้มาเติมน้ำกลั่น จนได้ปริมาตร 100 มล. แล้วนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AA)

2.3 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัด โดยใช้วิธีสกัดตามวิธีในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัด ในงานวิจัยนี้จะใช้วิธีสกัดสารตามวิธีในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

- 1) บดตัวอย่างให้เป็นผง แล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูกรอง 9.5 มิลลิเมตร
- 2) นำตัวอย่างที่ได้จาก 1) หนัก 25 กรัม เติมด้วยน้ำสกัด(Leachate) หรือน้ำฝนกรดสังเคราะห์(Synthetic acid rain extraction fluid) ซึ่งประกอบด้วยน้ำกลั่นผสมสารละลายของกรดกำมะถันและกรดไนตริก (ในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดยน้ำหนัก) จนค่าความเป็นกรดต่างพีเอช (pH) ของส่วนผสม (Mixture) มีค่าคงที่เท่ากับ 5 แล้วจึงปรับปริมาตรของส่วนผสมให้ อัตราส่วนปริมาตรของน้ำสกัดเป็น 20 เท่า (มิลลิลิตร) ของน้ำหนัก (กรัม) ของตัวอย่าง
- 3) เขย่าบนเครื่องกวนเขย่าแบบหมุน (Rotary agitator) ที่มีอัตราหมุน 30 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 18 ชั่วโมง

- 4) กรองสารละลายจากการสกัด (Leachate) ด้วยแผ่นกรองใยแก้วที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูกรอง 0.6 ถึง 0.8 ไมครอน
- 5) นำของเหลวที่ผ่านการกรองแล้วไปทำการวัดค่า pH และวิเคราะห์หาค่าปริมาณโลหะหนักโดยใช้เครื่อง AA

4.2.2 การศึกษาหาชนิด และอัตราส่วนผสมวัสดุประสานเบื้องต้นในการทำเสถียรกากตะกอน จากโรงหลอมแบตเตอรี่เก่า

ในการวิจัยขั้นตอนนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อหาชนิดวัสดุประสานและอัตราส่วนของวัสดุประสานเบื้องต้น ในการทำเสถียรกากตะกอน และการทำให้เป็นก้อนแข็ง โดยนำวัสดุประสานมาเติมในของเสียและทำให้กากของเสียนั้นเป็นก้อนแข็ง มีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น และสารมลพิษถูกทำให้เสถียรและถูกจับดักไว้ ภายในโมเลกุลของก้อนมวลแข็งที่แข็งตัว โดยมีวิธีการทดลองดังนี้

ทำการหล่อก้อนตัวอย่างส่วนผสมละ 6 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบระยะเวลาบ่มตัว 7 วันจำนวน 3 ตัวอย่าง และทดสอบระยะเวลาการบ่ม 28 วันจำนวน 3 ตัวอย่าง

ค่าส่วนผสมในแต่ละส่วนของตัวอย่างกากตะกอน แสดงดังตารางที่ 4.1

1. ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งเป็นวัสดุประสาน โดยใช้ปูนซีเมนต์ที่อัตราส่วนผสมร้อยละ 10 20 และ 30 เทียบกับน้ำหนักกากตะกอน ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5¹
2. ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งผสมปูนขาวในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เป็นวัสดุประสาน โดยใช้วัสดุประสานที่อัตราส่วนผสม ร้อยละ 10 20 และ 30 เทียบกับน้ำหนักกากตะกอน ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5

¹ การใช้อัตราส่วนผสมน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5 เพราะจากผลการศึกษาที่ผ่านมาใช้น้ำที่อัตราส่วนนี้แล้วให้ผลดี

ตารางที่ 4.1 อัตราส่วนผสมวัสดุประสานชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำกากตะกอนจากโรงหลอมแบดเตอรี
 แก้ว ให้เป็นก้อนแข็ง ในขั้นตอนการหาอัตราส่วนผสมวัสดุประสานเบื้องต้น

วัสดุประสาน	อัตราส่วนผสมของวัสดุประสานเทียบกับน้ำหนักกากตะกอน (ร้อยละ)
1. ปูนซีเมนต์	10 20 และ 30
2. ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว (อัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก)	10 20 และ 30
3. ปูนซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลไฟด์ (10% โดยน้ำหนัก)	10 20 และ 30
4. ปูนซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลไฟด์ (20% โดยน้ำหนัก)	10 20 และ 30
5. ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว (1:1) ผสมโซเดียมซิลไฟด์(10% โดยน้ำหนัก)	10 20 และ 30
6. ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว (1:1) ผสมโซเดียมซิลไฟด์(20% โดยน้ำหนัก)	10 20 และ 30

หมายเหตุ ชนิดวัสดุประสานที่ 3 4 5 และ 6 จะทำการผสมวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์ ปูนขาวและกากตะกอน) แล้ว
 ผสมกับน้ำก่อน จึงเติมโซเดียมซิลไฟด์ทีหลัง

3. ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งผสมโซเดียมซิลไฟด์ร้อยละ 10 เทียบกับน้ำหนักปูน
 ซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน โดยใช้วัสดุประสานที่อัตราส่วนผสม ร้อยละ 10 20 และ 30 เทียบกับน้ำหนัก
 กากตะกอน ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5

4. ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งผสมโซเดียมซิลไฟด์ร้อยละ 20 เทียบกับน้ำหนักปูน
 ซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน โดยใช้วัสดุประสานที่อัตราส่วนผสม ร้อยละ 10 20 และ 30 เทียบกับน้ำหนัก
 กากตะกอน ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5

5. ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งผสมปูนขาวในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ผสมโซเดียมซิลไฟด์
 ร้อยละ 10 เทียบกับน้ำหนักปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว โดยใช้วัสดุประสานที่อัตราส่วนผสม ร้อยละ 10 20
 และ 30 เทียบกับน้ำหนักกากตะกอน ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5

6. ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งผสมปูนขาวในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ผสมซีดีเอ็มซีลไฟต์ ร้อยละ 20 เทียบกับน้ำหนักปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว โดยใช้วัสดุประสานที่อัตราส่วนผสม ร้อยละ 10 20 และ 30 เทียบกับน้ำหนักกากตะกอน ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.5

หลังจากนั้น นำก้อนตัวอย่างที่บ่มครบตามเวลาแล้ว มาทดสอบหาค่า

- กำลังรับแรงอัด
- ปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัด
- ความหนาแน่นก้อนตัวอย่าง

ในการพิจารณาเพื่อเลือกชนิด และอัตราส่วนวัสดุประสานเบื้องต้น ในการทำเสถียรกาก ตะกอนจากโรงหลอมแบดเตอรีเก่านี้ เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงแนวทางในการบำบัดกาก ตะกอนจากโรงหลอมแบดเตอรีเก่าให้สามารถนำไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ ดังนั้น วิธีการทดสอบ สมบัติของก้อนตัวอย่างจะยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้ การทดสอบกำลังรับแรงอัด ใช้ข้อกำหนด ของประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2531)² ความหนาแน่น และการสกัดสาร ใช้ข้อกำหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) โดยกำหนดการทดสอบดังนี้

1. กำลังรับแรงอัด

กำหนดใช้ค่า Unconfined compressive strength โดยทำการทดสอบจากก้อนตัวอย่างลูก- บาศก์ ขนาด 50x50x50 มิลลิเมตร ที่ระยะเวลาบ่ม 7 และ 28 วัน ตามมาตรฐาน ASTM C109-86 โดย เครื่องมือทดสอบกำลังรับแรงอัด(รูปที่ 4.2)

2. ปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัด

โดยการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัดที่ระยะเวลาบ่ม 7 และ 28 วัน โดยใช้วิธีการสกัด สารตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) กำหนดไว้ดังนี้ บดตัวอย่างให้เป็นผง


² การศึกษานี้เริ่มดำเนินการก่อนที่จะมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)


แล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูกรอง 9.5 มิลลิเมตร หนัก 25 กรัม เติมด้วยน้ำสกัด (Leachate) หรือน้ำฝนกรดสังเคราะห์(Synthetic acid rain extraction fluid) ซึ่งประกอบด้วยน้ำกลั่น ผสมสารละลายของกรดกำมะถันและกรดไนตริก(ในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดยน้ำหนัก) จนค่าความเป็นกรดต่างพีเอช(pH) ของส่วนผสม(Mixture) มีค่าคงที่เท่ากับ 5 แล้วจึงปรับปริมาตรของส่วนผสมให้อัตราส่วนปริมาตรของน้ำสกัดเป็น 20 เท่า (มิลลิลิตร) ของน้ำหนัก (กรัม) ของตัวอย่าง แล้วนำไปเขย่าบนเครื่องกวนเขย่าแบบหมุน(Rotary agitator) ที่มีอัตราหมุน 30 รอบต่อนาที(รูปที่4.3)เป็นเวลา 18 ชั่วโมง หลังจากนั้นกรองสารละลายจากการสกัด (Leachate) ด้วยแผ่นกรองใยแก้วที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูกรอง 0.6 ถึง 0.8 ไมครอนแล้วนำของเหลวที่ผ่านการกรองแล้วไปทำการวัดค่า pH และวิเคราะห์หาค่าปริมาณโลหะหนักโดยใช้เครื่องAA(รูปที่4.4)

วิธีการหล่อก้อนตัวอย่าง

ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการหล่อก้อนซีเมนต์ ตามมาตรฐานของ ASTM C 109-86 สำหรับหล่อแบบขนาด 5x5x5 ลบ.ซม. ใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน เท่ากับ 0.5 และใช้อัตราส่วนกากตะกอนต่อวัสดุประสานตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ การผสมใช้วิธีผสมด้วยมือ โดยผสมกากตะกอน และวัสดุประสานแต่ละชนิดตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันดีแล้วกองซีเมนต์ที่ผสมแล้วเป็นรูปภูเขา และให้มีหลุมตรงกลาง เติมน้ำลงในหลุมกลางและตักส่วนผสมจากด้านข้างลงในหลุมด้วย ในเวลา 30 วินาที เริ่มผสมให้เข้ากันด้วยเกรียงในเวลา 1 นาที 30 วินาที เทซีเมนต์ที่ผสมแล้วลงในแบบหล่อ(รูปที่ 4.5) ภายในเวลาไม่เกิน 2 นาที 30 วินาทีหลังการผสมเสร็จ การหล่อจะแบ่งเป็น 2 ชั้น โดยชั้นแรกจะหนาประมาณ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร แล้วใช้ Tamper กระทุ้งชั้นละ 16 ครั้ง โดย 8 ครั้งแรกจะมีทิศทางตั้งฉากกับ 8 ครั้งหลัง ให้ใช้แรงกระทุ้งพอประมาณและเท่ากันตลอด ใช้เวลาประมาณ 5 วินาที เติมซีเมนต์ชั้นที่ 2 ให้เลยขอบแบบหล่อเล็กน้อย และใช้มือป้อนขณะกระทุ้ง ใช้ Tamper กระทุ้ง 16 ครั้ง เช่นเดียวกับครั้งแรก เมื่อเสร็จแล้วให้ใช้เกรียงปาดส่วนเกินออกในลักษณะคล้ายเลื่อย หลังจากหล่อแบบเสร็จ ให้นำตัวอย่างพร้อมแบบหล่อเก็บไว้ในที่ชื้นทันที และถอดแบบในเวลา 24 ชั่วโมง บ่มตัวอย่างต่อจนครบ 7 และ 28 วัน โดยใช้ผ้ากระสอบชุมน้ำคลุมทับ นำตัวอย่างไปทดสอบกำลังรับแรงอัดโดยใช้เครื่อง Compressive Strength ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หาค่าความหนาแน่นของตัวอย่าง โดยชั่งน้ำหนัก ของก้อนตัวอย่างและหารด้วยปริมาตรของก้อนตัวอย่าง

รูปที่ 4.1 รูปแสดงขั้นตอนการหาชนิด และอัตราส่วนผสมวัสดุประสานเบื้องต้น ในการทำเสถียรจาก ตะกรันจากโรงหลอมแบดเตอริ์เก่า






รูปที่ 4.2 เครื่องมือทดสอบกำลังรับแรงอัด



รูปที่ 4.3 เครื่องกวนเขย่าหมุน(Rotary agitator)



รูปที่ 4.4 เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AA)



รูปที่ 4.5 แบบหล่อก้อนตัวอย่างขนาด 50x50x50 มิลลิเมตร

4.2.3 การศึกษาหาชนิด และอัตราส่วนผสมวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุดในการทำเสถียรกากตะกอน จากโรงหลอมแบดเตอรีเก่า

จากผลการศึกษาการหาชนิด และอัตราส่วนผสมวัสดุประสานเบื้องต้นในการทำกากตะกอน จากโรงหลอมแบดเตอรีเก่าให้เป็นก้อนแข็ง เมื่อพิจารณา ค่ากำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น และลักษณะสมบัติของน้ำสกัด พบว่าเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลไฟด์ 10% และปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว(1:1)ผสมโซเดียมซิลไฟด์ 20% เป็นวัสดุประสาน ที่อัตราส่วนผสมวัสดุประสานต่อกากตะกอน ร้อยละ 30 เทียบกับน้ำหนักกากตะกอน สามารถมีประสิทธิภาพในการทำให้กากตะกอนเป็นก้อนแข็งได้ดีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และการใช้ปูนซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลไฟด์ 20% เป็นวัสดุประสาน ในอัตราส่วนผสมวัสดุประสานต่อกากตะกอนร้อยละ 20 เทียบกับน้ำหนักกากตะกอน ก็มีประสิทธิภาพในการทำให้กากตะกอนเป็นก้อนแข็งได้ดีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ส่วนการใช้ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว(1:1) และปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว(1:1)ผสมโซเดียมซิลไฟด์ 10% เป็นวัสดุประสาน ที่อัตราส่วนผสมวัสดุประสานต่อกากตะกอนร้อยละ 30 เทียบกับน้ำหนักกากตะกอน จะมีประสิทธิภาพในการทำให้กากตะกอนเป็นก้อนแข็งได้ดีใกล้เคียงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ สำหรับในขั้นตอนการศึกษาหาชนิด และอัตราส่วนผสมวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุดนี้ ได้ทำการแปรเปลี่ยนอัตราส่วนผสม เพื่อให้ได้ชนิดและอัตราส่วนผสมของวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุด คือใช้วัสดุประสานที่เหมาะสม และใช้วัสดุประสานในปริมาณที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อให้กากตะกอนจากโรงหลอมแบดเตอรีเก่าเป็นก้อนมีสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ค่าส่วนผสมในแต่ละส่วนของตัวอย่างกากตะกอน แสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 อัตราส่วนผสมวัสดุประสานชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำกากตะกอนจากโรงหลอมแบดเตอรีเก่าให้เป็นก้อนแข็ง ในขั้นตอนการศึกษาหาชนิดและอัตราส่วนผสมวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุด

วัสดุประสาน	อัตราส่วนผสมของวัสดุประสานเทียบกับน้ำหนักกากตะกอน (ร้อยละ)
1.ปูนซีเมนต์	23 25 27 และ 30
2.ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว (อัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก)	30 33 35 และ 37
3.ปูนซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลไฟด์ (10% โดยน้ำหนัก)	23 25 27 และ 30

ตารางที่ 4.2(ต่อ) อัตราส่วนผสมวัสดุประสานชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการทำกากตะกอนจากโรงหลอม แบตเตอรี่เก่าให้เป็นก้อนแข็ง ในขั้นตอนการหาชนิดและอัตราส่วนผสมวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุด

วัสดุประสาน	อัตราส่วนผสมของวัสดุประสานเทียบกับน้ำหนักกากตะกอน (ร้อยละ)
4. ปูนซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลไฟด์ (20% โดยน้ำหนัก)	13 15 17 และ 20
5. ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว (1:1) ผสมโซเดียมซิลไฟด์ (10% โดยน้ำหนัก)	30 33 35 และ 37
6. ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว (1:1) ผสมโซเดียมซิลไฟด์ (20% โดยน้ำหนัก)	23 25 27 และ 30

หมายเหตุ ชนิดวัสดุประสานที่ 3 4 5 และ 6 จะทำการผสมวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์ ปูนขาว และ กากตะกอน) แล้วผสมกับน้ำก่อน จึงเติมโซเดียมซิลไฟด์ทีหลัง

สำหรับขั้นตอน การผสมวัสดุประสานกับกากตะกอนเพื่อหล่อก้อนตัวอย่าง การทดสอบกำลังรับแรงอัด หาคความหนาแน่น การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ำสกัด ตลอดจนการพิจารณาเพื่อเลือกชนิดและอัตราส่วนผสมวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุด ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนการศึกษาหาชนิด และอัตราส่วนผสมวัสดุประสานเบื้องต้น

4.2.4 การศึกษาผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน

จากผลการศึกษาการหาชนิด และอัตราส่วนผสมวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุดในการทำกากตะกอนจากโรงหลอมแบตเตอรี่เก่าให้เป็นก้อนแข็ง เมื่อพิจารณา ค่ากำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น ลักษณะสมบัติของน้ำสกัด และค่าใช้จ่ายในการทำกากตะกอนให้เป็นก้อนแข็ง พบว่าการใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน ที่อัตราส่วนผสมวัสดุประสานต่อกากตะกอนร้อยละ 25 เทียบกับน้ำหนักกากตะกอน สามารถมีประสิทธิภาพในการทำให้กากตะกอนเป็นก้อนแข็งได้ดีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และมีค่าใช้จ่ายในการทำกากตะกอนให้เป็นก้อนแข็งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุประสานชนิดอื่น ดังนั้นในขั้นตอนการศึกษาผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน จะทำการหล่อก้อนตัวอย่างโดยทำการผสมกากตะกอนจากโรงหลอมแบตเตอรี่เก่ากับปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อกากตะกอนร้อยละ 25 เทียบกับน้ำหนักกากตะกอน และทำการแปรอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานอีก 4 ค่าคือ 0.3 0.4 0.6

ต้นฉบับ หน้าขาดหาย

และ 0.7 เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานโดยพิจารณาจาก กำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น และลักษณะสมบัติของน้ำสกัด

สำหรับขั้นตอน การผสมวัสดุประสานกับกากตะกอนเพื่อหล่อก้อนตัวอย่าง การทดสอบกำลังรับแรงอัด หาความหนาแน่น การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ำสกัด ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนการศึกษาหาชนิด และอัตราส่วนผสมวัสดุประสานเบื้องต้น

ขั้นตอนการศึกษาผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน แสดงดังรูปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 รูปแสดงขั้นตอนการศึกษาผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน ในการทำเสถียรกากตะกอนจากโรงหลอมแบดเตอรีเก่า

