



บทที่ 4

ผลการทดสอบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการศึกษา คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ และคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมเปลี่ยนแปลงไปของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เมื่อผสมซีเมนต์ลอยหรือซีเมนต์กลบในปริมาณต่างๆ กัน ดังข้อกำหนดในการวิจัย โดยแยกออกเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ คือ

- คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ
- คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมซีเมนต์ลอยหรือซีเมนต์กลบ

หัวข้อของคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ จะแสดงถึงส่วนประกอบทางเคมี การจำแนกเป็นชนิดของวัสดุซีเมนต์ธรรมดาชนิดใด ความละเอียดและความถ่วงจำเพาะของวัสดุทุกตัวในการวิจัย

หัวข้อคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ลอยหรือซีเมนต์กลบ จะแสดงถึงความชื้นเหลวปกติ ระยะเวลาก่อตัว กำลังแรงอัด ค่าดัชนีความเป็นโพซโซลาน และผลของการ X - Ray Diffraction ของการทดสอบตัวอย่างในแต่ละส่วนผสมที่กำหนดให้

4.1 คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ

4.1.1 ส่วนประกอบทางเคมี ของวัสดุที่ใช้ในการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 4.1

4.1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีส่วนประกอบทางเคมีหลักคือ คัลเซียม (CaO) ซิลิกา (SiO_2) อลูมินา (Al_2O_3) เหล็ก (Fe_2O_3) และอนุพลซัลเฟต (SO_3) มีค่าเป็น 63.82 , 20.20 , 5.42 , 2.92 และ 2.55 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ และส่วนประกอบทางเคมีอื่น ๆ เช่น แมกนีเซียม (MgO), โซเดียม (Na_2O), โพแทสเซียม (K_2O)

4.1.1.2 ซีเมนต์ลอย มีส่วนประกอบทางเคมีหลักคือ ซิลิกา (SiO_2) คัลเซียม (CaO) อลูมินา (Al_2O_3) เหล็ก (Fe_2O_3) และอนุพลซัลเฟต (SO_3) มีค่าเป็น 35.43 , 11.92 , 28.27 , 14.57 และ ($\text{SiO} + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$) มีค่าเท่ากับ 78.27 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 4.1 ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุวิจัย

ส่วนประกอบทางเคมีในรูปของออกไซด์	ส่วนประกอบทางเคมี ปริมาณเปอร์เซ็นต์		
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ซีเมนต์ลอย	ซีเมนต์แกลบ
SiO ₂	20.20	35.43	94.80
CaO	63.82	11.92	0.40
Al ₂ O ₃	5.42	28.27	1.27
Fe ₂ O ₃	2.92	14.57	0.20
MgO	1.50	2.13	0.20
K ₂ O	0.46	2.48	1.26
MnO ₂	-	0.11	0.14
TiO ₂	-	0.38	0.03
So ₃	2.55	2.35	0.08
ZnO	-	0.01	-
PbO	-	0.04	-
ZrO ₂	-	-	0.01
SrO	-	0.09	-
Na ₂ O	0.26	-	0.20
CuO	-	0.05	-

ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าผลรวมตามมาตรฐาน สารประกอบของวัสดุซีเมนต์ธรรมชาติ ASTM C 618 จริงตามชนิดของวัสดุผสม N หรือ F และส่วนประกอบทางเคมีอื่นๆ เช่น แมกนีเซียม (MgO) โพแทสเซียม (K₂O) แมงกานีส (MnO₂) โซเดียม (Na₂O)



4.1.1.3 ซีเมนต์ซีเมนต์ ซีเมนต์ซีเมนต์มีส่วนประกอบทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 4.1 พบว่า ส่วนประกอบหลักคือ ซิลิกา (SiO_2) คัลเซียม (CaO) อลูมินา (Al_2O_3) เหล็ก (Fe_2O_3) และอนุมูลซัลเฟต (SO_3) มีค่าเป็น 94.80 , 0.40 , 1.27 , 0.20 และ 0.08 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลรวมของ ซิลิกา อลูมินา และเหล็ก ($\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$) มีค่าเท่ากับ 96.57 เปอร์เซ็นต์

เปรียบเทียบส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ซีเมนต์ และซีเมนต์ซีเมนต์ พบว่า ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์มีคัลเซียม (CaO) เป็นส่วนใหญ่ คือ มีคัลเซียมถึง 63.82 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าในซีเมนต์ซีเมนต์และซีเมนต์ซีเมนต์ แต่มีผลรวมของ ซิลิกา อลูมินา และ เหล็ก ($\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$) เท่ากับ 28.54 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งสารประกอบส่วนนี้ จะทำปฏิกิริยาทางเคมี โดยรวมกับ คัลเซียมไฮดรอกไซด์ [$\text{Ca}(\text{OH})_2$] เกิดเป็นสารเชื่อมประสาน ส่วนซีเมนต์ซีเมนต์และซีเมนต์ซีเมนต์ กลับมีซิลิกา (SiO_2) เป็นส่วนใหญ่ คือ มี 35.43 และ 94.80 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ และมีผลรวมของ ซิลิกา อลูมินาและเหล็ก ($\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$) เท่ากับ 78.27 และ 96.27 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ซึ่งเป็นส่วนที่จะไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับคัลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ คือสารที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาปฏิกิริยา แต่ทั้งซีเมนต์ซีเมนต์และซีเมนต์ซีเมนต์มีคัลเซียมน้อยมาก เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ซีเมนต์จึงมีการเชื่อมประสานภายในตัวเองเพียงเล็กน้อย

ดังนั้นถ้าพิจารณาจากปริมาณของผลรวมของ ซิลิกา อลูมินาและเหล็ก จะพบว่าซีเมนต์ซีเมนต์ซีเมนต์มีปริมาณมากกว่าซีเมนต์ซีเมนต์ จึงคาดว่าซีเมนต์ซีเมนต์ซีเมนต์จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาปฏิกิริยาปฏิกิริยา มากกว่าซีเมนต์ซีเมนต์ แต่ผลของการทดลองจริงกลับไม่เป็นดังคาดนั้น เพราะผลที่เกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับขนาดความละเอียดและปริมาณคัลเซียมของซีเมนต์ซีเมนต์ ซีเมนต์ซีเมนต์ และปริมาณซิลิกาที่มีจำนวนมากกว่าในซีเมนต์ซีเมนต์ อาจไม่สามารถทำปฏิกิริยากับคัลเซียมไฮดรอกไซด์ ได้ทั้งหมด จำนวนของซิลิกาที่มีอยู่ จากการศึกษาในอดีตพบว่า สารประกอบของซีเมนต์ซีเมนต์จะมี 3 ลักษณะที่สำคัญรวมกันอยู่คือ ควอตซ์ (Quartz) มุลไลต์ (Mullite) และกลี๊าส (glass) ซึ่งมีเฉพาะกลี๊าสเท่านั้นที่สามารถทำปฏิกิริยาเคมีได้ดี แต่อีกสองลักษณะจะอยู่ในสภาพของผลึก (Crystal) ซึ่งทำปฏิกิริยาทางเคมีได้น้อยมาก

4.1.1.4 ทราาย ทราายมีส่วนประกอบทางเคมีเกือบทั้งหมดเป็น ซิลิกา ซึ่งอยู่ในรูปของ ควอทซ์ (Quartz) ซึ่งเป็นสารเจือยในการทำปฏิกิริยาเคมี

4.1.1.5 น้ำ น้ำมีส่วนประกอบทางเคมีที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ ไฮโดรเจน (Hydrogen, H) สองส่วน และออกซิเจน (Oxygen, O) หนึ่งส่วน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำปฏิกิริยากับคัลเซียม (CaO) ซึ่งจะก่อให้เกิดสารประกอบคัลเซียมไฮดรอกไซด์ $[Ca(OH)_2]$ และน้ำที่ใช้ในการทดลอง หรือน้ำที่ใช้ในงานจริงโดยทั่วๆ ไปเป็นน้ำประปา

4.1.2 ความละเอียด

4.1.2.1 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ การหาขนาดอนุภาคของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์โดยการถ่ายภาพจากกล้อง Electron microscope ดังรูปที่ 4.1 ได้ขนาดอนุภาคของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประมาณ 49 ไมครอน (49μ หรือ 0.049 มม.) ซึ่งเล็กมากสามารถลอดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ได้หมด และโดยสะดวก ซึ่งในสมัยแรกๆ ของการผลิตปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ใช้มาตรฐานความละเอียด โดยร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 200 แต่ปัจจุบันขนาดอนุภาคของปูนซีเมนต์ที่บดแล้วจะเล็กกว่า ขนาดช่องเปิดของตะแกรงเบอร์ 200 มาก

ขนาดอนุภาคของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์นี้ มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์มากคือ ถ้าขนาดอนุภาคเล็กก็สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้ดี แต่ถ้าอนุภาคมีขนาดเล็กจนเกินไป ก็จะทำปฏิกิริยากับความชื้นที่มีอยู่ในอากาศได้ และเกิดปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศนี้ไปก่อนการใช้งานจริง ทำให้ปูนซีเมนต์ที่มีอนุภาคละเอียดมากเกินไปเสื่อมคุณภาพง่าย

จากผลการทดสอบนี้โดย Electron microscope ระยะเวลาที่ผงซีเมนต์ที่ใช้ทดสอบถูกผลิตขึ้น จนถึงการถ่ายภาพหาขนาดของอนุภาค โดยระหว่างเวลานั้นผงปูนซีเมนต์ตัวอย่างก็อาจจะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศไปบ้างแล้ว ขนาดที่ได้นี้อาจจะใหญ่กว่า ขนาดอนุภาคขณะผลิตจากโรงงานเล็กน้อย


4.1.2.2 ซีเถ้าลอย การหาขนาดอนุภาคของซีเถ้าลอยทำโดยการถ่ายภาพจากกล้อง Electron microscope จากรูปที่ 4.2 พบว่า อนุภาคซีเถ้าลอยมีลักษณะเป็นทรงกลม ผิวเรียบ ขนาด ประมาณ 7 ไมครอน (7μ หรือ 0.007 มม.)

ขนาดอนุภาคซีเถ้าลอยเล็กมาก ลักษณะที่เป็นทรงกลมผิวเรียบ ขนาดเล็กละเอียดนี้ทำให้มีคุณสมบัติเป็นสารผสมเพิ่ม (admixture) ที่ดีต่อคอนกรีตและมอร์ต้า เพราะซีเถ้าลอยจะช่วยเพิ่มความสามารถทำงานได้ (workability) คือเพิ่มค่าความข้นเหลวปกติ (Normal consistency) ของส่วนผสม เพราะขนาดที่เป็นเม็ดๆ ของมวลหยาบและมวลละเอียดและซีเมนต์ จะทำให้เกิดช่องว่างในส่วนผสม (คอนกรีต และมอร์ต้า) และช่องว่างนี้ต้องการน้ำบรรจุให้เต็มช่องว่าง การเติมช่องว่างด้วยอนุภาคที่มีความละเอียดโดยเฉพาะขนาดอนุภาค 1-20 ไมครอน (0.020 มม.) จะมีผลอย่างมากในการลดปริมาณช่องว่างลง ทำให้ความต้องการน้ำ [W/(C + FLY ASH)] ลดลง

4.1.2.3 ซีเถ้าแกลบ การหาขนาดอนุภาคของซีเถ้าแกลบทำโดยการถ่ายภาพจากกล้อง Electron microscope จากรูปที่ 4.3 พบว่า อนุภาคซีเถ้าแกลบมีลักษณะเป็นหินๆ เหลี่ยมๆ ขนาดประมาณ 47 ไมครอน (47μ หรือ 0.047 มม.)


ซีเถ้าแกลบ มีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับ อนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ในการทดลองนี้ ผงฝุ่นซีเถ้าแกลบนี้ ได้จากการบดผงซีเถ้าแกลบที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 40 (ขนาดช่องเปิด 0.42 มม) ในเครื่อง Los Angeles Abrasion เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ซีเถ้าแกลบ มีขนาดอนุภาคที่ใกล้เคียงอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และรูปร่างของอนุภาคเป็นชิ้นเป็นเหลี่ยม ผิวไม่เรียบ และมีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มาก ทำให้ต้องใช้ปริมาณซีเถ้าแกลบ มากกว่าปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ถูกแทนที่ เพราะการใช้ซีเถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วน ทำการแทนที่โดยน้ำหนักดังนั้นทำให้มวลรวมของมอร์ต้าเพิ่มขึ้นมาก และไม่ช่วยลดปริมาณช่องว่างในมวลรวมของส่วนผสมมากนัก อีกทั้งลักษณะผิวที่ไม่เรียบ และมีมุมมีเหลี่ยมก็ไม่ช่วยให้เกิดการลื่น ไถลที่ดีแก่มวลรวมอื่นๆ จึงทำให้ความต้องการน้ำ [W/(C + RHA)] เพิ่มขึ้น




0.10 มม.

รูปที่ 4.1 ภาพถ่าย Electron Microscope ของป่านี่เมนต์ปอร์ตแลนด์



0.01 มม.

รูปที่ 4.2 ภาพถ่าย Electron Microscope ของซีเมนต์ลอย




0.10 มม.

รูปที่ 4.3 ภาพถ่าย Electron Microscope ของซีเมนต์เคลือบ

4.1.2.4 ทราบ การหาขนาดอนุภาคของทราย ทำการวิเคราะห์ด้วยตะแกรงมาตรฐาน (Sieves analysis) เทียบกับขนาดคละมาตรฐานของวัสดุผสมละเอียด จาก ASTM C 33 ผลของการทดสอบแสดงดังรูปที่ 4.4 จะพบว่าเส้นแสดงผลการวิเคราะห์ขนาดคละของทรายตัดและเลเยออกไป ทางด้านเส้นแสดงทรายละเอียด (Fine Sand) อัตราจำกัดความละเอียดของทราย (Fineness Modulus , F.M.) มีค่าเท่ากับ 2.3 ซึ่งปกติค่าอัตราจำกัดความละเอียดของทรายเท่ากับ 2.4 - 3.0 ดังนั้นผลของการวิเคราะห์ทั้งสอง แสดงว่าทรายที่ใช้ในการทดลองนี้มีความละเอียดกว่าทรายมาตรฐานเล็กน้อย

การเลือกใช้ทรายละเอียดกว่าทรายมาตรฐาน เพราะหลังจากการทดสอบกำลังรับแรงอัดแล้ว ตัวอย่างลูกบาศก์มอร์ต้าจะต้องนำไปบดให้ได้ผงละเอียดขนาดเล็กลงกว่าตะแกรงเบอร์ 200 (0.074 มม.) เพื่อใช้วิเคราะห์โดยวิธี X-Ray Diffraction



รูปที่ 4.4 แสดงขนาดคละหรือความละเอียดของทราย ตามมาตรฐาน ASTM C 33



4.1.3 ความถ่วงจำเพาะ

4.1.3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 3.14 จากการทดสอบ แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในน้ำมันก๊าด ตามมาตรฐาน ASTM C 188 - 84

4.1.3.2 ซีเมนต์ลอย มีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.56 จากการทดสอบแทนที่ ซีเมนต์ลอยในน้ำ ตามมาตรฐาน ASTM C 128-79

4.1.3.3 ซีเมนต์กลบ มีความถ่วงจำเพาะ 2.04 จากการทดสอบการแทนที่ ซีเมนต์กลบในน้ำ ตามมาตรฐาน ASTM C 128 - 79

4.1.3.4 ทราย มีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.64 จากการทดสอบการแทนที่ ทรายในน้ำ ตามมาตรฐาน ASTM C 128 - 79

จากผลการทดสอบพบว่า ค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ลอยเท่ากับ 2.56 ในขณะที่ ซีเมนต์ลอยในต่างประเทศ ความถ่วงจำเพาะอยู่ในช่วง 2.1 - 2.4 เท่านั้น ค่าความถ่วงจำเพาะ ของ ซีเมนต์ลอยแม่เมาะมากกว่าซีเมนต์ลอยต่างประเทศ เพราะส่วนประกอบทางเคมีที่มีความหนาแน่น สูงได้แก่ เหล็ก (Fe_2O_3) อลูมินา (Al_2O_3) แมกนีเซียม (MgO) และคัลเซียม (CaO) รวม ประมาณ 56.9 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ซีเมนต์ลอยต่างประเทศมีสารประกอบส่วนใหญ่เป็น ซิลิกา (SiO_2) ซึ่งมีความหนาแน่นต่ำประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์

แต่ในทางกลับกันซีเมนต์กลบมีสารประกอบส่วนใหญ่เป็น ซิลิกา (SiO_2) ที่มีความหนาแน่น ต่ำประมาณ 94.8 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ซีเมนต์กลบมีความหนาแน่นต่ำที่สุดในตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้น ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์กลบจึงมีค่าน้อยกว่าซีเมนต์ลอยอื่นๆ คือ มีค่าเท่ากับ 2.04 เท่านั้น

4.2 คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ลอย หรือซีเมนต์กลบ

4.2.1 ความชื้นเหลวปกติ (Normal consistency)

ความชื้นเหลวปกติเป็นการทดสอบเพื่อหาปริมาณน้ำที่ต้องการ ในส่วนผสมของมอร์ต้า

ตามมาตรฐาน ASTM C 230-83 โดยกำหนดค่าการไหลแผ่เท่ากับ 110 ± 5 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 4.5


4.2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เมื่อใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วนผสมมอร์ต้า ในอัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 2.75 ได้ค่าปริมาณน้ำที่ต้องการเท่ากับ 0.560 ของปูนซีเมนต์

4.2.1.2 ซีเมนต์ลอย เมื่อใช้ซีเมนต์ลอยแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนเป็นจำนวน 10, 15, 20, 30, และ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ได้ค่าปริมาณน้ำที่ต้องการ $W/(C + FLY ASH)$ เท่ากับ 0.54, 0.535, 0.535, 0.530, 0.520 ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ตารางที่ 4.2 และจะลด 0.01 ทุก ๆ 10% ของซีเมนต์ลอยที่เพิ่มขึ้น และค่า W/c เท่ากับ 0.60, 0.629, 0.669, 0.757, 0.757, 0.867 ตามลำดับ คือค่า W/c จะเพิ่มขึ้น 0.055 ทุก ๆ 10% ของซีเมนต์ลอยที่เพิ่มขึ้น

จากผลการทดสอบพบว่าค่าปริมาณน้ำที่ต้องการ $[W/(C + FLY ASH)]$ ลดลงเล็กน้อย คือ ค่าความชื้นเหลวจะดีขึ้น เพราะขนาดที่เป็นเม็ดของมวลหยาบ และมวลละเอียด และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จะทำให้เกิดช่องว่างในส่วนผสม ซึ่งช่องว่างนี้ต้องการน้ำบรรจุให้เต็ม แต่ถ้าจะเติมช่องว่างนี้ด้วยวัสดุอื่น วัสดุนั้นควรมีขนาดอนุภาคประมาณ 1 - 20 ไมครอน ซึ่งจะให้ผลดีมาก ดังนั้น การผสมซีเมนต์ลอยแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนซึ่งมีขนาดอนุภาคประมาณ 7 ไมครอน และมีลักษณะกลมผิวเรียบ จะไปแทนที่ช่องว่างได้ดี และเป็นตัวช่วยให้มวลอื่นๆ สั่นไกลได้ดี

4.2.1.3 ซีเมนต์กลบ เมื่อใช้ซีเมนต์กลบแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วนเป็นจำนวน 10, 15, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ได้ค่าปริมาณน้ำที่ต้องการ $[W/(C + RHA)]$ 0.60, 0.615, 0.640, 0.670 และ 0.71 ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 4.5 ตารางที่ 4.3 และจะเพิ่ม 0.038 ทุก ๆ 10% ของซีเมนต์กลบที่เพิ่มขึ้นและค่า W/c เท่ากับ 0.667, 0.723, 0.800, 1.000, 1.183 ตามลำดับ คือค่า W/c จะเพิ่มขึ้น 0.127 ทุก ๆ 10% ของซีเมนต์กลบที่เพิ่มขึ้น

จากผลการทดสอบ พบว่าค่าปริมาณน้ำที่ต้องการเพิ่มขึ้น คือค่าความชื้นเหลว เนื่องจาก



รูปที่ 4.5 ปริมาณน้ำที่ต้องการ จากค่าความชื้นเหลวปกติ เม็ดผสมซีเมนต์แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน

อนุภาคของซีเมนต์เคลือบมีขนาด 47 ไมครอน ซึ่งใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมในการทนทานในช่องว่างของมวลรวมต่างๆ อีกทั้งรูปร่างของอนุภาคมีเหลี่ยมมีมุมซึ่งไม่ช่วยในการลื่นไถลของมวลอื่นๆ ให้ดีขึ้น


4.2.2.2 ระยะเวลาก่อตัว (Setting Time) ระยะเวลาก่อตัว คือ เวลาที่ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และน้ำ เปลี่ยนจากสภาพของเหลวไม่คืนตัว (plastic state) ไปเป็นก้อนแข็ง ทำการทดสอบโดยไวเคต (Vicat) ตามมาตรฐาน ASTM C 191-82 ดังแสดงในรูปที่ 4.6

4.2.2.1 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ มีระยะเวลาก่อตัว ประมาณ 77.4 นาที

4.2.2.2 ซีเมนต์ล้อย เมื่อผสมซีเมนต์ล้อยแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน เป็นจำนวน 10, 15 , 20 , 30 , และ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักจะทำให้ส่วนผสมมีระยะเวลาการก่อตัวเท่ากับ 84 , 97 , 110 , 127 และ 144 นาที ตามลำดับ

4.2.2.3 ซีเมนต์กลบ เมื่อผสมซีเมนต์กลบแทนที่ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์บางส่วน เป็นจำนวน 10 , 15 , 20 , 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักจะทำให้ส่วนผสมมีระยะเวลาการก่อตัวเท่ากับ 94 , 102 , 108 , 121 และ 131 นาที ตามลำดับ

จากผลการทดสอบและรูปที่ 4.6 พบว่าระยะเวลาการก่อตัวเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณซีเมนต์เพิ่มขึ้น



รูปที่ 4.6 ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้น ของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอยหรือซีเมนต์กลบ

ทั้งซีอี้าลอยและซีอี้าแกลบ เพราะการใช้ซีอี้าลอยหรือซีอี้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน ปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะลดลงเป็นการลดสารที่จะทำปฏิกิริยาไฮเดรชันและซีอี้าลอย หรือซีอี้าแกลบที่เติมลงไปก็ยังไม่เกิดปฏิกิริยาปัสโซลานในอายุช่วงแรกๆ นี้

4.2.3 กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงอัดของลูกบาศก์มอร์ต้าขนาด 50 มิลลิเมตร ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 109-84

4.2.3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ กำลังรับแรงอัดของลูกบาศก์มอร์ต้าที่มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน ทราบ และน้ำ ในปริมาณตามข้อกำหนดของการทดสอบ ได้ค่าดังตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.7 พบว่ากำลังรับแรงอัดจะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น และค่ากำลังรับแรงอัดที่เวลา 28 วัน เท่ากับ 350 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

4.2.3.2 ซีอี้าลอย กำลังรับแรงอัดของลูกบาศก์มอร์ต้า ที่มีส่วนผสม ซีอี้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วนเป็นจำนวน 10 , 15 , 20 , 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ทราบ, น้ำ ในปริมาณตามข้อกำหนดของการทดสอบได้ค่าดังตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.7 พบว่ากำลังรับแรงอัดของตัวอย่างทุกส่วนผสมเพิ่มขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่ในแต่ละส่วนผสมจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงอัดแตกต่างกัน คือ กำลังรับแรงอัดในช่วงอายุหลัง 28 วัน ของส่วนผสมซีอี้าลอยแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 10 , 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นดีกว่าส่วนผสมอื่น โดยส่วนผสมที่มีซีอี้าลอย แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ให้อัตราการพัฒนากำลังดีที่สุด

4.2.3.3 ซีอี้าแกลบ กำลังรับแรงอัดของลูกบาศก์มอร์ต้าที่มีส่วนผสมซีอี้าแกลบแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วน เป็นจำนวน 10 , 15 , 20 , 30 , 40 เปอร์เซ็นต์ ทราบ และน้ำ ในปริมาณตามข้อกำหนดของการทดสอบ ได้ค่าดังตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.8 พบว่า กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างทุกส่วนผสมเพิ่มขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่ในแต่ละส่วนผสมจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงอัดแตกต่างกัน คือ กำลังรับแรงอัดในช่วงอายุหลัง 28 วัน ของส่วนผสมซีอี้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนจำนวน 10 , 15 , และ 20 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นดีกว่าส่วนผสมอื่น โดยส่วนผสมที่มีซีอี้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 10 เปอร์เซ็นต์ จะ



ให้อัตราการพัฒนากำลังที่ต่ำที่สุด

ผลจากการทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดที่ได้ พบว่าที่อายุเริ่มแรก 3 วัน และ 7 วัน กำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซี้เถ้าลอย หรือซี้เถ้าแกลบ ทุกๆ ส่วนผสมมีค่าต่ำกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน ซึ่งกำลังรับแรงอัดนี้จะมีค่าลดลง เมื่อปริมาณซี้เถ้าลอยหรือซี้เถ้าแกลบในส่วนผสมเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปหลัง 28 วัน กำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ผสมซี้เถ้าลอย หรือซี้เถ้าแกลบในปริมาณที่เหมาะสมจะมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนผสมที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วน โดยเมื่ออายุหลัง 28 วัน ของส่วนผสมที่มีซี้เถ้าลอย หรือซี้เถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์ 10 , 15 , และ 20 เปอร์เซ็นต์ เกือบทั้งหมดจะมีค่ามากกว่าส่วนผสมปูนซีเมนต์ล้วน แต่ปริมาณซี้เถ้าลอย หรือซี้เถ้าแกลบที่ไม่เหมาะสม คือ 30, 40 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ทั้งนี้เพราะ พบว่าอัตราการพัฒนากำลังน้อยกว่าส่วนผสมปูนซีเมนต์ล้วนทุกระยะเวลา หรือทุกอายุของการทดสอบ

การที่ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ผสมซี้เถ้าลอยหรือซี้เถ้าแกลบ มีกำลังรับแรงอัดในช่วงอายุเริ่มแรกต่ำกว่า ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน นั้นอาจอธิบายได้ว่า การผสมซี้เถ้าแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมลดลง และกำลังรับแรงอัดเริ่มแรกจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์นั้นเท่านั้น เพราะปฏิกิริยาปฏิกิริยาโซลันของซี้เถ้าลอยหรือซี้เถ้าแกลบยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งกล่าวได้ว่ากำลังรับแรงอัดในอายุเริ่มแรกจะลดลงเมื่อปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมลดลง หรือกำลังรับแรงอัดในอายุเริ่มแรกจะลดลงเมื่อปริมาณซี้เถ้าในส่วนผสมเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปหลัง 28 วัน หรือ 60 วัน ผลของปฏิกิริยาปฏิกิริยาโซลันจะมีอิทธิพลทำให้กำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น ดังนั้นถ้าผสมซี้เถ้าลอย หรือซี้เถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่เหมาะสม ปฏิกิริยาปฏิกิริยาโซลันจะชดเชยกำลังรับแรงอัดที่สูญเสียไปจากการลดปริมาณปูนซีเมนต์ได้

ตารางที่ 4.2 กำลังรับแรงอัดและความต้องการน้ำของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์
(ลูกบาศก์มอร์ต้า 50 มิลลิเมตร)

ส่วนผสม	๕	ปริมาณ น้ำ	กำลังรับแรงอัด (กก./ซม. ^๒)								
			1 วัน	3	7	14	28	60	90	180	
ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก./ม. ^๓										
0:100	2,140	0.560	157	230	273	313	350	380	392	429	
10:90	2,174	0.540	145	233	297	316	373	437	460	488	
15:85	2,175	0.535	137	235	265	292	366	405	436	442	
20:80	2,151	0.535	140	201	247	308	343	401	453	482	
30:70	2,148	0.530	122	175	194	266	306	368	385	405	
40:60	2,141	0.520	100	166	196	222	308	351	369	368	


ตารางที่ 4.3 กำลังรับแรงอัดและความต้องการน้ำของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์
(ลูกบาศก์มอร์ต้า 50 มิลลิเมตร)

ส่วนผสม	๕	ปริมาณ น้ำ	กำลังรับแรงอัด (กก./ซม. ^๒)								
			1 วัน	3	7	14	28	60	90	180	
ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก./ม. ^๓										
0:100	2,140	0.560	157	230	273	313	350	380	392	429	
10:90	2,155	0.600	144	243	313	378	387	439	460	495	
15:85	2,125	0.615	131	187	249	279	327	366	385	403	
20:80	2,123	0.640	115	191	257	299	379	403	415	435	
30:70	2,069	0.670	84	115	168	213	323	253	263	297	
40:60	2,018	0.710	45	76	99	141	165	177	189	220	


หมายเหตุ 1. ๕ หมายถึงความหนาแน่น

2. ปริมาณน้ำหมายถึง [w/(C+FLY ASH)] หรือ [w/(C+RHA)]

3. ทราย/(ปูนซีเมนต์ + ซีเมนต์) = 2.75



รูปที่ 4.7 กําลังรับแรงอัดที่ดูจากนอร์มาลทำจากปูนเอนเมนต์ผสมซีเมนต์



รูปที่ 4.8 กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมอิฐดำทำจากขี้เถ้าแอมโมเนีย

4.2.4 ค่าดัชนีความเป็นปึกโซลันเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ค่าดัชนีความเป็นปึกโซลัน
 หากจากอัตราส่วนของกำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน ของลูกบาศก์มอร์ต้าที่มีส่วนผสมปูนซีเมนต์
 ปอร์ตแลนด์ผสมซีอิ๊กลอยหรือซีอิ๊วเกลือ ต่อกำลังรับแรงอัดของลูกบาศก์มอร์ต้าที่มีส่วนผสมปูนซีเมนต์
 ปอร์ตแลนด์ล้วน ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 กำลังรับแรงอัดของส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมซีอิ๊ว 35 % โดยปริมาตร อายุ
 28 วัน (ลูกบาศก์มอร์ต้า 50 มม.)

ส่วนผสม	ปริมาณน้ำ (กรัม)	(กก./ม. ³)	กำลังรับแรงอัด (กก./ซม. ²)	ดัชนี (%)
ปูนซีเมนต์ล้วน	140	2,166	343	100
ปูนซีเมนต์ผสมซีอิ๊กลอย	130	2,149	306	89.2
ปูนซีเมนต์ผสมซีอิ๊วเกลือ	160.5	2,043	265	77.3

$$\text{ค่าดัชนีปึกโซลัน} = \frac{\text{กำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ผสมซีอิ๊ว} \times 100}{\text{กำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ล้วน}}$$

$$\text{ค่าปริมาณน้ำที่ต้องการ} = \frac{\text{ปริมาณน้ำในส่วนผสมปูนซีเมนต์ผสมซีอิ๊ว} \times 100}{\text{ปริมาณน้ำในส่วนผสมปูนซีเมนต์ล้วน}}$$

4.2.4.1 ซีอิ๊กลอย ค่าดัชนีความเป็นปึกโซลันของซีอิ๊กลอยมีค่าเท่ากับ 89.2
 เปอร์เซ็นต์ และค่าปริมาณน้ำที่ต้องการมีค่า เท่ากับ 93 เปอร์เซ็นต์ จากมาตรฐาน ASTM
 C 618 - 85 ตามตารางที่ 2.2 พบว่า ซีอิ๊กลอยเป็นสารประกอบของวัสดุซีเมนต์ธรรมชาติ
 ในช่วงกำหนด ชนิด F

4.2.4.2 ซีอิ๊วเกลือ ค่าดัชนีความเป็นปึกโซลันของซีอิ๊วเกลือมีค่าเท่ากับ

77.3 เปอร์เซ็นต์ และค่าปริมาณน้ำที่ต้องการมีค่าเท่ากับ 115 เปอร์เซ็นต์ จากมาตรฐาน ASTM C 618 - 85 ตามตารางที่ 2.2 พบว่า ซีเมนต์เป็นสารประกอบวัสดุซีเมนต์ธรรมชาติในช่วงกำหนดชนิด N

4.2.5 ผล X - Ray Diffraction

การวิเคราะห์โดยวิธี X - Ray Diffraction เพื่อพิจารณาสารประกอบในส่วนผสม สามารถแยกการแสดงผลได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. วัสดุที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ลอย และซีเมนต์กลบ
2. ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอย และส่วนผสมของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์กลบ

4.2.5.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย

รูปที่ 4.9 แสดง Diffraction Diagram ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งพบสารประกอบที่สำคัญ คือ ไดคัลเซียมซิลิเกต (C_2S) และไตรคัลเซียมซิลิเกต (C_3S) โดยมี Diffraction Peak สูงสุด ดังนี้

C_2S ที่ $2\theta = 34.37^\circ$ ค่า Intensity = 508

C_3S ที่ $2\theta = 32.22^\circ$ ค่า Intensity = 625

นอกจากนี้ยังพบแนวโน้มของสารประกอบคัลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) ที่ $2\theta = 18.09^\circ$ ซึ่งแสดงว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วน ได้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน กับความชื้นในอากาศบ้างแล้ว

รูปที่ 4.10 แสดง Diffraction Diagram ของซีเมนต์ลอย ซึ่งพบส่วนประกอบสำคัญคือ ซิลิกา (SiO_2) และเหล็ก (Fe_2O_3) สำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ ไม่เด่นชัด โดยมีบางส่วนอยู่ในรูปของสารอสัณฐาน (Amorphous) ทั้งนี้สามารถพิจารณาได้จาก Base Line ของ Diagram ในช่วงระหว่างมุม $2\theta = 10^\circ$ ถึง 40° ที่มีลักษณะเป็นรูปเนินเขา ซึ่งเป็นรูปแบบของสารอสัณฐาน

รูปที่ 4.11 แสดง Diffraction Diagram ของซีเมนต์ซีเมนต์ที่แช่ในน้ำ ซึ่งพบว่า Diffraction Peak ส่วนใหญ่เป็นของ ซิลิกา (SiO_2) และพบว่า Base Line ของ Diagram ในช่วงระหว่าง $2\theta = 10^\circ$ ถึง 40° มีลักษณะเป็นเนินเขา เช่นเดียวกับของ ซีเมนต์ที่แช่ในน้ำ แต่มีขนาดใหญ่มากกว่า แสดงว่าซีเมนต์ที่แช่ในน้ำมีสารอสัณฐานจำนวนมากกว่าในซีเมนต์ที่แช่ในน้ำ ซึ่ง สารอสัณฐานนี้จะเป็นผลจากการที่วัสดุถูกเผาที่อุณหภูมิสูง หรือถูกเผาในระยะเวลาที่นาน

4.2.5.2 ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ที่แช่ในน้ำ หรือซีเมนต์ที่แช่ในน้ำ

Diffraction Diagram จากการวิเคราะห์ตัวอย่างปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ที่แช่ในน้ำ และปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ที่แช่ในน้ำ จะพิจารณาสารประกอบที่สำคัญคือ ไคซิลเซียมซิลิเกต (C_2S) และ ไทรซิลเซียมซิลิเกต (C_3S) ซึ่งเป็นสารประกอบหลักในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารประกอบ ไคซิลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) ซึ่งเป็นสารเชื่อมประสาน ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน และ ปฏิกิริยาปัสโซลาน

รูปที่ 4.12 แสดง Diffraction Diagram ของตัวอย่างที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ลิ้นไม้ ได้ผสมซีเมนต์ที่ระยะเวลาบ่ม 1 วัน 14 วัน 28 วัน และ 90 วัน ซึ่งพบว่า Diffraction Peak ของสารประกอบหลักของปูนซีเมนต์ คือ C_2S และ C_3S จะลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาการบ่ม ในขณะที่สารประกอบ C-S-H ซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ระหว่างปูนซีเมนต์ กับน้ำ และเป็นสารประกอบที่ทำให้ปูนซีเมนต์เกิดการพัฒนากำลัง จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการบ่ม

รูปที่ 4.13 ถึง 4.16 แสดง Diffraction Diagram ของส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อ ซีเมนต์ที่ 10:90 , 15:85 , 20:80 และ 30:70 ตามลำดับ โดยแปรเปลี่ยนระยะเวลา ที่การบ่ม 1 วัน 14 วัน 28 วัน และ 90 วัน ซึ่งพบว่าลักษณะของ Diffraction Diagram ของส่วนผสมที่มีปริมาณซีเมนต์ที่แช่ในน้ำต่าง ๆ จะมีรูปแบบสอดคล้องกับของปูนซีเมนต์ลิ้นไม้ (รูป ที่ 4.12) แต่ค่า Intensity ของ Diffraction Peak จะแตกต่างกัน โดยเฉพาะของสาร ประกอบไคซิลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) ในช่วงอายุแรกจะต่ำลงกว่าของส่วนผสมปูนซีเมนต์ ลิ้นไม้ที่อายุเดียวกันตามปริมาณซีเมนต์ที่แช่ในน้ำที่เพิ่มขึ้น แต่ในช่วงอายุเต็มที่ 90 วัน จะพบว่า Diffraction Peak ของ (C-S-H) ของส่วนผสมซีเมนต์ที่แช่ในน้ำ จะมากกว่าของปูนซีเมนต์ลิ้นไม้ ยกเว้นที่ส่วนผสม ซีเมนต์ที่แช่ในน้ำต่อปูนซีเมนต์ 30:70 ซึ่งมีค่าต่ำกว่าปูนซีเมนต์ลิ้นไม้ทุกช่วงอายุ ดังนั้นอาจพิจารณาได้

ซีเมนต์ 90 วันจะให้ค่า Diffraction intensity ของ C - S - H มากกว่าของปูนซีเมนต์ล้วน ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาปฏิกิริยาไฮดรอกซิไลชันของซีเมนต์

ผลดังกล่าวแสดงในรูปความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า Intensity ของ C - S - H และ ปริมาณซีเมนต์ที่อายุการบ่มต่าง ๆ ตามรูปที่ 4.22 และ 4.23 สำหรับซีเมนต์ลอยและซีเมนต์แกลบ ตามลำดับ ซึ่งพบว่า ในอายุช่วงแรกที่เวลาบ่ม 1 ถึง 28 วัน อัตราการเกิด C - S - H จะลดลงตามปริมาณซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น เพราะในช่วงอายุแรกสารประกอบ C - S - H จะเกิดปฏิกิริยาไฮดรอกซิไลชันเท่านั้น ขณะที่ปฏิกิริยาปฏิกิริยาไฮดรอกซิไลชันยังไม่เกิด แต่ในช่วงอายุหลังจาก 90 วัน พบว่าสารประกอบ C - S - H จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น จาก 0 ถึง 20% เพราะเกิดสารประกอบ C - S - H จากปฏิกิริยาปฏิกิริยาไฮดรอกซิไลชันช่วยเสริมมากขึ้น แต่ถ้าผสมซีเมนต์แกลบแทนที่ปูนซีเมนต์มากเกินไปมากกว่า 20% จะทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมเหลือน้อย สารประกอบ C - S - H จากปฏิกิริยาไฮดรอกซิไลชันเกิดขึ้นน้อย ในช่วงอายุหลังสารประกอบ C - S - H จากปฏิกิริยาปฏิกิริยาไฮดรอกซิไลชันที่เกิดขึ้นไม่สามารถชดเชยได้เพียงพอ ทำให้การพัฒนากำลังมีแนวโน้มลดลง


ดังนั้นจากการพิจารณาสารประกอบ C - S - H โดยวิธี X-Ray Diffraction อาจประเมินได้ว่าปริมาณซีเมนต์ที่เหมาะสมในการใช้ผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ โดยให้คุณสมบัติกำลังรับแรงอัดในอายุช่วงหลังได้ดี คือประมาณ 20% โดยน้ำหนัก

4.2.7 การเปรียบเทียบระหว่างซีเมนต์ลอยและซีเมนต์แกลบ


ผลการศึกษาและวิเคราะห์ โดยวิธี X-Ray Diffraction ตามหัวข้อที่ 4.25 และ 4.26 สามารถนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลระหว่างซีเมนต์ลอยและซีเมนต์แกลบ เมื่อนำไปแทนที่ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมที่ปริมาณเท่ากัน

รูปที่ 4.24 และ 4.25 แสดงปริมาณของสารประกอบ C - S - H ที่ระยะเวลาบ่มต่าง ๆ ของส่วนผสมเมื่อแทนที่ปริมาณปูนซีเมนต์ด้วยซีเมนต์ลอยและซีเมนต์แกลบ 10% และ 20% โดยน้ำหนักตามลำดับ ซึ่งพบว่าค่า diffraction intensity ของสารประกอบ C - S - H ของปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอย และซีเมนต์แกลบ มีค่าใกล้เคียงกันโดยซีเมนต์ลอยมีแนวโน้มที่ให้ค่ามากกว่าซีเมนต์แกลบเล็กน้อย ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับการทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดตามตารางที่ 4.2 และ 4.3


COUNTS




รูปที่ 4.9 ผล X-Ray Diffraction ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์




รูปที่ 4.10 ผล X - Ray Diffraction ของซีเมนต์




รูปที่ 4.11 ผล X - Ray Diffraction ของซิลิกาแกลบ




รูปที่ 4.12 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่ม ของ ส่วนผสมซีเมนต์ต่อปูนซีเมนต์ 0 : 100 และ Portland Cement โดย X-Ray Diff.




รูปที่ 4.13 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่ม
ของส่วนผสมซีเมนต์กอสถอปูนซีเมนต์ 10 : 90 และ Portland Cement โดย X-Ray Diff.




รูปที่ 4.14 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่ม ของ ส่วนผสมซีเมนต์ต่อปูนซีเมนต์ 15 : 85 และ Portland Cement โดย X-Ray Diff.




รูปที่ 4.15 ภาพแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่ม
ของส่วนผสมซีเมนต์ลอยต่อนูนซีเมนต์ 20 : 80 และ Portland Cement โดยใช้ X-Ray Diff.




รูปที่ 4.16 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาของส่วนผสมซีเมนต์ลอยต่อนูนซีเมนต์ 30 : 70 และ Portland Cement โดย X-Ray Diff.



รูปที่ 4 17 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่ม
ของส่วนผสมซีเมนต์แกลบคอปูซีเมนต์ 10 : 90 และ Portland Cement โดย X-Ray Diff.




รูปที่ 4.18 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่มของส่วนผสมซีเมนต์แกลบต่อปูนซีเมนต์ 15 : 85 และ Portland Cement โดย X-Ray Diff.



รูปที่ 4.19 กราฟแสดงการพัฒนา Calcium Silicate Hydrate ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาบ่มของส่วนผสมซีเมนต์แก่ลบลต่อปูนซีเมนต์ 20 : 80 และ Portland Cement โดย X-Ray Diff.


I ๒๑๓ C S H



รูปที่ 4.20 อัตราการพัฒนาสารเชื่อมประสาน C S H ของปูนซีเมนต์ผสมขี้เถ้าลอย


- 0 %
- ▨ 10 % FLY ASH
- ▧ 15 % FLY ASH
- ▩ 20 % FLY ASH

I ของ C S H




รูปที่ 4.21 อัตราการพัฒนาสารเชื่อมประสาน C S H ของปูนซีเมนต์ผสมซีดี้าแกลบ

- 0 %
- ▨ 10 % R H A
- ▤ 15 % R H A
- ▥ 20 % R H A




รูปที่ 4.22 อิทธิพลของปริมาณน้ำที่ละลายเมื่อผสมในปูนซีเมนต์ต่ออัตราการพัฒนาสารเชื่อมประสานในอายุช่วงแรกและอายุช่วงหลัง

รูปของ C-S-H



รูปที่ 4.23 อิทธิพลของปริมาณน้ำแก่ลบเมื่อผสมในปูนซีเมนต์ต่ออัตราการพัฒนาสารเชื่อมประสานในอายุช่วงแรกและอายุช่วงหลัง


I ของ C S H



รูปที่ 4.24 เปรียบเทียบอัตราการเกิดสารเชื่อมประสาน C S H ของปูนซีเมนต์ผสมขี้เถ้าลอยหรือขี้เถ้าแกลบ 10 %

- 0 %
- ▨ 10 % FLY ASH
- ▤ 10 % R H A

I ของ C S H



รูปที่ 4.25 เปรียบเทียบอัตราการเกิดสารเชื่อมประสาน C S H ของปูนซีเมนต์ผสมขี้เถ้าลอยหรือขี้เถ้าแกลบ 20 %

- 0 %
- ▨ 20 % FLY ASH
- ▤ 20 % R H A