

บทที่ 3

การทดสอบและผลการทดสอบคอนกรีตสมรรถนะสูง

การทดสอบคอนกรีตสมรรถนะสูงในงานวิจัยนี้ได้ใช้ซีเมนต์จากโรงผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ แทนที่ซีเมนต์ในปริมาณ 15-35 % โดยน้ำหนักของซีเมนต์ โดยสัดส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้ในการทดสอบได้อาศัยสัดส่วนผสมคอนกรีตสมรรถนะสูง ที่ได้จากงานวิจัยของณรงค์ศักดิ์⁽³⁸⁾ และ กิตติกร⁽³⁹⁾ เป็นแนวทางในการออกแบบสัดส่วนผสมที่ทำการทดสอบ โดยสัดส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้จะให้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติเป็นคอนกรีตสมรรถนะสูง ซึ่งสัดส่วนผสมที่ใช้มีดังนี้

- อัตราส่วนของทรายต่อมวลรวมคงที่เท่ากับ 0.45 เพื่อให้ขนาดผลของมวลรวมเข้าใกล้มีชัยฐานของมาตรฐานมากที่สุด

- ใช้มวลรวมหยาบเป็นหินปูนขนาดใหญ่สุด 1/2" จากแหล่งหินใน จ.สระบุรี ปริมาณ 1,025 กก. ต่อปริมาณคอนกรีต 1 ลบ.ม.

- ใช้มวลรวมละเอียดเป็นทรายแม่น้ำจาก จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 2.7-2.9 ปริมาณ 830 กก. ต่อ ลบ.ม.

- ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 (ปูนซีเมนต์ตราช้าง สีแดง) ปริมาณ 500 กก. ต่อ ลบ.ม. และใช้ซีเมนต์แทนที่ซีเมนต์ในปริมาณ 15-35 % โดยน้ำหนักของซีเมนต์

- ใช้สารลดปริมาณน้ำอย่างมาก 1.6 % โดยน้ำหนักของซีเมนต์และใช้อัตราส่วนน้ำต่ออนุภาคละเอียด ($W/(C+FA)$) เท่ากับ 0.26-0.32

ในการทดสอบจะมีตัวแปรดังนี้

1. ที่อัตราส่วนน้ำต่ออนุภาคละเอียด (W/C) คงที่ จะแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเมนต์ในปริมาณ 15 %, 20 %, 25 %, 30 % และ 35 % ของปริมาณซีเมนต์

2. ที่ปริมาณซีเมนต์ผสมซีเมนต์คงที่ อัตราส่วนน้ำต่ออนุภาคละเอียดเป็นตัวแปรที่มีค่าเท่ากับ 0.26, 0.29 และ 0.32

ส่วนผสมที่ใช้ในการทดสอบได้แสดงในตารางที่ 3.1-3.5 และส่วนผสมคอนกรีตสมรรถนะสูงจะทำการทดสอบหาค่ายุบตัว, ค่าการไหล, และกำลังอัดที่อายุ 1, 3, 7, 14, 28, 56 และ 91 วัน ตามลำดับ

3.1 การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสมในคอนกรีต

วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตคอนกรีตคุณภาพสูงจะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี ผ่านการคัดเลือกอย่างดี และต้องมีการควบคุมคุณภาพในการผสม ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตได้แก่ ปูนซีเมนต์, น้ำ, หิน, ทราย, สารเคมีผสมเพิ่มและวัสดุผสมเพิ่ม โดยวัสดุที่ใช้ในงานทดสอบนี้ได้แก่

3.1.1 ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานทดสอบนี้ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 สำหรับโครงสร้างทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C-150, มอก.15-2523 โดยใช้ปูนซีเมนต์ตราช้างสีแดงของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

3.1.2 น้ำ

ใช้น้ำสะอาดในการผสมและบ่มคอนกรีต โดยน้ำที่ใช้จะต้องไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ปราศจากรส ไม่มีสารแขวนลอย และมีความขุ่นไม่เกิน 2,000 ppm.

3.1.3 มวลรวม

มวลรวมที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติคงทน ไม่ทำปฏิกิริยากับส่วนประกอบในซีเมนต์ และไม่มีสิ่งเจือปนที่มีผลเสียต่อกำลังและความคงตัวของซีเมนต์เฟส โดยคุณสมบัติของมวลรวมจะเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C-33 สามารถแบ่งมวลรวมออกได้เป็น มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) ได้แก่ หิน หรือ กรวดที่มีขนาดตั้งแต่ 4.5 มม. ขึ้นไป หรือค้างอยู่บนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ #4 และมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ได้แก่ ทรายที่มีขนาดเล็กกว่า 4.5 มม. หรือสามารถผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ #4 แต่ต้องไม่เล็กกว่า 0.07 มม. หรือตะแกรงมาตรฐานเบอร์ #200

ในการวิจัยนี้ใช้มวลรวมหยาบเป็นหินปูนขนาดใหญ่สุด 1/2" จากแหล่งหิน จังหวัดสระบุรี และทรายแม่น้ำจากจังหวัดกาญจนบุรี

3.1.4 สารเคมีผสมเพิ่ม

ในงานวิจัยนี้ใช้สารเคมี Daracem 100 ของบริษัท W.R.Grace จำกัด ซึ่งเป็นสารลดปริมาณน้ำในอัตราสูงและหน่วงการก่อตัว Type G (Water Reducing High-Range and Retarding Admixtures) ตามมาตรฐานของ ASTM C-494 (Standard Specification for Chemical Admixture for Concrete), มอก. 733-2530 หรือเรียกในการใช้งานว่าน้ำยา Superplasticizer เป็นสารที่เติมเพื่อให้คอนกรีตมีการไหลสูง หน่วงการก่อตัวและลดปริมาณน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต

3.1.5 ซีเมนต์ลอย

ใช้ซีเมนต์ลอยเป็นสารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีต โดยซีเมนต์ลอยที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นซีเมนต์ลอยที่ได้จากขบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ โดยนำมาจากโรงผลิตไฟฟ้าหน่วยที่ 5 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีลักษณะเป็นผงละเอียด ฟุ้งกระจายได้ง่าย มีสีน้ำตาลเข้ม มีความสม่ำเสมอ การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา 0.2 % เก็บไว้ในภาชนะที่สามารถกันความชื้นได้ดี

3.2 วิธีการผสมคอนกรีต

สัดส่วนผสมของคอนกรีตสมรรถนะสูงที่ทำการทดสอบในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ส่วนผสมคอนกรีตตามงานวิจัยของกิตติกรและณรงค์ดี^{(38),(39)} เป็นแนวทางในการออกแบบ โดยใช้ซีเมนต์ 500 ก.ก.ต่อ ลบ.ม., หิน 1,025 ก.ก.ต่อ ลบ.ม., ทราย 830 ก.ก. ต่อ ลบ.ม., สารลดน้ำปริมาณสูง 1.6 % โดยน้ำหนักของซีเมนต์, อัตราส่วนน้ำต่ออนุภาคละเอียด (W/(C+FA))

เท่ากับ 0.26-0.32 และใช้ซีเมนต์ลดยแทนที่ซีเมนต์ในปริมาณ 15-35 % โดยน้ำหนักของซีเมนต์ ซึ่งส่วนผสมคอนกรีตดังกล่าวจะให้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติเป็นคอนกรีตสมรรถนะสูง

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องผสมคอนกรีตแบบ Tilt Mixer ในการผสมคอนกรีต และจะคำนวณเทียบสัดส่วนผสมจากส่วนผสมต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. โดยคิดตามปริมาตรของการผสมแล้วคำนวณออกเป็นน้ำหนักของวัสดุ

ปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีตเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าเติมน้ำในส่วนผสมมากเกินไปจะส่งผลทำให้คอนกรีตที่ได้แข็งและไม่ได้กำลังอัดตามต้องการ แต่ถ้าใช้ปริมาณน้ำน้อยเกินไปจะส่งผลทำให้ความสามารถในการเทได้ลดลง ก่อให้เกิดโพรงในเนื้อคอนกรีต ดังนั้นต้องควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ให้ดี โดยก่อนทำการผสมคอนกรีตจะต้องหาความชื้นในทรายทุกครั้ง แล้วนำมาคำนวณปรับปรุงส่วนผสมคอนกรีตเพื่อให้ได้น้ำหนักที่แท้จริงของวัสดุในการผสม นอกจากนี้ปริมาณน้ำที่ผสมคอนกรีต คุณลักษณะของมวลรวมก็มีผลอย่างมากต่อคุณสมบัติของคอนกรีต โดยมวลรวมที่ดีต้องมีลักษณะกลม ไม่เป็นเหลี่ยม สะอาด มวลรวมที่มีขนาดละเอียดจะส่งผลทำให้คอนกรีตที่ได้ มีคุณสมบัติที่ดี

ขั้นตอนในการผสมคอนกรีตมีดังนี้

1. การเตรียมโมโดยล้างโมให้สะอาด แล้วเทน้ำออกเพื่อให้ผิวของโมไม่ดูดความชื้นจากส่วนผสม
2. ใส่ทรายที่ชั่งน้ำหนักที่ต้องการไว้ในโม บันให้เข้ากันประมาณ 1 นาที แล้วนำทรายประมาณ 500 กรัม มาหาความชื้น
3. ปรับความชื้น โดยคำนวณหาปริมาณทรายที่ต้องใส่เพิ่มอันเนื่องมาจากความชื้นและหาปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ โดยลบความชื้นเนื่องจากทรายออก
4. ใส่หินที่ได้อัดน้ำหนักที่ต้องการแล้วในโม บันให้หินและทรายเข้ากันประมาณ 1 นาที
5. เติมน้ำซีเมนต์และซีเมนต์ลดยตามที่ตั้งไว้ในโมหลังจากที่ใส่มวลรวมเรียบร้อยแล้ว
6. เติมน้ำประมาณ 80 % หลังจากส่วนผสมเริ่มคลุกเคล้ากันบางส่วน
7. หลังจากส่วนผสมคลุกเคล้าจนสม่ำเสมอแล้ว ให้เติมน้ำยาลดปริมาณน้ำอย่างมากลงไป และเติมน้ำส่วนที่เหลือ
8. เดินเครื่องผสมจนเนื้อคอนกรีตเข้ากันได้ดีและมีความสม่ำเสมอ โดยใช้เวลาดังแต่เริ่มผสมน้ำที่ 80 % ไม่ต่ำกว่า 1 นาที และไม่ควรรใช้เวลายเกิน 5 นาที

3.3 การทดสอบหาปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์

เมื่อน้ำซีเมนต์ผสมกับซีเมนต์ลดยมาผสมกับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้ได้สารแคลเซียมซิลิเกตไฮดรตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งสารแคลเซียมซิลิเกตไฮดรตเป็นสารที่เพิ่มกำลังอัดในคอนกรีต แต่สารแคลเซียมซิลิเกตไฮดรตมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ดังนั้นจึงทำการทดสอบหาสารแคลเซียมไฮดรอกไซด์แทน แล้วทำการคำนวณเทียบสัดส่วน เพื่อหาปริมาณแคลเซียมซิลิเกตไฮดรต วิธีการทดสอบหาปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์สามารถทดสอบได้ด้วยวิธี Thermogravimetry Analysis โดยสามารถหาแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้จากน้ำหนักที่หายไปเนื่องจากการสลายตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ไปเป็นแคลเซียมออกไซด์และ

น้ำ หลังจากทำการเผาด้วยความร้อนสูง อุปกรณ์ทดสอบจะประกอบไปด้วยแบบหล่อขนาด 5x5x5 ซม., ตู้อบและเครื่อง TGA ในการทดสอบได้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์เฟส D1-D6 ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ซึ่งใช้ปริมาณซีเมนต์ 1,500 กรัม, น้ำ 480 ml., และซีเมนต์ที่ซีเมนต์ในปริมาณ 15%, 20%, 25%, 30% และ 35 % โดยซีเมนต์เฟสที่ผสมซีเมนต์ในปริมาณ 0% และ 15% (ส่วนผสมที่ D1, D2) จะทำการทดสอบหาปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อตัวอย่างมีอายุ 1, 3, 7, 28 และ 56 วัน แต่เนื่องจากซีเมนต์จะหน่วงปฏิกิริยาทางเคมีในอายุเริ่มต้น จึงเน้นการทดสอบในระยะยาว ดังนั้นตัวอย่างที่ผสมซีเมนต์ในปริมาณ 20%, 25%, 30% และ 35% (ส่วนผสมที่ D3-D6) จะทดสอบเมื่ออายุ 28 และ 56 วัน เท่านั้น

วิธีการทดสอบทำโดยหล่อซีเมนต์เฟสตามสัดส่วนที่ได้กำหนดไว้ หลังจากตัวอย่างมีอายุ 24 ชั่วโมง นำตัวอย่างมาบ่มในน้ำสะอาดและเมื่อซีเมนต์เฟสมีอายุ 1, 3, 7, 28 และ 56 วัน นำตัวอย่างทดสอบมาทำเป็นผง แล้วนำมาร้อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ #100 ใส่ไว้ในตู้อบที่อุณหภูมิ 100 °C เป็นเวลา 1:30 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำออกจากตู้อบเก็บไว้ในภาชนะที่มีสารดูดความชื้น แล้วนำตัวอย่างมาชั่งให้ได้ประมาณ 200 mg. ใส่ไว้ในเครื่อง TGA ควบคุมอากาศออกจนเป็นสูญญากาศแล้วค่อย ๆ ปลดปล่อยแก๊สไนโตรเจนในอัตรา 383 ml/นาที ทำเช่นนี้ 2 ครั้ง ตัวอย่างจะอยู่ในสภาวะบรรยากาศของไนโตรเจน เริ่มเผาตัวอย่างทดสอบตั้งแต่อุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิ 650 °C โดยเพิ่มความร้อนในอัตรา 10 °C/นาที บันทึกผลการทดสอบที่ได้เป็น TG Curve และ DSC Curve โดยกราฟ TG Curve จะแสดงถึงน้ำหนักที่หายไปในแต่ละช่วงอุณหภูมิซึ่งสามารถวัดปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้จากน้ำหนักที่หายไปในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 450-600 °C⁽²²⁾

จากการทดสอบพบว่าในซีเมนต์เฟสธรรมดา จะมีปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (g/g cementitious) อยู่ระหว่าง 10.066-15.725 % และในซีเมนต์เฟสผสมซีเมนต์ในปริมาณ 15 % จะมีปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ระหว่าง 10.181-12.638 % โดยจะมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์มากที่สุดเมื่อซีเมนต์เฟสมีอายุ 7 วัน ส่วนผสมซีเมนต์เฟสที่ผสมซีเมนต์ในปริมาณ 20-35 % จะมีปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ระหว่าง 8.832-11.445 % ดังแสดงในตารางที่ 3.6

3.4 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตในสภาพสด

3.4.1 การทดสอบการยุบตัว (Slump Test)

ค่าการยุบตัวของคอนกรีตเป็นค่าที่บ่งถึงความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตและแรงยึดเหนี่ยวของเนื้อคอนกรีต โดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C-143 เครื่องมือในการทดสอบประกอบด้วยกรวยตัดสูง 305 มม. ด้านบนเส้นผ่านศูนย์กลาง 102 มม. ด้านล่าง 203 มม. และเหล็กกระทุ้งปลายกลมมน เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 600 มม. ทำการทดสอบโดยตักคอนกรีตใส่แบบให้ได้ 3 ชั้น แต่ละชั้นปริมาตรเท่า ๆ กัน ใช้เหล็กกระทุ้ง กระทุ้ง 25 ครั้ง ทุกชั้น โดยชั้นล่างให้กระทุ้งจนสุด ส่วนชั้นที่สองและสามให้กระทุ้งผ่านชั้นถัดไปเล็กน้อย ระหว่างการกระทุ้งชั้นบนสุดให้เติมคอนกรีตให้ล้นปากแบบตลอดเวลา ระยะเวลาในการหาค่ายุบตัวไม่ควรเกิน 2:30 นาที ทำการวัดการยุบตัวของคอนกรีตเทียบกับปากกรวย

จากผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตผสมซีเมนต์ลอยจะมีความสามารถเทได้ดีขึ้นอย่างมาก โดยมีผลทดสอบค่าความยุบตัว (Slump Test) โดยเฉลี่ยประมาณ 18-21 ซม. สำหรับส่วนผสมที่ A1-A6 (อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอยเท่ากับ 0.26) ส่วนคอนกรีตส่วนผสมที่ B1-B6 (ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอยเท่ากับ 0.29) จะมีผลทดสอบค่าความยุบตัวประมาณ 22-26 ซม. สำหรับส่วนผสมที่ C1-C6 (อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอยเท่ากับ 0.32) จะมีผลทดสอบค่าความยุบตัวประมาณเท่ากับ 24-27 ซม. ดังแสดงผลการทดสอบในตารางที่ 3.7

3.4.2 การทดสอบการไหลตัว (Flow Test)

เป็นการทดสอบหาค่าการไหลตัวของคอนกรีตเพื่อหาค่าความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตที่เหลวมาก โดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน AASHTO T 120-42 อุปกรณ์ประกอบไปด้วยโต๊ะเขย่า (Flow Table) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 ซม., แบบหล่อรูปกรวยคว่ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 171 มม. สำหรับด้านบน และ 254 มม. สำหรับด้านล่าง, เหล็กกระทุ้งขนาด 16 มม. ยาว 60 ซม. วิธีทดสอบทำได้โดยวางกรวยคว่ำบนโต๊ะเขย่า ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบโดยแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ในแต่ละชั้นกระทุ้งจำนวน 25 ครั้งต่อชั้น ปาดให้เรียบ ยกแบบหล่อขึ้นในแนวตั้ง ทำการหมุนให้โต๊ะเขย่ายกกระทกเป็นระยะความสูง 12.7 มม. จำนวน 15 ครั้ง ภายในเวลา 15 วินาที แล้ววัดหาค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของคอนกรีตที่แผ่ออกโดยแบ่งคอนกรีตออกเป็น 6 ส่วนเท่า ๆ กัน ทำการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้ง 6 แนว ค่าการไหลตัวของคอนกรีตคือค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดได้ แล้วทำการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของการไหลโดยหาความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางคอนกรีตก่อนกระทกและหลังกระทก คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางคอนกรีตก่อนกระทก ดังแสดงในสมการที่ 3.1

$$\text{ค่าการไหล (\%)} = \frac{(\text{เส้นผ่านศูนย์กลางหลังกระทก} - \text{เส้นผ่านศูนย์กลางก่อนกระทก})}{\text{เส้นผ่านศูนย์กลางก่อนกระทก}} \quad 3.1$$

จากผลการทดสอบพบว่าค่าการไหล จะมีค่าโดยเฉลี่ยประมาณ 48-51 ซม. สำหรับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอยเท่ากับ 0.26 ส่วนคอนกรีตที่มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอยเท่ากับ 0.29 จะมีผลทดสอบค่าการไหลประมาณ 52-56 ซม. สำหรับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอยเท่ากับ 0.32 จะมีผลทดสอบค่าการไหลประมาณ 55-70 ซม. ดังแสดงผลการทดสอบในตารางที่ 3.7

3.5 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตในสภาพแข็ง

3.5.1 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต (Compressive Strength)

การทดสอบหาลังอัดของคอนกรีตเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C-39 โดยทดสอบหาค่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 10x20 ซม. ซึ่งจะทำการทดสอบหาลังอัดเมื่อคอนกรีตมีอายุ 1, 3, 7, 14, 28, 56 และ 91 วัน ตามลำดับ ในการทดสอบได้

ใช้ซีเมนต์ที่ซีเมนต์ในปริมาณ 15-35 % และใช้อัตราส่วนน้ำต่ออนุภาคละเอียดเท่ากับ 0.26-0.32 ซึ่งส่วนผสมคอนกรีตแสดงในตารางที่ 3.1 อุปกรณ์ในการทดสอบประกอบไปด้วย แบบหล่อก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด 10x20 ซม., เหล็กกระทง, เครื่องผสมคอนกรีต, แบบทดสอบการยุบตัว, เครื่องมือเคลื่อนปลายของแท่งคอนกรีต และเครื่องกดทดสอบ ในการหล่อก้อนตัวอย่างให้ตักคอนกรีตใส่แบบหล่อโดยแบ่งเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นกระทงด้วยเหล็กกระทงชั้นละ 25 ครั้ง เมื่อครบทั้ง 3 ชั้น ให้ปาดหน้าให้เรียบ เมื่อตัวอย่างมีอายุ 24 ชม. แกะออกจากแบบแล้วนำไปบ่มในน้ำ ตามมาตรฐาน ASTM C-192 ยกเว้นการทดสอบที่อายุ 1 วัน ให้นำไปเคลือบหัวด้วยกัมมะถันได้เลย เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ให้นำแท่งทดสอบไปกดทดสอบ โดยก่อนทดสอบ 1 วัน ให้นำตัวอย่างขึ้นมาจากน้ำแช่ให้แห้งทิ้งไว้ในอากาศ ก่อนทดสอบให้ชั่งน้ำหนักของก้อนตัวอย่างและวัดขนาดเพื่อนำไปหาความหนาแน่นของคอนกรีต จากนั้นนำไปหล่อด้วยกัมมะถันคลุมลูกปูนตามมาตรฐาน ASTM C-617 เนื่องจากตัวอย่างทดสอบเป็นคอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงดังนั้นจึงต้องทำการผสมกราไฟต์ในกัมมะถันเพื่อป้องกันไม่ให้หัวคลุมแตกเสียหายระหว่างการทดสอบ จากนั้นจึงนำไปกดในเครื่องกดทดสอบ ทำการบันทึกแรงกดที่ได้จากการทดสอบ รายงานผลเป็นหน่วยแรงอัด (Stress) ของคอนกรีต

จากผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตจะมีกำลังอัดเฉลี่ยที่ 1 วัน มากกว่า 300 ksc. และที่อายุ 28 วัน จะมีกำลังอัดเฉลี่ยมากกว่า 600 ksc. โดยปริมาณผสมของซีเมนต์เพื่อให้ได้กำลังรับแรงอัดที่ดี ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 15-25 % ของปริมาณซีเมนต์โดยน้ำหนัก ซึ่งคอนกรีตผสมซีเมนต์ในปริมาณ 15 % จะมีกำลังอัดมากที่สุด เมื่ออัตราส่วนน้ำต่ออนุภาคละเอียดเท่ากับ 0.26 โดยจะมีค่าเท่ากับ 904 ksc. เมื่อคอนกรีตมีอายุ 28 วัน และคอนกรีตที่ผสมซีเมนต์ในปริมาณ 35 % จะมีกำลังอัดน้อยที่สุด โดยจะมีค่าเท่ากับ 649 ksc. เมื่อคอนกรีตมีอายุ 28 วัน ผลการทดสอบหาค่ากำลังอัดแสดงในตารางที่ 3.8-3.13

3.5.2 การทดสอบหาค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีต (Modulus of Elasticity)

เป็นการทดสอบหาค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีตผสมซีเมนต์ตามมาตรฐาน ASTM C 469-81 เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย เครื่องกดทดสอบ, เครื่องวัดการยืดหด (Compressometer) และแบบหล่อทรงกระบอกขนาด 15x30 ซม. วิธีทดสอบทำได้โดยวางแท่งทดสอบที่ติดเครื่องวัดการยืดหดแล้วบนพื้นของเครื่องกดโดยวางให้แนวแกนของแท่งตัวอย่างอยู่ตรงกับศูนย์กลางของแป้นฐาน เดินเครื่องกดแท่งตัวอย่างด้วยอัตรา $(2.46 \pm 0.35 \text{ กก./ซม}^2)/\text{วินาที}$ จนถึง 40 % ของกำลังอัดประลัย แล้วจึงลดแรงกดด้วยอัตราเดียวกัน ในการกดรอบแรกเป็นการกด เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการคืบ ไม่ต้องบันทึกค่าใด ๆ ในรอบต่อไปให้บันทึกค่าแรงกดและค่าการหดตัวของแท่งตัวอย่างทดสอบ ในรอบสุดท้ายให้ถอดมาตรวัดที่ติดอยู่ก่อนแล้ววัดหาค่ากำลังอัดประลัย บันทึกผลของแรงอัดและค่าความยืดหดของคอนกรีต เนื่องจากค่าความยืดหดที่วัดได้เป็นค่าความยืดหดที่วัดได้บริเวณผิวด้านนอกของตัวอย่างทดสอบ ดังนั้นจึงต้องคำนวณหาค่าความยืดหดในแนวแกนของแท่งทดสอบ โดยเทียบอัตราส่วนความยืดหดในแนวแกนซึ่งค่าความยืดหดในแนวแกน จะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่ง

ของค่าความยืดหดที่ได้จากการวัด ทำการคำนวณหาหน่วยแรงอัดและความเครียด รายงานผลเป็นกราฟระหว่างหน่วยแรงอัดและความเครียด

โดยทำการคำนวณหาโมดูลัสความยืดหยุ่นจากสมการที่ 3.2

$$E = \frac{(S_2 - S_1)}{(\epsilon_2 - 5 \times 10^{-5})} \quad 3.2$$

เมื่อ

E = โมดูลัสความยืดหยุ่น กก./ซม²

S_2 = หน่วยแรงที่ 40 % ของกำลังประลัย

S_1 = หน่วยแรงเมื่อความเครียดตามแนวแกนแท่งทดสอบมีค่าเท่ากับ 5×10^{-5} หน่วย

ϵ_2 = ความเครียดเมื่อหน่วยแรงมีค่าเท่ากับ S_2

การทดสอบได้ใช้ส่วนผสมคอนกรีต A1-A6, B1-B6 และ C1-C6 โดยจะใช้ซีเมนต์ผสมซีเมนต์ในปริมาณ 15-35 % ทำการทดสอบเมื่อคอนกรีตมีอายุ 28 วัน ผลการทดสอบพบว่าโมดูลัสยืดหยุ่นจะแปรผันโดยตรงกับกำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตผสมซีเมนต์จะอยู่ในช่วง $4.56 \times 10^5 - 5.47 \times 10^5$ ksc. ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 3.14

3.5.3 การทดสอบค่าความคงตัว (Soundness)

เป็นการทดสอบหาค่าการเปลี่ยนแปลงขนาดของซีเมนต์ผสมซีเมนต์แอสซ็อลอย อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชันของแคลเซียมออกไซด์, (CaO) และแมกนีเซียมออกไซด์, (MgO) โดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 151-77 อุปกรณ์ประกอบไปด้วยแบบหล่อขนาด 25x25x285 มม. และเครื่อง Autoclave ที่สามารถรับแรงดันได้สูงสุด 600 psi (4.1 MPa) ทำการทดสอบโดยผสมซีเมนต์ผสม โดยใช้ซีเมนต์ 650 กรัม ผสมกับน้ำที่เพียงพอที่จะทำให้ซีเมนต์ผสมมีความชื้นเหมาะสมตามมาตรฐาน ASTM C 230-66 แล้วนำไปต้มไว้ในห้องที่มีความชื้น หลังจากตัวอย่างทดสอบมีอายุ 1 วัน วัดค่าความยาวของตัวอย่างให้ละเอียดถึงทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็นค่าเริ่มต้น นำตัวอย่างใส่ไว้ในเครื่อง Autoclave ใส่ น้ำลงไปประมาณ 7-10 % ของปริมาตร เพิ่มความร้อนไปเรื่อย ๆ จนเครื่อง Autoclave มีความดัน 295 psi (2 MPa) คงความดันไว้ 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นปิดเครื่องและทำให้เย็นจนมีความดันเท่ากับ ความดันห้อง และอุณหภูมิเหลือ 90 °C นำตัวอย่างออกจากเครื่อง แช่ลงในน้ำ หล่อเย็นให้ อุณหภูมิเหลือ 23 °C ภายใน 15 นาที แล้วแช่ตัวอย่างไว้อีก 15 นาที หลังจากนั้นนำมาเช็ดให้แห้ง แล้วทำการวัดขนาดอีกครั้งจดบันทึกไว้คำนวณหาการเปลี่ยนแปลงความยาว รายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับความยาวเริ่มต้น

ผลการทดสอบพบว่าเมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเมนต์แอสซ็อลอยในปริมาณมากขึ้น ซีเมนต์ผสมจะมีการหดตัวมากขึ้น ซึ่งซีเมนต์ที่ผสมซีเมนต์แอสซ็อลอยในปริมาณ 15-25 % จะมีค่าการหดตัวประมาณ

0.005-0.009 % แต่เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเมนต์ลอยในปริมาณ 30-40 % การหดตัวจะมีค่าประมาณ 0.01-0.03 % ดังแสดงในตารางที่ 3.15

3.5.4 การทดสอบหาค่าการหดตัว (Shrinkage)

การสูญเสียน้ำในสภาวะปกติของซีเมนต์เพสจะก่อให้เกิดการหดตัว (Drying Shrinkage) ซึ่งการทดสอบหาค่าการหดตัวของซีเมนต์เพสจะเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C-596 อุปกรณ์ที่ทำการทดสอบประกอบไปด้วยแบบหล่อขนาด 25x25x285 มม. ที่มีความยาวประสิทธิภาพ 250 มม. และเครื่องมือวัดความยาว (Length Comparator) การทดสอบได้ใช้ส่วนผสม E1-E6 ซึ่งมีปริมาณซีเมนต์ 750 กรัม และทรายมาตรฐาน 1,500 กรัม และแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเมนต์ลอยตามสัดส่วนที่กำหนด โดยใช้ปริมาณน้ำที่เพียงพอให้มอร์ต้ามีค่าการไหล 110 ± 5 % (สัดส่วนผสมแสดงในตารางที่ 3.3) เมื่อตัวอย่างมีอายุครบ 24 ชั่วโมง ให้แกะออกจากแบบแล้วนำมาแช่ลงในน้ำสะอาดเป็นเวลา 2 วัน หลังจากนั้นนำตัวอย่างมาเช็ดให้แห้ง ทำการวัดขนาดเมื่ออายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ซีเมนต์เพสจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเนื่องจากการสูญเสียน้ำในซีเมนต์เพส รายงานผลที่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดที่เปลี่ยนแปลงเทียบกับความยาวประสิทธิภาพ

จากผลการทดสอบพบว่าเมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเมนต์ลอยในปริมาณที่มากขึ้นค่าการหดตัวของมอร์ต้าจะเพิ่มขึ้น โดยเมื่อก่อนตัวอย่างมีอายุ 7 วัน การหดตัวจะมีค่าประมาณ 0.017-0.026 % เมื่อก่อนตัวอย่างมีอายุ 14 วัน การหดตัวจะมีค่าประมาณ 0.034-0.036 % เมื่อก่อนตัวอย่างมีอายุ 21 วัน ค่าการหดตัวจะมีค่าประมาณ 0.040-0.043 % และเมื่อตัวอย่างมีอายุ 28 วัน จะมีค่าการหดตัวประมาณ 0.042-0.046 % ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 3.16

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมคอนกรีตที่ทำการทดสอบหาค่ากำลังอัด

Mix No.	Water (kg.)	Cement (kg.)	FA %	FA (kg.)	Course Agg (kg.)	Fine Agg. (kg.)	W/(C+FA)	S/A	Admixture	
									%	(litres)
A1	130	500	0	0	1025	830	0.26	0.45	1.6	8.00
A2	130	425	15	75	1025	830	0.26	0.45	1.6	8.00
A3	130	400	20	100	1025	830	0.26	0.45	1.6	8.00
A4	130	375	25	125	1025	830	0.26	0.45	1.6	8.00
A5	130	350	30	150	1025	830	0.26	0.45	1.6	8.00
A6	130	325	35	175	1025	830	0.26	0.45	1.6	8.00
B1	145	500	0	0	1025	830	0.29	0.45	1.6	8.00
B2	145	425	15	75	1025	830	0.29	0.45	1.6	8.00
B3	145	400	20	100	1025	830	0.29	0.45	1.6	8.00
B4	145	375	25	125	1025	830	0.29	0.45	1.6	8.00
B5	145	350	30	150	1025	830	0.29	0.45	1.6	8.00
B6	145	325	35	175	1025	830	0.29	0.45	1.6	8.00
C1	160	500	0	0	1025	830	0.32	0.45	1.6	8.00
C2	160	425	15	75	1025	830	0.32	0.45	1.6	8.00
C3	160	400	20	100	1025	830	0.32	0.45	1.6	8.00
C4	160	375	25	125	1025	830	0.32	0.45	1.6	8.00
C5	160	350	30	150	1025	830	0.32	0.45	1.6	8.00
C6	160	325	35	175	1025	830	0.32	0.45	1.6	8.00

ตารางที่ 3.2 ส่วนผสมซีเมนต์เพสต์ที่ทำการทดสอบหาปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์

Mix No.	W/(C+FA)	Water (ml.)	Cement (g.)	FA %	FA (g.)	Admixture (ml.)
D1	0.32	480	1500	0	0	4.00
D2	0.32	480	1275	15	225	4.00
D3	0.32	480	1200	20	300	4.00
D4	0.32	480	1125	25	375	4.00
D5	0.32	480	1050	30	450	4.00
D6	0.32	480	975	35	525	4.00

ตารางที่ 3.3 ส่วนผสมมอร์ต้าที่ทำการทดสอบหาค่าการหดตัว (Shrinkage)

Mix No.	W/(C+FA)	Water (ml.)	Cement (g.)	FA %	FA (g.)	Sand (g.)	Admixture (ml.)
E1	0.32	240	750	0	0	1500	10.00
E2	0.32	240	638	15	113	1500	10.00
E3	0.32	240	600	20	150	1500	10.00
E4	0.32	240	563	25	188	1500	10.00
E5	0.32	240	525	30	225	1500	10.00
E6	0.32	240	488	35	263	1500	10.00

ตารางที่ 3.4 ส่วนผสมซีเมนต์เพสต์ที่ทำการทดสอบหาค่าความคงตัว (Soundness)

Mix No.	W/(C+FA)	Water (ml.)	Cement (g.)	FA %	FA (g.)	Admixture (ml.)
F1	0.32	210	675	0	0	4.00
F2	0.32	210	574	15	101	4.00
F3	0.32	210	540	20	135	4.00
F4	0.32	210	506	25	169	4.00
F5	0.32	210	473	30	203	4.00
F6	0.32	210	439	35	236	4.00
F7	0.32	210	405	40	270	4.00

ตารางที่ 3.5 ส่วนผสมคอนกรีตตามรายการทดสอบ

อัตราส่วน W/(C+FA)	ปริมาณ FA (%)	การทดสอบ					
		IGA. ปริมาณ Ca(OH) ₂	คุณสมบัติเชิงกล		คุณสมบัติทางกายภาพ		
			กำลังอัด	ค่า E	Slump,Flow	Shrinkage	Soundness
0.26	0	-	A1-1,3,7,14,28,56,91*	A1-28	A1	-	-
	15	-	A2-1,3,7,14,28,56,91	A2-28	A2	-	-
	20	-	A3-1,3,7,14,28,56,91	A3-28	A3	-	-
	25	-	A4-1,3,7,14,28,56,91	A4-28	A4	-	-
	30	-	A5-1,3,7,14,28,56,91	A5-28	A5	-	-
	35	-	A6-1,3,7,14,28,56,91	A6-28	A6	-	-
0.29	0	-	B1-1,3,7,14,28,56,91	B1-28	B1	-	-
	15	-	B2-1,3,7,14,28,56,91	B2-28	B2	-	-
	20	-	B3-1,3,7,14,28,56,91	B3-28	B3	-	-
	25	-	B4-1,3,7,14,28,56,91	B4-28	B4	-	-
	30	-	B5-1,3,7,14,28,56,91	B5-28	B5	-	-
	35	-	B6-1,3,7,14,28,56,91	B6-28	B6	-	-
0.32	0	D1-1,3,7,28,56**	C1-1,3,7,14,28,56,91	C1-28	C1	E1-3,7,14,28	F1-1
	15	D2-1,3,7,28,56	C2-1,3,7,14,28,56,91	C2-28	C2	E2-3,7,14,28	F2-1
	20	D3-28,56	C3-1,3,7,14,28,56,91	C3-28	C3	E3-3,7,14,28	F3-1
	25	D4-28,57	C4-1,3,7,14,28,56,91	C4-28	C4	E4-3,7,14,28	F4-1
	30	D5-28,58	C5-1,3,7,14,28,56,91	C5-28	C5	E5-3,7,14,28	F5-1
	35	D6-28,59	C6-1,3,7,14,28,56,91	C6-28	C6	E6-3,7,14,28	F6-1
	40	-	-	-	-	-	F7-1

หมายเหตุ * A1-1 หมายถึง ส่วนผสม A1 ทดสอบกำลังที่ 1 วัน
A1-91 หมายถึง ส่วนผสม A1 ทดสอบกำลังที่ 91 วัน
** D1-1 หมายถึง ส่วนผสม D1 ทดสอบ Ca(OH)₂ ที่ 1 วัน
D1 56 หมายถึง ส่วนผสม D1 ทดสอบ Ca(OH)₂ ที่ 56 วัน

ตารางที่ 3.6 ผลการทดสอบหาปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์

Mix No.	Type	Age (Days)	Temp. Range (°C)		%Ca(OH) ₂ g/g cementitious
D1-1	CE	1	459.90	547.90	10.066
D1-3	CE	3	460.00	547.40	11.505
D1-7	CE	7	460.00	548.90	13.910
D1-28	CE	28	468.00	569.70	15.295
D1-56	CE	56	463.80	558.80	15.725
D2-1	FA15	1	470.00	550.00	10.181
D2-3	FA15	3	470.10	550.00	11.325
D2-7	FA15	7	475.10	549.90	12.638
D2-28	FA15	28	490.90	545.10	12.201
D3-28	FA20	28	493.00	543.40	11.445
D4-28	FA25	28	467.00	561.40	10.727
D5-28	FA30	28	464.50	555.10	10.004
D6-28	FA35	28	453.10	578.00	9.252
D2-56	FA15	56	495.40	546.80	11.807
D3-56	FA20	56	497.40	542.10	11.074
D4-56	FA25	56	484.40	538.80	10.355
D5-56	FA30	56	480.30	539.00	9.593
D6-56	FA35	56	458.40	576.50	8.832

ตารางที่ 3.7 ผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตผสมซีเมนต์ล่อย

Mix No.	Cement (kg.)	% Fly Ash	Fly Ash (kg.)	W/(C+FA)	Slump (cm.)	Flow (cm.)	Av. Compressive Strength (ksc.)		
							1 Day	7 Days	28 Days
A1	500	0	0	0.26	17	47	454	610	818
A2	425	15	75	0.26	18	48	337	735	904
A3	400	20	100	0.26	19	49	329	681	813
A4	375	25	125	0.26	20	50	316	658	778
A5	350	30	150	0.26	21	51	303	575	710
A6	325	35	175	0.26	22	53	294	519	649
B1	500	0	0	0.29	22	52	385	591	740
B2	425	15	75	0.29	22	52	331	692	844
B3	400	20	100	0.29	23	54	320	627	779
B4	375	25	125	0.29	24	55	311	610	740
B5	350	30	150	0.29	26	56	277	489	632
B6	325	35	175	0.29	26	57	266	467	610
C1	500	0	0	0.32	24	55	290	534	649
C2	425	15	75	0.32	24	55	329	645	766
C3	400	20	100	0.32	25	62	316	614	727
C4	375	25	125	0.32	26	65	307	571	705
C5	350	30	150	0.32	27	69	264	459	606
C6	325	35	175	0.32	27	70	251	450	584

ตารางที่ 3.8 กำลังรับแรงอัดรูปทรงกระบอกของคอนกรีตที่อายุต่าง ๆ (ksc.)

เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเถ้าลอย = 0 %

Mix No.	Replace (%)	W/(C+FA)	Age (Days)						
			1	3	7	14	28	56	91
A1	0	0.26	415	571	649	753	805	870	909
			467	584	623	730	844	883	923
			480	558	558	714	805	857	870
		av.	454	571	610	732	818	870	900
B1	0	0.29	415	532	610	688	753	831	844
			363	545	604	707	792	779	779
			376	558	558	714	675	818	831
		av.	385	545	591	703	740	809	818
C1	0	0.32	286	435	565	623	649	701	740
			299	474	519	584	623	701	766
			286	506	519	610	675	688	779
		av.	290	472	534	606	649	697	762

ตารางที่ 3.9 กำลังรับแรงอัดรูปทรงกระบอกของคอนกรีตที่อายุต่าง ๆ (ksc.)

เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเถ้าลอย = 15 %

Mix No.	Replace (%)	W/(C+FA)	Age (Days)						
			1	3	7	14	28	56	91
A2	15	0.26	311	597	727	844	909	960	986
			389	623	740	844	870	960	999
			311	675	740	844	934	934	1064
		av.	337	632	735	844	904	952	1017
B2	15	0.29	324	571	714	779	870	883	909
			331	571	701	766	831	883	883
			337	584	662	753	831	883	934
		av.	331	575	692	766	844	883	909
C2	15	0.32	324	519	636	727	792	844	870
			324	574	675	740	740	844	883
			337	558	623	688	766	844	857
		av.	329	549	645	718	766	844	870

ตารางที่ 3.10 กำลังรับแรงอัดรูปทรงกระบอกของคอนกรีตที่อายุต่าง ๆ (ksc.)

เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเถ้าลอย = 20 %

Mix No.	Replace (%)	W/(C+FA)	Age (Days)						
			1	3	7	14	28	56	91
A3	20	0.26	337	532	688	740	792	883	934
			324	584	688	727	805	831	909
			324	-	668	740	844	857	883
		av.	329	558	681	735	813	857	909
B3	20	0.29	337	519	623	740	779	818	857
			324	545	623	727	753	831	844
			299	493	636	675	805	792	805
		av.	320	519	627	714	779	813	835
C3	20	0.32	311	519	636	701	753	779	805
			311	493	597	675	727	779	844
			324	-	610	675	701	805	779
		av.	316	506	614	684	727	787	809

ตารางที่ 3.11 กำลังรับแรงอัดรูปทรงกระบอกของคอนกรีตที่อายุต่าง ๆ (ksc.)

เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเถ้าลอย = 25 %

Mix No.	Replace (%)	W/(C+FA)	Age (Days)						
			1	3	7	14	28	56	91
A4	25	0.26	311	519	649	688	766	792	844
			311	519	649	740	805	792	831
			324	519	675	714	753	831	896
		av.	316	519	658	714	774	805	857
B4	25	0.29	299	428	610	701	740	766	792
			299	441	610	688	740	805	857
			337	454	-	675	740	805	792
		av.	311	441	610	688	740	792	813
C4	25	0.32	311	454	584	688	714	805	753
			311	454	519	688	753	792	805
			299	402	610	532	649	675	779
		av.	307	437	571	636	705	757	779

ตารางที่ 3.12 กำลังรับแรงอัดรูปทรงกระบอกของคอนกรีตที่อายุต่าง ๆ (ksc.)

เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเถ้าลอย = 30 %

Mix No.	Replace (%)	W/(C+FA)	Age (Days)						
			1	3	7	14	28	56	91
A5	30	0.26	311	467	571	649	714	779	831
			311	454	584	662	675	753	818
			286	441	571	636	740	766	805
		av.	303	454	575	649	710	766	818
B5	30	0.29	286	428	493	558	636	740	779
			273	415	493	545	636	701	753
			273	415	480	545	623	701	727
		av.	277	420	489	549	632	714	753
C5	30	0.32	273	376	480	532	610	675	714
			260	363	428	519	610	623	766
			260	363	467	-	597	701	701
		av.	264	368	459	526	606	666	727

ตารางที่ 3.13 กำลังรับแรงอัดรูปทรงกระบอกของคอนกรีตที่อายุต่าง ๆ (ksc.)

เมื่อแทนที่ซีเมนต์ด้วยซีเถ้าลอย = 35 %

Mix No.	Replace (%)	W/(C+FA)	Age (Days)						
			1	3	7	14	28	56	91
A6	35	0.26	299	441	519	571	688	727	766
			286	428	519	571	675	727	766
			299	454	519	558	584	766	792
		av.	294	441	519	567	649	740	774
B6	35	0.29	273	363	493	506	636	714	779
			260	363	480	519	597	701	727
			-	402	428	532	597	675	727
		av.	266	376	467	519	610	697	744
C6	35	0.32	234	389	454	532	636	649	688
			273	324	467	467	545	623	688
			247	337	428	519	571	636	688
		av.	251	350	450	506	584	636	688

ตารางที่ 3.14 ผลการทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตผสมซีเมนต์ลอยเมื่ออายุ 28 วัน


Comp. Strength (k.sc.)	Modulus of Elasticity (k.sc.)				
	จากทดสอบ	ACI 363	Nilson	สุพรรณ	ชยานนท์
616	456,000	329,000	333,000	326,000	478,000
636	465,000	333,000	337,000	336,000	481,000
707	479,000	348,000	352,000	373,000	489,000
726	486,000	351,000	356,000	383,000	492,000
740	493,000	354,000	358,000	390,000	493,000
765	505,000	359,000	363,000	402,000	496,000
811	506,000	368,000	372,000	424,000	501,000
843	522,000	373,000	378,000	439,000	505,000
904	547,000	384,000	389,000	467,000	511,000

ตารางที่ 3.15 ผลการทดสอบหาความคงตัวของซีเมนต์ผสมซีเมนต์เถ้าลอย


Percent of Fly Ash	FA0%	FA15%	FA20%	FA25%	FA30%	FA35%	FA40%
Total Decrease(%)	0.0052	0.0057	0.0071	0.0093	0.0197	0.0260	0.0320

ตารางที่ 3.16 ผลการทดสอบหาการหดตัว (Shrinkage) ของมอร์ต้าผสมซีเมนต์เถ้าลอย


Time (Week)	Shrinkage (x10E-3)					
	FA0%	FA15%	FA20%	FA25%	FA30%	FA35%
1	2.03	1.73	1.93	2.44	2.54	2.64
2	3.35	3.45	3.56	3.56	3.66	3.66
3	3.96	4.06	4.17	4.27	4.27	4.37
4	4.17	4.27	4.37	4.47	4.57	4.67




รูปที่ 3.1 แสดงผลการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต




รูปที่ 3.2 แสดงผลการทดสอบค่าการไหลของคอนกรีต




รูปที่ 3.3 แสดงการเก็บตัวอย่างคอนกรีต




รูปที่ 3.4 แสดงการบ่มคอนกรีต




รูปที่ 3.5 แสดงการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต



รูปที่ 3.6 แสดงการทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต




รูปที่ 3.7 แสดงการทดสอบหาค่าการหดตัวของมอร์ต้าผสมซีเมนต์ลอย



รูปที่ 3.8 แสดงการทดสอบหาค่าความอยู่ตัวของซีเมนต์ผสมซีเมนต์ลอย
ด้วยเครื่องอบไอน้ำ Autoclave



รูปที่ 3.9 แสดงการชั่งตัวอย่างทดสอบ เพื่อนำไปหาปริมาณ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์



รูปที่ 3.10 แสดงการทดสอบหาปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ด้วยเครื่องมือ
Thermal Analysis