

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์

4.1 ค่าพีเอชเริ่มต้นและปริมาณนิกเกิลในกากตะกอน

การวิเคราะห์ค่าพีเอชเริ่มต้นของกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ พิจารณาจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเจือจางกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ด้วยน้ำกลั่นกับค่าพีเอช (ภาคผนวก ก รูปที่ ผ-1) จะได้ค่าพีเอชเริ่มต้นของกากตะกอนเมื่อปริมาณการเจือจางกากตะกอนด้วยน้ำกลั่นมีค่าเป็น 0 กรัม/น้ำ/กรัมกากตะกอน

วิเคราะห์ปริมาณนิกเกิลในกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ โดยการย่อยสลายกากตะกอนด้วยกรด จากนั้นวัดปริมาณนิกเกิลในสารละลายด้วยการวัดค่าความดูดกลืนแสงโดยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แล้วคำนวณหาปริมาณนิกเกิลในกากตะกอน ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ไว้ในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ค่าพีเอชเริ่มต้นและปริมาณนิกเกิลในกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์

ชนิดกากตะกอน	ขนาด	พีเอช	ปริมาณนิกเกิล (%)
ผ่านการล้างด้วยน้ำกลั่น	< 80 mesh	8.62	43.2
ผ่านการล้างด้วยน้ำกลั่น และ 0.1N H ₂ SO ₄	20-40 mesh และ < 80 mesh	7.42	42.3


จากการศึกษาของ ขวัญเรือน (2540) ซึ่งวิเคราะห์ค่าพีเอชเริ่มต้นและปริมาณนิกเกิลในกากตะกอนด้วยวิธีเดียวกันกับงานวิจัยนี้ พบว่ากากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์มีค่าพีเอชเริ่มต้น 7.89 และมีปริมาณนิกเกิลในกากตะกอน 48.81%

กาญจนา (2541) วิเคราะห์ธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบของกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์โดยการแจกแจงระดับพลังงานด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ (Energy Dispersive X-Ray Spectrometer) พบว่ากากตะกอนประกอบด้วยธาตุ นิกเกิล คาร์บอน ออกซิเจน และอื่นๆ ดังนี้ 22.89 17.04 47.52 และ 12.55% ตามลำดับ

4.2 ผลการลิกซิงนิกเกิดโดยกรดซัลฟิวริก


4.2.1 ผลการลิกซิงนิกเกิดโดยกรดซัลฟิวริกในระบบขวดเขย่า

ผลการลิกซิงนิกเกิดออกจากกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์ ที่มีความเข้มข้นนิกเกิดอิสระ 10 กรัม/ลิตร โดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.01 0.05 0.1 0.15 0.5 1 และ 5 N ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เปรียบเทียบกับการใช้น้ำกลั่นในระบบขวดเขย่า ดังแสดงในรูปที่ 4.1




รูปที่ 4.1 สารละลายจากกระบวนการลิกซิงนิกเกิดออกจากกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์โดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นต่างกัน ในระบบขวดเขย่า

ผลการทดลองพบว่า การใช้น้ำกลั่นไม่สามารถลิกซิงนิกเกิดได้ ส่วนการใช้สารละลายกรดซัลฟิวริก 0.5 1 และ 5 N จะสามารถลิกซิงนิกเกิดได้ 100% ภายในเวลา 84 48 และ 24 ชั่วโมงตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 โดยที่ปริมาณการใช้สารละลายกรดซัลฟิวริก 0.50 N คิดเป็น 1.06 กรัมกรดซัลฟิวริกต่อกรัมของกากตะกอน ซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราส่วนสตอยคิโอเมตริกซ์ แสดงว่าในกากตะกอนนี้ น่าจะประกอบไปด้วยนิกเกิด และโลหะหนักชนิดอื่นที่มีความเสถียรมากกว่านิกเกิด จึงทำให้เกิดการชะละลายนิกเกิดได้ง่ายกว่า



รูปที่ 4.2 การลิกซ์ซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์โดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้นต่างๆในระบบขวดเขย่า


ปฏิกิริยาของการลิกซ์ซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์โดยกรดซัลฟิวริก แสดงในสมการที่ 4.1



จะเห็นได้ว่า สารละลายกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นสูง สามารถลิกซ์ซิงนิกเกิลออกมาได้ดีกว่าสารละลายกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นต่ำ ดังนั้นการใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นต่ำในการทดลองจะทำให้เกิดสภาวะที่มีกากตะกอนมากเกินไปสำหรับกรดซัลฟิวริก ได้ผลการทดลองดังนี้ การใช้สารละลายกรดซัลฟิวริก 0.01 0.05 0.1 และ 0.15 N สามารถลิกซ์ซิงนิกเกิลได้ 3 15 30 และ 46% ตามลำดับ

4.2.2 ผลการลิกซ์ซิงนิกเกิลโดยกรดซัลฟิวริกในคอลัมน์

การลิกซ์ซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ปริมาณ 500 กรัม (ประกอบด้วย นิกเกิลไฮดรอกไซด์ 211.5 กรัม) ในคอลัมน์ โดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 N ปริมาตร 1 ลิตร ดังแสดงในรูปที่ 4.3 ซึ่งเป็นสภาวะที่มีกากตะกอนมากเกินไป พบว่าสามารถลิกซ์ซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอนได้ 28.68 กรัม/ลิตร (13.56%)



รูปที่ 4.3 การลิวซึ่งนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในของผสมโดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้น 1 นอร์มัล

4.3 ผลการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย

4.3.1 ผลการเพาะเลี้ยง *T. ferrooxidans* ในสารอาหาร 9K medium

สำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ในสารอาหาร 9K medium สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ เมื่อเริ่มต้นการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียพบว่า สีของสารละลายในขวดรูปชมพู่จะเป็นสีขาวขุ่นของสารอาหาร 9K medium จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 วันพบว่าสีของสารละลายในขวดรูปชมพู่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพันของตะกอนเหล็กเฟอร์ริก ดังแสดงในรูปที่ 4.4 และ 4.5

จากการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* พบว่าค่าพีเอชของสารละลายลดลงจาก 2.75 เหลือ 2.01 ภายใน 3 วัน ในขณะที่สารอาหาร 9K medium มีค่าพีเอชคงที่ประมาณ 2.8 ดังแสดงในรูปที่ 4.6 เนื่องจากเฟอร์ริสซัลเฟตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของ *T. ferrooxidans* ถูกออกซิไดส์ไปเป็นเฟอร์ริกซัลเฟต ดังสมการที่ 4.2 จากนั้นเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันได้ผลิตภัณฑ์เป็นตะกอนเฟอร์ริกไฮดรอกไซด์ และกรดซัลฟิวริก ดังสมการที่ 4.3



นอกจากนี้ผลของปฏิกิริยาข้างต้น อาจจะทำให้เกิดสารประกอบคอมเพล็กซ์ระหว่างเฟอร์ริกซัลเฟตกับเฟอร์ริกไฮดรอกไซด์ที่เรียกว่า จาโรไซด์ ซึ่งมีลักษณะเป็นตะกอนสีน้ำตาลแดง

จากรูปที่ 4.7 ค่าโออาร์พีของสารละลาย 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นจาก 284 mV. เป็น 460 mV. ภายใน 3 วัน ต่อจากนั้นมีค่าคงที่ประมาณ 500 mV. ในขณะที่สารละลาย 9K medium เพียงอย่างเดียวมีค่าโออาร์พีคงที่ประมาณ 150 mV.

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.8 และ 4.9 พบว่าผลการทดลองมีความสอดคล้องกัน ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ภายใน 3 วัน ปริมาณโปรตีนซึ่งแสดงถึงปริมาณเซลล์แบคทีเรียที่มีอยู่ในสารละลายเพิ่มขึ้นจาก 12 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 88 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นปริมาณโปรตีนคงที่ประมาณ 75 มิลลิกรัม/ลิตร และเหล็กเฟอร์ริกซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วในช่วงแรกของการเพาะเลี้ยงเชื้อ ในขณะที่การออกซิไดส์เหล็กเฟอร์ริกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในสารละลาย 9K medium เพียงอย่างเดียว ทำให้ปริมาณเหล็กเฟอร์ริกในสารละลายค่อยๆลดลงอย่างช้าๆสม่ำเสมอ

4.3.2 ผลการเพาะเลี้ยง *T. thiooxidans* ในสารอาหาร thiomedium

สำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ในสารอาหาร thiomedium สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ เมื่อเริ่มต้นการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียพบว่า มงซ์ลเฟอร์จะลอยอยู่ที่ผิวหน้าของสารละลายในขวดรูปชมพู่ จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6-8 วัน สารละลายจะมีลักษณะขุ่น เนื่องจากมงซ์ลเฟอร์จะตกตะกอนและถูกออกซิไดส์ไปเป็นกรดซัลฟิวริก ดังแสดงในรูปที่ 4.4 และ 4.5


จากการทดลองพบว่า สารอาหาร thiomedium มีค่าพีเอชคงที่ประมาณ 4.2 ในขณะที่สารละลายที่มีการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* มีค่าพีเอชลดลงจาก 4.18 เหลือ 2.11 ภายใน 6 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4.6 เนื่องจาก *T. thiooxidans* สามารถออกซิไดส์ซัลเฟอร์ไปเป็นกรดซัลฟิวริกได้ดังสมการที่ 4.4




จากรูปที่ 4.7 ค่าโออาร์พีของสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นจาก 265 mV. เป็น 496 mV. ภายใน 7 วัน จากนั้นมีค่าคงที่ประมาณ 500 mV. เนื่องจากกรดที่ถูกผลิตขึ้นจากการออกซิไดส์ซัลเฟอร์โดยเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* จนกระทั่งอยู่ในสภาวะกรดซึ่งเหมาะสมในการเจริญเติบโต ในขณะที่สารละลาย thiomedium เพียงอย่างเดียวมีค่าโออาร์พีคงที่ประมาณ 150 mV แสดงว่าค่าโออาร์พีมีความสัมพันธ์กับค่าพีเอช ดังนี้ เมื่อค่าพีเอชของระบบลดลงจะทำให้ค่าโออาร์พีเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.8 พบว่าเชื้อแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ภายใน 8 วัน ปริมาณโปรตีนซึ่งแสดงถึงปริมาณเซลล์แบคทีเรียที่มีอยู่ในสารละลายเพิ่มขึ้นจาก 8 มิลลิกรัม/ลิตร เป็น 38 มิลลิกรัม/ลิตร แล้วต่อจากนั้นมีค่าคงที่ประมาณ 40 มิลลิกรัม/ลิตร


เมื่อเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงเชื้อทั้งสองชนิด พบว่าเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* สามารถออกซิไดส์แหล่งพลังงานเพื่อสร้างกรดได้ช้ากว่า ทำให้ค่าพีเอชของสารละลายผสมเชื้อแบคทีเรียลดลงได้ช้ากว่า อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณโปรตีนของเชื้อ *T. thiooxidans* ภายใน 14 วัน เกิดขึ้นช้ากว่าและน้อยกว่าเชื้อ *T. ferrooxidans* ในขณะที่แบคทีเรียทั้งสองชนิดมีขนาดเซลล์ใกล้เคียงกัน คือ มีรูปร่างเป็นแท่งสั้นๆขนาดกว้าง 0.5-0.6 ไมครอน และยาว 1.0-2.0 ไมครอน แสดงว่า *T. thiooxidans* มีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ากว่า *T. ferrooxidans*




รูปที่ 4.4 วันที่ 1 ของการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* และเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ในระบบขวดเขย่า




รูปที่ 4.5 วันที่ 6 ของการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* และเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ในระบบขวดเขย่า




รูปที่ 4.6 ค่าพีเอชของสารอาหาร 9K medium ที่เพาะเลี้ยง *T. ferrooxidans* และสารอาหาร thiomedium ที่เพาะเลี้ยง *T. thiooxidans* เปรียบเทียบกับสารอาหาร 9K medium และสารอาหาร thiomedium ในระบบขวดเขย่า



รูปที่ 4.7 ค่าโออาร์พีของสารอาหาร 9K medium ที่เพาะเลี้ยง *T. ferrooxidans* และสารอาหาร thiomedium ที่เพาะเลี้ยง *T. thiooxidans* เปรียบเทียบกับสารอาหาร 9K medium และสารอาหาร thiomedium ในระบบขวดเขย่า



รูปที่ 4.8 ปริมาณโปรตีนในสารละลาย 9K medium ที่เพาะเลี้ยง *T. ferrooxidans* และสารละลาย thiomedium ที่เพาะเลี้ยง *T. thiooxidans* ในระบบขวดเขย่า



รูปที่ 4.9 เปอร์เซ็นต์ของเหล็กเฟอร์รัสที่คงเหลือในสารละลาย 9K medium ที่เพาะเลี้ยง *T. ferrooxidans* เปรียบเทียบกับสารละลาย 9K medium ในระบบขวดเขย่า

4.4 ผลการลิกซิงนิกเกิดโดยแบคทีเรียในระบบขวดเขย่า

4.4.1 ผลการปรับสภาพ *T. ferrooxidans* ให้เคยชินกับกากตะกอน

เนื่องจากกากตะกอนที่ใช้ในการทดลองเป็นกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์ จึงไม่มีเหล็กเฟอร์รัสและซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ ดังนั้นเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* จึงได้พลังงานจากการออกซิไดส์เหล็กเฟอร์รัสในสารละลาย 9K medium ไปเป็นเหล็กเฟอร์ริก ตามสมการที่ 4.2 ซึ่งทำให้เกิดกลไกการลิกซิงโดยอ้อม (Indirect method) ในสภาวะที่เป็นกรด การลิกซิงนิกเกิดออกจากกากตะกอนเกิดขึ้นตามสมการที่ 4.1 และ 4.3 ซึ่งดูแล้วได้ผลรวมของสมการทั้งสองดังแสดงในสมการที่ 4.5



เฟอร์ริกอิออนจากเฟอร์ริกซัลเฟต มีค่าคงที่เสถียร (stability constant) สูงกว่านิกเกิดอิออน จึงเกิดปฏิกิริยาถ่ายเทมวลระหว่างเหล็กเฟอร์ริกกับกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์ไปเป็นตะกอนเฟอร์ริกไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีความเสถียรมากขึ้น และทำให้นิกเกิดอิออนที่หลุดออกจากกากตะกอนมาจับกับซัลเฟตอิออนไปเป็นนิกเกิดซัลเฟตละลายตัวอยู่ในสารละลาย (ขวัญเรือน, 2540)

จากสมการที่ 4.5 การลิกซิงนิกเกิดออกจากกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์ที่มีปริมาณนิกเกิด 43% โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ในระบบขวดเขย่า พบว่ากากตะกอน 1 กรัม จะเกิดปฏิกิริยาพอดีกับ $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 0.97 กรัม ซึ่งเกิดจาก $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 1.35 กรัม ที่เติมลงไปในสารอาหาร 9K medium

การปรับสภาพเชื้อโดยการเติมกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์ จะทำให้ค่าพีเอชของสารละลายมีค่าสูงขึ้น จนกระทั่งเชื้อแบคทีเรียสามารถปรับสภาพให้เคยชินกับความเข้มข้นของกากตะกอนที่เติม จึงผลิตกรดซัลฟิวริกออกมาทำให้ค่าพีเอชของสารละลายลดต่ำลง มีค่าประมาณ 2 ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* โดยมีการเติมกากตะกอนเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับสภาพเชื้อ แต่อย่างไรก็ตาม การเติมกากตะกอนปริมาณมากขึ้น แบคทีเรียจะใช้เวลานานขึ้นเพื่อปรับสภาพให้เคยชินกับกากตะกอน ซึ่งจะเห็นได้จากการลดลงของค่าพีเอชของสารละลายเกิดขึ้นช้าลง


ค่าไออาร์พีของสารละลาย 9K medium ผสมเชื้อ *T. ferrooxidans* ที่ไม่มีการเติมกากตะกอน เพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีค่า 460 mV. ภายใน 3 วัน ในขณะที่สารละลายที่มีการเติมกากตะกอนนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 วัน เพื่อให้แบคทีเรียสามารถปรับสภาพและเจริญเติบโต ค่าไออาร์พีจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนมีค่าประมาณ 400-500 mV. ดังแสดงในรูปที่ 4.11

ปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ในสารละลายซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของ *T. ferrooxidans* จะมีค่าลดลงเนื่องจากถูกออกซิไดส์ไปเป็นเหล็กเฟอร์ริก ตามสมการที่ 4.2 สารละลาย 9K medium ผสมเชื้อ *T. ferrooxidans* ที่ไม่มีการเติมกากตะกอน สามารถออกซิไดส์เหล็กเฟอร์ไรต์ได้หมดภายใน 3 วัน ในขณะที่สารละลายที่มีการเติมกากตะกอนนั้นต้องใช้เวลา 5 วัน แสดงว่าการเพิ่มปริมาณกากตะกอนจะทำให้อัตราเร็วของปฏิกิริยาการออกซิไดส์เหล็กเฟอร์ไรต์โดย *T. ferrooxidans* นั้นช้าลง ดังแสดงในรูปที่ 4.12


จะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์ต่างๆ อันได้แก่ พีเอช ไออาร์พี และ ปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ในสารละลาย ล้วนบ่งชี้ว่าเชื้อ *T. ferrooxidans* ในสารละลาย 9K medium สามารถเจริญได้อย่างเต็มที่ภายใน 3 วัน แต่เมื่อมีการเติมกากตะกอนลงในสารละลายที่มีการเพาะเลี้ยงเชื้อ *T. ferrooxidans* นาน 18 ชั่วโมง พบว่าเชื้อแบคทีเรียต้องใช้เวลาประมาณ 5 วัน เพื่อปรับสภาพให้เคยชินกับกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์

การลิกซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์โดยเชื้อ *T. ferrooxidans* เกิดขึ้นจาก 2 กลไกสำคัญ ดังนี้ กลไกแรกคือการลิกซิงนิกเกิลโดยกรดซัลฟิวริกที่ถูกสร้างขึ้นจากการออกซิไดส์เหล็กเฟอร์ไรต์และปฏิกิริยาไฮเดรชันของเหล็กเฟอร์ริก ส่วนกลไกที่สองคือการถ่ายเทมวลระหว่างเหล็กเฟอร์ริกและกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในสภาวะกรด ซึ่งกากตะกอนนี้มีค่าพีเอชประมาณ 7 ดังนั้นการเติมกากตะกอนปริมาณน้อยจะทำให้แบคทีเรียสามารถผลิตกรดซัลฟิวริกได้เพียงพอจึงเกิดกลไกการลิกซิงทั้งสองแบบได้ดี ทำให้มีประสิทธิภาพการลิกซิงสูง แต่เมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนจะทำให้สารละลายมีค่าพีเอชสูงขึ้นไม่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและลดอัตราการถ่ายเทมวลระหว่างเหล็กเฟอร์ไรต์กับกากตะกอน ทำให้ประสิทธิภาพการลิกซิงต่ำลง


จากรูปที่ 4.13 พบว่าการเติมกากตะกอนให้มีความเข้มข้นของนิกเกิลอิสระ 2 กรัม/ลิตร จะได้ประสิทธิภาพการลิกซิงประมาณ 80% แต่เมื่อเติมกากตะกอนให้มีความเข้มข้นของนิกเกิลอิสระ 10 กรัม/ลิตร จะได้ประสิทธิภาพการลิกซิงประมาณ 47% ซึ่งใกล้เคียงกับประสิทธิภาพของการลิกซิงโดยสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.15 N




รูปที่ 4.10 พีเอชของสารละลาย 9K medium ผสมเชื้อ *T.ferrooxidans* ในขั้นตอนการปรับสภาพเชื้อแบคทีเรียให้เคยชินกับกากตะกอนนิเกิลไฮดรอกไซด์ในระบบขวดเขย่า เมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 4.11 ค่าโออาร์พีของสารละลาย 9K medium ผสมเชื้อ *T.ferrooxidans* ในขั้นตอนการปรับสภาพเชื้อแบคทีเรียให้เคยชินกับกากตะกอนนิเกิลไฮดรอกไซด์ในระบบขวดเขย่า เมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 4.12 เปอร์เซ็นต์เหล็กเฟอร์รัสที่คงเหลือในสารละลาย 9K medium ผสม *T.ferrooxidans* ในขั้นตอนการปรับสภาพเชื้อแบคทีเรียให้เคยชินกับกากตะกอนนิเกิลไฮดรอกไซด์ ในระบบขวดเขย่า เมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 4.13 การลธิขึ่งนิเกิลโดยสารละลาย 9K medium ผสมเชื้อ *T.ferrooxidans* ในขั้นตอนการปรับสภาพเชื้อแบคทีเรียให้เคยชินกับกากตะกอนนิเกิลไฮดรอกไซด์ ในระบบขวดเขย่า เมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนอย่างสม่ำเสมอ

4.4.2 ผลการปรับสภาพ *T. thiooxidans* ให้เคยชินกับกากตะกอน


เนื่องจากกากตะกอนที่ใช้ในการทดลองเป็นกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ จึงไม่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ ดังนั้นเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ซึ่งเกาะติดอยู่ที่ผิวของอนุภาคซัลเฟอร์ในสารอาหาร thiomedium จึงออกซิไดส์ธาตุซัลเฟอร์ในสารอาหารไปเป็นกรดซัลฟิวริก ตามสมการที่ 4.4 เพื่อให้ได้พลังงาน จากนั้นกรดซัลฟิวริกที่ถูกผลิตขึ้นจะลิวซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ ดังแสดงในสมการที่ 4.1 ซึ่งทำให้เกิดกลไกการลิวซิงนิกเกิลในสภาวะที่เป็นกรด

จากรูปที่ 4.14 การเติมกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ จะทำให้ค่าพีเอชของสารละลายมีค่าสูงขึ้น จนกระทั่งเชื้อแบคทีเรียสามารถปรับสภาพให้เคยชินกับความเข้มข้นของกากตะกอนที่เติม จึงสามารถออกซิไดส์ซัลเฟอร์ไปเป็นกรดซัลฟิวริก ทำให้ค่าพีเอชของสารละลายลดต่ำลง มีค่าประมาณ 2 ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อ *T. thiooxidans* โดยมีการเติมกากตะกอนเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับสภาพเชื้อ แต่อย่างไรก็ตาม การเติมกากตะกอนปริมาณมากขึ้น แบคทีเรียจะใช้เวลานานขึ้นเพื่อปรับสภาพให้เคยชินกับกากตะกอน ซึ่งจะเห็นได้จากการลดลงของค่าพีเอชของสารละลายเกิดขึ้นช้าลง


ค่าไออาร์พีของสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อ *T. thiooxidans* ทั้งที่มีและไม่มีการเติมกากตะกอน จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนมีค่าประมาณ 400-500 mV. ภายใน 6 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4.15 เนื่องจากแบคทีเรียใช้เวลานานในการปรับสภาพและเจริญเติบโต

การลิวซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอนโดยเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* เกิดจากการออกซิไดส์ธาตุซัลเฟอร์ไปเป็นกรดซัลฟิวริก จากนั้นกรดซัลฟิวริกที่เกิดขึ้นจะไปลิวซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอน ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของค่าพีเอชของสารละลายดังนี้ เมื่อค่าพีเอชลดลงแสดงว่าในสารละลายมีกรดเพิ่มขึ้น นิกเกิลจึงถูกลิวซิงออกมามากขึ้น จากรูปที่ 4.16 พบว่าการเติมกากตะกอนปริมาณน้อยจะทำให้แบคทีเรียสามารถผลิตกรดซัลฟิวริกได้เพียงพอ จึงมีประสิทธิภาพการลิวซิงสูง แต่เมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนจะทำให้ประสิทธิภาพการลิวซิงต่ำลง ดังนี้ เมื่อเติมกากตะกอนที่มีนิกเกิล 1 กรัม/ลิตร จะได้ประสิทธิภาพการลิวซิงประมาณ 73% แต่เมื่อเติมกากตะกอนที่มีนิกเกิล 10 กรัม/ลิตร จะได้ประสิทธิภาพการลิวซิงประมาณ 47% ซึ่งใกล้เคียงกับประสิทธิภาพการลิวซิงโดยสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.15 N


นอกจากนี้ยังพบว่า แนวโน้มของการลิวซิงนิกเกิลยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อ *T. thiooxidans* สามารถสร้างกรดซัลฟิวริกได้ตลอดเวลาถ้ามีซัลเฟอร์เป็นแหล่งพลังงาน



รูปที่ 4.14 พีเอชของสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อ *T. thiooxidans* ในขั้นตอนการปรับสภาพเชื้อแบคทีเรียให้เคยชินกับกากตะกอนนิเกิลไฮดรอกไซด์ ในระบบขวดเขย่าเมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 4.15 ค่าโออาร์ทีของสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อ *T. thiooxidans* ในขั้นตอนการปรับสภาพเชื้อแบคทีเรียให้เคยชินกับกากตะกอนนิเกิลไฮดรอกไซด์ ในระบบขวดเขย่าเมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนอย่างสม่ำเสมอ




รูปที่ 4.16 การลิซซิงนิคเกิดโดยสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อ *T. thiooxidans* ในขั้นตอนการปรับสภาพเชื้อแบบที่เรียกให้เคยชินกับกากตะกอนนิคเกิดไฮดรอกไซด์ ในระบบขวดเขย่า เมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนอย่างสม่ำเสมอ


4.4.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลิซซิงนิคเกิดโดย *T. ferrooxidans* และ *T. thiooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ

การลิซซิงนิคเกิดออกจากกากตะกอนนิคเกิดไฮดรอกไซด์ ที่มีความเข้มข้นของนิคเกิดคือ 10 กรัม/ลิตร โดยใช้สารละลายที่แตกต่างกันดังนี้ สารละลาย 9K medium สารละลาย 9K medium ผสมเชื้อแบบที่เรียก *T. ferrooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ สารละลาย thiomedium และสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อแบบที่เรียก *T. thiooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 4.17 และ 4.18

เมื่อเติมกากตะกอนลงในสารละลายที่ต่างกันทั้ง 6 ชนิด พบว่า สารละลาย 9K medium และสารละลาย thiomedium มีค่าพีเอชที่สูงขึ้นจนกระทั่งคงที่ประมาณ 7 ในขณะที่สารละลาย 9K medium ผสมเชื้อแบบที่เรียก *T. ferrooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ มีค่าพีเอชที่สูงขึ้นในช่วง 2-3 วันแรก ต่อมาเชื้อแบบที่เรียกสามารถปรับสภาพได้จึงเจริญเติบโตและผลิตกรดซัลฟิวริกทำให้สารละลายมีค่าพีเอชต่ำลงจนกระทั่งคงที่ประมาณ 2.5 ภายใน 8 วัน สำหรับสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อแบบที่เรียก *T. thiooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ มีค่าพีเอชที่สูงขึ้นในช่วง 2-3 วันแรกเช่นกัน ต่อมาเชื้อแบบที่เรียกสามารถปรับสภาพได้จึงเจริญเติบโตและผลิตกรด



รูปที่ 4.17 เปรียบเทียบการสังเคราะห์ซิงค์ที่เกิดออกจากกากตะกอนที่เกิดไฮดรอกไซด์โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ ในระบบขวดเฉลา




รูปที่ 4.18 เปรียบเทียบการสังเคราะห์ซิงค์ที่เกิดออกจากกากตะกอนที่เกิดไฮดรอกไซด์โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ ในระบบขวดเฉลา

ซัลฟิวริกทำให้สารละลายมีค่าพีเอชต่ำลง พีเอชมีค่าคงที่ประมาณ 2.5 ภายใน 11 วัน โดยเชื้อแบคทีเรียทั้ง *T. ferrooxidans* และ *T. thiooxidans* ที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว จะมีแนวโน้มการลดลงของค่าพีเอชต่ำกว่าเชื้อที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 4.19


จากรูปที่ 4.20 ค่าโออาร์พีของสารละลาย 9K medium และสารละลาย thiomedium มีค่าประมาณ 100-200 mV. ตลอดการทดลอง ในขณะที่สารละลาย 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* และสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ มีค่าโออาร์พีสูงขึ้นเรื่อยๆ จากค่าเริ่มต้นประมาณ 300 mV. เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งคงที่ประมาณ 400-500 mV.

การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพในระยะ 3 วันแรก มีค่าใกล้เคียงกันเพราะต่างต้องการเวลาสำหรับการเจริญเติบโตในสารอาหารใหม่ แต่หลังจากนั้นพบว่าเชื้อแบคทีเรียที่ผ่านการปรับสภาพมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งวัดปริมาณโปรตีนในสารละลายได้ 60 มิลลิกรัม/ลิตร ภายใน 8 วัน ในขณะที่การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ผ่านการปรับสภาพเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งวัดปริมาณโปรตีนในสารละลายได้ 60 มิลลิกรัม/ลิตร ภายใน 12 วัน สำหรับแนวโน้มการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพในระยะ 7 วันแรก มีค่าใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นเริ่มมีความแตกต่าง โดยเชื้อแบคทีเรียที่ผ่านการปรับสภาพมีการเจริญเติบโตสูงกว่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ผ่านการปรับสภาพเล็กน้อย ทั้งคู่สามารถวัดปริมาณโปรตีนในสารละลายได้ประมาณ 20-30 มิลลิกรัม/ลิตร ดังแสดงในรูปที่ 4.21 แสดงว่าการปรับสภาพเชื้อทำให้เชื้อมีความเคยชินและทนต่อพิษของนิกเกิลได้ดี จึงเจริญเติบโตได้เร็วกว่าและมากกว่า


จากรูปที่ 4.22 ปริมาณเหล็กเฟอร์รัสในสารละลาย 9K medium มีค่าลดลงอย่างสม่ำเสมอ เพราะเกิดการออกซิไดส์ตามธรรมชาติ ในขณะที่สารละลาย 9K medium ผสมเชื้อ *T. ferrooxidans* เกิดการออกซิไดส์เหล็กเฟอร์รัสจาก 2 อย่างคือ การออกซิไดส์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการออกซิไดส์โดยเชื้อ *T. ferrooxidans* ซึ่งการออกซิไดส์โดยเชื้อแบคทีเรียเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ปริมาณเหล็กเฟอร์รัสลดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งหมดภายใน 6 วันสำหรับสารละลายผสมเชื้อแบคทีเรียที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว และหมดภายใน 9 วันสำหรับสารละลายผสมเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ




รูปที่ 4.19 ค่าพีเอชของสารอาหาร 9K medium ที่เพาะเลี้ยง *T. ferrooxidans* และสารอาหาร thiomedium ที่เพาะเลี้ยง *T. thiooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพให้เคยชินกับกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ เปรียบเทียบกับสารอาหาร 9K medium และสารอาหาร thiomedium ในระบบขวดเขย่า



รูปที่ 4.20 ค่าโออาร์พีของสารอาหาร 9K medium ที่เพาะเลี้ยง *T. ferrooxidans* และสารอาหาร thiomedium ที่เพาะเลี้ยง *T. thiooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพให้เคยชินกับกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ เปรียบเทียบกับสารอาหาร 9K medium และสารอาหาร thiomedium ในระบบขวดเขย่า




รูปที่ 4.21 ปริมาณโปรตีนในสารละลาย 9K medium ที่เพาะเลี้ยง *T. ferrooxidans* และสารละลาย thiomedium ที่เพาะเลี้ยง *T. thiooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพให้เคยชินกับกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในระบบขวดเขย่า



รูปที่ 4.22 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์เฟอริรัสที่คงเหลือในสารละลาย 9K medium ที่เพาะเลี้ยงเชื้อ *T. ferrooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพให้เคยชินกับกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ เปรียบเทียบกับสารอาหาร 9K medium ในระบบขวดเขย่า

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการลิวซิงนิกเกิดออกจากกากตะกอนที่มีความเข้มข้นของ นิกเกิดอิออน 10 กรัม/ลิตร โดยใช้เชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ ดังแสดง ในรูปที่ 4.23 พบว่าสารละลาย 9K medium ผสมเชื้อ *T. ferrooxidans* ที่ผ่านการปรับสภาพ สารละลาย 9K medium ผสมเชื้อ *T. ferrooxidans* ที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ และสารละลาย 9K medium มีประสิทธิภาพในการลิวซิงนิกเกิด 47% 31% และ 9% ตามลำดับ สำหรับสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อ *T. thiooxidans* ที่ผ่านการปรับสภาพ สารละลาย thiomedium ผสมเชื้อ *T. thiooxidans* ที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ และสารละลาย thiomedium มีประสิทธิภาพในการลิวซิง นิกเกิด 47% 28% และ 8% ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาการลิวซิงของเชื้อแบคทีเรียที่ผ่านการปรับสภาพทั้งสองชนิด พบว่าช่วงแรก *T. ferrooxidans* มีประสิทธิภาพดีกว่า จนกระทั่งวันที่ 11 เชื้อทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพเท่ากัน ส่วนการลิวซิงของเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ พบว่าช่วงแรก *T. ferrooxidans* มีประสิทธิภาพดีกว่าเช่นกัน จนกระทั่งวันที่ 7 เชื้อทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เนื่อง จากเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ต้องการระยะเวลาในการปรับสภาพและเจริญเติบโตนานกว่า



รูปที่ 4.23 เปรียบเทียบการลิวซิงนิกเกิดออกจากกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* และ *T. thiooxidans* ที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ

4.5 ผลการลพิษซึ่งนิกเกิดในคอลลัมน์โดยแบคทีเรียที่ผ่านการปรับสภาพ

กระบวนการลพิษซึ่งในคอลลัมน์มีความแตกต่างจากกระบวนการลพิษซึ่งในระบบขวดเขย่าหลายประการ เช่น ข้อจำกัดในการแพร่กระจายของกากตะกอนในคอลลัมน์ทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสสำหรับการลพิษซึ่งต่ำกว่าการลพิษซึ่งในระบบขวดเขย่า การทดลองในระบบขวดเขย่าใช้กากตะกอนที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 80 mesh ในขณะที่การทดลองในคอลลัมน์ใช้กากตะกอนที่มีขนาดอนุภาค 20-40 mesh เพื่อป้องกันการอุดตันของกากตะกอนอาจทำให้เกิดการอุดตันในคอลลัมน์ การตกตะกอนของเหล็กในคอลลัมน์ไปปกคลุมผิวของกากตะกอนทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสสำหรับการลพิษซึ่งลดลง และอัตราการไหลของสารละลายซึ่งเป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่สารละลายสัมผัสกับตัวอย่างกากตะกอนในคอลลัมน์ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการลพิษซึ่งในคอลลัมน์


สำหรับการศึกษากระบวนการลพิษซึ่งนิกเกิดออกจากกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์ในคอลลัมน์โดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว แสดงในรูปที่ 4.24

4.5.1 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการลพิษซึ่งโดย *T. ferrooxidans*

จากตารางที่ 3.1 ชุดการทดลองที่ 1-14 แปรค่า อัตราการไหล ปริมาณหัวเชื้อเริ่มต้น ปริมาณเหล็กเฟอร์รัสในสารละลาย และปริมาณกากตะกอนในคอลลัมน์ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการลพิษซึ่งในคอลลัมน์โดยเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans*

ทำการทดลองโดยควบคุมพีเอชของสารละลายก่อนไหลเข้าสู่คอลลัมน์ให้มีค่าประมาณ 2.5-3.0 ทุกวันด้วย 5N H_2SO_4 เมื่อสารละลายไหลผ่านกากตะกอนซึ่งมีค่าพีเอชประมาณ 7 ทำให้ค่าพีเอชที่ทางไหลออกจากคอลลัมน์มีค่าประมาณ 6.0 - 7.5

สำหรับค่าไออาร์พีของสารละลายที่ทางไหลเข้าสู่คอลลัมน์มีแนวโน้มลดลงจาก 500 mV เหลือประมาณ 200 mV. เนื่องจากปริมาณเชื้อแบคทีเรียในสารละลายลดลงจนกระทั่งสารละลายไม่มีการผลิตกรดซัลฟิวริกสำหรับการลพิษซึ่งนิกเกิด สำหรับค่าไออาร์พีของสารละลายที่ทางไหลออกจากคอลลัมน์มีค่าประมาณ 100-200 mV. เนื่องจากปฏิกิริยาการลพิษซึ่งเกิดขึ้นในคอลลัมน์ทำให้สารละลายที่ออกมามีค่าไออาร์พีต่ำ แต่อย่างไรก็ตามค่าไออาร์พีทางเข้าจะสูงกว่าค่าไออาร์พีทางออก ทั้งนี้เนื่องจากการเติม 5N H_2SO_4 ในสารละลายเพื่อควบคุมค่าพีเอชให้มีสภาวะเป็นกรด และมีการเติมอากาศให้แก่สารละลายในภาชนะบรรจุอยู่ตลอดเวลา



รูปที่ 4.24 การวัดซึ่งนิกเกิดออกจากกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์ในคอนดิมโดยใช้เชื้อแบคทีเรีย
 ที่ผ่านการปรับสภาพ ดังนี้ (1) *T. ferrooxidans* ใน 9K medium (2) 9K medium
 (3) *T. thiooxidans* ใน thiomedium (4) thiomedium (5) น้ำกลั่น


ปริมาณโปรตีนและปริมาณเหล็กเฟอร์รัสในสารละลายลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 10 วันแรกของการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 4.25 และ 4.26 เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียเกาะติดอยู่กับอนุภาคเหล็กซึ่งเป็นแหล่งอาหารไปตกตะกอนอยู่ในคอลัมน์ สามารถสังเกตเห็นสีน้ำตาลแดงของตะกอนเหล็กได้ตลอดความสูงของคอลัมน์ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดกลไกการลิขซึ่งโดยอัตโนมัติ เชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ในคอลัมน์ออกซิไดส์เหล็กเฟอร์รัสไปเป็นเหล็กเฟอร์ริกตามสมการที่ 4.2 และเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันตามสมการที่ 4.3 จากนั้นเหล็กเฟอร์ริกเกิดปฏิกิริยากับธาตุอาหารต่างๆ ดังสมการที่ 4.6 และในสภาวะกรดจะเกิดกระบวนการลิขซึ่งมักเกิดออกจากกากตะกอน ดังสมการที่ 4.7




เมื่อ A แทนไอออนของธาตุในสารอาหาร 9K medium ดังนี้ K^+ NH_4^+ จะได้ค่า x เท่ากับ 12 และ Mg^{2+} จะได้ค่า x เท่ากับ 6

นำตัวอย่างกากตะกอนในคอลัมน์ที่ผ่านกระบวนการลิขซึ่งแล้วมาบดและคัดขนาดให้เล็กกว่า 80 mesh จากนั้นนำมาวิเคราะห์โดยวิธี X-Ray Diffraction เพื่อหาโครงสร้างผลึกจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์เรย์ พบว่ามีสารประกอบ $\text{Mg}_6\text{Fe}_2\text{CO}_3(\text{OH})_{16} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (จากแผนอก รูปที่ 4-2) ซึ่งตะกอนสีน้ำตาลแดงของสารประกอบดังกล่าวจะไปจับที่ผิวของกากตะกอนที่เกิดไฮดรอกไซด์ทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสสำหรับปฏิกิริยาการลิขซึ่งลดลง และตะกอนเหล็กที่ปกคลุมบนผิวกากตะกอนจะทำให้ช่องว่างในคอลัมน์ลดลง อาจทำให้เกิดการอุดตันในคอลัมน์อีกด้วย

เนื่องจากพีเอชของกากตะกอนในคอลัมน์มีค่าประมาณ 7 ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของ *T. ferrooxidans* จึงทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า เชื้อ *T. ferrooxidans* ที่กระจายตัวอยู่ที่ผิวกากตะกอนในคอลัมน์นั้นยังคงเป็นเชื้อที่มีชีวิตอยู่ โดยการผสมตัวอย่างกากตะกอนในคอลัมน์ที่ผ่านกระบวนการลิขซึ่งแล้วปริมาณ 1 กรัม (น้ำหนักกากตะกอนแห้ง) นำมาแช่ในน้ำกลั่นที่ทราบปริมาตรและปรับค่าพีเอชเป็น 2.8 จากนั้นนำสารละลายที่ได้มาวิเคราะห์ปริมาณเซลล์ของ *T. ferrooxidans* ที่เจริญบนอาหารแข็ง FeTSB ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.27



รูปที่ 4.25 ปริมาณโปรตีนในสารละลาย 9K medium ผลมเชื้อ *T. ferrooxidans* ที่ไหลผ่านกากตะกอนนิกเกิลเกิดไฮดรอกไซด์ในกระบวนการลิซซิ่งในคอลัมน์




รูปที่ 4.26 เปอร์เซ็นต์ของเหล็กเฟอร์รัสที่ คั่งเหลือในสารละลายที่ไหลผ่านกากตะกอนนิกเกิลเกิดไฮดรอกไซด์ในกระบวนการลิซซิ่งในคอลัมน์โดยเชื้อ *T. ferrooxidans*

ตารางที่ 4.2 ปริมาณเชื้อ *T. ferrooxidans* ที่กระจายตัวอยู่ในกากตะกอนที่ผ่านกระบวนการlixing
 นิกเกิลในคอถัมน์

ชุดที่	ปริมาณแบคทีเรียในสารละลายก่อนการlixing			เหล็กเฟอร์ริต ในสารละลาย (กรัม/ลิตร)	เชื้อ <i>T. ferrooxidans</i> ที่กระจาย ตัวในกากตะกอนหลังการlixing (เซลล์ต่อกรัมกากตะกอน)
	ปริมาณเชื้อ %(v/v)	ปริมาณโปรตีน (มิลลิกรัม/ลิตร)	จำนวนแบคทีเรีย (เซลล์/มิลลิลิตร)		
4	10	71	5.3×10^5	4	2.0×10^4
6	20	124	9.3×10^5	4	2.3×10^4
7	20	132	9.8×10^5	10	2.8×10^4
8	20	110	9.2×10^5	20	4.3×10^4
10	20	142	1.1×10^6	30	8.7×10^4

- หมายเหตุ 1. ใช้สารละลาย 9K medium ผสมเชื้อ *T. ferrooxidans* โหลผ่านกากตะกอนปริมาณ
 500 กรัมในคอถัมน์ ที่อัตราการใช้ 15 มล./ตร.ซม.-ซม.
 2. จำนวนแบคทีเรีย(เซลล์/มิลลิลิตร) ที่จําแนกจากรูปที่ ผ-3 ภาคผนวก ก




รูปที่ 4.27 เชื้อ *T. ferrooxidans* ที่เจริญบนอาหารแข็ง FeTSB

4.5.1.1 อัตราการไหลที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในคอลัมน์โดย *T. ferrooxidans*

จากตารางที่ 3.1 การทดลองในชุดที่ 2 3 4 และ 5 มีคอลัมน์ซึ่งบรรจุกากตะกอนปริมาณ 500 กรัม (ประกอบด้วยนิกเกิล 211.5 กรัม) และมีการให้สารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* 10%(v/v) ซึ่งมีปริมาณโปรตีน 72 68 71 และ 64 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับไหลผ่านกากตะกอนที่บรรจุในคอลัมน์ โดยแปรค่าอัตราการไหลจำนวน 4 ค่าได้แก่ 5 10 15 และ 20 มล./ตร.ซม.-ซม. ตามลำดับ โดยมีการทดลองในชุดที่ 1 เป็นชุดคอลัมน์ควบคุม ใช้สารอาหารละลาย 9K medium เพียงอย่างเดียวที่อัตราการไหล 5 มล./ตร.ซม.-ซม.

การแปรค่าอัตราการไหลในช่วง 0.2-0.9 มล./ตร.ซม.-ซม. พบว่าอัตราการไหลเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการถ่ายมวลของปฏิกิริยาการผลิตมากขึ้น นั่นคือปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น (จูไรต์น, 2538) ในขณะที่การแปรค่าอัตราการไหลในช่วง 0.3-6.9 มล./ตร.ซม.-ซม. พบว่าอัตราการไหลเพิ่มขึ้นจะทำให้ระยะเวลาเก็บกักสารละลายไว้ในคอลัมน์สั้นลง ซึ่งจะทำให้แบคทีเรียสามารถออกซิไดส์เหล็กเฟอร์รัสได้น้อยลง ดังนั้นปริมาณการผลิตจึงลดลง (Neuberg และคณะ, 1991) จากผลการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า การเพิ่มอัตราการไหลในช่วงต่ำทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มอัตราการไหลในช่วงสูงทำให้ปริมาณการผลิตลดลง ดังนั้นจึงทำการศึกษานหาอัตราการไหลที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในคอลัมน์โดยเชื้อ *T. ferrooxidans* ได้ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 4.28



รูปที่ 4.28 การผลิตนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในคอลัมน์โดยใช้สารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ที่อัตราการไหลต่างๆ และสารอาหาร 9K medium ที่อัตราการไหล 5 มล./ตร.ซม.-ซม.

จากรูปที่ 4.28 พบว่าปริมาณการลิขซึ่งนิกเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 10 วันแรก โดยคอแลมันที่มีและไม่มีเชื้อแบคทีเรีย ที่อัตราการไหลต่างๆนั้นสามารถลิขซึ่งนิกเกิดได้ไม่แตกต่างกัน เพราะเชื้อแบคทีเรียที่เกาะติดอยู่กับอนุภาคเหล็กที่ตกตะกอนในคอแลมันนั้น ต้องการระยะเวลาสำหรับการปรับสภาพให้เคยชินกับสภาวะแวดล้อมใหม่ที่มีความเป็นพิษของโลหะนิกเกิดสูง ดังนั้นในช่วงแรกผลการลิขซึ่งนิกเกิดส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกรดซัลฟิวริกที่เติมลงในสารละลายเพื่อควบคุมค่าพีเอชให้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

หลังจากวันที่ 10 ของการลิขซึ่ง สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของผลการลิขซึ่งนิกเกิด โดยคอแลมันที่มีและไม่มีเชื้อแบคทีเรีย ที่อัตราการไหลต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยที่คอแลมันที่มีเชื้อแบคทีเรียสามารถลิขซึ่งนิกเกิดได้ดีกว่าคอแลมันที่ไม่มีเชื้อ ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่เกาะติดอยู่กับอนุภาคเหล็กที่ตกตะกอนในคอแลมัน สามารถเจริญเติบโตโดยการออกซิไดส์เหล็กและผลิตกรดซัลฟิวริกได้ จึงเพิ่มปริมาณการลิขซึ่งนิกเกิดโดยกลไกการถ่ายเทมวลระหว่างเหล็กเฟอร์ริกกับกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์

หลังจากวันที่ 20 ของการลิขซึ่ง พบว่าปริมาณการลิขซึ่งนิกเกิดค่อนข้างคงที่ จนกระทั่งวันที่ 30 ของการทดลอง มีการเติมธาตุที่เป็นสารอาหารในปริมาณเทียบเท่ากับสารอาหาร 9K medium ยกเว้นไม่มีการเติมเหล็กเฟอร์รัสเพิ่มในระบบ ซึ่งทำให้การลิขซึ่งนิกเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 7 วันหลังจากเติมสารอาหาร จากนั้นการลิขซึ่งนิกเกิดค่อนข้างคงที่อีกครั้ง

จนกระทั่งวันที่ 60 ของการทดลอง พิจารณาผลการลิขซึ่งนิกเกิดในคอแลมันที่มีและไม่มีเชื้อแบคทีเรีย ที่อัตราการไหล 5 มล./ตร.ซม.-ซม. พบว่า คอแลมันที่มีเชื้อแบคทีเรียสามารถลิขซึ่งนิกเกิดได้ 16,035 มิลลิกรัม/ลิตร (7.58%) ในขณะที่คอแลมันควบคุมที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียลิขซึ่งนิกเกิดได้ 14,050 มิลลิกรัม/ลิตร (6.64%) แสดงว่าแบคทีเรียมีผลทำให้ประสิทธิภาพการลิขซึ่งนิกเกิดเพิ่มขึ้น

พิจารณาผลการลิขซึ่งนิกเกิดในคอแลมันที่มีเชื้อแบคทีเรียที่อัตราการไหลต่างๆ พบว่าเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการลิขซึ่งนิกเกิดเพิ่มขึ้น ดังนี้ อัตราการไหล 10 และ 15 มล./ตร.ซม.-ซม. สามารถลิขซึ่งนิกเกิดได้ 18,574 มิลลิกรัม/ลิตร (8.78%) และ 22,043 มิลลิกรัม/ลิตร (10.42%) ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ที่อัตราการไหล 20 มล./ตร.ซม.-ซม. มีแนวโน้มในการลิขซึ่งนิกเกิดได้น้อยลง เนื่องจากอัตราการไหลที่เร็วเกินไปจะทำให้การเกาะติดผิวของแบคทีเรียไม่แน่นพอจึงเกิดการออกซิไดส์เหล็กเพื่อผลิตกรดซัลฟิวริกน้อยลง อีกทั้งระยะเวลาที่สารละลายสัมผัสกับกากตะกอนนั้นสั้นเกินไปทำให้การถ่ายเทมวลของปฏิกิริยาการลิขซึ่งนิกเกิดน้อยลง

ดังนั้น อัตราการไหลที่เหมาะสมสำหรับการลิขซึ่งนิกเกิดในคอแลมันโดยเชื้อแบคทีเรีย


T. ferrooxidans คือ 15 มล./ตร.ซม.-ซม.

4.5.1.2 ปริมาณเชื้อแบคทีเรียเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับการลิขซึ่งโดย *T. ferrooxidans*

จากตารางที่ 3.1 ชุดการทดลองที่ 4 และ 6 มีคอสมันซึ่งบรรจุกากตะกอนปริมาณ 500 กรัม (ประกอบด้วยนิกเกิล 211.5 กรัม) และมีการให้สารอาหาร 9K medium ผลผสมแบคทีเรีย ไหลผ่านไปบนกากตะกอน โดยแปรค่าปริมาณเชื้อแบคทีเรียเริ่มต้นเป็น 10%(v/v) และ 20%(v/v) ซึ่งมีปริมาณโปรตีน 71 และ 124 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ โดยควบคุมอัตราการไหลของสารละลายที่ 15 มล./ตร.ซม.-ซม.

จากรูปที่ 4.29 พบว่าการเพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรียเริ่มต้นจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการลิขซึ่งในช่วงแรกเร็วขึ้น เพราะปริมาณเชื้อเริ่มต้นมากกว่าจะทำให้มีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่า แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปมากกว่า 30 วัน อนุภาคเหล็กซึ่งเป็นแหล่งอาหารมีปริมาณจำกัด ทำให้ผลสุดท้ายมีปริมาณแบคทีเรียกระจายตัวอยู่ในคอสมันใกล้เคียงกันคือ 2.0×10^4 และ 2.3×10^4 เซลล์ต่อกรัมกากตะกอน สำหรับปริมาณเชื้อเริ่มต้น 10%(v/v) และ 20%(v/v) ตามลำดับ ทำให้ทั้งสองคอสมันมีประสิทธิภาพในการลิขซึ่งนิกเกิลที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้ ปริมาณเชื้อเริ่มต้น 10%(v/v) ลิขซึ่งนิกเกิลได้ 22,043 มิลลิกรัม/ลิตร (10.42%) ในการทดลองวันที่ 37 และปริมาตรเชื้อเริ่มต้น 20%(v/v) ลิขซึ่งนิกเกิลได้ 22,098 มิลลิกรัม/ลิตร (10.45%) ในการทดลองวันที่ 34

ดังนั้นปริมาณเชื้อแบคทีเรียเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับการลิขซึ่งในคอสมันโดยเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* คือ 20%(v/v)




รูปที่ 4.29 การลิขซึ่งนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในคอสมันโดยใช้สารอาหาร 9K medium ผลผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ที่ปริมาณเชื้อเริ่มต้นต่างกัน

4.5.1.3 ปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ที่เหมาะสมสำหรับการลิขซึ่งโดย *T. ferrooxidans*

จากตารางที่ 3.1 ชุดการทดลองที่ 6 7 8 10 11 และ 12 มีคอสม์นึ่งบรรจุจากตะกอนปริมาณ 500 กรัม (ประกอบด้วยนิกเกิล 211.5 กรัม) และมีการให้สารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* 20 %(v/v) ปริมาตร 1 ลิตร ซึ่งมีปริมาณโปรตีน 124 132 110 142 134 และ 138 มิลลิกรัม/ลิตร ไหลผ่านไปบนกากตะกอนที่อัตราไหล 15 มล./ตร.ซม.-ซม. โดยแปรค่าปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ในสารละลาย จำนวน 6 ค่าดังนี้ 4 10 20 30 40 และ 50 กรัม/ลิตร ตามลำดับ

ปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ที่ต่างกันทำให้ช่วงแรกของการทดลองมีปริมาณการลิขซึ่งนิกเกิลต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.30 ในช่วงแรกของการทดลอง การเพิ่มปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ในสารละลายทำให้เชื้อแบคทีเรียมีประสิทธิภาพในการลิขซึ่งเพิ่มขึ้น แต่การทดลองโดยใช้ปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ 40 และ 50 กรัม/ลิตร ทำให้เกิดการอุดตันในคอสม์นึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งการทดลองในวันที่ 34 พบว่า การแปรค่าปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ในสารละลาย 4 10 20 และ 30 กรัม/ลิตร จะได้ปริมาณการลิขซึ่งนิกเกิล 21,748 มิลลิกรัม/ลิตร (10.28%) 22,499 มิลลิกรัม/ลิตร (10.64%) 22,528 มิลลิกรัม/ลิตร (10.65%) และ 23,322 มิลลิกรัม/ลิตร (11.05%) ตามลำดับ



รูปที่ 4.30 การลิขซึ่งนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในคอสม์นึ่งโดยใช้สารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* เมื่อปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ในสารอาหารต่างกัน

เมื่อนำกากตะกอนที่ผ่านกระบวนการลิกซิงในชุดการทดลองที่มีการแปรค่าปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ในสารละลาย 4 10 20 และ 30 กรัม/ลิตร มาตรวจสอบปริมาณเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ที่กระจายตัวอยู่ในกากตะกอน โดยการวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อซึ่งเจริญบนอาหารแข็ง FeTSB พบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยู่ 2.3×10^4 2.8×10^4 4.3×10^4 และ 8.7×10^4 เซลล์ต่อกรัมกากตะกอน ตามลำดับ ถึงแม้ว่ามีปริมาณเชื้อแบคทีเรียกระจายตัวอยู่ในกากตะกอนต่างกัน ซึ่งคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการลิกซิงทำให้ประสิทธิภาพแตกต่างกัน แต่ผลการทดลองพบว่าปริมาณการลิกซิงในแต่ละคอลัมน์มีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้มีอนุภาคเหล็กปกคลุมผิวกากตะกอนมากขึ้นและพื้นที่ผิวสัมผัสสำหรับการลิกซิงลดลงแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้บนอนุภาคเหล็ก แต่กรดซัลฟิวริกที่แบคทีเรียผลิตไม่สามารถลิกซิงนิกเกิลออกมาได้ อีกทั้งลดการถ่ายเทมวลระหว่างเหล็กเฟอร์ริกกับกากตะกอน


ดังนั้นปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ในสารละลายที่เหมาะสมสำหรับการลิกซิงในคอลัมน์โดยเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* คือ 30 กรัม/ลิตร

4.5.1.4 อิทธิพลจากปริมาณกากตะกอนที่ใช้ในกระบวนการลิกซิงโดย *T. ferrooxidans*

จากตารางที่ 3.1 ชุดการทดลองที่ 9 10 13 และ 14 มีคอลัมน์ซึ่งบรรจุกากตะกอนปริมาณ 500 และ 250 กรัม (ประกอบด้วยนิกเกิล 211.5 และ 105.75 กรัม ตามลำดับ) อย่างละ 2 คอลัมน์ ใช้สารละลายปริมาตร 1 ลิตร ซึ่งมีปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ในสารละลาย 30 กรัม/ลิตร ไหลผ่านไปบนกากตะกอนที่อัตราการไหล 15 มล./ตร.ซม.-ซม โดยชุดที่ 10 และ 13 ใช้สารละลาย 9K medium ผสมเชื้อ *T. ferrooxidans* 20%(v/v) ซึ่งมีปริมาณโปรตีน 142 และ 122 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ

จากรูปที่ 4.31 พบว่าสารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* สามารถลิกซิงกากตะกอนปริมาณ 500 และ 250 กรัม ได้ความเข้มข้นของนิกเกิลในสารละลายเป็น 23,372 มิลลิกรัม/ลิตร (11.05%) ภายใน 34 วัน และ 21,488 มิลลิกรัม/ลิตร (20.32%) ภายใน 36 วัน ตามลำดับ ในขณะที่ สารละลาย 9K medium สามารถลิกซิงกากตะกอนปริมาณ 500 และ 250 กรัม ได้ความเข้มข้นของนิกเกิลในสารละลายเป็น 18,000 มิลลิกรัม/ลิตร (8.51%) ภายใน 36 วัน และ 16,200 มิลลิกรัม/ลิตร (15.32%) ภายใน 36 วัน ตามลำดับ

เนื่องจากกากตะกอน 500 และ 250 กรัม เป็นปริมาณที่มากเกินไป เมื่อทำการทดลองโดยใช้ตัวแปรต่างๆเหมือนกัน ทำให้ความเข้มข้นของนิกเกิลที่ถูกลิกซิงออกมาไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์การลิกซิงนิกเกิลจะพบว่ามีค่าที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นสภาวะที่จะทำให้ประสิทธิภาพการลิกซิงในคอลัมน์สูง คือ การใช้กากตะกอน 250 กรัม




รูปที่ 4.31 การลิกซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในคอลัมน์โดยใช้สารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* และสารอาหาร 9K medium เมื่อปริมาณกากตะกอนในคอลัมน์ต่างกัน


4.5.1.5 ประสิทธิภาพรวมของการลิกซิงโดย *T. ferrooxidans*

จากตารางที่ 3.1 ชุดการทดลองที่ 5 มีคอลัมน์ซึ่งบรรจุกากตะกอนปริมาณ 500 กรัม (ประกอบด้วยนิกเกิล 211.5 กรัม) และใช้สารละลาย 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ปริมาตร 1 ลิตร ไหลผ่านไปบนกากตะกอน โดยใช้ปริมาณเชื้อแบคทีเรียเริ่มต้น 10%(v/v) ปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ 4 กรัม/ลิตร และควบคุมอัตราการไหลที่ 20 มล./ตร.ซม.-ซม. ทำการทดลองโดยเปลี่ยนสารละลายใหม่มาไหลผ่านกากตะกอนชุดเดิมทุก 30 วัน จำนวน 7 ครั้ง ซึ่งมีปริมาณโปรตีน 64 72 68 60 65 62 และ 62 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ

ปริมาณโปรตีนและปริมาณเหล็กเฟอร์ไรต์ในสารละลายลดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งหมดภายในระยะเวลา 15 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4.32 และ 4.33 ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียเกาะติดอยู่กับอนุภาคเหล็กซึ่งไปตกตะกอนในคอลัมน์ จากนั้นเชื้อแบคทีเรียที่เจริญอยู่ในคอลัมน์จะออกซิไดส์เหล็กเฟอร์ไรต์ไปเป็นเหล็กเฟอร์ริกทำให้เกิดกระบวนการลิกซิงโดยอ้อม ซึ่งการเปลี่ยนสารละลายใหม่ทุก 30 วัน ทำให้มีอนุภาคเหล็กซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเชื้อแบคทีเรียมาทดแทนส่วนที่ถูกเชื้อแบคทีเรียออกซิไดส์ไป แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีอนุภาคเหล็กมาตกตะกอนในคอลัมน์มากขึ้นจนกระทั่งเกิดการเคลือบปกคลุมที่ผิวของกากตะกอน ทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสสำหรับการเกิดกระบวนการลิกซิงลดลง



รูปที่ 4.32 ปริมาณโปรตีนในสารละลายที่ไหลผ่านกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในคอลัมน์ โดยทำการเปลี่ยนสารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อ *T. ferrooxidans* ทุก 30 วัน มาลิจซึ่งกากตะกอนในคอลัมน์เดิม




รูปที่ 4.33 เปอร์เซ็นต์เหล็กเฟอร์รัสที่คงเหลือในสารละลาย 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ที่ไหลผ่านกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในคอลัมน์โดยเปลี่ยนสารละลายทุก 30 วัน มาลิจซึ่งกากตะกอนในคอลัมน์เดิม

นั่นคือปริมาณการลิวซิงนิคที่เกิดจะลดลงดังแสดงในรูปที่ 4.34 พบว่าการทดลองใช้สารละลายชุดใหม่ มาลิวซิงนิคจากตะกอนชุดเดิมซ้ำทุก 30 วัน จำนวน 7 ครั้ง จะได้ปริมาณการลิวซิงนิคเกิด ดังนี้

ปริมาณการลิวซิงนิคเกิดครั้งที่ 1 คือ 16,049 มิลลิกรัม/ลิตร (7.59%)
 ปริมาณการลิวซิงนิคเกิดครั้งที่ 2 คือ 13,315 มิลลิกรัม/ลิตร (6.30%)
 ปริมาณการลิวซิงนิคเกิดครั้งที่ 3 คือ 16,278 มิลลิกรัม/ลิตร (7.70%)
 ปริมาณการลิวซิงนิคเกิดครั้งที่ 4 คือ 15,085 มิลลิกรัม/ลิตร (7.13%)
 ปริมาณการลิวซิงนิคเกิดครั้งที่ 5 คือ 12,970 มิลลิกรัม/ลิตร (6.13%)
 ปริมาณการลิวซิงนิคเกิดครั้งที่ 6 คือ 7,882 มิลลิกรัม/ลิตร (3.73%)
 และปริมาณการลิวซิงนิคเกิดครั้งที่ 7 คือ 959 มิลลิกรัม/ลิตร (0.45%)

ดังนั้นประสิทธิภาพรวมของการลิวซิงนิคทั้งหมด 7 ครั้ง โดยใช้สารละลาย 9K medium ผสม เชื้อ *T. ferrooxidans* เริ่มต้น 10%(v/v) ที่มีเหล็กเฟอร์รัส 4 กรัม/ลิตร ปริมาตร 1 ลิตร ไหลผ่านกาก ตะกอน 500 กรัม ที่อัตราการไหล 20 มล./ตร.ซม.-ซม. คือ 82,538 มิลลิกรัม/ลิตร (39.03%)



รูปที่ 4.34 การลิวซิงนิคเกิดโดยเปลี่ยนสารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อ *T. ferrooxidans* มาลิวซิงนิคจากตะกอนนิคเกิดไฮดรอกไซด์ 500 กรัม ในคอลัมน์เดิมทุก 30 วัน ที่อัตราการไหล 20 มล./ตร.ซม.-ซม. ใช้ปริมาณเชื้อเริ่มต้น 10%(v/v) และปริมาณเหล็กเฟอร์รัส 4 กรัม/ลิตร


4.5.2 ผลจากการเติมผงซัลเฟอร์ลงในกากตะกอนที่มีต่อกระบวนการผลิตซึ่งนิกเกิลโดย *T. thiooxidans*

จากตารางที่ 3.1 ชุดการทดลองที่ 15 16 17 และ 18 มีคอัลมันซึ่งบรรจุกากตะกอนปริมาณ 250 กรัม (ประกอบด้วยนิกเกิล 105.75 กรัม) ซึ่งผลสมและไมผลสมผงซัลเฟอร์ อย่างละ 2 คอัลมัน และมีสารละลายปริมาตร 1 ลิตร ไหลผ่านกากตะกอนในคอัลมัน ใช้ปริมาณซัลเฟอร์ในสารละลาย 10 กรัม/ลิตร ชุดที่ 16 และ 18 ใช้ปริมาตรเชื้อแบคทีเรียเริ่มต้น 20%(v/v) ซึ่งมีปริมาณโปรตีน 64 และ 55 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ โดยควบคุมอัตราการไหล 15 มล./ตร.ซม.-ซม.


ทำการทดลองโดยควบคุมค่าพีเอชของสารละลายก่อนไหลเข้าสู่คอัลมันซึ่งบรรจุกากตะกอนปกติ ให้มีค่าประมาณ 4.0-4.5 ทุกวันด้วย 5 N H₂SO₄ ส่วนค่าพีเอชที่ทางไหลออกจากคอัลมันมีค่าประมาณ 7 สำหรับคอัลมันซึ่งบรรจุกากตะกอนผลสมซัลเฟอร์ ควบคุมค่าพีเอชของสารละลายก่อนไหลเข้าสู่คอัลมันให้มีค่าประมาณ 1.5-2.0 ทุกวันด้วย 5 N H₂SO₄ เพื่อควบคุมให้ค่าพีเอชของสารละลายขณะที่ไหลผ่านคอัลมันมีค่าประมาณ 4.2 ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ส่วนพีเอชที่ทางไหลออกจากคอัลมันมีค่าประมาณ 4.5

จากรูปที่ 4.35 และ 4.36 พบว่าชุดการทดลองที่ใช้สารละลายผลสมเชื้อแบคทีเรียซึ่งกากตะกอนที่ผลสมซัลเฟอร์ มีการลดลงของปริมาณโปรตีนในสารละลายอย่างรวดเร็ว จนหมดภายในระยะเวลา 18 วัน ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียไปเกาะติดอยู่กับอนุภาคซัลเฟอร์ที่ผลสมอยู่กับกากตะกอนในคอัลมัน ทำให้เชื้อแบคทีเรียสามารถออกซิไดส์ซัลเฟอร์แล้วผลิตกรดซัลฟิวริกออกมาซึ่งกากตะกอน (Konishi และคณะ, 1995) จนกระทั่งการทดลองวันที่ 53 สามารถผลิตซึ่งนิกเกิลได้ 13,417 มิลลิกรัม/ลิตร (12.69%) ในขณะที่การใช้สารละลาย thiomedium สามารถผลิตซึ่งนิกเกิลได้ 9,840 มิลลิกรัม/ลิตร (9.3%) สำหรับชุดการทดลองที่ใช้สารละลายผลสมเชื้อแบคทีเรียซึ่งกากตะกอนซึ่งไม่ได้ผลสมซัลเฟอร์ จะมีการกรองเชื้อแบคทีเรียก่อนไหลเข้าสู่คอัลมัน ด้วยกระดาษกรองขนาด 0.2 ไมครอนที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว เพื่อให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตอยู่ในสารละลาย แต่พบว่าปริมาณโปรตีนในสารละลายลดลงจาก 65 มิลลิกรัม/ลิตร มาคงที่ประมาณ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ภายใน 26 วัน ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียต้องเจริญเติบโตในสภาวะที่มีความเข้มข้นของนิกเกิลสูงมาก จนกระทั่งการทดลองวันที่ 53 สามารถผลิตซึ่งนิกเกิลได้ 12,258 มิลลิกรัม/ลิตร (11.59%) ในขณะที่การใช้สารละลาย thiomedium สามารถผลิตซึ่งนิกเกิลได้ 9,220 มิลลิกรัม/ลิตร (8.72%)

จากการทดลองพบว่าการผลิตซึ่งโดยเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในคอัลมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าการผลิตซึ่งโดยเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในสารละลาย



รูปที่ 4.35 ปริมาณโปรตีนในสารละลาย thiomedium ผลมเชื้อ *T. thiooxidans* ที่ไหลผ่านกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ที่ผสมและไม่ผสมซัลเฟอร์ ในกระบวนการลิซซิงในคอลัมน์



รูปที่ 4.36 ผลการลิซซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ที่ผสมและไม่ผสมซัลเฟอร์ ในคอลัมน์ โดยสารละลาย thiomedium ผลมเชื้อ *T. thiooxidans* เปรียบเทียบกับ สารละลาย thiomedium


4.5.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลิขซึ่งนิกเกิดโดย *T. ferrooxidans* และ *T. thiooxidans*

จากตารางที่ 3.1 ชุดการทดลองที่ 13 14 17 และ 18 มีคอัลมันน์ซึ่งบรรจุกากตะกอนปริมาณ 250 กรัม (ประกอบด้วยนิกเกิด 105.75 กรัม) ใช้สารละลายปริมาตร 1 ลิตร ที่มีเหล็กเฟอร์ริค 30 กรัม/ลิตร ไหลผ่านกากตะกอนที่อัตราการไหล 15 มล./ตร.ซม.-ซม. และควบคุมค่าพีเอชก่อนไหลเข้าสู่คอัลมันน์ประมาณ 2.5-3.0 โดยที่ชุด 14 และ 18 ใช้สารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* เริ่มต้น 20 %(v/v) ซึ่งมีปริมาณโปรตีน 122 และ 55 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ


เปรียบเทียบกับคอัลมันน์ซึ่งบรรจุกากตะกอนปริมาณ 250 กรัม (ประกอบด้วยนิกเกิด 105.75 กรัม) ผสมกับซัลเฟอร์ 0.2 กรัมต่อกรัมกากตะกอน มีสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* เริ่มต้น 20 %(v/v) ของสารละลาย ปริมาตร 1 ลิตร ที่มีซัลเฟอร์ 10 กรัม/ลิตร ไหลผ่านกากตะกอนที่อัตราการไหล 15 มล./ตร.ซม.-ซม. และควบคุมค่าพีเอช ก่อนไหลเข้าสู่คอัลมันน์ประมาณ 1.5-2.0 มีชุดควบคุมโดยใช้สารละลาย thiomedium ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการลิขซึ่งนิกเกิดโดยเชื้อแบคทีเรีย

ปริมาณโปรตีนในสารละลายผสมเชื้อแบคทีเรียลดลงจนหมดภายใน 20 วัน ดังแสดงในรูปที่ 4.37 เนื่องจาก *T. ferrooxidans* และ *T. thiooxidans* ไปเกาะติดกับผิวของอนุภาคเหล็กและซัลเฟอร์ที่อยู่ในคอัลมันน์ ตามลำดับ ทำให้เชื้อแบคทีเรียสามารถผลิตกรดซัลฟิวริกจากการออกซิไดส์เหล็กและซัลเฟอร์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน จากนั้นกรดซัลฟิวริกจะทำปฏิกิริยากับกากตะกอนเพื่อลิขซึ่งนิกเกิดออกมา นอกจากนั้นกระบวนการลิขซึ่งนิกเกิดโดยเชื้อ *T. ferrooxidans* ยังเกิดกลไกการถ่ายเทมวลระหว่างเหล็กเฟอร์ริกกับกากตะกอนในสภาวะกรด ทำให้ปริมาณการลิขซึ่งนิกเพิ่มขึ้น

จากรูปที่ 4.38 แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 50 วัน พบว่า ช่วงแรกของการลิขซึ่งนิกเกิด เชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* มีประสิทธิภาพในการลิขซึ่งนิกสูงกว่าเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* เนื่องจากเชื้อ *T. ferrooxidans* สามารถลิขซึ่งนิกเกิดได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยกลไกการลิขซึ่งนิกโดยอ้อม และการถ่ายเทมวลระหว่างเหล็กเฟอร์ริคกับกากตะกอน ช่วงที่สอง เชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* มีประสิทธิภาพการลิขซึ่งนิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งวันที่ 65 ของการทดลอง เชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* มีประสิทธิภาพการลิขซึ่งนิกเกิดสูงกว่าเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* เนื่องจากเชื้อ *T. thiooxidans* สามารถออกซิไดส์ซัลเฟอร์เพื่อสร้างกรดซัลฟิวริกได้เพียงพอ ทำให้ประสิทธิภาพการลิขซึ่งนิกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การตกตะกอนของเหล็กเฟอร์ริกในคอัลมันน์ทำให้เกิดการลิขซึ่งนิกโดยเชื้อ *T. ferrooxidans* น้อยลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อควบคุมค่าพีเอชของสารละลายให้อยู่ในสภาวะที่เป็นกรดเพียงพอจะทำให้การลิขซึ่งนิกเพิ่มขึ้น และในช่วงสุดท้ายเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพการลิขซึ่งนิกเกิดค่อนข้างคงที่



รูปที่ 4.37 ปริมาณโปรตีนในสารละลายที่ไหลผ่านกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในคอลัมน์โดยใช้สารอาหาร 9K medium ผลมเชื้อ *T. ferrooxidans* และสารอาหาร thiomedium ผลมเชื้อ *T. thiooxidans*



รูปที่ 4.38 การลิกซ์นิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ในคอลัมน์ โดยใช้สารอาหาร 9K medium ผลมเชื้อ *T. ferrooxidans* และสารอาหาร thiomedium ผลมเชื้อ *T. thiooxidans* เปรียบเทียบกับสารอาหาร 9K medium และสารอาหาร thiomedium, ตามลำดับ

สำหรับการลิขซึ่งโดยสารอาหาร 9K medium ในช่วงแรกมีการลิขซึ่งอย่างรวดเร็ว จากนั้น การลิขซึ่งจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเพิ่มอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการเติมกรดซัลฟิวริกเพื่อควบคุมค่าพีเอช สำหรับการลิขซึ่งโดยสารอาหาร thiomedium จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการเติมกรดซัลฟิวริกเพื่อควบคุมค่าพีเอชเช่นกัน แต่ควบคุมค่าพีเอชที่ต่ำกว่าทำให้มีการเติมกรดมากกว่า ดังนั้นการลิขซึ่งที่เพิ่มขึ้นจึงมากกว่า

จากการทดลองในวันที่ 150 พบว่าสารอาหาร 9K medium และสารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อ *T. ferrooxidans* สามารถลิขซึ่งนิกเกิลได้ 22,440 มิลลิกรัม/ลิตร (21.22%) และ 34,788 มิลลิกรัม/ลิตร (32.90%) ตามลำดับ สำหรับสารอาหาร thiomedium และสารอาหาร thiomedium ผสมเชื้อ *T. thiooxidans* สามารถลิขซึ่งนิกเกิลได้ 24,000 มิลลิกรัม/ลิตร (22.70%) และ 40,097 มิลลิกรัม/ลิตร (37.92%) ตามลำดับ

การลิขซึ่งนิกเกิลโดยสารอาหาร 9K medium และสารอาหาร thiomedium เป็นกระบวนการลิขซึ่งทางเคมี ส่วนการลิขซึ่งนิกเกิลโดยสารละลายผสมเชื้อแบคทีเรีย จะมีทั้งกระบวนการลิขซึ่งทางเคมีและกระบวนการลิขซึ่งโดยแบคทีเรีย เมื่อพิจารณาผลต่างของปริมาณการลิขซึ่งโดยสารอาหาร 9K medium และสารอาหาร 9K medium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* จะได้ความสามารถในการลิขซึ่งโดยเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ซึ่งมีค่า 12,348 มิลลิกรัม/ลิตร (11.68%) และเมื่อพิจารณาผลต่างของปริมาณการลิขซึ่งโดยสารละลาย thiomedium และสารละลาย thiomedium ผสมเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* จะได้ความสามารถในการลิขซึ่งโดยเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ซึ่งมีค่า 16,097 มิลลิกรัม/ลิตร (15.22%)

การที่เชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* มีประสิทธิภาพในการลิขซึ่งนิกเกิลสูงกว่าเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* เกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อ *T. thiooxidans* สามารถสร้างกรดซัลฟิวริกได้ตลอดเวลา จากการออกซิไดส์ซัลเฟอร์ที่มีอยู่อย่างเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียของเชื้อ *T. thiooxidans* คือ ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตทำให้อัตราการลิขซึ่งนิกเกิลในช่วงแรกช้ากว่าเชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* ซึ่งสามารถออกซิไดส์เหล็กเฟอร์รัสไปเป็นเหล็กเฟอร์ริกได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ข้อเสียของเชื้อ *T. ferrooxidans* คือ การตกตะกอนของอนุภาคเหล็กดำมีปริมาณเหล็กเฟอร์รัสในระบบมากเกินไป ซึ่งมีผลยับยั้งการลิขซึ่งนิกเกิลทำให้ประสิทธิภาพต่ำ นอกจากนี้สีน้ำตาลแดงของเฟอร์ริกอิออนมีผลต่อสารละลายนิกเกิลซัลเฟต

4.6 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการลิขซึ่งนิกเกิดโดยกรดซัลฟิวริกและแบคทีเรีย

การคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการลิขซึ่งนิกเกิดออกจากกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์โดยกรดซัลฟิวริกและเชื้อแบคทีเรียทั้งในระบบขวดเขย่าและคอลัมน์ จะพิจารณาจากราคาของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการลิขซึ่งนิกเกิดเท่านั้น ซึ่งการลิขซึ่งโดยกรดซัลฟิวริกทั้งในระบบขวดเขย่าและคอลัมน์ จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับพลังงานที่ใช้ในกระบวนการลิขซึ่งน้อยกว่าการลิขซึ่งโดยแบคทีเรีย เนื่องจากกรดซัลฟิวริกต้องการระยะเวลาสำหรับการลิขซึ่งน้อยกว่าการลิขซึ่งโดยแบคทีเรีย ซึ่งรายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการลิขซึ่งนิกเกิดแสดงในภาคผนวก ค ตารางที่ ผ-26 ผ-27 ผ-28 และ ผ-29

พิจารณาค่าใช้จ่ายสำหรับการลิขซึ่งนิกเกิดออกจากกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นนิกเกิด 10 กรัม/ลิตร โดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นระหว่าง 0.01-5 นอร์มัล ในระบบขวดเขย่า ตามตารางที่ 4.3 พบว่า การใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 5 นอร์มัล ทำให้เกิดประสิทธิภาพการลิขซึ่ง 100% และเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด คือ 19 บาท/กิโลกรัมกากตะกอน ส่วนการใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้น 1 และ 5 นอร์มัล เป็นการใช้อกรดซัลฟิวริกเกินพอ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป

สำหรับการลิขซึ่งนิกเกิดออกจากกากตะกอน 500 กรัม ที่บรรจุในคอลัมน์ โดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 นอร์มัล ปริมาตร 1 ลิตร พบว่า เสียค่าใช้จ่าย 97 บาท/กิโลกรัมกากตะกอน

ตารางที่ 4.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการลิขซึ่งนิกเกิดออกจากกากตะกอนนิกเกิดไฮดรอกไซด์โดยใช้กรดซัลฟิวริกทั้งในระบบขวดเขย่าและคอลัมน์

วิธีการลิขซึ่ง	ความเข้มข้นกรดซัลฟิวริก (นอร์มัล)	ประสิทธิภาพการลิขซึ่ง (%)	ค่าใช้จ่ายสำหรับการลิขซึ่งนิกเกิด	
			(บาท/กิโลกรัมนิกเกิด)	(บาท/กิโลกรัมกากตะกอน)
ระบบขวดเขย่า	0.01	3.08	957	413
	0.05	14.90	202	87
	0.1	29.80	101	44
	0.15	46.20	63	27
	0.5	100.00	45	19
	1	100.00	90	39
	5	100.00	448	194
คอลัมน์	1	13.56	230	97

พิจารณาการลิวซิงโดยแบคทีเรียพบว่า สารละลายที่ใช้ในการลิวซิงโดยแบคทีเรียในระบบขวดเขย่า คือ สารอาหาร 9K medium และ thiomedium ที่มีสัดส่วนของปริมาณธาตุอาหารแน่นอน ในขณะที่การลิวซิงโดยแบคทีเรียในคออลัมน์มีการแปรค่า ปริมาณเหล็กเฟอร์ริต และปริมาณซัลเฟอร์ที่ใช้ในระบบ อีกทั้งยังมีการเติม 5N H₂SO₄ เพื่อควบคุมค่าพีเอช ดังนั้นการคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการลิวซิงโดยแบคทีเรียในคออลัมน์จึงแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับ N-9K และ N-thio ซึ่งเป็นธาตุอาหารจำเป็นสำหรับเชื้อ *T. ferrooxidans* และ *T. thiooxidans* ตามลำดับ โดยเติมลงในสารละลายสำหรับการลิวซิงทุก 30 วัน
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับปริมาณ FeSO₄·7H₂O ที่เติมในสารละลาย และผงซัลเฟอร์ทั้งที่เติมในสารละลายและผสมในกากตะกอน
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับปริมาณ 5N H₂SO₄

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสำหรับการลิวซิงโดยกรดซัลฟิวริก เชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* และเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ทั้งในระบบขวดเขย่าและคออลัมน์ ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการลิวซิงนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์โดยใช้กรดซัลฟิวริกและแบคทีเรีย

วิธีการทดลอง	ประสิทธิภาพการลิวซิง (%)	ค่าใช้จ่ายสำหรับการลิวซิงนิกเกิล	
		(บาท/กก.นิกเกิล)	(บาท/กก.กากตะกอน)
0.5 N H ₂ SO ₄ ในระบบขวดเขย่า	100.00	45	19
1 N H ₂ SO ₄ ในคออลัมน์	13.56	230	97
<i>T. ferrooxidans</i> ในระบบขวดเขย่า	47.00	229	99
<i>T. ferrooxidans</i> ในคออลัมน์	32.90	411	174
<i>T. thiooxidans</i> ในระบบขวดเขย่า	47.00	370	160
<i>T. thiooxidans</i> ในคออลัมน์	37.92	386	163

- หมายเหตุ 1. ใช้ราคาสารเคมี commercial grade ในการคำนวณค่าใช้จ่าย โดยแสดงรายละเอียดการคำนวณในภาคผนวก ค ตารางที่ ผ-26 ผ-27 ผ-28 และ ผ-29
2. กากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในระบบขวดเขย่ามีนิกเกิล 43.2% และกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในคออลัมน์มีนิกเกิล 42.3%

ค่าใช้จ่ายสำหรับการลิซซิ่งนิกเกิลโดยแบคทีเรียในระบบขวดเขย่า เมื่อมีการเติมกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ที่แปรความเข้มข้นนิกเกิลตั้งแต่ 1-10 กรัม/ลิตร ดังแสดงในตารางที่ ผ-28 พบว่าการลิซซิ่งกากตะกอนที่มีความเข้มข้นนิกเกิลอ่อน 10 กรัม/ลิตร โดยเชื้อ *T. ferrooxidans* ที่ผ่านการปรับสภาพ เสียค่าใช้จ่าย 99 บาท/กิโลกรัมกากตะกอน และการลิซซิ่งโดยเชื้อ *T. thiooxidans* ที่ผ่านการปรับสภาพ เสียค่าใช้จ่าย 160 บาท/กิโลกรัมกากตะกอน เมื่อเปรียบเทียบการลิซซิ่งด้วยกรดซัลฟิวริกและแบคทีเรียทั้งสองชนิดในระบบขวดเขย่า พบว่าเชื้อ *T. ferrooxidans* และเชื้อ *T. thiooxidans* เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ลิซซิ่งด้วยกรดซัลฟิวริก 5 และ 8 เท่า ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายสำหรับการลิซซิ่งนิกเกิลในคอลัมน์โดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่ผ่านการปรับสภาพ มีการแปรค่าปริมาณเหล็กเฟอร์รัส และ ปริมาณซัลเฟอร์ ในระบบ อีกทั้งการควบคุมค่าพีเอชด้วยกรดซัลฟิวริกมีผลต่อประสิทธิภาพและค่าใช้จ่าย ดังแสดงในตารางที่ ผ-29 พบว่า การลิซซิ่งโดยเชื้อ *T. ferrooxidans* เสียค่าใช้จ่าย 174 บาท/กิโลกรัมกากตะกอน และการลิซซิ่งโดยเชื้อ *T. thiooxidans* เสียค่าใช้จ่าย 163 บาท/กิโลกรัมกากตะกอน เมื่อเปรียบเทียบการลิซซิ่งด้วยกรดซัลฟิวริกและแบคทีเรียทั้งสองชนิดในคอลัมน์ พบว่าเชื้อ *T. ferrooxidans* และเชื้อ *T. thiooxidans* มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการลิซซิ่งด้วยกรดซัลฟิวริกประมาณ 2 เท่า

จากการศึกษาของขวัญเรือน (2540) พบว่า การลิซซิ่งนิกเกิลออกจากกากตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์โดยกรดซัลฟิวริก เชื้อแบคทีเรีย *T. ferrooxidans* และเชื้อแบคทีเรีย *T. thiooxidans* ในระบบขวดเขย่า มีค่าใช้จ่าย 100 980 2,250 บาท/กิโลกรัมกากตะกอน ตามลำดับ เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายจากราคาสารเคมีชนิด Lab grade

ปริมาณกากตะกอนที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้มีประมาณ 4 ตัน/เดือน ซึ่งถูกกำจัดโดยศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมแถมดำ เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 3 บาท/กิโลกรัมกากตะกอน (แสดงในตารางที่ ผ-30 ภาคผนวก ค) ในขณะที่กระบวนการลิซซิ่งนิกเกิล เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 19 บาท/กิโลกรัมกากตะกอน (แสดงในตารางที่ 4.4) แต่อย่างไรก็ตามการลิซซิ่งกากตะกอน 1 กิโลกรัม จะได้นิกเกิลกลับมาใช้ใหม่ 0.43 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 95 บาท ทำให้การลิซซิ่งนิกเกิลโดยกรดซัลฟิวริกทั้งในระบบขวดเขย่าและคอลัมน์ และการลิซซิ่งนิกเกิลโดยเชื้อ *T. ferrooxidans* ในระบบขวดเขย่า มีคุ้มค่าสำหรับการลดต้นทุนการผลิต