


บทที่ 4

ผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการชะละลายโปรตีนจากถั่วเขียวอย่างธรรมชาติโดยใช้สารลดแรงตึงผิวภายใต้ความดัน การดำเนินงานแบ่งวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การสร้างกราฟมาตรฐาน และ% recovery สำหรับเปรียบเทียบหาปริมาณโปรตีน (2) วิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนเริ่มต้นในถั่วเขียวที่ใช้เป็นตัวอย่งในงานวิจัยและ(3) ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ความเป็นกรด-เบสของสารที่ใช้ในการชะละลาย ค่าแรงตึงผิวของสารที่ใช้ในการชะละลาย ความดันที่ใช้ในการชะละลาย และความสามารถของการชะละลายในขั้นตอน pre - curing leaching post - curing leaching pre+post - curing leaching ที่มีต่อการชะละลายโปรตีนออกจากถั่วเขียวอย่างธรรมชาติ

1 การสร้างกราฟมาตรฐาน และ% Recovery สำหรับเปรียบเทียบหาปริมาณโปรตีน

1.1 กราฟมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาปริมาณโปรตีน



รูปที่ 4.1 กราฟมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาปริมาณโปรตีน

1.2 ค่า % recovery ของวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ในถุงมือยาง

| ค่าการดูดกลืนแสง absorbance | ความเข้มข้น เทียบจากกราฟ (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) | ความเข้มข้นเริ่มต้น จาก stock solution (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) | % recovery |
|--------------------------------|--|--|------------|
| 0.160 | 9.47 | 10 | 94.68 |
| 0.134 | 7.62 | 10 | 76.24 |
| 0.250 | 15.81 | 20 | 79.26 |
| 0.265 | 16.92 | 20 | 84.57 |
| 0.326 | 21.24 | 30 | 70.80 |
| 0.343 | 22.45 | 30 | 74.82 |
| 0.485 | 32.52 | 40 | 81.29 |
| 0.511 | 34.36 | 40 | 85.90 |
| 0.598 | 40.53 | 50 | 81.06 |
| 0.601 | 40.75 | 50 | 81.49 |
| | | ค่าเฉลี่ย | 81.01 |

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ปริมาณโปรตีนเริ่มต้นในถุงมือยางที่ใช้เป็นตัวอย่างในงานวิจัย

หาปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้เริ่มต้นในตัวอย่างถุงมือยางจำนวน 5 ซ้างได้ดังนี้

น้ำหนักซ้างที่ 1 = 1.4462 กรัม

น้ำหนักซ้างที่ 2 = 1.4313 กรัม

น้ำหนักซ้างที่ 3 = 1.3929 กรัม

น้ำหนักซ้างที่ 4 = 1.3306 กรัม

น้ำหนักซ้างที่ 5 = 1.3974 กรัม

| ตัวอย่าง | ความเข้มข้นจากกราฟ มาตรฐาน(ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) | ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ (ไมโครกรัม/กรัมถุงมือยาง) |
|----------|--|---|
| 1 | 42.06 | 1163 |
| 2 | 41.09 | 1235 |
| 3 | 43.91 | 1260 |
| 4 | 46.81 | 1407 |
| 5 | 45.89 | 1313 |
| | ค่าเฉลี่ย | 1276 |

ปริมาณโปรตีนปรับแก้ด้วย % recovery = 1575 ไมโครกรัม/กรัมถุงมือยาง

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 การศึกษามลของตัวแปร


3.1 ผลของความเป็นกรด-เบสต่อการชะละลายโปรตีนจากถั่วอย่างธรรมชาติ

สารละลายที่ใช้ในศึกษาได้แก่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH), สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH), สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และสารละลายกรดซัลฟูริก (H_2SO_4) ที่ค่าความเป็นกรด-เบสต่างๆกัน

3.1.1 ผลของความเป็นเบสต่อการชะละลายโปรตีนในถั่วอย่างธรรมชาติ ณ อุณหภูมิห้อง

การชะละลายโปรตีนจากถั่วอย่างธรรมชาติด้วยสารละลายเบส (NaOH และ KOH) เมื่อนำถั่วอย่างผ่านการชะละลายที่ภาวะความเป็นเบสต่างๆกัน จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ในถั่วอย่างธรรมชาติ แสดงได้ดังรูปที่ 4.2

ปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ในถั่วอย่างลดลงไปกับ pH ที่เพิ่มขึ้น โดยที่สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ลดปริมาณโปรตีนได้มากกว่า




รูปที่ 4.2 ปริมาณโปรตีนที่เหลือในถั่วอย่างหลังผ่านการชะละลายด้วยเบส (NaOH และ KOH) โดยแปร pH ของน้ำชะละลาย ณ อุณหภูมิห้อง

พบว่าในภาวะการชะละลายโปรตีนด้วยสารละลายเบสที่ค่า pH สูง จะมีปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ในถั่วอย่างธรรมชาติลดลง

3.1.2 ผลของความเป็นกรดต่อการชะละลายโปรตีนในถุงมือยางธรรมชาติ ณ อุณหภูมิห้อง

การชะละลายโปรตีนจากถุงมือยางธรรมชาติด้วยสารละลายกรด (HCl และ H_2SO_4) เมื่อนำถุงมือยางที่ผ่านการชะละลายที่ค่า pH ต่างๆ กัน จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ในถุงมือยางธรรมชาติ แสดงได้ดังรูปที่ 4.3


การชะละลายกับสารละลายกรดจะลดปริมาณโปรตีนในถุงมือยางได้มากขึ้นเมื่อ pH ลดต่ำลง และกรดเกลือจะชะละลายโปรตีนได้มากกว่ากรดกำมะถัน



รูปที่ 4.3 ปริมาณโปรตีนที่เหลือในถุงมือยางหลังจากการชะละลายด้วยกรด (HCl และ H_2SO_4) โดยแปร pH ของน้ำชะละลาย ณ อุณหภูมิห้อง

พบว่าในภาวะการชะละลายโปรตีนด้วยสารละลายกรดที่ pH ต่ำ จะมีปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ในถุงมือยางธรรมชาติน้อยลง

1.3.2 ผลของค่าแรงตึงผิวต่อการชะละลายโปรตีนจากถุงมือยางธรรมชาติ ณ อุณหภูมิห้อง สารลดแรงตึงผิว (surfactant) ที่ทำการศึกษามี 3 ชนิด คือ sodium dodecyl sulphate (SDS) เป็นสารลดแรงตึงผิวประเภทแอนไอออนิก, cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) เป็นสารลดแรงตึงผิวประเภทแคทไอออนิก และ nonylphenol ethoxylate (TERIC N₁₀) เป็นสารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก เมื่อทำการชะละลายโปรตีนจากถุงมือยางธรรมชาติ ด้วยที่ค่าแรงตึงผิวต่างกัน จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ในถุงมือยางธรรมชาติ แสดงได้ดังรูปที่ 4.4




รูปที่ 4.4 ปริมาณโปรตีนที่เหลือในถุงมือยางหลังจากผ่านการชะละลายด้วยสารละลายลดแรงตึงผิว (SDS, CTAB และ TERIC N₁₀) โดยแปรค่าแรงตึงผิวของน้ำชะละลาย ณ อุณหภูมิห้อง

พบว่าเมื่อใช้สารละลายที่มีค่าแรงตึงผิวต่ำในการชะละลายโปรตีนจากถุงมือยาง ปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ในถุงมือยางธรรมชาติจะน้อยกว่าการชะละลายโปรตีนจากถุงมือยางโดยใช้สารละลายที่มีค่าแรงตึงผิวสูง

1.3.3 ผลของความดันต่อการชะละลายโปรตีนจากถั่วเขียวอย่างธรรมชาติ ณ อุณหภูมิห้อง

ทำการทดลองการชะละลายโดยน้ำและสารละลาย SDS (ค่าแรงตึงผิว 32 ไดน์/เซนติเมตร) ที่ความดันแกจ 0, 10, 20, 30 และ 40 บาร์ ในภาวะที่มีการกวนความเร็วรอบ 225 รอบ/นาที และไม่มีกวน ผลของการทดลองแสดงเป็นปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ ดังในรูปที่ 4.5




รูปที่ 4.5 ปริมาณโปรตีนที่เหลือในถั่วเขียวหลังจากผ่านการชะละลายด้วยสารละลาย SDS (ค่าแรงตึงผิว 32 ไดน์/เซนติเมตร) และน้ำกลั่น โดยแปรค่าความดันกรณีมีการกวนและไม่มีกวน

พบว่ากรณีที่มีการกวน เมื่อความดันสูงขึ้นปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ในถั่วเขียวอย่างธรรมชาติจะมีค่าลดลงมากขึ้นด้วย แสดงให้เห็นว่าการชะละลายโปรตีนจากถั่วเขียวอย่างธรรมชาติที่ความดันสูงจะมีประสิทธิภาพดีกว่าการชะละลายที่ความดันต่ำ ในกรณีที่ทำการทดลองชะละลายโปรตีนจากถั่วเขียวอย่างธรรมชาติโดยไม่มีการกวนนั้น พบว่าทุกๆความดันจะมีปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ในถั่วเขียวอย่างธรรมชาติไม่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าในกรณีที่ไม่มีกวน

กวนขณะที่เพิ่มความดันนั้นการเป็ยกผิวของสารละลายไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร แต่ถ้ามีการกวนให้ผิวระดับตัวการเป็ยกผิวจะเพิ่มขึ้น

1.3.4 การทดลองชะละลายโปรตีนออกจากถุงมือยางธรรมชาติในขั้นตอน pre - curing leaching post - curing leaching และ pre+post - curing leaching

เมื่อทำการทดลองเปรียบเทียบการชะละลายโปรตีนจากถุงมือยางธรรมชาติโดยใช้ SDS (ค่าแรงดึงผิว 32 ไนน์/เซนติเมตร) ในขั้นตอน pre - curing leaching , post - curing leaching pre+post - curing leaching และการชะละลายด้วยน้ำในขั้นตอน pre+post - curing leaching จากนั้นวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนที่เหลืออยู่ในถุงมือยางธรรมชาติ ได้ผลดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 ปริมาณโปรตีนที่เหลือในถุงมือยางหลังผ่านการชะละลายขั้นตอน pre - curing leaching ,post - curing leaching และpre+post - curing leaching ด้วยสารละลายลดแรงดึงผิว SDS (ค่าแรงดึงผิว 32 ไนน์/เซนติเมตร) และการชะละลายด้วยน้ำในขั้นตอน pre+post - curing leaching

พบว่าปริมาณโปรตีนที่เหลือจากขั้นตอน pre+post - curing leaching จะน้อยกว่า ขั้นตอน post - curing leaching และpre - curing leaching เพียงอย่างเดียว สามารถแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการชะละลายโปรตีนจากถุงมือยางในขั้นตอน pre+post - curing leaching สูงกว่าการชะละลายในขั้นตอน post - curing leaching และpre - curing leaching ตามลำดับ