



## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงค้ำข้างของผนังคอนกรีตกลวงสำเร็จรูป ซึ่งมีสัดส่วนความยาวต่อความสูงของผนังอยู่ระหว่าง 0.6-1.4 ด้วยการวิเคราะห์และทดสอบผนังขนาดเท่าของจริง ภายใต้จำนวนตัวอย่างและขอบข่ายที่ทดสอบในการวิจัยนี้ อาจสรุปผลการศึกษาดังนี้

1. พฤติกรรมการโก่งตัวของผนัง มีลักษณะเป็นเส้นตรงเมื่อเขียนเทียบกับน้ำหนักบรรทุกจากเริ่มแรกจนถึงขั้นวิบัติ และการวิบัติจะเป็นแบบกะทันหัน ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าจากการเฉือนผ่านแนวปูนก่อก่อเชื่อมระหว่างแผ่น ชี้บ่งว่ากำลังของผนังคอนกรีตกลวงสำเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับกำลังของปูนก่อก่อ สัดส่วนความยาวต่อความสูงของผนัง และมีมือในการอัดปูนทราย จากผลการทดสอบพบว่า กำลังต่ำสุดจากผนังทดสอบ 4 แแผงมีค่าต่อหน่วยความยาวประมาณ 6 คันท่อ เมตร

2. การวิเคราะห์ด้วยไฟไนท์เอเลเมนต์ให้พฤติกรรมการโก่งตัวและค่าความเครียดสอดคล้องกับผลการทดลอง โดยให้ค่าความเครียดสูงสุดในแนวทแยงมุมมีค่าเพียง 0.00017 อย่างไม่กี่ค่า ค่าการโก่งตัวและค่าความเครียดจะสูงกว่าผลการวิเคราะห์ประมาณ 10-30 % และ 15-40 % ตามลำดับ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก กำลังของวัสดุที่ใช้ในกำแพงกับกำลังที่ได้จากการทดสอบนั้นมาจากการผสมคนละครั้ง

3. การคำนวณหากำลังของผนังทดสอบอาจใช้สูตรประมาณกำลังอย่างง่าย ในเทอมของกำลังปูนก่อก่อ สัดส่วนความยาวต่อความสูงของผนัง และขนาดของผนังดังสมการที่ (4.9) คือ

$$P_h = C \frac{3.48 \sqrt{f'_c} L_t \left(\frac{L}{H}\right)}{6\left(\frac{L}{H}\right) - 1} \quad (5.1)$$

เมื่อ	$C$	=	สัมประสิทธิ์ลดกำลัง	
	$f'_C$	=	กำลังอัดประลัยของปูนก่อ	กก/ซม <sup>2</sup>
	$L$	=	ความยาวของผนัง	ซม
	$P_h$	=	กำลังรับแรงในแนวราบของผนัง	
	$t$	=	ความหนาของรอยค้ำ	ซม
	$\frac{L}{H}$	=	สัดส่วนความยาวต่อความสูงของผนัง	

4. การโก่งตัวสูงสุดของผนังเนื่องจากแรงดันข้างอาจประมาณได้ โดยใช้สูตร เอ็มไพริคัลจากผลการทดสอบ ในรูปของกำลังสูงสุด สัดส่วนความยาวต่อความสูงและขนาดความหนาของผนัง ดังแสดงในสมการที่ (4.17) คือ

$$\Delta_h = \frac{P_h}{(0.09 \frac{L}{H} + 0.094) Et} \quad (5.2)$$

เมื่อ	$\Delta_h$	=	ค่าการโก่งตัวในแนวราบสูงสุดของผนัง	ซม
	$E$	=	ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต	$2.87 \cdot 10^5$ กก/ซม <sup>2</sup>
	$t$	=	ความหนาของหน้าค้ำรวม	10 ซม
	$\frac{L}{H}$	=	สัดส่วนความยาวต่อความสูงของผนัง	

5. ผลการทดสอบกำลังของผนังคอนกรีตกลวงสำเร็จรูป ในงานวิจัยนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการประมาณด้วยสูตรของ Benjamin และ William<sup>(9)</sup> ซึ่งพิจารณากำลังจากแรงกดทับและการยึดหน่วงระหว่างแผ่น และใช้ตัวคูณลดกำลังจากคุณภาพฝีมือจะให้ค่าแตกต่างกันถึง 25 % ทั้งทางบวกและลบ และเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรของ Turnsek และ Cacavic<sup>(16)</sup> ซึ่งพิจารณากำลังของผนังในเทอมกำลังดึงของปูนก่อ สัดส่วนความยาวต่อความสูงของผนังและ

ขนาดของผนัง ผลการคำนวณให้ค่าสูงกว่าผลการทดสอบประมาณ 1.16-1.77 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรของ เอนก<sup>(1)</sup> ซึ่งพิจารณาในเทอมกำลังดึงของปูนก่อ แฟคเตอร์ K1, K2 ซึ่งเป็นค่าแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยแรงต่าง ๆ ที่กลางผนังและขนาดของผนัง ผลการคำนวณให้ค่าสูงกว่าผลการทดสอบประมาณ 1.70-3.2 เท่า ทั้งนี้เพราะสูตรของ Turnsek กับเพื่อนสูตรของ เอนกและรวมถึงสูตรที่เสนอในรายงานนี้ในสมการที่ (4.15) ได้ยึดหลักการพื้นฐานที่ว่าผนังจะวิบัติด้วยหน่วยแรงดึงหลัก เมื่อถูกนำมาใช้กับผนังคอนกรีตกลวงสำเร็จรูป ซึ่งพฤติกรรม การวิบัติจะถูกบังคับไว้แล้วที่บริเวณรอยต่อ ดังนั้นการประมาณกำลังของสูตรเหล่านั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับผนังคอนกรีตกลวงสำเร็จรูป

6. การวิเคราะห์หากำลังโค้งเดาะของผนังทดสอบ ทั้งในแนวตั้ง แนวนราบและแนวทะแยงด้วยทฤษฎีของ Euler พบว่าการโค้งเดาะในแนวทะแยงมุมให้ค่าหน่วยแรงวิกฤติค่าสูงสุดยังคงสูงกว่าหน่วยแรงอัดในผนังทดสอบขณะที่วิบัติ ดังนั้นการวิบัติของผนังจะเกิดจากค่าหน่วยแรงภายในถึงพิสัย ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะวิบัติ (Mode of Failure) ทุกประการและไม่มีผลจากการโค้งเดาะแต่อย่างใด

ศูนย์วิทยพัชกร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย