

## บทที่ 6

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลการวิจัย

- 6.1.1 อัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์ที่เหมาะสม ในการทำการบำบัดโดยวิธีการทำเสถียรและการทำก้อนแข็ง ของตัวอย่างที่ป่นเปื้อนด้วยตะกั่ว คือค่า 2.0 (ที่อายุตัวอย่าง 28 วัน) แต่หากต้องการที่จะรีบใช้งานพื้นที่นั้น ก็ควรเลือกอัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์ที่ 1.0 (ที่อายุตัวอย่าง 7 วัน) ส่วน อัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์ที่เหมาะสม ในการบำบัด ตัวอย่างที่ป่นเปื้อนด้วยเบนซีน คือค่า 1.5 (ที่อายุตัวอย่าง 28 วัน) ซึ่งเมื่อสามารถ ใช้ค่าที่อายุ 7 วันได้ เพราะกำลังรับแรงอัดของตัวอย่าง มีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน แต่หากจะพิจารณาแต่เฉพาะความหนาแน่น และความเข้มข้นของสารปนเปื้อน ในน้ำจะตัวอย่างแล้ว ที่ทุกอัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์สามารถบำบัดตัวอย่างให้มีค่า ต่ำกว่ามาตรฐานได้ แต่ทั้งนี้อัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์ที่เหมาะสม ก็ยังขึ้นอยู่กับ จุดประสงค์อื่นๆนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น
- 6.1.2 ปูนชีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีความสามารถในการทำเสถียรและการทำก้อนแข็ง กับ ทรายที่มีการปนเปื้อนของตะกั่วได้มาก จะเห็นได้จากการกำลังรับแรงอัดที่มีค่า ค่อนข้างสูง (โดยทั่วไปกำลังรับแรงอัดสูงสุดของดินชีเมนต์ มีค่าประมาณ 10 กก./ซม.<sup>2</sup>) เป็นเพาะอัตราการเกิดปฏิกิริยาไออกเรชั่นมีค่าสูง ผิดกับทรายที่มี การปนเปื้อนของเบนซีน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้มีค่าต่ำกว่าตัวอย่างทรายที่มี การปนเปื้อนของตะกั่วมาก เป็นเพาะอัตราการเกิดปฏิกิริยาไออกเรชั่นมีค่าต่ำ เพาะสารจำพวกสารอินทรีย์จะรบกวนการเกิดปฏิกิริยาไออกเรชั่น ซึ่งในที่นี้คือ เบนซีน แสดงให้เห็นว่าปูนชีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีความสามารถที่จะนำมาใช้ใน การบำบัดโดยวิธีการทำเสถียรและการทำก้อนแข็ง ของตัวอย่างที่ป่นเปื้อนด้วย สารอินทรีย์ เช่นสารจำพวกโลหะหนัก แต่ไม่เหมาะสมนักที่จะนำมาใช้ใน การบำบัดของตัวอย่างที่ป่นเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ เนื่องจากถ้าหากต้องการให้ได้ ค่าของกระบวนการที่ได้ตามมาตรฐาน จะต้องใช้ปูนชีเมนต์ในปริมาณที่สูงกว่าค่าที่ ใช้ในการทำวิจัย หรือจำเป็นที่จะต้องใช้สารอื่นผสมเพิ่มไปด้วย เป็นการสิ้นเปลือง จนเกินไป

- 6.1.3 จากคุณสมบัติทางกายภาพของเบนซีนน้ำเป็นสารที่มีความดันไอ 76 มม. proto ที่ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความสามารถในการระเหยสูงมาก ทำให้มีโอกาสที่เบนซีนน้ำจะมีการระเหยไปบ้าง ในขั้นตอนของการผสมเบนซีนกับทราย ทำให้ความเข้มข้นของเบนซีนในทรายมีค่าลดลงจากค่าเดิม (340 mg./kg.) ซึ่งต่างจากตัวอย่างที่ป่นเป็นด้วยตะกั่วที่มีความเข้มข้นคงที่ อาจจะทำให้เบนซีนระเหยไปกับอากาศจนหมด แต่จากการทดลอง ความเข้มข้นของเบนซีน ในน้ำ จะตัวอย่าง ไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่าเบนซีนไม่ได้ระเหยไปกับอากาศ จนหมด ขณะนี้การสรุปผลจากตัวอย่างที่ป่นเป็นเบนซีน ถึงแม้จะไม่ขัดเจนเท่าสรุปผลจากตัวอย่างที่ป่นเป็นตะกั่ว แต่ก็พอที่จะใช้เป็นแนวทางในการดูความเป็นไปได้และความสามารถของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในการบำบัดความปนเปื้อนจากสารอินทรีย์
- 6.1.4 การเปรียบเทียบราคาของการบำบัดแบบทำในพื้นที่ (In-Situ Remediation) กับการทำบัดแบบนำออกพื้นที่ (Ex-Situ Remediation) จากราคาน้ำที่แสดงอยู่ในหัวข้อที่ 5.3.4 นั้น ค่าใช้จ่ายในการบำบัดแบบทำในพื้นที่ ประมาณ 2,160 บาท ต่อдин 1 m.<sup>3</sup> และค่าใช้จ่ายในการบำบัดแบบนำออกพื้นที่ ประมาณ 5,632 บาท ต่อдин 1 m.<sup>3</sup> แสดงให้เห็นว่าราคาของการบำบัดแบบทำในพื้นที่นั้นจะมีค่าต่ำกว่า ราคากาหนดแบบนำออกพื้นที่ เพราะการทำบัดแบบทำในพื้นที่จะไม่มีค่าชุดดิน ค่าฝัง และค่าขนส่ง จะมีก็แต่ค่าขนย้ายเครื่องมือที่จะไม่มีในการบำบัดแบบนำออกพื้นที่ แต่ค่าขนย้ายเครื่องมือ ก็ควรที่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าขนส่งดิน ปนเปื้อนแน่นอน

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

- 6.2.1 ในการนำผลจากการวิจัยนี้ ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนจริงนั้น สามารถที่จะทำได้ โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบ เช่น ชนิดของของเสียขันตรายที่ป่นเป็น ปริมาณความเข้มข้น ลักษณะของของเสีย อันตราย ลักษณะของพื้นที่ที่ถูกปนเปื้อน สภาพทางกายภาพ ระดับน้ำใต้ดิน ลักษณะของดินที่ถูกปนเปื้อน และรวมถึงการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อน ทำได้โดย การเจาะสำรวจหลุมตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์ และนำปัจจัยต่างๆ มาทำการทดลองแบบนำร่อง เพื่อที่จะสามารถกำหนดปริมาณของสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสาน และกำหนดรูปแบบในการทำงานในสนาม เช่น ต้องดูถึงองค์ประกอบที่

มีผลต่อขนาดของ Jet Grouted Column ทั้งในส่วนของอัตราการหมุนของหัวฉีด อัตราการยกก้านเจาะ แรงดันน้ำปูนที่ใช้ ระบบการทำเจ็ตเกร็ตติ้ง ว่าเป็นแบบท่อ เดียว ท่อคู่ หรือแบบสามท่อ และระยะต่างๆในสนาม ไม่ว่าจะเป็นระยะห่างของ ศูนย์กลาง Jet Grouted Column ระยะทابของ Jet Grouted Column เป็นต้น ซึ่งการทำงานในสนาม ความรู้ในการปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเจ็ตเกร็ตติ้ง เพื่อให้ได้การบำบัดที่มีประสิทธิภาพ

- 6.2.2 ในการประยุกต์เอกสารที่ได้จากการวิจัยในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนจริง โดยการใช้ วิธีการ scale up นั้น ไม่ควรที่จะกระทำอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพของพื้นที่ต่างๆ มี ความแตกต่างกัน แม้จะเป็นดินชนิดเดียวกันก็อาจจะมีลักษณะทางกายภาพอื่นที่ แตกต่างกัน รวมไปถึงวิธีการทำงานก็จะให้ผลการบำบัดที่แตกต่าง ฉะนั้นควรที่ จะทำการตรวจสอบปัจจัยต่างๆตามข้อที่ 6.2.1 เพาะการบำบัดที่ไม่มี ประสิทธิภาพนั้น ไม่เป็นผลดีทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และด้านค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า
- 6.2.3 ในการวิจัยลำดับต่อๆไปจากการวิจัยครั้งนี้ ควรจะเป็นการปฏิบัติการในพื้นที่ที่มี การปนเปื้อนจริง หรืออาจจะทดลองใช้วิธีอื่นในการบำบัดแบบทำในพื้นที่ เพื่อ เพิ่มทางเลือกในการบำบัดของเสียอันตรายต่อไป
- 6.2.4 การที่จะบำบัดของเสียอันตรายจำพวกสารอินทรีย์ โดยวิธีการทำเสียรและ การ ทำก้อนแข็งด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นั้น ไม่ค่อยจะเหมาะสมนัก แต่หากว่าใน พื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของของเสียอันตรายจำพวกสารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นน้อย ปะปนอยู่กับของเสียอันตรายจำพวกสารอินทรีย์ ก็สามารถใช้ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ในการบำบัดได้ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อกำลังรับแรงอัดมากนัก แต่ ถ้าหากว่าในพื้นที่มีการปนเปื้อนของเสียอันตราย จำพวกสารอินทรีย์ที่มีความ เข้มข้นมาก ก็ไม่ควรที่จะใช้วิธีการทำบำบัดด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเลือกใช้ วิธีการบำบัดวิธีอื่นที่มีความเหมาะสมกว่า เช่นหากมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ ก็ควรใช้วิธี Soil Vapor Extraction จะมีความเหมาะสมกว่า