

การทำเสื่ียรและการทำก้อนแข็งดินที่ป่นเปี้ยนในพื้นที่ด้วยวิธีเจ็ตเกร็งดิ้ง

นายณัฐรินทร์ เลิศศรีมงคล

# ศูนย์วิทยทรัพยากร อพัฒกรรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาชีวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2547

ISBN 974-17-6722-6

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IN-SITU STABILIZATION AND SOLIDIFICATION OF CONTAMINATED SOIL  
BY JET GROUTING TECHNIQUE

Mr. Nuttarin Lertsrimongkol

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
อุปโภคภัณฑ์มหาวิทยาลัย  
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering in Environmental Engineering

Department of Environmental Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2004

ISBN 974-17-6722-6

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การทำเสียงและการทำก้อนแข็งดินที่ป่นเปื้อนในพื้นที่ด้วยวิธี  
เจ็ทเกร้าติ้ง

โดย

นายณัฐรินทร์ เลิศศรีเมืองคล

สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. มนัสกร ราชากริกจ

คณะกรรมการค่าสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น<sup>๑</sup>  
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ลาวณย์ศิริ)

คณะกรรมการสอบบัณฑิต

 ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธา ขາວເໜີຣ)

 อาจารย์ที่ปรึกษา  
(อาจารย์ ดร. มนัสกร ราชากริกจ)

 กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. พิเศษ ศรีสิทธิ์)

 กรรมการ  
(อาจารย์ ดร. พิชญ รัชภูววงศ์)

ณัฐรินทร์ เลิศศรีวงศ์ : การทำเสถียรและการทำก้อนแข็งดินที่ปืนเปื้อนในพื้นที่ด้วยวิธีเจ็ตกรูตติ้ง. (IN-SITU STABILIZATION AND SOLIDIFICATION OF CONTAMINATED SOIL BY JET GROUTING TECHNIQUE) อ. ทีปรึกษา : อาจารย์ ดร. มนัสกร ราชากรุจิ, 91 หน้า. ISBN 974-17-6722-6.

การวิจัยนี้ได้ทำการความเป็นไปได้ ในการทำการบำบัดดินที่ปืนเปื้อนด้วยของเสียอันตราย โดยวิธีการทำเสถียรและการทำก้อนแข็ง โดยดินที่ปืนเปื้อนจะพบได้หลายแห่ง เช่น ตามเหมืองชีดต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการน้ำมัน และอู่ซ่อมรถเป็นต้น โดยจะทำการบำบัดแบบทำในพื้นที่ (In-Situ Stabilization and Solidification) โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นสารที่ใช้ในการประสาน (Binder) เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ให้ผลิตภัณฑ์มีกำลังรับแรงอัดสูง ทนทานต่อการชชะล้าย และช่วยปรับปรุงกำลังรับแรงอัดของดินในทางวิศวกรรม โดยจะทำการศึกษาอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสม เปรียบเทียบประสิทธิภาพของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในการทำเสถียรและการทำก้อนแข็งกับดินที่มีการปนเปื้อนของตะกั่ว และเบนซีนในน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว และเปรียบเทียบราคาของการบำบัดแบบทำในพื้นที่ กับการบำบัดแบบนำออกพื้นที่ (Ex-Situ Remediation)

จากการทดลองพบว่า กำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วันของตัวอย่าง มีเพียงตัวอย่าง 1.0L (4.39 กก./ซม.<sup>2</sup>) เท่านั้นที่มีกำลังรับแรงอัดสูงกว่ามาตรฐานที่ 3.5 กก./ซม.<sup>2</sup> กำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันของตัวอย่าง มีเพียงตัวอย่าง 2.0B (2.56 กก./ซม.<sup>2</sup>) เท่านั้นที่มีกำลังรับแรงอัดต่ำกว่ามาตรฐาน ความหนาแน่นของตัวอย่างทุกตัวอย่างที่อายุ 7 วัน และที่ 28 วันนั้นมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่ 1.15 ตัน/m.<sup>3</sup> ความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในน้ำจะตัวอย่างทุกตัวอย่างที่ 7 วัน และที่ 28 วันนั้นมีความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในน้ำจะต่ำกว่ามาตรฐานทั้งที่ต่ำกว่า ไม่เกิน 5 มก./ล. และเบนซีนไม่เกิน 0.5 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๐ และค่าใช้จ่ายในการบำบัดแบบทำในพื้นที่ นั้นต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการบำบัดแบบนำออกพื้นที่

ภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
ปีการศึกษา ๒๕๔๗

ลายมือชื่อนักศิษย์.....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

# # 4570315821 : MAJOR Environmental Engineering

KEY WORD: Stabilization and Solidification / Contaminated Soil / In-Situ Remediation / Soil Cement / Jet Grouting

NUTTARIN LERTSRIMONGKOL: IN-SITU STABILIZATION AND SOLIDIFICATION OF CONTAMINATED SOIL BY JET GROUTING TECHNIQUE. THESIS ADVISOR: MANASKORN RACHAKORNKIJ, Ph.D., 91 pp. ISBN 974-17-6722-6.

This research was aimed to investigate the possibility of In-situ Stabilization and Solidification treatment using jet grouting technique to remedy soils contaminated with lead and benzene in used lubricating oil at several sites for example, mines, factories, gas stations and garages. Field tests were carried out using Portland cement as a binding agent. Several water-to-cement ratios were evaluated to ensure compatibility with jet grouting equipment. Performance was evaluated via curing time studies versus strength and leachability.

The results showed that unconfined compressive strengths (UCS) at 7 days of curing of soil cement sample containing lead with water-to-cement ratio of 1.0 was higher ( $4.39 \text{ kg/cm}^2$ ) than what is required by the sixth notification of Ministry of Industry B.E. 2540 (1997) at  $3.50 \text{ kg/cm}^2$ . However, the soil cement sample containing benzene with water-to-cement ratio of 2.0 failed to meet the standards ( $2.56 \text{ kg/cm}^2$ ). The densities of all samples were more than the standards at  $1.15 \text{ ton/m}^3$ .<sup>3</sup> The results of leachable concentrations of all samples were less than the standards of 5 mg/l for lead and 0.5 mg/l for benzene. Cost of in-situ remediation was found to be more economical than that of ex-situ remediation.

## ศูนย์วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department Environmental Engineering Student's Signature.....  
 Field of study Environmental Engineering Advisor's Signature.....  
 Academic year 2004

## กิตติกรรมประกาศ

**ผู้เขียนขอขอบพระคุณคุณแม่ หนุย และ นอด ที่ให้ความรัก ส่งเสริม สนับสนุนทุกอย่าง  
และเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุด**

**ขอขอบพระคุณ อาจารย์พีร์กษา อ.ดร. มนัสกร ราชากวิจ ที่กรุณาให้ความรู้  
คำปรึกษา คำอธิบาย และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้เขียนมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณอาจารย์  
กรรมการสอบทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้ คำชี้แนะ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัย**

**ขอขอบพระคุณ พี่กรองธรรม ผลพิจิตร ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย  
คุณกฤษฎา ดังโภสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่เอื้อเฟื้อชุด  
อุปกรณ์การทำเจ็ตเกรว์ติ้ง ขอขอบคุณ ทีมงาน บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด ไม่ว่าจะ  
เป็นคุณอำนวยศักดิ์ ที่ช่วยให้ความรู้ และคุณอนงค์ ที่ช่วยในงานสนาม ขอขอบคุณ  
คุณนิสิต สุจิรัตนวิมล และ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ชัพพลาย จำกัด ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ทำการทดลอง  
ในสนาม และขอขอบคุณ บริษัท เท็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่เอื้อเฟื้อ ระบบออกเก็บตัวอย่าง และ  
ช่วยทดสอบค่ากำลังรับแรงอัด**

**และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านของผู้เขียน ที่อบรมสั่งสอนและให้ความรู้มากมาย  
ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ที่เคยให้ความช่วยเหลือ และเอาใจช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้  
สำเร็จลุล่วงด้วยดี**

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๑
กิตติกรรมประกาศ.....	๑
สารบัญ.....	๒
สารบัญตาราง.....	๓
สารบัญรูปภาพ.....	๔
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ชื่อวิทยานิพนธ์.....	1
1.2 คำสำคัญ.....	1
1.3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
<b>บทที่ 2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษาวิจัย</b>	
2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย .....	3
2.2 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย.....	3
2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
<b>บทที่ 3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>	
3.1 การทำเสียงและการทำก้อนแข็ง.....	5
3.2 ความรู้เบื้องต้นด้านการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีเจ็ตเกรวติง.....	11
3.3 การจำแนกดิน.....	20
3.4 สารปนเปื้อนที่ใช้ในงานวิจัย.....	22
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	31
<b>บทที่ 4 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย.....</b>	<b>39</b>
4.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ.....	39
4.2 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ.....	43
4.3 มาตรฐานต่างๆที่ใช้ในการทดลอง.....	44
4.4 วิธีการทดลอง.....	45
<b>บทที่ 5 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล.....</b>	<b>48</b>
5.1 การเตรียมวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง.....	48
5.2 ผลการทดลอง.....	50

	หน้า
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	53
<b>บทที่ 6 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....</b>	<b>57</b>
6.1 สรุปผลการวิจัย.....	57
6.2 ข้อเสนอแนะ.....	58
รายการอ้างอิง.....	60
ภาคผนวก.....	63
ภาคผนวก ก. วิธีวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในงานวิจัย.....	64
ภาคผนวก ข. ภาระงานวิจัยบางส่วน.....	72
ภาคผนวก ค. ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทดลอง.....	77
ภาคผนวก ง. การสำรวจสภาพชั่วคราว.....	81
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	91

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

๘

ตารางที่	หน้า
3.1 รายละเอียดของกลไกการจับยึดในการทำให้แข็งตัวเป็นก้อน.....	6
3.2 สารประกอบที่สำคัญของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.....	7
3.3 การจำแนกระบบเจ็ตเกรวาร์ติ้ง โดยอาศัยส่วนผสมที่ใช้ในการทำลายโครงสร้างของมวลดินและส่วนผสมที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน รวมทั้งจำนวนห่อเป็นเกณฑ์.....	15
3.4 ตัวแปรมาตรวิธานในการทำเจ็ตเกรวาร์ติ้ง.....	18
3.5 การจำแนกดินในมาตรวิธาน Unified Soil Classification.....	20
3.6 สารต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในแบตเตอรี่.....	26
3.7 ความเข้มข้นขององค์ประกอบที่เป็นสารอันตรายในน้ำมันเครื่องเก่าในปี ค.ศ. 1983.....	30
3.8 ค่ามาตรวิธานของปริมาณตะกั่วในดินสำหรับดินในเขตที่พักอาศัย.....	33
3.9 รูปของตะกั่วที่พบในดิน.....	34
3.10 คุณสมบัติของดินในประเทศไทยได้หัวน้ำ.....	34
3.11 การสรุปผลการทดลอง.....	37
4.1 ค่าพารามิเตอร์คงที่.....	43
4.2 มาตรวิธานต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง.....	44
5.1 การเติร์ยมวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง.....	49
5.2 ผลการทดลองกำลังรับแรงอัด และความหนาแน่น.....	50
5.3 ผลการทดลองความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในน้ำจะตัวอย่าง.....	50

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญรูปภาพ

ญ

รูปที่	หน้า
3.1 กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยซีเมนต์.....	13
3.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานเจ็ตเกรวาร์ติ้ง.....	15
3.3 ลำดับขั้นตอนการทำเจ็ตเกรวาร์ติ้ง.....	17
3.4 ผังแนวการทำเจ็ตเกรวาร์ติ้ง.....	31
3.5 การทำเจ็ตเกรวาร์ติ้งในพื้นที่.....	32
3.6 การดูดซับของตะกั่วในดิน 9 ชนิด โดยมีความเข้มข้นของตะกั่วตั้งต้น $1 \times 10^{-4}$ M. อัตราส่วนดินต่อน้ำ = 1 g./ 100 ml. และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส..	35
3.7 รูปหัวเจาะ 2 แบบ โดยแบบที่ 1 อยู่ด้านบน และแบบที่ 2 อยู่ด้านล่าง.....	36
3.8 การผสมทรายในห้องปฏิบัติการ.....	36
4.1 ชุดอุปกรณ์การทำเจ็ตเกรวาร์ติ้ง (ก) ส่วนที่ทำการเจาะ และเจ็ตเกรวาร์ติ้ง (ข) เครื่องผสม และ (ค) ส่วนของปั๊มและเครื่องควบคุม.....	40
4.2 เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัดก้อนตัวอย่าง.....	41
4.3 เครื่องขยายแบบหมุนตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6.....	41
4.4 อุปกรณ์ Toxicity Characteristic Leaching Procedure Extractor แบบ Zero Headspace Extractor.....	42
4.5 เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectroscope (ICP).....	42
4.6 เครื่องวิเคราะห์ Gas Chromatograph/Mass Spectrometry (GC/MS).....	43
4.7 แผนการทดลอง.....	45
5.1 การหาขนาดของเม็ดทราย.....	48
5.2 กำลังรับแรงอัดของตัวอย่าง.....	51
5.3 ความหนาแน่นของตัวอย่าง.....	51
5.4 ความเข้มข้นของตะกั่วในน้ำอะตัวอย่าง.....	52
5.5 ความเข้มข้นของเบนซีนในน้ำอะตัวอย่าง.....	52