

รายการอ้างอิง

- Alber, H.F. 2002. Tooth-colored Restoratives principle and technique,111-126 9thed.
Canada: BC Decker .
- Anna, E.F.S., Monnerat, M.E., Chevitaese,O.,Stuani,M.B.S. 2002. Bonding brackets to porcelain-in vitro study.Braz Dent J.13:191-196.
- Anusavice, K.J. 1996. Phillips' science of dental materials, 273-29910thed. Philadelphia:
Saunder company.
- Barghi, N. 2000. Tosilane or not tosilanate: Making a clinical decision.
Compendium/contin.21: 659-664.
- Bishara, S.E., Vonwald, L., Laffoon,J.F. 2001. Effect of using a new cyanoacrylate adhesive on the shear bond strength of Orthodontic brackets. Angle Ortho.71: 466-469.
- Blazt, M.B., Sandan, A., Karn, M. 2003. Resin-ceramic bonding: A review of literature.
J Prosthet Dent.89: 286-274.
- Blvedere, P.C. 2001. Contemporary posterior direct composites using state-of-art techniques. Dent Clin North Am.45: 49-70.
- Blixt, M., Adamczak, E., Lindèn, L.Å, Odèn, A., Arvidson, K.A. 2000. Bonding to densly sintered alumina surface: Effect of sandblasting and silicacoating on shear bond strength of luting cement.Int.J.Prosthodont13: 221-226.
- Bona, A.D., Anusavice, K.J., Hood, A.A. 2002. Effect of ceramic surface treatment on tensile bond strength to resin cement. Int J Prosthodont 15: 248-253.

- Bona, A.D., Anusavice, K.J., Mecholsky, J.J. 2003. Failure analysis of resin composite bonded to ceramic. Dent Mater.19: 693-699.
- Bonilla, E.D., Caputo, A.A. 2000. Fracture toughness of various core build-up material. J Prosthodont.9: 14-18.
- Borges, G.A., Spahr, A.M., Goes, M.F.de., Sobrinho L.C., Chan, D.C.N. 2003. Effect of etching and air born particle abrasion on microstructure of difference dental ceramic. J Prosthet Dent.89: 479-488.
- Bowen, R.L. 1963. Properties of a silica-reinforce polymer for dental restoration. J Am Dent Assoc.66: 57-64.
- Bowen, R.L. 1964. Effect of partical shape and size distribution in a reinforced polymer. J Am Dent Assoc . 69: 481-495.
- Boyer, D.B., Chan, K.C., Reinhardt, J.W. 1984. Build-up and repair of light-cured composite: bond strength. J Dent Res.1241-1244.
- Caney, S., Hersek, N., Ertan, A. 2001. Effect of difference acid treatment on porcelain surface. J Oral Rehabil.28: 95-101.
- Cho, G.C., Kaneko, L.M., Donovan, T.E., White, S.N. 1999. Diametal and compressive strength of dental core material. J Prosthet Dent.82: 272-276.
- Christgau, M., Friedl, K-H., Schmalz, G., Resch, U. 1999. Marginal adaptation of heat-pressed glass-ceramic veneers to dentin in vitro. Oper Dent.24: 137-146 .

- Derand, P. and Derand, T. 2000. Bond strength of luting cements to Zirconium oxide ceramic. Int J Prosthodont.13: 131-135.
- Dijken, J.W.V. 1999. All ceramic restoration: Classification and clinical evaluation. Compendium.20:1115-1134.
- Duke, E.S. 2000. Advance in restorative core materials. Compendium. 21: 976-978.
- Ferrari, M., Mannocci, F., Vichi, A., Goracci, G. 2000. Bond strengths of a porcelain material to different abutment substrates. Oper Dent.25: 299-305.
- Fradeani, M., Aquilano, A. 1997. Clinical experience with Empress crowns. Int J Prosthodont10: 241-247.
- Friederich, R., Kern, M. 2002. Resin bond strength to densely sintered alumina ceramic. Int J Prosthodont15: 333-338.
- Garber, D.A., Ander, P., Gold, R.E., Salama, H. 2000. The quest for the all-ceramic restoration. Quint Dent Tech.23: 27-36.
- Gakau, P., Sabek, M., Dailey, B. 1999. Fatigue testing and microscopic evaluation of post and core restorations under artificial crowns. J Prosthet Dent..82: 341-347.
- Giordano, R. 2000. A comparison of all-ceramic restorative system: part 2. General Dentistry.38-45.
- Hayakawa, T., Horie, K., Aida, M. 1992. The influence of surface conditions and silane agents on the bond of resin to dental porcelain. Dent Mater.8: 238-240.

- Höland, W., Schweiger, M., Frank, M., Rheinberger, V. 2000. A comparison of the microstructure and porosity of the IPS Empress 2 and the IPS Empress glass ceramic. J Biomed Mater Res.53: 297-303.
- Jones, D. 1985. Development of dental ceramic. Dent Clin North Am.29: 621-644.
- Kato, H., Masumura, H., IDE, T., Atsura, M. 2001. Improve bonding of adhesive resin to sintered porcelain with the combination of acid etching and a two liquid silain conditioner. J Oral Rehab.28: 102-108.
- Kelly, J.R., Nishimura, I., Campbell, S.D. 1996. Ceramic in dentistry: Historical roots and current perspectives. J Prosthet Dent. 75: 18-32.
- Kern, M., Thompson, V.P. 1995. Bonding to glass infiltrated alumina ceramic: Adhesive methods and their durability. J Prosthet Dent.73: 240-249.
- Krämer, N., Lohbaver, U., Frankenberger, R. 2000. Adhesive luting of indirect restorations Am J Dent 13: 60D-76D.
- Lambrechts, P., Inokoshi, S., Van,M.B. 1991. Classification and potential of composite luting materials In: Mörmann W.H. ed. International symposium on computer restorations.the state of art of cerec Method.proceedings. Berlin: Quintessence Int: 61-90.
- Leinfelder, K.E. 2001. Dentin adhesive for the twenty-first century. Dent Clin North Am.45: 1-6.
- Lu, R., Harcourt, J.k., Tyas, M.J., Alexander, B. 1992. An investigation of the composite resin/porcelain interface.Aus Dent J.37: 12-19.

- Major, P.W., Koehler, J.R., Manning, K.E. 1995. 24-hour shear bond strength of metal orthodontic brackets bonded to porcelain using various adhesion promoters. Am J Orthod Dentofac Orthop.108: 322-329.
- Madani, M., Chu, F.C.S., McDonald, A.V., Smales, R.J. 2000. Effects of surface treatments on shear bond strengths between a resin cement and an alumina core.J Prosthet Dent 83: 644-647.
- McLean, J.W., Hughes, T.H. 1965. The reinforcement of dental porcelain with ceramic oxides. Brit Dent J.119: 251-267.
- McLean, J.W. 1991. The science and art of dental ceramic. Oper Dent. 16: 149-156.
- McLean, J.W. 2001. Evaluation of dental ceramic in the twentieth century. J Prosthet Dent85: 61-66.
- Mito, W.T., Sorensen, J.A. 1999. Fabrication of fix partial dentures with Empress 2 Quint Dent Technol.22: 143-151.
- Oh, S.C., Dong, J.K., Schäres, P. 2000. Strength and microstructure of IPS Empress 2 glass-ceramic after different treatment. Int J Prosthodont.13: 486-472.
- Phiol, G. 1993. Bond strength testing - what does it mean? Int Dent J.43: 492-498.
- Özcan, M., Akkaya, A. 2002. New approach to bonding all-ceramic adhesive fixed partial denture: A clinic report.J Prosthet Dent 88:252-254.
- Pröbster, L., Diehl, J. 1992. Slip-casting alumina ceramic for crown and bridge restoration. Quintessence Int 23: 25-31.

- Qualtrough, A.J.E., Piddock, V. 2002 Dental ceramics: What's new? Dental Update 29: 25-33.
- Retief, D.H. 1991. Standardizing laboratory adhesion tests. Am J Dent.4: 231-236.
- Rosentiel, S.F., Land, M.F., Crispin, B.J. 1998. Dental luting agent :A review of the current literature. J Prosthet Dent 80: 280-301.
- Ruyter, I.E. 1985. Monomer systems and polymerization. in Posterior composite resin dental restoration material. The Netherlands:Peter Szule publishing. 109-135.
- Sanares, A.M., Itthagarun, A., King, N.M., Tay, F.R., Pashley', D.H. 2001. Adverse surface interactions between one-bottle light-cured adhesives and chemical cure composite. Dent Mater 17:542-556.
- Schweiger, M., Höland, W., Frank, M., Drescher, H., Rheinberger, V. 1999. IPS Empress 2 :A new pressable high-strength glass-ceramic for esthetic all-ceramic restorations. Quint Dent Technol.22: 143-151.
- Sen, D., Pooyrazoglu, E., Tuncelli, B., Göller, G. 2000 Shear bond strength of resin luting cement to glass-infiltrated porous aluminum oxide cores. J Prosthet Dent. 83: 210-215.
- Shillingburg, H.T., WhitsettL, D.L., Jacobi, R., Brackett, S.E. 1997.Fundamentals of fixed Prosthodontics, 433-454. 3rd ed. London : Quintessence publishing company:
- Sindel, J., Frankenburger, R., Krämer, N., Petchett, A. 1999. Crack formation of all ceramic crowns dependent on difference core build-up material. J Dent.27: 175–181.

- Smith. 1985. Posterior composite dental restorative material: materials development. In Posterior composite resin Dental restoration material 147-60. 1sted.:The Netherlands:Peter Szule publishing.
- Söderholm. 1985. Filler systems and resin interface. In Posterior composite resin Dental restoration material, 139-159. 1sted.:The Netherlands:Peter Szule publishing.
- Sorensen, J.A., Engelman, M.J., Torres, T.J., Avera, S.P. 1991. Shear bond strength of composite resin to porcelain. Int J Prosthodont. 4: 17-23.
- Sorensen, J.A. 1999. The IPS Empress 2 System ; Defining the possibilities. Quint Dent Technol 22: 153-163.
- Stewart, G.P., Jain, P., Hodge, J. 2002. Shear bond strength of resin cement to both ceramic and dentin. J Prosthet Dent, 88: 277-284.
- Thurmond, J.W., Barkmeier, W.W., Wilwerding, T.M. 1994. Effect of porcelain surface treatments on bond strengths of composite resin bonded to porcelain. J Prosthet Dent 74: 355-359
- Wakefield, C.W., Kofford, K.R. 2001. Advance in restorative materials. Dent Clin North Am. 45:7-30.
- Wolf, D.M., Powers, J.M., O'Keefe, K.L. 1993. Bond strength of composite to etched and sandblasted porcelain. Am J Dent, 6: 155-158.
- Yaman, P., Thorsteins T.S. 1992. Effect of core material on stress distribution of post . J Prosthet Dent 68: 416-420.

ภาคผนวก



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรซินซีเมนต์ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้มีจำนวน 3 ชนิดคือ วารีโอลิงค์ ทุ พานาเวีย เอฟและ ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี ซึ่งมีคุณสมบัติและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้

เรซินซีเมนต์วารีโอลิงค์ ทุ เป็นเรซินซีเมนต์ที่มีระบบกรดกัดด้วย โทเทิล เอช (Total etch) คือมี ขั้นตอนการใช้กรด 37% ออโรฟอสฟอริกเพื่อทำความสะอาดและปรับสภาพพื้นผิวก่อนทำการยึดติดและต้องล้างกรดออกทั้งหมด ในชุดประกอบด้วย

1. เรซินซีเมนต์วารีโอลิงค์ ทุ เป็นเรซินซีเมนต์ที่บ่มตัวด้วยแสงร่วมกับปฏิกิริยาเคมี มีความหนืด 3 ระดับ มีสีให้เลือก 6 สี องค์ประกอบหลักเป็นบิส-จีเอ็มเอ เอธิลีนไกลคอลไดเมธาครีเลต ไตรเอธิลีนไกลคอล ไดเมธาครีเลต ส่วนฟิลเลอร์เป็นแก้วแบเรียม ยิทเทอร์เบียมไตรฟลูออไรด์ แก้วแบเรียมอะลูมิเนียมฟลูออโรซิลิเกต มีขนาดของฟิลเลอร์อยู่ในช่วง 0.04-3.0 ไมโครเมตร โดยมีขนาดเฉลี่ย 0.7 ไมโครเมตร ใช้ในการยึดวัสดุกลุ่มเรซิน คอมโพสิตและพอร์ซเลน
2. โมโนบอนด์ เอส (Monobond S) เป็นสารคู่ควบไซเลนของซีเมนต์ในระบบนี้ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 3 เมธาซิลอกซีโพรพิลไตรเมทอกซีไซเลน (3 methaciloxypropyl trimethoxysilane) มีปริมาณ 1% โดยปริมาตรที่เหลือ 99% เป็นน้ำและแอลกอฮอล์ มีค่าความเป็นกรดอยู่ที่ pH 4 ใช้ในการเพิ่มกำลังในการยึดให้กับวัสดุบูรณะพอร์ซเลนและเรซิน คอมโพสิต
3. ซินแทก (Syntac) เป็นสารยึดติดชนิด 2 เฟสใช้ร่วมกับสารเฮลิโอบอนด์ (Heliobond) ในกรณีที่ต้องการให้เกิดปฏิกิริยาในการบ่มตัวด้วยแสงร่วมกับปฏิกิริยาเคมี

3.1 ซินแทกไพรเมอร์ (Syntac primer) ประกอบด้วยโพลีเอธิลีนไกลคอลไดเมธาครีเลต (Polytri-ethelene glycal dimethacrylate) กรดมาลิก (Mallic acid) และสารคีโตน (Ketone) เป็นตัวทำละลาย

3.2 ซินแทกแอดฮีซีฟ (Syntac adhesive) มีองค์ประกอบของโพลีเอธิลีนไกลคอลไดเมธาครีเลตและกลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde)

4. โทเทิลเอช เป็น กรดออโรฟอสฟอริก 37% ใช้สำหรับปรับสภาพผิวฟันและทำความสะอาดผิววัสดุ
5. ลิกวิดสทริป (Liquid-Strip) เป็นเจลกรีเซอรีน (Glycerene gel) ใช้ป้องกันการเกิดชั้นออกซิเจนที่ผิวหน้าของเรซินซีเมนต์ขณะที่เกิดปฏิกิริยาบ่มตัวเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาได้อย่างสมบูรณ์

เรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟ เป็นระบบเซลฟ์ เอชซิง " Self etching primer " แตกต่างจากระบบวารีโอลิงค์ ทุ ไพรเมอร์ของเรซินซีเมนต์ระบบนี้มีสภาพเป็นกรดอ่อน เมื่อทาลงบนชิ้นงานไม่

จำเป็นต้องล้างออกก่อนการยึดติด โมโนเมอร์พื้นฐานเป็นบิส จีเอ็มเอ มีปริมาณฟิลเลอร์ 70.8% โดยน้ำหนัก มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2.0 ไมโครเมตร และมี เอ็มดีพี (MDP) ทำหน้าที่เป็นสารส่งเสริมการยึดติด (Adhesive promotor) ทางบริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ใช้เรซินซีเมนต์ชนิดนี้ในการยึดกับพอร์ซเลนในกลุ่มอินซีเรม ในชุดของซีเมนต์ระบบนี้ประกอบประกอบด้วย

1. อีดีไพร์เมอร์ เอและอีดีไพร์เมอร์ บี (ED Primer A & ED Primer B) ประกอบด้วย เอ็มดีพี ฮีมา (2 Hydroxyethyl methacrylate : HEMA) และ 5-เอ็นเอ็มเอสเอ (5-NMSA) ซึ่งเป็นอนุโมลของกรดซาลิไซลิก
2. ครีม เอ ครีม บี (Past A & Past B) มีลักษณะที่ไหลแผ่ ทึบแสงและสามารถปล่อยฟลูออไรด์ และมีเอ็มดีพีในองค์ประกอบเพื่อช่วยส่งเสริมการยึดติด

2.1 ครีม เอ มีซิลิกา, บิส-จีเอ็มเอ, 10-เอ็มดีพี, เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (Benzoyl peroxide) เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาบ่มตัวด้วยสารเคมีและไดเมธาครีเลต (dimethacrylate)

2.2 ครีม บี มีแก้วแบเรียมที่ผ่านการเคลือบไซเลน, ไทเทเนียมออกไซด์ที่ผ่านการเคลือบไซเลน, ไฮเดียมฟลูออไรด์, คอลลอยดอลซิลิกา, บิส-จีเอ็มเอ, เอ็น-เอ็น ไดเอทานอล- พี-โทลูดีน (N-N-diethanol-p-toluidine), ไฮเดียม 2,4,6-ไตรไอโซโพรพิล เบนซีน ซัลโฟเนต (sodium 2,4,6-triisopropyl benzene sulfonate)

3. ออกซีการ์ด (Oxygard) ทำหน้าที่ป้องกันออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาที่ผิวหน้าของซีเมนต์และมีสารที่ช่วยในการเกิดปฏิกิริยาได้ดีขึ้น ประกอบด้วยโพลีเอทิลีนไกลคอล(Polyethelenglycol), กลีเซอริน, ไฮเดียมเบนซีนซัลโฟเนต(Sodium benzene sulfonate), เอ็น-เอ็น ไดเอทานอล- พี-โทลูดีน

4. เค เอชเจล เป็นกรดฟอสฟอริก 35%ใช้สำหรับปรับสภาพผิวฟันและทำความสะอาดผิววัสดุ

5. เคลียร์ฟิล พอร์ซเลนบอนด์ (Clearfil porcelainbond)

การเกิดปฏิกิริยาการยึดติดกับผิวพอร์ซเลนต้องอาศัยสารคู่ควบไซเลนซึ่งมีซิลิกาจับกับผิวของพอร์ซเลนในด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งจับกับส่วนของอินทรีย์สารของเรซินซีเมนต์ การเกิดปฏิกิริยาการยึดติดกับผิวโลหะฟอสเฟตที่อยู่ในสาร เอ็มดีพี สามารถเกิดพันธะเคมีกับชั้นออกไซด์บนผิวของโลหะผสมพื้นฐานได้โดยตรง

เรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี เป็นเรซินซีเมนต์ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานแตกต่างจากเรซินซีเมนต์ 2 ระบบแรกเพราะมีเมธิลเมธาครีเลตและโพลีเมธิลเมธาครีเลตเป็นองค์ประกอบหลัก สาร ส่งเสริมการยึดติดคือ โฟร์เมตา ระบบการทำงานเป็นโทเทิลเอช ลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเป็น

ชนิดบ่มตัวด้วยปฏิกิริยาเคมี เกิดจากการแตกตัวของ ไตรเอ็นบิวทิว โบเรน ที่บรรจุอยู่ในหลอด แคตาลีสต์ เอสมีอัตราส่วนผสมคือ โมโนเมอร์ 4 หยดต่อ แคตาลีสต์ 1 หยด ใน 1ชุดประกอบด้วย

1. เรดแอคติเวเตอร์ (red activator) เป็นกรดฟอสฟอริกทำหน้าที่ในการปรับสภาพผิวของวัสดุ อนุณะพื้นและชั้นเคลือบพื้น
2. กรีนแอคติเวเตอร์ (green activator) เป็นกรดซัลฟูริกและเฟอร์ริกคลอไรด์ (Feric chloride: $FeCl_3$) ทำหน้าที่ในการปรับสภาพเนื้อพื้น
3. โมโนเมอร์ ได้แก่ สารโพร์เมตา 5%ใน เมธิลเมธาครีเลต
4. แคตาลีสต์ เอส หรือไตรเอ็นบิวทิว โบเรน

โพลีเมอร์ ซึ่งมี 2 กระปุกตามเฉดสีและเฉดทึบแสง

สารไซเลนที่ใช้กับเรซินซีเมนต์ระบบนี้ชื่อว่า พอร์ซเลนไลเนอร์ เอ็ม ซึ่งเป็นสารคู่ควบไซเลนทำหน้าที่ช่วยในการยึดเรซินซีเมนต์กับผิวพอร์ซเลน แบ่งเป็น 2 ชนิด

5.1 ของเหลว เอประกอบด้วยสาร โพร์เมตา 5%ใน เมธิลเมธาครีเลต

5.2 ของเหลว บี ประกอบด้วยสารไตรเมทอกซีลิวโพรพิล เมธาครีเลต(Tri-methoxylyl propyl methacrylate) 4%

การเกิดปฏิกิริยายึดติดกับผิวพอร์ซเลนต้องอาศัยสารคู่ควบไซเลนซึ่งมีซิลิกาจับกับผิวของพอร์ซเลนในด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งจับกับส่วนของอินทรีย์สารของเรซินซีเมนต์ การเกิดปฏิกิริยายึดติดกับผิวโลหะเชื่อว่าเกิดจากสารโพร์เมตาเกิดปฏิกิริยากับชั้นออกไซด์บนผิวโลหะโดยเฉพาะโลหะผสมพื้นฐาน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 7-18 แสดงการกระจายตัวของข้อมูลทั้ง 12 กลุ่ม

GROUP = 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ^c

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	28.10667
	Std. Deviation	3.29273
Most Extreme Differences	Absolute	.205
	Positive	.205
	Negative	-.103
Kolmogorov-Smirnov Z		.794
Asymp. Sig. (2-tailed)		.553

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 1

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 1 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ^c

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20.41220
	Std. Deviation	3.44542
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.103
	Negative	-.128
Kolmogorov-Smirnov Z		.494
Asymp. Sig. (2-tailed)		.968

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 2

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 2 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test^a

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	17.92400
	Std. Deviation	3.89712
Most Extreme Differences	Absolute	.185
	Positive	.167
	Negative	-.185
Kolmogorov-Smirnov Z		.718
Asymp. Sig. (2-tailed)		.682

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 3

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 3 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 4

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test^a

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	13.12047
	Std. Deviation	3.67792
Most Extreme Differences	Absolute	.158
	Positive	.099
	Negative	-.158
Kolmogorov-Smirnov Z		.612
Asymp. Sig. (2-tailed)		.848

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 4

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 4 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 5

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test^c

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	15.99340
	Std. Deviation	3.17672
Most Extreme Differences	Absolute	.173
	Positive	.122
	Negative	-.173
Kolmogorov-Smirnov Z		.670
Asymp. Sig. (2-tailed)		.761

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 5

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 5 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 6

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test^c

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	14.92960
	Std. Deviation	4.03444
Most Extreme Differences	Absolute	.170
	Positive	.141
	Negative	-.170
Kolmogorov-Smirnov Z		.659
Asymp. Sig. (2-tailed)		.778

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 6

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 6 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 7

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test^c

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	10.90333
	Std. Deviation	2.30107
Most Extreme Differences	Absolute	.159
	Positive	.159
	Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		.617
Asymp. Sig. (2-tailed)		.842

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 7

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 7 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 8

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test^c

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	9.99573
	Std. Deviation	1.12222
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.122
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.473
Asymp. Sig. (2-tailed)		.979

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 8

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 8 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 9

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test^๑

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	14.20707
	Std. Deviation	2.00557
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.147
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.568
Asymp. Sig. (2-tailed)		.903

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 9

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 9 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 10

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test^๑

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	9.90820
	Std. Deviation	1.34410
Most Extreme Differences	Absolute	.196
	Positive	.196
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.758
Asymp. Sig. (2-tailed)		.614

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 10

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 10 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 11

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test^c

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	14.84527
	Std. Deviation	3.39188
Most Extreme Differences	Absolute	.179
	Positive	.179
	Negative	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		.695
Asymp. Sig. (2-tailed)		.720

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 11

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 11 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

GROUP = 12

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test^c

		shear bondstrength
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	14.59960
	Std. Deviation	2.17733
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.087
	Negative	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z		.429
Asymp. Sig. (2-tailed)		.993

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. GROUP = 12

พบว่ากลุ่มทดลองที่ 12 มีค่า $p > 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกหลายทาง (Univariate analysis)

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: shear bondstrength

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	4210.162 ^a	11	382.742	43.156	.000
Intercept	42756.063	1	42756.063	4820.990	.000
CERAMIC	1622.443	1	1622.443	182.940	.000
CEMENT	390.406	2	195.203	22.010	.000
CORE	451.912	1	451.912	50.956	.000
CERAMIC * CEMENT	1426.502	2	713.251	80.423	.000
CERAMIC * CORE	82.208	1	82.208	9.269	.003
CEMENT * CORE	142.703	2	71.351	8.045	.000
CERAMIC * CEMENT * CORE	93.988	2	46.994	5.299	.006
Error	1489.947	168	8.869		
Total	48456.171	180			
Corrected Total	5700.108	179			

a. R Squared = .739 (Adjusted R Squared = .721)

จากตาราง พบว่าค่าสถิติ $p < 0.05$ ทำให้สรุปได้ว่า ปัจจัยทั้ง 3 อย่างได้แก่ชนิดของพอร์ซเลน เรซินซีเมนต์และวัสดุแกนฟันคอมโพสิตรวมทั้งปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนและซีเมนต์ พอร์ซเลนและวัสดุแกนฟัน เรซินซีเมนต์และวัสดุแกนฟัน รวมทั้งอิทธิพลจาก 3 ปัจจัยล้วนมีผลต่อค่ากำลังยึดเหนี่ยวทั้งสิ้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 20 ทดสอบค่าความแปรปรวนของข้อมูล

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

Dependent Variable: shear bondstrength

F	df1	df2	Sig.
4.132	11	168	.000

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

- a. Design: Intercept+CERAMIC+CEMENT+CORE+CERAMIC * CEMENT+CERAMIC * CORE+CEMENT * CORE+CERAMIC * CEMENT * CORE

พบว่าค่าสถิติมีค่า $p < 0.05$ แสดงว่าข้อมูลมีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันดังนั้นในการเปรียบเทียบ
จึงขอนจึงเลือกใช้แบบ แทมเฮน ที่ 2

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 21 แสดงการทดสอบข้อมูลทั้ง 12 กลุ่มด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮน

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) GROUP	(J) GROUP	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	7.69447*	1.08743	.000	3.05486	12.33407
	3	10.18267*	1.08743	.000	5.20046	15.16487
	4	14.98620*	1.08743	.000	10.17461	19.79779
	5	12.11327*	1.08743	.000	7.65951	16.56702
	6	13.17707*	1.08743	.000	8.08418	18.26995
	7	17.20333*	1.08743	.000	13.23760	21.16906
	8	18.11093*	1.08743	.000	14.45399	21.76788
	9	13.89960*	1.08743	.000	10.05056	17.74864
	10	18.19847*	1.08743	.000	14.51412	21.88281
	11	13.26140*	1.08743	.000	8.65998	17.86282
	12	13.50707*	1.08743	.000	9.59341	17.42072
	2	1	-7.69447*	1.08743	.000	-12.33407
3		2.48820	1.08743	.994	-2.58370	7.56010
4		7.29173*	1.08743	.000	2.38426	12.19921
5		4.41880	1.08743	.068	-.14598	8.98358
6		5.48260*	1.08743	.028	.30375	10.66145
7		9.50887*	1.08743	.000	5.40449	13.61325
8		10.41647*	1.08743	.000	6.59467	14.23826
9		6.20513*	1.08743	.000	2.20888	10.20139
10		10.50400*	1.08743	.000	6.65778	14.35022
11		5.56693*	1.08743	.008	.86114	10.27273
12		5.81260*	1.08743	.001	1.75661	9.86859
3		1	-10.18267*	1.08743	.000	-15.16487
	2	-2.48820	1.08743	.994	-7.56010	2.58370
	4	4.80353	1.08743	.106	-.41396	10.02103
	5	1.93060	1.08743	1.000	-2.98679	6.84799
	6	2.99440	1.08743	.961	-2.46579	8.45459
	7	7.02067*	1.08743	.000	2.48986	11.55147
	8	7.92827*	1.08743	.000	3.61613	12.24040
	9	3.71693	1.08743	.209	-.72746	8.16133
	10	5.01580*	1.08743	.000	3.68606	12.34554
	11	3.07873	1.08743	.854	-1.96116	8.11863
	12	3.32440	1.08743	.435	-1.16745	7.81625

Based on observed means.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) GROUP	(J) GROUP	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
4	1	-14.98620*	1.08743	.000	-19.79779	-10.17461
	2	-7.29173*	1.08743	.000	-12.19921	-2.38426
	3	-4.80353	1.08743	.106	-10.02103	.41396
	5	-2.87293	1.08743	.866	-7.61498	1.86911
	6	-1.80913	1.08743	1.000	-7.12795	3.50969
	7	2.21713	1.08743	.983	-2.10398	6.53825
	8	3.12473	1.08743	.329	-.94902	7.19848
	9	-1.08660	1.08743	1.000	-5.31141	3.13821
	10	3.21227	1.08743	.296	-.88207	7.30661
	11	-1.72480	1.08743	1.000	-6.59811	3.14851
	12	-1.47913	1.08743	1.000	-5.75698	2.79871
	5	1	-12.11327*	1.08743	.000	-16.56702
2		-4.41880	1.08743	.068	-8.98358	.14598
3		-1.93060	1.08743	1.000	-6.84799	2.98679
4		2.87293	1.08743	.866	-1.86911	7.61498
6		1.06380	1.08743	1.000	-3.96709	6.09469
7		5.09007*	1.08743	.002	1.22746	8.95267
8		5.99767*	1.08743	.000	2.46556	9.52977
9		1.78633	1.08743	.995	-1.95262	5.52528
10		6.08520*	1.08743	.000	2.52314	9.64726
11		1.14813	1.08743	1.000	-3.37720	5.67347
12		1.39380	1.08743	1.000	-2.41375	5.20135
6		1	-13.17707*	1.08743	.000	-18.26995
	2	-5.48260*	1.08743	.028	-10.66145	-3.0375
	3	-2.99440	1.08743	.961	-8.45459	2.46579
	4	1.80913	1.08743	1.000	-3.50969	7.12795
	5	-1.06380	1.08743	1.000	-6.09469	3.96709
	7	4.02627	1.08743	.170	-.63818	8.69071
	8	4.93387*	1.08743	.020	.47207	9.39566
	9	.72253	1.08743	1.000	-3.86114	5.30621
	10	5.02140*	1.08743	.017	.54360	9.49920
	11	8.4333E-02	1.08743	1.000	-5.06382	5.23248
	12	.33000	1.08743	1.000	-4.29795	4.95795

Based on observed means.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) GROUP	(J) GROUP	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
7	1	-17.20333*	1.08743	.000	-21.16906	-13.23760
	2	-9.50887*	1.08743	.000	-13.61325	-5.40449
	3	-7.02067*	1.08743	.000	-11.55147	-2.48986
	4	-2.21713	1.08743	.983	-6.53825	2.10398
	5	-5.09007*	1.08743	.002	-8.95267	-1.22746
	6	-4.02627	1.08743	.170	-8.69071	.63818
	8	.90760	1.08743	1.000	-1.70171	3.51691
	9	-3.30373*	1.08743	.017	-6.28123	-.32623
	10	.99513	1.08743	1.000	-1.67532	3.66559
	11	-3.94193	1.08743	.065	-7.99734	.11347
	12	-3.69627*	1.08743	.007	-6.78066	-.61188
	8	1	-18.11093*	1.08743	.000	-21.76788
2		-10.41647*	1.08743	.000	-14.23826	-6.59467
3		-7.92827*	1.08743	.000	-12.24040	-3.61613
4		-3.12473	1.08743	.329	-7.19848	.94902
5		-5.99767*	1.08743	.000	-9.52977	-2.46556
6		-4.93387*	1.08743	.020	-9.39566	-.47207
7		-.90760	1.08743	1.000	-3.51691	1.70171
9		-4.21133*	1.08743	.000	-6.52348	-1.89918
10		8.7533E-02	1.08743	1.000	-1.62319	1.79826
11		-4.84953*	1.08743	.004	-8.61346	-1.08561
12		-4.60387*	1.08743	.000	-7.08740	-2.12034
9		1	-13.89960*	1.08743	.000	-17.74864
	2	-6.20513*	1.08743	.000	-10.20139	-2.20888
	3	-3.71693	1.08743	.209	-8.16133	.72746
	4	1.08660	1.08743	1.000	-3.13821	5.31141
	5	-1.78633	1.08743	.995	-5.52528	1.95262
	6	-.72253	1.08743	1.000	-5.30621	3.86114
	7	3.30373*	1.08743	.017	.32623	6.28123
	8	4.21133*	1.08743	.000	1.89918	6.52348
	10	4.29887*	1.08743	.000	1.90781	6.68992
	11	-.63820	1.08743	1.000	-4.58255	3.30615
	12	-.39253	1.08743	1.000	-3.27600	2.49094

Based on observed means.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) GROUP	(J) GROUP	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
10	1	-18.19847*	1.08743	.000	-21.88281	-14.51412
	2	-10.50400*	1.08743	.000	-14.35022	-6.65778
	3	-8.01580*	1.08743	.000	-12.34554	-3.68606
	4	-3.21227	1.08743	.296	-7.30661	.88207
	5	-6.08520*	1.08743	.000	-9.64726	-2.52314
	6	-5.02140*	1.08743	.017	-9.49920	-.54360
	7	-.99513	1.08743	1.000	-3.66559	1.67532
	8	-8.75333E-02	1.08743	1.000	-1.79826	1.62319
	9	-4.29887*	1.08743	.000	-6.68992	-1.90781
	11	-4.93707*	1.08743	.003	-8.72642	-1.14772
	12	-4.69140*	1.08743	.000	-7.24293	-2.13987
	11	1	-13.26140*	1.08743	.000	-17.86282
2		-5.56693*	1.08743	.008	-10.27273	-.86114
3		-3.07873	1.08743	.854	-8.11863	1.96116
4		1.72480	1.08743	1.000	-3.14851	6.59811
5		-1.14813	1.08743	1.000	-5.67347	3.37720
6		-8.43333E-02	1.08743	1.000	-5.23248	5.06382
7		3.94193	1.08743	.065	-.11347	7.99734
8		4.84953*	1.08743	.004	1.08561	8.61346
9		.63820	1.08743	1.000	-3.30615	4.58255
10		4.93707*	1.08743	.003	1.14772	8.72642
12		.24567	1.08743	1.000	-3.76009	4.25142
12		1	-13.50707*	1.08743	.000	-17.42072
	2	-5.81260*	1.08743	.001	-9.86859	-1.75661
	3	-3.32440	1.08743	.435	-7.81625	1.16745
	4	1.47913	1.08743	1.000	-2.79871	5.75698
	5	-1.39380	1.08743	1.000	-5.20135	2.41375
	6	-.33000	1.08743	1.000	-4.95795	4.29795
	7	3.69627*	1.08743	.007	.61188	6.78066
	8	4.60387*	1.08743	.000	2.12034	7.08740
	9	.39253	1.08743	1.000	-2.49094	3.27600
	10	4.69140*	1.08743	.000	2.13987	7.24293
	11	-.24567	1.08743	1.000	-4.25142	3.76009

Based on observed means.

*. The mean difference is significant at the .05 level.

ตารางที่ 22 ทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3439.351	5	687.870	52.942	.000
Within Groups	2260.757	174	12.993		
Total	5700.108	179			

พบว่าค่าสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทำให้สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของกำลังยึดเหนี่ยวเมื่อมีปัจจัยร่วมกันของพอร์ซเลนและเรซินซีเมนต์ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 23 แสดงการทดสอบข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮนเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) CERCEM	(J) CERCEM	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	8.73720*	.93069	.000	4.94880	12.52560
	3	8.79793*	.93069	.000	5.28624	12.30963
	4	13.80990*	.93069	.000	10.69512	16.92468
	5	12.20180*	.93069	.000	8.91484	15.48876
	6	9.53700*	.93069	.000	6.23908	12.83492
2	1	-8.73720*	.93069	.000	-12.52560	-4.94880
	3	6.0733E-02	.93069	1.000	-3.14030	3.26177
	4	5.07270*	.93069	.000	2.32844	7.81696
	5	3.46460*	.93069	.010	.52034	6.40886
	6	.79980	.93069	1.000	-2.15711	3.75671
3	1	-8.79793*	.93069	.000	-12.30963	-5.28624
	2	-6.0733E-02	.93069	1.000	-3.26177	3.14030
	4	5.01197*	.93069	.000	2.72067	7.30326
	5	3.40387*	.93069	.002	.86524	5.94249
	6	.73907	.93069	.999	-1.81493	3.29306
4	1	-13.80990*	.93069	.000	-16.92468	-10.69512
	2	-5.07270*	.93069	.000	-7.81696	-2.32844
	3	-5.01197*	.93069	.000	-7.30326	-2.72067
	5	-1.60810	.93069	.146	-3.46622	.25002
	6	-4.27290*	.93069	.000	-6.15425	-2.39155
5	1	-12.20180*	.93069	.000	-15.48876	-8.91484
	2	-3.46460*	.93069	.010	-6.40886	-.52034
	3	-3.40387*	.93069	.002	-5.94249	-.86524
	4	1.60810	.93069	.146	-.25002	3.46622
	6	-2.66480*	.93069	.007	-4.85612	-.47348
6	1	-9.53700*	.93069	.000	-12.83492	-6.23908
	2	-.79980	.93069	1.000	-3.75671	2.15711
	3	-.73907	.93069	.999	-3.29306	1.81493
	4	4.27290*	.93069	.000	2.39155	6.15425
	5	2.66480*	.93069	.007	.47348	4.85612

*. The mean difference is significant at the .05 level.

cercem=ปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์

กลุ่มที่ 1 = EmVa, กลุ่มที่ 2 =EmPa, กลุ่มที่ 3 =EmSu

กลุ่มที่ 4 = InVa, กลุ่มที่ 5 =InPa, กลุ่มที่ 6 =InSu

ตารางที่ 24 ทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม ไอพีเอส เอมเพรส ทู กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

cercem: if ceramic=empress

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1537.460	2	768.730	39.003	.000
Within Groups	1714.721	87	19.709		
Total	3252.180	89			

พบว่ามีความสำคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่

ตารางที่ 25 แสดงการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮนเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม ไอพีเอส เอมเพรส ทู กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) CERCEM	(J) CERCEM	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	8.73720*	1.14628	.000	5.68743	11.78697
	3	8.79793*	1.14628	.000	5.97441	11.62145
2	1	-8.73720*	1.14628	.000	-11.78697	-5.68743
	3	6.0733E-02	1.14628	1.000	-2.51540	2.63687
3	1	-8.79793*	1.14628	.000	-11.62145	-5.97441
	2	-6.0733E-02	1.14628	1.000	-2.63687	2.51540

*. The mean difference is significant at the .05 level.

จากตารางเปรียบเทียบเชิงซ้อนพบว่าไอพีเอส เอมเพรส ทู เมื่อใช้ร่วมกับเรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทู ให้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ส่วนการใช้ไอพีเอส เอมเพรส ทู ร่วมกับเรซินซีเมนต์พานาเวียร์ โอฟ หรือ ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนดึบิ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

ตารางที่ 26 ทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม ไอพีเอส เอมเพรส ทู กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด เมื่อใช้แชต250 เป็นวัสดุแกนฟัน

cercem if ceramic=empress&core=z250

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1270.726	2	635.363	52.769	.000
Within Groups	505.696	42	12.040		
Total	1776.422	44			

พบว่ามีความสำคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่

ตารางที่ 27 แสดงการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮนเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม ไอพีเอส เอมเพรส ทู กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด เมื่อใช้แชต250 เป็นวัสดุแกนฟัน

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) CERCEM	(J) CERCEM	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	10.18267*	1.26704	.000	6.83197	13.53336
	3	12.11327*	1.26704	.000	9.11345	15.11308
2	1	-10.18267*	1.26704	.000	-13.53336	-6.83197
	3	1.93060	1.26704	.383	-1.37411	5.23531
3	1	-12.11327*	1.26704	.000	-15.11308	-9.11345
	2	-1.93060	1.26704	.383	-5.23531	1.37411

*. The mean difference is significant at the .05 level.

จากตารางเปรียบเทียบเชิงซ้อนพบว่าไอพีเอส เอมเพรส ทู เมื่อยึดกับวัสดุแกนฟันแชต250 โดยใช้ซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทู ให้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ส่วนการใช้ไอพีเอส เอมเพรส ทู ร่วมกับเรซินซีเมนต์ฟานาเวียร์ เอฟ หรือ เรซินซีเมนต์ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี ยึดกับวัสดุแกนฟัน แชต250 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

ตารางที่ 28 ทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม ไอพีเอส เอมเพรส ทู กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด เมื่อใช้ล็กซาคอร์ เป็นวัสดุแกนฟัน

cercem ifceramic= empres&core=luxacore

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	432.506	2	216.253	15.567	.000
Within Groups	583.446	42	13.892		
Total	1015.952	44			

พบว่ามีความสำคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่

ตารางที่ 29 แสดงการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮนเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม ไอพีเอส เอมเพรส ทู กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด เมื่อใช้ล็กซาคอร์ เป็นวัสดุแกนฟัน

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) CERCEM	(J) CERCEM	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	7.29173*	1.36096	.000	3.98687	10.59660
	3	5.48260*	1.36096	.001	1.99899	8.96621
2	1	-7.29173*	1.36096	.000	-10.59660	-3.98687
	3	-1.80913	1.36096	.507	-5.39014	1.77188
3	1	-5.48260*	1.36096	.001	-8.96621	-1.99899
	2	1.80913	1.36096	.507	-1.77188	5.39014

*. The mean difference is significant at the .05 level.

จากตารางเปรียบเทียบเชิงซ้อนพบว่าไอพีเอส เอมเพรส ทู เมื่อยึดกับวัสดุแกนฟันล็กซาคอร์ โดยใช้ซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทู ให้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ส่วนการใช้ไอพีเอส เอมเพรส ทู ร่วมกับเรซินซีเมนต์ฟานาเวีย เอฟ หรือ ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี ยึดกับวัสดุแกนฟัน ล็กซาคอร์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 30 ทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม ไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

cercem ifceramic=inceram

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	279.448	2	139.724	22.262	.000
Within Groups	546.037	87	6.276		
Total	825.485	89			

พบว่ามีความแตกต่างน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่

ตารางที่ 31 แสดงการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮนเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม ไอพีเอส เอ็มเพรส ทุ กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) CERCEM	(J) CERCEM	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
4	5	-1.60810*	.64685	.031	-3.10143	-.11477
	6	-4.27290*	.64685	.000	-5.78466	-2.76114
5	4	1.60810*	.64685	.031	.11477	3.10143
	6	-2.66480*	.64685	.001	-4.42932	-.90028
6	4	4.27290*	.64685	.000	2.76114	5.78466
	5	2.66480*	.64685	.001	.90028	4.42932

*. The mean difference is significant at the .05 level.

จากตารางเปรียบเทียบเชิงซ้อนพบว่าเมื่อใช้อินซีเรมร่วมกับซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิดมีค่ากำลังยึดเหนี่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยเมื่อใช้ซีเมนต์วาริโอลิงค์ ทุ ยึดกับวัสดุแกนฟันทั้ง 2 ชนิดพบว่าให้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่ต่ำกว่าต่างจากกลุ่มที่ใช้พานาเวีย เอฟ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p < 0.05$)และเมื่อใช้ร่วมกับซีเมนต์ ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี พบว่ามีค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่สูงกว่าการยึดกับซีเมนต์พานาเวีย เอฟ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p < 0.05$)

ตารางที่ 32 ทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม อินซีแรมกับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด เมื่อใช้แชต250 เป็นวัสดุแกนฟัน
cercem ifceramic=inceram&core=z250

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	134.304	2	67.152	9.675	.000
Within Groups	291.510	42	6.941		
Total	425.814	44			

พบว่ามีความสำคัญน้อยกว่า 0.05แสดงว่ามีค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่

ตารางที่ 33 แสดงการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮนเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม อินซีแรมกับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด เมื่อใช้แชต250 เป็นวัสดุแกนฟัน

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) CERCEM	(J) CERCEM	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
4	5	-3.30373*	.96199	.001	-5.30725	-1.30022
	6	-3.94193*	.96199	.003	-6.65242	-1.23144
5	4	3.30373*	.96199	.001	1.30022	5.30725
	6	-.63820	.96199	.901	-3.25993	1.98353
6	4	3.94193*	.96199	.003	1.23144	6.65242
	5	.63820	.96199	.901	-1.98353	3.25993

*. The mean difference is significant at the .05 level.

จากตารางเปรียบเทียบเชิงซ้อนพบว่าอินซีแรมยึดกับวัสดุแกนฟันแชต250 โดยใช้เรซินซีเมนต์ วาริโอลิงค์ ทุ ให้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ยต่ำที่สุด ส่วนการใช้อินซีแรมร่วมกับเรซินซีเมนต์พานาเวีย เอฟ หรือเรซินซีเมนต์ ชูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี ยึดกับวัสดุแกนฟันแชต250 มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 34 ทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม อินซีแรมกับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด เมื่อลักซาคอร์ เป็นวัสดุแกนฟัน

cercem ifceramic=inceram&core=luxacore

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	216.062	2	108.031	41.515	.000
Within Groups	109.294	42	2.602		
Total	325.357	44			

พบว่ามีความสำคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่

ตารางที่ 35 แสดงการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮนเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของพอร์ซเลนในกลุ่ม อินซีแรมกับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด เมื่อลักซาคอร์ เป็นวัสดุแกนฟัน

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) CERCEM	(J) CERCEM	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
4	5	8.7533E-02	.58904	.996	-1.06273	1.23779
	6	-4.60387*	.58904	.000	-6.24456	-2.96317
5	4	-8.7533E-02	.58904	.996	-1.23779	1.06273
	6	-4.69140*	.58904	.000	-6.39044	-2.99236
6	4	4.60387*	.58904	.000	2.96317	6.24456
	5	4.69140*	.58904	.000	2.99236	6.39044

*. The mean difference is significant at the .05 level.

จากตารางเปรียบเทียบเชิงซ้อนพบว่าอินซีแรมยึดกับวัสดุแกนฟันลักซาคอร์ โดยใช้เรซินซีเมนต์ ซุปเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี ให้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) โดยมีค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนการใช้อินซีแรมร่วมกับเรซินซีเมนต์ฟานาเวียร์ โอฟ หรือ วาริโอลิงค์ ยึดกับวัสดุแกนฟันลักซาคอร์มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 36 ทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อพิจารณาปัจจัย
ร่วมของวัสดุแกนพื้น 2 ชนิดกับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

cecore

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	985.021	5	197.004	7.270	.000
Within Groups	4715.088	174	27.098		
Total	5700.108	179			

พบว่ามีความแตกต่างน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อย

1 คู่

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 37 แสดงการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮนเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของวัสดุแกนพื้น 2 ชนิดกับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) CECORE	(J) CECORE	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	3.43947	1.34408	.627	-2.18558	9.06451
	3	4.08567	1.34408	.343	-1.49275	9.66409
	4	4.30103	1.34408	.419	-1.81943	10.42150
	5	7.99067*	1.34408	.001	2.42775	13.55359
	6	4.74040	1.34408	.157	-.82482	10.30562
2	1	-3.43947	1.34408	.627	-9.06451	2.18558
	3	.64620	1.34408	1.000	-2.06360	3.35600
	4	.86157	1.34408	1.000	-3.00453	4.72766
	5	4.55120*	1.34408	.000	1.88083	7.22157
	6	1.30093	1.34408	.901	-1.37532	3.97719
3	1	-4.08567	1.34408	.343	-9.66409	1.49275
	2	-.64620	1.34408	1.000	-3.35600	2.06360
	4	.21537	1.34408	1.000	-3.57538	4.00611
	5	3.90500*	1.34408	.000	1.36016	6.44984
	6	.65473	1.34408	1.000	-1.89638	3.20585
4	1	-4.30103	1.34408	.419	-10.42150	1.81943
	2	-.86157	1.34408	1.000	-4.72766	3.00453
	3	-.21537	1.34408	1.000	-4.00611	3.57538
	5	3.68963	1.34408	.059	-7.59452E-02	7.45521
	6	.43937	1.34408	1.000	-3.32995	4.20869
5	1	-7.99067*	1.34408	.001	-13.55359	-2.42775
	2	-4.55120*	1.34408	.000	-7.22157	-1.88083
	3	-3.90500*	1.34408	.000	-6.44984	-1.36016
	4	-3.68963	1.34408	.059	-7.45521	7.5945E-02
	6	-3.25027*	1.34408	.003	-5.75857	-.74197
6	1	-4.74040	1.34408	.157	-10.30562	.82482
	2	-1.30093	1.34408	.901	-3.97719	1.37532
	3	-.65473	1.34408	1.000	-3.20585	1.89638
	4	-.43937	1.34408	1.000	-4.20869	3.32995
	5	3.25027*	1.34408	.003	.74197	5.75857

*. The mean difference is significant at the .05 level.

จากตารางพบว่ากลุ่มลักษณะคอร์ที่ใช้ร่วมกับเรซินซีเมนต์ฟานาเวียร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) เมื่อนำค่ากำลังยึดเหนี่ยวมาเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มนี้มีค่ากำลังยึดเหนี่ยวต่ำที่สุด

ตารางที่ 38 ทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อพิจารณาปัจจัย
ร่วมของวัสดุแกนพื้นเซต250กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

cecoreifcore=z250

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	289.402	2	144.701	4.022	.051
Within Groups	3130.370	87	35.981		
Total	3419.772	89			

พบว่า ค่าสถิติมีค่ามากกว่า 0.05นั้นแสดงว่าค่าเฉลี่ยกำลังยึดเหนี่ยวของเซต250 เมื่อใช้กับ
เรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิดไม่แตกต่างกัน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 39 ทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของวัสดุแกนพื้นล็กซาคอร์กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

cecore if core=luxacore

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	243.707	2	121.853	6.690	.002
Within Groups	1584.718	87	18.215		
Total	1828.425	89			

พบว่ามีความสำคัญน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่ต่างกันอย่างน้อยมีนัยสำคัญอย่างน้อย 1 คู่

ตารางที่ 40 แสดงการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮนเมื่อพิจารณาปัจจัยร่วมของวัสดุแกนพื้นล็กซาคอร์กับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) CECORE	(J) CECORE	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
4	5	3.68963*	1.10197	.012	.66939	6.70988
	6	.43937	1.10197	.978	-2.58403	3.46277
5	4	-3.68963*	1.10197	.012	-6.70988	-.66939
	6	-3.25027*	1.10197	.001	-5.27003	-1.23050
6	4	-.43937	1.10197	.978	-3.46277	2.58403
	5	3.25027*	1.10197	.001	1.23050	5.27003

*. The mean difference is significant at the .05 level.

จากตารางพบว่ากลุ่มล็กซาคอร์ที่ใช้ร่วมกับเรซินซีเมนต์ฟานาเวียเอฟ แตกต่างจากกลุ่มอื่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่า $p < 0.05$ เมื่อเปรียบเทียบค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ยพบว่ามีค่าต่ำที่สุด

ตารางที่ 41 ทดสอบ T-Testระหว่างไอพีเอส เอ็มเพรส ทูกับอินซีแรม

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
ceramic code	40.137	179	.000	1.50	1.43	1.57

พบว่าค่าสถิติมีค่า $p < 0.05$ แสดงว่าพอร์ซเลนทั้ง 2 ชนิดให้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบค่ากำลังยึดเหนี่ยวพบว่าของไอพีเอส เอ็มเพรส ทูมีค่าสูงกว่า

ตารางที่ 42 ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวของเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

ANOVA

shear bondstrength

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	390.406	2	195.203	6.507	.002
Within Groups	5309.703	177	29.998		
Total	5700.108	179			

พบว่าค่าสถิติมีค่า $p < 0.05$ แสดงว่าเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิดมีค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่

ตารางที่ 43 ทดสอบการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบแทมเฮนเมื่อพิจารณาเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด

Multiple Comparisons

Dependent Variable: shear bondstrength

Tamhane

(I) cement code	(J) cement code	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Variolink 2	Panavia F	3.56455*	.99997	.008	.76110	6.36800
	Superbond	2.26251*	.99997	.127	-.43755	4.96258
Panavia F	Variolink 2	-3.56455*	.99997	.008	-6.36800	-.76110
	Superbond	-1.30203	.99997	.155	-2.92602	.32195
Superbond	Variolink 2	-2.26251*	.99997	.127	-4.96258	.43755
	Panavia F	1.30203	.99997	.155	-.32195	2.92602

*. The mean difference is significant at the .05 level.

จากตารางพบว่าเรซินซีเมนต์วาริโอลิงค์ทูมีค่ากำลังยึดเหนี่ยวแตกต่างจากซีเมนต์ที่เหลืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความกำลังยึดเหนี่ยวสูงที่สุด

ตารางที่ 44 ทดสอบ T-Testระหว่างวัสดุแกนพื้นแชต250 กับลักชาคอร์

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
core code	40.137	179	.000	1.50	1.43	1.57

พบว่าค่าสถิติมีค่า $p < 0.05$ แสดงว่าวัสดุแกนพื้นทั้ง 2 ชนิดให้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบค่ากำลังยึดเหนี่ยวเฉลี่ยพบว่าของแชต250 มีค่าสูงกว่า

ตารางที่ 45 แสดงการทดสอบข้อมูลด้วยการทดสอบแบบไคสแควร์ เทคนิคมอนติคาร์โล (Chi-square Test, Monte Carlo)

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Monte Carlo Sig. (2-sided)			Monte Carlo Sig. (1-sided)		
				Sig.	99% Confidence Interval		Sig.	99% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound		Lower Bound	Upper Bound
Pearson Chi-Square	179.9 ^a	44	.000	.000 ^b	.000	.000			
Likelihood Ratio	159.1	44	.000	.000 ^b	.000	.000			
Fisher's Exact Test	118.4			.000 ^b	.000	.000			
Linear-by-Linear Association	19.616 ^c	1	.000	.000 ^b	.000	.000	.000 ^b	.000	.000
N of Valid Cases	180								

a. 48 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .83.

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341.

c. The standardized statistic is 4.429.

พบว่าค่าสถิติ(2 sided)มีค่าต่ำกว่า 0.05 ทำให้สรุปได้ว่า กลุ่มทดลองทั้ง 12 กลุ่ม มีรูปแบบการแตกที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 46 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 1 EmVaZ

ค่ากำลังยึดเฉือนเฉลี่ย= 28.1091

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.2901

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเฉือน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตกค้าง	ติดกับพอร์ซเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	31.146	1	CF	2.599862	
2	26.004	1	CF	0.6348714	
3	24.762	2	B	1.172216	7.07
4	32.970	1	CF	1.291552	
5	25.597	3	B	1.497196	5.5728404
6	23.591	3	B	3.274219	3.795781
7	25.947	2	B	5.234834	7.07
8	25.361	1	CF	0.3855601	
9	24.388	4	A+B	7.07	7.07
10	28.516	3	B	0.6330413	6.4369587
11	27.253	4	A+B	7.07	7.07
12	33.499	1	CF	1.38401	
13	29.771	3	B	1.1588016	5.9111984
14	30.483	2	B	1.53001	7.07
15	31.958	1	CF	1.589819	

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนพื้นคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไปสิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน และเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนพื้นโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ซเลนและบางส่วนติดอยู่กับวัสดุแกนพื้นคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น

CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ซเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนพื้นเกิน 50%

ตารางที่ 47 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 2 EmVaL

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือน = 20.4122

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.44542

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเฉือน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์แตกค้าง	ติดกับพอร์ชเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	22.665	4	A+B	7.07	7.07
2	22.599	2	B	2.361111	7.07
3	25.586	4	A+B	7.07	7.07
4	18.002	2	B	1.182279	7.07
5	20.847	5	B	0	7.07
6	20.650	1	CF	1.080865	
7	18.569	2	B	1.9863164	7.07
8	13.905	3	B	1.830751	5.239249
9	20.797	4	A+B	7.07	7.07
10	13.952	2	B	3.489268	7.07
11	25.147	2	B	0.7650941	7.07
12	23.032	2	B	1.806359	7.07
13	18.432	4	A+B	7.07	7.07
14	20.001	1	CF	0.802112	
15	21.999	2	B	3.694674	7.07

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนฟันคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไปสิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ชเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซินซีเมนต์กับพอร์ชเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ชเลนและเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนฟันโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ชเลนและบางส่วนติดอยู่กับวัสดุแกนฟันคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ชเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น

CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ชเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนฟันเกิน 50%

ตารางที่ 48 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 3 EmPaZ

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือน = 17.924

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.89712

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเฉือน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตกค้าง	ติดกับพอร์ซเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	19.329	5	B	0	7.07
2	22.138	3	B	0.8607668	6.2092332
3	18.106	3	B	0.7461781	6.3238219
4	19.227	3	B	2.22807	4.87193
5	12.12	3	B	2.479485	4.596515
6	18.538	1	CF	0.6196625	
7	25.151	1	CF	1.86421	
8	16.108	3	A	4.965794	2.104206
9	12.322	3	A	4.954757	2.115243
10	19.496	1	CF	0.5821855	
11	19.069	3	B	2.879132	4.190868
12	12.932	4	A+B	7.07	7.07
13	12.864	3	B	2.553202	4.516789
14	20.469	3	B	1.064337	5.42663
15	20.991	5	B	0	7.07

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนพื้นคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไปสิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลนและเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนพื้นโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ซเลนและบางส่วนติดอยู่กับวัสดุแกนพื้นคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น

CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ซเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนพื้นเกิน 50%

ตารางที่ 49 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 4 EmPaL

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือน = 13.1205

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.67792

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเฉือน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตกค้าง	ติดกับพอร์ซเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	14.96	4	A+B	7.07	7.07
2	13.744	1	CF	3.2735712	
3	10.763	4	A+B	7.07	7.07
4	6.806	3	B	3.77334	3.29666
5	13.198	1	CF	0.4747475	
6	15.126	3	B	0.6996	7.00004
7	8.959	3	B	0.8409665	6.2290335
8	16.633	1	CF	0.8920455	
9	8.601	3	A	4.393634	2.696366
10	13.228	3	B	1.877525	5.192475
11	13.254	3	B	3.345302	3.75498
12	9.941	1	CF	0.8512397	
13	13.041	3	B	1.51617	5.55383
14	19.023	3	B	1.286788	5.783212
15	19.530	3	B	1.354167	5.715833

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนพื้นคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไปสิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลนและเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนพื้นโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ซเลนและบางส่วนติดอยู่กับวัสดุแกนพื้นคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น

CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ซเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนพื้นเกิน 50%

ตารางที่ 50 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 5 EmSuZ

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือน = 15.997

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.17654

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเฉือน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตักค้ำ	ติดกับพอร์ซเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	16.466	4	A+B	7.07	7.07
2	10.3	3	B	3.026458	4.043542
3	14.025	3	B	1.017792	6.052208
4	14.881	5	B	0	7.07
5	15.871	3	B	2.174587	4.895413
6	20.216	4	A+B	7.07	7.07
7	15.797	4	A+B	7.07	7.07
8	19.147	3	B	1.11842	5.95158
9	13.62	3	B	1.16265	5.90735
10	15.013	4	A+B	7.07	7.07
11	19.502	3	B	1.10313	5.966866
12	19.296	3	B	1.591139	5.478861
13	13.659	3	B	0.9627525	6.1072475
14	11.586	3	A	4.16506	2.90494
15	20.576	3	B	1.438877	5.631123

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนพื้นคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไปสิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน และเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนพื้นโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ซเลนและบางส่วนติดอยู่กับวัสดุแกนพื้นคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ภายในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น

CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ซเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนพื้นเกิน 50%

ตารางที่ 51 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 6 EmSuL

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเคียน = 14.9296

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=4.03444

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเคียน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตกค้าง	ติดกับพอร์ซเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	20.578	3	A	4.030016	3.039984
2	19.139	5	B	0	7.07
3	9.516	3	B	2.586777	4.483223
4	18.694	3	B	1.476354	5.593646
5	16.341	3	B	1.579029	5.490971
6	15.412	3	B	2.335112	4.734888
7	9.078	3	A	3.798783	3.271217
8	16.925	3	B	1.04970	6.0203
9	18.334	5	B	0.1583448	6.9116552
10	13.864	3	B	1.564451	5.505549
11	10.718	3	B	2.974977	4.539428
12	8.792	3	B	3.083563	3.986437
13	11.425	3	B	1.489268	5.580732
14	17.443	3	B	2.807105	4.262895
15	17.685	3	A	4.70671	2.36329

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนฟันคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไปสิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลนและเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนฟันโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ซเลนและบางส่วนติดอยู่กับวัสดุแกนฟันคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ภายในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น
CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ซเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนฟันเกิน 50%

ตารางที่ 52 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 7 InVaZ

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเคียน = 10.9067

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=2.29521

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเคียน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตกค้าง	ติดกับพอร์ชเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	8.527	5	B	0	7.07
2	14.206	5	B	0	7.07
3	14.284	5	B	0	7.07
4	7.859	3	B	0.252984	6.817016
5	8.745	5	B	0	7.07
6	12.745	5	B	0	7.07
7	10.119	5	B	0	7.07
8	10.497	5	B	0	7.07
9	12.434	5	B	0	7.07
10	8.094	5	B	0	7.07
11	8.066	3	B	0.2886823	6.7813177
12	11.526	5	B	0	7.07
13	13.622	5	B	0	7.07
14	10.72	3	B	0.6147268	6.4552732
15	12.157	3	B	2.323347	4.746653

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนฟันคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไป
สิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ชเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซิน
ซีเมนต์กับพอร์ชเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ชเลน
และเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนฟันโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ชเลนและบางส่วนติดอยู่กับ
วัสดุแกนฟันคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ภายในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ชเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น
CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ชเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนฟันเกิน 50%

ตารางที่ 53 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 8 InVaL

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือน = 10.9067

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=2.29521

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเฉือน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตกค้าง	ติดกับพอร์ซเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	9.615	5	B	0	7.07
2	12.291	5	B	0	7.07
3	10.921	3	B	0.2485652	6.8214348
4	10.167	5	B	0	7.07
5	9.212	5	B	0	7.07
6	10.188	5	B	0	7.07
7	10.514	3	B	0.0111914	7.0588086
8	8.459	3	A	4.657828	2.412172
9	8.05	5	B	0	7.07
10	9.506	5	B	0	7.07
11	11.732	5	B	0	7.07
12	9.693	5	B	0	7.07
13	9.171	5	B	0	7.07
14	9.929	5	B	0	7.07
15	10.497	3	B	1.693293	5.376707

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนพื้นคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไป
สิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซิน
ซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน
และเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนพื้นโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ซเลนและบางส่วนติดอยู่กับ
วัสดุแกนพื้นคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ภายในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวนำรอยต่อระหว่างพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น
CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ซเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนพื้นเกิน 50%

ตารางที่ 54 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 9 InPaZ

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือน = 14.2071

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.00557

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเฉือน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตักค้าง	ติดกับพอร์ชเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	16.452	4	A+B	7.07	7.07
2	13.626	5	B	0	7.07
3	13.692	5	B	0	7.07
4	15.956	5	B	0	7.07
5	11.905	5	B	0	7.07
6	13.32	5	B	0	7.07
7	15.472	4	A+B	7.07	7.07
8	13.000	4	A+B	7.07	7.07
9	12.420	3	B	0.770775	6.299225
10	14.945	4	A+B	7.07	7.07
11	18.383	4	A+B	7.07	7.07
12	16.186	3	A	4.421182	2.648818
13	14.466	3	A	3.585055	3.484945
14	11.228	3	A	3.780188	3.289812
15	12.118	3	B	2.661553	4.408441

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนพื้นคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไปสิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ชเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซินซีเมนต์กับพอร์ชเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ชเลน และเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนพื้นโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ชเลนและบางส่วนติดอยู่กับวัสดุแกนพื้นคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ภายในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ชเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น

CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ชเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนพื้นเกิน 50%

ตารางที่ 55 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 10 InPaL

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือน = 9.9082

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3441

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเฉือน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตกค้าง	ติดกับพอร์ชเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	9.29	3	A	3.619146	3.450854
2	10.271	4	A+B	7.07	7.07
3	12.328	3	B	1.521924	5.548076
4	11.068	5	B	0	7.07
5	8.814	5	B	0	7.07
6	9.995	5	B	0	7.07
7	8.397	3	B	1.979396	5.090604
8	11.193	5	B	0	7.07
9	12.314	4	A+B	7.07	7.07
10	8.616	3	A	3.688648	3.381352
11	9.345	3	B	2.77778	4.29222
12	9.044	4	A+B	7.07	7.07
13	10.530	3	A	4.146407	2.923593
14	8.137	3	A	4.042872	3.027128
15	9.281	3	B	2.173898	4.896102

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนพื้นคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไป
สิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ชเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซิน
ซีเมนต์กับพอร์ชเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ชเลน
และเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนพื้นโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ชเลนและบางส่วนติดอยู่กับ
วัสดุแกนพื้นคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ภายในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ชเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น
CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ชเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนพื้นเกิน 50%

ตารางที่ 56 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 11 InSuZ

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเฉือน = 14.8411

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.3411

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเฉือน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตกค้าง	ติดกับพอร์ซเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	16.413	3	B	0.98	6.09
2	13.569	3	B	3.184803	3.885197
3	13.249	3	A	4.319502	2.750498
4	10.500	3	B	3.222796	3.847204
5	11.274	3	B	1.807163	5.262837
6	17.300	3	B	1.493744	5.576256
7	18.070	3	A	5.340737	1.729263
8	11.387	3	B	1.877009	5.192991
9	19.651	3	A	4.954258	2.115742
10	16.526	3	B	0.8960789	6.1739211
11	11.029	3	A	4.295225	2.774775
12	17.787	5	B	0.3525023	6.717497
13	14.800	3	B	3.242711	3.827289
14	10.797	5	A	4.395661	2.674339
15	20.264	3	A	3.644915	3.425085

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนฟันคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไปสิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลนและเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนฟันโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ซเลนและบางส่วนติดอยู่กับวัสดุแกนฟันคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ภายในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น
CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ซเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนฟันเกิน 50%

ตารางที่ 57 แสดงข้อมูลของกลุ่มที่ 12 InSuL

ค่าเฉลี่ยกำลังยึดเคียน = 14.8222

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.52242

ชิ้นงาน	ค่ากำลังยึดเคียน	การแตก	ลักษณะซีเมนต์ตกค้าง	ติดกับพอร์ซเลน (mm ²)	ติดกับคอมโพสิต (mm ²)
1	13.916	3	A	4.231635	2.838365
2	15.627	3	B	2.222911	4.847089
3	14.794	3	B	1.428684	5.641316
4	16.021	5	B	0	7.07
5	19.78	3	A	3.833286	3.236714
6	13.628	3	A	5.3699879	1.7000121
7	11.962	5	B	0	7.07
8	14.734	3	A	3.795742	3.274258
9	14.658	3	B	2.629534	4.440466
10	11.125	3	B	1.381944	5.688056
11	16.234	3	A	4.644112	2.425888
12	12.85	3	A	6.8560966	0.2139034
13	11.254	3	A	3.602847	3.467153
14	17.159	3	B	3.295397	3.774603
15	18.591	3	B	0.6863522	6.3836478

หมายเหตุ

ลักษณะการแตก

กลุ่มที่ 1 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากวัสดุแกนฟันคอมโพสิตผ่านเข้าสู่เนื้อของเรซินซีเมนต์ไป
สิ้นสุดที่รอยต่อระหว่างผิวของเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 2 การแตกของชิ้นงานเริ่มจากชั้นของเรซินซีเมนต์ผ่านไปยังรอยต่อระหว่างพื้นผิวเรซิน
ซีเมนต์กับพอร์ซเลน

กลุ่มที่ 3 การแตกของชิ้นงานมีลักษณะเป็นการแตกที่ผิวรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์กับพอร์ซเลน
และเรซินซีเมนต์กับวัสดุแกนฟันโดยมีบางส่วนของเรซินซีเมนต์ติดอยู่กับพอร์ซเลนและบางส่วนติดอยู่กับ
วัสดุแกนฟันคอมโพสิต

กลุ่มที่ 4 การแตกของชิ้นงานอยู่ในชั้นของเรซินซีเมนต์เท่านั้น

กลุ่มที่ 5 การแตกของชิ้นงานเกิดที่บริเวณผิวหน้ารอยต่อระหว่างพอร์ซเลนกับเรซินซีเมนต์เท่านั้น
CF=COMPOSITE FRACTUREคิดเป็นพื้นที่ที่คอมโพสิตแตกออกไป

A = วัสดุคงเหลือติดกับผิวพอร์ซเลนเกิน 50 %

B = วัสดุคงเหลือติดกับผิววัสดุแกนฟันเกิน 50%

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาว กมลพร วัฒนเสริมกิจ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2517 สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย จบการศึกษาปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2541 จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542-2544 รับราชการทันตแพทย์ใช้ทุนสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำที่โรงพยาบาลเทพสถิต อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันลาออกเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย