



โคอิเล็กทริกเซรามิกส์

โคอิเล็กทริก คือ สารฉนวนไฟฟ้าที่มีค่าความต้านทานสูง ทำหน้าที่กั้นระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดที่มีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากัน โดยทั่วไปการใช้โคอิเล็กทริกนี้เพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ใช้ทำหน้าที่เป็นฉนวนรองรับตัวนำไฟฟ้า และอีกประการหนึ่งใช้ทำหน้าที่เป็นฉนวนโคอิเล็กทริกของตัวเก็บประจุไฟฟ้า

2.1 คุณสมบัติของโคอิเล็กทริก

ลักษณะที่สำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณสมบัติ และคุณภาพของสารโคอิเล็กทริกมี 4 ประการ คือ 17)

- 1) ความต้านทาน
- 2) ค่าเปอร์มิททิวิตี หรือค่าคงตัวโคอิเล็กทริก
- 3) แพลกเคอร์พลังงานสูญเสียโคอิเล็กทริก
- 4) ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของโคอิเล็กทริก

2.1.1 ความต้านทานของโคอิเล็กทริก

โคอิเล็กทริกหรือฉนวนไฟฟ้าที่สมบูรณ์แล้ว จะต้องไม่นำกระแสเลยทั้งสิ้น ถ้าหากได้รับแรงดันกระแสตรง นั่นคือจะไม่มีสภาพนำไฟฟ้าอยู่เลย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สารฉนวนนั้นมีความต้านทานสูงเป็นอนันต์ แต่ฉนวนไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในทางปฏิบัตินั้นมักจะนำกระแส แต่มีค่าน้อยมากเมื่อป้อนแรงดันกระแสตรง นั้นแสดงว่าสารฉนวนไฟฟ้ามีค่าความต้านทานไม่สูงเป็นอนันต์ หากแต่มีค่าสูงที่วัดได้ ค่าความต้านทานยิ่งสูงก็แสดงว่าฉนวนนั้นมีคุณภาพการฉนวนยิ่งดี

เมื่อนำฉนวนไปกั้นระหว่างอิเล็กโทรดที่ป้อนแรงดันกระแสตรงเป็นเวลานาน จนกระทั่งอยู่ตัว จะมีกระแสไหลผ่านฉนวนนั้นแต่น้อย เรียกว่ากระแสรั่ว หรือกระแสค้าง

กระแสที่ไหลผ่านฉนวนนี้แบ่งออกเป็นสองทาง คือ ทางหนึ่งไหลผ่านเนื้อฉนวนในเนื่องจากฉนวนมีสภาพนำอยู่ข้างตั้งกล่าวแล้ว ส่วนอีกทางหนึ่งไหลผ่านตามผิวฉนวน จึงแยกเป็นความต้านทานเชิงปริมาตร (volume resistance) และความต้านทานเชิงผิว (surface resistance) ค่าความต้านทานของโคอีเล็กทริก อาจคำนวณหรือวัดได้เช่นเดียวกับความต้านทานของตัวนำ ถ้าทราบความต้านทานเฉพาะ ρ ความหนา d พื้นที่ภาคตัด A ของโคอีเล็กทริก ความต้านทานของฉนวนจะหาได้จากสมการ

$$R = \rho \frac{d}{A}$$

2.1.2 ค่าเปอร์มิตติวิตี บางที่เรียกว่า ค่าความคงตัวของโคอีเล็กทริก (Dielectric constant) เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกลักษณะของโคอีเล็กทริก หรือสารฉนวนไฟฟ้าที่กำหนดความสามารถ ในการเก็บประจุของตัวเก็บประจุไฟฟ้า หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ϵ เป็นตัวเลขบอกให้ทราบว่า ค่าความจุไฟฟ้าจะเพิ่มเป็นกี่เท่า ของค่าความจุไฟฟ้าของสุญญากาศ เมื่อใส่โคอีเล็กทริกที่มีค่าเปอร์มิตติวิตี ϵ เข้าไปแทนที่นั่นคือ

$$\epsilon = \frac{C}{C_0}$$

โดยที่ C_0 เป็นค่าความจุไฟฟ้าเมื่อโคอีเล็กทริกเป็นสุญญากาศ

C เป็นค่าความจุไฟฟ้าเมื่อใส่ตัวโคอีเล็กทริกที่มีค่าเปอร์มิตติวิตีเท่ากับ

โดยทั่วไปค่าเปอร์มิตติวิตีจะแสดงเป็นค่าเปอร์มิตติวิตีสัมพัทธ์ (relative permittivity) ϵ_r ซึ่งเป็นอัตราส่วนของค่าเปอร์มิตติวิตี ของโคอีเล็กทริกเทียบกับสุญญากาศ นั่นคือ

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

โดยที่ ϵ_0 เป็นค่าเปอร์มิตติวิตีของสุญญากาศมีค่า $= 8.854 \times 10^{-12}$ F/ม.

2.1.3 แฟกเตอร์พลังงานสูญเสียโคอีเล็กทริก

พลังงานสูญเสียในโคอีเล็กทริกอาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พลังงานสูญเสียเนื่องจากสภาพนำไฟฟ้าของโคอีเล็กทริก ที่ความต้านทานไม่ถึงค่าอนันต์ และอีกส่วนหนึ่ง

เป็นพลังงานสูญเสีย เนื่องจากโพลาริเซชันของไดอิเล็กตริก จึงเป็นพลังงานสูญเสีย
ทางกลไฟฟ้า เพราะโมเมนต์ของไดอิเล็กตริกต้องกลับหัว ไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
สนามไฟฟ้า เช่น แรงดันกระแสสลับ

ถ้าป้อนแรงดันรูปคลื่นไซน์ให้กับตัวเก็บประจุที่สมบูรณ์ กระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บ
ประจุจะมีเฟสหน้าแรงดันเป็นมุม 90 องศา

ถ้าให้

$$u = U_m \sin \omega t$$

$$i = \omega C U_m \cos \omega t$$

$$I = \omega C U$$


เมื่อ

$$U = \text{เป็นค่าอาร์เอ็มเอสของแรงดันที่ป้อน}$$

ในทางปฏิบัติกระแสที่ไหลในตัวเก็บประจุ จะนำหน้าแรงดันน้อยกว่า 90 องศา

ดังรูปที่ 2.1 เป็นมุมเฟสของตัวเก็บประจุ ดังนั้นพาวเวอร์แฟกเตอร์ = $\cos \phi$

หรืออีกทางหนึ่ง = $\sin \delta$



ฉะนั้นกำลังงานสูญเสียในตัวเก็บประจุ
ที่ไม่สมบูรณ์

คือ $U_i \cos \phi$

หรือ $U_i \sin \delta$

แต่ $\delta = 90^\circ - \phi$

$\delta =$ มุมพลังงานสูญเสียไดอิเล็กตริก

$\tan \delta =$ แฟกเตอร์พลังงานสูญเสียไดอิเล็กตริก


รูปที่ 2.1 แสดงเวกเตอร์

๐ ไคอะเกรมกระแส

และแรงดันไฟฟ้า

ของตัวไดอิเล็กตริก

ไดโอดีเล็กทรอนิกส์มีพลังงานสูญเสีย และสามารถเก็บประจุไว้ได้ ตัวเก็บประจุจึง
อาจเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลย์ ดังรูป 2.2



รูปที่ 2.2 วงจรสมมูลย์ของไดโอดีเล็กทรอนิกส์

ในรูป 2.1 และเฟสเซอร์รูป 2.2

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{I_r}{I_c} = \frac{U/R_p}{\omega C_p} = \frac{I}{\omega C_p R_p}$$

ฉะนั้นพลังงานสูญเสีย

$$P_d = \frac{U^2}{R_p} = U^2 \omega C_p \operatorname{tg} \delta$$

หรือ $P'_d = E^2 \omega \epsilon \operatorname{tg} \delta$

เมื่อ P'_d เป็นพลังงานสูญเสียต่อปริมาตร

E เป็นความเค้นสนามไฟฟ้า

ถ้า C เป็นความจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นฟารัด

U เป็นแรงดันที่ป้อนอค์ประจุมีหน่วยเป็นโวลท์

จะได้ P_d เป็นวัตต์

2.1.4 ความคงทนต่อแรงคั้นไฟฟ้าของไดอิเล็กตริก

ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดที่ไดอิเล็กตริก สามารถทนอยู่ได้โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการเป็นฉนวน เราเรียกค่าความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดจากการป้อนแรงคั้น ให้กับไดอิเล็กตริกนั้นว่า ความคงทนของไดอิเล็กตริกต่อแรงคั้นไฟฟ้า

ซึ่งค่าความคงทนของไดอิเล็กตริกนี้ หาได้จากการป้อนแรงคั้นให้กับ ไดอิเล็กตริกที่วางอยู่ระหว่าง อิเล็กโทรดที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ จนกระทั่งเกิดเบรค-ควาน์ นั่นคือ

$$E_b = \frac{U_b}{d}$$



เมื่อ E_b เป็นความคงทนต่อแรงคั้นไฟฟ้าของไดอิเล็กตริก

U_b เป็นค่าแรงคั้นที่ทำให้เกิดการเบรคควาน์

d เป็นระยะห่างของอิเล็กโทรด

ค่าความคงทนต่อแรงคั้นไฟฟ้าของไดอิเล็กตริก มีหน่วยวัดเป็นโวลต์/มิลลิเมตร กิโลโวลต์/มิลลิเมตร หรือกิโลโวลต์/เซ็นติเมตร

ค่าความคงทนต่อแรงคั้นไฟฟ้าของไดอิเล็กตริกแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ต่าง ๆ เช่น ความหนา ความบริสุทธิ์ของสารไดอิเล็กตริก อุณหภูมิ ความชื้น อัตราการเพิ่มของแรงคั้นและสภาพของอิเล็กโทรด


2.2 กลไกการเกิดโพลาริเซชันในสารไดอิเล็กตริก

ในสารไดอิเล็กตริกทั่วไป จะประกอบด้วยโมเลกุล 2 ชนิด คือ โมเลกุลแบบโพลาร์ (polar) และโมเลกุลแบบนอนโพลาร์ (nonpolar)¹⁹⁾ โมเลกุลแบบโพลาร์ หมายถึงโมเลกุลซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนและโปรตอน ซึ่งอยู่ห่างกันในสภาวะธรรมชาติ โมเลกุลเหล่านี้จะอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ แต่ถ้าโมเลกุลเหล่านี้อยู่ในสนามไฟฟ้า จะทำให้โมเลกุลเกิดการเรียงตัว ตามแนวทิศทางสนามไฟฟ้า ส่วนโมเลกุลชนิดนอนโพลาร์

หมายถึง โมเลกุลที่ประกอบด้วยอิเล็กตรอนและโปรตอน ที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน ในสภาวะธรรมชาติจะอยู่ในลักษณะไม่เป็นระเบียบ เช่นเดียวกัน แต่ถ้าโมเลกุลนี้อยู่ในสนามไฟฟ้า จะทำให้อิเล็กตรอนและโปรตอนแยกตัวห่างกัน และเรียงตัวไปตามแนวทิศทางสนามไฟฟ้า เช่นเดียวกับโมเลกุลชนิดโพลาร์ การเกิดการเรียงตัวของโมเลกุลทั้งสองชนิดดังกล่าว เรียกว่าเกิดการโพลารีเซชัน


การเกิดโพลารีเซชัน ในสารโคอีเล็กทริก อาจแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ⁴⁾ คือ

1) อิเล็กตรอนนิกล์โพลารีเซชัน P_e เป็นการเกิดโพลารีเซชันในสารโคอีเล็กทริก อันเนื่องจากสนามไฟฟ้าทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนรอบ ๆ นิวเคลียสเคลื่อนตัวห่างออกไปจากจุดศูนย์กลางเดิมดังรูป 2.3.




รูปที่ 2.3 แสดงการเกิดอิเล็กตรอนนิกล์โพลารีเซชัน

2) ไอออนนิกล์โพลารีเซชัน P_i เป็นการเกิดโพลารีเซชันในสารโคอีเล็กทริก อันเนื่องจากสนามไฟฟ้าทำให้การวางตัวของโมเลกุลแบบไอออนนิกล์ ซึ่งในสภาวะตามธรรมชาติวางตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ เกิดการเรียงตัวไปตามแนวทิศทางสนามไฟฟ้า




รูปที่ 2.4 แสดงการเกิดไอออนนิกล์โพลารีเซชัน

3) ออเรียนเตชันโพลาไรเซชัน ϵ_0 เป็นการเกิดโพลาไรเซชันในสารไดอิเล็กทริกอันเนื่องมาจากสนามไฟฟ้า ทำให้โมเมนต์ขั้วคู่ที่อยู่นิ่งในสภาวะไม่เป็นระเบียบ มาอยู่ในลักษณะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ




รูปที่ 2.5 แสดงการเกิดออเรียนเตชันโพลาไรเซชัน

4) การเกิดโพลาไรเซชัน แบบประจุค้าง ϵ_s เป็นการเกิดโพลาไรเซชันเนื่องจากสนามไฟฟ้าที่ทำให้ประจุที่เคลื่อนตัวอย่างอิสระ เรียงตัวไปในทิศทางตามแนวสนามไฟฟ้า



รูปที่ 2.6 แสดงการเกิดโพลาไรเซชัน แบบประจุค้าง

การเกิดโพลาไรเซชัน แบบต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น จะมีความแตกต่างกันในเชิงเวลา เช่น การเกิดโพลาไรเซชัน แบบไดอิเล็กทริก จะเกิดเร็วกว่าแบบไอออนิก และแบบไอออนิกจะเกิดเร็วกว่าแบบออเรียนเตชัน เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการเกิดโพลาไรเซชัน แบบต่าง ๆ ในสารไดอิเล็กทริก ขึ้นอยู่กับความถี่ที่แสดงความสัมพันธ์ในรูป 2.7



รูปที่ 2.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโวลตาไรเซชัน กับความถี่


จากรูปจะเห็นว่า การเกิดโวลตาไรเซชัน แบบอิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเท่ากับความถี่ของสนามไฟฟ้า ที่ขึ้นจนกระทั่งถึงความถี่ของแสง ส่วนการเกิดโวลตาไรเซชัน แบบไอออนิกนั้น จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ตามความถี่ของสนามไฟฟ้า และอาจสูงถึงย่านความถี่อินฟราเรด ส่วนการเกิดโวลตาไรเซชัน แบบออเรียนเคชันและแบบประจุค้ำนั้น จะเกิดได้รวดเร็วเท่ากับความถี่ต่ำ

สารไดอิเล็กทริกที่มีคุณสมบัติตอบสนอง ต่อการเกิดโวลตาไรเซชัน ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นสารประเภทเฟอร์โรอิเล็กทริก ซึ่งจะเป็นผลทำให้ค่าเปอร์มิททิวิตี หรือค่าไดอิเล็กทริกคงตัวมีค่าสูงต่ำต่างกัน

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.3 คุณสมบัติของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก

ดังที่กล่าวแล้วตั้งแต่ต้นถึงปรากฏการณ์ การเกิดโพลาริเซชันในเนื้อสาร ไดอิเล็กทริก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าเปอร์มิตติวิตีของสารต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้เป็นฉนวน ไดอิเล็กทริกชั้นระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดของตัวเก็บประจุไฟฟ้า ค่าเปอร์มิตติวิตีนี้จะมีผลต่อค่าความจุไฟฟ้า โดยทั่วไป อะตอมของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก จะมีคุณสมบัติเป็นอิเล็กทริกไดโพลประจำตัวอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่มีสนามไฟฟ้ามากระทำก็ตาม การเกิดอิเล็กทริกไดโพลของอะตอมต่าง ๆ นั้น จะเกิดอย่างไม่มีระเบียบ เมื่ออะตอมต่าง ๆ นั้นได้รับสนามไฟฟ้ามากระทำ จะเกิดการตอบสนองโดยทันทีทันใด โดยเกิดการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบตามแนวทิศทางสนามไฟฟ้า ในบรรดาสารเฟอร์โรอิเล็กทริกต่าง ๆ ความสามารถที่จะเกิดการโพลาริเซชัน อย่างทันทีทันใดนั้นจะมีค่าไม่เท่ากัน เช่น สารเฟอร์โรอิเล็กทริกบางอย่าง ต้องใช้สนามไฟฟ้าที่มีความเข้มสูง จนกระทั่งบางครั้งอาจใช้ความเข้มสนามไฟฟ้าสูงถึงขนาดทำให้เกิดการเบรคดาวน์ ถึงจะเกิดการโพลาริเซชันเพียงเล็กน้อย เราเรียกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่ามีแรงเกาะยึดกันระหว่างอะตอมสูงมาก แสดงว่าสารดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ที่จะนำมาใช้ทำเป็นตัวไดอิเล็กทริกสำหรับตัวเก็บประจุไฟฟ้า สำหรับสารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่ให้ค่าเปอร์มิตติวิตีสูง โดยทั่วไปแล้วแรงเกาะยึดระหว่างอะตอมจะต่ำ จึงสามารถตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มต่ำได้ดี¹⁾ คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก ก็คือสารเฟอร์โรอิเล็กทริกเมื่ออยู่ในสภาพเฟอร์โรอิเล็กทริกสเทท อะตอมของมันจะไม่อยู่ที่จุดศูนย์กลางของการสมมาตรกับ³⁾ ดังรูป 2.8



รูปที่ 2.8 แสดงอะตอมของสารเฟอร์โรอิเล็กทริกอยู่ในสภาวะเฟอร์โรอิเล็กทริกสเทท

อย่างไรก็ดีเมื่อสารนี้ได้รับความร้อน หรืออุณหภูมิสูงขึ้นจากปรกติโครงสร้างของผลึกจะเปลี่ยนไป ในกรณีที่สารเฟอร์โรอิเล็กทริกเกิดการโพลาไรเซชันอยู่แล้ว และเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทำให้คุณสมบัติ ของการเกิดโพลาไรเซชันสูญเสียไปจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ค่าเปอร์มิตติวิตีลดลงอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิที่ทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าวข้างต้นนี้ เราเรียกว่าอุณหภูมิคูรี⁽¹⁾ (Curie temperature) ซึ่งค่าของอุณหภูมิกูรีของสารเฟอร์โรอิเล็กทริกแต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากัน การทราบค่าอุณหภูมิกูรีของสารโคอีเล็กทริก จะมีความสำคัญมาก เพราะว่าเราจะสามารถทราบค่าอุณหภูมิใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่เราผลิตออกมา หรือการนำตัวเก็บประจุไฟฟ้าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม หรือถูกต้อง

กลุ่มของสารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่น่าสนใจ สำหรับใช้ในการนำมาเป็นฉนวนโคอีเล็กทริก ขึ้นระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดของตัวเก็บประจุไฟฟ้า ที่นิยมใช้กันได้แก่ สารแบเรียมติตาเนต และสารติตาเนียมไดออกไซด์⁽⁴⁾ เป็นต้น สารเฟอร์โรอิเล็กทริกดังกล่าวข้างต้นมีรูปแบบของโครงสร้างของผลึกที่มีโครงสร้างเหมือนกับผลึกของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก

2.3.1 สารติตาเนตเซรามิกส์

ในกรณีที่เกี่ยวกับการนำสารโคอีเล็กทริก ไปใช้งานในรูปแบบของการฉนวนอินทรีย์ (inorganic insulations) แบบต่าง ๆ รูปร่างของโคอีเล็กทริกเซรามิกส์ จะมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่อุณหภูมิต่าง ๆ สำหรับสารติตาเนตเซรามิกส์ ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าจะเป็นที่รู้จักกันเกี่ยวกับงานการออกแบบสร้างตัวเก็บประจุไฟฟ้า โดยมุ่งหวังไปในจุดของค่าเปอร์มิตติวิตี สารติตาเนตเซรามิกส์ จะมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนโคอีเล็กทริกของตัวเก็บประจุไฟฟ้า โดยจะให้ค่าเปอร์มิตติวิตีสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเปอร์มิตติวิตีของอากาศ

วัสดุที่นำมาประกอบเป็นสารติตาเนตเซรามิกส์ มีการออกแบบเหมือนกับสารเฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิกส์ อันจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง และสำคัญสองประการ⁽⁵⁾ คือ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของการเกิดโคอีเล็กทริกและแมกเนติก ในสารเฟอร์โรอิเล็กทริกต่าง ๆ เหล่านี้สารเฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิกส์ จะแสดงพฤติกรรมของการเกิดโคอีเล็กทริกฟลักซ์ ซึ่งมีจำนวนเล็กน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงความเข้มสนามไฟฟ้าที่มากระทำต่อเนื้อสาร อันเป็นผลทำให้เกิดค่าเปอร์มิตติวิตีมากหรือน้อย

ตามไปด้วย นอกจากนี้ค่าของอุณหภูมิยังจะมีผลต่อค่าของเปอร์มิตทิวิตี้ จะพบว่าค่าของเปอร์มิตทิวิตี้จะมีค่าไม่คงที่แน่นอน ที่ช่วงเหนืออุณหภูมิคูรี

สารคิตาเนตเซรามิกส์ที่มีบทบาทสำคัญในงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าอันมีมากมาย เช่น คิตาเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) แบเรียมคิตาเนต (Ba TiO_3) ลีคคิตาเนต (Pb TiO_3) สตรอนเทียมคิตาเนต (Sr TiO_3) รวมทั้งสารผสมของแบเรียมคิตาเนต กับสตรอนเทียมคิตาเนต


2.3.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์มิตทิวิตี้กับค่าอุณหภูมิ

ในการนำตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเซรามิกส์ต่าง ๆ ไปใช้งานเราจะพบว่าค่าของเปอร์มิตทิวิตี้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง ของค่าอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า องค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์มิตทิวิตี้ ของสารคิตาเนตเซรามิกส์ มี 3 ประการ⁵⁾ คือ

- 1) องค์ประกอบที่กำหนดคุณลักษณะของค่าเปอร์มิตทิวิตี้ โดยสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงในทางบวกของอุณหภูมิ
- 2) องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าของเปอร์มิตทิวิตี้ขึ้นเนื่องจากสัมประสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงในทางลบของอุณหภูมิ
- 3) องค์ประกอบที่ไม่แสดงอาการเปลี่ยนแปลงของค่าใด ๆ ที่เกี่ยวกับค่าเปอร์มิตทิวิตี้ ในช่วงอุณหภูมิกว้าง ๆ

เป็นการยากที่จะกำหนด จัดหรือแบ่งประเภทของสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งในทางบวกหรือทางลบ ที่มีผลต่อค่าของเปอร์มิตทิวิตี้ แต่มีพื้นฐานอย่างหนึ่งจะเป็นกำหนดค่าเปอร์มิตทิวิตี้ คือ องค์ประกอบของส่วนผสมแบเรียมคิตาเนต ($\text{Ba TiO}_3 = \text{BaO} + \text{TiO}_2$) จากส่วนผสมในสมการเราจะพบว่าอัตราส่วนผสมของสารประกอบเป็น

1 : 1 จากผลการทดสอบคุณสมบัติทางด้านค่าเปอร์มิตติวิตี โดยมีอุณหภูมิเป็นพารามิเตอร์ จะพบว่าค่าเปอร์มิตติวิตีเปลี่ยนแปลงค่าไป เมื่อสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกมาก ๆ และในทางตรงกันข้าม หากอัตราส่วนผสมของแบเรียม ติตาเนต (BaO, TiO_2) เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ TiO_2 มากกว่า BaO เช่น ($BaO.18 TiO_2$) จะเห็นว่าอัตราส่วนผสมของ TiO_2 มากกว่า 18 เท่า จากผลการ ทดสอบคุณสมบัติทางด้านค่าเปอร์มิตติวิตี โดยมีอุณหภูมิเป็นพารามิเตอร์ พบว่าค่าเปอร์มิตติวิตี เปลี่ยนแปลงค่าไปเมื่อสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเปลี่ยนไปในทางลบมาก ๆ ผลของการเปลี่ยนแปลงค่าไดอิเล็กตริก ต่อค่าการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ ทั้งแสดงในรูป 2.9 และในตาราง 2.1



รูปที่ 2.9 กราฟแสดงผลของอุณหภูมิที่มีต่อค่าเปอร์มิตติวิตีของสารประเภท BaO, TiO_2 5)

ตาราง 2.1 คุณสมบัติของสาริตาเนคเซรามิกส์⁽⁵⁾

Principal Ingredient	Softening Point (°C)	Coefficient of Linear Expansion ($\times 10^{-6}$)	Density (gr/cc)	Bending Strength ($\text{kg/cm}^2 \times 10^{-3}$)	Heat Conductivity ($\text{w/cm}^{\circ}\text{C}$)	Dielectric Constant (25°C)	Temperature Coefficient of Dielectric Constant	Dissipation Factor, 25°C ($\tan \delta \times 10^3$)		Resistivity, 25°C (ohm-cm)
								60 Cycles	10 ⁶ Cycles	
Barium Titanate	1400-1430	—	5.0	—	—	1000-10000	(Figure 60)	56.0	10.5	$10^{11}-10^{13}$
Magnesium Titanate	—	—	—	—	—	13-14	—	1.5	0.4	—
Calcium Titanate	1510	7.5	4.0	1-1.3	0.003	150-160	-1400	6.0	0.2	$10^{12}-10^{14}$
Strontium Titanate	1510	—	—	—	—	232	—	—	0.2	$10^{12}-10^{14}$
Titanium Dioxide	—	7.5	3.9	1-1.3	0.003	75-80	-700	—	0.3	$10^{12}-10^{13}$
Titanium Dioxide *	—	7.5	3.8	1-1.2	0.003	55-60	-600	—	—	$10^{12}-10^{13}$
Titania-Alumina **	—	5.8	3.0	1-1.2	0.003	12-14	-40	—	—	10^{13}
Zirconia-Magnesia-Titania **	—	5.8	4.0	1-1.2	0.0035	20-25	-50	—	—	10^{13}
Lithium Titanate	—	—	—	—	—	234	—	2.1	—	—

* Contains clay

** Exact composition is not known

2.3.1.2 ความสัมพันธ์ของค่าไดอิเล็กตริกกับแรงกดคันในการขึ้นรูปชิ้นงาน

ขบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เพื่อให้มีค่าคุณสมบัติเป็นตัวไดอิเล็กตริกที่ดี โดยการใช้ความกดคันของของเหลว จะมีผลกระทบต่อค่าของเปอร์มิตติวิตี และค่าของอุณหภูมิที่ลดลง ในบางโอกาสของการใช้งานเราต้องการที่จะลดค่าของอุณหภูมิ เพื่อให้หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของค่าเปอร์มิตติวิตี อันเนื่องมาจากผลกระทบของอุณหภูมิขณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ไดอิเล็กตริก แบบเรียมิตาเนคเซรามิกส์ ในขณะที่ทำการขึ้นรูปโดยการอัดเนื้อดินในแบบอัด ที่แรงอัดคัน 300 - 1,000 บรรยากาศจะเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าเปอร์มิตติวิตี


ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบเรียมิตาเนคเซรามิกส์ โดยวิธีไฮโครสแคติกเพรส จะมีผลกระทบต่อไดอิเล็กตริกดังนี้

- 1) ความสัมพันธ์ของแรงกดคันอย่างสม่ำเสมอ และราบเรียบจะส่งผลต่ออัตราการเพิ่มของค่าเปอร์มิตติวิตี


2) การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบเรียมไททาเนต (Ba TiO_3) และแคลเซียมไททาเนต (Ca TiO_3) ไคโอเล็กริก มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเปอร์มิตทิวิตี้ ดังรูป 2.10

3) ส่วนผสมของเนื้อสารเซรามิกส์ไคโอเล็กริก ประเภทแบเรียมไททาเนต (Ba TiO_3) หากเติมสารแคลเซียมไททาเนต (Ca TiO_3) หรือ เลคิตาเนต (Pb TiO_3) จะช่วยลดแรงอัดกั้นลง

4) ในการลดปริมาณแรงอัดกั้นขึ้นงานในทันทีทันใด หลังจากอัดเสร็จแล้ว จะช่วยให้เพิ่มค่าไคโอเล็กริกได้ถึง 20 % ดังรูป 2.11.



รูปที่ 2.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์มิตทิวิตี้กับค่าความกดกันของสารแบเรียมไททาเนตเซรามิกส์)



รูปที่ 2.11 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าเปอร์มิตทิวิตีของสารแอมเรียมิติตาเนต หลังจากปลดปล่อยแรงอัดกัน


2.3.1.3 ความสัมพันธ์ของค่าเปอร์มิตทิวิตีกับค่าความถี่

ส่วนผสมของติตาเนตเซรามิกส์ ที่ให้ค่าเปอร์มิตทิวิตีสูง จะพบว่าความถี่ที่ทำการทดสอบเกือบจะไม่มีผลกระทบต่อค่าของเปอร์มิตทิวิตี ของสารติตาเนตเซรามิกส์ ความถี่ที่ทำการทดสอบมีค่าตั้งแต่ 60 เฮิร์ตซ์ถึง 1,000 กิโลเฮิร์ตซ์ ที่อุณหภูมิ 25 °C ดังแสดงในตาราง 2.2 และเส้นกราฟในรูปที่ 2.12

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.2 ค่าเปอร์มิตติวิตีของสารผสมคิตาเนต ในช่วงความถี่ 60 เฮิรตซ์ ถึง 1,000 กิโลเฮิรตซ์

Materials	Permittivity	
	60 Hz	1,000 kHz
Strontium titanate	233.5	232
Magnesium titanate	14.-	13.9
Calcium titanate	168	167.7
Barium titanate	1,250	1,143
Titanium Dioxide	100	100




รูปที่ 2.12 ผลของความถี่ที่มีต่อค่าเปอร์มิตติวิตี


จากกราฟในรูป 2.16 จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความถี่สูงที่มีค่าสูงมากกว่า 10^6 Hz ที่ทำการทดสอบต่อสารแบริมคิตาเนตโคอีเล็กทริกเซรามิกส์ ปรากฏผลคือ ที่ความถี่มากกว่า 10^6 Hz ค่าเปอร์มิททิวิตีจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น

2.3.1.4 ผลกระทบของค่าความถี่ต่อปริมาณการสูญเสียในเนื้อโคอีเล็กทริก

จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความถี่ต่อปริมาณการสูญเสียภายในเนื้อสารคิตาเนตเซรามิกส์ชนิดต่าง ๆ พบว่าปริมาณการสูญเสียในเนื้อโคอีเล็กทริกของคิตาเนียมไดออกไซด์ จากที่ความถี่ค่า 10^2 Hz และลดลงต่ำสุดที่ความถี่ประมาณ $10^6 - 10^8$ Hz ณ อุณหภูมิห้อง ดังรูปที่ 2.13 ส่วนสารแบริมคิตาเนตจะมีค่าสูญเสียต่ำสุดในช่วงความถี่ประมาณ $10^4 - 10^6$ Hz ดังรูป 2.14 และถ้าเปรียบเทียบค่าแฟกเตอร์พลังงานสูญเสียของสารโคอีเล็กทริกทั้งสอง จะพบว่าของสารแบริมคิตาเนตจะมีค่าสูญเสียสูงกว่า ดังที่ได้แสดงการเปรียบเทียบไว้ในตาราง 2.1




รูปที่ 2.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแฟกเตอร์ความสูญเสียในโคอีเล็กทริกกับค่าความถี่



รูปที่ 2.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแอมเพดอร์ความสูญเสียในตัวไดอิเล็กตริกแบบเรียมิตาเนตกับค่าความถี่ 5)

2.3.1.5 ผลกระทบจากความเครียดสนามไฟฟ้าต่อค่าเปอร์มิตทิวิตี้

ค่าของเปอร์มิตทิวิตี้และค่าของการสูญเสีย ในเนื้อสารคิตาเนียมไดอิเล็กตริกเซรามิกส์ จะมีค่าเพิ่มขึ้นหากค่าของความเครียดสนามไฟฟ้าที่ทดสอบมีค่าสูงขึ้น ในรูปกราฟที่ 2.15 เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต่อค่าความเครียดสนามไฟฟ้า ของผลิตภัณฑ์แบบเรียมิตาเนตสตรอนเทียมคิตาเนต ($Ba TiO_3 - Sr TiO_3$) เซรามิกส์ ถ้าพิจารณาถึงค่าเปอร์มิตทิวิตี้ ต่อค่าการเปลี่ยนแปลงของความเครียดสนามไฟฟ้า พบว่าที่ความเครียดสนามไฟฟ้าต่ำ ๆ ค่าเปอร์มิตทิวิตี้จะเปลี่ยนแปลงจากค่าระดับปกติ และมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 8 % ที่ความเครียดสนามไฟฟ้า 2,000 v และต่อจากนั้น ค่าเปอร์มิตทิวิตี้จะลดลงประมาณ 17 % จนกระทั่งถึงความเครียดสนามไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นถึง 7,000 - 10,000 Volt/mil



รูปที่ 2.15 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าเปอรมิตตีวตีของสารแบบเรียมิตาเนต 69 % สตรอนเทียมิตาเนต 31 % ในเทอมของความเครียดสนามไฟฟ้ากระแสตรง⁵⁾

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




2.3.1.6 อุณหภูมิคูรี

อุณหภูมิคูรีหมายถึง ค่าอุณหภูมิจุดหนึ่งที่เป็นกำหนดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสาริติตาเนตเซรามิกส์ คือ ค่าของเปอร์มิตติวิตี โดยปกติแล้วค่าของเปอร์มิตติวิตีของสาริติตาเนตเซรามิกส์ จะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ และส่วนผสมของสารประกอบอุณหภูมิคูรีเป็นค่าอุณหภูมิสุดท้ายที่สภาพคุณสมบัติของโมเลกุลหรือไดโพล มีการเรียงตัวอย่างสมบูรณ์⁽¹⁾ - หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นค่าอุณหภูมิที่ให้ค่าเปอร์มิตติวิตีสูงสุด

โดยทั่วไปค่าอุณหภูมิคูรีของสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ แต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากัน และอาจจะมีค่าเป็นบวก (+) หรือลบ (-) ก็ได้ ซึ่งแล้วแต่ส่วนผสมของสารประกอบที่นำมาผสมกันเป็นสารเซรามิกส์⁽⁵⁾

$$\begin{aligned} \text{อุณหภูมิคูรีของแบเรียมิติตาเนต} &= + 120^\circ && \text{และของสตรอนเทียมิติตาเนต} \\ &= - 200^\circ \end{aligned}$$

สารแบเรียมิติตาเนต + สตรอนเทียมิติตาเนต จะให้ค่าอุณหภูมิคูรีเพิ่มขึ้นเป็นเชิงเส้น ความปริมาณของสารประกอบแบเรียมิติตาเนตค้างแสดงในรูปกราฟที่ 2.16



รูปที่ 2.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณ Ba TiO₃ ต่อค่าอุณหภูมิคูรีของสารแบเรียมสตรอนเทียมิติตาเนต⁽⁵⁾


2.3.2 สารแบเรียมไททาเนต

สารแบเรียมไททาเนต (Ba TiO_3) เป็นสารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่สำคัญ ซึ่งมีคุณสมบัติและมีคุณภาพสูง เกี่ยวกับการเกิดโพลาริเซชันอย่างทันทีทันใด ดังนั้นสารนี้จึงให้ค่าเพอร์มิตติวิตีสูงมาก อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความถี่ และความเข้มสนามไฟฟ้าที่มากกระทำ ซึ่งอาจทำให้คุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อให้มีความเข้าใจในคุณสมบัติของสารแบเรียมไททาเนต สวมควรที่จะต้องทราบถึงโครงสร้างภายในของสารนี้อย่างละเอียด เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของผลึกว่าเป็นผลึกเดี่ยวหรือผลึกหลายผลึก และขนาดของเกรน

1) ลักษณะโครงสร้างของผลึก

ลักษณะโครงสร้างผลึกของสารแบเรียมไททาเนต เป็นโครงสร้างของผลึกแบบเพอโรฟสไกต์ (Perovskite crystal)¹⁾ ดังรูป 2.17




รูปที่ 2.17 โครงสร้างผลึกเพอโรฟสไกต์ของสารแบเรียมไททาเนต

โครงสร้างของผลึกจะมีลักษณะเป็นทรงลูกบาศก์ จะมีไอออน Ba^{++} อยู่ตรงมุมของผลึก ไอออน O^{2-} อยู่ตรงผนังของผลึกทั้งหกด้าน และไอออน Ti^{4+} จะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางของผลึกลูกบาศก์ โครงสร้างของผลึกแบบเพอโรฟสไกต์ขณะผลึกอยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิคูรี รูปร่างของผลึกจะเปลี่ยนไป คือรูปแบบของผลึกจะเป็นแบบเตตระกอนัล สำหรับในสภาวะที่ใช้งานแล้ว รูปแบบของผลึกจะอยู่ในรูปแบบเพอโรฟสไกต์ ซึ่งไอออนของติทาเนียมมันจะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการเกิดโพลาริเซชัน

2) ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ

จากข้อมูลดังกล่าวในตอนต้น พบว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง โครงสร้างผลึกของสารแบเรียมทิตาเนต (Ba TiO_3) จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย นอกจากนี้อุณหภูมียังส่งผลทำให้แรงยึดเหนี่ยว (coercive force) ของอะตอมลดลง จากผลกระทบของอุณหภูมิดังกล่าว จะทำให้มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิของสารแบเรียมทิตาเนต โดยมีผลกระทบต่อค่าความจุไฟฟ้า และค่าความสูญเสียภายในเนื้อสารไดอิเล็กตริกด้วย จากการวัดค่าเปอร์มิตทิวิตี้ ของสารแบเรียมทิตาเนต ณ ที่อุณหภูมิห้องจะได้กราฟดังรูป 2.18¹⁾



อุณหภูมิ °C

รูปที่ 2.18 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์มิตทิวิตี้ต่อค่าอุณหภูมิของสารแบเรียมทิตาเนต

จากรูปกราฟค่าของเปอร์มิตติวิตี วัดที่อุณหภูมิห้องมีค่าประมาณ 2,000 และมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 เมื่อวัดที่อุณหภูมิเข้าใกล้อุณหภูมิคูร์ และที่ค่าอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิคูร์ ค่าเปอร์มิตติวิตีจะลดลงตามค่าความสัมพันธ์ ดังสมการ¹⁾

$$\epsilon = \frac{C}{T - T_c} + \epsilon_0$$

- เมื่อ T = ค่าอุณหภูมิ
- T_c = ค่าอุณหภูมิคูร์
- C = ค่าคงที่
- ε₀ = ค่าเปอร์มิตติวิตีของสูญญากาศ
- ε = ค่าเปอร์มิตติวิตี

3) ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความถี่และขนาดความเข้มสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าความถี่พลังงาน จะมีผลกระทบต่อค่าเปอร์มิตติวิตี

ทั้งนี้เพราะว่าจะมีผลต่อโครงสร้างของโคเมน นอกจากนี้สนามไฟฟ้าระบบความถี่พลังงาน ยังมีผลต่อการเพิ่มของปรากฏการณ์การเรียงตัว ของไดโพลในเนื้อสารจนกระทั่งอิ่มตัว และที่ความถี่ของสนามไฟฟ้าค่าสูงมากกว่า 10⁴ Hz ค่าของเปอร์มิตติวิตี จะตกลงทั้งนี้ เพราะความสามารถในการกลับตัวของโคเมน นั้นช้าเกินไปที่จะติดตาม หรือกลับตัวได้ทันกับความถี่สูง ๆ ขนาดนี้ได้ ในกรณีสนามไฟฟ้าเป็นระบบไฟตรงนั้น จะมีผลแตกต่างกัน คือขีดความสามารถในการทำให้เกิดการโพลาไรเซชัน เกิดได้น้อยกว่าสนามไฟฟ้าระบบความถี่ ทำให้ค่าของเปอร์มิตติวิตีมีค่าน้อยกว่า ที่ความเข้มสนามไฟฟ้าเท่ากัน

4) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา เป็นที่สังเกตได้ว่าค่าพลังงานคงสภาพ (strain energy)

ในเนื้อสาร Ba TiO₃ ขณะเย็นหรือลดระดับความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่าค่าอุณหภูมิคูร์ ผลจะทำให้โคเมนเกิดการกลับตัวอีกครั้ง จากผลของการที่โคเมนกลับตัวอีกครั้ง หลังจากที่ได้หมุนตัวเองไปตามแนวทิศทางสนามไฟฟ้า ในครั้งแรกจะมีผลทำให้ค่าการโพลาไรเซชันทันทีทันใดลดลง ซึ่งในการวัดค่าของเปอร์มิตติวิตีนั้น จะต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องดังสมการ

$$\epsilon = \epsilon_i + m \log t$$

เมื่อ ϵ_i = ค่าของเปอร์มิตติวิตีที่วัดทันทีทันใด หลังจากให้ความร้อนลดค่าลงจนกระทั่ง
ค่าอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิคูรี

t = เวลาใด ๆ

m อัตราการหน่วงเวลา

จาก ผลของค่าพลังงานคงสภาพในเนื้อสารไดอิเล็กตริก ส่งผลกระทบต่อ
ค่าของการเกิดโพล่าไรเซชันอันเนื่องมาจากการกลับตัวอีกครั้งของไดโพลจากสภาพการเรียง
ตัวในแนวทิศทางสนามไฟฟ้า จากปรากฏการณ์นี้เราสามารถแก้ไขได้ โดยการใช้ขบวนการ
ให้ความร้อนกับเนื้อสารไดอิเล็กตริกอีกครั้ง เพื่อแก้ผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งทำให้ค่า
เปอร์มิตติวิตีเพิ่มขึ้นจากที่สูญเสียไป วิธีการนี้เรียกว่าขบวนการปรับปรุงคุณภาพค่าเปอร์มิต-
ติวิตี โดยกรรมวิธีการทำ Aging โดยความร้อน 1)

- 5) ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความถี่หรือแรงกดดันทางกล
ความถี่หรือแรงอัดจากจะมีผลต่อค่าเปอร์มิตติวิตี

ในกรณีสารแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ หากเราใช้ระบบความถี่ทาง
กลในการขึ้นรูป ค่าเปอร์มิตติวิตีจะเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มความถี่ที่กระทำต่อเนื้อสาร
ที่มีความถี่ของขนาดเกรน 1 ไมครอนในการอัดขึ้นรูปและจะมีผลในภาวะตรงกันข้ามหากขนาด
เกรนโตกว่า 15 ไมครอน และที่ค่าขนาดเกรนปานกลาง 1 - 15 ไมครอน จะไม่มีผล
กระทบใด ๆ ต่อค่าเปอร์มิตติวิตี

- 6) สารผลึกเดี่ยว

สารผลึกเดี่ยวจะมีโดเมนขนาดใหญ่เพียงโดเมนเดียว ส่วนสาร
ผลึกหลายผลึกจะมีจำนวนโดเมนหลายโดเมน ในการสร้างส่วนผสมของสารไดอิเล็กตริก
ของตัวเก็บประจุไฟฟ้า วัสดุที่นำมาผลิตส่วนมากจะเป็นสารเซรามิกส์ ประเภทผลึกหลาย-
ผลึก เพราะสารผลึกเดี่ยวมีโดเมนขนาดใหญ่ มีค่าของแรงยึดเหนี่ยวสูง การที่จะบังคับ
ให้โดเมนขนาดใหญ่เกิดการเรียงตัว ตามแนวทิศทางของสนามไฟฟ้า ต้องใช้แรงจาก
สนามไฟฟ้าที่มีค่าในทิศทางตรงกันข้าม มากพอที่จะทำให้โดเมน หรือโดเมนขนาดใหญ่
กลับตัวได้

7) สารผลึกหลายผลึก

สารผลึกหลายผลึก ภายในผลึกจะประกอบไปด้วยโคเมนที่มีลักษณะ

หวิภูมรวมตัวกันอยู่ในผลึก จากเหตุผลของการที่สารแบบนี้มีจำนวนโคเมนมากมาย ซึ่งโคเมนแต่ละตัวก็จะมีขนาดเล็ก ดังนั้นแรงเกาะยึดกันระหว่างโคเมนจะมีน้อย จึงเป็นการง่ายที่จะใช้แรงสนามไฟฟ้า จำนวนน้อยในการที่จะทำให้เกิดการเรียงตัวของโคโพล ตามแนวของสนามไฟฟ้าที่ป้อนและจะมีจำนวนโคโพลกลับตัวสู่สภาพเดิมน้อยเมื่อเราเลิกป้อนสนามไฟฟ้า พฤติกรรมการเกิดโพลาริเซชันภายในเนื้อสาร จะสามารถพิจารณาได้รูปกราฟฮิสเตอร์รีซิสลูปทั่ว ๆ ไป ซึ่งค่าของเปอร์มิตติวิตีของสารผลึกหลายผลึกจะมีค่าน้อยกว่าสารผลึกเดี่ยว สำหรับค่าความสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานภายในเนื้อสารจะมีน้อยมาก ทั้งนี้เพราะว่าค่าของแรงเกาะยึดระหว่างโคโพลนั้นมีค่าน้อยมาก จึงเป็นการง่ายในการใช้แรงสนามไฟฟ้า จำนวนน้อยก็สามารถบังคับให้โคโพลเกิดการเรียงตัว หรือกลับตัวได้ง่าย แต่มีผลเสี่ยอยู่บ้างเหมือนกัน ในกรณีที่แรงเกาะยึดระหว่างโคโพลมีค่าน้อย อาจเป็นเหตุให้โคโพลเกิดการกลับตัวสู่สภาพเดิมจำนวนหนึ่ง ทำให้ค่าการเรียงตัวตกค้างมีค่าน้อยกว่าแบบผลึกเดี่ยว

หากจะเปรียบเทียบค่าความสูญเสีย อันเนื่องจากการเกิดโพลาริเซชันระหว่างสารผลึกเดี่ยว และสารผลึกหลายผลึกจะพบว่า สารผลึกหลายผลึกมีค่าความสูญเสียน้อยกว่าถึง - 2,000 เท่า เมื่อเทียบกับสารผลึกเดี่ยว¹⁾

8) ขนาดของเกรน

สิ่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการผลิตตัวโคอิเล็กตริกเซรามิกส์ จากสารแม่เรียบิตาเนต จะต้องคำนึงถึง คือ ขนาดความโตของเกรนของเนื้อสารที่จะต้องผ่านกระบวนการบดให้มีขนาดเล็กมากที่สุด คือ ความโตของเกรนประมาณ 1 ไมครอน ที่ค่าความโตของเกรนสารขนาดนี้ จะมีผลทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมาให้ค่าเปอร์มิตติวิตีสูง

นอกจากนี้ขนาดความโตของเกรน ยังมีผลต่อความสูญเสียในตัวโคอิเล็กทริก เกรนขนาดเล็กเกิดความสูญเสียน้อยกว่าเนื้อสารที่มีขนาดเกรนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามขนาดเกรนของเนื้อสารไม่ควรที่จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป ทั้งนี้เพราะหากเกรนมีขนาดเล็กเกินไปเกรนต่าง ๆ เหล่านั้น หลังจากที่เกิดการเรียงตัวแล้ว เมื่อตัดสนามไฟฟ้าออก เกรนหรือไดโพลจะหมุนกลับตัวตามเดิมได้ง่าย แต่ถ้าหากเกรนขนาดใหญ่เกินไป ก็เป็นการยากหรือต้องใช้เวลาให้สนามไฟฟ้า ที่มีความเข้มสูงในการทำให้เกิดการเรียงตัวของไดโพล และทำให้มีค่าเปอร์มิตติวิตีต่ำ ค่าแฟกเตอร์ความสูญเสียในเนื้อโคอิเล็กทริกสูง

ฉะนั้นขนาดความโตของเกรนของสารจะต้องมีขนาดที่เหมาะสม หรืออาจกล่าวได้ว่าขนาดเกรนที่เหมาะสมของสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ ก่อนจะทำการเผาควรมีขนาดโต 1 - 2 ไมครอน ซึ่งจะช่วยให้ค่าเปอร์มิตติวิตีสูง และค่าความสูญเสียของโคอิเล็กทริกต่ำ

ในการหาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ โดยการใช้สารแอมเรียมออกไซด์ หรือแอมเรียมคาร์บอเนต และสารติตาเนียมไดออกไซด์ ให้อยู่ในข้อกำหนดของ Mc. Quarrie and Kingery¹⁾ ซึ่งกล่าวไว้ว่า

- ค่าเปอร์มิตติวิตีของโคอิเล็กทริก จะมีค่าสูงมากน้อยขึ้นอยู่กับ การเตรียมตัวอย่าง ในเรื่อง ส่วนผสมของเนื้อสาร ความบริสุทธิ์ของเนื้อสาร ความเครียดสนามไฟฟ้าและเวลา

- ขบวนการทำโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ผลึกหลายผลึก ขนาดของเกรนมีผลมากต่อการกลับตัว การเรียงตัวของไดโพล โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของความบริสุทธิ์ของเนื้อสาร ความพรุนที่เกิดภายในเนื้อสาร ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของไดโพล เพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียงตัวเมื่อได้รับสนามไฟฟ้า

ในการทำตัวโคอิเล็กทริกให้มีค่าเปอร์มิตติวิตีสูงจึงต้องควบคุมขั้นในเรื่อง

- ความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำ
- ขบวนการต่าง ๆ ในการเตรียมผงเนื้อสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์
- ขบวนการเผาเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของเนื้อสาร

2.4 กระบวนการทั่วไปในการผลิตเนื้อสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์

กระบวนการทั่วไปในการผลิตเนื้อสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ เพื่อทำเป็นฉนวนโคอิเล็กทริกสำหรับตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 3 ประการ คือ

- กระบวนการทำส่วนผสมในเชิงปฏิกิริยาให้เป็นของแข็ง เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางไฟฟ้า

- กระบวนการขึ้นรูปของตัวโคอิเล็กทริกเพื่อใช้ทดสอบ

- กระบวนการผนึกตัวสร้างความหนาแน่นในเนื้อสารเซรามิกส์โดยการเผา

2.4.1 กระบวนการทำส่วนผสม

กระบวนการทำส่วนผสมในเชิงปฏิกิริยาให้เป็นของแข็งเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางไฟฟ้า ประกอบด้วยกรรมวิธีการดังต่อไปนี้ คือ

1) การเตรียมผงเนื้อสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์

การเตรียมเนื้อสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์มีวิธีการทำตามลำดับดังนี้ คือ

(1) การชั่งน้ำหนักสารวัตถุดิบ

(2) การผสมสารวัตถุดิบและบดเข้าด้วยกัน โดยวิธีการบดเปียกหรือการบด

แบบคแห้ง

(3) การแยกเอาสารโลหะที่ไม่ต้องการออก

(4) การกรองขนาดของสารผสมขั้นต้น

(5) การตกตะกอนเนื้อสาร หากใช้วิธีการบดเปียก

(6) การแยกน้ำออกจากเนื้อสาร

2) การเตรียมเนื้อสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ก่อนการเผา

การเตรียมเนื้อสารก่อนที่จะทำการเผามีดังนี้

(1) การบดเนื้อสารจากสภาพก้อนผลึกหลังจากการอบแห้ง เพื่อให้กลายเป็นผงฝุ่นโดยโกร่งบด

(2) การอัดผงเนื้อสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ก่อนการแคลไซน์

(3) การอบแห้งก่อนการแคลไซน์

(4) การทำแคลไซน์ ทำโดยการนำเอาผงเนื้อสารเซรามิกส์จากชั้นคอนต่าง ๆ ซ้ำกัน ไปเผาเพื่อให้อะตอมของสารประกอบแต่ละชนิดเกิดการรวมตัวกันเชิงปฏิกิริยาเคมีจนเป็นสารผสมตัวใหม่อย่างสมบูรณ์ ตามที่ต้องการโดยใช้ความร้อน $1,000^{\circ}\text{C}$ / 4 ชม.⁸⁾

3) กระบวนการเตรียมผงเนื้อสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ก่อนการขึ้นรูปจริง

หลังจากที่ได้ทำแคลไซน์แล้ว จะได้สารที่อยู่ในลักษณะเป็นก้อนแข็ง จึงต้องมาทำการเตรียมเนื้อสารเพื่อการขึ้นรูปต่อไป ซึ่งประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การบดละเอียดผงเนื้อสารเซรามิกส์ขั้นสุดท้าย โดยใช้โกร่งบดหรือโดยการใช้เครื่องบดบอลมิลล์ หรือไวเบอร์ทอรีมิลล์

(2) การแยกสารโลหะที่ไม่ต้องการออกขั้นสุดท้าย ด้วยวิธีอำนาจแม่เหล็ก

(3) การเตรียมสารละลายเสริมการผนึกตัวของโมเลกุล ของสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ ซึ่งเราเรียกโดยทั่วไปว่าสารไบน์เคอร์ หรือสารเหนียว ซึ่งใช้ประกอบในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โคอิเล็กทริกเซรามิกส์ ประเภทิตาเนคเซรามิกส์ สารไบน์เคอร์ที่นิยมใช้ คือ โพลีไวนิลอัลกอฮอล์ไบน์เคอร์ ได้มาจากการผสมของสาร

- | | |
|--|--------------|
| - โพลีไวนิลอัลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol) | 1. % - 6. % |
| - กลีเซอริน (glycerine) | 2. % - 10. % |
| - น้ำบริสุทธิ์ (distilled water) | 8. % - 25. % |

ปริมาณของสารละลายเสริมการผนึกตัวของโมเลกุลของสารติตาเนตโคอิเล็กตริก เซรามิกส์ จะใช้ประมาณ 1. - 10. % ของปริมาณน้ำหนักรวมของเนื้อสารโคอิเล็กตริก เซรามิกส์ 7)

2.4.2 กระบวนการขึ้นรูปตัวโคอิเล็กตริกเซรามิกส์

กระบวนการขึ้นรูปตัวโคอิเล็กตริกประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1) การใส่สารละลายเสริมการผนึกตัวของสารโคอิเล็กตริกเซรามิกส์ เพื่อช่วยในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โคอิเล็กตริกเซรามิกส์

2) การอัดขึ้นรูปผงสารโคอิเล็กตริกเซรามิกส์ เพื่อให้ทำเป็นตัวโคอิเล็กตริก

การอัดขึ้นรูปผงสารโคอิเล็กตริกเซรามิกส์ เพื่อให้ทำตัวโคอิเล็กตริกอาจทำได้โดยวิธีการอัดแบบแห้ง หรือการอัดพร้อม ๆ กับใช้ความร้อนช่วยในการขึ้นรูป หรือการอัดโดยไอโซสแตติกเพรสซิ่ง หรือการฉีคน้ำคั้นลงในแบบหรือวิธีการเอกซ์ทรูชั่น

2.4.3 กระบวนการผนึกตัวสร้างความหนาแน่นในเนื้อสารโคอิเล็กตริกเซรามิกส์ โดยวิธีทางความร้อน หรือการเผา

กระบวนการผนึกตัวสร้างความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ เกิดขึ้นได้ใน 3 สภาวะ คือ


1) สภาวะเริ่มต้น การเกิดปรากฏการณ์ผลิตภัณฑ์ตัวสร้างความหนาแน่นในเนื้อสารโคอิเล็กตริกเซรามิกส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นอะตอมเล็ก ๆ ที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตจะสามารถเกาะยึดหรือผนึกตัวติดเข้าด้วยกัน ระหว่างผิวของอะตอมหนึ่งกับผิวของอีกอะตอมหนึ่ง เมื่อได้รับของความร้อนจากเตาเผา สภาวะตอนนี้จะเกิดอย่างต่อเนื่อง สภาพการขยายตัวของเกรน จะยังคงไม่เกิดขึ้นในสภาวะนี้

2) สภาวะตอนกลาง สภาวะในช่วงระยะตอนกลางของการผนึกตัวสร้างความหนาแน่นนี้ เป็นสภาวะการรวมตัวเข้าด้วยกัน ของอะตอมต่อจากสภาวะดังกล่าวข้างต้น ในสภาวะนี้จะพบว่าความหนาแน่นของอะตอมที่รวมตัวเข้าด้วยกัน จะมีความหนาแน่นประมาณ 60 % ของค่าตามทฤษฎี เกรนจะเริ่มโตขึ้น

โครงสร้างของเนื้อสารไคโอเล็กทริกเซรามิกส์จะมีรูพรุน ซึ่งเป็นช่องว่างจากการรวมตัวของอะตอม สภาพความหนาแน่นภายในเนื้อสาร จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเวลาเล็กน้อย การเกิดการขยายตัวของเกรนจะมีมากขึ้น ดูเหมือนว่าก่อนนี้ อะตอมแต่ละอะตอมหลอมตัวติดเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ความหนาแน่นขณะนี้มีประมาณ 95 % ของค่าตามทฤษฎี แต่สภาพรูพรุนยังคงมีอยู่⁸⁾

3) สภาวะตอนสุดท้าย ในสภาวะการเผาให้ความร้อนตอนท้ายนี้ สภาพการขยายตัวของเกรนยังคงมีอยู่ รูพรุนจะมีปริมาณน้อยลง และมีขนาดเล็กลงมากจนเกือบจะหายไปหมด ในทางปฏิบัติเราควรหยุดการเผา หรือให้ความร้อนได้แล้ว

จากสภาวะทั้งสามในกระบวนการพ่นตัวสร้างความหนาแน่น ในเนื้อสารสามารถสังเกตปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง ภายในของโครงสร้างของเนื้อสารดังรูปที่ 2.19



รูปที่ 2.19 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอะตอมของสารเซรามิกส์ขณะทำการเผา