

สรุป

จากผลการวิจัยที่ผ่านมาทั้งหมด สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

1. ได้ทำการผลิตฟิล์มบางของอะมอร์ฟิซิลิคอน ด้วยเครื่องมือ glow discharge plasma CVD ประสิทธิภาพสำเร็จ และได้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้าง คือปริมาณของ จุดบกพร่อง(แขนขาด)ด้วยเทคนิค ESR พบว่า เงื่อนไขการผลิตฟิล์มอะมอร์ฟิซิลิคอนที่จะให้ฟิล์มที่มีคุณภาพดี (มีสภาพนำไฟฟ้าด้วยแสงสูง) คือ $T_s = 200-250 \text{ }^\circ\text{C}$ และ RF power = 40 W.

2. ได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟิซิลิคอน (a-Si:H) โดยใช้โครงสร้างชนิดรอยต่อเฮตเตอโร (Heterojunction) โดยใช้ p a-SiC:H ($E_g = 2.0 \text{ eV}$) เป็นชั้นหน้าต่างกว้างรับแสงแทน p a-Si:H ($E_g = 1.8 \text{ eV}$) ลักษณะสมบัติเอากำพุทของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮตเตอโรที่ผลิตได้คือ

$$J_{sc} = 12.55 \text{ mA/cm}^2$$

$$V_{oc} = 0.84 \text{ V}$$

$$FF = 63.67 \%$$

$$\text{มีประสิทธิภาพ } \eta = 6.67 \% \text{ ที่ Am1 (100 mw/cm}^2\text{)}$$

ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อโฮโม (homojunction) ที่ได้ประสิทธิภาพเพียง 4.12 % (7)

3. ผลการวิเคราะห์เหตุผลของการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพ ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด รอยต่อเฮตเตอโรได้ผลดังนี้

3.1 จากการวัดสเปกตรัมผลตอบสนองทางแสง ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด อะมอร์ฟิซิลิคอน พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮตเตอโร มีผลตอบสนองต่อแสงที่มีความ

ยาวคลื่นสั้นได้ดีกว่าชนิดรอยต่อโฮโม จึงทำให้ J_{sc} , FF เพิ่มขึ้น

3.2 จากผลการวัดค่าความต่างศักย์ภายใน V_b (built-in-potential) ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟิซิลิคอน พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรให้ค่า V_b ที่สูงกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อโฮโม จึงเป็นเหตุให้ V_{oc} เพิ่มขึ้น และเนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟิซิลิคอน อาศัยการทำงานแบบ drift type เป็นหลัก ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของ V_{oc} จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ J_{sc} , FF ดีขึ้นด้วย

4. ประสบความสำเร็จในการออกแบบและผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Integrated Type ได้สำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ฯ ต่ออนุกรมกัน 4-12 ตัว บนแผ่นแก้วแผ่นเดียวกัน

5. ตัวอย่างผลการวัดลักษณะสมบัติเอาต์พุทของเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Integrated Type ชนิดอนุกรม 12 ตัว (พื้นที่ของเซลล์ฯย่อยแต่ละตัวคือ 1.6 cm^2 พื้นที่รวมคือ 19.2 cm^2) คือ

$$J_{sc} = 0.81 \text{ mA/cm}^2$$

$$V_{oc} = 10.1 \text{ V}$$

$$FF = 55.6 \%$$

$$\text{มีประสิทธิภาพ } \eta = 4.54 \% \text{ ที่ AM1 (100 mW/cm}^2\text{)}$$

6. ประสบความสำเร็จในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Integrated Type เพื่อใช้เป็น battery charger ให้แก่แบตเตอรี่ขนาด 12 V เป็นแผงเซลล์ฯที่ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Integrated Type ชนิด 12 ตัว 3 แผ่นต่ออนุกรมกัน ให้แรงดันเปิดวงจรสูงประมาณ 26 V และกระแสลัดวงจรประมาณ 10 mA

7. ได้ทดลองออกแบบและผลิตเซนเซอร์ตรวจวัดสีของแสง (color sensor) จากวัสดุอะมอร์ฟิซิลิคอนเป็นผลสำเร็จ

8. ได้ทำการศึกษาคณสมบัติของเซนเซอร์สี พบว่าสามารถแยกแยะสี ในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 480-640 nm ได้ถูกต้อง

9. ได้มีการสร้างวงจรเพื่อประมวลผลตอบจากเซนเซอร์ และนำเอาระบบทั้งหมดไปทดลองใช้งานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถบ่งชี้ว่าแสงที่อินพุตเข้า เป็นสีน้ำเงิน เขียว เหลือง หรือแดง ได้อย่างถูกต้อง



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย