

วิธีการดำเนินการทดลอง

การวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนแรกเป็นการทดลองเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ไม่ผสมสารอีวีเอ กับ แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมสารอีวีเอ และส่วนที่สองเป็นการศึกษาความเหมาะสมในการนำวัสดุดิน Silty Clay และดิน Silty Sand มาปรับปรุงด้วยวัสดุหินคลุกและแอสฟัลต์ซีเมนต์ เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมของวัสดุดังกล่าวในการนำมาทำเป็นชั้นพื้นทางของถนน พร้อมทั้งทดลองออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตของวัสดุหินคลุกเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยวิธีของฮวีม (Hveem Method)

4.1 การทดลองคุณสมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์

วัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้เป็นประเภท AC 85-100 ซึ่งนำมาใช้ศึกษาคุณสมบัติเปรียบเทียบระหว่างแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมสารประเภทอีวีเอ กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ธรรมดา การผสมสารอีวีเอในการทดลองนี้ จะทำการผสมที่ 2-5% โดยน้ำหนักแอสฟัลต์ซีเมนต์ ทั้งนี้จะทำการศึกษาคุณสมบัติความยืดหยุ่น ความคงทน การไหล และความแข็งแรง เป็นหลัก ดังนั้นการทดลองคุณสมบัติแอสฟัลต์ซีเมนต์จึงประกอบด้วย การทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะ ค่าเพนิเตอร์ชั่น ค่าการยึดตัว จุดอ่อนตัว จุดวาบไฟ ค่าการสูญเสียสารประกอบแอสฟัลต์เมื่อได้รับความร้อน ผลของความร้อนและอากาศต่อแอสฟัลต์ซีเมนต์ ค่าความหนืดแบบคินematic ความคงทน ความเหนียว และค่าการบิดตัวกลับ นอกจากนี้ยังได้ทำการเปรียบเทียบค่าเสถียรภาพสัมพัทธ์ (Relative Stability) ค่าการยึดเหนียว (Cohesimeter Value) และค่าการบวมตัว (Swell) โดยจะเปรียบเทียบผลจากการใช้วัสดุยึดเกาะแอสฟัลต์ซีเมนต์ธรรมดา และแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมสารอีวีเอ ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

วัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้เป็นประเภท AC 85 - 100 ซึ่งจะนำมาใช้ศึกษาคุณสมบัติเปรียบเทียบระหว่างแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมสารอีวีเอ โพลีเมอร์ (E.V.A. - Ethylene Vinyl Acetate) กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ธรรมดา ซึ่งคุณสมบัติที่จะทำการทดสอบมีดังต่อไปนี้

4.1.1 การทดลองหาความถ่วงจำเพาะของแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Standard Test Method for Specific Gravity)

การทดลองทำตามมาตรฐาน ASTM D 70 - 82 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่นของวัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่อยู่ในสภาพกึ่งแข็ง โดยใช้ขวด Pycnometer วิธีการทดลองเริ่มด้วยการชั่งหามวลของขวดแก้วพร้อมจุกปิด ทำการเทน้ำจนถึงขีดที่กำหนดแล้วปิดจุกควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วนำมาเช็ดภายนอกให้แห้งและชั่งหามวลของขวดแก้วที่มีจุกปิดกับน้ำ เตรียมตัวอย่างแอสฟัลต์ซีเมนต์ให้ร้อนจนเทได้ เทตัวอย่างลงในขวดแก้วโดยระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศทิ้งให้เย็นจากนั้นนำไปชั่งหามวลของขวดแก้วและตัวอย่าง เติมน้ำกลั่นจนเต็มแล้วปิดจุกนำไปควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที แล้วจึงนำไปเช็ดภายนอกให้แห้งแล้วชั่งหามวลของขวดแก้วรวมกับตัวอย่างและน้ำ

$$\text{ค่าความถ่วงจำเพาะ} = \frac{(C - A)}{[(B - A) - (D - C)]}$$

- A - น้ำหนักขวดแก้ว Pycnometer พร้อมจุก
- B - น้ำหนักขวดแก้ว Pycnometer ที่บรรจุน้ำเต็ม
- C - น้ำหนักขวดแก้ว Pycnometer ที่บรรจุตัวอย่าง
- D - น้ำหนักขวดแก้ว Pycnometer ที่บรรจุตัวอย่างและน้ำ

$$\text{ค่าความหนาแน่น} = \text{ค่าความถ่วงจำเพาะ} \times \text{ความหนาแน่นของน้ำที่ } 25^{\circ} \text{ C}$$

4.1.2. การทดลองหาค่าการซึมของซีเมนต์มาตรฐาน Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials

การทดลองทำตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล. - ท. 403/2518 เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM D 5 - 83 มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถของการซึมของซีเมนต์มาตรฐานลงในยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ เพื่อวัดสภาพความแข็งของเนื้อวัสดุ หน่วยที่ใช้วัดการซึมลึกเท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร โดยน้ำหนักที่กดลงเข็มจะเท่ากับ 100 กรัม

การทดสอบครั้งนี้จะกระทำทั้งวัสดุ Asphalt cement, Asphalt cement ที่ผสมด้วยสาร EVA โดยวัสดุที่นำมาทดสอบจะมีทั้งที่ผ่านการทดลอง Thin Film Oven Test มาแล้ว และที่ยังไม่ผ่านประกอบกันไป วิธีการทดลองเริ่มด้วยการเตรียมตัวอย่าง โดยการให้ความร้อนแก่ตัวอย่างจนหลอมเหลวได้ เพตัวอย่างในภาชนะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 มิลลิเมตร ความลึกภายใน 55 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ 3 ออนซ์ เติมน้ำมันก๊าดโดยจะยังไม่ให้เกิดฟองอากาศทำการควบคุมในถังน้ำ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา $1\frac{1}{2}$ - 2 ชั่วโมง จากนั้นนำไปวางในตำแหน่งที่จะปล่อยเข็มให้จม ทำความสะอาดเข็มด้วยสารละลายคาร์บอน เตตระคลอไรด์ ปรับให้ปลายเข็มสัมผัสผิวหน้าพอดี ปรับหน้าปัดให้ตรงกับศูนย์ ทำการปล่อยเข็มตกพร้อมจับเวลา 5 วินาที แล้วอ่านค่า Penetration การทดลองทำตัวอย่างละ 3 ครั้ง โดยแต่ละจุดที่ปล่อยเข็มต้องมีระยะห่างจากขอบไม่ต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร จากนั้นนำค่ามาเฉลี่ย หาค่าที่ถูกต้อง

4.1.3 การทดลองหาค่าการยืดตัวของแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Standard Test Method for Ductility)

การทดลองทำตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล. - ท. 405/2519

เทียบเท่า ASTM D 113-85 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถยืดตัวออกจากกัน ก่อนขาดซึ่งอยู่ในสภาพ Plastic deformation อีกทั้งทำให้ทราบถึงความยากง่ายในการทำงานด้วย นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความไวต่ออุณหภูมิ คือมีโอกาสเปลี่ยนแปลงความชื้น เหลวได้ง่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การทดลองนี้จะกระทำกับตัวอย่าง่าง ๆ ดังนี้คือ Asphalt cement, Asphalt Cement ที่ผสมกับ EVA มีทั้งตัวอย่างที่ผ่านการทดลอง Thin Film Oven Test และที่ยังไม่ผ่านประกอบกัน

วิธีการทดลอง เริ่มด้วยการเตรียมตัวอย่างลงในแบบทองเหลืองให้ได้ ตัวอย่างละ 3 ชุด จากนั้นนำไปทำการควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 25 ± 0.5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา $1\frac{1}{2}$ - 2 ชั่วโมง จากนั้นทำการประกอบแบบลงในเครื่องมือในตำแหน่งที่กำหนด จากนั้นทำการเดินเครื่องดึงด้วยความเร็ว 5 เซนติเมตรต่อนาที จนกระทั่งตัวอย่างยึดจนขาดจากกัน อ่านค่าระยะที่ได้ในหน่วยเซนติเมตร ขณะทำการทดลองระวังการตกของข้างขณะยึดทำการเฉลี่ยค่าที่ได้ของตัวอย่างก็จะได้อ่านค่าการยืดตัว (Ductility) ตามต้องการ

4.1.4 การทดลองหาจุดอ่อนตัว (Standard Test Method for Softening Point (Ring and Ball Apparatus))

การทดลองทำตามมาตรฐาน SATM D 36-84, มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกวัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ บ่งบอกถึงความสม่ำเสมอของเนื้อวัสดุที่ขนส่งจากแหล่งผลิต และเป็นการประเมินความแข็งและความหนืดอย่างคร่าว ๆ

การทดลองเริ่มด้วยการเตรียมตัวอย่างลงในวงแหวนแบบทองเหลือง จากนั้นทำการทิ้งไว้ให้เย็น ทำการเตรียมเครื่องมือทดลองเทน้ำกลั่นลงในกระบอกแก้ว 3 ใน 4 ส่วน ทำการวางแบบที่เตรียมตัวอย่างไว้ในกระบอกแก้ว และการวางลูกกลมมาตรฐานบนแบบ จากนั้นเริ่มให้อุณหภูมิแก่น้ำสูงขึ้นในอัตรา 5° ซ./นาที อ่านค่าอุณหภูมิเมื่อลูกกลมตกกระทบกันด้วย ค่านี้ก็คือจุดอ่อนของแอสฟัลต์ซีเมนต์


4.1.5 การทดลองหาจุดวาบไฟ (Standard Test Method for Flash Point)

การทดลองทำตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล. - ท 406/2510 เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM D 92-78 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ในการหาค่าอุณหภูมิที่จะเกิดอันตรายจากความร้อนที่ให้กับยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ การทดลองจะใช้ตัวอย่าง Asphalt Cement และ Asphalt Cement ที่ผสมกับสาร EVA

วิธีการทดลองเริ่มด้วยการหลอมตัวอย่างแล้วเทลงในถ้วยทดลอง Cleveland Open Cup โดยไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้น ใช้ตัวอย่างประมาณ 23-25 มิลลิเมตร จากนั้นเริ่มให้ความร้อนกับตัวอย่างในถ้วยที่ลดลง ช่วงแรกสามารถให้อุณหภูมิเพิ่มอย่างรวดเร็วได้เมื่ออุณหภูมิมากกว่า 120 องศาเซลเซียส จะควบคุมอุณหภูมิให้เพิ่มอย่างช้า ๆ ใช้เปลวไฟขนาดเล็กผ่านไปมาบนผิวหน้าถ้วย ขณะเดียวกันจะมีไอระเหยจากวัสดุตัวอย่างขึ้นมา จนกระทั่งถึงอุณหภูมิหนึ่งที่ไอระเหยมากพอ และความร้อนสูงพอที่จะทำให้มีแสงไฟวาบขึ้นได้ อุณหภูมิที่เกิดแสงวาบขึ้นนี้เองเราเรียกว่าจุดวาบไฟทำการคำนวณจุดวาบไฟที่ถูกต้อง ภาพที่ 4.1 แสดงรูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

$$\text{จุดวาบไฟ} = C_1 + 0.03(760-P)$$

- C₁ จุดวาบไฟที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ (องศาเซลเซียส)
 P ความดันบรรยากาศ (มิลลิเมตรปรอท)



ภาพที่ 4.1 แสดงเครื่องมือทดลองจุดวาบไฟ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1.6 การทดลองหาค่าสูญเสียสารประกอบแอสฟัลต์เมื่อได้รับความร้อน (Standard Test Method for Loss on Heating of Asphaltic Compounds)

การทดลองทำตามมาตรฐานกรมทางหลวงที่ ทล. - ท. 404/2518

เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM D 6 - 80 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความร้อนที่มีต่อแอสฟัลต์ซีเมนต์ โดยการวัดจากน้ำหนักที่หายไปภายหลังจากถูกกระทำด้วยความร้อนวัสดุตัวอย่างที่นำมาทำการทดลองมีทั้งที่เป็น Asphalt cement และ Asphalt cement ที่ผสมด้วยสาร EVA

วิธีการทดลองเริ่มด้วยการเตรียมตัวอย่าง โดยให้ความร้อนกับตัวอย่างจนสามารถเทได้ ทำการเทลงในภาชนะของรับรูปทรงกระบอกกันแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 มิลลิเมตร (2.17 นิ้ว) ลึก 35 มิลลิเมตร (1.38 นิ้ว) ด้วยยางแอสฟัลต์ที่นำมาทดลองต้องไม่มีน้ำผสมอยู่ภายใน ใช้ตัวอย่างประมาณ 50 ± 0.5 กรัม ทิ้งตัวอย่างให้เย็นลง จากนั้นทำการปรับอุณหภูมิของเตาอบให้ได้ว่า 163 องศาเซลเซียส (325 องศาฟาเรนไฮต์) ซึ่งภายในมีที่รองภาชนะที่หมุนได้ เพื่อให้ความร้อนสัมผัสตัวอย่างทั่วถึง หมุนด้วยอัตรา 5 ถึง 6 รอบต่อนาที นำภาชนะที่มีตัวอย่างวางในเตาอบที่เตรียมก่อนนำเข้าเตาอบต้องซึ่งมวลให้แน่นอนก่อน จับเวลาการอบ 5 ± 1 ชั่วโมง จากนั้นนำออกมาทิ้งให้เย็น แล้วทำการชั่งมวลและคำนวณหาน้ำหนักที่หายไป

ค่าร้อยละของการสูญเสีย = $\frac{(\text{น้ำหนักตัวอย่างก่อนเข้าเตาอบ} - \text{น้ำหนักตัวอย่างภายหลังอบ}) \times 100}{\text{น้ำหนักตัวอย่างก่อนอบ}}$

4.1.7 การทดลองหาผลของความร้อนและอากาศที่มีผลต่อวัสดุแอสฟัลต์ Standard Test method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Material (Thin Film Oven Test)

การทดลองทำตามมาตรฐาน ASTM D 1754 - 83 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถทนต่อความร้อนและสภาพแวดล้อมของวัสดุตัวอย่าง โดยให้ความร้อนเป็นหลักในการทำลายวัสดุตัวอย่างมีทั้งแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมสารและ ไม่ผสมสาร EVA Copolymer



วิธีการทดลองเริ่มด้วยการหลอมตัวอย่าง แล้วเทตัวอย่างลงในภาชนะ
บรรจุ มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 140 มิลลิเมตร ($5\frac{1}{2}$ นิ้ว) ลึก 9.5 มิลลิเมตร ($3/8$ นิ้ว)
ใช้ตัวอย่างประมาณ 50 ± 0.5 กรัม ระวังไม่ให้มีฟองอากาศ จากนั้นทิ้งให้เย็นแล้วนำไปอบ
ในเตาอบที่มีภาชนะรองรับภาชนะหมุนได้ด้วยอัตราเร็ว 5.5 ± 1.0 รอบต่อนาที และได้ทำการ
ควบคุมอุณหภูมิ 163 ± 1 องศาเซลเซียส ทำการอบเป็นเวลานานถึง 5 - $5\frac{1}{4}$ ชั่วโมง
จากนั้นนำออกมาทิ้งให้เย็นแล้วซึ่งหามวลที่หายไปซึ่งจะต้องไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ แล้วจากนั้น
ส่วนที่เหลือจะถูกนำมาทำการทดลองหาค่า Penetration, ค่า Ductility และค่า
Kinematic Viscosity เปรียบเทียบกับวัสดุตัวอย่างเดียวกันที่ไม่ต้องผ่านการทดลอง Thin
Film Oven Test ซึ่งค่า Penetration ที่ได้จะต้องมากกว่า 47 หน่วย, ค่า Ductility
จะต้องได้มากกว่า 75 เซนติเมตร และค่า Kinematic Viscosity จะต้องไม่ต่างจาก
ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการทำ Thin Film Oven เกิน 5.7 เปอร์เซ็นต์


4.1.8 การทดลองหาค่าความหนืดแบบคิเนมาติกของแอสฟัลต์ Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Asphalt

การทดลองทำตามมาตรฐาน ASTM D 2170-83 ความหนืดแบบคิเนมาติก (Kinematic Viscosity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความหนืดต่อความหนาแน่นของของเหลว เป็นการวัดความต้านทานการไหลของของเหลวภายใต้แรงโน้มถ่วง ส่วนความหนืด หมายถึง อัตราส่วนระหว่างหน่วยแรงเฉือน (applied shear stress) กับอัตราของแรงเฉือน (rate of shear) เรียกค่านี้ว่า สัมประสิทธิ์ความหนืด (Coefficient of Viscosity) การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าความหนืดแบบคิเนมาติกของวัสดุตัวอย่างประเภท Asphalt cement และ Asphalt Cement ผสมสาร EVA Copolymer ทั้งก่อนและหลัง Thin Film Oven test

ในการทดลองได้เลือกใช้หลอดแก้ววัดความหนืดแบบ Zeitfuchs Cross-Arm เบอร์ 6 (ค่าคงที่เท่ากับ 1 : เส้นผ่าศูนย์กลางภายในหลอดเท่ากับ 1.15 มิลลิเมตร ความยาวของหลอดเท่ากับ 210 มิลลิเมตร ปริมาตรกระเปาะล่างเท่ากับ 0.3 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางหลอดแนวราบเท่ากับ 4.3 มิลลิเมตร) ภาพที่ 4.2 แสดงเครื่องมือพร้อมขนาดของเครื่องมือ การทดลองเริ่มด้วยการเติมตัวอย่างลงในหลอดแก้วแล้วปิดจุกไว้ไม่ให้ตัวอย่างไหลอีกทั้งไม่ให้มีแรงดันกระทำ ทำการควบคุมอุณหภูมิของอ่างที่บรรจุ USP. White Oil

ให้ได้เท่ากับ 135 องศาเซลเซียส จุ่มหลอดแก้วลงในอ่างควบคุม ทำการจับเวลาเมื่อของเหลวไหลผ่านขีดกำหนดขีดแรกจนถึงขีดกำหนดขีดที่สอง นำค่าเวลาที่ได้ออกมาคำนวณ

ค่าความหนืดแบบคิเนมาติก = ค่าคงที่ของการปรับเทียบ × เวลาที่ใช้ในการไหล (วินาที)
(มีหน่วยเป็น cSt + หรือตารางมิลลิเมตรต่อวินาที)



หมายเลขขนาด	ค่าคงที่ โดยประมาณ. cSt/s	ช่วงความหนืดแบบคิเนมาติก. cSt.	เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของหลอด R, มม. (±2%)	ความยาวของหลอด R, มม.	ปริมาตรกรรปาะข้าง. มล. (±5%)	เส้นผ่าศูนย์กลางหลอด แนวร. มม. (±5%)
4	0.10	6 ถึง 100	0.64	210	0.3	3.9
5	0.3	18 ถึง 300	0.64	210	0.3	3.9
6	1.0	60 ถึง 1,000	1.15	210	0.3	4.3
7	3.0	180 ถึง 2,000	1.42	210	0.3	4.3
8	10.0	600 ถึง 10,000	1.93	165	0.25	4.3
9	30.0	1,800 ถึง 30,000	2.52	165	0.25	4.3
10	100.0	6,000 ถึง 100,000	3.06	165	0.25	4.3

ภาพที่ 4.2 แสดงเครื่องมือทดลองหาความหนืดแบบคิเนมาติก


4.1.9 การทดสอบความคงทนและความเหนียว (Toughness-Tenacity Test)

การทดลองนี้กระทำตามการทดลอง Jewell R. Benson ที่บันทึกไว้ในวารสาร Road and Streets, April, 1955 วัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่ออธิบายความสามารถในการยึดตัว และความต้านทานต่อแรงดึง การทดลองนี้จะเป็นการหาข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแอลพัลทีซีเมตต์ที่ผสมสารอีวีเอโคโพลีเมอร์ (EVA Ethylene Vinyl Acetate) ที่ปริมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของแอลพัลทีซีเมตต์ กับแอลพัลทีซีเมตต์ การทดสอบจะทำโดยการจุ่มหลอดครึ่งทรงกลม (Hemisphere) มีขนาดตามข้อกำหนดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7/16 นิ้ว จมอยู่ในเนื้อวัสดุที่บรรจุในถ้วยขนาด 3 ออนซ์ ขณะที่ร้อนทิ้งไว้ให้เย็น แล้วทำการควบคุมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง จากนั้นจะนำไปทำการดึงหลอดให้หลุดออกจากการยึดเกาะของวัสดุด้วยความเร็ว 20 นิ้วต่อนาที ทำการบันทึกแรงดึง และระยะการยึดตัวเมื่อมีแรงกระทำจนกว่าแรงที่ดึงจะเท่ากับศูนย์ ภาพที่ 4.3 แสดงถึงการทดลองแบบคร่าว ๆ

คำนวณหาค่าความคงทน (Toughness) ซึ่งเป็นค่าของพื้นที่ใต้กราฟในช่วงที่มีแรงดึงเพิ่มขึ้นจนถึงค่าสูงสุด และมีเส้นขอบเขตพื้นที่เป็นเส้นความชันของเส้น Projection จากจุดสูงสุดตัดกับเส้นแกนนอน สรุปลักษณะงานในช่วงที่แรงดึงเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้จะต้องมีหน่วยเป็นนิ้ว-ปอนด์

นอกจากนี้จะต้องคำนวณหาค่าความเหนียว (Tenacity) ซึ่งเป็นค่าพื้นที่ใต้กราฟที่มีแรงดึงลดลงจากจุดสูงสุด หรือค่าพื้นที่ใต้กราฟที่เหลือจากค่าความทนทาน (Toughness) ของกราฟความลึมนั้นระหว่างแรงดึงกับค่าการยึดตัว มีหน่วยเป็นนิ้วปอนด์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ภาพที่ 4.3 แสดงเครื่องมือทดสอบหาค่าความคงทนและความเหนียว
(Toughness & Tenacity)

4.1.10 การทดลองการบิดตัวกลับ (Torsional Recovery)

การทดลองกระทำตามมาตรฐาน California หรือ Test : 332 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ Elasticity ของแอสฟัลต์ที่ผสมสารผสมเพิ่ม กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ การทดลองเริ่มด้วยการจุ่มหมุดที่มีหัวเป็นจางที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.125 นิ้ว และหนา 0.375 นิ้ว จมอยู่ในตัวอย่างที่ร้อน โดยตัวอย่างที่ทดสอบจะบรรจุในถ้วยขนาด 3 ออนซ์ ทั้งไว้ให้เย็นจากนั้นนำไปควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์) เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจะทำการหมุนหมุดไป 180 องศา ทำการจับเวลาที่ 30 วินาที และ 30 นาที พร้อมบันทึกการคืนตัวของหมุดที่เวลาทั้งสอง ทำการคำนวณหาค่าการคืนตัว ภาพที่ 4.4 แสดงขนาดของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

$$\text{ค่าการคืนตัว} = \frac{(\text{องศาที่คืนตัวที่ 30 นาที} - \text{องศาที่คืนตัวที่ 30 วินาที}) \times 100}{180 \text{ องศา}}$$



ภาพที่ 4.4 แสดงเครื่องมือทดลองการบิดตัวกลับ (Torsional Recovery)

4.2 การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตจะประกอบด้วย 3 ชนิดหลัก คือ แอสฟัลต์คอนกรีตที่มีวัสดุหลักเป็นหินคลุก (Crushed Rock) แอสฟัลต์คอนกรีตที่มีวัสดุหลักเป็นดิน Silty clay ปรับปรุงด้วยวัสดุหินคลุก และแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีวัสดุหลักเป็นดิน Silty Sand ปรับปรุงด้วยวัสดุหินคลุก การทดสอบจะกระทำตามวิธีของฮเวม (Hveem Method) ซึ่งจะมีลักษณะการบดอัดใกล้เคียงกับทางภาคสนามมาก


การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตวิธีนี้คิดค้นโดย Francis N. Hveem ซึ่งร่วมมือกับ California Division of Highway ซึ่งต่อมาก็ได้บัญญัติเป็นมาตรฐาน AASHTO T 246 และ T 247 เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM D 1560 และ D 1561 การออกแบบนี้ประกอบด้วย การทดสอบค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- การทดสอบหาค่า Centrifuge Kerosene Equivalent (C.K.E.)
- การทดสอบหาค่าเสถียรภาพลัมพันธ์ (Relative Stability)
- การทดสอบค่าการยึดเหนี่ยว (Cohesimeter Value)
- การทดสอบหาค่าการบวมตัว (Swell)


4.2.1 การทดสอบหาค่า C.K.E.

การทดลองมีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินค่าของแอสฟัลต์บรรจุสูงสุด โดยประมาณซึ่งจะทำการประเมินจากพื้นที่ผิวของมวลรวม การทดลองนี้จะอาศัยดัชนีค่า K เป็นตัวแสดงความลัมพันธ์ระหว่างความหยาบและความพรุนของผิววัสดุ ภาพที่ 4.5 แสดงเครื่องเหยียงของการทดลอง CKE

การทดลอง เริ่มด้วยการนำวัสดุรวมที่ร้อนผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันหมายเลข 4 ปริมาณ 100 กรัมสองชุดทำการบรรจุในถ้วยเหยียงที่ปิดด้วยเครื่องกรองและกระดาษกรอง ทำการแช่ในน้ำมันก๊าด (kerosene) ทำการชั่งน้ำหนักก่อนและหลังทำการเหยียงด้วยเครื่องเหยียงที่ความเร็ว 400 เท่ากราวิต และคิดเปอร์เซ็นต์ค่าที่ได้หลังการเหยียงเรียกว่าค่า C.K.E. ของน้ำมันก๊าดที่ติดผิวอยู่ในทำนองเดียวกันทำการแช่วัสดุรวมที่ร้อนผ่านตะแกรง 3/8 นิ้ว แต่ค้างบนตะแกรงหมายเลข 4 จำนวน 100 กรัม สองชุดนำไปแช่น้ำมัน SAE NO 10 Lubricating Oil โดยบรรจุในกรวยแก้วเป็นเวลา 5 นาที หาปริมาณและคิดเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันที่ค้างอยู่โดยคิดเทียบกับน้ำหนักมวลรวมแห่งทำการหาค่าคงที่ Kf



ภาพที่ 4.5 แสดงเครื่องมือทดลอง CKE




ภาพที่ 4.6 แสดงเครื่องผสมส่วนผสมร้อน (Hot Mixed)

และค่าคงที่ K_c ทั้งนี้จะต้องทราบค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด
 ด้วยจากนั้นทำการหาค่าคงที่ K_m โดยต้องทราบค่าพื้นที่ผิวของมวลรวมจากการประเมิน และ
 ค่าเปอร์เซ็นต์มวลรวมหยาบเพิ่ม แล้วหาค่าประมาณของแอสฟัลต์เหลว และประเมินหาค่า
 ปริมาณแอสฟัลต์ที่เหมาะสม โดยประมาณการตามประเภทของแอสฟัลต์ได้

4.2.2 การทดสอบหาค่าเสถียรภาพสัมพัทธ์ (Relative Stability)



การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าเสถียรภาพของแอสฟัลต์คอนกรีตซึ่งเป็น
 ความสามารถในการต้านทานการเสียดรู่ปร่างจากน้ำหนักที่กดลงด้วยก่อนที่จะทำการทดสอบจำเป็น
 ต้องมีการเตรียมวัสดุ ซึ่งเริ่มด้วยการนำวัสดุผสมที่คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วระหว่างหินคลุกกับวัสดุ
 แอสฟัลต์ประมาณ 1200 กรัม ที่อุณหภูมิประมาณ 145-155 °C ภาพที่ 4.6 แสดงเครื่องมือผสม
 ร้อน เมื่อบรรจุส่วนผสมลงในแบบที่ติดตั้งบนเครื่องบดอัดเรียบร้อย ทำการกระทุ้งตรงกลาง
 20 ครั้ง และรอบ ๆ อีก 20 ครั้ง แล้วทำการบดอัดด้วยเครื่องบดอัดที่ 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 เป็นจำนวน 20 ครั้ง จากนั้นทำการบดอัดต่อที่ความดัน 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นจำนวน 150
 ครั้ง แล้วขั้นสุดท้ายจะต้องทำการบดอัดต่อให้ได้น้ำหนักสถิตย์ 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 (อัตราความเร็วหัวกด 0.1 มม.ต่อวินาที) เป็นการเสร็จสิ้นการเตรียมตัวอย่าง ภาพที่ 4.7
 แสดงเครื่องมือบดอัดตัวอย่างของฮวีม (Hveem)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4.7 แสดงเครื่องมือตัดตัวอย่างแบบอิม



ภาพที่ 4.8 เครื่องมือ Stabilometer สำหรับหาค่าเสถียรภาพลิ่มนํ้า

การทดสอบหาค่าเสถียรสัมพัทธ์ (Relative Stability) โดยใช้เครื่องสแตปีโลมิเตอร์ แสดงไว้ดังภาพที่ 4.8 การทดลองเริ่มโดยการนำตัวอย่างที่บดอัดได้บในอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ทำการบรรจุตัวอย่างลงในเครื่องสแตปีโลมิเตอร์ จากนั้นทำการอัดโดยเครื่องอัดโดยความเร็วของหัวอัดเคลื่อนลงด้วยความเร็ว 0.02 มิลลิเมตรต่อวินาที ทำการตั้งความดันเริ่มต้นของเครื่องสแตปีโลมิเตอร์ที่ 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ปรับ Dial Gauge เท่ากับศูนย์ จากนั้นทำการเดินเครื่องกดแล้วเพิ่มแรงอัดทำการบันทึกความดันของเครื่องสแตปีโลมิเตอร์เมื่อเครื่องอัดให้น้ำหนักกดที่ 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, และ 6000 ปอนด์ จากนั้นลดแรงกดเหลือ 1000 ปอนด์ ทำการตรวจสอบระยะการเคลื่อนตัวด้านข้างของตัวอย่าง (Displacement) โดยอ่านจาก Dial Gauge เมื่อเพิ่มความดันด้านข้างมาก 5 ถึง 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทำการคำนวณหาค่าเสถียรภาพสัมพัทธ์ (S)

$$S = \frac{22.2}{\frac{P_H D_2 + 0.222}{P_V - P_H}}$$

S - เสถียรภาพสัมพัทธ์



D_2 - การเคลื่อนตัวของตัวอย่าง (รอบ)

P_V - ความดันที่เกิดเท่ากับ 2.76 เมกกะปาสคาล (400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรือที่แรงกด 5000 ปอนด์

P_H - ความดันที่อ่านได้ เมื่อ P_V เท่ากับ 2.76 เมกกะปาสคาล

4.2.3 การทดสอบหาค่าการยึดเหนี่ยว (Cohesimeter Value)

การทดสอบนี้ทำตามมาตรฐานของ The Asphalt Institute หรือมาตรฐาน California test : 306 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าการยึดเหนี่ยวของวัสดุ ซึ่งเป็น การหาค่าของความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) ด้วย ภาพที่ 4.9 แสดง เครื่องมือ



ภาพที่ 4.9 แสดงเครื่องมือทดลองค่าการยึดเหนี่ยว (Cohesimeter Value)

การทดลองนี้จะกระทำกับตัวอย่างที่ผ่านการอบตัวอย่างที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ความคุมอุณหภูมิของเครื่อง Cohesimeter ที่อุณหภูมิเดียวกัน จากนั้นนำ ตัวอย่างบรรจุในตำแหน่งที่จะทดสอบทำการติดตั้งตัวอย่างให้แน่นแล้วเริ่มให้น้ำหนักกดที่ปลายคาน ของเครื่องเพื่อให้ส่งแรงตัดหักตัวอย่างที่ติดตั้ง อัตราการให้น้ำหนักกดที่ปลายคานของเครื่อง เพื่อให้ส่งแรงตัดหักตัวอย่างที่ติดตั้ง อัตราการให้น้ำหนักกดเท่ากับ 1800 ± 20 กรัมต่อนาที คานของ เครื่องมีความยาวถึง 30 นิ้ว ระยะที่คานจะตกลงเมื่อมีน้ำหนักกระทำมากสุดในการทดสอบเท่ากับ $1/2$ นิ้ว ทำการคำนวณหาค่า Cohesimeter Value

$$C = \frac{L}{0.80 H + 0.176 H^2}$$

- L - น้ำหนักที่ตัดหักตัวอย่าง หน่วยเป็นกรัม
 H - ความสูงของตัวอย่าง
 C - Cohesimeter Value



4.2.4 การทดสอบหาค่าการพองตัว (Swell test)

การทดสอบนี้กระทำตามมาตรฐานของ The Asphalt Institute หรือมาตรฐาน California test 304 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความทนทานของ แอสฟัลต์คอนกรีตเมื่อถูกกระทำด้วยน้ำ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมากกว่ากำหนดแสดงว่า ไม่เหมาะแก่การนำมาใช้สร้างถนน

การเตรียมตัวอย่างกระทำเช่นเดียวกับการเตรียมตัวอย่าง เพื่อหาค่า เสถียรภาพแต่มีข้อเพิ่มเติมอีกคือ ต้องมีการบุงภายในแบบก่อนที่จะเทตัวอย่างที่จะบดอัด การ ทดสอบกระทำโดยการนำตัวอย่างที่เย็นแล้วมาประกอบลงแบบที่เตรียมไว้ในภาค ดังภาพ 4.10 ทำการวางแผ่นบรอนซ์กลมเจาะรูบนตัวอย่าง ติดตั้งสามขาและมาตรวัด (Dial Gauge) เพื่อดูการขยายตัวของตัวอย่างบรรจุน้ำ 500 มิลลิเมตรบนก่อนตัวอย่าง ทำการวัดระยะที่ เปลี่ยนแปลงของมาตรวัด(Dial gauge) หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง

SWELL TEST APPARATUS

To fit molds from
4" to 6" in diameter



ภาพที่ 4.10 แสดงชุดเครื่องมือทดสอบการบวมตัว (Swell)

4.2.5 ทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของแอสฟัลต์คอนกรีต

การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความถ่วงจำเพาะของแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Bulk Specific Gravity ขณะที่แห้ง (Oven Dry) โดยซึ่งตัวอย่างที่ผ่านการอบแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส ทิ้งให้เย็นซึ่งในอากาศจากนั้นนำไปชั่งในน้ำ ทำการคำนวณหาค่าความถ่วงจำเพาะต่อไป

$$\text{ความถ่วงจำเพาะแบบ Bulk Sp.Gr. (Oven Dry)} = \frac{\text{น้ำหนักซึ่งในอากาศ}}{\text{ผลต่างของน้ำหนักซึ่งในอากาศและน้ำ}}$$

4.2.6 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะสูงสุดและค่าช่องว่างอากาศ

การทดลองทำตามมาตรฐาน ASTM D-2041 วัสดุที่จะนำมาทำการทดสอบ จะทำการเตรียมตามวิธีของฮวีม (Hveem Method) ก่อนทำการบดอัด โดยใช้ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ผสมสารอีวีเคโคโพลีเมอร์ตามที่ออกแบบ ทำการเกลี่ยส่วนผสมร้อนไม่ให้เกาะกันบนถาด ทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นนำไปชั่งหาน้ำหนัก หากมีส่วนที่ติดอยู่กับถาดรองให้ทำการล้างด้วยไตรคลอโรเอททิลีน พร้อมทั้งนำส่วนที่ล้างได้นี้ไปเผาที่ 500-600 องศาเซลเซียสจนกระทั่งเหลือเพียงเถ้าฝุ่นหรือหิน จากนั้นจะนำไปชั่งจะได้น้ำหนักวัสดุรวมและคำนวณหาปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมสารอีวีเค จากนั้นนำไปหักออกน้ำหนักวัสดุผสมครั้งแรก นำวัสดุผสมใส่ในขวดซึ่งทราบน้ำหนักที่ชั่งในอากาศแล้ว (Volumetric Flask) โดยทำการชั่งขวดทั้งในอากาศและในน้ำเรียบร้อย ทำการชั่งขวดพร้อมตัวอย่างในอากาศเติมน้ำจนได้ระดับ 1500 มิลลิเมตร นำไปดูดอากาศความดัน 30 นิ้วปรอท เป็นเวลา 10-15 นาทีจนไม่มีฟองอากาศ (เขย่าทุก 2 นาที) จากนั้นนำไปแช่น้ำประมาณ 10 นาที ทำการชั่งน้ำหนักขวดที่บรรจุตัวอย่างในน้ำ คำนวณหาความถ่วงจำเพาะสูงสุด พร้อมหาค่าช่องว่างอากาศในแอสฟัลต์คอนกรีต

$$\text{ความถ่วงจำเพาะสูงสุด} = \frac{A}{(A-C)}$$

- A - น้ำหนักขวด + ตัวอย่าง ในอากาศ - น้ำหนักขวดในอากาศ
 C - น้ำหนักขวด + ตัวอย่าง ในน้ำ - น้ำหนักขวดในน้ำ
 (ภายหลังการดูดอากาศ)

$$\text{ช่องว่างอากาศ} = \frac{(\text{ความถ่วงจำเพาะสูงสุด} - \text{ความถ่วงจำเพาะแอสฟัลต์คอนกรีต}) \times 100}{\text{ความถ่วงจำเพาะสูงสุด}}$$

4.2.7 การหาค่าปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่เหมาะสม

การทดลองจะใช้ค่าจากการประเมินหาค่าแอสฟัลต์สูงสุดโดยวิธี CKE เป็นหลักการออกแบบจะใช้ค่าแอสฟัลต์ซีเมนต์ในส่วนผสมที่น้อยกว่าค่าที่ประเมินได้หนึ่งค่า และสูงกว่าค่าที่ประเมินได้อีกสองค่า โดยใช้ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ต่างกันประมาณครึ่งละ 0.5 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นทำการเลือกตัวอย่างที่ไม่มีปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์เยี่ยมเลอะมือ และจะต้องได้ค่าเสถียรภาพสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดของตารางที่ 2.21 และ 2.23 ที่สำคัญคือต้องมีค่าเปอร์เซ็นต์ของโพรงอากาศใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดมากที่สุด จากค่าปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ใช้ครั้งนี้จะนำมาพล็อตเป็นกราฟหาความสัมพันธ์ร่วมกับค่าเสถียรภาพ, ค่าความหนาแน่น, และค่าเปอร์เซ็นต์โพรงอากาศ เพื่อความง่ายในการพิจารณาต่อไปและเมื่อได้ค่าแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่เหมาะสม จะนำค่านี้ไปออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเปรียบเทียบกับคุณสมบัติระหว่างแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมสารอีวีเค โคลิโพลิเมอร์ กับแอสฟัลต์ซีเมนต์ต่อไป

การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตจากวัสดุหินคลุกที่ทำการจัดขนาดละเอียดแบบแน่น จะทำการทดลองครบทุกกระบวนการ ตามการออกแบบของฮวิม โดยเฉพาะการประเมินหาค่าแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่เหมาะสม โดยวิธี CKE. เนื่องจากมีค่าแฟคเตอร์ในการประเมินหาค่าพื้นที่ผิวของหินอยู่

การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จากวัสดุดิน Silty Clay วัสดุดิน Silty Clay จะถูกปรับปรุงด้วยวัสดุหินคลุก (Crushed Rock) ขนาด 2" ไม่เกิน 30% โดยน้ำหนัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ลดปริมาณการใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ อีกทั้งเป็นการหาวัสดุทดแทน และที่สำคัญคือ การนำวัสดุท้องถิ่นมาใช้งาน การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตจะทำตามวิธีของฮวิม ประกอบด้วยการทดสอบหาค่าเสถียรภาพสัมพัทธ์, ค่าการยึดเหนี่ยว และค่าการบองตัว ยกเว้นการประเมินหาค่าแอสฟัลต์โดยวิธี CKE.

การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตจากวัสดุ Silty Sand วัสดุ Silty Sand จะถูกปรับปรุงด้วยวัสดุหินคลุกขนาด 2" ไม่เกิน 30% เช่นเดียวกับดิน Silty Clay และการทดสอบการออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะทำตามการออกแบบของดิน Silty Clay ทั้งนี้เพื่อทำการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับวัสดุ Silty Slay และวัสดุหินคลุกต่อไป



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย