

บทที่ 3

ลักษณะและคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

3.1 วัสดุดิน

ดิน (Soil) เป็นคำที่อธิบายได้มากมายเพราะความสำคัญจะขึ้นกับประเภทของงานที่เกี่ยวข้อง ดินมักจะประกอบด้วยแร่ธาตุและขนาดรวมถึงรูปร่างต่าง ๆ ของเม็ดวัสดุ อีกทั้งยังมีสารอินทรีย์ น้ำ และอากาศซึ่งจับยึดกันเป็นเม็ดดินและแสดงคุณสมบัติออกมาทั้งทางกายภาพและเคมี ดังนั้นดินในทางวิศวกรรมจึงหมายถึงมวลสารที่เกิดขึ้นจากการตกตะกอน รวมตัวกันของอนุภาคที่มาจากการแตกทำลายของหิน นอกจากนี้คุณสมบัติทางวิศวกรรมยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ อีกหลายอย่างได้แก่ สภาพภูมิอากาศ อายุ การพัดพา การผุกร่อน และ Soil Texture เป็นต้น โดยทั่วไปดินมักจะถูกแบ่งออกอย่างง่าย ๆ ได้ 4 ประเภทด้วยกันขึ้นกับขนาดของเม็ดดินได้แก่ ดินกรวด (Gravel) จะมีขนาดอยู่ระหว่าง 2.00-6.00 มิลลิเมตร ดินทราย (Sand) จะมีขนาดอยู่ระหว่าง 0.05-2.00 มิลลิเมตร ดินทรายละเอียด (Silt) ขนาดอยู่ระหว่าง 0.005-0.05 มิลลิเมตร และ ดินเหนียว (Clay) ขนาดของเม็ดดินจะเล็กกว่า 0.005 มิลลิเมตร

ส่วนประกอบทางเคมีของดินจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ หลายอย่าง แร่ธาตุที่มักจะพบเห็นได้แก่ ธาตุเหล็ก แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียม จับกันเป็นรูปผลึก ส่วนดินที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์จะมีธาตุคาร์บอนอยู่เป็นจำนวนมาก จากองค์ประกอบที่ต่างกักรูปร่างจึงแตกต่างกันด้วยโดยทั่วไปจะมีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

- ก. Bulk Grain มีรูปร่างลักษณะค่อนข้างกลม ได้แก่ดินประเภทกรวด และทราย
- ข. Flaky Grain มีรูปร่างลักษณะเป็นแผ่นแบน คล้ายใบไม้ไม่มีเนื้อไม้ละเอียด ได้แก่ดินประเภททรายละเอียด (Silt)
- ค. Needle-Shaped grains มีลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็กรูปเข็ม มีเนื้อละเอียด ได้แก่ดินเหนียว (Clay)

วัสดุดินที่นำมาเป็นวัสดุหลักในงานวิจัย ประกอบด้วยดินสองประเภท คือ

ก. ดิน Silty Clay มีลักษณะสีน้ำตาลปนเหลือง มีขนาดเม็ดวัสดุ (Grain) เล็กละเอียด มีแหล่งวัสดุอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี และอยู่บนที่ราบ

ข. ดิน Silty Sand เป็นวัสดุที่ได้จากการปรับขนาดคละของดิน Silty Clay ด้วยทรายที่มีขนาดเม็ดวัสดุต่าง ๆ กัน ทั้งนี้อ้างอิงถึงการจัดขนาดคละของ Soil-Aggregate ของ ASTM D.1241 แบบ D หรือ E ดังตารางที่ 3.1

วัสดุดินทั้งสองประเภทมีคุณสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน คุณสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย การหาขนาดคละของดิน ค่า Liquid Limit ค่า Plastic Limit ค่า Plasticity Index ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดพร้อมค่าความชื้นสูงสุด และค่า Sand Equivalent ตารางที่ 3.2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน Silty Clay และตารางที่ 3.3 แสดงคุณสมบัติของดิน Silty Sand ส่วนภาพที่ 3.1 และ 3.2 แสดงขนาดคละของดิน Silty Clay และ Silty Sand ตามลำดับ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.1 แสดงขนาดต่าง ๆ ของดินที่เหมาะสมในการนำมาใช้เป็นวัสดุชั้นพื้นทาง

Sieve Size (Square Openings)	Weight Percent Passing Square Mesh Sieves					
	Type I			Type II		
	Gradation A	Gradation B	Gradation C	Gradation D	Gradation E	Gradation F
2-in (50-mm)	100	100
1-in (25.0-mm)	...	75 to 96	100	100	100	100
in (9.5-mm)	30 to 75	40 to 75	50 to 85	60 to 100
No.4 (4.75-mm)	25 to 55	30 to 60	35 to 65	50 to 85	55 to 100	70 to 100
No.10 (2.00-mm)	15 to 40	20 to 45	25 to 50	40 to 70	40 to 100	55 to 100
No.40 (425-um)	8 to 20	15 to 30	25 to 30	25 to 45	20 to 50	30 to 70
No.200 (75-um)	2 to 15	5 to 15	5 to 15	8 to 15	6 to 15	8 to 15

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.2 แสดงคุณสมบัติของดิน Silty Clay

ขนาดของตะแกรง	#4	#10	#20	#40	#100	#200
% ผ่านตะแกรง	-	-	100	89.1	54.4	35.9
<hr/>						
ค่าความถ่วงจำเพาะ				:	2.618	
Liquid Limit (LL)				:	28.8	
Plastic Limit (PL)				:	21.8	
Plasticity Index (PI)				:	7.0	
ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด (gm/cm ³)				:	1.91	
ความชื้นสูงสุด (%)				:	10.40	
ค่า Sand Equivalent				:	1.1	
<hr/>						
การจำแนกประเภทดินโดยวิธี Unified Soil Classification	: Sandy Clay (SC)					
AASHTO				:	Silty Soils (A-4)	

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.3 แสดงคุณสมบัติของดิน Silty Sand


ขนาดของตะแกรง	1/2"	3/8"	#4	#10	#20	#40	#100	#200
% ผ่านตะแกรง	100	95.5	80.0	62.5	-	36.6	25.9	14.0
% ขอบเขตกำหนด		60-100	50-85	40-70	-	25-45	-	8-15

ค่าความถ่วงจำเพาะ	:	2.638
Liquid Limit (LL)	:	19.1
Plastic Limit (PL)	:	14.0
Plasticity Index (PI)	:	5.1
ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด (gm/cm ³)	:	2.05
ความชื้นสูงสุด (%)	:	9.65
ค่า Sand Equivalent	:	14.5

การจำแนกประเภทดินโดยวิธี Unified Soil Classification : Silty Sand (SM)

AASHTO : Silty Soils (A-2-4)


ศูนย์วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาพที่ 3.1 ขนาดคละของดิน Silty Clay



GRADING CHART FOR AGGREGATES AND BITUMINOUS MIXTURES



ภาพที่ 3.2 การจัดขนาดละเอียดของดิน Silty Sand

3.2 วัสดุมวลรวมหินคลุก

วัสดุผสมแอสฟัลต์ที่ใช้ลาดถนน โดยทั่วไปจะประกอบด้วยมวลรวม (aggregate) ประมาณ 90 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และ 75 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร มวลรวมจัดเป็นส่วนสำคัญในการรับน้ำหนักบรรทุก

มวลรวมตามนิยามของ ASTM Designation D8 กล่าวว่า เป็นวัสดุเม็ดของ ส่วนประกอบแร่ เช่น ทราย กรวด ตะกรัน หรือหินย่อย ซึ่งใช้เป็นตัวกลางทำหน้าที่เชื่อมประสานให้เป็นคอนกรีต

มวลรวมที่นำมาใช้เป็นมวลรวมที่ได้จากกรรมวิธีโดยการนำหินมาย่อย (crush) หรือ โม่ แล้วทำการร่อน การร่อนจะช่วยปรับปรุงคุณภาพโดยเปลี่ยนผิวที่เรียบกลมให้เป็นเหลี่ยม เป็นมุมและยังช่วยการกระจายขนาดของอนุภาค

ทั้งนี้มวลรวมที่จะนำมาใช้จะต้องประกอบด้วยมวลรวมต่าง ๆ ในการจัดขนาดคละ คั่งต่อไปนี้

ก. มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) หมายถึงวัสดุวมรวมที่มีขนาดอนุภาค ค้างอยู่บนตะแกรงขนาด 2.36 มม. (มาตรฐานอเมริกันหมายเลข ๘) มวลรวมหยาบ (Coarse aggregate) เสถียรภาพของส่วนผสมได้จาก การขัดกันของมวลรวมหยาบและแรง เสียดทานระหว่างเม็ดวัสดุ

ข. มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) หมายถึงวัสดุมวลรวมขนาดอนุภาค ลอดผ่านตะแกรงขนาด 2.36 มม. (มาตรฐานอเมริกันหมายเลข 8) ค้างตะแกรงขนาด .75 mm. (มาตรฐานอเมริกันหมายเลข 200) มวลรวมละเอียด (Fine aggregate) เป็น ส่วนเพิ่มความแข็งแรงให้กับแอสฟัลต์คอนกรีตโดยการขัดกันของเม็ดวัสดุ และในเวลาเดียวกัน มวลรวมละเอียดจะทำหน้าที่ลดช่องว่าง (Void) ในมวลรวมหยาบ

ค. ฝุ่นหิน (Mineral Dust) หมายถึงส่วนของมวลรวมละเอียดที่มีขนาดอนุภาค ลอดผ่านตะแกรงขนาด 75 mm. (มาตรฐานอเมริกันหมายเลข 200) ฝุ่น (Filler) จะทำ หน้าที่อุดช่องว่างในส่วนผสมและในขณะเดียวกันเป็นตัวเพิ่มความแข็งแรงให้กับแอสฟัลต์ที่เคลือบ วัสดุ ฝุ่นละเอียดเป็นส่วนประกอบที่มีพื้นที่ผิวสูงและโดยทั่วไปจะเป็นสิ่งที่แผ่กระจายอยู่ใน แอสฟัลต์เพื่อช่วยเพิ่มความหนืด

วัสดุมวลรวมหินคลุกที่นำมาทำการทดสอบ เป็นวัสดุหินคลุกที่เก็บแยกกันเป็น 4 ขนาด ประกอบด้วย หิน 3/4" หิน 1/2" หิน 3/8" และหินฝุ่น มีคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม ประกอบด้วย การหาขนาดคละของหิน, ค่าการสึกหรอ, ค่าความถ่วงจำเพาะ, ค่าการดูดซึมน้ำ, ค่าอัตราชนความแบน, ค่าอัตราชนความยาว และค่า Soundness ของหินแต่ละขนาด ทั้งนี้ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3.4

นอกจากนี้ยังได้ทำการจัดขนาดคละของมวลรวม เพื่อให้ได้เกรดแน่น (Dense Grade) โดยอ้างอิงถึงขอบเขตการจัดขนาดคละตามมาตรฐานกรมทางหลวง ในการทำ แอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับชั้นพื้นทางและผิวทางของถนน ซึ่งปรากฏว่าได้อัตราส่วนผสมหินผสมหินคลุกประเภท หิน 3/4" : หิน 1/2" : หิน 3/8" : หินฝุ่น เท่ากับ 1๒ : 15 : 25 : 5๐ ตารางที่ 3.5 แสดงคุณสมบัติพื้นฐานของมวลรวมหินคลุกที่ได้จากการจัดขนาดคละ และ ภาพที่ 3.3 แสดงการจัดขนาดคละพร้อมขอบเขตที่กำหนด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตารางที่ 3.4 คุณสมบัติของมวลรวมหินคลุก

ขนาดตะแกรง	% ผ่านตะแกรง				
	หิน 3/4 นิ้ว	หิน 1/2 นิ้ว	หิน 3/8 นิ้ว	ฝุ่นหิน	
3/4"	100				
1/2"	68.1	100			
3/8"	32.8	42.1	100		
#4	2.1	2.8	19.6	100	
#8	1.2	0.8	8.3	77.2	
#30			4.5	46.2	
#50			2.0	33.6	
#100				22.3	
#200				13.5	
ค่าความสึกหรอ	%	26.5	30.4	32.3	27.8
ค่าความถ่วงจำเพาะแบบรวม		2.705	2.675	2.673	2.667
ค่าความถ่วงจำเพาะแบบปรากฏ		2.721	2.702	2.705	2.706
การดูดซึมน้ำ	%	0.31	0.38	0.42	0.65
ค่าดรรชนีความแบน	%	24.4	24.7	26.8	-
ค่าดรรชนีความยาว	%	26.0	20.0	18.2	-
Soundness	%	0.61	0.62	0.64	0.63

ตารางที่ 3.5 แสดงผลการจัดขนาดคละแบบแน่นของหินคลุก

ขนาดตะแกรง	% ผ่านตะแกรง					ขอบเขตที่กำหนด
	หิน 3/4 นิ้ว	หิน 1/2 นิ้ว	หิน 3/8 นิ้ว	ฝุ่น	มวลรวมผสม	
3/4"	100				100	100
1/2"	68.1	100			96.8	80-100
3/8"	32.8	42.1	100		84.6	70-90
#4	2.1	2.8	19.6	100	55.5	50-70
#8	1.2	0.8	8.3	77.2	40.9	35-50
#30			4.5	46.2	24.2	18-29
#50			2.0	33.6	17.3	13-23
#100				22.3	11.2	8-16
#200				13.5	6.8	4-10
อัตราส่วนผสม	10	15	25	50		
ค่าความถ่วงจำเพาะ	2.705	2.675	2.673	2.667	2.673	
* ดุลซีมแอสฟัลต์	-	-	-	-	0.24	

GRADING CHART FOR AGGREGATES AND BITUMINOUS MIXTURES



ภาพที่ 3.3 การจัดขนาดกะของหินคลุก

3.3 แอสฟัลต์

มนุษย์รู้จักการนำวัสดุแอสฟัลต์มาใช้ในการก่อสร้างถนนมีมานานกว่า 1800 ปีแล้ว และในราวร้อยปีเศษนี้เองที่ได้เริ่มมีการปรับปรุงการทำถนนอย่างจริงจัง โดยประเทศฝรั่งเศสได้นำเอาแอสฟัลต์จากกลุ่มแม่น้ำไรน์มาเป็นวัสดุก่อสร้างถนนได้ มีการปรับปรุงเครื่องจักร และเทคนิคการทำงานรวมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การทำงานเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แอสฟัลต์จัดเป็นวัสดุประสานที่นิยมใช้ในการก่อสร้างถนน นอกจากจะช่วยการยึดเกาะวัสดุเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้สูง ยังช่วยป้องกันการซึมของน้ำได้ แอสฟัลต์ตามความหมายของ ASTM หมายถึงวัสดุประสานที่มีสีน้ำตาลปนดำหรือสีดำ เป็นวัสดุหลัก มีชื่อเรียกว่า บิทูเมนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรืออาจได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ ส่วนสารบิทูเมน (Bitumens) หมายถึง สารประกอบของไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbons) มีคุณสมบัติในการยึดประสานอยู่ในสถานะของแข็งหรือกึ่งของแข็ง เหนียวเหนียว สีดำหรือน้ำตาลปนดำ ละลายในคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS_2) อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือจากการกลั่นน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตามน้ำมันดิบบางชนิดอาจไม่มีแอสฟัลต์อยู่เลยก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพของแหล่งกำเนิดเป็นสำคัญ จากมูลฐานที่ว่าแอสฟัลต์ที่มีอยู่ในน้ำมันดิบ อาจแยกให้เห็นเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ถึง 3 ประเภทด้วยกัน

ก. ประเภทฐานแอสฟัลต์ (Asphalt base crude) กลั่นแล้วได้แอสฟัลต์เป็นส่วนใหญ่

ข. ประเภทฐานพาราฟิน (Paraffin base crude) กลั่นแล้วจะได้สารพาราฟินเป็นส่วนใหญ่

ค. ประเภทฐานผสม (Mixed - base crude) กลั่นแล้วจะได้ทั้งสารแอสฟัลต์และพาราฟินผสมกัน

การกลั่นน้ำมันดิบจะเป็นการแยกส่วนผสมของปิโตรเลียม ที่ได้จากบ่อน้ำมันเป็นส่วนๆ ผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้จะประกอบด้วยน้ำมันเบนซิน (Gasoline) น้ำมันก๊าด (Kerosene) น้ำมันดีเซล (Diesel Oil) น้ำมันหล่อลื่น (Lubricating Oil) และแอสฟัลต์ (Asphalt) โดยทั่วไปมักจะเรียกแอสฟัลต์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันนี้ว่า ปิโตรเลียมแอสฟัลต์

สารแอสฟัลต์ (Asphalt) สามารถจะแบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ประกอบกันได้ถึง 3 ประเภทด้วยกันคือ

- ก. แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement)
 ข. คัทแบคแอสฟัลต์ (Cut-back Asphalt)
 ค. อิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์ (Emulsified Asphalt)

วัสดุแอสฟัลต์ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC 85-100 มีคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 3.6 คุณสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) ค่าเพนเนเตรชัน (Penetration) ค่าการยืดตัว (Ductility) ค่าจุดอ่อนตัว (Softening Point) ค่าจุดวาบไฟ (Flash Point) ค่าการสูญเสียเนื่องจากความร้อน (Loss on Heating) และค่าความหนืดแบบคิเนมาติก (Kinematic Viscosity)

ตารางที่ 3.6 แสดงคุณสมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์

Properties		
Specific Gravity		1.009
Penetration (25 °C)	before TFOT	95
	after TFOT	72
Ductility (25 °C) (cm)	before TFOT	114
	after TFOT	102
Ring & Ball Softening Point (°C)	before TFOT	46
	after TFOT	48
Flash Point (°C)		316
Lost on Heating (163 °C) (%)		0.14
Kinematic Viscosity (135 °C) (CSt)	Before TFOT	343.5
	after TFOT	374.3

3.4 สารอีวีเอโคโพลีเมอร์ (E.V.A. - Ethylene Vinyl Acetate)

สารที่นำมาศึกษาคราวนี้คือ สารประเภท Copolymer ที่มีชื่อว่า Ethylene Vinyl Acetate หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า E.V.A. เป็นสารประเภทพลาสติก (plastics) เป็นที่นิยมแพร่หลายมากในวงการวิศวกรรมทางทั้งในต่างประเทศและในบ้านเมืองเรา โดยเฉพาะในการก่อสร้างผิวทางของสะพานพระราม 9 สาร E.V.A. ได้เข้ามามีบทบาทมากทีเดียว โดยใช้เป็นสารช่วยการยึดเกาะ

พลาสติกเป็นสารเคมีที่เพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1865 โดยช่างพิมพ์ชาวอเมริกาที่มีชื่อว่า John Wesley Hyat และให้ชื่อสารเคมีนี้ว่า เซลลูลอยด์ (Celluloid) ทำขึ้นจากการนำไพลอกซิลิน (Pyroxylin) ซึ่งทำขึ้นจากผ้าฝ้าย และให้ทำปฏิกิริยากับกรดไตรโคพสมกับการบูร (Solid Campher) ทำเป็นลูกบิลเลียด ต่อจากนั้นมาก็มีการค้นพบสารพลาสติกมากขึ้นเรื่อย ๆ พลาสติกคือสารสังเคราะห์ (Synthetic materials) ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ค้นคิดขึ้นองค์ประกอบหลักคือ ธาตุคาร์บอน (C) ธาตุออกซิเจน (O) ธาตุไฮโดรเจน (H) - ธาตุไนโตรเจน (N) และธาตุคลอรีน (Cl)

สมาคมวิศวกรรมพลาสติก (SPE) และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก (SPI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้จำกัดความของพลาสติกคือ "วัสดุที่ประกอบด้วยสารหลายอย่างมีน้ำหนักของโมเลกุลสูงคงรูปเมื่อผ่านกรรมวิธีการผลิต ลักษณะอ่อนตัวขณะทำการผลิต ซึ่งโดยมากใช้กรรมวิธีการผลิตกระบวนการความร้อนและการเพิ่มแรงอัด" พลาสติกจัดเป็นสารที่มีโครงสร้างเป็นพิเศษที่เรียกว่า High Molecular weight ความหมายก็คือในหนึ่งโมเลกุลจะมีจำนวนอะตอมของสารชนิดต่าง ๆ มากมาย จึงทำให้เกิดคุณสมบัติหลาย ๆ อย่างประกอบกันไป ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical) มีความแข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่นได้ ฯลฯ คุณสมบัติทางไฟฟ้า (Electrical) เป็นฉนวนไฟฟ้า คุณสมบัติทางเคมี (Chemical) ทนต่อสภาพความเป็นกรดหรือด่าง และสารเคมีอื่น ๆ

อุตสาหกรรมพลาสติกได้มีการพัฒนาให้มีความเจริญเติบโตรวดเร็วมาก มีปริมาณความต้องการและการผลิตสูงขึ้นในทุก ๆ ปี พอจะสรุปเป็นตัวเลขคร่าว ๆ ได้ว่า ในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970-1976 ปริมาณการผลิตพลาสติกได้เพิ่มสูงขึ้นถึงเท่าตัว และสำหรับปริมาณการผลิตพลาสติกในอุตสาหกรรมประเภทใช้ประโยชน์เป็นวัสดุเคลือบผิว ได้แก่ สาร E.V.A. Copolymer ในปี ค.ศ. 1975 ใช้ถึง 36,000 ตัน และในปี ค.ศ. 1976 ใช้ถึง 37,000 ตัน

พลาสติกจัดเป็นสารที่มีสภาพแบบ Thermal Energy คือ ต้องใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสภาพมีการส่งผ่านพลังงานเพื่อให้เกิดการขยายตัวและลื่นหรือคนเข้าช่วย (Vibrational of rotational movement of molecule) พลาสติกมีการเชื่อมต่อจับกันทั้งภายนอกและภายในขึ้นกับสภาพความสมดุลย์ของ Thermal energy และ Internal Friction ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของคุณสมบัติของการไหล Rheological properties พลาสติกจึงถูกแบ่งออกได้ 2 ประเภท ด้วยกันคือ

1. Thermosettings

2. Thermoplastics

เทอร์โมเซตติง Thermosettings หมายถึงพลาสติกที่มีรูปทรงเมื่อผ่านกรรมวิธีการใช้ความร้อน (Heating process) และกรรมวิธีการใช้แรงอัด (Pressure process) ประกอบกันและเมื่อได้วัสดุพลาสติกแล้ว จะไม่สามารถนำมาหลอมละลายเปลี่ยนรูปทางได้อีก เพราะจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไป เปรียบเสมือนไข่เมื่อนำไปต้มให้สุกและจะทำให้ขึ้นเหลวเหมือนเดิมอีกไม่ได้ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Duroplastics องค์ประกอบของสารประเภทเทอร์โมเซตติงจะประกอบด้วย Resin และ Hardener โดยตัว resin จะเป็นตัวทำให้เกิดสภาพการอ่อนตัว ส่วน Hardener จะทำให้เกิดสภาพการแข็งตัว ดังนั้นสารทั้งสองชนิดจึงส่งผลถึงค่าความแข็งแรง และสภาพความยากง่ายของการทำงาน ซึ่งเป็นความเกี่ยวเนื่องจากสภาพ Thermal energy ที่สภาพแวดล้อมนั้น ๆ หากมีค่าน้อยกว่าค่า Internal Friction ก็จะไม่ส่งผลถึงขั้นระทม

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) หมายถึง พลาสติกที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีกได้ หลังจากนำไปหล่อทำเป็นรูปทรงหรือผลิตภัณฑ์ไปแล้ว เปรียบเสมือนน้ำถูกทำเป็นน้ำแข็งเมื่อถูกความร้อนก็จะละลายกลายเป็นน้ำได้อีก คือสามารถจะเปลี่ยนรูปกลับมาได้ไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะ E V A Copolymer จัดอยู่ในสารพลาสติก สารประเภทนี้มีการสร้างพันธะลักษณะที่เรียกว่า Secondary valence การยึดเกาะจะช่วยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพจากอุณหภูมิสูงได้ สารพลาสติกเหล่านี้ความสามารถยึดเกาะจะขึ้นอยู่กับขนาดของโมเลกุล (High Molecular Weight) และลักษณะโครงสร้างและค่าความสามารถของพลังงานยึดเหนี่ยวของโมเลกุล (High Energy of Molar Cohesion.)

สาร EVA จัดเป็นสารประเภทพลาสติกที่ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1964 เร็ว ๆ นี้เอง และนี่จะถูกนำมาใช้ในวงการวิศวกรรมทาง ในค.ศ. 1970 นี้เอง สาร EVA

เป็นสารที่มีองค์ประกอบพื้นฐานคือ Ethylene, Vinyl และ an organic acid จะมีลักษณะเหนียวไม่มีสี เป็นสารประเภท Thermoplastics ซึ่งจะยังคงอ่อนตัวได้แม้อยู่ในที่อุณหภูมิต่ำ มีน้ำหนักเบาไม่จับกันเป็นผลึก โคโพลิเมอร์ของเอททิลีนไวนิลอะซิเตต ($\text{CH}_2=\text{C}(\text{OCH}=\text{OH})_2$) โพลิเมอร์ ชนิดนี้เตรียมได้จากกระบวนการแบบใช้ความดันสูง การมีหมู่ของไวนิลอะซิเตตอย่างไม่เป็นระเบียบในโซ่ของโพลิเมอร์จะทำให้ความเป็นผลึกและความแข็งลดลงและหากมีมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โคโพลิเมอร์จะไม่มีคุณสมบัติเป็นผลึกเลยมีคุณสมบัติคล้ายยาง โดยทั่วไปแล้วเอททิลีน (Ethylene) เป็นสารที่นิยมนำมาทำ Copolymerised กับพวก Non-olefinic monomers ซึ่งปัจจุบันถูกนำออกสู่วงการธุรกิจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสารอีวีเอโคโพลิเมอร์ (EVA Copolymer) เป็นการนำเอททิลีน (ethylene) เข้าจับเป็น โคโพลิเมอร์กับสาร Vinyl acetate แล้วจับกันลักษณะเป็นผลึก ปัจจุบันทางบริษัทของดูปองด์ Dupont de-Nemours & Co. Inc ได้เข้าทำลิขสิทธิ์ผลิตสารประเภทนี้ โดยให้ชื่อทางการค้าว่า "Elvax" จะมีการควบคุมปริมาณของ Vinyl acetate ต่าง ๆ กัน เหมาะกับงานแต่ละประเภทแล้วจัดเป็นเกรดต่าง ๆ กัน นอกจากนี้จะมีการควบคุมปริมาณของไวนิลอะซิเตตแล้ว ยังควบคุมขนาดของน้ำหนักโมเลกุล (Molecular weight) เพื่อจัดเป็นเกรดต่าง ๆ ร่วมได้ ดังนั้นหากปรากฏว่ามีปริมาณของไวนิลอะซิเตตสูง จะทำให้ความชื้นเหนียวน้อย และความแข็งแรงก็จะลดลงไปด้วย แต่จุดหลอมเหลวก็จะต่ำลงและสภาพการใช้งานก็จะง่ายขึ้น อีกทั้งทำการผสมกับสารอื่น ๆ ได้ดีขึ้น ส่วนขนาดของน้ำหนักโมเลกุล (Molecular weight) ยิ่งมีมาก จะได้ความแข็งแรงที่สูงขึ้น แต่ในด้านการทำงาน หากนำไปผสมกับสารอื่นจะยิ่งผลมยากขึ้น และทำงานได้ยากขึ้นตามมา ดังนั้นในการเลือกใช้สารอีวีเอ จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่จะนำมาใช้ และอ้างอิงถึงผลงานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงขนาดความต้องการของงานประเภทนั้น ๆ

คุณสมบัติของ EVA มีความยืดหยุ่นตัวสูงถูกนำมาใช้แทนยางธรรมชาติได้ทันต่ออุณหภูมิสูงและต่ำได้ปานกลางรับแรงกระแทกได้ดีละลายได้ในโทลูอีน (Toluene) และเบนซีน (Benzene) ที่อุณหภูมิห้อง ค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (6.9×10^7 นิวตันต่อตารางเมตร) ความหนาแน่น 0.95 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร นิยมนำไปใช้เพิ่มกำลังในงานเกาะติด โดยทั่วไปจะมีปริมาณของไวนิลอะซิเตตร้อยละ 10-15 ของโมลยืดหยุ่นได้ดีและให้ค่า Toughness ที่ดี ลดการจับกันเป็นผลึกเป็นสารเคลือบเพิ่มการ

ยึดเกาะ (Adhesive) ได้ดีจากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นสามารถจะสรุป
ลักษณะทางกายภาพดังต่อไปนี้

สรุปลักษณะทางกายภาพ

ค่าความกว้างจะเพาะ	0.92-0.95
ปริมาตร	0.29-0.3 in ³ /ไมล์
ทนต่อแรงดึง	2.500 lb/in
ทนต่อแรงอัด	หย่อนตัวได้
ทนต่อความร้อน	140-210 °F
ความใส	ใส
ทนแสงแดด	เหลืองเล็กน้อย
ทนต่อการกด	ทนต่อการกดอ่อนได้บ้าง
ทนต่อต่าง	ทนได้ดี
ทนต่อการละลาย	ละลายใน Chlorinated และ Aromatic ที่อุณหภูมิสูงเกิน 125 °F ละลายใน Toluene และ Benzene ที่อุณหภูมิห้อง

อีวีเอโคโพลีเมอร์ ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วส่วนประกอบหลักของสารประเภทนี้ก็คือค่า
ของ Molecular Weight และค่าของปริมาณของไวน์ลอะซีเตต (Vinyle acetate
content จะวัดออกมาในรูปของค่าการละลาย (Melt Index level of Vinyle acetate)

ขนาดของน้ำหนักโมลเลกุล	=	ค่า Melt Index สูง
(Low Molecular Weight)	=	(High melt index)
ขนาดของน้ำหนักโมลเลกุลสูง	=	ค่า Melt Index ต่ำ
(High Molecular Weight)	=	(Low Melt index)

ผลกระทบจากขนาดของน้ำหนักโมลกับปริมาณของไวโนลอะซิเตด เมื่อเปรียบเทียบความยากง่ายของการผสมจะเห็นได้ว่า ยิ่งค่าของน้ำหนักโมเลกุลสูง (Molecular weight) จะยิ่งผสมยากขึ้น แต่ยิ่งค่าน้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้นจะยิ่งเพิ่มค่าของการยึดเกาะเป็นกลุ่มก้อน (Crystallinity) ได้ดีขึ้นและทำให้ค่าของอัตราส่วนระหว่าง ไฮโดรเจน (H) กับคาร์บอน (C) ต่ำลงด้วย แต่ขณะเดียวกันก็จะเกี่ยวพันถึงค่าของความแข็งแรง (Strength) สูงขึ้นตามไปด้วย จากแผนภาพหากกำหนดปริมาณของไวโนลอะซิเตดคงที่และเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักโมเลกุลจะยิ่งเห็นเด่นชัดว่า ค่าของความแข็งแรงจะสูงขึ้นตามค่าของน้ำหนักโมเลกุลนั้น ๆ และเมื่อให้น้ำหนักโมลคงที่ แล้วเปลี่ยนแปลงค่าของปริมาณไวโนลอะซิเตด ค่าของความแข็งแรงกลับจะแปรผกผัน ปริมาณของไวโนลอะซิเตดยิ่งมาก (MI สูง) จะละลายได้ดีแต่ความแข็งแรงต่ำ และเมื่อปริมาณของไวโนลอะซิเตดต่ำ (MI ต่ำ) ค่าของความแข็งแรงจะกลับสูงขึ้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย