



### บทที่ 3

## ปฏิภาคส่วนผสมที่เหมาะสมของมวลรวม

### 3.1. ขนาดคละมวลรวม

มวลรวมที่จะใช้ในการผลิตคอนกรีตสมรรถนะสูงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและคัดเลือกให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากมวลรวมเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ของคอนกรีตจึงมีผลโดยตรงต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสมรรถนะสูงทั้งในสภาพเหลวและสภาพแข็งตัว โดยอิทธิพลของมวลรวมสามารถแบ่งรายละเอียดได้คือ

สภาพเหลว (Fresh State) มีผลต่อ ความสามารถในการทำงาน, ความสามารถในการปั๊ม, ปริมาณอากาศ, ระยะเวลาการก่อตัว, การเยิ้มและการแยกตัว เป็นต้น

สภาพแข็งตัว (Harden State) มีผลต่อ ความตึบแน่น, ความทนทาน, กำลัง, เสถียรภาพเชิงมิติ, การขยายตัว, การหดตัว, ความคืบตัว, หน่วงน้ำหนัก, โมดูลัสยืดหยุ่นและความแกร่งของผิว เป็นต้น

การพิจารณาขนาดคละของวัสดุมวลรวมที่นำมาใช้ในการผลิตคอนกรีตสมรรถนะสูง ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญเบื้องต้นในการพิจารณาออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต มวลรวมที่ใช้ควรมีขนาดลดหลั่นตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อช่วยในการจัดเรียงอนุภาคในเนื้อคอนกรีตได้ดี การศึกษานี้ยึดถือข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM C - 33<sup>(20)</sup> แสดงในตารางที่ 3.1 เป็นมาตรฐานเรียงตามขนาดของมวลรวม 1", 3/4", 3/8" และทราย ตามลำดับ

ขนาดคละของมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถนำมาพิจารณารวมเข้าด้วยกันเรียกว่า ขนาดคละรวม (Combined Gradation) โดยแบ่งพิจารณาการรวมขนาดคละออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ การหาอัตราส่วนของมวลรวมหยาบที่ขนาดต่างกันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และการหาอัตราส่วนผสมระหว่างมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด โดยถือปริมาณของมวลรวมละเอียด (ทราย) ต่อมวลรวมทั้งหมด เรียกว่า สัดส่วนทรายต่อมวลรวม (S/A Ratio) ซึ่งค่า S/A ที่เหมาะสมจะช่วยลดปริมาณช่องว่างภายในมวลรวมส่งผลให้ลดปริมาณซีเมนต์เพสต์, ปริมาณน้ำและความชื้นเหลวของคอนกรีตได้ ขนาดคละที่เหมาะสมกับการใช้งานบีบคอนกรีตตามมาตรฐานแนะนำของ ACI 304<sup>(28)</sup>, DIN 1045<sup>(33)</sup> ได้แสดงในตารางที่ 3.2. เมื่อพิจารณาการรวมขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C - 33 ในงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าสัดส่วนทรายต่อมวลรวมที่เหมาะสมมีค่าประมาณ 0.40<sup>(14)</sup> และขนาดของมวลรวมใหญ่สุด (MSA) ไม่เกิน 20

มม.ในงานวิจัยนี้พิจารณาโดยใช้สัดส่วนทรายต่อมวลรวมเริ่มต้นที่ 0.40 และเลือกใช้มวลรวมขนาด 3/4" (19 มม.) ดังแสดงในตารางที่ 3.3

ขนาดคละมวลรวมที่พิจารณาทั้ง 3 มาตรฐานแสดงในรูปที่ 3.1. รวมขอบเขตมาตรฐานขนาดคละจากหลายมาตรฐานเข้าด้วยกันและกำหนดค่าเฉลี่ยของขอบเขตบนและขอบเขตล่างได้แสดงในรูปที่ 3.2. กราฟเส้นทึบที่เป็นค่าเฉลี่ยจากทั้ง 3 มาตรฐานพิจารณาร่วมกับค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความแปรปรวนของมวลรวมประกอบกัน ขอบเขตของขนาดคละมวลรวมที่กำหนดในรูปที่ 3.2. นี้จะใช้เป็นเกณฑ์กำหนดเพื่อการผสมขนาดคละมวลรวมในงานวิจัยนี้ โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนตามสัดส่วน (Proportion Deflection) 5 % เป็นขอบเขตที่กำหนดในการควบคุมขนาดคละมวลรวม ได้แสดงด้วยการแรเงากำหนดขอบเขตของขนาดคละที่เหมาะสม หรืออาจแสดงด้วยตารางที่ 3.4.

### 3.2. การทดสอบขนาดคละมวลรวม

การทดสอบขนาดคละมวลรวม ทั้งมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดจะต้องผ่านการทดสอบหาค่าขนาดลดหลั่นโดยยึดหลักการตามมาตรฐานของ ASTM C - 136 และพิจารณาข้อกำหนดตามมาตรฐาน ASTM C - 33 การทดสอบร่อนมวลรวมผ่านตะแกรงมาตรฐานแล้วนำน้ำหนักที่ค้างบนตะแกรงมาคำนวณหาสัดส่วนที่ค้างบนตะแกรงคิดเป็นร้อยละ จากนั้นใช้สัดส่วนค้างสะสมบนตะแกรงมาตรฐานเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ASTM C - 33 ตะแกรงมาตรฐานประกอบด้วยขนาด 3", 1 1/2", 3/4", 3/8", #4, #8, #16, #30, #50 และ #100 เพื่อใช้หาค่าโมดูลัสความละเอียดของมวลรวม ( Fineness Modulus )

งานวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลขนาดคละมวลรวมที่ใช้กับงานคอนกรีตผสมเสร็จทั่วไปในท้องตลาดโดยแยกพิจารณามวลรวมออกเป็น หิน ขนาด 3/4", 3/8" และ ทราย (ภาคผนวก ก.) ดังผลการทดสอบแสดงในรูปที่ 3.3. - 3.5. จากผลการทดสอบพบว่าขนาดคละของมวลรวมหยาบขนาด 3/4" มีค่าโมดูลัสความละเอียดเฉลี่ยเท่ากับ 6.82 ตามมาตรฐานกำหนดให้ระหว่าง 5.5 - 7.5 ในรูปที่ 3.6. โดยมีขนาดหินที่ค้างบนตะแกรงขนาด 3/8" มากกว่ามาตรฐานที่กำหนด อยู่ในช่วงประมาณ 5 - 20 % ,ค่าการดูดซึม เท่ากับ 0.31 % , ความถ่วงจำเพาะ 2.74 และมีค่าความแปรปรวนของข้อมูลค่อนข้างสม่ำเสมอ, มวลรวมหยาบขนาด 3/8" มีค่าโมดูลัสความละเอียดเฉลี่ยเท่ากับ 5.85 แสดงการทดสอบในรูปที่ 3.7., ค่าการดูดซึม เท่ากับ 0.29 % , ความถ่วงจำเพาะ 2.72 โดยมีขนาดค่อนข้างสม่ำเสมอ ส่วนมวลรวมละเอียดมีความแปรปรวนไม่สม่ำเสมอ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าค่อนข้างสูงและค่าโมดูลัสความละเอียดเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ซึ่งตามมาตรฐานกำหนดให้อยู่ระหว่าง 2.25 - 3.25 ดังแสดงในรูปที่ 3.8. โดยขนาดของทรายที่ร่อนผ่านตะแกรง



ระหว่าง #50 - #100 น้อยกว่ามาตรฐานประมาณ 1 - 20%, การดูดซึมน้ำเท่ากับ 1.20 %, ความถ่วงจำเพาะ 2.64 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาปรุงแต่งส่วนผสมให้ได้มาตรฐานหรือขอบข่ายตามที่กำหนดไว้ จากขอบเขตขนาดคละมวลรวมขนาด 3/4" เมื่อพิจารณารวมกับมวลรวมละเอียด พบว่าขนาดคละของมวลรวมหยาบค่อนข้างใหญ่และขาดมวลรวมหยาบขนาดเล็ก การปรับปรุงขนาดคละมวลรวม จึงจำเป็นต้องใช้มวลรวม ขนาด 3/8" ปรับปรุงขนาดคละโดยการทดสอบผสมเข้ากับมวลรวมขนาด 3/4" เพื่อหาส่วนผสมที่พอเหมาะสมในขอบเขตมาตรฐานของ ASTM C - 33 แสดงการคำนวณในตารางที่ 3.5. และทำการเปลี่ยนอัตราส่วนผสมในสัดส่วนต่างๆในรูปที่ 3.9. พบว่าค่าของอัตราส่วนของมวลรวมหยาบขนาด 3/8" ต่อ 3/4" มีค่าการผสมอยู่ในช่วงระหว่าง 25:75 - 45:55 หรือ ประมาณ 40:60 โดยเฉลี่ย ทำให้เกิดขนาดคละมวลรวมหยาบอยู่ในขอบเขตตามมาตรฐานที่พิจารณา และเลือกอัตราส่วน 40:60 ในการศึกษาในงานวิจัยนี้

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบคุณสมบัติด้านอื่นของมวลรวมเช่น หน่วยน้ำหนักและช่องว่าง, ความถ่วงจำเพาะ, การดูดซึมน้ำ, ความทนทานต่อการขัดสีและความทนกรดต่าง เป็นต้น

### 3.3. การออกแบบและการปรับปรุงสัดส่วนขนาดคละมวลรวม

เนื่องจากขนาดคละมวลรวมหินทรายปกติในท้องตลาดมักจะมีขนาดคละไม่เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด จึงจำเป็นต้องทำการพิจารณาปรับปรุงส่วนผสมให้ขนาดคละรวมมีความเหมาะสมต่อการที่จะใช้ผสมเป็นคอนกรีตสมรรถนะสูงต่อไป

#### 3.3.1. หน่วยน้ำหนักและปริมาณช่องว่างของมวลรวม ( Unit Weight and Void of Aggregate )

การพิจารณาสัดส่วนทรายต่อมวลรวม (S/A) และปริมาณปูนซีเมนต์ที่เข้าแทรกในช่องว่างของมวลรวมในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้ได้คุณสมบัติที่ดีในสภาพเหลวและแข็งตัวจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ผลการทดสอบหน่วยน้ำหนักและปริมาณช่องว่างของมวลรวม ตามมาตรฐาน ASTM C - 29 ทดสอบโดยการใส่มวลรวมลงในภาชนะทรงกระบอกทำการบรรจุ 3 ชั้น แต่ละชั้นกระทุ้งชั้นละ 25 ครั้ง ปาดหน้าให้ใกล้เคียงระดับของปากภาชนะ แล้วชั่งน้ำหนักและเทียบกับปริมาตรของภาชนะ สามารถคำนวณค่าหน่วยน้ำหนักดังสมการ

$$M = (G - T) / V \quad (3.1.)$$

|       |   |   |                                   |
|-------|---|---|-----------------------------------|
| เมื่อ | M | = | หน่วยน้ำหนักของมวลรวม (กก./ลบ.ม.) |
|       | G | = | น้ำหนักของมวลรวมรวมกับภาชนะ (กก.) |
|       | T | = | น้ำหนักของภาชนะ (กก.)             |
|       | V | = | ปริมาตรของภาชนะ (ลบ.ม.)           |

จากสมการคำนวณน้ำหนักของมวลรวมแสดงเป็นค่าของมวลรวมอบแห้ง แต่หากจะพิจารณาในกรณีของสภาพมวลรวมผิวแห้งอิ่มตัว (Saturated surface dry, SSD) สามารถคำนวณหาอัตราการดูดซึ่มมาพิจารณาพร้อม ดังสมการ

$$M_{SSD} = M [ 1 + \{ A/100 \} ] \quad (3.2.)$$

|       |           |   |  |
|-------|-----------|---|--|
| เมื่อ | $M_{SSD}$ | = | หน่วยน้ำหนักในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (กก./ลบ.ม.) |
|       | A         | = | เปอร์เซ็นต์การดูดซึ่มของมวลรวม (%)           |

ปริมาณช่องว่างของมวลรวม คือปริมาณช่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวม ถือเป็นค่าตัวแปรในการพิจารณาปริมาณซีเมนต์เฟสและสารเพิ่มประเภทอื่นในส่วนผสมคอนกรีต หากอัตราส่วนขนาดคละดีจะทำให้เกิดปริมาณช่องว่างน้อยและต้องการปริมาณซีเมนต์เฟสลดลง การคำนวณหาปริมาณช่องว่างของมวลรวมจากหน่วยน้ำหนักและค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวม สามารถคำนวณจากสมการ

$$\% V = [ 1 - M_{SSD} / \gamma_d ] \times 100 \quad (3.3.)$$

|       |            |   |  |
|-------|------------|---|--|
| เมื่อ | % V        | = | เปอร์เซ็นต์ปริมาณช่องว่างของมวลรวม (%) |
|       | $\gamma_d$ | = | ค่าความถ่วงจำเพาะในสภาพแห้งของมวลรวม   |

หากพิจารณาแยกระหว่างมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด การทดสอบปริมาณช่องว่างของมวลรวมจากส่วนผสมของมวลรวมหยาบขนาด 3/8":3/4" ในอัตรา 40:60 และทรายจำนวน 4 ตัวอย่าง พบว่าปริมาณช่องว่างของมวลรวมหยาบมีค่าอยู่ระหว่าง 41 - 44 % หรือ 42.5

% โดยเฉลี่ยและมวลรวมละเอียดระหว่าง 38 - 39 % หรือ 38.5 % โดยเฉลี่ย แสดงในตารางที่ 3.6. การพิจารณาเพื่อลดปริมาณช่องว่างในมวลรวมหยาบโดยการผสมมวลรวมละเอียดเข้ากับมวลรวมหยาบในรูปของสัดส่วนทรายต่อมวลรวมในอัตราส่วน 0.0 - 1.0 แสดงในตารางที่ 3.7. พบว่าสัดส่วนทรายต่อมวลรวมที่ใช้ในการศึกษาควรมีค่ามากกว่าปริมาณช่องว่างในมวลรวมหยาบ กล่าวคือมีค่าเกินกว่า 0.42 ขึ้นไป เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของมวลรวมละเอียดอย่างต่อเนื่องในส่วนผสมมวลรวม โดยค่าสัดส่วนทรายต่อมวลรวมในช่วง 0.42 - 0.50 ทำให้เกิดปริมาณช่องว่างในช่วงน้อยที่สุด แสดงในรูปที่ 3.11. มีค่าในช่วง 26.8 - 27.8 % หรือ 27.5 % โดยเฉลี่ยของน้ำหนักมวลรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการเลือกใช้ปริมาณส่วนผสมอื่นเช่น ปูนซีเมนต์, สารปอซโซลานและผงละเอียด เป็นต้น ในการเข้าแทรกช่องว่างเพื่อลดปริมาณช่องว่างและเพิ่มความหนาแน่นในส่วนผสมของคอนกรีตต่อไป

### 3.3.2. สัดส่วนทรายต่อมวลรวม ( Sand/Aggregate Ratio )

จากการผสมมวลรวมหยาบทั้งสองตามสัดส่วนที่กำหนด ทำการทดสอบหาขนาดผลรวมของมวลรวมหยาบกับมวลรวมละเอียด โดยพิจารณาในรูปสัดส่วนทรายต่อมวลรวม (S/A) เพื่อหาขนาดผลรวมที่เหมาะสมอยู่ในขอบเขตที่ทำการศึกษำข้างต้น โดยทำการแปรผันค่าสัดส่วนทรายต่อมวลรวมในช่วง 0.40 - 0.50 แสดงตัวอย่างการคำนวณในตารางที่ 3.8. และผลการเปลี่ยนสัดส่วนทรายต่อมวลรวมในรูปที่ 3.12.

จากการคำนวณเปลี่ยนสัดส่วนทรายต่อมวลรวมพบว่าขนาดผลรวมผสมที่อยู่ในขอบเขตแรงงาและพิจารณาจากค่าแตกต่างจากขอบเขตที่กำหนดแสดงผลในตารางที่ 3.9. พบว่าสัดส่วนทรายต่อมวลรวมในช่วง 0.43 - 0.47 หรือ 0.45 โดยเฉลี่ย จะเป็นค่าขนาดผลรวมผสมที่มีค่าใกล้เคียงและอยู่ในขอบเขตที่ทำการศึกษา ในงานวิจัยนี้เลือกใช้ค่าสัดส่วนทรายต่อมวลรวม เท่ากับ 0.45 ในการพิจารณาคุณสมบัติสำคัญของมวลรวมในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตสมรรถนะสูง

### 3.3.3. ปริมาณปูนซีเมนต์จากการพิจารณามวลรวม

จากขนาดผลรวมในรูปที่ 3.12. พบว่าขนาดผลรวมที่สัดส่วนทรายต่อมวลรวมต่าง ๆ กัน จะมีขนาดในตะแกรงมาตรฐานบางขนาดออกนอกขอบเขตแรงงาที่พิจารณา แต่ยังคงอยู่ในขอบเขตรวมที่ศึกษา โดยมวลรวมที่ใช้ขนาดมวลรวมละเอียดในส่วนของตะแกรง #50 - #200 การ



ปรับปรุงในส่วนของคุณภาพของมวลรวม พิจารณาใช้อนุภาคละเอียดในการปรับปรุงขนาดผล โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ -

1.ปูนซีเมนต์ ในการปรับปรุงขนาดผลแต่จะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน พิจารณาจากปริมาณช่องว่างของมวลรวม พบว่าปริมาณช่องว่างของมวลรวมที่ค่าเฉลี่ยที่สัดส่วนทรายต่อมวลรวม 0.45 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.5 % โดยน้ำหนักมวลรวม สามารถคำนวณกับค่าหน่วยน้ำหนักของมวลรวมในตารางที่ 3.6. ได้ค่าของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในส่วนผสมควรมีปริมาณไม่น้อยกว่า 440 กก./ลบ.ม.

2.ปูนซีเมนต์ร่วมกับสารประกอบแร่ธาตุผสมเพิ่ม โดยการเพิ่มสารประเภท สารปอชโซลาน, สแลค เป็นต้น ในส่วนผสมคอนกรีต โดยการเลือกใช้สารเติมต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อปฏิกิริยาในคอนกรีต

3.ปูนซีเมนต์ร่วมกับหินย้อย โดยการเพิ่มหินย้อยตามขนาดที่ต้องการในการปรับปรุงขนาดผล ซึ่งหินย้อยจะไม่ผลต่อปฏิกิริยาในคอนกรีต

ในงานวิจัยนี้ปรับปรุงขนาดผลมวลรวมโดยใช้ขบวนการข้อ 1 และ 2 ข้างต้น

### 3.3.4. โมดูลัสความละเอียดของมวลรวมในขอบเขตที่พิจารณา

ขอบเขตจากขนาดผลมวลรวม สามารถกำหนดคุณสมบัติของมวลรวมทั้งสอง โดยพิจารณาในรูปของค่าโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่เป็นปฏิภาค โดยประมาณกับขนาดเฉลี่ยของวัสดุในมวลรวมที่กำหนดให้ โดยค่าโมดูลัสความละเอียดของมวลรวมที่พิจารณาในงานวิจัยในขอบเขตที่ศึกษา แสดงค่าในตารางที่ 3.10. และ 3.11. จะได้ว่าโมดูลัสความละเอียดของหินมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 6.32 - 6.74 และทรายมีค่าโมดูลัสความละเอียดอยู่ในช่วงระหว่าง 2.56 - 3.25 ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของมวลรวมเพื่อใช้ในการเลือกใช้มวลรวมในการผลิตคอนกรีตสมรรถนะสูง

### 3.4. การออกแบบส่วนผสมเพื่อทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตสมรรถนะสูง

การผลิตคอนกรีตสมรรถนะสูง ส่วนผสมของวัสดุดิบต่างๆจะมีความสำคัญมาก ซึ่งการวิจัยนี้ได้ศึกษาขนาดผลมวลรวมที่มีผลต่อส่วนผสมและคุณภาพของคอนกรีตทั้งในสภาพเหลวและสภาพแข็งตัว การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตจะยึดถือมาตรฐาน ACI 211.1 สำหรับคอนกรีตทั่วไปได้พิจารณาร่วมกับมาตรฐานการออกแบบของ ACI 211.4R สำหรับคอนกรีตกำลังสูงด้วยการเพิ่มสารปอชโซลาน ซีเมนต์ลอย และปรับปรุงให้สอดคล้องกับการออกแบบตามสภาพวัตถุดิบ

และการใช้งานทั่วไป การออกแบบตัวอย่างส่วนผสมคอนกรีตสมรรถนะสูงในงานวิจัยนี้ มีรายละเอียดขั้นตอนในการออกแบบที่สำคัญ 2 ส่วนคือ

3.4.1.คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นการกำหนดขอบเขตความต้องการพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น

-สภาพเหลว พิจารณาจากค่าการยุบตัวหรือค่าการไหลตัว ตามข้อกำหนดของคอนกรีตสมรรถนะสูง

-สภาพแข็งตัว พิจารณากำลังอัดตามข้อกำหนดของคอนกรีตสมรรถนะสูง

3.4.2. ส่วนผสมของคอนกรีต เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตสมรรถนะสูง โดยพิจารณาขั้นตอนการออกแบบดังนี้

-มวลรวม เลือกใช้มวลรวมหยาบที่มีผลสมหินเล็กขนาด 3/8" และหินกลางขนาด 3/4" ในอัตราการผลิต 40:60 รวมกับมวลรวมละเอียด โดยพิจารณาจากค่าโมดูลัสความละเอียดของแต่ละมวลรวมในขอบเขตที่กล่าวข้างต้นและขนาดคละมวลรวมอยู่ในขอบเขตที่พิจารณา

-สัดส่วนทรายต่อมวลรวม (S/A) มวลรวมที่ได้โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของมวลรวมทั้งสองในรูปของสัดส่วนทรายต่อมวลรวม โดยใช้ค่าสัดส่วนที่ 0.45 ในการพิจารณา

-ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสม การผลิตคอนกรีตสมรรถนะสูงการใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ค่อนข้างสูง โดยมีขอบเขตการใช้ที่เหมาะสม Gaynor<sup>(34)</sup> แนะนำปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ไม่เกิน 564 กก./ลบ.ม. และจากการพิจารณาปริมาณช่องว่างของมวลรวมข้างต้นพบว่า ปริมาณปูนซีเมนต์เริ่มที่ 440 กก./ลบ.ม. ในงานวิจัยนี้เริ่มปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ตั้งแต่ 350, 400, 450, 500 และ 550 กก./ลบ.ม. ตามลำดับ. เพื่อครอบคลุมปริมาณปูนซีเมนต์ที่ศึกษา

-อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ ในคอนกรีตสมรรถนะสูงกำลังของคอนกรีตที่ต้องการอยู่ในเกณฑ์สูงมีผลให้การกำหนดค่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ต่ำ จากงานวิจัยอื่น<sup>(8)</sup> พบว่าอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมกับการผลิตคอนกรีตสมรรถนะสูงอยู่ในช่วงประมาณ 0.35 - 0.40 ในงานวิจัยนี้เลือกอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ (w/c) ในช่วง 0.22 - 0.46 เพื่อครอบคลุมอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ทั้งขอบเขตบนและขอบเขตล่าง โดยใช้การแปรผันปริมาณปูนซีเมนต์และปริมาณเป็นตัวควบคุม

-อัตราการใช้น้ำยาเคมีผสมเพิ่ม จากกระบวนการผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานการทดสอบใช้ปริมาณโดยยึดตามหลักการใช้ของแต่ละโรงงานผลิต โดยค่าอัตราปริมาณน้ำยาเคมีผสมเพิ่มประเภทสารลดน้ำพิเศษใช้ในช่วง 2 - 6 %<sup>(17)</sup> ต่อน้ำหนักปูนซีเมนต์ 100 กก. โดยการเพิ่มอัตราการใช้สารลดน้ำพิเศษ (Superplasticizer) ในจำนวน 1 % ต่อน้ำหนักปูนซีเมนต์ 100



กก. สามารถลดน้ำจากการออกแบบส่วนผสมอยู่ในช่วงประมาณ 10 - 20 % งานวิจัยนี้ใช้อัตราการเพิ่มสารลดน้ำพิเศษในปริมาณการใช้ 1.20, 1.80 และ 2.40 ลิตรต่อน้ำหนักปูนซีเมนต์ 100 กก. ตามลำดับ.

-สารเติม ใช้สารปอซโซลาน ไมโครซิลิกาและ ซีเถ้าลอย เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีต คือ

1.เพิ่มกำลังอัดของคอนกรีต โดยพิจารณาใช้สารไมโครซิลิกาตามคำแนะนำการใช้ของ ACI Committee 226<sup>(36)</sup> ในอัตราการเพิ่มที่ 5 - 20 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์

2.เพิ่มความสามารถในการทำงานได้ โดยพิจารณาเพิ่มซีเถ้าลอยในส่วนผสมคอนกรีต จากคำแนะนำการเพิ่มใน ACI 211.4R<sup>(29)</sup> และงานวิจัยของ กิตติกร<sup>(35)</sup> โดยการเลือกใช้อัตราการเพิ่มความสามารถในการทำงานได้ในรูปของการยุบตัวและการไหลตัว ในอัตราการเพิ่มที่ 15 - 30 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์

จากการพิจารณาสามารถออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตสมรรถนะสูงในตารางที่ 3.12. และเพิ่มสารปอซโซลาน ซีเถ้าลอยและไมโครซิลิกา ในตารางที่ 3.13. และ 3.14. ตามลำดับ.

### 3.5. การผสมคอนกรีตสมรรถนะสูง

การผสมคอนกรีตคือการนำส่วนผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่พอเหมาะโดยที่ซีเมนต์เฟสสามารถเคลือบหรือหุ้มผิวของมวลรวมได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดเนื้อคอนกรีตที่มีความสม่ำเสมอ ส่งผลต่อคุณภาพของคอนกรีตสมรรถนะสูง งานวิจัยนี้ใช้เครื่องผสมประเภทแบบนอน (Pan Mixer) ขนาด 0.12 ลบ.ม. ประกอบด้วยเครื่องผสมจานกลม (Circular Pan) ขนาด  $\phi$  70 ซม. สูง 45 ซม. และมีใบกวนหมุนรอบตัวเองยึดติดกับแกนหมุนตรงกลาง ในการผสมใช้อัตราการหมุนรอบแกน 30 - 35 รอบต่อนาที โดยมีขั้นตอนการผสมเริ่มจากการคิดปริมาตรของส่วนผสมที่ใช้ในการผสม 1 ลบ.ม. หลังจากนั้นทำการปรับแก้ปริมาณน้ำจากความชื้นของมวลรวม ทำการผสมวัสดุหิน หิน, ทราย, ปูนซีเมนต์ และสารเติม เพื่อให้อนุภาคของส่วนผสมสามารถจัดเรียงตัวให้เข้ากันได้ดี ในเวลาการผสมประมาณ  $\frac{1}{2}$  นาที หลังจากนั้นทำการเติมน้ำและน้ำยาเคมีผสมเพิ่ม ทำการผสมจนกระทั่งวัสดุผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยรวมระยะเวลาในการผสมทั้งหมดประมาณ 3 นาที<sup>(23)</sup> โดยการผสมส่วนของคอนกรีตสมรรถนะสูงจะใช้ระยะเวลามากกว่าคอนกรีตทั่วไป เนื่องจากส่วนผสมของคอนกรีตสมรรถนะสูงมีตัวแปรในการผลิตมากกว่าคอนกรีตทั่วไปและจัดทำลูกปูนตัวอย่างรูปทรงกระบอกและการบ่มจัดทำตามมาตรฐาน ASTM C



ตารางที่ 3.1 ขนาดคละมวลรวมตามมาตรฐาน ASTM C - 33

| ขนาด<br>ตะแกรง | เปอร์เซ็นต์ผ่านโดยน้ำหนัก ( Percentage of Passing by Weight ) |            |            |        |
|----------------|---|------------|------------|--------|
|                | 1"  | 3/4" - # 8 | 3/8" - # 8 | ทราย   |
| 1 1/2"         | 100   |            |            |        |
| 1"             | 95-100  | 100        |            |        |
| 3/4"           |   | 90-100     | 100        |        |
| 1/2"           | 25-60   |            |            |        |
| 3/8"           |   | 20-55      | 85-100     | 100    |
| # 4            | 0-10  | 0-10       | 10-30      | 95-100 |
| # 8            | 0-5   | 0-5        | 0-10       | 80-100 |
| # 16           |   |            | 0-5        | 50-85  |
| # 30           |   |            |            | 25-60  |
| # 50           |   |            |            | 10-30  |
| # 100          |   |            |            | 2-10   |

ตารางที่ 3.2. มาตรฐานขนาดคละมวลรวมสำหรับคอนกรีตปั๊ม

| ขนาด<br>ตะแกรง | มาตรฐานขนาดคละมวลรวม |          |              |            |
|----------------|----------------------|----------|--------------|------------|
|                | ACI 304              |          | DIN 1045     | ASTM C 33  |
|                | MSA = 3/4            | MSA = 1" | MSA = 16 มม. | S/A = 0.40 |
| 1"             |                      | 100      |              | 100        |
| 3/4"           | 100                  | 80-88    | 100          | 94-100     |
| 1/2"           | 75-83                | 64-75    |              |            |
| 3/8"           | 62-74                | 55-70    | 70-91        | 52-73      |
| # 4            | 39-56                | 39-56    | 43-77        | 38-46      |
| # 8            | 28-47                | 28-47    | 25-65        | 32-43      |
| # 16           | 18-35                | 18-35    | 14-52        | 20-34      |
| # 30           | 12-25                | 12-25    | 8-37         | 10-24      |
| # 50           | 7-15                 | 7-15     | 4-21         | 4-12       |
| # 100          | 3-8                  | 3-8      | 1-5          | 0.8-4      |

ตารางที่ 3.3. ขนาดคละตามมาตรฐาน ASTM C - 33 กำหนด S/A = 0.40

| ขนาด<br>ตะแกรง | ขนาด<br>( มม. ) | หิน MSA = 3/4" |       | ทราย   |       | ขนาดคละรวม<br>0.6 A + 0.4 B |
|----------------|-----------------|----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|
|                |                 | A              | x 60% | B      | x 40% |                             |
| 1"             | 25              | 100            | 60    | 100    | 40    | 100                         |
| 3/4"           | 19              | 90-100         | 54-60 | 100    | 40    | 94-100                      |
| 3/8"           | 9.5             | 20-55          | 12-33 | 100    | 40    | 52-73                       |
| # 4            | 4.75            | 0-10           | 0-6   | 95-100 | 38-40 | 38-46                       |
| # 8            | 2.36            | 0-5            | 0-3   | 80-100 | 32-40 | 32-43                       |
| # 16           | 1.18            |                |       | 50-85  | 20-34 | 20-34                       |
| # 30           | 0.6             |                |       | 25-60  | 10-24 | 10-24                       |
| # 50           | 0.3             |                |       | 10-30  | 4-12  | 4-12                        |
| # 100          | 0.15            |                |       | 2-10   | 0.8-4 | 0.8-4                       |

ตารางที่ 3.4. ขอบเขตขนาดคละมวลรวมที่ใช้พิจารณาศึกษา

| ขนาด<br>ตะแกรง | มาตรฐานขนาดคละรวม |            |           |
|----------------|-------------------|------------|-----------|
|                | ขอบเขตบน          | ขอบเขตล่าง | ค่าเฉลี่ย |
| 3/4"           | 99.9              | 97.7       | 99        |
| 3/8"           | 70.9              | 61.5       | 66        |
| # 4            | 45.8              | 43.8       | 44        |
| # 8            | 36.8              | 32.8       | 35        |
| # 16           | 27.8              | 20.6       | 24        |
| # 30           | 19.2              | 12.4       | 16        |
| # 50           | 10.0              | 6.8        | 8         |
| # 100          | 4.3               | 2.5        | 3         |
| # 200          | 0                 | 0          | 0         |



ตารางที่ 3.5. การผสมขนาดคละของมวลรวมหยาบขนาด 3/8" และ 3/4"

| ขนาด<br>ตะแกรง<br>มาตรฐาน | เปอร์เซ็นต์ผ่านโดยน้ำหนัก ( % ) |             |                          |                       |                       |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | MSA<br>3/8"                     | MSA<br>3/4" | มวลรวมผสม<br>3/8" / 3/4" | มาตรฐาน ASTM C - 33   |                       |
|                           | 40 %                            | 60 %        | 40/60                    | ค่าสูงสุด<br>( max. ) | ค่าต่ำสุด<br>( min. ) |
| 3/4"                      | 99.90                           | 97.77       | 98.62                    | 90                    | 100                   |
| 3/8"                      | 94.32                           | 16.79       | 47.80                    | 20                    | 55                    |
| # 4                       | 5.99                            | 1.07        | 3.04                     | 0                     | 10                    |
| # 8                       | 0.82                            | 0.61        | 0.69                     | 0                     | 5                     |
| # 16                      | 0                               | 0           | 0                        |                       |                       |
| # 30                      | 0                               | 0           | 0                        |                       |                       |
| # 50                      | 0                               | 0           | 0                        |                       |                       |
| # 100                     | 0                               | 0           | 0                        |                       |                       |
| # 200                     | 0                               | 0           | 0                        |                       |                       |

ตารางที่ 3.6. หน่วยน้ำหนักและปริมาณช่องว่างของมวลรวม

| คุณสมบัติ                       | ตัวอย่างที่ 1 |       | ตัวอย่างที่ 2 |       | ตัวอย่างที่ 3 |       | ตัวอย่างที่ 4 |       | ค่าเฉลี่ย |       |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-----------|-------|
|                                 | หิน           | ทราย  | หิน           | ทราย  | หิน           | ทราย  | หิน           | ทราย  | หิน       | ทราย  |
| หน่วย<br>น้ำหนัก<br>(กก./ลบ.ม.) | 1575          | 1648  | 1562          | 1636  | 1544          | 1634  | 1522          | 1641  | 1551      | 1640  |
| ปริมาณ<br>ช่องว่าง<br>( % )     | 41.67         | 37.81 | 42.15         | 38.26 | 42.63         | 38.34 | 43.63         | 38.08 | 42.52     | 38.12 |

ตารางที่ 3.7. หน่วยน้ำหนักและปริมาณช่องว่างของมวลรวมตามสัดส่วนทรายต่อมวลรวม  
( S/A = 0.0 - 1.0 )

| S/A Ratio | หน่วยน้ำหนักมวลรวม ( กก./ลบ.ม. , $M_{SSD}$ ) |               |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
|           | ตัวอย่างที่ 1                                | ตัวอย่างที่ 2 | ตัวอย่างที่ 3 | ตัวอย่างที่ 4 |
| 0.00      | 1575   | 1562          | 1549          | 1522          |
| 0.10      | 1732   | 1698          | 1712          | 1675          |
| 0.20      | 1856   | 1833          | 1833          | 1826          |
| 0.30      | 1930   | 1925          | 1918          | 1902          |
| 0.40      | 1955   | 1952          | 1942          | 1929          |
| 0.45      | 1964   | 1958          | 1946          | 1935          |
| 0.50      | 1961   | 1953          | 1944          | 1930          |
| 0.60      | 1921   | 1912          | 1907          | 1910          |
| 0.70      | 1879   | 1861          | 1871          | 1866          |
| 0.80      | 1810   | 1797          | 1808          | 1803          |
| 0.90      | 1745   | 1752          | 1746          | 1742          |
| 1.00      | 1648   | 1636          | 1634          | 1641          |

| S/A Ratio | เปอร์เซ็นต์ปริมาณช่องว่างของมวลรวม ( % ) |               |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
|           | ตัวอย่างที่ 1                            | ตัวอย่างที่ 2 | ตัวอย่างที่ 3 | ตัวอย่างที่ 4 |
| 0.00      | 41.67                                    | 42.15         | 42.63         | 43.63         |
| 0.10      | 35.86                                    | 37.11         | 36.59         | 37.96         |
| 0.20      | 31.00                                    | 31.86         | 31.86         | 32.12         |
| 0.30      | 28.25                                    | 28.44         | 28.70         | 29.29         |
| 0.40      | 27.05                                    | 27.16         | 27.54         | 28.02         |
| 0.45      | 26.72                                    | 26.94         | 27.39         | 27.80         |
| 0.50      | 26.83                                    | 27.13         | 27.46         | 27.99         |
| 0.60      | 28.05                                    | 28.39         | 28.58         | 28.46         |
| 0.70      | 29.63                                    | 30.30         | 29.93         | 30.11         |
| 0.80      | 31.95                                    | 32.44         | 32.03         | 32.22         |
| 0.90      | 34.40                                    | 34.14         | 34.36         | 34.51         |
| 1.00      | 37.81                                    | 38.26         | 38.34         | 38.08         |



ตารางที่ 3.8. ขนาดคละมวลรวมที่สัดส่วนทรายต่อมวลรวม

| ขนาด<br>ตะแกรง<br>มาตรฐาน | เปอร์เซ็นต์ผ่านโดยน้ำหนัก (%)  |   |                          |                                      |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
|                           | ขนาดคละ<br>ของทราย<br>( 45 % ) | ขนาดคละของหิน<br>3/8" และ 3/4 "<br>( 55 % ) | ขนาดคละรวม<br>S/A = 0.45 | ค่าเฉลี่ยของ<br>ขอบเขตที่<br>พิจารณา |
| 3/4"                      | 100                            | 98.62                                       | 99.24                    | 99                                   |
| 3/8"                      | 100                            | 47.80                                       | 71.29                    | 66                                   |
| # 4                       | 95.87                          | 3.04  | 44.81                    | 44                                   |
| # 8                       | 86.31                          | 0.69  | 39.22                    | 35                                   |
| # 16                      | 63.81                          | 0   | 28.71                    | 24                                   |
| # 30                      | 31.68                          | 0   | 14.26                    | 16                                   |
| # 50                      | 9.54                           | 0   | 4.29                     | 8                                    |
| # 100                     | 2.69                           | 0   | 1.21                     | 3                                    |
| # 200                     | 0.68                           | 0   | 0.31                     | 0                                    |

ตารางที่ 3.9. ผลต่างของขนาดคละมวลรวมที่ใช้กับขอบเขตที่ศึกษา

| ขนาด<br>ตะแกรง          | ผลต่างของขนาดคละที่สัดส่วนทรายต่อมวลรวม |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                         | S/A 0.40                                | S/A 0.41 | S/A 0.43 | S/A 0.44 | S/A 0.45 | S/A 0.46 | S/A 0.47 | S/A 0.48 | S/A 0.50 |
| # 100                   | 2.28                                    | 2.26     | 2.20     | 2.18     | 2.15     | 2.12     | 2.10     | 2.07     | 2.02     |
| # 50                    | 4.58                                    | 4.49     | 4.30     | 4.20     | 4.11     | 4.01     | 3.92     | 3.82     | 3.63     |
| # 30                    | 3.13                                    | 2.81     | 2.18     | 1.86     | 1.54     | 1.23     | 0.91     | -0.59    | -0.04    |
| # 16                    | -1.32                                   | -1.96    | -3.24    | -3.88    | -4.51    | -5.15    | -5.79    | -6.43    | -7.71    |
| # 8                     | -0.14                                   | -0.99    | -2.71    | -3.56    | -4.42    | -5.28    | -6.13    | -6.99    | -8.70    |
| # 4                     | 4.23                                    | 3.30     | 1.44     | 0.51     | -0.41    | -1.34    | -2.27    | -3.20    | -5.06    |
| 3/8"                    | -2.48                                   | -3.00    | -4.05    | -4.57    | -5.09    | -5.61    | -6.13    | -6.66    | -7.70    |
| 3/4"                    | -0.37                                   | -0.39    | -0.41    | -0.43    | -0.44    | -0.45    | -0.47    | -0.48    | -0.51    |
| เฉลี่ย                  | 1.24                                    | 0.81     | -0.04    | -0.46    | -0.88    | -1.31    | -1.73    | -2.16    | -3.01    |
| ค่าเบี่ยงเบน<br>มาตรฐาน | 2.66                                    | 2.74     | 3.04     | 3.23     | 3.46     | 3.71     | 3.98     | 4.26     | 4.86     |

ตารางที่ 3.10. โมดูลัสความละเอียดของมวลรวมหยาบ ที่สัดส่วนทรายต่อมวลรวมต่างกัน

| ขนาด<br>ตะแกรง | % น้ำหนักค้างสะสม |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|----------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
|                | ขอบเขตล่าง        |      |      |      |      |      | ขอบเขตบน |      |      |      |      |      |
|                | 0.40              | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40     | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| 3/4"           | 3.8               | 3.9  | 3.97 | 4.04 | 4.11 | 4.18 | 0.2      | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 3/8"           | 64.2              | 65.2 | 66.4 | 67.5 | 68.8 | 70.0 | 48.5     | 49.3 | 50.2 | 51.1 | 52.0 | 53.0 |
| # 4            | 92.2              | 93.8 | 95.3 | 96.9 | 98.5 | 100  | 87.6     | 89.0 | 90.5 | 92.0 | 93.5 | 95.2 |
| # 8            | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 96.2     | 97.6 | 99.1 | 100  | 100  | 100  |
| #16            | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| # 30           | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| # 50           | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| #100           | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| F.M.           | 6.60              | 6.63 | 6.66 | 6.68 | 6.71 | 6.74 | 6.32     | 6.36 | 6.40 | 6.43 | 6.46 | 6.48 |

ตารางที่ 3.11. โมดูลัสความละเอียดของทราย ที่สัดส่วนทรายต่อมวลรวมต่างกัน

| ขนาด<br>ตะแกรง | % น้ำหนักค้างสะสม |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|----------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
|                | ขอบเขตล่าง        |      |      |      |      |      | ขอบเขตบน |      |      |      |      |      |
|                | 0.40              | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40     | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| 3/8"           | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| # 4            | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| # 8            | 19                | 21   | 22.9 | 24.6 | 26.3 | 28   | 9.0      | 11.2 | 13.3 | 15.3 | 17.2 | 19.1 |
| #16            | 48.5              | 49.8 | 51   | 52.1 | 53.2 | 54.2 | 30.5     | 32.2 | 33.8 | 35.3 | 36.8 | 38.2 |
| # 30           | 69.0              | 69.8 | 70.5 | 71.2 | 71.8 | 72.4 | 52.0     | 53.2 | 54.3 | 55.3 | 56.4 | 54.3 |
| # 50           | 3.0               | 83.4 | 83.8 | 84.2 | 84.5 | 84.9 | 75.0     | 75.6 | 76.3 | 76.7 | 77.3 | 77.8 |
| #100           | 93.8              | 93.9 | 94.0 | 94.2 | 94.3 | 94.4 | 89.3     | 89.5 | 89.8 | 90.0 | 90.2 | 90.4 |
| F.M.           | 3.13              | 3.18 | 3.22 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.56     | 2.62 | 2.67 | 2.73 | 2.78 | 2.83 |



ตารางที่ 3.12. ส่วนผสมของตัวอย่างคอนกรีตสมรรถนะสูง

| Code | Cement<br>( kgs. ) | Water<br>( kgs. ) | Sand<br>( kgs. ) | Agg.<br>( kgs. ) | Admix.<br>( litres ) | w/c  | S/A  |
|------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
| A1   | 350                | 120               | 890              | 1090             | 4.20                 | 0.34 | 0.45 |
| A2   | 400                | 120               | 870              | 1070             | 4.80                 | 0.30 | 0.45 |
| A3   | 450                | 120               | 850              | 1050             | 5.40                 | 0.27 | 0.45 |
| A4   | 500                | 120               | 830              | 1025             | 6.00                 | 0.24 | 0.45 |
| A5   | 550                | 120               | 810              | 1000             | 6.60                 | 0.22 | 0.45 |
| B1   | 350                | 140               | 890              | 1090             | 4.20                 | 0.40 | 0.45 |
| B2   | 400                | 140               | 870              | 1070             | 4.80                 | 0.35 | 0.45 |
| B3   | 450                | 140               | 850              | 1050             | 5.40                 | 0.31 | 0.45 |
| B4   | 500                | 140               | 830              | 1025             | 6.00                 | 0.28 | 0.45 |
| B5   | 550                | 140               | 810              | 1000             | 6.60                 | 0.25 | 0.45 |
| C1   | 350                | 160               | 890              | 1090             | 4.20                 | 0.46 | 0.45 |
| C2   | 400                | 160               | 870              | 1070             | 4.80                 | 0.40 | 0.45 |
| C3   | 450                | 160               | 850              | 1050             | 5.40                 | 0.36 | 0.45 |
| C4   | 500                | 160               | 830              | 1025             | 6.00                 | 0.32 | 0.45 |
| C5   | 550                | 160               | 810              | 1000             | 6.60                 | 0.29 | 0.45 |
| D1   | 350                | 120               | 890              | 1090             | 6.30                 | 0.34 | 0.45 |
| D2   | 400                | 120               | 870              | 1070             | 7.20                 | 0.30 | 0.45 |
| D3   | 450                | 120               | 850              | 1050             | 8.10                 | 0.27 | 0.45 |
| D4   | 500                | 120               | 830              | 1025             | 9.00                 | 0.24 | 0.45 |
| D5   | 550                | 120               | 810              | 1000             | 9.90                 | 0.22 | 0.45 |
| E1   | 350                | 140               | 890              | 1090             | 6.30                 | 0.40 | 0.45 |
| E2   | 400                | 140               | 870              | 1070             | 7.20                 | 0.35 | 0.45 |
| E3   | 450                | 140               | 850              | 1050             | 8.10                 | 0.31 | 0.45 |
| E4   | 500                | 140               | 830              | 1025             | 9.00                 | 0.28 | 0.45 |
| E5   | 550                | 140               | 810              | 1000             | 9.90                 | 0.25 | 0.45 |
| F1   | 350                | 160               | 890              | 1090             | 6.30                 | 0.46 | 0.45 |
| F2   | 400                | 160               | 870              | 1070             | 7.20                 | 0.40 | 0.45 |
| F3   | 450                | 160               | 850              | 1050             | 8.10                 | 0.36 | 0.45 |
| F4   | 500                | 160               | 830              | 1025             | 9.00                 | 0.32 | 0.45 |
| F5   | 550                | 160               | 810              | 1000             | 9.90                 | 0.29 | 0.45 |
| G1   | 350                | 120               | 890              | 1090             | 8.40                 | 0.34 | 0.45 |
| G2   | 400                | 120               | 870              | 1070             | 9.60                 | 0.30 | 0.45 |
| G3   | 450                | 120               | 850              | 1050             | 10.80                | 0.27 | 0.45 |
| G4   | 500                | 120               | 830              | 1025             | 12.00                | 0.24 | 0.45 |
| G5   | 550                | 120               | 810              | 1000             | 13.20                | 0.22 | 0.45 |
| H1   | 350                | 140               | 890              | 1090             | 8.40                 | 0.40 | 0.45 |
| H2   | 400                | 140               | 870              | 1070             | 9.60                 | 0.35 | 0.45 |
| H3   | 450                | 140               | 850              | 1050             | 10.80                | 0.31 | 0.45 |
| H4   | 500                | 140               | 830              | 1025             | 12.00                | 0.28 | 0.45 |
| H5   | 550                | 140               | 810              | 1000             | 13.20                | 0.25 | 0.45 |
| I1   | 350                | 160               | 890              | 1090             | 8.40                 | 0.46 | 0.45 |
| I2   | 400                | 160               | 870              | 1070             | 9.60                 | 0.40 | 0.45 |
| I3   | 450                | 160               | 850              | 1050             | 10.80                | 0.36 | 0.45 |
| I4   | 500                | 160               | 830              | 1025             | 12.00                | 0.32 | 0.45 |
| I5   | 550                | 160               | 810              | 1000             | 13.20                | 0.29 | 0.45 |




ตารางที่ 3.13. ส่วนผสมของตัวอย่างคอนกรีตสมรรถนะสูง ผสมซีเมนต์ลอย


| Code | Cement<br>( kgs. ) | Fly Ash<br>( kgs. ) | Water<br>( kgs. ) | Sand<br>( kgs. ) | Agg.<br>( kgs. ) | Admix.<br>( litres ) | w/c+f | S/A  |
|------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------|------|
| J1   | 350                | 53                  | 160               | 866              | 1061             | 7.25                 | 0.40  | 0.45 |
| J2   | 400                | 60                  | 160               | 843              | 1037             | 8.28                 | 0.35  | 0.45 |
| J3   | 450                | 68                  | 160               | 820              | 1013             | 9.32                 | 0.31  | 0.45 |
| J4   | 500                | 75                  | 160               | 796              | 984              | 1035                 | 0.28  | 0.45 |
| J5   | 550                | 83                  | 160               | 773              | 955              | 11.39                | 0.25  | 0.45 |
| K1   | 350                | 70                  | 160               | 859              | 1052             | 7.56                 | 0.38  | 0.45 |
| K2   | 400                | 80                  | 160               | 834              | 1026             | 8.64                 | 0.33  | 0.45 |
| K3   | 450                | 90                  | 160               | 810              | 1001             | 9.72                 | 0.30  | 0.45 |
| K4   | 500                | 100                 | 160               | 785              | 970              | 10.80                | 0.27  | 0.45 |
| K5   | 550                | 110                 | 160               | 761              | 940              | 11.88                | 0.24  | 0.45 |
| L1   | 350                | 88                  | 160               | 851              | 1042             | 7.88                 | 0.37  | 0.45 |
| L2   | 400                | 100                 | 160               | 825              | 1015             | 9.00                 | 0.32  | 0.45 |
| L3   | 450                | 113                 | 160               | 799              | 988              | 10.13                | 0.28  | 0.45 |
| L4   | 500                | 125                 | 160               | 774              | 956              | 11.25                | 0.26  | 0.45 |
| L5   | 550                | 138                 | 160               | 748              | 924              | 12.38                | 0.23  | 0.45 |
| M1   | 350                | 105                 | 160               | 843              | 1032             | 8.19                 | 0.35  | 0.45 |
| M2   | 400                | 120                 | 160               | 816              | 1004             | 9.36                 | 0.31  | 0.45 |
| M3   | 450                | 135                 | 160               | 789              | 976              | 10.53                | 0.27  | 0.45 |
| M4   | 500                | 150                 | 160               | 763              | 943              | 11.70                | 0.25  | 0.45 |
| M5   | 550                | 165                 | 160               | 736              | 909              | 12.87                | 0.22  | 0.45 |

ตารางที่ 3.14. ส่วนผสมของตัวอย่างทดสอบคอนกรีตสมรรถนะสูง ผสมไมโครซิลิกา

| Code | Cement<br>( kgs. ) | Microsilic<br>s | Water<br>( kgs. ) | Sand<br>( kgs. ) | Agg.<br>( kgs. ) | Admix.<br>( litres ) | w/c+s | S/A  |
|------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------|------|
| N1   | 350                | 18              | 160               | 882              | 1080             | 6.62                 | 0.44  | 0.45 |
| N2   | 400                | 20              | 160               | 861              | 1059             | 7.56                 | 0.38  | 0.45 |
| N3   | 450                | 23              | 160               | 840              | 1038             | 8.51                 | 0.34  | 0.45 |
| N4   | 500                | 25              | 160               | 819              | 1011             | 9.45                 | 0.30  | 0.45 |
| N5   | 550                | 28              | 160               | 798              | 985              | 10.40                | 0.28  | 0.45 |
| O1   | 350                | 35              | 160               | 874              | 1071             | 6.93                 | 0.42  | 0.45 |
| O2   | 400                | 40              | 160               | 852              | 1048             | 7.92                 | 0.36  | 0.45 |
| O3   | 450                | 45              | 160               | 830              | 1025             | 8.91                 | 0.32  | 0.45 |
| O4   | 500                | 50              | 160               | 808              | 998              | 9.90                 | 0.29  | 0.45 |
| O5   | 550                | 55              | 160               | 785              | 970              | 10.89                | 0.26  | 0.45 |
| P1   | 350                | 53              | 160               | 866              | 1061             | 7.25                 | 0.40  | 0.45 |
| P2   | 400                | 60              | 160               | 843              | 1037             | 8.28                 | 0.35  | 0.45 |
| P3   | 450                | 68              | 160               | 820              | 1013             | 9.32                 | 0.31  | 0.45 |
| P4   | 500                | 75              | 160               | 796              | 984              | 10.35                | 0.28  | 0.45 |
| P5   | 550                | 83              | 160               | 773              | 955              | 11.39                | 0.25  | 0.45 |
| Q1   | 350                | 70              | 160               | 859              | 1052             | 7.56                 | 0.38  | 0.45 |
| Q2   | 400                | 80              | 160               | 834              | 1026             | 8.64                 | 0.33  | 0.45 |
| Q3   | 450                | 90              | 160               | 810              | 1001             | 9.72                 | 0.30  | 0.45 |
| Q4   | 500                | 100             | 160               | 785              | 970              | 10.80                | 0.27  | 0.45 |
| Q5   | 550                | 110             | 160               | 761              | 940              | 11.88                | 0.24  | 0.45 |




รูปที่ 3.1. ขนาดผลรวมมวลรวมของคอนกรีตบ่มตามมาตรฐานต่างๆ




รูปที่ 3.2. ขอบเขตขนาดผลรวมกำหนดสำหรับคอนกรีตสมรรถนะสูงในงานวิจัยนี้






รูปที่ 3.3. ผลการทดสอบขนาดคละของมวลรวมหยาบขนาด 3/4" เทียบกับมาตรฐาน ASTM C - 33




รูปที่ 3.4. ผลการทดสอบขนาดคละมวลรวมหยาบขนาด 3/8" เทียบกับมาตรฐาน ASTM C - 33




รูปที่ 3.5. ผลการทดสอบขนาดคละของมวลรวมละเอียด (ทราย) เทียบกับมาตรฐาน ASTM C - 33






รูปที่ 3.6. โมดูลัสความละเอียดจากการทดสอบมวลรวมหยาบ ขนาด 3/4"




รูปที่ 3.7. โมดูลัสความละเอียดจากการทดสอบมวลรวมหยาบ ขนาด 3/8"



รูปที่ 3.8. โมดูลัสความละเอียดจากการทดสอบมวลรวมละเอียด ( ทราย )


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






รูปที่ 3.9. การรวมขนาดคละของมวลรวมหยาบขนาด 3/8" : 3/4" ที่อัตราการผลิตต่างกัน






รูปที่ 3.10. ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักมวลรวมกับสัดส่วนทรายต่อมวลรวม

( S/A = 0.0 - 1.0 )



รูปที่ 3.11. ความสัมพันธ์ของปริมาณช่องว่างในมวลรวมกับสัดส่วนทรายต่อมวลรวม

( S/A = 0.0 - 1.0 )



รูปที่ 3.12. ขนาดคละมวลรวมตามสัดส่วนทรายต่อมวลรวม ( 0.40 - 0.50 )