

การปรับปรุงคุณภาพ เคื่องานหินโดยวิธีคาร์บอนเซชัน



นางสาว อนัญญา พลนารถ

ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาเคมีเทคนิค

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พ.ศ. 2528

ISBN 974-564-415-3

009589

i 18184601

QUALITY IMPROVEMENT OF COAL FINES BY CARBONIZATION



Miss Anunya Potjanart

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science

Department of Chemical Technology

Graduate School

Chulalongkorn University


1985

ISBN 974-564-415-3

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงคุณภาพเศษถ่านหินโดยวิธีคาร์บอนเฮชัน
โดย นางสาว อนัญญา พลนารถ
ภาควิชา เคมีเทคนิค
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ภัฏฉนา บุญเกียรติ
 รองศาสตราจารย์ ดร. ส้มชาย โอลู่วรรณ





บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต



.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


.....ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร. เพียรพรรค ทักตร์)


.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ภัฏฉนา บุญเกียรติ)


.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ส้มชาย โอลู่วรรณ)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพรรณ ประค้ำล้นล้ำารกิจ)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การปรับปรุงคุณภาพเศษถ่านหินโดยวิธีคาร์บอนเข็ซัน
โดย	นางสาว อนุรักษ์ พจนารถ
ภาควิชา	เคมีเทคนิค
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ กัญญา บุญเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. สัมชาย โอสุวรรณ
ปีการศึกษา	2528



บทคัดย่อ

การทำเหมืองถ่านหินมีเศษถ่านเหลือทิ้งประมาณร้อยละ 35 ของที่ขุดได้ ซึ่งสนใจนำมาศึกษาการปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีคาร์บอนเข็ซัน นำไปอัดก้อนผลิตเป็นถ่านสังเคราะห์หรือถ่านไร้ควัน ทั้งยังได้ผลิตผลพลอยได้คือน้ำมันทาร์และก๊าซถ่านหิน โดยบดเศษถ่านหินจากเหมืองแม่ตึบจังหวัดลำปาง แยกขนาดนำมาศึกษา 4 ช่วงขนาด คือ 2-7 มม 1-2 มม 0.5-1.0 มม และ 0.25-0.50 มม คาร์บอนฮีโนริทอรัทมาตรฐานแบบพีซีเออร์ที่อุณหภูมิ 300-1,000 องศาเซลเซียส ทุกระดับ 100 องศาเซลเซียส อัตราการให้ความร้อน 10-25 องศาเซลเซียสต่อนาที หาสถานะและขนาดของ เศษถ่านหินที่เหมาะสมในการคาร์บอนฮีโนริทอรัทจากปริมาณและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แล้วนำมาคาร์บอนฮีโนริทอรัทขนาดห้องปฏิบัติการ เพื่อผลิตถ่านสังเคราะห์อัดก้อน

ผลการคาร์บอนฮีโนริทอรัทแบบพีซีเออร์ พบว่าช่วงขนาดที่เหมาะสมคือ 0.5-7.0 มม. คาร์บอนฮีโนริทอรัทอุณหภูมิ 600 และ 700 องศาเซลเซียส นำมาทดลองผลิตถ่านขาร์ไนริทอรัทขนาดห้องปฏิบัติการ ซึ่งให้ปริมาณถ่านขาร์และก๊าซถ่านหินใกล้เคียงกับการทดลองไนริทอรัทแบบพีซีเออร์อัดก้อนถ่านขาร์โดยใช้ตัวประสานแป้งเปียกร้อยละ 25 หรือร้อยละ 5.8 ของแป้งมันสำปะหลัง ในถ่านผลิตถ่านสังเคราะห์รูปไข่ด้วยเครื่องอัดระบบ Double Ring Roll ส่วนตัวประสานแบบคลิกเคอร์ต้องใช้แรงอัดสูงและความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียสอัดเป็นก้อนทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว โดยใช้แบบคลิกเคอร์คิดเป็นปริมาณของแข็งทั้งหมดร้อยละ 5.6 ด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ ถ่านสังเคราะห์ทั้ง 4 ตัวอย่างนี้ให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ในเตาอังโล่เท่ากับถ่านไม้คือร้อยละ 28 และถ่านสังเคราะห์ทั้ง 2 อุณหภูมิไม่ให้ความแตกต่างอย่างชัดเจน สามารถใช้ทดแทนถ่านไม้ได้ถึงแม้ว่ามีค่าความร้อนน้อยกว่าถ่านไม้ประมาณร้อยละ 35 แต่

ข้อดีของถ่านสังเคราะห์คือมีรูปร่างเหมือนกันทำให้สะดวกในการใช้งานและขนส่ง ถ้ารวมตัว
เป็นก้อนไม่ปลิวฟุ้งเหมือนถ่านไม้ ทำให้บริเวณที่เผาไหม้สะอาดและไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ
เช่นการเผาไหม้ถ่านหิน



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thesis Title Quality Improvement of Coal Fines by Carbonization
Name Miss Anunya Potjanart
Thesis Advisor Associate Professor Kunchana Bunyakiat
 Associate Professor Somchai Osuwan, Ph.D
Department Chemical Technology
Academic Year 1985



ABSTRACT


In mining, about 35 % coal produced is left as coal fines. It is then of interest to improve the quality of coal fines by carbonization to produce a better fuel. During production tar oil and coal gas are given off as byproducts.

Four size ranges of coal fines (2-7 mm., 1-2 mm., 0.5-1.0 mm. and 0.25-0.50 mm.) from Mae Tip mine, Lampang Province were carbonized in a Modified Fischer Assay retort at temperatures from 300 to 1,000°C at 100°C intervals and a rate about 10-25°C/min. The optimum condition obtained was employed further in a laboratory scale retort. The char produced was later briquetted to produce smokeless fuel.

Optimum results from Fischer Assay retorting, i.e., coal fines of 0.5-7.0 mm. and 600 and 700°C were chosen to produce char in a laboratory scale retort which produced nearly the same char and coal gas yields as in Fischer Assay retort. Two methods were used to produce briquettes from coal char. One employs a double ring roll machine with starch as a binder (25 % paste or 5.8 % starch), producing ovoid briquettes. The other employs a hydraulic press (105 MN/m² and 100°Celsius) with black liquor as a binder (5.6 % total Solid content)

producing 1-in diameter cylindrical briquettes.

Combustion performance test carried out using 4 samples of briquettes and wood charcoal as reference fuel in a bucket stove show little difference between them. Under identical conditions, thermal efficiency is in the range of 28 %. Although smokeless fuels produced have 35 % lower heating values than that of wood charcoal, regarding its similar form and sizes, it is clearly a better fuel for transport and use. The smokeless fuel produces a better environment because its ash is not friable but adheres to its original form.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ส้มชาย โอสุววรรณ และ รองศาสตราจารย์ กัญจนาบุณยเกียรติ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ และอบรมสั่งสอนมาโดยตลอด รวมทั้งคณาจารย์ในภาควิชา เคมีเทคนิคทุก ๆ ท่านที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการ ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่กรุณาให้ความร่วมมือ กล่าวคือ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวิเคราะห์ค่าความร้อน ภาควิชาธรณีวิทยา และภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณาให้ใช้เครื่องบดถ่านหิน และอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการ และได้รับความช่วยเหลืออย่างดีในการค้นข้อมูลจากกองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณีและห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านในภาควิชา เคมีเทคนิค

วิทยานิพนธ์นี้จะไม่สำเร็จลงได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัย และตัวอย่างถ่านหินจากบริษัท แพร่ลิกันท์ จำกัด ตลอดจนการทดลองและเงินทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอได้รับความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่ เพื่อน และน้อง ๆ ที่เป็นกำลังใจสนับสนุน และช่วยเหลือการทำวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
กิตติกรรมประกาศ	ช
สารบัญตาราง	ฎ
สารบัญรูป	ฅ
สารบัญภาพ	ด
บทที่	
1. บทนำ	1
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
2.1 การเกิดถ่านหิน	8
2.2 การวิเคราะห์ถ่านหิน	12
2.3 การแปรรูปถ่านหิน	15
2.4 การอัดก้อน	25
2.5 สืบค้นแนวความคิดและงานวิจัยที่ผ่านมา	30
3. อุปกรณ์และวิธีวิจัย	34
3.1 ขั้นตอนการทดลอง	34
3.2 การทดลองในรีaktorแบบพีซีเออร์	35
3.3 การทดลองในรีaktorขนาดห้องปฏิบัติการ	52
3.4 การทดลองผลิตถ่านสังเคราะห์โดยการอัดก้อนและทดลองใช้	57
4. ผลการทดลอง	63
4.1 ผลการทดลองคาร์บอนไนซ์ในรีaktorมาตรฐานแบบพีซีเออร์	63
4.2 ผลการทดลองในรีaktorขนาดห้องปฏิบัติการ	95
4.3 ผลการทดลองผลิตถ่านสังเคราะห์และคุณสมบัติในการเผาไหม้	103

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5. อภิปรายผลการทดลอง	114
6. สรุปผลการทดลอง	126
เอกสารอ้างอิง	128
ประวัติ	133



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	เหมืองถ่านหินที่มีการขุดมาใช้งาน แสดงที่ตั้ง, เจ้าของ, ปริมาณ สำรอง และคักดี (rank) ตามมาตรฐาน ASTM	3
2.1	แผนผังการเกิดถ่านหิน	10
2.2	การวิเคราะห์ถ่านหินเรียงลำดับจากพิทถึงแอนทราไซต์	11
2.3	การตัดแบ่งถ่านหินตามคักดีโดยวิธี ASTM D 388	13
2.4	ปริมาณผลิตภัณฑ์แรกและองค์ประกอบเป็นร้อยละต่อน้ำหนักของถ่านหิน ซึ่งเป็นผลจากการคาร์บอนไนซ์ถ่านหิน Pratt ที่อุณหภูมิ 500 ถึง 1,100 องศาเซลเซียส	21
2.5	กระบวนการคาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิต่ำและการผลิตโค้กจากถ่านหิน.	24
2.6	ผลของความชื้นในการอัดก้อนถ่านลิกไนท์ ตามการทดลองของ Fritsche	25
2.7	กระบวนการผลิตถ่านอัดก้อนหลาย ๆ กระบวนการในแต่ละประเทศ	27
3.1	รายการวิธีวิเคราะห์อ้างอิง	42
4.1	คุณสมบัติของถ่านหินดิบช่วงขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 0.25-7.00 มิลลิเมตร	64
4.2	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไนซ์เค้ษถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตรที่อุณหภูมิต่าง ๆ	65
4.3	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไนซ์เค้ษถ่านหินช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตรที่อุณหภูมิต่าง ๆ	65
4.4	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไนซ์เค้ษถ่านหินช่วงขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตรที่อุณหภูมิต่าง ๆ	66
4.5	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไนซ์เค้ษถ่านหินช่วงขนาด 0.25-0.50 มิลลิเมตรที่อุณหภูมิต่าง ๆ	66

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.6	76
เล่มตุลมวลสารของการคาร์บอนไนซ์ เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	76
4.7	76
เล่มตุลมวลสารของการคาร์บอนไนซ์ เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	76
4.8	77
เล่มตุลมวลสารของการคาร์บอนไนซ์ เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตรที่อุณหภูมิต่าง ๆ	77
4.9	77
เล่มตุลมวลสารของการคาร์บอนไนซ์ เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 0.25-0.50 มิลลิเมตรที่อุณหภูมิต่าง ๆ	77
4.10	80
คุณสมบัติของน้ำมันทาร์และก๊าซถ่านหินจากการคาร์บอนไนซ์ เค้ชถ่านหิน ช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตร	80
4.11	80
คุณสมบัติของน้ำมันทาร์และก๊าซถ่านหินจากการคาร์บอนไนซ์ เค้ชถ่านหิน ช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตร	80
4.12	81
คุณสมบัติของน้ำมันทาร์และก๊าซถ่านหินจากการคาร์บอนไนซ์ถ่านหินช่วง ขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตร	81
4.13	81
คุณสมบัติของน้ำมันทาร์และก๊าซถ่านหินจากการคาร์บอนไนซ์ถ่านหินช่วง ขนาด 0.25-0.50 มิลลิเมตร	81
4.14	82
คุณสมบัติของถ่านชาร์จากเค้ชถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตร คาร์- บอนไนซ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	82
4.15	83
คุณสมบัติของถ่านชาร์จากเค้ชถ่านหินช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตร คาร์- บอนไนซ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	83
4.16	84
คุณสมบัติของถ่านชาร์จากเค้ชถ่านหินช่วงขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตร คาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	84
4.17	85
คุณสมบัติของถ่านชาร์จากเค้ชถ่านหินช่วงขนาด 0.25-0.50 มิลลิเมตร คาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	85

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.18 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไซค์ซ์ถ่านหินรวมขนาด 0.5-7.0 มิลลิเมตร ในรีทอร์ทขนาดห้องปฏิบัติการ	96
4.19 สุ่มตุลมวลสารของการคาร์บอนไซค์ซ์ถ่านหินรวมขนาด 0.5-7.0 มิลลิเมตร เป็นร้อยละในรีทอร์ทขนาดห้องปฏิบัติการ เทียบกับผลจากการแยกขนาดในรีทอร์ทมาตรฐานแบบพีซีเออร์	97
4.20 คุณสมบัติของน้ำมันห่านและก๊าซถ่านหินจากการคาร์บอนไซค์ซ์ถ่านหินรวมขนาด 0.5-7.0 มิลลิเมตร ในรีทอร์ทขนาดห้องปฏิบัติการ เทียบกับผลจากการแยกขนาดในรีทอร์ทมาตรฐานแบบพีซีเออร์	99
4.21 คุณสมบัติของถ่านหินดิบรวมขนาด 0.5-7.0 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ในรีทอร์ทขนาดห้องปฏิบัติการ เทียบกับผลจากการแยกขนาดในรีทอร์ทมาตรฐานแบบพีซีเออร์	100
4.22 คุณสมบัติของถ่านหินดิบรวมขนาด 0.5-7.0 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ในรีทอร์ทขนาดห้องปฏิบัติการ เทียบกับผลจากการแยกขนาดในรีทอร์ทมาตรฐานแบบพีซีเออร์	101
4.23 วิเคราะห์ขนาดของถ่านหินและถ่านชาร์ที่อุณหภูมิ 600 และ 700 องศาเซลเซียสแบบรวมขนาด	102
4.24 ความหนาแน่นโดยการแทนที่น้ำ และ ค่ากำลังต้านแรงกด และน้ำหนักที่ทำให้ถ่านสังเคราะห์แตก	104
4.25 คุณสมบัติของถ่านสังเคราะห์และถ่านไม้ เทียบกับถ่านชาร์รวมขนาดจากตารางที่ 4.21 และ 4.22	105
4.26 ผลการทดลองเผาไหม้ถ่านสังเคราะห์เทียบกับถ่านไม้	107
5.1 เปรียบเทียบปริมาณผลิตภัณฑ์จากการคาร์บอนไซค์ซ์ถ่านหินต่าง ๆ	115

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
5.2	เปรียบเทียบผลการคาร์บอนไอซ์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยทั้ง 4 ช่วงขนาด กับกระบวนการของ Brennstoff-Technik และ Parker	116
5.3	เปรียบเทียบผลการทดลองคาร์บอนไอซ์ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ยทั้ง 4 ช่วงขนาดกับผลผลิตจากกระบวนการต่าง ๆ ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,000 องศาเซลเซียสเช่นกัน	117
5.4	เปรียบเทียบค่าความร้อนของน้ำมันทาร์จากกระบวนการต่าง ๆ	119
5.5	สัมมูลความร้อนของการคาร์บอนไอซ์ถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าความร้อนของถ่านหินเริ่มแรกเท่ากับ 391.3 กิโลแคลอรี	121
5.6	สัมมูลความร้อนของการคาร์บอนไอซ์ถ่านหินช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าความร้อนของถ่านหินเริ่มแรกเท่ากับ 407.4 กิโลแคลอรี	121
5.7	สัมมูลความร้อนของการคาร์บอนไอซ์ถ่านหินช่วงขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าความร้อนของถ่านหินเริ่มแรกเท่ากับ 398.4 กิโลแคลอรี	122
5.8	สัมมูลความร้อนของการคาร์บอนไอซ์ถ่านหินช่วงขนาด 0.25-0.50 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าความร้อนของถ่านหินเริ่มแรกเท่ากับ 362.7 กิโลแคลอรี	122
5.9	คุณสมบัติของถ่านลิ่งเคราะห์จากการทดลองและจากประเทศต่าง ๆ	125

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1 ปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศไทยในแต่ละปี	4
1.2 การใช้พลังงานของประเทศไทยปี พ.ศ. 2523	5
2.1 โม่เลกุลลุ่มมตีของถ่านหิน	17
2.2 การแตกตัวของ โม่ เลกุลลุ่มมตีของ ถ่านหินขณะเกิดการล้ายตัว เมื่อ ได้รับความร้อน	18
2.3 ผลของอุณหภูมิต่อปริมาณผลิตภัณฑ์แรกแต่ละตัว ในการคาร์บอนซ์ ถ่านหิน Pratt	22
2.4 ผลของอุณหภูมิต่อปริมาณผลิตภัณฑ์แรกรวมในรูปเดียวกัน ในการคาร์- บอนซ์ถ่านหิน Pratt	22
2.5 เตาแบบ Beehive oven ที่ Isabella plant ของบริษัท Hecla Coal and Coke	30
3.1 แสดงรีทอร์ทและส่วนประกอบภายใน	37
3.2 เค้ารูปแสดงรีทอร์ทมาตรฐานแบบพีซีเออร์ และอุปกรณ์ดักก๊าซ และ น้ำมันก่อนเข้าสู่ขวดเก็บก๊าซ	39
3.3 ส่วนประกอบของเครื่องหาค่าความร้อนแบบ Boys Calorimeter.	44
3.4 เครื่องหาค่าความร้อนแบบอัตโนมัติรุ่น CA-3 ของซีมัตลุ	49
3.5 แผนผังการทำงานของเครื่องหาค่าความร้อนแบบอัตโนมัติ	50
3.6 ส่วนประกอบภายในของเครื่องหาค่าความร้อนแบบอัตโนมัติ	51
3.7 แผนภาพแสดงชุดเครื่องมือขนาดห้องปฏิบัติการ	56
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรก๊าซถ่านหินจากการคาร์บอนซ์เค้ชถ่านหิน ช่วงขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ	68
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของเหลวไล่จากคาร์บอนซ์เค้ช ถ่านหินช่วงขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ	69
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรน้ำมันทาร์จากการคาร์บอนซ์เค้ชถ่านหิน ช่วงขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ	70
4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณถ่านซาร์จากการคาร์บอนซ์เค้ชถ่านหิน ช่วงขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ	71

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไอซ์ เค้ช ถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตรกับอุณหภูมิ	72
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไอซ์ เค้ช ถ่านหินช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตรกับอุณหภูมิ	73
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไอซ์ เค้ช ถ่านหินช่วงขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตรกับอุณหภูมิ	74
4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไอซ์ เค้ช ถ่านหินช่วงขนาด 0.25-0.50 มิลลิเมตรกับอุณหภูมิ	75
4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการสูญเสียในการคาร์บอนไอซ์กับอุณหภูมิ	78
4.10 การวิเคราะห์แบบประมาณของ เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	86
4.11 การวิเคราะห์แบบประมาณของ เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	87
4.12 การวิเคราะห์แบบประมาณของ เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	88
4.13 การวิเคราะห์แบบประมาณของ เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 0.25-0.50 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	89
4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างสารระเหยของ เค้ชถ่านหินและถ่านชาร์ ช่วง ขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ	90
4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนคงตัวของ เค้ชถ่านหินและถ่านชาร์ ช่วง ขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ	91
4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างแก๊สของ เค้ชถ่านหินและถ่านชาร์ช่วงขนาด ต่าง ๆ กับอุณหภูมิ	92
4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนคาร์บอนคงตัว/สารระเหยของ เค้ช ถ่านหินและถ่านชาร์ช่วงขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ	94

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
3.1	รีทอร์ทแบบพีซีเออร์เมื่อประกอบเสร็จแล้ว 35
3.2	ส่วนประกอบภายในรีทอร์ทคือ แผ่นกระจายความร้อน 3 แผ่น ประกั้น และฝา รีทอร์ท 36
3.3	ชุดเครื่องมือทดลองพร้อมเครื่องทำความเย็นและปั้มน้ำเข้าเครื่อง ควบแน่น 38
3.4	การจัดวางเครื่องมือวัดค่าความร้อนของก๊าซถ่านหิน จากทางด้าน ซ้ายมือคือเครื่องหาค่าความร้อน เครื่องวัดปริมาตรก๊าซแบบเปียก เครื่องวัดความดัน และขวดเก็บก๊าซตามลำดับ 45
3.5	เตาเผาไฟฟ้า 47
3.6	รีทอร์ทขนาดห้องปฏิบัติการประกอบเสร็จแล้ว 53
3.7	ส่วนประกอบของรีทอร์ทและชิ้นส่วนก่อนการประกอบ 53
3.8	แสดงเตาศิวโพล่า เมื่อบรรจุรีทอร์ทและติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลแล้ว ช่องทางขวามือเป็นทางเดินของฟลูก๊าซจากหัวเผาไหม้ 54
3.9	แสดงหัวเผาก๊าซหุงต้มให้ความร้อนแก่เตา และรีทอร์ท 54
3.10	ชุดเครื่องมือทดลองขนาดห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยเตาศิวโพล่า เครื่องควบแน่น ถังดักน้ำมัน และถังเก็บก๊าซ 55
3.11	เครื่องอัดไฮดรอลิกส์ ไล่แบบอัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และ มีลวดไฟฟ้าให้ความร้อนแก่แบบอัด 58
3.12	ตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ที่อัดได้จากเครื่องอัด ไฮดรอลิกส์ ไซ้เบลคลิกเคอร์ เป็นตัวประสาน 58
3.13	เครื่องอัดแบบ Double ring roll 60
3.14	แบบอัดรูปไซ้ในเครื่องอัดแบบ Double ring roll 60
3.15	ตัวอย่างรูปไซ้ จากเครื่องอัดแบบ Double ring roll ไซ้แบ่ง เปียกเป็นตัวประสาน 60

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.1 แสดงการจัดอุปกรณ์ในการศึกษาการลูกไหมของถ่านในเตาอังโล่	108
4.2 การลูกไหมของถ่านไม้	109
4.3 ถ้ำของถ่านไม้	109
4.4 การลูกไหมของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนที่อุณหภูมิ 600 องศา เซลเซียส ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน	110
4.5 ถ้ำของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนที่อุณหภูมิ 600 องศา เซลเซียส ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน	110
4.6 การลูกไหมของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนที่อุณหภูมิ 700 องศา เซลเซียส ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน	111
4.7 ถ้ำของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนที่อุณหภูมิ 700 องศา เซลเซียส ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน	111
4.8 การลูกไหมของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนที่อุณหภูมิ 600 องศา เซลเซียส ใช้แบลคลิกเคอร์เป็นตัวประสาน	112
4.9 ถ้ำของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนที่อุณหภูมิ 600 องศา เซลเซียส ใช้แบลคลิกเคอร์เป็นตัวประสาน	112
4.10 การลูกไหมของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนที่อุณหภูมิ 700 องศา เซลเซียส ใช้แบลคลิกเคอร์เป็นตัวประสาน	113
4.11 ถ้ำของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนที่อุณหภูมิ 700 องศา เซลเซียส ใช้แบลคลิกเคอร์เป็นตัวประสาน	113