

สภาพสนามของ เวลาการผสม และการผสมซ้ำสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ



นายราดา เตียประเสริฐ

001044

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2520

I 15830421

FIELD CONDITIONS OF MIXING TIME AND RETEMPERING  
FOR READY-MIXED CONCRETE

Mr. Tada Tearprasert

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering  
Department of Civil Engineering  
Graduate School  
Chulalongkorn University

1977

หัวข้อวิทยานิพนธ์      สภาพสนามของ เวลาการผสม และการผสมซ้ำสำหรับคอนกรีต-  
ผสมเสร็จ


โดย                      นายธาดา เตี้ยประเสริฐ

แผนกวิชา              วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา      อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ เตี้ยวทรานนท์


---


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็น  
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต


  
..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
( ศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ )

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
..... ประธานกรรมการ  
( ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ คารานันท์ )

  
..... กรรมการ  
( อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ เตี้ยวทรานนท์ )

  
..... กรรมการ  
( ศาสตราจารย์ อรุณ ชัยเสรี )

  
..... กรรมการ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม สุริยะมงคล )

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ สภาพสนามของเวลาการผสม และการผสมซ้ำสำหรับ  
คอนกรีตผสมเสร็จ

ชื่อนิสิต นายธาดา เทียบประเสริฐ  
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ปราโมทย์ เดียวทรานนท์  
แผนกวิชา วิศวกรรมโยธา  
ปีการศึกษา 2520



บทคัดย่อ

ในการวิจัยนี้ได้ทำการทดลองศึกษาถึงอิทธิพลของเวลาการผสม และการผสมซ้ำในสภาพการผลิตและสภาพสนามในประเทศไทย ที่มีผลต่อพฤติกรรมของคอนกรีตผสมเสร็จ โดยพิจารณาจาก กำลังอัด และการยุบของตัวอย่างคอนกรีตที่เวลาการผสมต่างๆกันของคอนกรีตซึ่งส่วนผสมมีปริมาณปูนซีเมนต์แตกต่างกันเป็น 2 ส่วนผสม นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตจากงานก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตทั้ง 2 ส่วนผสมนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2519 เป็นจำนวน 3474 ตัวอย่าง มาประเมินผลเพื่อพิจารณาระดับการควบคุมคุณภาพของคอนกรีต และระดับการควบคุมการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตตามปกติในสนาม โดยใช้วิธีการทางสถิติเบื้องต้นจากมาตรฐาน ACI 214-65 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ก็เพื่อที่จะกำหนดขอบเขต และเงื่อนไขในการยอมรับคอนกรีตผสมเสร็จขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพการผลิต และสภาพสนามในประเทศโดยเฉพาะ

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อกวนคอนกรีตผสมเสร็จรออยู่ในโมโดยไม่มี การเติมน้ำเพิ่มจากการผสมครั้งแรก กำลังอัดของคอนกรีตจะมีค่าค่อนข้างคงที่ และมีแนวโน้มไปในทางที่จะเพิ่มค่าขึ้น เล็กน้อยเมื่อเวลาการผสมเพิ่มขึ้น ส่วนการยุบของคอนกรีตจะลดลงอย่างช้าๆในช่วง 100 นาทีหลังการผสมครั้งแรก แต่หลังจากผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้ว การยุบของคอนกรีตจะลดลงอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดไม่สามารถนำคอนกรีตออกจากโมได้ เมื่อเวลาการผสมประมาณ 160 นาที สำหรับการผสมที่มีการผสมซ้ำ ด้วยการเติมน้ำเพิ่มจากการผสมครั้งแรก เพื่อควบคุมให้คอนกรีตมีการยุบคงที่ตลอดเวลาการผสม กำลังอัดของคอนกรีตจะลดลง โดยอัตราการลดลง

มีความสัมพันธ์เกี่ยว เป็นเส้นตรงกับเวลาการผสมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่า  
คอนกรีต เมื่อได้รับการควนอยู่ในโมเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะมีการผสมซ้ำหรือไม่ก็ตาม  
สภาพของคอนกรีตจะค่อยๆ เปลี่ยนจากคอนกรีตที่ค่อนข้างอ่อนทราย ไปเป็นคอนกรีตที่  
ค่อนข้างแก่ทราย

ส่วนการประเมินผลจากข้อมูลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตนั้นพบว่า  
การควบคุมคุณภาพของคอนกรีตโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ "พอใช้" โดยมีสัมประสิทธิ์การ-  
ผันแปรอยู่ในช่วง 14 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์ แต่ระดับการควบคุมการทดสอบกำลังอัด  
ของคอนกรีตยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

เมื่อสรุปผลการทดลอง ประกอบกันไปกับระดับการควบคุมคุณภาพของ  
คอนกรีตแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่มีการผสมซ้ำ กำหนดให้ยังคงยอมรับคอนกรีตผสมเสร็จ  
นั้นได้ (โดยกำลังอัดของคอนกรีตไม่ลดลง) เมื่อเวลาการผสมไม่เกิน 100 นาที  
แต่ถ้ามีการผสมซ้ำ โดยการเติมน้ำเพิ่มเพื่อควบคุมให้คอนกรีตมีการยุบคงที่แล้ว กำหนด  
ให้ยอมรับคอนกรีตนั้นได้ (โดยที่คอนกรีตมีกำลังอัดลดลง) เมื่อเวลาการผสมไม่เกิน  
120 นาที

Thesis Title      Field Conditions of Mixing Time and Retempering for Ready-  
Mixed Concrete  
Name                Mr. Tada Tearprasert  
Thesis Advisor    Dr. Pramote Tiewtranon  
Department        Civil Engineering  
Academic Year    1977



### ABSTRACT

In this research , tests were conducted to study the influences of mixing time and retempering , under manufacturing processes and field conditions in Thailand , on behaviour of ready-mixed concrete . The compressive strength and the slump of concrete sampling at various mixing time were determined for the ready-mixed concrete of two different cement contents . Furthermore , actual strength test data of 3474 tests from construction sites in Thailand using these two classes of concrete during 1974 to 1976 were compiled . The level of control in both manufacturing and testing of concrete were evaluated by applying the fundamental statistical tools from the ACI 214-65 specifications . The objective of this research is to specify the extent in which the ready-mixed concrete can still be permitted in use for an ordinary concrete work , especially under manufacturing processes and field conditions in Thailand .

The results of the study can be concluded that extended agitating without additional of water does not adversely affect the compressive strength of concrete . On the contrary , agitating appeared to have a tendency in increasing in strength somewhat with the increasing of mixing time . For the slump of concrete , extended agitating during 100 minutes after initial mixing does affect in a very slow decreasing rate of the slump value . After this period the slump value will decrease rapidly

and the concrete can hardly be taken out of the truck mixer when the mixing time is about 160 minutes . The retempering of the concrete mix to maintain the slump value does have an adverse affect on the strength of concrete . Concrete strength decreases almost linearly with an increase in mixing time . Besides , the prolonged agitating in the mixer , either with or without retempering , will also change the rather under-sanded concrete into the rather over-sanded concrete .

In evaluation of test results of field concrete , the control of concrete quality is in the level of "fair" control for general construction with the coefficient of variation between 14 to 17 per cent of the average strength . However , the control of concrete testing is still in the rather "bad" level for field condition .

By considering both the experimentation and the level of concrete control in the field , it is therefore recommended to limit the time of haul of ready-mixed concrete to about 100 minutes of mixing time . When the concrete is retempered to restore the slump value , it is permitted to be in use until up to about 120 minutes after initial mixing . But it must be realized that the resultant compressive strength will be reduced respectively .



## กิติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้โดยมี อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ เตียวตรา-  
นนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้กรุณาให้แนวความคิดและคำแนะนำอันมีค่ายิ่งแก่ผู้-  
เขียนมาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ผู้เขียนขอ  
ขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อันประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  
คารานันท์ ศาสตราจารย์ อรุณ ชัยเสรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  
สุริยะมงคล ที่ได้กรุณาตรวจสอบและให้ข้อ เสนอแนะอันมีสาระต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการ-  
วิจัยแห่งชาติ และได้รับการเอื้อเฟื้อเครื่องมือตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง  
จาก บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริษัท นครหลวงวัสดุภัณฑ์ จำกัด  
กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม บริษัท อิตาเลียนไทย-  
ดีเวลอปเมนต์ จำกัด บริษัท ไทยเอนจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด และห้องปฏิบัติ-  
การคอนกรีตของแผนกวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา-  
วิทยาลัย ผู้เขียนจึงใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

อนึ่ง ผู้เขียนขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อ คุณสุรพงษ์ หฤทัยถาวร คุณปรีชา  
เฉลิมพงศ์ และคุณสุวรรณ แดงแก้วฟ้า แห่งบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด  
ที่ได้กรุณาให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งให้ความรู้อันมีประโยชน์อย่างสูงต่อ  
การวิจัยนี้



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย .....	๖
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๗
กิตติกรรมประกาศ .....	๗
รายการตารางประกอบ .....	๘
รายการรูปประกอบ .....	๘



บทที่

1. บทนำ .....	1
1.1 สภาพการผลิตและการใช้คอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทย .....	1
1.1.1 โรงผสมคอนกรีต.....	1
1.1.2 รถผสมคอนกรีต.....	3
1.2 ความเป็นมาของปัญหา.....	5
1.3 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย.....	7
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย.....	8
2. วิธีดำเนินการวิจัย.....	9
2.1 การทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตผสมเสร็จ .....	9
2.1.1 การศึกษาอิทธิพลของเวลาการผสม .....	11
2.1.2 การศึกษาอิทธิพลของการผสมซ้ำ .....	14
2.2 การประเมินผลจากข้อมูลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตในอดีต .....	15
2.3 การกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ .....	16
3. ผลการวิจัย .....	17
3.1 สมบัติของวัสดุผสม .....	17
3.1.1 ส่วนขนาดคละของมวลรวมผสม .....	17

บทที่

3.1.2	ความกว้างจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวม ละเอียด .....	21
3.1.3	ความกว้างจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวมหยาบ	22
3.1.4	ความชื้นผิวของมวลรวมละเอียด .....	22
3.2	อิทธิพลของ เวลาการผสม .....	24
3.2.1	อิทธิพลของ เวลาการผสมที่มีต่อการยุบของคอนกรีต สด .....	24
3.2.2	อิทธิพลของ เวลาการผสมที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีต	35
3.3	อิทธิพลของการผสมซ้ำ .....	42
3.3.1	อิทธิพลของการผสมซ้ำที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีต	42
3.3.2	อิทธิพลของการผสมซ้ำที่มีต่อลักษณะของคอนกรีตสด	51
4.	การวิเคราะห์ผลการวิจัยพฤติกรรมของคอนกรีตผสมเสร็จ .....	55
4.1	ธรรมชาติของคอนกรีต .....	55
4.1.1	โครงสร้างรวมของคอนกรีต .....	55
4.1.2	โครงสร้างของซีเมนต์ เพสต์ .....	56
4.1.3	กำลังของซีเมนต์ เพสต์ .....	59
4.2	วิเคราะห์อิทธิพลของ เวลาการผสม .....	60
4.2.1	อิทธิพลของ เวลาการผสมที่มีต่อการยุบของคอนกรีต	60
4.2.2	อิทธิพลของ เวลาการผสมที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีต	61
4.3	วิเคราะห์อิทธิพลของการผสมซ้ำ .....	63
4.3.1	อิทธิพลของการผสมซ้ำที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีต	63
4.3.2	อิทธิพลของการผสมซ้ำที่มีต่อลักษณะของคอนกรีตสด	65

บทที่

5.	การประเมินผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตในอู่	66
5.1	การประเมินผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต ตามมาตรฐาน ACI 214-65	66
5.1.1	ความผันแปรของกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต	66
5.1.2	การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ	67
5.1.3	หลักการที่ใช้เป็นมาตรฐานในการผลิตคอนกรีต	73
5.1.4	ข้อกำหนดในการผลิตคอนกรีต	75
5.2	ผลการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลการทดสอบกำลังอัด ของตัวอย่างคอนกรีตจากสภาพสนาม	76
5.2.1	ลักษณะของข้อมูลและการเก็บตัวอย่าง	76
5.2.2	ผลวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต	77
5.2.3	ผลวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพการทดสอบคอนกรีต	81
5.3	การปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนผสมคอนกรีตให้สอดคล้องกับสภาพที่ เป็นจริง	89
5.3.1	การออกแบบส่วนผสมใหม่	89
5.3.2	การกำหนดค่ารับรองกำลังอัดของคอนกรีตใหม่	90
6.	การกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ	93
6.1	ขอบเขตของเวลาการผสม	93
6.2	ขอบเขตของการผสมน้ำ	94
7.	ข้อสรุปและเสนอแนะ	97
7.1	ข้อสรุป	97
7.2	ข้อเสนอแนะในการทำงานเกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จ	98
7.3	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อ	100

บทที่

๑  
หน้า

เอกสารอ้างอิง .....	101
ภาคผนวก .....	103
ประวัติผู้เขียน .....	135

รายการตารางประกอบ

ตารางที่

หน้า

2.1	ปฏิภาคนส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้ทดลอง เมื่อมวลรวมอยู่ในสภาพ อิมมัว ผิวแห้ง .....	10
2.2	ปฏิภาคนส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้ทดลอง จากการชั่ง ณ โรงผสม คอนกรีต .....	10
3.1	ผลการทดสอบหาส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมละเอียด .....	17
3.2	ผลการทดสอบหาส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมหยาบ .....	18
3.3	การคำนวณหาส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมผสมที่ใช้ในการทดลอง	19
3.4	แสดงส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมผสมที่ใช้ในการทดลอง เทียบกับ ขอบเขตส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมที่เหมาะสมสำหรับงาน คอนกรีต .....	19
3.5	ผลการทดสอบหาความถ่วงจำเพาะและการดูดซึ่มของมวลรวม ละเอียด .....	21
3.6	ผลการทดสอบหาความถ่วงจำเพาะและการดูดซึ่มของมวลรวม หยาบ .....	22
3.7	ผลการทดสอบหาความชื้นผิวของมวลรวมละเอียด .....	23
3.8	กระบวนการเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อศึกษาอิทธิพลของ เวลา การผสม สำหรับส่วนผสมที่ 1 .....	25
3.9	กระบวนการเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อศึกษาอิทธิพลของ เวลา การผสม สำหรับส่วนผสมที่ 2 .....	26
3.10	ผลการทดสอบหาค่าลึงค์ของคอนกรีตที่อายุ 7 วัน เพื่อศึกษา อิทธิพลของ เวลาการผสม สำหรับส่วนผสมที่ 1 .....	36
3.11	ผลการทดสอบหาค่าลึงค์ของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน เพื่อศึกษา อิทธิพลของ เวลาการผสม สำหรับส่วนผสมที่ 1 .....	37

ตารางที่

หน้า

3.12 ผลการทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 7 วัน เพื่อศึกษา  
อิทธิพลของเวลาการผสม สำหรับส่วนผสมที่ 2 ..... 39

3.13 ผลการทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน เพื่อศึกษา  
อิทธิพลของเวลาการผสม สำหรับส่วนผสมที่ 2 ..... 40

3.14 กระบวนการเก็บตัวอย่างคอนกรีต เพื่อศึกษาอิทธิพลของการ  
ผสมซ้ำ สำหรับส่วนผสมที่ 1 ..... 43

3.15 กระบวนการเก็บตัวอย่างคอนกรีต เพื่อศึกษาอิทธิพลของการ  
ผสมซ้ำ สำหรับส่วนผสมที่ 2 ..... 44

3.16 ผลการทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 7 วัน เพื่อศึกษา  
อิทธิพลของการผสมซ้ำ สำหรับส่วนผสมที่ 1 ..... 45

3.17 ผลการทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน เพื่อศึกษา  
อิทธิพลของการผสมซ้ำ สำหรับส่วนผสมที่ 1 ..... 46

3.18 ผลการทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 7 วัน เพื่อศึกษา  
อิทธิพลของการผสมซ้ำ สำหรับส่วนผสมที่ 2 ..... 48

3.19 ผลการทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน เพื่อศึกษา  
อิทธิพลของการผสมซ้ำ สำหรับส่วนผสมที่ 2 ..... 49

5.1 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการผันแปรในค่ากำลังอัดของตัวอย่าง  
คอนกรีต ..... 67

5.2 มาตรฐานของการควบคุมคุณภาพคอนกรีต ..... 70

5.3 ตัวอย่างประกอบสำหรับการคำนวณสัมประสิทธิ์การผันแปร เนื่องจาก  
การทดสอบ ..... 72

5.4 ค่าของ "t" ..... 74

5.5 ผลวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 1 แยก  
ตามงานก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2517 - 2519 ..... 78

5.6 ผลวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 2 แยก  
ตามงานก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2517 - 2519 ..... 79

ตารางที่

หน้า

5.7	ผลวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพการทดสอบคอนกรีตส่วนผสมที่ 1 แยกตามงานก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2517 - 2519 .....	87
5.8	ผลวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพการทดสอบคอนกรีตส่วนผสมที่ 2 แยกตามงานก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2517 - 2519 .....	87
5.9	ผลการคำนวณหาค่ารับรองกำลังอัดของคอนกรีตส่วนผสมที่ 1 .	91
5.10	ผลการคำนวณหาค่ารับรองกำลังอัดของคอนกรีตส่วนผสมที่ 2 .	91
6.1	แสดงค่ากำลังอัดของคอนกรีตในช่วงที่ไม่มีอิทธิพลจากเวลา การผสมและการผสมซ้ำ กับ ค่าเกณฑ์กำลังอัดต่ำสุดของ คอนกรีตทั้ง 2 ส่วนผสม .....	95

รายการรูปประกอบ

หน้า

รูปที่

1.1	แสดงลักษณะการจัดโรงผสมคอนกรีตโดยทั่วไปในประเทศไทย ..	2
2.1	การควบคุมตัวอย่างคอนกรีตด้วยกระสอบขึ้น หลังจากหล่อคอนกรีต ลงแบบ .....	12
2.2	การบ่มตัวอย่างคอนกรีตในบ่อน้ำ .....	12
2.3	การหล่อฟ้ายตัวอย่างคอนกรีตด้วยกำมะถัน .....	13
2.4	การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยเครื่อง SOILTEST Hydraulic Testing Machine ซึ่งมีกำลังอัดสูงสุด 180ตัน	13
3.1	แสดงส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ และ มวลรวมผสมที่ใช้ในการทดลอง และขอบเขตส่วนขนาดละเอียดของ มวลรวมผสมที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีต .....	20
3.2	กราฟจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของ เวลาการผสม แสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาการผสม กับ ค่าการยุบของคอนกรีต จากส่วนผสมที่ 1 .....	27
3.3	กราฟจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของ เวลาการผสม แสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาการผสม กับ ค่าการยุบของคอนกรีต จากส่วนผสมที่ 2 .....	28
3.4 (ก)	แสดงการยุบและสภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 1 หลังการผสม ครั้งแรก จากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของ เวลาการผสม ...	29
3.4 (ข)	แสดงการยุบและสภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 1 ที่เวลาการ- ผสม 100 นาที จากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของ เวลาการผสม	30
3.4 (ค)	แสดงการยุบและสภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 1 ที่เวลาการ- ผสม 160 นาทีจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของ เวลาการผสม	31
3.5 (ก)	แสดงการยุบและสภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 2 หลังการผสม ครั้งแรก จากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของ เวลาการผสม ...	32



3.5 (ข) แสดงการยุบและสภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 2 ที่เวลาการผสม 100 นาทีจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาการผสม	33
3.5 (ค) แสดงการยุบและสภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 2 ที่เวลาการผสม 160 นาทีจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาการผสม	34
3.6 กราฟจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาการผสม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการผสม กับ กำลังอัดของคอนกรีตจากส่วนผสมที่ 1 ทั้งที่อายุ 7 วันและ 28 วัน .....	38
3.7 กราฟจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาการผสม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการผสม กับ กำลังอัดของคอนกรีตจากส่วนผสมที่ 2 ทั้งที่อายุ 7 วันและ 28 วัน .....	41
3.8 กราฟจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของการผสมซ้ำ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาการผสม กับ กำลังอัดของคอนกรีตจากส่วนผสมที่ 1 ทั้งที่อายุ 7 วันและ 28 วัน .....	47
3.9 กราฟจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของการผสมซ้ำ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เวลาการผสม กับ กำลังอัดของคอนกรีตจากส่วนผสมที่ 2 ทั้งที่อายุ 7 วันและ 28 วัน .....	50
3.10 (ก) แสดงการยุบและสภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 2 ที่เวลาการผสม 30 นาทีจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของการผสมซ้ำ	52
3.10 (ข) แสดงการยุบและสภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 2 ที่เวลาการผสม 90 นาทีจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของการผสมซ้ำ	53
3.10 (ค) แสดงการยุบและสภาพของคอนกรีตส่วนผสมที่ 2 ที่เวลาการผสม 200 นาทีจากการทดลอง เพื่อศึกษาอิทธิพลของการผสมซ้ำ	54
4.1 แสดงกระบวนการทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน และการเกิดซีเมนต์เจล	56
5.1 แสดงตัวอย่าง เส้นโค้งของการแจกแจงความถี่แบบปกติ สำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แตกต่างกัน .....	69

- 5.2 แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างการแจกแจงความถี่แบบฮิสโตแกรม  
ของข้อมูลการทดสอบ กับ เส้นโค้งของการแจกแจงความถี่แบบปกติ  
จากฟังก์ชันทางสถิติของแต่ละงานก่อสร้าง สำหรับคอนกรีตส่วนผสม  
ที่ 1 ..... 82
- 5.2 (ต่อ) แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างการแจกแจงความถี่แบบ  
ฮิสโตแกรมของข้อมูลการทดสอบ กับ เส้นโค้งของการแจกแจง—  
ความถี่แบบปกติจากฟังก์ชันทางสถิติของแต่ละงานก่อสร้าง สำหรับ  
คอนกรีตส่วนผสมที่ 1 ..... 83
- 5.2 (ต่อ) แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างการแจกแจงความถี่แบบ  
ฮิสโตแกรมของข้อมูลการทดสอบ กับ เส้นโค้งของการแจกแจง—  
ความถี่แบบปกติจากฟังก์ชันทางสถิติของแต่ละงานก่อสร้าง สำหรับ  
คอนกรีตส่วนผสมที่ 1 ..... 84
- 5.3 แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างการแจกแจงความถี่แบบฮิสโตแกรม  
ของข้อมูลการทดสอบ กับ เส้นโค้งของการแจกแจงความถี่แบบปกติ  
จากฟังก์ชันทางสถิติของแต่ละงานก่อสร้าง สำหรับคอนกรีตส่วนผสม  
ที่ 2 ..... 84
- 5.3 (ต่อ) แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างการแจกแจงความถี่แบบ  
ฮิสโตแกรมของข้อมูลการทดสอบ กับ เส้นโค้งของการแจกแจง—  
ความถี่แบบปกติจากฟังก์ชันทางสถิติของแต่ละงานก่อสร้าง สำหรับ  
คอนกรีตส่วนผสมที่ 2 ..... 85
- 5.3 (ต่อ) แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างการแจกแจงความถี่แบบ  
ฮิสโตแกรมของข้อมูลการทดสอบ กับ เส้นโค้งของการแจกแจง—  
ความถี่แบบปกติจากฟังก์ชันทางสถิติของแต่ละงานก่อสร้าง สำหรับ  
คอนกรีตส่วนผสมที่ 2 ..... 86