

การดำเนินงานวิจัยและผลการวิจัย

4.1 การจัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการทดลอง ทดสอบ การจัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมจึงเป็นขั้นตอนแรกของงานวิจัย ในที่นี้พิจารณาวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผสมคอนกรีต ซึ่งวัสดุบางอย่างจะต้องทราบคุณสมบัติและจัดการให้เหมาะสมพร้อมที่จะใช้งานได้

4.1.1 การลดขนาดของแร่

แร่ต่าง ๆ ที่จัดหาได้อันได้แก่ แร่แบไรท์ เสมาทิต อิลเมไนต์ และแร่กาสินา ซึ่งจะใช้เป็นวัสดุผสมในการหล่อคอนกรีตหนัก เป็นสินแร่ธรรมชาติ มีแร่อิลเมไนต์เท่านั้นที่มีลักษณะเป็นผงขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุผสมละเอียดในการผสมคอนกรีตได้เลย ส่วนแร่อื่น ๆ มีขนาดหยาบและมีฝุ่นทรายหรือหินติดอยู่ จึงต้องทำความสะอาดโดยการล้างด้วยน้ำและผึ่งให้แห้งก่อนแล้วจึงทำการลดขนาดแร่ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) ลดขนาดเพื่อใช้เป็นวัสดุผสมหยาบ ต้องการแร่มีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ $\frac{3}{4}$ นิ้ว โดยการใส่ Jaw crusher เป็นเครื่องย่อย เมื่อแร่ผ่านเครื่องย่อยโดยขนาดตามต้องการแล้ว จึงใช้ตะแกรงมาตรฐาน (sieve) เบอร์ 4 (4.75 มม) ร่อนคัดขนาด แล้วใช้ส่วนที่ค้างบนตะแกรงเป็นวัสดุผสมหยาบ

ขนาดของวัสดุผสมละเอียด

ขนาดของตะแกรง (เมช)	ร้อยละของวัสดุผสมที่ผ่านตะแกรง			
	แบไรท์	กาลีน่า	เฮมาไทท์	อิลเมนไทท์
5	71.5	81.5	69.5	
10	21.3	29.5	20.0	
18	3.5	6.0	4.4	
25	1.12	32.8	2.4	82.0
52	0.68	1.85	1.6	9.5
100	0.38	0.95	1.1	0.2

ขนาดของวัสดุผสมหยาบ

ขนาดของตะแกรง (เมช)	ร้อยละของวัสดุผสมที่ผ่านตะแกรง		
	แบไรท์	กาลีน่า	เฮมาไทท์
3	89.7	67.9	63.9
4	15.01	3.15	5.7
$\frac{1}{2}$	0.18	0.05	0.5
$\frac{3}{8}$			

(2) ลดขนาดเพื่อใช้เป็นวัสดุผสมละเอียด นำแร่ที่ผ่านการลดขนาดครั้งแรกบางส่วน ผ่านเข้าเครื่องย่อย (roll crusher) ซึ่งกระยะของเพลลาของลูกกลิ้งให้มีขนาดพอสมควรที่เมื่อแร่ผ่านออกมาแล้วจะมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ $\frac{3}{8}$ นิ้ว แล้วทำการคัดขนาดโดยใช้ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 เบอร์ 30 และเบอร์ 200 ส่วนที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 ใช้เป็นวัสดุผสมหยาบร่วมกับแร่ที่ลดขนาดครั้งแรก ส่วนที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 30 และเบอร์ 200 ใช้เป็นวัสดุผสมละเอียด สำหรับส่วนที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 200 เป็นฝุ่นซึ่งไม่ต้องการ

4.1.2 การหาความดวงจำเพาะของแร่

ความดวงจำเพาะของแร่ หมายถึงอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักของแร่ที่อยู่ในอากาศต่อน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน ความดวงจำเพาะของแร่ขึ้นอยู่กับ

- (1) น้ำหนักของอะตอมของธาตุองค์ประกอบ ถ้าธาตุในสารประกอบของแร่มีน้ำหนักอะตอมสูง ความดวงจำเพาะของแร่นั้นก็มีความสูงด้วย
- (2) การจัดเรียงตัวของอะตอม ถ้าหากมีการจัดตัวของโครงสร้างภายในแน่นกระชับมาก (closely packed structure) แร่จะมีความดวงจำเพาะสูง แต่ถ้ามักมีการจัดตัวของโครงสร้างเป็นแบบหลวม ๆ (loosely packed structure) แร่ก็มีความดวงจำเพาะต่ำ

จากที่กล่าวมาแล้วว่า วัสดุที่เหมาะสมในการกำบังรังสีแกมมาจะต้องมีน้ำหนักอะตอมสูง ดังนั้นการทราบค่าความดวงจำเพาะของแร่ที่จะใช้ในการผสมคอนกรีต เพื่อกำบังรังสีแกมมา เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับความสามารถกำบังรังสีของคอนกรีตหนักแต่ละชนิดที่ตรวจวัดได้ ซึ่งคอนกรีตหนักที่ผสมขึ้นจากแร่ที่มีความดวงจำเพาะสูงย่อมมีความสามารถในการกำบังรังสีแกมมา ได้ดีกว่าคอนกรีตที่ผสมขึ้นจากแร่ที่มีความดวงจำเพาะต่ำ

การหาความถ่วงจำเพาะของของแข็งสามารถทำได้หลายวิธีตามเหมาะสม ในการทดลองหาความถ่วงจำเพาะของแร่ครั้งนี้ปฏิบัติตามวิธีการของ Le Chatelier โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ไพไซโนมิเตอร์ (Pycnometer) แต่ได้ดัดแปลงอุปกรณ์ที่มี อยู่ขึ้นใช้ในการทดลองนี้เพื่อความประหยัด

รูปที่ 4.1 แสดงอุปกรณ์และการจัดตั้งเพื่อใช้ในการหาความถ่วงจำเพาะของแร่ ซึ่งมีขั้นตอนในการทดลองดังนี้


(1) นำแร่ที่ต้องการหาความถ่วงจำเพาะบดให้เป็นผงละเอียดพอสมควร แล้วใส่ลงในบีกเกอร์ (beaker) ที่ทราบน้ำหนัก นำแร่นี้ไปอบที่อุณหภูมิ 110°C . ประมาณ 2 ชม. หลังจากนั้นจึงนำไปใส่ในดีสิเคเตอร์ (desiccator) เพื่อดูดความชื้นและทำให้เย็น

(2) ล้างฟลาส (flask) และหลอดแก้วให้สะอาด ทำให้แห้ง แล้วนำหลอดแก้วพร้อมจุกยางสวมลงในฟลาส กดให้แน่น อุปกรณ์ชุดนี้จะใช้เป็น ไพไซโนมิเตอร์ บรรจุน้ำกลั่นลงในไพไซโนมิเตอร์จนสามารถอ่านระดับน้ำที่หลอดแก้วได้

(3) นำไพไซโนมิเตอร์ แผลงในบีกเกอร์ ซึ่งบรรจุน้ำอยู่ ควบคุมอุณหภูมิน้ำในบีกเกอร์ให้คงที่ที่ 20°C . แล้วอ่านระดับปริมาตรของน้ำที่หลอดแก้วเป็นค่า L_1

(4) ใส่แร่ที่ชั่งน้ำหนักแล้วลงในไพไซโนมิเตอร์ จากนั้นควบคุมอุณหภูมิน้ำในบีกเกอร์ให้คงที่ที่ 20°C . อีกครั้ง แล้วอ่านระดับปริมาตรน้ำที่หลอดแก้วเป็นค่า L_2

(5) คำนวณหาความถ่วงจำเพาะของแร่จากสมการที่ 4.1



รูปที่ 4.1 แสดงอุปกรณ์ในการหาความถ่วงจำเพาะของแร่

$$S = \frac{W}{(L_2 - L_1) d} \quad \text{.....4.1} \quad (13)$$

- เมื่อ S เป็นความถ่วงจำเพาะของแร
 W เป็นน้ำหนักของแรมีหน่วยเป็นกรัม
 L₁ เป็นระดับปริมาตรของน้ำที่ 20 °ซ. ก่อนใส่แรลงใน
 ไพธโนมีเตอร์ มีหน่วยเป็น มิลลิลิตร
 L₂ เป็นระดับปริมาตรของน้ำที่ 20 °ซ. หลังจากใส่แรลงใน
 ไพธโนมีเตอร์แล้ว มีหน่วยเป็น มิลลิลิตร
 d ความหนาแน่นของน้ำที่ 20 °ซ. มีค่าเท่ากับ ๐.9982
 กรัม/มิลลิลิตร

4.2 การผสมคอนกรีต (Mixing concrete)

การผสมคอนกรีตเป็นการนำเอาวัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีต คือปูนซีเมนต์ วัสดุผสม และน้ำมาผสมคลุกเคล้ากันในอัตราส่วนที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้เนื้อคอนกรีต ที่สม่ำเสมอและมีความชื้นเหลือคี่ อันจะทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพดี การผสมคอนกรีต ที่ถูกต้องนั้น มีข้อควรพิจารณาตามลำดับดังต่อไปนี้

4.2.1 เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและถูกต้องตามที่ต้องการ

การพิจารณาคคุณภาพของวัสดุที่ใช้นั้นว่าจำเป็น เพราะเป็นผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ทำขึ้น ปูนซีเมนต์ต้องกำหนดชนิดและประเภทให้ตรงกับความต้องการของงาน สำหรับวัสดุผสมจะต้องมีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกกร่อน ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ คงตัวต่อปฏิกิริยาเคมี มีความเสถียรของขนาดและมีความสะอาด ทั้งต้องมีการทดสอบคุณภาพของวัสดุผสมด้วย เช่นการทดสอบหาความถ่วงจำเพาะ การทดสอบหาหน่วยน้ำหนักและช่องว่าง (unit weight and void) และทดสอบหาการดูดซึมน้ำและการพองตัว

ชนิดของแร่	W (กรัม)	L ₁ (มิลลิลิตร)	L ₂ (มิลลิลิตร)	S	S _{av}
ทราย	52.94032	9.2	29.35	2.632	2.622
	42.6433	11.6	27.95	2.612	
แม่ไรท์	60.7293	11.1	25.65	4.181	4.197
	38.69962	10.15	19.35	4.214	
เซมาไทท์	46.09272	9.9	19.5	4.809	4.776
	40.72446	7.1	15.7	4.743	
อิลเมไนท์	50.78886	10.85	22.95	4.204	4.221
	31.50912	9.45	16.9		
กาดีนา	101.3795	8.8	29.4	4.9302	4.928
	57.54404	9.3	21	4.927	
กาดีนา ที่แตกแล้ว	104.08079	7.1	21.38	7.302	7.319
	92.64581	8.85	21.5	7.336	

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการหาความถ่วงจำเพาะของแร่ชนิดต่าง ๆ

4.2.2 การเลือกใช้วิธีการผสมที่ถูกต้องเหมาะสมและประหยัด

วิธีการผสมคอนกรีตที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 อย่างคือ โดยปริมาตร และโดยน้ำหนัก การผสมโดยปริมาตรทำได้ง่ายแต่ผลที่คลาดเคลื่อนได้มาก และไม่แน่นอน ดังนั้นจึงพิจารณาว่าส่วนผสมโดยน้ำหนัก โดยใช้เครื่องชั่งขนาดเล็ก

4.2.3 การกำหนดอัตราส่วนในการผสม

การกำหนดอัตราส่วนผสมของคอนกรีตขึ้นอยู่กับกำลังของคอนกรีตที่ต้องการและคุณสมบัติอื่น ๆ อัตราส่วนผสม 1:2:4 หมายถึงใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน วัสดุผสมละเอียด 2 ส่วน และวัสดุผสมหยาบ 4 ส่วน ซึ่งเป็นอัตราส่วนผสมที่นิยมใช้กัน

ทั่วไป ส่วนผสม 1:3:5 เหมาะสำหรับงานคอนกรีตหนา หรือโครงสร้างที่ไม่สำคัญ สำหรับคอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์สูง เช่น 1 : $1\frac{1}{2}$: 3 หรือ 1:1:2 นั้น ให้กำลังสูง แต่ราคาแพง เพราะใช้ปริมาณของปูนมาก เป็นการไม่ประหยัดสำหรับ โครงสร้างธรรมดาทั่ว ๆ ไป

4.2.4 การเลือกใช้อัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์

ค่าอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ เป็นผลต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตมาก ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ำเกินไปก็จะได้คอนกรีตที่มีเนื้อแน่นและมีกำลังสูง แต่จะต้องมีความชื้นเหลือพอและสามารถเทได้

4.2.5 การบำรุงรักษาหลังจากการเทคอนกรีต

หมายถึงการบ่มคอนกรีต เป็นการป้องกันน้ำที่เหลืองจากการทำปฏิกิริยากับซีเมนต์ระเหยออกจากคอนกรีตที่เทลงแบบหล่อและแข็งตัวแล้วเร็วเกินไป เพื่อให้ได้คุณสมบัติในการรับแรง

การผสมคอนกรีตเพื่อใช้เป็นเครื่องกำบังรังสี ใช้อัตราส่วนผสม 1:2:4 โดยน้ำหนัก ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดธรรมดา ทรายละเอียด มีหิน แร่แบไรท์ เอม่าไทท์ และกาสินา เป็นวัสดุผสมหยาบ และทราย แร่ซิลิเกต ไบรท์ เอม่าไทท์ และกาสินา เป็นวัสดุผสมละเอียด สำหรับแบบหล่อคอนกรีตเป็นแบบไม้รูปลูกบาศก์ ขนาด $8 \times 8 \times 8$ ซม. ซึ่งก่อนใส่คอนกรีตทุกครั้งแบบจะต้องสะอาด และเคลือบผิวหน้าของแบบด้วยน้ำมัน ช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดการซึมของน้ำเข้าไปในเนื้อแบบ และทำให้ถอดแบบได้ง่าย

การผสมคอนกรีตเริ่มโดยชั่งวัสดุผสมละเอียดใส่ลงในถังก่อน แล้วจึงใส่ปูนซีเมนต์ให้เต็มลงไป คลุกแห้ง ๆ จนปูนกับวัสดุผสมละเอียดเข้ากันสนิทเป็นสีเดียวกัน แล้วจึงชั่งวัสดุผสมหยาบใส่ลงไป ผสมแห้งอีกครั้ง แล้วจึงค่อย ๆ เทน้ำลงไป ลงมือผสมจนกระทั่งคอนกรีตเข้าเนื้อกันก็จึงใส่คอนกรีตลงในแบบ โดยแบ่งได้ 2 ชั้น ๆ ละเท่า ๆ กัน แต่ละชั้นต้องกระทุ้งคอนกรีตให้แน่น แล้วปากผิวปากของแบบหล่อให้

เรียบร้อยด้วยเกรียง จากนั้นนำแบบที่หล่อคอนกรีตแล้ววางบนพื้นราบ ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วจึงถอดแบบ นำแท่งคอนกรีตไปบ่มขึ้นโดยการแชงลงในอ่างน้ำ


4.3 การหาความหนาแน่น (Density) ของคอนกรีต

ความหนาแน่นของคอนกรีต หมายถึง มวลของคอนกรีตต่อหน่วยปริมาตร คอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงจะมีประสิทธิภาพในการกำบังรังสีแกมมาได้ดีกว่าคอนกรีตที่มีความหนาแน่นต่ำ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความสามารถกำบังรังสีของคอนกรีตชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ทดลองหลอขนั้น จึงต้องหาความหนาแน่นของคอนกรีต โดยการชั่งน้ำหนักของคอนกรีตแต่ละแท่งแล้วหารด้วยปริมาตร มีหน่วยเป็น กรัม/ซม.³

4.4 การจัดตั้งเครื่องมือเพื่อทดสอบความสามารถกำบังรังสี

รูปที่ 4.2 แสดงลักษณะการจัดตั้งเครื่องมือ มีวัสดุที่จะทดสอบการกำบังรังสีวางอยู่บนแม่แรงขนาดเล็ก (small jack) ซึ่งอยู่ระหว่างต้นกำเนิดรังสีแกมมากับหัววัดรังสี ทั้ง 3 ส่วนนี้อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน และมีระยะห่างคงที่ สำหรับแท่งตะกั่วที่เจาะรูเล็ก ๆ ไว้ตรงกลางวางอยู่หน้าหัววัดรังสี เพื่อเป็นการจกให้ลำของรังสีที่ผ่านเข้าหัววัดเป็นลำขนาดแคบ ๆ ค่าที่วัดได้จึงเป็นปริมาณรังสีที่ทำอันตรกิริยากับวัสดุกำบังแล้วผ่านเข้าหัววัด รังสี จากการปรับค่าต่าง ๆ ของวงจรรีเลย์โคเน็คได้ค่าคงที่ดังนี้

- High Voltage	=	900 volt
- Coarse Gain	=	16
- Fine Gain	=	1
- Discriminator	=	1
- Amplifier	=	neg
- Preamplifier	=	in
- Time	=	1 วินาที



รูปที่ 4.2 แสดงผังการจัดตั้งเครื่องมือเพื่อทดสอบการกำบังรังสี

4.5 การทดสอบความสามารถกำบังรังสี

4.5.1 ทดสอบความสามารถกำบังรังสีของแร่ชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเป็นวัสดุผสมในการทำ คอนกรีตหนัก โดยใช้ไม้อัดชนิดบางประกอบเป็นกล่องทรงลูกบาศก์ ขนาด $8 \times 8 \times 8$ ซม.³ แล้วบรรจุแร่ที่จะทดสอบลงไป นำกล่องนี้วางบนแม่แรงเวลาทดสอบ ซึ่งต้องวัดค่าแบคกราวด์ และอัตราการนับรังสีเมื่อไม่มีเครื่องกำบังก่อน ผลจากการทดสอบแสดงไว้ในตารางที่ 4.2

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นว่าความสามารถกำบังรังสีของแร่จะสัมพันธ์กับความถ่วงจำเพาะ แร่กาดีนา ซึ่งมีความถ่วงจำเพาะ 4.93 มีความสามารถกำบังรังสีได้ดีกว่าแร่เฮมาไทท์ ซึ่งมีความถ่วงจำเพาะ 4.5 และแร่แบไรท์ ซึ่งมีความถ่วงจำเพาะ 4.2 สำหรับแร่โอลิเมไนท์ ซึ่งมีความถ่วงจำเพาะมากกว่าแร่แบไรท์ แต่กลับมีความสามารถกำบังรังสีได้น้อยกว่า เนื่องจากแร่โอลิเมไนท์มีลักษณะเป็นผง เล็กๆ จึงมีความพูนมากกว่าแร่แบไรท์ ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อน รังสีแกมมาจึงสามารถทะลุผ่านได้มากกว่า

4.5.2 ทดสอบความสามารถกำบังรังสีของคอนกรีตชนิดต่าง ๆ นำคอนกรีตที่บ่มขึ้นไว้วางในที่ที่มีอากาศถ่ายเท เพื่อให้คอนกรีตแห้งก่อน แล้วจึงนำไปทดสอบ

จากตารางที่ 4.3 จะเห็นว่าเมื่อความหนาแน่นของคอนกรีตเพิ่มขึ้น ความสามารถกำบังรังสีก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับคอนกรีตที่หล่อขึ้นนั้น กาดีนาคอนกรีตซึ่งมีแร่กาดีนาเป็นวัสดุผสมหยาบและวัสดุผสมละเอียดจะมีความสามารถกำบังรังสีได้ดีที่สุด คือสามารถกำบังรังสีให้อัตราการนับรังสีสุทธิที่ทะลุผ่านเหลือเพียง 1 ใน 13 ส่วนของอัตราการนับรังสีสุทธิเมื่อไม่มีเครื่องกำบัง

แมคกราวด์ = 7514 ครั้ง/วินาที

อัตราการนับรังสีเมื่อไม่มีเครื่องกำบัง = 86342 ครั้ง/วินาที

อัตราการนับรังสีสุทธิ = 78828 ครั้ง/วินาที

เครื่องกำบังรังสี	อัตราการนับรังสีที่ทะลุผ่านเครื่องกำบัง (ครั้ง/วินาที)	อัตราการนับรังสีสุทธิที่ทะลุผ่านเครื่องกำบัง (ครั้ง/วินาที)	ความถ่วงจำเพาะ
ซิลิโคน	29091	21577	4.221
แม่ไรท์	26872	19358	4.197
เฮมาไทท์	25864	18350	4.776
กาลีน่า	19339	11825	4.928
กาลีน่า ที่แตงแล้ว	11782	4268	7.319

ตารางที่ 4.2 แสดงความสามารถกำบังรังสีของแร่ชนิดต่าง ๆ

แบบกราวด์ = 7366 ครั้ง/วินาที

อัตราการนับรังสีเมื่อไม่มีเครื่องกำบัง = 85962 ครั้ง/วินาที

อัตราการนับรังสีสุทธิ = 78596 ครั้ง/วินาที

เครื่องกำบังรังสี	อัตราการนับรังสีที่ทะลุผ่านเครื่องกำบัง (ครั้ง/วินาที)	อัตราการนับรังสีสุทธิที่ทะลุผ่านเครื่องกำบัง (ครั้ง/วินาที)	ความหนาแน่น (กรัม/ซม. ³)
คอนกรีตธรรมดา	25974	18608	2.486
แบโรท ทวาย คอนกรีต	20338	12972	2.938
แบโรท อิลเม- ไนท์ คอนกรีต	20281	12915	3.225
แบโรท คอนกรีต	19707	12341	3.225
เฮมาไทท์ ทวาย คอนกรีต	22705	15339	2.979
เฮมาไทท์ อิล- เมไนท์ คอนกรีต	18378	11012	3.410
เฮมาไทท์ คอนกรีต	17460	10094	3.472
กาดีนา ทวาย คอนกรีต	16283	8917	3.369
กาดีนา อิลเมไนท์ คอนกรีต	15049	7683	3.636
กาดีนา คอนกรีต	13417	6351	3.698

4.5.3 ทดสอบความสามารถกำบังรังสีของคอนกรีต เมื่อมีอัตราส่วนผสมต่างกัน โดยใช้กาลีนาคอนกรีต อัตราส่วนผสม 1:1:2 เปรียบเทียบกับอัตราส่วนผสม 1:2:4

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นว่ากาลีนาคอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสม 1:2:4 ซึ่งมีปริมาณของแวกาลีนามาก และมีความหนาแน่นสูงกว่าจะมีความสามารถกำบังรังสีได้ดีกว่า กาลีนาคอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสม 1:1:2 ซึ่งมีปริมาณของปูนซีเมนต์มากและมีความหนาแน่นต่ำกว่า ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำบังรังสีของคอนกรีตแต่ละชนิดจึงต้องเพิ่มปริมาณของวัสดุผสมในการหล่อคอนกรีตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

แมคกราวด์ = 8196 ครั้ง/วินาที

อัตราการนับรังสีเมื่อไม่มีเครื่องกำบัง = 88867 ครั้ง/วินาที

อัตราการนับรังสีสุทธิ = 79971 ครั้ง/วินาที

เครื่องกำบังรังสี	อัตราการนับรังสีที่ทะลุผ่านเครื่องกำบัง (ครั้ง/วินาที)	อัตราการนับรังสีสุทธิที่ทะลุผ่านเครื่องกำบัง (ครั้ง/วินาที)	ความหนาแน่น (กรัม/ซม. ³)
กาลีนาคอนกรีต 1:1:2	16001	7805	3.359
กาลีนาคอนกรีต 1:2:4	14350	6154	2.698

ตารางที่ 4.4 แสดงความสามารถกำบังรังสีของกาลีนาคอนกรีต เมื่อมีอัตราส่วนผสมต่างกัน

4.6 การทำเครื่องกำบังรังสีแกมมาโดยใช้กัมกริตและการหาค่า HVL, TVL

ในการปฏิบัติงานค้ำรังสี บางครั้งจำเป็นต้องใช้เครื่องกำบังรังสีที่มีขนาดเล็กและสะดวกกว่าคอนกรีต จึงพิจารณาใช้แวกกาดีนาที่แต่งแล้ว เพื่อให้ได้รั้วที่มีความบริสุทธิ์และมีความถ่วงจำเพาะสูงขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำบังรังสีแล้วใช้กัมกริตซึ่งเป็นกาวยิปซั่มเป็นตัวยึดประสานทำให้เป็นแท่ง จะได้เครื่องกำบังรังสีที่มีความทนทานต่อการกระแทกและการเสียดสีได้ดี ไม่มีการยืดหดตัวทนต่อความร้อนได้สูงด้วย อีกทั้งยังใช้ประโยชน์เป็นวัสดุเชื่อมต่อหรือซ่อมแซมอुकุโพลงที่เกิดขึ้นในเครื่องกำบังรังสีชนิดอื่น เพราะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะได้ดี ทนต่อการกัดขูดสูง สามารถรับแรงดึงได้ดี ไม่ดูดซึมน้ำ และไม่อ่อนตัวหรือหลุดล่อนเมื่อถูกน้ำ ในการวิจัยนี้จะทดสอบความสามารถกำบังรังสีแกมมาของกาดีนากัมกริตนี้ พร้อมทั้งหาค่า HVL และ TVL

4.6.1 การผสมกาดีนากัมกริต

ผสมน้ำยาเบอร์ 1 และเบอร์ 2 เข้าด้วยกันในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร โดยใช้ น้ำยาเบอร์ 2 ประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำยาเบอร์ 1 ใช้แท่งแก้วคนประมาณ 2 - 3 นาที เสร็จแล้วค่อย ๆ เทแวกกาดีนาที่แต่งแล้วลงไป คนให้เข้ากันจนเหนียวพอ เช็ดกระป๋องพลาสติกใส เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วให้สะอาด แล้วเอากาดีนากัมกริตใส่ลงในกระป๋องแต่ละใบ โดยให้มีระดับสูง 1, 1.5, 2, 3, 4, และ 5 ซม. ตามลำดับ ทิ้งไว้จนแข็งตัว จะมีความหนาแน่น 3.316 กรัม/ซม.³

4.6.2 การทดสอบความสามารถกำบังรังสีของกาดีนากัมกริต พร้อมทั้งหาค่า HVL และ TVL

ผลการทดสอบความสามารถกำบังรังสีแกมมาของกาดีนากัมกริตที่มีความหนาต่าง ๆ แสดงไว้ในตารางที่ 4.5 จะเห็นได้ว่าการลดของรังสีขึ้นอยู่กับความหนาของเครื่องกำบัง

เมื่อ แบคทราวด์ = 7472 ครั้ง/วินาที
 อัตราการนับรังสีเมื่อไม่มีเครื่องกำบัง = 87209 ครั้ง/วินาที
 จะได้ I_0 = อัตราการนับรังสีสุทธิเมื่อไม่มีเครื่องกำบัง = 79737 ครั้ง/วินาที
 และ I_x = อัตราการนับรังสีสุทธิที่ทะลุผ่านเครื่องกำบัง ครั้ง/วินาที
 x = ความหนาของกาลีนากัมกริต ซม.


เขียนกราฟระหว่าง ค่า x และ $\ln I_x/I_0$ ลงในกระดาษลอก ที่ค่า
 $\ln I_x/I_0 = 0.37$ จะหาค่าสัมประสิทธิ์การลดของรังสีแกมมา (μ) ได้

เมื่อ $\ln I_x/I_0 = 0.37$ จะได้ $x = 3.55$ ซม.

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น } \mu &= \frac{1}{3.55} \text{ ซม.}^{-1} \\ &= 0.2816901 \text{ ซม.}^{-1} \end{aligned}$$

ความหนา (ซม.)	อัตราการนับรังสีที่ทะลุ ผ่านกาลีนากัมกริต (ครั้ง/วินาที)	อัตราการนับรังสีสุทธิ ที่ทะลุผ่านกาลีนากัมกริต I_x	I_x/I_0
1	65909	58437	0.7328718
1.5	58753	51281	0.6431267
2	51737	44265	0.5551375
3	42074	34602	0.4339516
4	33754	26282	0.3296085
5	29198	21696	0.2720945

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการทดสอบการกำบังรังสีของกาลีนากัมกริต
 ที่ความหนาต่าง ๆ กัน



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของกาลีนากัมกวัด (x)
กับค่า $\ln I_x/I_0$



จะหาค่า HVL ได้จากสมการที่ 2.17

$$\begin{aligned}
 \text{HVL} &= \frac{0.693}{0.2816901} \quad \text{ซม.} \\
 &= 2.46015 \quad \text{ซม.}
 \end{aligned}$$

และจากสมการที่ 2.18

$$\begin{aligned}
 \text{TVL} &= \frac{0.23}{0.2816901} \quad \text{ซม.} \\
 &= 8.165 \quad \text{ซม.}
 \end{aligned}$$

แสดงว่ากาลีนากัมกรัตที่มีควาหนา 2.46 และ 8.16 ซม. สามารถกำบังรังสีแกมมาให้มีอัตราการนับรังสีเหลือเพียง $\frac{1}{2}$ และ $\frac{1}{10}$ ของอัตราเดิมตามลำดับ

4.6.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า x กับ $\ln I_x/I_0$

จากกราฟระหว่าง x และ $\ln I_x/I_0$ จะพิจารณาว่าข้อมูลทั้งสองมีความสัมพันธ์กันแบบเส้นตรงหรือไม่ จากสูตรความสัมพันธ์รวม (Correlation) ในกรณีที่เป็นเส้นตรง

กำหนดให้ r = ความสัมพันธ์รวม (Correlation)

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - (\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n y_i)}{\sqrt{[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2][n \sum_{i=1}^n y_i^2 - (\sum_{i=1}^n y_i)^2]}} \dots\dots 4.2 \quad (11)$$

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล x กับ y จะเป็นเส้นตรงสมบูรณ์ที่สุด เมื่อ $r = \pm 1$ จากข้อมูล

ความหนาของกาลีน้า กัมกรีด (ซม.) x	$\ln I_x / I_0$ y
1	- 0.3107844
1.5	- 0.4414135
2	- 0.5885394
3	- 0.8348222
4	- 1.1098497
5	- 1.3016058

จากข้อมูลจะได้ว่า

$$\begin{aligned}
 n &= 6 & \sum_{i=1}^6 x_i y_i &= -15.601878 \\
 \sum_{i=1}^6 x_i &= 16.5 & \sum_{i=1}^6 y_i &= -4.587015 \\
 \sum_{i=1}^6 x_i^2 &= 57.25 & \sum_{i=1}^6 y_i^2 &= 4.2606835 \\
 \left(\sum_{i=1}^6 x_i\right)^2 &= 272.25 & \left(\sum_{i=1}^6 y_i\right)^2 &= 21.040707
 \end{aligned}$$

แทนค่าต่าง ๆ เหล่านี้ลงในสมการที่ 4.2

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{(6)(-15.601878) - (16.5)(-4.587015)}{\sqrt{[(6)(57.25) - (272.25)][(6)(4.2606835) - (21.040707)]}} \\
 &= \frac{-17.925521}{17.952488} \\
 &= -0.9984978
 \end{aligned}$$

จากที่คำนวณได้ $r = -0.9984978$ ซึ่ง r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าข้อมูล x และ y มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงดีมาก และ $r^2 = 0.9969978$ แสดงว่าร้อยละ 99 ของข้อมูล y มีความสัมพันธ์แบบเป็นเส้นตรงกับข้อมูล x ดังนั้น จึงแสดงว่า การหาค่า HVL และ TVL มีความถูกต้องมาก

4.6.4 การหาสมการรีเกรสชัน (Linear Regression Analysis)

จากการวิเคราะห์แบบโครีเลชัน (Correlation Analysis) ทำให้ทราบค่าของ x และ y ($\ln I_x/I_0$) มีความสัมพันธ์กันแบบเส้นตรงแล้ว ก็จะคำนวณหาสมการรีเกรสชัน (Regression Equation) ของข้อมูลดังกล่าวต่อไป จากสมการ (4.3)

$$\bar{Y}_x = a + bx \quad \dots\dots 4.3$$

เมื่อ $\bar{Y}_x = \ln I_x/I_0$

$x =$ ความหนาของกาดีนากัมกรีน

$b =$ ค่าความชัน (slope) ของเส้นรีเกรสชัน

ซึ่งคำนวณหาค่า b ได้จากสมการที่ (4.4)

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - (\sum_{i=1}^n x_i) (\sum_{i=1}^n y_i)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} \quad \dots\dots 4.4 \quad (11)$$

และ $a =$ ระยะตัดแกน y (y - intercept)

คำนวณหาค่า a ได้จากสมการที่ (4.5)

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \quad \dots\dots 4.5$$

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \text{ค่ากึ่งกลาง (mean) ของข้อมูล } x \\ \bar{y} &= \text{ค่ากึ่งกลาง (mean) ของข้อมูล } y\end{aligned}$$

พิจารณาจากข้อมูล x และ y แทนค่าลงในสมการที่ (4.4)

$$\begin{aligned}b &= \frac{(6)(-15.601878) - (16.5)(-4.587015)}{(6)(57.25) - (272.25)} \\ &= \frac{-17.925521}{71.25} \\ &= -0.2515862\end{aligned}$$

แทนค่า b ลงในสมการที่ (4.5) และเมื่อ

$$\bar{x} = 2.75 \quad \bar{y} = -0.7645025$$

$$\begin{aligned}\text{จะได้ } a &= -0.7645025 - (-0.2515862)(2.75) \\ &= -0.7645025 + 0.691862 \\ &= -0.0726404\end{aligned}$$

แทนค่า a และ b ลงในสมการที่ (4.3) จะได้

$$\bar{Y}_x = -0.0726404 - 0.2515862x$$

ดังนั้นสมการรีเกรสชันของข้อมูลระหว่างความหนาของกาลีนากัมกริต (x)

กับค่าของ $\ln I_x/I_0$ คือ

$$\ln I_x/I_0 = -0.0726404 - 0.2515862x$$

4.7 การทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต

คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วจะต้องมีกำลังตามต้องการ มีความสม่ำเสมอ น้ำไม่ซึม และทนต่อกินฟ้าอากาศ กำลังเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคอนกรีตซึ่งมีหลายอย่างด้วยกัน เช่น กำลังต้านทานแรงดึง กำลังต้านทานแรงอัด กำลังต้านทานแรงเฉือน และกำลังยืดหยุ่น เป็นต้น แต่ที่สำคัญที่สุดคือกำลังต้านทานแรงอัด เพราะเป็นตัวบอกให้ทราบถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ ภัยเหตุที่กำลังต้านทานหรือรับแรงเบบอื่นเป็นส่วนส่วนกับกำลังต้านทานแรงอัด

สำหรับงานวิจัยนี้พิจารณากำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตหนักที่หล่อขึ้นเมื่อมีอัตราส่วนผสมต่าง ๆ กัน การทำแท่งตัวอย่างคอนกรีตเพื่อหาลำดับอัด ใช้แบบหล่อแท่งคอนกรีตทรงกระบอก (mold) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 4 นิ้ว ซึ่งต้องทำความสะอาดแบบพร้อมทั้งแผ่นเหล็กให้เรียบร้อย ไม่ให้มีฝุ่นหรือปูนของเกาคือเคลืออยู่ในแบบ แล้วทาน้ำมันให้ทั่วเพื่อไม่ให้ปูนเกาะหรือรั่วไหลออกมาตามรอยต่อ

การผสมคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัดนี้ใช้วิธีแบบสุ่มหาโดยเริ่มทดลองผสมคอนกรีตในอัตราส่วนซึ่งมีปริมาณของวัสดุผสมน้อย (ปูนซีเมนต์มาก) แล้วจึงเปลี่ยนอัตราผสมซึ่งมีปริมาณของวัสดุผสมมากขึ้น จนกระทั่งได้อัตราส่วนผสมซึ่งดีที่สุดที่ปริมาณของซีเมนต์เฟสที่มีเพียงพอที่อุดช่องว่างระหว่างมวลหยาบและมวลละเอียด การใส่คอนกรีตลงในแบบให้ใส่ 2 ชั้น ๆ ละเท่า ๆ กัน แต่ละชั้นใช้เหล็กกระทุ้งเป็นการทำให้คอนกรีตแน่น ไม่เกิดโพรงอากาศ แล้วปากฉีดยาของแบบหล่อให้เรียบด้วยเกรียงปิดด้วยแผ่นเหล็กเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ หลังจากการหล่อเสร็จแล้ว วางแบบหล่อไว้บนพื้นราบที่ไม่มีกระแสเทือน แล้วใช้กระสอบชุบน้ำคลุมไว้จนครบ 24 ชม. จึงถอดแบบออก จากนั้นจึงทำการบ่มขึ้น โดยนำแท่งคอนกรีตไปแช่ไว้ในอ่างน้ำที่เตรียมไว้จนครบกำหนด 7 วันแล้วจึงนำไปทดสอบกำลัง ตากำลังต้านทานแรงอัดของแต่ละอัตราส่วนได้จากแท่งตัวอย่าง 2 แท่ง แล้วหาค่าเฉลี่ย

การทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดโดยใช้เครื่อง AMSLER ของแผนกโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทำโดยกดหรืออัดแรงเข้าไปในแท่งทดสอบซึ่งอยู่ในสภาพชื้นด้วยอัตราเวลาที่สม่ำเสมอ จนกระทั่งถูกอัดแตก กำลังต้านทานแรงอัดคือน้ำหนักกดสูงสุด หน่วยกำลังต้านทานแรงอัดหาได้จาก การหารน้ำหนักกดสูงสุดด้วยพื้นที่หน้าตัดของแท่งทดสอบ

แท่งตัวอย่าง	อัตราผสม	กำลังต้านทานแรงอัด (กก.)	กำลังต้านทานแรงอัด/พื้นที่ (กก./ซม. ²)	อัตราการนับรังสีที่ทะลุผ่าน (ครั้ง/วินาที)	ความหนาแน่น (กรัม/ซม. ³)
แม่โรต อิลเม-ไนท์ คอนกรีต	1:2:3	2975	157.7	16338	3.43
	1:2:4	1545	81.9	15454	3.47
	1:3:6	1325	70.2	15122	3.56
เฮมาโท อิล-เมไนท์ คอนกรีต	1:2:3	3230	189	14103	3.72
	1:2:4	2750	145.8	13874	3.82
	1:3:6	2210	117.1	13564	3.89
กาลีน่า อิลเม-ไนท์ คอนกรีต	1:2:3	3885	206	11656	3.78
	1:2:4	2735	145	11317	3.89
	1:3:6	2340	124	11298	4.05
แม่โรต คอนกรีต	1:2:3	4125	218.7	16564	3.23
	1:2:4	3085	163.5	16073	3.29
	1:2.5:4.5	1195	63.3	15939	3.35
กาลีน่า คอนกรีต	1:1:2	4445	235.6	14349	3.58
	1:2:3	2675	141.8	13632	3.68
	1:2:4	1700	90.1	12780	3.84

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตชนิดต่าง ๆ และความสามารถก้ำบังรังสี