

บทที่ 5

มาตรฐานการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อสรุป จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1.1 รัศมีสมของทรายธรรมชาติล้วน ๆ กับยางมะตอย โดยเฉพาะทรายที่มีมวลรวมละ เอียงผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อย จะมีความแน่นและเสถียรภาพต่ำ ปริมาณของว่างอากาศและช่องว่างระหว่าง เม็ดของรัศมีมวลรวมจะสูงมาก

5.1.2 หินปูนที่ผสมเข้าไปในรัศมีสม ๆ จะทำให้เสถียรภาพของรัศมีสมเพิ่มมากขึ้น ตามปริมาณหินปูนที่เพิ่มเข้าไป และจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่า เมื่อผสมหินปูนเข้าไปเพียงร้อยละ 30 ของน้ำหนักรัศมีมวลรวมทั้งหมด เท่านั้น กับจะมีเสถียรภาพสูงกว่ารัศมีสมยางมะตอยประเภทที่ 7 และประเภทที่ 8 ซึ่งแนะนำโดย The Asphalt Institute

5.1.3 ปริมาณหินปูนที่เพิ่มเข้าไปในรัศมีสมทรายกับยางมะตอย จะทำให้ความแน่นและเสถียรภาพเพิ่มขึ้น ช่องว่างอากาศและช่องว่างระหว่าง เม็ดรัศมีมวลรวมในรัศมีสม ๆ จะลดลง ซึ่งจะมีผลมากในทรายธรรมชาติที่มีมวลรวมละ เอียงผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อย

5.1.4 ทรายที่มีขนาด เม็ดใหญ่สุด (Maximum Size) ใหญ่กว่าและมีลักษณะผิดปกติที่ขุ่นระกว่า รัศมีสม ๆ ของมันจะมีลักษณะผิดปกติกว่า และมีเสถียรภาพสูงกว่ารัศมีสม ๆ ของทรายที่มีขนาด เม็ดใหญ่สุด เล็กและมีลักษณะผิดปกติเรียบกว่า

5.1.5 ปริมาณหินปูนและหินในรัศมีสม ๆ จะมีผลต่อการไหลน้อยมาก การไหลจะมากขึ้นตามปริมาณยางมะตอยในรัศมีสม ๆ ที่เพิ่มขึ้น

5.1.6 รัศมีสม ๆ ของทรายที่มีขนาด เม็ดใหญ่สุดใหญ่กว่า ต้องการอุณหภูมิในขณะบทความสูงกว่ารัศมีสม ๆ ของทรายที่มีขนาด เม็ดใหญ่สุด เล็กกว่าเล็กน้อย อุณหภูมิที่เหมาะสมใน

ขณะบดทับเฉลี่ยเท่ากัน 250° ฟาเรนไฮต์

5.1.7 วัสดุผสมทรายยางมะตอยจะมีเส้นใยรากพะและคุณสมบัติเหมือนกัน เมื่อผสมกันในปริมาณร้อยละ 30 ผุ่นในช่วงร้อยละ 12-18 และปริมาณยางมะตอยอยู่ในช่วงร้อยละ 8-11 โดยนำหนักของวัสดุมวลรวมทั้งหมด

5.2 ข้อเสนอแนะ ทรายธรรมชาติที่มีขนาดเบ็ดใหญ่ ซึ่งส่วนมากได้แก่ทรายแม่น้ำชนิดทรายสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุมวลรวมผสมกับยางมะตอย เพื่อใช้ก่อสร้างหรือปรับระดับผิวน้ำที่มีปริมาณการจราจรน้อยหรือปานกลางตามวิธีออกแบบของมาร์ชัลได้

ส่วนทรายที่มีขนาดเม็ดเล็ก และมีมวลรวมละอี้ค่อนข้างมาก เกินกว่า 200 มักซ์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ทรายบก ไม่เหมาะสมที่จะใช้ทำวัสดุผสมทรายยางมะตอย เพื่อก่อสร้างผิวน้ำ เพราะคุณสมบัติของวัสดุผสมฯ ไม่ดีพอ แต่ก็ยังมีคุณสมบัติและเส้นใยรากพะที่จะใช้ก่อสร้างชั้นพื้นถนนได้ อย่างไรก็ตาม การวิจัยนีศึกษาในขอบเขตจำกัด เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น จึงน่าที่จะได้มีการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัสดุผสมทรายยางมะตอยในสนามต่อไป