



ผลการวิจัยและข้อคิดเห็น

ผลการวิจัย

รูปที่ 1 ปริมาณความชื้นคือปริมาณของน้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเม็ดยาในภาชนะต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้คือ

คอนโทรล 1 โดยเฉลี่ยไม่มีการเพิ่มหรือการสูญเสียปริมาณของน้ำในเม็ดยา

คอนโทรล 2 ปริมาณความชื้นในเม็ดยามีการเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ตามระยะเวลา เพิ่มมากที่สุด ในอาทิตย์ที่ 16 คือ 0.201 มก. ซึ่งการเพิ่มดังกล่าวเนื่องจากมีความชื้นผ่านเข้าไปขณะทำการเปิดขวดเพื่อนำตัวอย่างออกมาทำการทดลอง และปริมาณความชื้นเพิ่มเนื่องจากเกิดจากการสะสมของความชื้นในเม็ดยาอย่างช้า ๆ

ขวดแก้วฝาโลหะ ปริมาณความชื้นในเม็ดยามากกว่าคอนโทรล 2 เล็กน้อย ในอาทิตย์ที่ 16 จะมีปริมาณ 0.256 มก. ความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความชื้นสามารถผ่านเข้าออกทางช่องว่างระหว่างฝาโลหะเกิดเดียวกับเกิดยวขวดแก้ว ซึ่งทำให้ภาชนะชนิดนี้มีลักษณะเป็น air - tight container น้อยกว่าคอนโทรล 1 และ 2 ซึ่งเป็นขวดแก้วจุกแก้ว ซึ่งไม่มีช่องว่างระหว่างขวดกับจุก เพราะเคลือบไว้ด้วยวาสลิน และผนึกอีกครั้งด้วยซีเมนต์

ขวดจุกเกลียวชนิดโพลีเอธิลีน ปริมาณความชื้นในเม็ดยาจะเพิ่มขึ้นมากกว่าขวดแก้วฝาโลหะ ในอาทิตย์ที่ 16 จะมีค่า 0.395 มก. แสดงว่ายอมให้ความชื้นผ่านเข้าออกได้

ชวคจุกเกสียวชนิดโพสปีโรบิสิ้น ปริมาณความชื้นในเม็ดยาจะเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับของชวคชนิดโพสเอชิสัน คือ มีค่า 0.401 มก. ที่อาทิตยที่ 16

ชวคจุกเกสียวชนิดพีวีซี ปริมาณความชื้นในเม็ดยาจะเพิ่มมากกว่าชวคชนิดโพสเอชิสัน และโพสปีโรบิสิ้น และค่าสุดท้ายมีค่า 0.528 มก.

ถุกจ่ายยาโพสเอชิสัน จะมีปริมาณความชื้นในเม็ดยาจะเพิ่มมากกว่าการเก็บในชวคพีวีซี ในระยะเริ่มแรก แต่หลังจากอาทิตยที่ 10 ความแตกต่างจะลดลง จนค่าสุดท้ายใกล้เคียงกับค่าที่บรรจุในชวคพีวีซี คือเท่ากับ 0.512 มก.

ชวคจุกเกสียวชนิดโพสสไตรีน มีปริมาณความชื้นในเม็ดยาเพิ่มขึ้นสูงสุดในบรรดาภาชนะต่าง ๆ ยกเว้นถาดเปิด คือมีค่าถึง 1.499 มก.

ถาดเปิด แสดงให้เห็นถึงความสามารถของยาเม็ดแอสไพรินที่อุคความชื้นไค้โดยอิสระโดยไม่มีสิ่งไคมาขัดขวาง เช่นการบรรจุในภาชนะอื่น ซึ่งยอมให้ความชื้นผ่านเข้าออกไค้มีปริมาณที่จำกัด ซึ่งค่าที่อ่านไค้มีค่า 2.817 มก. ในอาทิตยสุดท้าย

รูปที่ 2 แสดงให้เห็นปริมาณแอสไพรินที่สูญเสียบไป การสูญเสียบจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับดังไค้คือ คอนโทรล 1 คอนโทรล 2 ชวคแก้วฝาโลหะเกสียว ชวคจุกเกสียวชนิดโพสเอชิสัน โพสปีโรบิสิ้น พีวีซี ถุกจ่ายยาโพสเอชิสัน ชวคจุกเกสียวชนิดโพสสไตรีน และถาดเปิด

คอนโทรล 1 เป็นการสูญเสียบแอสไพรินเนื่องจากระยะเวลาในการเก็บซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงไค้ และเม็ดยาตั้งถาดามีปริมาณความชื้นอยู่บ้าง ก็จะมีการสลายตัวของแอสไพรินตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องให้มีการกำหนดวันหมดอายุของยา ซึ่งจะบวกกับระยะเวลาที่ยาจะสามารถใช้ประโยชน์ในการรักษา

คอนโทรล 2 เป็นการสูญเสียบแอสไพรินซึ่งเกิดจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก เกิดจากการสลายตัวของยาระยะเวลาที่เก็บไว้ ส่วนประการหลัง เนื่องจา

การดูดซึมความชื้นที่เข้ามาในภาชนะทำให้เกิดการสลายตัวเป็นกรดซัลฟิวริก และกรด
 อาซิติกเพิ่มขึ้น ซึ่งกรณีหลังนี้ความชื้นผ่านเข้าไปในภาชนะได้ในขณะที่มีการเปิดฝาเพื่อทำการ
 ทดลอง

ขวดแก้วฝาโลหะ ยาเม็ดแอสไพรินที่บรรจุภายในจะมีการสลายตัวไปมากกว่า
 ในคอนโทรล 2 เพียงเล็กน้อย เนื่องจากความชื้นสามารถผ่านเข้าไ้มากกว่าคอนโทรล
 2 เล็กน้อย เพราะขณะฝาปิดอยู่ความชื้นสามารถผ่านเข้าทางช่องว่างระหว่างฝาเกลียว
 กับขวดแก้ว ซึ่งทำให้เม็ดยาดูดซึมความชื้นได้มากขึ้น จึงมีการสูญเสียเพิ่มมากขึ้น

ขวดจุกเกลียวชนิดโพสเทอริสัน มีการสูญเสียปริมาณแอสไพรินมากกว่าขวดแก้ว
 แต่น้อยกว่าขวดชนิดโพสโพรพิสัน พีวีซี กระจกยาโพสเทอริสัน และขวดโพสดีสไทริน

ถาดเปิด มีการสูญเสียปริมาณแอสไพรินมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มปริมาณ
 ความชื้นของน้ำในเม็ดยา

รูปที่ 3 แสดงให้เห็นผลจากชดิกา เจล ที่มีต่อปริมาณความชื้นในเม็ดยา ซึ่ง
 ในการนี้เราใส่ชดิกา เจล ในภาชนะ 3 ชนิด คือ ขวดแก้วฝาโลหะ กระจกยาโพส-
 เทอริสัน และขวดฝาเกลียวชนิดโพสดีสไทริน

ถ้าไม่ใส่ชดิกา เจล ยาเม็ดที่บรรจุในภาชนะทั้ง 3 ชนิดจะมีปริมาณความชื้น
 ในเม็ดยาเพิ่มขึ้น ขวดโพสดีสไทรินจะมีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นมากที่สุด ส่วนขวดแก้ว
 ฝาโลหะจะมีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด

ในการใส่ชดิกา เจลลงไป ปรากฏว่ามีการสูญเสียความชื้นออกจากเม็ดยา
 ซึ่งขวดแก้วฝาโลหะปริมาณความชื้นที่สูญเสียไปจะมากที่สุด ส่วนขวดโพสดีสไทรินจะสูญเสีย
 ความชื้นไปน้อยที่สุด

ปริมาณความชื้นที่ชดิกา เจลดูดซับไว้นั้น ขึ้นกับปริมาณความชื้นของอากาศภายใน
 ภาชนะบรรจุ ชดิกา เจลจะสามารถดูดความชื้นได้ทั้งจากอากาศและความชื้นที่อยู่ในเม็ดยา

ดังเช่นจากรูปที่ 3 ปริมาณความชื้นที่ซิดิกา เจลถูกซึมไว้อาจจะประมาณได้ว่าเป็นปริมาณความชื้นที่สูญหายไปจากเม็ดยารวมกับปริมาณความชื้นบางส่วนที่เข้าไปในภาชนะได้ (ซึ่งแสดงในกราฟที่เป็นเส้นโค้งแกนนอน) ซึ่งประการหลังนี้สำคัญกว่า จะเห็นว่าปริมาณความชื้นที่ถูกดูดซึมไว้จะมากที่สุดในช่วงโพสิสไตรีน

จะเห็นได้ว่า ความชื้นผ่านเข้าสู่ช่วงแก้วน้อยกว่าผ่านเข้าช่วงโพสิสไตรีนมาก และซิดิกา เจลสามารถดึงความชื้นออกจากเม็ดยาในช่วงแก้วได้มากกว่าในช่วงโพสิสไตรีน ดังรูปที่ 3 จะเห็นว่าจากกราฟการสูญเสียความชื้นจากเม็ดยาในช่วงโพสิสไตรีนจะน้อยกว่าในช่วงแก้ว

ความจริงที่ว่า ซิดิกา เจล ในช่วงโพสิสไตรีนดูดความชื้นได้มากกว่าอีก 2 ชนิด จะดูได้จากกราฟในรูปที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นทราบว่า ปริมาณ มก. ของไอน้ำที่ถูกดูดไว้ต่างน้ำหนักของซิดิกา เจล เป็นกรัม ซึ่งแสดงไว้ในเวลาต่าง ๆ กัน ของช่วงแก้วจะน้อยที่สุด

ยาเม็ดยาที่ถูกซิดิกา เจลดึงความชื้นออกไป จะมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไป คือมีลักษณะแห้งกว่าและมีรอยเป็นทางบนผิวของเม็ดยา ซึ่งเป็นลักษณะของความชื้นที่ถูกดึงจากภายในเม็ดยาออกมาสู่อากาศภายนอก เราแสดงความสัมพันธ์อันนี้ได้โดยรูปที่ 7⁶

รูปที่ 4 แสดงผลของซิดิกา เจลที่มีต่อปริมาณการสูญเสียของแอสไพรินในเม็ดยาต่อเวลาต่าง ๆ จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการสูญเสียจะลดลงเมื่อมีซิดิกา เจลอยู่ด้วย โดยเฉพาะในถุงจ่ายยาโพสิเอซิส และช่วงโพสิสไตรีน สำหรับช่วงแก้วจะไม่แสดงความแตกต่างให้เห็นเด่นชัด

โดยอาศัยกราฟจากรูปที่ 4 และ 5 จะอธิบายรวมกันได้ว่า ในช่วงโพสิสไตรีน ปริมาณความชื้นในเม็ดยาจะลดต่ำลงมากเมื่อมีซิดิกา เจลบรรจุอยู่ และซิดิกา เจลจะดูดความชื้นไว้มากด้วย ขณะเดียวกันปริมาณการสูญเสียของแอสไพรินจะลดลงมาก ซึ่งผลนี้จะตรงเช่นเดียวกับในถุงจ่ายยาโพสิเอซิส และในช่วงแก้ว โดยอาศัย Fick's Law

การยอมให้ก๊าซหรือไอน้ำผ่านเข้าออกสามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี้ 57

$$Q = - \frac{ADt}{l} \cdot \frac{dc}{dx}$$

เมื่อ Q = ปริมาณของก๊าซที่ผ่านเข้าไป

A = พื้นที่ผิวสัมผัส

D = ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของก๊าซ

t = เวลา และ $\frac{dc}{dx}$ = Linear concⁿ gradient

l = ความหนาของพลาสติก

และจาก Henry's Law 12,57

$$C = Sp$$

C = ความเข้มข้นของก๊าซที่อยู่บนผิวของแผ่นฟิล์มแต่ละด้าน

S = สัมประสิทธิ์การละลายของก๊าซในพลาสติก

p = ความดันไอย่อยของก๊าซที่ซึมผ่าน

จะได้สมการใหม่เป็น 57

$$P = DS \cdot \frac{lQ}{At(p_1 - p_2)}$$

ในเมื่อ p_1 และ p_2 เป็นค่าความดันไอย่อยที่ผิวแต่ละด้านของพลาสติก

P = Permeability constant

และโดยอาศัย Gas' Law กับ Arrhenius equation จะได้

$$P = D_0 S_0 C^{-E/RT}$$

D_0 เป็นการวัดจำนวนของ interchain "Spaces" ในพลาสติก ณ ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอันนี้เรียกได้เป็น degree of crystallinity ของวุ้นนี้เอง

คุณค่ามากในพวกพลาสติกที่เป็น crystalline หรือ cross - linked มากกว่าพวก amorphous และจากการค้นคว้าของฟัลค์ ในปี 1966 พบว่า พวก amorphous จะยอมให้ก๊าซผ่านเข้าไคง่ายกว่า และสารพวกพลาสติกไซค์ก็จะเพิ่มอัตราการยอมให้ก๊าซผ่านเข้าในพลาสติกควย

S_0 เป็นค่าฟังก์ชันแห่งความสัมพันธ์ของความสามารถที่จะเข้าไคด้วยกันของ โมเลกุลที่ซึมผ่านกับโมเลกุลของพลาสติกกับความสามารถที่จะเข้ากันเองของโมเลกุล ของแต่ละตัว 57

กล่าวโดยสรุป แพคเตอร์ที่มีผลต่อปริมาณของไอน้ำหรือก๊าซที่จะผ่าน พลาสติกนั้นจะขึ้นกับจำนวนของ crystalline zone ของพลาสติกนั้น และความคล้อย- คลึงกันระหว่างโมเลกุลของพลาสติกกับสารที่จะผ่านเข้า





crystalline zone เป็นบริเวณในพลาสติกซึ่งมีประโยชน์มากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งในบริเวณนี้การเรียงตัวเป็นสายของโมเลกุลที่ประกอบขึ้นเป็นสารอณูใหญ่จะเรียงตัวไป ในแนวเดียวกัน ทำให้แต่ละสายมีความใกล้ชิด เรียงชิดกันมากทำให้มีความแน่นมาก ซึ่ง ความหนาแน่นในบริเวณนี้จะมากกว่าบริเวณอื่น ๆ ที่เรียก amorphous zone 57 ทั้ง crystalline และ amorphous zone จะมีประกอขกันอยู่ในพลาสติก ซึ่งอัตราส่วน ระหว่าง zone ดังกล่าวเรียกว่า degree of crystallinity ของพลาสติก ก๊าซ สามารถผ่านเข้าเฉพาะบริเวณที่เป็น amorphous zone ดังนั้นถ้าพลาสติกไคมี degree of crystallinity สูง พลาสติกนั้นก็จะยอมให้ก๊าซหรือไคต่าง ๆ ผ่านไค น้อยลง 3

จึงไม่เป็นที่น่าสงสัยที่พลาสติกโพลีเอธิลีน 2 ชนิด ซึ่งมีความหนาแน่นต่างกัน จะแสดงความแตกต่างกันในการที่ยอมให้ก๊าซผ่านเข้า ถุงพลาสติกโพลีเอธิลีนซึ่งเป็นชนิด ความหนาแน่นต่ำจะยอมให้ไอน้ำผ่านเข้าไคมากกว่าชวคโพลีเอธิลีนซึ่งเป็นชนิดความหนาแน่นปานกลาง พบว่า โพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ปานกลาง และ ต่ำ

ซึ่งมีความหนาแน่น 0.941 - 0.970, 0.926 - 0.940, 0.915 - 0.925 กรัม/มล. จะมี degree of crystallinity 80 - 98, 70 - 80 และ 55 - 70 % ตามลำดับ 58 นอกจากนี้เรายังสามารถอธิบายในลักษณะของโครงสร้างทางเคมี โพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำจะเรียกได้ว่าเป็นชนิด "branched" เนื่องจากมี side chain สั้น ๆ ในขณะที่ชนิดที่มีความหนาแน่นสูงจะเรียกได้ว่าเป็นชนิด "linear" เนื่องจากเรียงตัวเป็นสายเดี่ยวเดี่ยว ๆ ไม่มีกิ่งสาขาแยกออกไป ทำให้ชนิดที่มีความหนาแน่นสูงมีลักษณะเรียงตัวกันชิดกว่า ทำให้มี degree of crystallinity สูงกว่า และทำให้ยอมให้อิออน้ำวนเข้าไคน้อยกว่าด้วย 57,59

ส่วนโพลีโพรพิลีนไม่สามารถเรียงตัวได้ชิดเท่ากับโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เนื่องจากอะตอมของไฮโดรเจนอันหนึ่งในเอทิลีนถูกรบกวนแทนที่ด้วยเมทิลกลุ่ม ทำให้เปลี่ยนจากโมเลกุลของเอทิลีนเป็นโพรพิลีน ทำให้มีช่องว่างระหว่างสายโซ่โมเลกุลมากขึ้น ทำให้ยอมให้อิออน้ำวนไค้มากกว่าโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง แต่ก็ยังน้อยกว่าชนิดความหนาแน่นต่ำ


และโดยการอธิบายด้วยวิธีเดียวกัน สามารถนำมาอธิบายในกรณีของพีวีซีซึ่งนำอะตอมของคลอรีนมาแทนที่ และกรณีของโพลีสไตรีนที่นำเบนซีนมาแทนที่ อะตอมของไฮโดรเจน ดังเช่นลักษณะที่แสดงไว้ข้างล่าง




สำหรับของโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำและความหนาแน่นสูง ลักษณะสูตร

โครงสร้างทางเคมีจะเป็นดังนี้⁶⁰

ชนิดความหนาแน่นต่ำ



ชนิดความหนาแน่นสูง



แพคเตอร์อีกประการหนึ่งคือคุณสมบัติของโมเลกุลที่จะผ่านเข้าไปในภาชนะกับคุณสมบัติของพลาสติก พลาสติกที่เป็นชนิด hydrophobic จะยอมให้อิอน้ำผ่านเข้าได้น้อยกว่า ซึ่งโพลีเอทิลีนเป็นสารชนิด hydrophobic จึงเป็นฉนวนกันความชื้นได้ดีกว่า⁴⁴

สามารถจัดเรียงลำดับการเพิ่มขึ้นของอัตราการยอมให้อิอน้ำผ่านได้ดังนี้⁵⁷

	HDPE	PP	LDPE	Rigid PVC	PS
P =	130	250	400	1600	12000

หน่วยเป็น $\text{cm}^3/\text{cm}^2/\text{mm}/\text{sec}/\text{cmHg} \times 10^{10}$

อิอน้ำจะผ่านเข้า polar plastic ได้ดีกว่า ดังนั้นเราสามารถเรียงลำดับการลดลงของ polarity ของพลาสติกได้เป็น⁵⁷

PS PVC LDPE PP HDPE

แต่ถ้าสารที่ผ่านเข้าเป็นออกซิเจน จะผ่านสารที่เป็น non polar หรือ hydrophobic ได้ดีกว่า^{57,60,59}

โดยสรุปแล้ว ปริมาณความชื้นหรือไอน้ำที่ผ่านเข้าในภาชนะจะขึ้นกับแฟคเตอร์สำคัญ 2 ประการ คือ

- degree of crystallinity ของพลาสติก และ
- ความเหมือนในคุณสมบัติทางเคมีเกี่ยวกับ Polarity ของสารที่ผ่านเข้ากับพลาสติก

อย่างไรก็ดี ยังมีแฟคเตอร์อื่นที่ระบุไว้ตาม Fich's Law ซึ่งก็มีความสำคัญเช่นกัน รวมทั้งปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอากาศภายนอกภาชนะบรรจุด้วย

จากการเตรียมการทดลอง มีการหาความแม่นยำของเครื่องชั่ง ของสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ และของเครื่องมือทำการไตเตรท คาร์ลฟิชเชอร์ รีเอเจนต์ แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือที่ใช้มีความสมบูรณ์พอที่จะไม่ทำให้ค่าต่าง ๆ ที่หาได้มีความแตกต่างไปจากความเป็นจริงมากนัก ซึ่งถ้ามีความแตกต่างออกไปก็จะอยู่ในช่วงของความเบี่ยงเบนดังกล่าว

ในการทดลองมีค่าอุณหภูมิค่าสุด สูงสุด และค่าความชื้นสัมพัทธ์ค่าสุด สูงสุด เท่ากับ 19.1° 35.8° เซลเซียส และ 44 % 98 % ตามลำดับ แต่ค่าที่วัดได้นั้นเป็นค่าค่าสุดและสูงสุดของแต่ละวัน ซึ่งมีใช้ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงว่าค่านั้นควรจะเป็นเช่นใด และค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่วัดได้ก็แสดงให้เห็นเพียงว่าความชื้นขณะนั้นมีอยู่เท่าใดเมื่อเทียบกับปริมาณความชื้นที่อากาศขณะนั้นจะมีได้เต็มที่ ซึ่งค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ กล่าวคือ อุณหภูมิค่าลง ความชื้นสัมพัทธ์จะเพิ่มขึ้น และถ้าเพิ่มอุณหภูมิ ค่าความชื้นสัมพัทธ์จะลดลง แม้ว่าปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในขณะนั้นจะมีปริมาณเท่ากัน ⁶¹

ในสารบางประเภทที่เป็นสารพวก hydrophilic เช่น ในลอน สารพวกนี้กันความชื้นได้น้อยมาก ติคกับสารประเภท hydrophobic ซึ่งกันความชื้นได้ดีกว่า

พลาสติกบางประเภทจะมีความสามารถควบน้ำไว้ในตัวเองได้ ดังตารางต่อไปนี้

	LDPE	HDPE	PP	PVC	PS
Resin density	0.91-0.925	0.95-0.96	0.89-0.91	1.2-1.4	1.0-1.1
Perm. to water Vapor	Low	Very low	Very low	Moderate	High
Water absorption	Low	Low	Low	Low	Moderate to High
Water vapor Perm. gm/100 sq.in./24 hrs at 100 F 95% R.H.	1.1	0.5	0.4	2.7	10.0

จะเห็นได้ว่า พลาสติกบางชนิดจะควบน้ำไว้ในตัวเองได้ เช่น พอลิโพรพิลีน สารประเภทนี้จะดึงความชื้นเก็บไว้ในเนื้อพลาสติกจำนวนหนึ่งก่อน เมื่อถึงจุดอิ่มตัว โมเลกุลของน้ำที่อยู่ในเนื้อพลาสติกจะเป็นตัวช่วยนำโมเลกุลของน้ำจากความชื้นในบรรยากาศให้เข้าสู่ภายในภาชนะได้ดียิ่งขึ้น

รูปที่ 6 เป็นการแสดงปริมาณแอสไพรินที่สูญเสียไปจากยาเม็ดแอสไพรินที่บรรจุในภาชนะต่าง ๆ โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ กราฟเป็นการรวมของรูปที่ 2 และ 4 เข้าด้วยกัน

ชี้แจงอีก

$$\text{จากสมการ} \quad P = \frac{1Q}{At(P_1 - P_2)}$$

จะเห็นได้ว่าความสามารถในการที่จะยอมให้ก๊าซผ่านได้นั้นจะขึ้นกับชนิดของสารอณูใหญ่ และมีความเปลี่ยนแปลงไปตามค่าที่แปรเปลี่ยนต่าง ๆ คือ

- (ก) ชนิดของก๊าซ
- (ข) อุณหภูมิ
- (ค) ความหนาของแผ่นสารอณูใหญ่
- (ง) ความดันไอ

(จ) พื้นที่ผิวสัมผัส

(๑) ปฏิกริยาระหว่างก๊าซกับพลาสติก

จากความรู้เกี่ยวกับแฟคเตอร์ที่มีผลต่อการยอมให้ก๊าซผ่านเข้า ทำให้สามารถระบุชี้คจำกัดของการทดลองได้ (ก) และ (ข) ซึ่งได้แก่นิโคของก๊าซที่ใช้ในการทดลอง คือความชื้นหรือไอน้ำซึ่งมีอยู่ในบรรยากาศ และอุณหภูมิที่ใช้ทำการทดลอง เป็นอุณหภูมิห้องตามปกติ ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ใช้อุณหภูมิห้องและไม่มีการควบคุมปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ก็เพื่อให้มีสภาวะเช่นเดียวกับการเก็บทั่ว ๆ ไป อัตราการสลายตัวของแอสไทรินจะเพิ่มขึ้นโดยการใส่ตัวควบคุมความชื้น ซึ่งสามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นให้มีค่าตามที่ต้องการได้ (ค) ความหนาของผนังขวดพลาสติกมีผลต่อความชื้นที่จะผ่านเข้ามามาก อย่างไรก็ตามจากการวิจัยไม่ได้มีการเจาะจงภาชนะบรรจุที่มีความหนาสม่ำเสมอ เพราะจุดประสงค์ต้องการเปรียบเทียบผลจากภาชนะที่มีใช้ทั่ว ๆ ไปในท้องตลาด ซึ่งจะมีผลต่อความคงตัวของยา โดยเลือกใช้ภาชนะที่มีจำหน่ายทั่ว ๆ ไปในท้องตลาด โดยเลือกจากผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งเราไม่สามารถจะเจาะจงลงไปเฉพาะถึงขนาดความหนาได้ เพราะแต่ละชุดของภาชนะที่ผลิตออกมาจำหน่ายก็มีความแตกต่างกันแล้ว โดยเฉพาะจากส่วนประกอบและพลาสติกแกรนูลที่นำมาใช้ (ง) ค่าความดันไอของก๊าซ ในกรณีนี้คือ ไอน้ำ ซึ่งจะขึ้นกับค่าความชื้นสัมพัทธ์ (จ) พื้นที่ผิวของพลาสติกที่สัมผัสกับบรรยากาศ ซึ่งมีผลต่อปริมาณไอน้ำที่จะผ่านเข้า แต่ก็มีค่าน้อย ในการเลือกใช้ภาชนะที่จะทำการวิจัยตามจุดประสงค์ที่มุ่งหมายไว้ ในการเลือกเพียงแต่ใช้ภาชนะที่มีปริมาตรความจุใกล้เคียงกัน เพื่อให้มีเนื้อที่ว่างภายในภาชนะใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ยังมีสิ่ง^๑ที่ควรคำนึงถึงสำหรับภาษา^๒ต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ เนื่องจากภาษา^๓พลาสติกที่มีอยู่^๔แม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่ก็^๕จะแตกต่างกันในชนิดของสารประกอบอื่น ๆ ที่มีผสมอยู่ในพลาสติกนั้น ๆ ในปี 1969 บัสซี และฮิวซ์ ได้แสดงให้เห็นความแตกต่างของคุณสมบัติการยอมให้ความชื้นผ่านเข้า และคุณสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ ในพลาสติกชนิดเดียวกัน แต่ส่วนประกอบต่าง ๆ ต่างกัน และผู้ผลิตแต่ละแห่งก็ใช้สารผสมต่าง ๆ กัน เพื่อให้เหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต ซึ่งกรณีนี้จะมีผลมากพอสมควรต่อความคงตัวของยาสำหรับในประเทศไทย พลาสติกที่นำมาใช้ทำภาชนะบรรจุนั้น เป็นพลาสติกแกรนูลสำเร็จรูปส่งมาจากต่างประเทศ รวมทั้งการนำพลาสติกต่าง ๆ มาหลอมทำใหม่ มิได้มีการควบคุมสูตรผสมของพลาสติก รวมทั้งไม่มีการแยกชนิดพลาสติกที่นำมาใช้ทำภาชนะบรรจุในโรงงานขนาดเล็ก

จากสาเหตุดังกล่าวนี้ควรจะมีการศึกษาในขั้นต่อไป เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและชนิดพลาสติกที่โรงงานต่าง ๆ ส่งเข้ามาหรือผลิตขึ้นมา เพื่อใช้ในการบรรจุยาทุกประเภท รวมทั้งการบรรจุอาหารซึ่งของที่บรรจุภายในมีการสัมผัสโดยตรงกับภาชนะบรรจุ หรือเป็นสารที่สลายตัวง่ายจากความชื้น หรือการออกซิไดซ์โดยออกซิเจนในอากาศ

ข้อคิดเห็น

จากการวิจัยระบุให้เห็นว่า ยาเม็ดแอสไพรินที่บรรจุในภาชนะต่าง ๆ จะสลายตัวไปจากมากมาน้อยดังนี้คือ ภาชนะเปิด ขวดโพลีไธรีน ถุงจ่ายยาโพลีเอทิลีน ขวดพีวีซี ขวดโพลีโพรพิลีน ขวดโพลีเอทิลีน และขวดแก้ว ซึ่งปริมาณการสูญเสียของแอสไพรินในอาทิตย์สุดท้ายของการทดลองจะมีดังนี้คือ

คอนโทรล 1	สูญเสีย ^๑ น้อยที่สุด	ค่าสูญเสีย ^๒ มากที่สุดเท่ากับ	1.2510 มก.
คอนโทรล 2		ค่าสูญเสีย	3.6450 มก.
ขวดแก้วฝาโลหะ		ค่าสูญเสีย	4.0232 มก.
ขวดโพลีเอทิลีน		ค่าสูญเสีย	5.6680 มก.
ขวดโพลีโพรพิลีน		ค่าสูญเสีย	6.6165 มก.

ชวคพีวีซี	ค่าสูญเสี	7.4587 มก.
ถุงจ่ายยาโพสิโปรบิซีน	ค่าสูญเสี	7.9772 มก.
ชวคโพสิสไตรีน	ค่าสูญเสี	11.3297 มก.
ภาชนะเปิด	ค่าสูญเสีมากที่สุด	22.1022 มก.

ตามเกสซ์คำหรับต่าง ๆ กำหนดว่า ยาเม็ดแอสไพรินต้องมีแอสไพรินอย่างน้อย 95 % จากจำนวนที่ระบุไว้ ยาเม็ดแอสไพรินที่ใช้วิจัยกำหนดให้มีแอสไพริน 300 มก. คือเท่ากับยาเม็ดแอสไพรินทั่ว ๆ ไป ดังนั้นจะต้องมีแอสไพรินอย่างน้อย 285 มก. คือจะขาดจากจำนวนที่ระบุไว้ไม่เกิน 15 มก.

จากการวิจัย มีเฉพาะถาดเปิดเท่านั้นที่ผิดจากมาตรฐานที่กำหนด คือปริมาณแอสไพรินต่ำกว่า 95 % ในอาทิตย์ที่ 12 สำหรับชวคแก้วฝาโลหะมีคุณสมบัติกันความชื้นได้ดี รวมทั้งชวคโพสิเอซิซีนด้วย แต่สำหรับชวคโพสิสไตรีนกันความชื้นได้น้อยไป แม้ว่าจากการทดลองยาเม็ดจะอยู่ในมาตรฐานก็ตาม แต่ก็มีแนวโน้มจะผิดจากมาตรฐานถ้าเก็บไว้นาน ๆ


คอนโทรล 2 ถือได้ว่าเป็นภาชนะชนิด tight หรือ air - tight container เพราะสามารถกันความชื้นได้ดีที่สุด ความชื้นไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ จะมีก็เฉพาะเวลาเปิดเอาตัวอย่างออกทำการทดลอง ชวคแก้วฝาโลหะให้ผลดีพหุที่คล้ายกับคอนโทรล 2 ซึ่งถือได้ว่าเป็น tight หรือ air - tight container เช่นกัน

ตามเกสซ์คำรับแนะนำให้เก็บยาเม็ดแอสไพรินต่างกัน ตาม USP, NF และ BPC ให้เก็บยานี้ tight container ซึ่งชวคแก้วฝาโลหะเกสซ์ยวเข้าได้ตามข้อกำหนดนี้ ส่วนเกสซ์คำรับอื่น ๆ เช่น BP ให้เก็บใน well - closed container

ซิดิกา เจล ช่วยในการดูความชื้นที่ผ่านเข้ายังภาชนะบรรจุ ทำให้ลดปริมาณการสูญเสีเนื่องจากแอสไพรินถูกไฮโดรไลซ์ ดังนั้นจึงสมควรที่จะใส่ซิดิกา เจล หรือสาร

กันขึ้นอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศภายในออกแห้งพอ ยาที่จะสลายตัวง่ายโดยความชื้น ควรเก็บในขวดแก้วฝาโลหะเคลือบและมีสารกันขึ้น เช่น ซิลิกา เจล บรรจุอยู่ด้วย เพื่อให้อายุในการใช้ยาวนานขึ้น

มีข้อคิดเห็นที่ว่า ความชื้นสามารถผ่านเข้ายังภาชนะพลาสติก หรือเข้าทางช่องว่างระหว่างขวดแก้วกับฝาโลหะได้ ซึ่งมีผลต่อความแรงและอายุในการใช้งานของยา เมื่อจะบรรจุยาที่มีความสำคัญในการเลือกภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นกับความรู้เกี่ยวกับความคงตัวของยาและชนิดของภาชนะ



สำหรับยาเม็ดแอสไพรินที่บรรจุในภาชนะเปิด มีการสลายตัวเพียง 22.1022 มก. คิดเป็นประมาณ 7.5% มีค่าไม่มาก อาจเนื่องมาจาก เม็ดยาที่ทำกรหอก ใช้ Lubricants ถึง 6 % ทำให้ผิวของเม็ดยาถูกเคลือบด้วยสารพวก hydrophobic ทำให้ถูกความชื้นได้น้อย