

สรุปผลของการทดลองและข้อเสนอนะ

ในการศึกษาหาปริมาณของธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในกากแร่ดีบุก (TIN SLAG) ซึ่งได้จากการถลุงดีบุกนั้น ปรากฏว่าจากการใช้เทคนิคทาง X-ray fluorescence และเทคนิคทางอะตอมมิกแอปซอร์ปชันได้ตรวจพบว่ามีธาตุ Na, Mg, Cr, Fe, Al, Sn, Ti, Pb, Ta, Nb, W, Zr, La, Pr, Nd, Gd, Dy และ Ce มีปริมาณเล็กน้อยแตกต่างกัน (ดังในตารางที่ 5.2 - 5.5) แต่ที่น่าสนใจคือธาตุที่มีอยู่มาก ๆ และมีปริมาณมากพอสมควร ซึ่งจะเห็นว่าในสารตัวอย่าง LOT TIN SLAG มี Ti 71.4 % Al 5.5 % Fe 4.4 % Ta₂O₅ 16.4 % Nb₂O₅ 10.5 % ZrO₂ 6.4 % ส่วนในสารตัวอย่าง LOW TIN SLAG มี Ti 1.2 % Fe 8.5 % Al 7.1 % Ta₂O₅ 0.86 % Nb₂O₅ 0.9 % ZrO₂ 0.6 % ส่วนธาตุอื่น ๆ มีน้อย

ส่วนในการศึกษาหาวิธีแยกเอาธาตุเหล่านี้ออกจากกากแร่ดีบุกนั้น ถอนอินโดทำการศึกษาหาค่า Ka ของธาตุต่าง ๆ เหล่านี้ ในระบบสารละลายต่างกัน เพื่อหาสารละลายที่เหมาะสมสำหรับล้างไอออนออกจากคอลัมน์ โดยทดลองใช้กับธาตุแต่ละชนิด และในที่สุดก็ได้เลือกใช้สารละลายต่อไปนี้สำหรับล้างไอออนออกจากคอลัมน์ ดังนี้คือ

- ใช้สารละลายผสม 0.3 M HCl -85 % acetone สำหรับล้างเหล็ก
- ใช้สารละลายผสม 0.8 M HCl -0.5 M H₂C₂O₄ -0.01 M H₂O₂ สำหรับล้างไทเทเนียม
- ใช้สารละลายผสม 4.5 M HCl -0.5 M H₂C₂O₄ -0.01 M H₂O₂ สำหรับล้างไนโอเบียม
- ใช้สารละลายผสม 3.0 M HCl -0.5 M H₂C₂O₄ สำหรับล้างแทนทาลัม
- ใช้สารละลายผสม 10 % NH₄Cl -10% ammonium citrate สำหรับล้าง

ในการศึกษาเพื่อทดสอบดูว่า สารละลายผสมเหล่านี้จะล้างไอออนผสมออกจากคลอไรด์ได้ก็เพียงใดนั้น ได้ทำการทดลองใช้สารละลายผสมซึ่งมีไอออนของโลหะ Ta, Nb, Ti, Mo และ W อย่างละ 10 มิลลิกรัมก่อน โดยนำสารละลายผสมนี้ไปผ่านคอลัมน์ที่มีเรซิน Amberlite IRA - 400 ซึ่งใช้สำหรับแลกเปลี่ยนไอออนลบ แล้วใช้สารละลายผสมดังกล่าวข้างต้นนี้ล้างไอออนของโลหะออกที่ละไอออน โดยล้างไอออนเหล็กออกมาก่อน แล้วตามด้วยไทเทเนียม ไนโอเบียม แทนทาลัม และสุดท้ายเป็นโมลิบดีนัม กับทังสเตน สารละลายแต่ละส่วนที่เก็บได้นำไปหาปริมาณของแต่ละธาตุอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้วิธีทางสเปกโตรโฟโตเมทรี จากการทดลองพบว่า วิธีการอันนี้สามารถแยกเหล็กออกมาได้ $95.0 \pm 2.0 \%$ ทังสเตนได้ $81.6 \pm 1.5 \%$ ไทเทเนียมได้ $93.7 \pm 1.5 \%$ ไนโอเบียมได้ $82.3 \pm 2.5 \%$ แทนทาลัมได้ $94.0 \pm 3.0 \%$ และโมลิบดีนัมได้ $91.3 \pm 1.5 \%$ สำหรับไอออนของโลหะโมลิบดีนัมและทังสเตนจะถูกล้างออกมาพร้อมกัน แต่ถ้าจะแยกโลหะไอออนทั้งสองนี้ออกจากกัน จำเป็นต้องใช้ระบบของสารละลายอย่างอื่น แม้ถึงเชิงคุณภาพแล้วก็ยังไม่ดีนัก จึงทำให้การแยกทังสเตนไม่มีปัญหาเกิดขึ้น จากผลของการแยกนี้เห็นว่าโดยลึกลับ เพราะได้เปอร์เซ็นต์ของการแยกสูงพอสมควร ต่อไปจึงนำเอาวิธีการนี้ไปใช้แยกกับแร่ที่มีจริง ๆ

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างกากแร่ที่ทุกทั้งสองชนิดนี้โดยใช้วิธีนี้ เมื่อลองเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ๆ ที่ได้ทำการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 6.1 และ 6.2 จะเห็นว่าปริมาณของธาตุที่วิเคราะห์ได้ แต่ละเทคนิคมีผลแตกต่างกันบ้าง ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น การเตรียมสารตัวอย่างกับสารมาตรฐานต่างกัน ความสามารถในการวิเคราะห์แตกต่างกัน หรือถ้ามีการใช้เทคนิคอย่างอื่นแยกเอาสารออกมาก่อน ก็อาจจะแยกเอาสารนั้นออกมาไม่หมด เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองนี้อย่างน้อยเราก็สามารถเอาโลหะต่าง ๆ เหล่านี้ออกจากกันได้ดี และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ จากการทดลองทำให้ทราบว่ากากแร่ที่มีโลหะ Ta, Ti และ Nb มากพอสมควร น่าจะทดลองแยกโลหะเหล่านี้จากปริมาณของกากแร่มาก ๆ หน่อย เพื่อศึกษาในขั้นทดลองที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการบุกเบิกงานต่อไป แม้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ

การละลายกากแร่ที่บด เพราะทำได้ยาก อาจจะต้องสิ้นเปลืองมาก และเวลาที่ใช้ในการแยก โดยใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนไอออนนั้นจำเป็นต้องทำติดต่อกันนาน ที่ทำการทดลองปรากฏว่าแต่ละครั้ง ที่ทำการแยกใช้เวลาประมาณ 4 วัน อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ก็ได้ให้ประโยชน์และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการที่จะศึกษาต่อไป ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าการแยกโลหะเหล่านี้ออกจากกันนั้นทำได้ยาก

ตารางที่ 6.1 แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์หัวอย่างกากแร่ที่บด (LOT TIN SLAG) โดยวิธีต่าง ๆ กัน

เทคนิควิธี	% ออกไซด์ของธาตุ				
	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	Nb ₂ O ₅	Ta ₂ O ₅	WO ₃
X-ray Fluorescence	9.53	-	10.54	16.45	1.17
Atomic Absorption	6.34	12.31	-	-	-
ผลวิเคราะห์จากโรงงาน	6.67	-	11.30	14.95	-
Ion-exchange	5.42	12.96	9.76	11.57	0.48

ตารางที่ 6.2 แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์หัวอย่างกากแร่ที่บด (LOW TIN SLAG) โดยวิธีต่าง ๆ กัน

เทคนิควิธี	% ออกไซด์ของธาตุ				
	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	Nb ₂ O ₅	Ta ₂ O ₅	WO ₃
X-ray Fluorescence	29.53	-	0.93	0.87	2.08
Atomic Absorption	12.99	2.02	-	-	-
ผลวิเคราะห์จากโรงงาน	15.84	-	0.85	1.20	-
Ion-exchange	10.81	1.92	0.65	1.06	1.77