

บทนำ

แรร์เอิร์ท(rare earth) เป็นชื่อที่ใช้เรียกหมู่ชาตุที่มีอะตอมมิก นัมเบอร์(atomic number) ตั้งแต่ 58 ถึง 71(Lanthanide series) จากชาตุซีเรียม (Cerium) ถึงชาตุลีเทียม(Lutetium) รวมทั้งชาตุที่สี่สิบหกชาตุ คือ แลนทานัม(Lanthanum) และยิตเซียม(Yttrium) ครวย ในธรรมชาติชาตุเหล่านี้จะเกิดรวมกัน (ยกเว้น Prometium) ในแร่ และสามารถแยกออกมากจากแร่เหล่านั้น ในรูปออกไซด์ (oxide) แรร์เอิร์ทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มแรกคือ กลุ่มย่อยซีเรียม(Ce-sub group) หรือแรร์เอิร์ทชนิดเบา (light rare earths) ประกอบด้วยชาตุ La Ce Pr Nd Sm Eu และ Gd กลุ่มที่สองคือ กลุ่มย่อย-ยิตเซียม (Y-sub group) หรือแรร์เอิร์ทชนิดหนัก(heavy rare earths) ประกอบด้วยชาตุ Y Lu Yb Tm Er Ho Dy และ Tb

แหล่งกำเนิดของแรร์เอิร์ทนั้นมักจะพบอยู่ในแร่หลายชนิด แรกเป็นหินรูจักษณ์ที่สูตรอนันต์คือ แร่โมนาไซท์(Monazite) เป็นสารประกอบของแรร์เอิร์ท และซิลิเซียมฟอสเฟต โดยทั่ว ๆ ไปมีสูตร $(Ce La Pr Nd Th) PO_4$ ปริมาณชาตุทาง ๆ ในแร่ชน้อยกับแหล่งกำเนิดของแร่ โดยปกติจะมี ThO_2 5-10 % La_2O_3 Pr_6O_{11} Nd_2O_3 20-30 % CeO_2 25-35 % Y_2O_3 1-3 % P_2O_5 25-30 % SiO_2 1-4 % และสิ่งเจือปนอื่น ๆ เช่น Fe Ca ซึ่งมีปริมาณอยมาก แรชินคนมีลักษณะสีน้ำตาล แองหรือเหลือง มีความขาว มักจะพบร่วมกับแร่อื่น ๆ เช่น อิลเมไนท์ และเซอร์โคন เป็นทัน สำหรับประเทศไทย มีแร่โมนาไซท์อยู่ทางภาคใต้ ระหว่างละติจูด $7^{\circ} 45'$ (เหนือ) ถึง $9^{\circ} 10'$ (ใต้)¹ นอกจากแร่โมนาไซท์คั่งคลาวแลวยังพบแรร์เอิร์ทชนิดเบาในแร่

¹ Poothai C., Kulvanich S. and Rattawong S., Heavy Minerals Associated with Tin in Alluvial and Beach Deposits in Southern Thailand, Report prepared for 2nd. Technical Conferences of Tin 1969.

ยาสท์นาไซท์ และพบพวกรรเอร์หชนิกนกในแร่แก่โคลินท์ เพอร์กูโซในท์ ชีโน-ไทน์ และ สมาสไคท์

แรร์เอร์ทเป็นกลุ่มธาตุที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กหล่อเนื้อยา อุตสาหกรรมการหลอมแก้ว และการผลิต เลนซ์นิคี การทำขั้นส่วนของเลเซอร์ และเตาปฏิกรณ์ปั๊มน้ำ เป็นตน

แรร์เอร์ทั้ง 16 ตัว มีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกันมาก เนื่องจาก การจัดรูปของอิเลคตรอนของอะตอม (electronic configuration) คล้ายคลึงกันคือ อิเลคตรอนวงนอกสุดของอะตอมมีการจัดรูปแบบ $5d^1 6s^2$ (ยกเว้น ของยิชเชียนเป็น $4d^1 5s^2$) ส่วนสมบัติบางประการที่แตกต่างกันระหว่างแรร์เอร์ท แต่ละตัว เช่น ionization energy และความเป็นค้าง (Basicity) ของ อิโอนบวก (cation) นั้น มีส่าเหตุมาจากการที่แทรกต่างกันของอะตอม และของ อิโอนบวก กล่าวคือ ในกลุ่มแรร์เอร์ท เมื่ออะตอมมิก นับเบอร์สูงขึ้น รัศมีของ อะตอม และอิโอนจะลดลง ที่เรียกว่า Lanthanide Contraction จากการ พนบุณสมบัติแทรกต่างกันนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเคมี ในการแยก สกัด และ วิเคราะห์แรร์เอร์ทแต่ละตัวได้ ในระยะแรก ๆ การแยกธาตุแรร์เอร์ทั้นใช้วิธี การทางเคมีธรรมด้า เช่น Fractional Process ซึ่งอาจเป็น fractional precipitation หรือ fractional decomposition หรือ fractional crystallization เป็นตน กรณีวิธีทั้งสองมานี้ จะต้องทำซ้ำ ๆ กันเป็น รอบ เป็นพันครั้ง เพื่อที่จะให้ได้แรร์เอร์ทที่มีความบริสุทธิ์สูง ๆ ตอนมาใหม่ การ พัฒนาเทคนิคและการนวัตกรรมวิธี Ion-exchange chromatography เพื่อใช้แทน กรณีวิธี fractional process และพนว่าสามารถแยกแรร์เอร์ทได้บริสุทธิ์ และรวดเร็วที่กว่า จึงเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

อุดม หมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการนวัตกรรมวิธีแยก แรร์เอร์ท ออกใช้คับสม (mixed rare earths oxide) ที่ได้จากการย้อมแร- โนนาไซท์ให้เป็นแรร์เอร์ท ออกใช้ค์แทะตัวที่มีความบริสุทธิ์สูง โดย cation exchange chromatography ตัวช่วยล้าง (eluant) ที่ใช้คือสารละลาย

ammonium ethylene diaminetetra acetate. ($\text{NH}_4\cdot\text{EDTA}$) ช่วง pH
8.2 - 8.6

สำหรับขอบเขตของการทดลองนั้น อาจแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

- ก. ศึกษาผลของ pH ของสารละลายน้ำด่าง (eluant) ที่มีต่อการแยกของแร่เอิร์ทออกไซค์บสัมมาตรฐาน
- ข. ศึกษาการแยกแร่เอิร์ทออกไซค์บสัมจำนวนต่าง ๆ กันคือ 1 กรัม 5 กรัม และ 50 กรัม
- ค. ศึกษาระหว่างวิธีแปลงสภาพสารเคมีที่ใช้แล้วให้คืนสู่รูปเดิมเพื่อใช้ใหม่