

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

#### 4.1 ลักษณะของสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์

สารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ที่เตรียมได้ทุกสูตรมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวขุ่น ซึ่งเมื่อนำไปเคลือบลงบนผ้าฝ้ายแล้วพบว่าส่วนใหญ่ทำให้ได้ลักษณะพื้นผิวของผ้าฝ้ายที่ค่อนข้างเรียบ และให้สัมผัสนุ่ม ยกเว้นผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร B4 และสูตร C4 โดยการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร B4 เป็นสูตรเดียวที่ใช้เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเป็นสารพู่ พบว่าผ้าฝ้ายมีพื้นผิวที่เรียบ แต่ให้สัมผัสดูที่กระด้าง ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการที่เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางระหว่างการอบผืน ในขณะที่ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร C4 ซึ่งใช้ 100% อะคริลิกอิมัลชันเป็นสารยึด พบว่าผ้าฝ้ายมีพื้นผิวที่ค่อนข้างหยาบและให้สัมผัสดูที่ค่อนข้างกระด้าง ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจาก 100% อะคริลิกอิมัลชันมีองค์ประกอบที่ทำให้เมื่อเคลือบบนผ้าแล้วทำให้ผ้าแข็ง

ลักษณะของสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ที่เตรียมได้ รวมทั้งลักษณะพื้นผิวและสัมผัสดูของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบ สรุปไว้ในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ลักษณะของสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์

สูตร	สีของสารเคลือบผิว	ลักษณะพื้นผิวและสัมผัสของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบ
A1	สีขาวขุ่น	เรียบและนุ่ม
A2	สีขาวขุ่น	เรียบและนุ่ม
B1	สีขาวขุ่น	ค่อนข้างเรียบและนุ่ม
B2	สีขาวขุ่น	หยาบแต่ค่อนข้างนุ่ม
B3	สีขาวขุ่น	ค่อนข้างเรียบและนุ่ม
B4	สีขาวขุ่น	เรียบแต่แข็งกระด้าง
C1	สีขาวขุ่น	ค่อนข้างเรียบและนุ่ม
C2	สีขาวขุ่น	เรียบและค่อนข้างนุ่ม
C3	สีขาวขุ่น	เรียบและค่อนข้างนุ่ม
C4	สีขาวขุ่น	ค่อนข้างหยาบและค่อนข้างแข็งกระด้าง

A1: (3%) แป้ง 5%, ammonium phosphate 10%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

A2: (3%) แป้ง 5%, ammonium phosphate 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B1: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B2: pentaerythritol 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B3: dipentaerythritol 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B4: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine formaldehyde resin 15% และ EVA copolymer 15%

C1: (3%) แป้ง 5%, APP powder 5%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C2: (3%) แป้ง 5%, APP powder 10%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C3: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C4: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ 100% acrylic emulsion 25%

## 4.2 ผลขององค์ประกอบหลักของสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนต์ต่อสมบัติห่วงไฟของผ้าฝ้ายจากการศึกษาพฤติกรรมและอัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟแนว องศา

### 4.2.1 ผลของแหล่งกรด

#### 4.2.1.1 ผลของชนิดของแหล่งกรด

จากการทดสอบสมบัติห่วงไฟของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนต์ที่ใช้แหล่งกรดแตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ แอมโมเนียมฟอสเฟต (สูตร A1 และสูตร A2) และแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตในรูปสารละลาย (สูตร B1) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.1 โดยพบว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนต์ (สูตร UN และสูตร UNE740) เมื่อนำมาจุดไฟจะติดไฟทันที และเกิดการลุกลามของเปลวไฟอย่างรุนแรงและรวดเร็วด้วยอัตราเร็ว 0.84 และ 0.81 เซนติเมตรต่อวินาที ตามลำดับ และผ้าจะถูกเผาไหม้จนหมดเหลือแต่เถ้า ในขณะที่ผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนต์ทุกสูตรก่อนการซัก จะมีสมบัติห่วงไฟใกล้เคียงกันและดีกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ กล่าวคือติดไฟช้า และมีอัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟที่ต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้ เกิดควันสีน้ำตาลปริมาณน้อย และมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้เปลวไฟสามารถดับได้เองเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก เกิดถ่านคาร์บอนหรือชาร์ (char) หลงเหลืออยู่ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของชาร์ที่สั้นคือมีความยาวของชาร์ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร A1, A2 และ B1 เท่ากับ 1.8, 0.9 และ 0.8 เซนติเมตรตามลำดับ ซึ่งจากการที่ผ้าฝ้ายหลังเคลือบด้วยสูตรสารเคลือบผิวทุกสูตรมีสมบัติห่วงไฟที่ดีก่อนการซัก แสดงให้เห็นว่าก่อนการซัก ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนต์จะมีสมบัติห่วงไฟที่ดี ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อผ้าฝ้ายติดไฟ ความร้อนจะทำให้แอมโมเนียมฟอสเฟตและแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตเกิดการสลายตัวให้กรดฟอสฟอริก ซึ่งจะไปเอสเทอร์ฟายหมู่ไฮดรอกซิลของเซลลูโลส เกิดเป็นชั้นของชาร์ปกคลุมพื้นผิวของเซลลูโลส ป้องกันไม่ให้เปลวไฟและแก๊สออกซิเจนสัมผัสกับเซลลูโลส นอกจากนี้ไอน้ำที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชัน (esterification) ยังช่วยเจือจางแก๊สที่ติดไฟทำให้มีปริมาณลดลงอีกด้วย

เมื่อนำผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวที่ใช้แอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นแหล่งกรด (สูตร A1 และสูตร A2) มาซักล้าง พบว่าผ้าฝ้ายมีสมบัติห่วงไฟที่ต่ำกว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบก่อนการซัก แต่สูงกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ โดยผ้าฝ้ายจะติดไฟภายใน 3 วินาที เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก เกิดควันสีน้ำตาลปริมาณมาก มีกลิ่นเหม็น เปลวไฟที่เกิดขึ้นจะลุกลามไปอย่างช้าๆ ด้วยอัตราเร็ว 0.37 และ 0.27 เซนติเมตรต่อวินาที ตามลำดับ (ดูตารางที่ 4.2

และรูปที่ 4.1) เกิดชาร์หลงเหลืออยู่ปริมาณมาก ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของชาร์ที่ยาวคือ มีความยาวเท่ากับ 13.5 และ 12.7 เซนติเมตร ตามลำดับ (ดูตารางที่ 4.2) สำหรับผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตเป็นแหล่งกรด (สูตร B1) พบว่าเมื่อนำไปซักล้าง ผ้าฝ้ายยังมีสมบัติห่วงไฟที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ผ้าฝ้ายติดไฟช้า และมีอัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้ (ดูตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.1) เกิดควันสีน้ำตาลปริมาณน้อย และมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้เปลวไฟสามารถดับได้เอง เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก เกิดชาร์หลงเหลืออยู่ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของชาร์ที่สั้น คือมีความยาวของชาร์เท่ากับ 0.9 เซนติเมตร (ดูตารางที่ 4.2)

พฤติกรรมการติดไฟของผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แหล่งกรดแตกต่างกันหลังการซัก ณ เวลาต่างกัน และลักษณะของผ้าฝ้ายหลังการทดสอบสมบัติห่วงไฟ แสดงไว้ในรูปที่ 4.1 และ 4.2 ตามลำดับ

จากผลการทดลองทำให้สรุปได้ว่า ก่อนการซักผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลูเมสเซนส์ ไม่ว่าจะใช้แหล่งกรดตัวใดก็ตามจะมีสมบัติห่วงไฟที่ดีกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ แต่เมื่อนำไปซักล้าง ผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตเป็นแหล่งกรดมีสมบัติห่วงไฟที่ดีกว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แอมโมเนียมพอสเฟตเป็นแหล่งกรด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลมาจากแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตมีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่าแอมโมเนียมพอสเฟตจึงละลายน้ำได้น้อยกว่า นั่นคือแหล่งกรดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าก็คือ แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต ดังนั้นในการดัดแปรและพัฒนาสูตรสารเคลือบผิวอินทูลูเมสเซนส์สูตรต่อไปสำหรับงานวิจัยนี้ จึงเลือกใช้แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตเป็นแหล่งกรด

ตารางที่ 4.2 อัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศา (Flame spread rate) และความยาวของซาร์ของผ้าฝ้ายที่เคลือบและไม่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แหล่งกรดแตกต่างกันทั้งก่อนและหลังการซัก

สูตร	Flame spread rate (เซนติเมตรต่อวินาที)		ความยาวของซาร์ (เซนติเมตร)	
	ก่อนซัก	หลังซัก	ก่อนซัก	หลังซัก
UN	0.84	0.76	BEL	BEL
UNE740	0.81	0.78	BEL	BEL
A1	n.d. <sup>a</sup>	0.37	1.8	13.5
A2	n.d. <sup>a</sup>	0.27	0.9	12.7
B1	n.d. <sup>a</sup>	n.d. <sup>a</sup>	0.8	0.9

n.d.: not detectable (เปลวไฟต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้)

a: เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก ไฟดับทันที

BEL: Burning entire length (ผ้าเกิดการลุกไหม้จนหมด)


UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเรนต์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

A1: (3%) แป้ง 5%, ammonium phosphate 10%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

A2: (3%) แป้ง 5%, ammonium phosphate 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B1: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%



รูปที่ 4.1 อัตราเร็วในการกลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศาของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แหล่งกรดแตกต่างกัน ทั้งก่อนและหลังซัก

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก


A1: (3%) แป้ง 5%, ammonium phosphate 10%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

A2: (3%) แป้ง 5%, ammonium phosphate 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B1: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

โดยที่ ○ คือ ผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบก่อนซัก

■ คือ ผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบหลังซัก



**รูปที่ 4.2** พฤติกรรมการลุกไหม้ของเปลวไฟแนว 45 องศาของผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แหล่งกรดแตกต่างกันหลังการซัก ณ เวลาต่างกัน

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทรมะลน


UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

A1: (3%) แป้ง 5%, ammonium phosphate 10%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

A2: (3%) แป้ง 5%, ammonium phosphate 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B1: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid:  $\text{NH}_4\text{OH}$  เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%





รูปที่ 4.3 ลักษณะของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แหล่งกรดแตกต่างกัน ทั้งก่อน และหลังซักภายหลังการทดสอบความสามารถในการติดไฟ

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

A1: (3%) แป้ง 5%, ammonium phosphate 10%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

A2: (3%) แป้ง 5%, ammonium phosphate 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B1: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%



#### 4.2.1.2 ผลของปริมาณแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต

จากการทดสอบสมบัติหนองไฟของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิว อินทูเมสเซนส์สูตรที่มีปริมาณของผงแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตซึ่งเป็นแหล่งกรดแตกต่างกัน (ปริมาณ 5, 10 และ 15 ส่วนโดยน้ำหนัก; สูตร C1, C2 และ C3 ตามลำดับ) ได้ผลดังแสดงใน ตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.4 โดยพบว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์ ทุกสูตรก่อนการซัก จะมีสมบัติหนองไฟใกล้เคียงกันและดีกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ โดยผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบติดไฟช้า และมีอัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟที่ต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้ เกิดควันสีน้ำตาลปริมาณน้อย และมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้เปลวไฟสามารถดับได้เอง เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก เกิดซาร์หลงเหลืออยู่ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของซาร์ ที่สั้นคือมีความยาวของซาร์ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร C1, C2 และ C3 เท่ากับ 0.7, 0.8 และ 0.8 เซนติเมตร ตามลำดับ จากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการใช้ ผงแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตในสารเคลือบผิวที่ปริมาณต่างกันก่อนการซัก ไม่มีผลต่อสมบัติ หนองไฟของผ้าฝ้าย

เมื่อนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบทุกสูตรมาซักล้าง พบว่าผ้าฝ้ายมีสมบัติ หนองไฟลดลง แต่ยังคงสูงกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ โดยผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วย สารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ผงแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต 5 และ 10 ส่วนโดยน้ำหนัก (สูตร C1 และ C2 ตามลำดับ) จะติดไฟภายใน 3 วินาที เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก เกิดควันสีน้ำตาลปริมาณมาก และ มีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้เปลวไฟที่เกิดขึ้นลุกลามไปอย่างช้าๆ ด้วยอัตราเร็ว 0.24 และ 0.23 เซนติเมตรต่อวินาที ตามลำดับ (ดูตารางที่ 3.4 และรูปที่ 4.4) เกิดซาร์ปริมาณมาก ซึ่งสอดคล้อง กับความยาวของซาร์ที่ยาวคือมีความยาวเท่ากับ 13.0 และ 13.5 เซนติเมตร ตามลำดับ (ดูตาราง ที่ 4.3) สำหรับผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตรที่ใช้ผงแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต 15 ส่วน โดยน้ำหนัก (สูตร C3) พบว่าเมื่อนำไปซักล้างผ้าฝ้ายยังมีสมบัติหนองไฟที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จาก ผ้าฝ้ายจะติดไฟช้า และมีอัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟที่ช้ามาก ด้วยอัตราเร็ว 0.11 เซนติเมตรต่อวินาที (ดูตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.4) นอกจากนี้เปลวไฟสามารถดับได้เอง เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก เกิดซาร์หลงเหลืออยู่ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของซาร์ ที่สั้นคือมีความยาวของซาร์เท่ากับ 3.5 เซนติเมตร (ดูตารางที่ 4.3)

พฤติกรรมการติดไฟของผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังเคลือบด้วย สารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ปริมาณแหล่งกรดแตกต่างกันหลังการซัก ณ เวลาต่างกัน และลักษณะของ ผ้าฝ้ายหลังการทดสอบสมบัติหนองไฟ แสดงไว้ในรูปที่ 4.4 และ 4.5 ตามลำดับ

จากผลการทดลองดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หลังการซักผ้าฝ้ายที่ผ่าน การเคลือบด้วยสารเคลือบผิวที่มีปริมาณผงแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตสูงกว่าจะให้สมบัติห่วงไฟ ที่ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องมีการใช้ปริมาณผงแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตที่มากกว่า 10 ส่วนโดยน้ำหนัก จึงสามารถให้ประสิทธิภาพในการห่วงไฟที่ดี

ตารางที่ 4.3 อัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศา (Flame spread rate) และความยาวของซาร์ของผ้าฝ้ายที่เคลือบและไม่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ ปริมาณแหล่งกรดแตกต่างกันทั้งก่อนและหลังการซัก

สูตร	Flame spread rate (เซนติเมตรต่อวินาที)		ความยาวของซาร์ (เซนติเมตร)	
	ก่อนซัก	หลังซัก	ก่อนซัก	หลังซัก
UN	0.84	0.76	BEL	BEL
UNE740	0.81	0.78	BEL	BEL
C1	n.d. <sup>a</sup>	0.24	0.7	13.0
C2	n.d. <sup>a</sup>	0.23	0.8	13.5
C3	n.d. <sup>a</sup>	0.11 <sup>b</sup>	0.8 <sup>b</sup>	3.5 <sup>b</sup>

n.d.: not detectable (เปลวไฟต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้)

a: เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก ไฟดับทันที

b: เปลวไฟของชิ้นตัวอย่างเคลื่อนที่ไม่ถึง stop cord แต่สามารถดับได้เอง

BEL: Burning entire length (ผ้าเกิดการลุกไหม้จนหมด)


UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

C1: (3%) แป้ง 5%, APP powder 5%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C2: (3%) แป้ง 5%, APP powder 10%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C3: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%



รูปที่ 4.4 อัตราเร็วในการถูกละลายของเปลวไฟแนว 45 องศาของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิว สูตรที่ใช้ปริมาณแหล่งกรดแตกต่างกัน ทั้งก่อนและหลังซัก

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก


C1: (3%) แป้ง 5%, APP powder 5%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C2: (3%) แป้ง 5%, APP powder 10%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C3: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

โดยที่ ○ คือ ผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบก่อนซัก

■ คือ ผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบหลังซัก



**รูปที่ 4.5** พฤติกรรมการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศาของผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ปริมาณแหล่งกรดแตกต่างกันหลังการซัก ณ เวลาต่างกัน


UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

C1: (3%) แป้ง 5%, APP powder 5%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C2: (3%) แป้ง 5%, APP powder 10%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C3: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%



**รูปที่ 4.6** ลักษณะของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ปริมาณแหล่งกรดแตกต่างกัน  
ทั้งก่อนและหลังซักภายหลังจากทดสอบความสามารถในการติดไฟ

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทรีย์เมทเรนด์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

C1: (3%) แป้ง 5%, APP powder 5%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C2: (3%) แป้ง 5%, APP powder 10%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C3: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

#### 4.2.2 ผลของชนิดของแหล่งคาร์บอน

จากการทดสอบสมบัติของไฟของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์ที่ใช้แหล่งคาร์บอนแตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ สติ๊กแบ่งความเข้มข้นร้อยละ 3 (สูตร B1) เพนตะเอริโทรทอล (สูตร B2) และไดเพนตะเอริโทรทอล (สูตร B3) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.7 โดยพบว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์ทุกสูตรทั้งก่อนและหลังการซัก จะมีสมบัติของไฟที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีอัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟที่ต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้ เกิดควันสีน้ำตาลปริมาณน้อย และมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้เปลวไฟสามารถดับได้เองเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก (ดูตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.7) เกิดชาร์หลงเหลืออยู่ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของชาร์ที่สั้นคือมีความยาวของชาร์ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร B1, B2 และ B3 ก่อนการซัก เท่ากันคือเท่ากับ 0.8 เซนติเมตร และความยาวของชาร์ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร B1, B2 และ B3 หลังการซัก เท่ากับ 0.9, 1.3 และ 1.2 เซนติเมตร ตามลำดับ (ดูตารางที่ 4.4)

พฤติกรรมการติดไฟของผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แหล่งคาร์บอนแตกต่างกันหลังการซัก ณ เวลาต่างกัน และลักษณะของผ้าฝ้ายหลังการทดสอบสมบัติของไฟ แสดงไว้ในรูปที่ 4.7 และ 4.8 ตามลำดับ

จากผลการทดลอง ทำให้สรุปได้ว่า ผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์ไม่ว่าจะใช้แหล่งคาร์บอนตัวใดก็ตาม จะมีสมบัติของไฟที่ต่ำกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบทั้งก่อนและหลังการซักซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลมาจากสารประกอบที่ใช้เป็นแหล่งคาร์บอน มีปริมาณคาร์บอนและปริมาณหมู่ไฮดรอกซิลที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดชาร์ปริมาณใกล้เคียงกัน จึงส่งผลให้ผ้าฝ้ายมีสมบัติในการหน่วงไฟใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 4.4 อัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศา (Flame spread rate) และความยาวของซาร์ของผ้าฝ้ายที่เคลือบและไม่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แหล่งคาร์บอนแตกต่างกันทั้งก่อนและหลังการซัก

สูตร	Flame spread rate (เซนติเมตรต่อวินาที)		ความยาวของซาร์ (เซนติเมตร)	
	ก่อนซัก	หลังซัก	ก่อนซัก	หลังซัก
UN	0.84	0.76	BEL	BEL
UNE740	0.81	0.78	BEL	BEL
B1	n.d. <sup>a</sup>	n.d. <sup>a</sup>	0.8	0.9
B2	n.d. <sup>a</sup>	n.d. <sup>a</sup>	0.8	1.3
B3	n.d. <sup>a</sup>	n.d. <sup>a</sup>	0.8	1.2

n.d.: not detectable (เปลวไฟต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้)

a: เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก ไฟดับทันที

BEL: Burning entire length (ผ้าเกิดการลุกไหม้จนหมด)

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลูเมสเซนส์


UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

B1: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B2: pentaerythritol 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B3: dipentaerythritol 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%





รูปที่ 4.7 อัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศาของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แหล่งคาร์บอนแตกต่างกัน ทั้งก่อนและหลังซัก

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก


B1: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B2: pentaerythritol 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B3: dipentaerythritol 5%, APP (polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

โดยที่ ○ คือ ผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบก่อนซัก

■ คือ ผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบหลังซัก



**รูปที่ 4.8** พฤติกรรมการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศาของผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แหล่งคาร์บอนแตกต่างกันหลังการซัก ณ เวลาต่างกัน


UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทุมเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

B1: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid:  $\text{NH}_4\text{OH}$  เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B2: pentaerythritol 5%, APP (polyphosphoric acid:  $\text{NH}_4\text{OH}$  เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B3: dipentaerythritol 5%, APP (polyphosphoric acid:  $\text{NH}_4\text{OH}$  เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%



รูปที่ 4.9 ลักษณะของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แหล่งคาร์บอนแตกต่างกัน ทั้งก่อนและหลังช้กภายหลังการทดสอบความสามารถในการติดไฟ

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเรนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

B1: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid: $\text{NH}_4\text{OH}$  เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B2: pentaerythritol 5%, APP (polyphosphoric acid: $\text{NH}_4\text{OH}$  เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B3: dipentaerythritol 5%, APP (polyphosphoric acid: $\text{NH}_4\text{OH}$  เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

#### 4.2.3 ผลของชนิดของสารฟู

จากการทดสอบสมบัติหนองไฟของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิว อินทูเมสเซนส์ที่สารฟูแตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ ผงเมลามีน (สูตร B1) และเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (สูตร B4) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.10 โดยพบว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์ทุกสูตรก่อนการซัก จะมีสมบัติหนองไฟที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีอัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟที่ต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้ เกิดควันสีน้ำตาลปริมาณน้อย และมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้เปลวไฟสามารถดับได้เองเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก (ดูตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.10) เกิดขารหลงเหลืออยู่ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของขารที่สั้นคือมีความยาวของขารของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร B1 และ B4 เท่ากับ 0.8 และ 1.3 เซนติเมตรตามลำดับ

เมื่อนำผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวที่ใช้ผงเมลามีนเป็นสารฟู (สูตร B1) มาซักล้าง พบว่าผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายยังมีสมบัติหนองไฟที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จากผ้าฝ้ายติดไฟช้า และมีอัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้ (ดูตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.10) เกิดควันสีน้ำตาลปริมาณน้อย และมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้เปลวไฟสามารถดับได้เอง เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก เกิดขารหลงเหลืออยู่ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของขารที่สั้น คือมีความยาวของขารเท่ากับ 0.9 เซนติเมตร (ดูตารางที่ 4.5) สำหรับผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตรที่ใช้เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเป็นสารฟู (สูตร B4) พบว่าผ้าฝ้ายมีสมบัติหนองไฟที่ต่ำกว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบก่อนการซัก แต่สูงกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ โดยผ้าฝ้ายจะติดไฟภายใน 3 วินาที เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก เกิดควันสีน้ำตาลปริมาณมาก มีกลิ่นเหม็น เปลวไฟที่เกิดขึ้นจะลุกลามไปอย่างช้าๆ ด้วยอัตราเร็ว 0.25 เซนติเมตรต่อวินาที (ดูตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.10) เกิดขารหลงเหลืออยู่ปริมาณมาก ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของขารที่ยาว คือมีความยาวเท่ากับ 12.5 เซนติเมตร (ดูตารางที่ 4.5)

พฤติกรรมการติดไฟของผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้สารฟูแตกต่างกันหลังการซัก ณ เวลาต่างกัน และลักษณะของผ้าฝ้ายหลังการทดสอบสมบัติหนองไฟ แสดงไว้ในรูปที่ 4.10 และ 4.11 ตามลำดับ

จากผลการทดลองทำให้สรุปได้ว่า ผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์ที่ใช้ผงเมลามีนมีสมบัติหนองไฟดีกว่าใช้เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน เป็นผลมาจากเมื่อผ้าฝ้ายติดไฟ ความร้อนจะทำให้ผงเมลามีนเกิดการสลายตัวได้เป็นแก๊สแอมโมเนียที่ไม่ติดไฟ ทำให้เกิดการพองตัวเป็นโฟมได้ดีกว่าเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินที่เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะ

หลอมเหลวเป็นชั้นฟิล์มปกคลุมพื้นผิวผ้าฝ้าย นอกจากนี้ผงเมลามีนยังมีปริมาณไนโตรเจนปฐมภูมิ (primary nitrogen) สูงกว่าเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวเสริม (synergist) ให้กับแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตในการทำให้เกิดขาร์เพิ่มขึ้นโดยไนโตรเจนจะทำหน้าที่เป็นนิวคลีโอไฟล์ส่งผลให้เกิดการสร้างพันธะระหว่างฟอสฟอรัสและไนโตรเจน และเมื่อฟอสฟอรัสสลายตัวกลายเป็นกรดฟอสฟอริกแล้วจะช่วยให้กรดฟอสฟอริกสามารถทำปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชันกับเซลลูโลสได้ง่ายขึ้นเนื่องจากสภาพความเป็นบวก (electrophilicity) ของฟอสฟอรัสที่เพิ่มขึ้นสามารถขจัดน้ำออกไปจากหมู่ไฮดรอกซิลซึ่งมีอยู่ปริมาณมากของเซลลูโลสและแหล่งคาร์บอนเกิดเป็นชั้นขาร์ปกคลุมพื้นผิวของเซลลูโลส ป้องกันไม่ให้เปลวไฟและแก๊สออกซิเจนสัมผัสกับเซลลูโลสและไอน้ำที่เกิดขึ้นยังช่วยเจือจางแก๊สที่ติดไฟง่ายให้ลดลงอีกด้วย สามารถปลดปล่อยแก๊สไนโตรเจนและแอมโมเนียมาเจือจางแก๊สที่ติดไฟ

ตารางที่ 4.5 อัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศา (Flame spread rate) และความยาวของขาร์ของผ้าฝ้ายที่เคลือบและไม่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้สารฟูแตกต่างกันทั้งก่อนและหลังการซัก

สูตร	Flame spread rate (เซนติเมตรต่อวินาที)		ความยาวของขาร์ (เซนติเมตร)	
	ก่อนซัก	หลังซัก	ก่อนซัก	หลังซัก
UN	0.84	0.76	BEL	BEL
UNE740	0.81	0.78	BEL	BEL
B1	n.d. <sup>a</sup>	n.d. <sup>a</sup>	0.8	0.9
B4	n.d. <sup>a</sup>	0.25	1.3	12.5

n.d.: not detectable (เปลวไฟต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้)

a: เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก ไฟดับทันที

BEL: Burning entire length (ผ้าเกิดการลุกไหม้จนหมด)


UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

B1: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B4: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine formaldehyde resin 15% และ EVA copolymer

15%



รูปที่ 4.10 อัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศาของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้สารฟลูแตกต่างกัน ทั้งก่อนและหลังซัก

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนส์


UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

B1: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B4: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine formaldehyde resin 15% และ EVA copolymer 15%

โดยที่ ○ คือ ผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบก่อนซัก

■ คือ ผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบหลังซัก



**รูปที่ 4.11** พฤติกรรมการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศาของผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้สารฟอสเฟตต่างกันหลังการซัก ณ เวลาต่างกัน


UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทอเมทิล

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคโทไอออนิก

B1: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B4: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine formaldehyde resin 15% และ EVA copolymer 15%





รูปที่ 4.12 ลักษณะของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้สารฟลูแตกต่างกัน ทั้งก่อนและหลังซักภายหลังจากทดสอบความสามารถในการติดไฟ

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

B1: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid: $\text{NH}_4\text{OH}$  เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

B4: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid: $\text{NH}_4\text{OH}$  เป็น 1:1) 20%, melamine formaldehyde resin 15% และ EVA copolymer 15%

#### 4.2.4 ผลของชนิดของสารยัด

จากการทดสอบสมบัติห่วงไฟของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิว อินทูเมสเซนส์ที่ใช้สารยัดแตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ เอทิลีน-ไวนิลอะซิเตตโคพอลิเมอร์ (สูตร B1) อะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สูตร C3) และ 100% อะคริลิกอิมัลชัน (สูตร C4) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4.13 โดยพบว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์ทุกสูตร ทั้งก่อนและหลังการซัก จะมีสมบัติห่วงไฟที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีอัตราเร็วในการลุกลามของ เปลวไฟที่ต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้ เกิดควันสีน้ำตาลปริมาณน้อย และมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ เปลวไฟสามารถดับได้เองเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก (ดูตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4.13) เกิดขาร์หลงเหลือ อยู่ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความยาวของขาร์ที่สั้นคือ มีความยาวของขาร์ของผ้าฝ้ายที่ ผ่านการเคลือบด้วยสูตร B1, C3 และ C4 ก่อนการซัก เท่ากับ 0.8, 0.8 และ 0.5 เซนติเมตร ตามลำดับ และความยาวของขาร์ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร B1, C3 และ C4 หลัง การซัก เท่ากับ 0.9, 3.5 และ 0.8 เซนติเมตร ตามลำดับ (ดูตารางที่ 4.6)

พฤติกรรมการติดไฟของผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ สารยัดแตกต่างกันหลังการซัก ณ เวลาต่างกัน และลักษณะของผ้าฝ้ายหลังการทดสอบสมบัติ ห่วงไฟ แสดงไว้ในรูปที่ 4.13 และ 4.14 ตามลำดับ

จากผลการทดลองทำให้สรุปได้ว่า สมบัติห่วงไฟของสารเคลือบผิวที่ใช้สารยัดเป็น เอทิลีน-ไวนิลอะซิเตตโคพอลิเมอร์ 100% อะคริลิกอิมัลชัน และอะคริลิกโคพอลิเมอร์ มีสมบัติ ห่วงไฟที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากให้ฟิล์มที่สามารถเกาะยึดกับผืนผ้าและอนุภาคขององค์ประกอบ ต่างๆ ของสารเคลือบผิวได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบที่เป็นพื้นผิวและสัมผัส ปรากฏว่า ผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยเอทิลีน-ไวนิลอะซิเตตโคพอลิเมอร์จะให้พื้นผิวและสัมผัส ที่นุ่มกว่า ดังนั้นเอทิลีน-ไวนิลอะซิเตตโคพอลิเมอร์จึงเป็นสารยัดที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ตารางที่ 4.6 อัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศา (Flame spread rate) และความยาวของซาร์ของผ้าฝ้ายที่เคลือบและไม่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้สารยึดแตกต่างกันทั้งก่อนและหลังการซัก

สูตร	Flame spread rate (เซนติเมตรต่อวินาที)		ความยาวของซาร์ (เซนติเมตร)	
	ก่อนซัก	หลังซัก	ก่อนซัก	หลังซัก
UN	0.84	0.76	BEL	BEL
UNE740	0.81	0.78	BEL	BEL
B1	n.d. <sup>a</sup>	n.d. <sup>a</sup>	0.8	0.9
C3	n.d. <sup>a</sup>	0.11 <sup>b</sup>	0.8 <sup>b</sup>	3.5 <sup>b</sup>
C4	n.d. <sup>a</sup>	n.d. <sup>a</sup>	0.5	0.8

n.d.: not detectable (เปลวไฟต่ำมากจนไม่สามารถวัดได้)

a: เมื่อนำแหล่งต้นไฟออก ไฟดับทันที

b: เปลวไฟของชิ้นตัวอย่างเคลื่อนที่ไม่ถึง stop cord แต่สามารถดับได้เอง

BEL: Burning entire length (ผ้าเกิดการลุกไหม้จนหมด)


UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลูเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

B1: (3%) แป้ง 5%, APP (polyphosphoric acid:  $\text{NH}_4\text{OH}$  เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

C3: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C4: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ 100% acrylic emulsion 25%



รูปที่ 4.13 อัตราเร็วในการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศาของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้สารยึดแตกต่างกัน ทั้งก่อนและหลังซัก

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคโทไอออนิก


B1: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

C3: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C4: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ 100% acrylic emulsion 25%

โดยที่ ○ คือ ผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบก่อนซัก

■ คือ ผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบหลังซัก



**รูปที่ 4.14** พฤติกรรมการลุกลามของเปลวไฟแนว 45 องศาของผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้สารยึดแตกต่างกันหลังการซัก ณ เวลาต่างกัน


UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

B1: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%

C3: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C4: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ 100% acrylic emulsion 25%



รูปที่ 4.15 ลักษณะของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้สารยึดแตกต่างกัน ทั้งก่อนและหลังซักภายหลังจากทดสอบความสามารถในการติดไฟ

UN: ผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนส์

UNE740: ผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก

B1: (3%) แป้ง 5%, APP(polyphosphoric acid:NH<sub>4</sub>OH เป็น 1:1) 20%, melamine powder 15% และ EVA copolymer 15%















C3: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ all acrylic copolymer 25%

C4: (3%) แป้ง 5%, APP powder 15%, melamine powder 15% และ 100% acrylic emulsion 25%

### 4.3 การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา





















เมื่อนำผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ทั้งก่อนและหลังการซักล้างไปตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพื้นผิวผ้าฝ้ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.7

**ตารางที่ 4.7** ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงลักษณะพื้นผิวผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ทั้งก่อนและหลังการซักล้าง ทั้งก่อนและหลังการเผาไหม้ (ที่กำลังขยาย 1000 เท่า)









สูตร	ภาพถ่ายผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบผิว ก่อนการซัก		ภาพถ่ายผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบผิว หลังการซัก	
	ก่อนการเผาไหม้	หลังการเผาไหม้	ก่อนการเผาไหม้	หลังการเผาไหม้
UN		-	-	-
UNE740		-	-	-
A1				
A2				
B1				



ตารางที่ 4.7 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงลักษณะพื้นผิวผ้าฝ้าย ที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลเมสเซนต์ทั้งก่อนและหลัง การซักล้าง ทั้งก่อนและหลังการเผาไหม้ (ที่กำลังขยาย 1000 เท่า) (ต่อ)

สูตร	ภาพถ่ายผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบผิว ก่อนการซัก		ภาพถ่ายผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบผิว หลังการซัก	
	ก่อนการเผาไหม้	หลังการเผาไหม้	ก่อนการเผาไหม้	หลังการเผาไหม้
B2				
B3				
B4				
C1				
C2				

ตารางที่ 4.7 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงลักษณะพื้นผิวผ้าฝ้าย ที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนต์ทั้งก่อนและหลัง การซักล้าง ทั้งก่อนและหลังการเผาไหม้ (ที่กำลังขยาย 1000 เท่า) (ต่อ)

สูตร	ภาพถ่ายผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบผิว ก่อนการซัก		ภาพถ่ายผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบผิว หลังการซัก	
	ก่อนการเผาไหม้	หลังการเผาไหม้	ก่อนการเผาไหม้	หลังการเผาไหม้
C3				
C4				

จากตารางที่ 4.7 จะเห็นได้ว่า ก่อนการซักและก่อนการเผาไหม้ พื้นผิวผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบทุกสูตร ยกเว้นผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร B4 (ใช้เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเป็นสารพูน) มีอนุภาคของสารเคลือบผิวปกคลุมเส้นใยเป็นจำนวนมาก โดยผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร B4 ไม่พบอนุภาคของสารเคลือบผิวเกาะติดที่พื้นผิวเส้นใย แต่จะมีฟิล์มเคลือบอยู่บนเส้นใย ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางกลายเป็นฟิล์มเคลือบอยู่บนเส้นใย และเมื่อนำผ้าฝ้ายไปเผาไหม้ จะเห็นได้ว่าพื้นผิวผ้าฝ้ายมีชาร์ปกคลุมพื้นผิวปริมาณมาก

เมื่อนำผ้าฝ้ายมาซักล้าง ได้ผลการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดังนี้

(1) ลักษณะพื้นผิวของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แอมโมเนียมฟอสเฟต เป็นแหล่งกรด (สูตร A1 และสูตร A2) ก่อนการเผาไหม้ มีอนุภาคของสารเคลือบผิวที่พื้นผิวเส้นใยหลงเหลืออยู่น้อยมาก ทำให้สามารถมองเห็นพื้นผิวเส้นใย ซึ่งเป็นผลมาจากแอมโมเนียมฟอสเฟต ละลายน้ำได้จึงหลุดออกไประหว่างการซักล้าง ซึ่งเมื่อนำผ้าฝ้ายไปเผาไหม้ จึงทำให้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นชาร์ลดลง ทำให้ได้ชั้นชาร์ที่ค่อนข้างบางและไม่เกิดการพองตัวเป็นชั้นโฟม ในขณะที่ลักษณะพื้นผิวของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต (สูตร B1)

ก่อนการเผาไหม้ ยังคงมีอนุภาคของสารเคลือบผิวที่พื้นผิวเส้นใยจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตสามารถทนน้ำได้ดีกว่าแอมโมเนียมฟอสเฟต ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการทดสอบสมบัติหนองไฟ และเมื่อนำผ้าฝ้ายดังกล่าวไปเผาไหม้ จะมีชั้นขารที่หนาเกิดขึ้น ปกคลุมอยู่ทั่วพื้นผิวเส้นใย ทำให้มีสมบัติหนองไฟได้ดีกว่าผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิว สูตรที่ใช้แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต

(2) ก่อนการเผาไหม้ ลักษณะพื้นผิวของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ เพนตะเอริโทรทอล และไดเพนตะเอริโทรทอล เป็นแหล่งคาร์บอน (สูตร B2 และสูตร B3 ตามลำดับ) ยังคงมีอนุภาคของสารเคลือบผิวที่พื้นผิวเส้นใยจำนวนมาก และเมื่อนำผ้าฝ้ายดังกล่าวไปเผาไหม้ จะมีฟองอากาศเกิดขึ้นที่พื้นผิวขารซึ่งเกาะอยู่บนพื้นผิวผ้าฝ้าย ในขณะที่ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วย สารเคลือบผิวสูตรที่ใช้แบ่งเป็นแหล่งคาร์บอน (สูตร B1) ยังคงมีอนุภาคของสารเคลือบผิวที่พื้นผิว เส้นใยหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน แต่เมื่อนำไปเผาไหม้ พบว่าขารที่เกิดขึ้นจะ แตกต่างจากขารของสารเคลือบผิวที่ใช้เพนตะเอริโทรทอล และไดเพนตะเอริโทรทอล กล่าวคือขาร ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นชั้นหนาปกคลุมอยู่ทั่วทั้งพื้นผิวเส้นใย แต่ไม่พบฟองอากาศหรือการพองตัว เป็นชั้นโฟม อย่างไรก็ตามเนื่องจากสารเคลือบผิวทุกสูตรไม่ว่าจะใช้แบ่ง เพนตะเอริโทรทอล หรือ ไดเพนตะเอริโทรทอล เป็นแหล่งคาร์บอน ยังคงให้ชั้นขารที่หนาและปกคลุมพื้นผิวเส้นใย จึงทำให้ ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวดังกล่าวมีสมบัติหนองไฟที่ดี


(3) ก่อนการเผาไหม้ ลักษณะพื้นผิวของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเป็นสารฟู (สูตร B4) ไม่พบอนุภาคของสารเคลือบผิวเกาะอยู่ที่พื้นผิว เส้นใยแต่จะมีฟิล์มเคลือบอยู่ โดยที่ความหนาของฟิล์มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการซึกลง ซึ่งเมื่อนำไปเผาไหม้ พบว่าขารเกิดขึ้นปริมาณน้อยมาก ในขณะที่ลักษณะพื้นผิวของผ้าฝ้ายที่ เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ผงเมลามีนเป็นสารฟู (สูตร B1) ก่อนการเผาไหม้ พบอนุภาคของ สารเคลือบผิวเกาะที่พื้นผิวเส้นใยหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อนำไปเผาไหม้ พบว่าเกิด ขารค่อนข้างหนาที่ไม่พองตัวเป็นชั้นโฟมปกคลุมอยู่ทั่วพื้นผิวเส้นใย ส่งผลให้ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วย สารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ผงเมลามีนมีสมบัติหนองไฟดีกว่าสูตรที่ใช้เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

(4) ลักษณะพื้นผิวของผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ปริมาณผงแอมโมเนียม- พอลิฟอสเฟตต่างกัน คือ 5, 10 และ 15 ส่วนโดยน้ำหนัก (สูตร C1, C2 และ C3 ตามลำดับ) ก่อนการเผาไหม้ พบอนุภาคของสารเคลือบผิวเล็กน้อยและพื้นผิวไม่เรียบ และเมื่อนำไปเผาไหม้ พบว่าผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ผงแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต 5 และ 10 ส่วน


โดยน้ำหนัก เกิดชาร์ปคูลมพื้นผิวเส้นใยอยู่เป็นจำนวนมาก และปริมาณชาร์ปิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้ผงพอลิฟอสเฟต 15 ส่วนโดยน้ำหนัก

#### 4.4 การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนโดยใช้เทคนิค TGA

ผลการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลูเมสเซนส์ ทั้งก่อนและหลังการซัก โดยเลือกผ้าฝ้ายที่มีสมบัติห่วงไฟปานกลางหลังการซัก (ติดไฟช้าแต่ไม่สามารถดับได้ด้วยตัวเองเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก; สูตร A1 และสูตร A2 ซึ่งใช้แอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นแหล่งกรด) และผ้าฝ้ายที่มีสมบัติการห่วงไฟที่ดีหลังการซัก (ติดไฟช้า เปลวไฟสามารถดับได้ด้วยตัวเองเมื่อนำแหล่งต้นไฟออก; สูตร C3 และสูตร C4 ซึ่งใช้ผงแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตเป็นแหล่งกรด) โดยใช้เทคนิค TGA ตั้งแต่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสถึง 1000 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศที่มีไนโตรเจน แสดงดังรูปที่ 4.16-4.23 และตารางที่ 4.8




(ก)




(ข)

รูปที่ 4.16 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิว อินทูเมสเซนต์ (ก) ก่อนซัก และ (ข) หลังซัก




(ก)




(ข)

รูปที่ 4.17 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบ แคทไอออนิก Neofix E740 (ก) ก่อนซัก และ (ข) หลังซัก




(ก)




(ข)

รูปที่ 4.18 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร A1  
(ก) ก่อนซัก และ (ข) หลังซัก






(ก)




(ข)

รูปที่ 4.19 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร A2  
(ก) ก่อนซัก และ (ข) หลังซัก




(ก)




(ข)

รูปที่ 4.20 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร C3

(ก) ก่อนซัก และ (ข) หลังซัก




(ก)




(ข)

รูปที่ 4.21 TGA และ DTG เทอร์โมแกรมของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตร C4  
(ก) ก่อนซัก และ (ข) หลังซัก



รูปที่ 4.22 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิว อินทูลเมสเซนต์ก่อนซัก



รูปที่ 4.23 TGA เทอร์โมแกรมของผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิว อินทูลเมสเซนต์หลังซัก

ตารางที่ 4.8 คุณสมบัติการสลายตัว การสูญเสียน้ำหนัก คุณสมบัติที่มีผลกระทบต่อความยาวมากที่สุดและปริมาณสิ่งที่เหลืออยู่ ของผ้าใยที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลเซนส์ ทั้งก่อนและหลังซัก

สูตรการตกแต่ง	TDOP1 (°C)	MDRP1 (°C)	TDEP1 (°C)	Wt loss 1 (%)	TDOP2 (°C)	MDRP2 (°C)	TDEP2 (°C)	Wt loss 2 (%)	TDOP3 (°C)	MDRP3 (°C)	TDEP3 (°C)	Wt loss 3 (%)	Residue (%)	Residue 1000 °C(%)
UN ก่อนซัก	355	380	395	81.71	-	-	-	-	-	-	-	-	18.29	0
UN หลังซัก	354	380	393	82.27	-	-	-	-	-	-	-	-	17.73	0
UNE740 ก่อนซัก	351	375	387	82.30	-	-	-	-	-	-	-	-	17.70	0
UNE740 หลังซัก	352	380	393	81.25	-	-	-	-	-	-	-	-	18.75	0
A1 ก่อนซัก	265	286	293	12.81	322	340	349	43.92	437	470	497	16.89	26.38	9.90
A1 หลังซัก	324	350	360	70.41	476	478	480	13.22	-	-	-	-	16.38	3.94
A2 ก่อนซัก	287	315	320	27.74	334	342	352	24.58	451	459	484	16.66	31.02	11.15
A2 หลังซัก	314	335	344	53.70	454	464	499	20.47	-	-	-	-	25.84	12.61
C3 ก่อนซัก	250	278	291	3.31	372	390	409	51.95	-	-	-	-	44.74	21.38
C3 หลังซัก	306	325	333	39.23	385	400	416	25.44	-	-	-	-	35.33	10.88
C4 ก่อนซัก	246	280	288	24.67	358	382	417	30.71	644	760	886	35.25	9.38	4.72
C4 หลังซัก	306	330	336	36.58	375	380	398	21.11	578	720	806	37.36	4.95	4.95

TDOP หรือ Thermal Degradation Onset Point คือ อุณหภูมิเริ่มต้นที่วัสดุเกิดการสลายตัวด้วยความร้อน

MDRP หรือ Maximum Degradation Rate Point คือ อุณหภูมิที่วัสดุมีอัตราการสลายตัวด้วยความร้อนสูงที่สุด

TDEP หรือ Thermal Degradation Endset Point คือ อุณหภูมิสุดท้ายที่วัสดุเกิดการสลายตัวด้วยความร้อน

จากรูปที่ 4.16 (ก) ซึ่งแสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการเคลือบก่อนการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัวเพียงขั้นตอนเดียว กราฟ TGA มีความชันมาก แสดงว่าผ้าฝ้ายมีอัตราการสลายตัวที่เร็ว โดยเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 355 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 380 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ 81.71 โดยผ้าฝ้ายจะเกิดการสลายตัวเป็น laevoglucosan ที่สลายตัวต่อไปได้แก๊สที่ติดไฟง่าย และมีปริมาณคาร์ที่เหลืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ประมาณร้อยละ 18.29 สำหรับรูปที่ 4.16 (ข) แสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวอินทูลเมสเซนส์หลังการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัวเพียงขั้นตอนเดียวเช่นกันคือผ้าฝ้ายมีอัตราการสลายตัวที่เร็วโดยเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 354 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 380 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ 82.27 มีปริมาณคาร์ที่เหลืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ประมาณร้อยละ 17.73

จากรูปที่ 4.17 (ก) ซึ่งแสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก Neofix E740 ก่อนการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัวเพียงขั้นตอนเดียวเช่นเดียวกับผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว กราฟ TGA มีความชันมากแสดงว่าผ้าฝ้ายดังกล่าวมีอัตราการสลายตัวที่เร็ว โดยเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 351 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 375 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ 82.30 โดยผ้าฝ้ายจะเกิดการสลายตัวเป็น laevoglucosan ที่สลายตัวต่อไปได้แก๊สที่ติดไฟง่าย มีปริมาณคาร์ที่เหลืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ประมาณร้อยละ 17.70 สำหรับรูปที่ 4.17 (ข) แสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก Neofix E740 หลังการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัวเพียงขั้นตอนเดียวเช่นกัน กราฟ TGA มีความชันมากแสดงว่าผ้าฝ้ายดังกล่าวมีอัตราการสลายตัวที่เร็ว โดยเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 352 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 380 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ 81.25 มีปริมาณคาร์ที่เหลืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ประมาณร้อยละ 18.75 แสดงว่าสารประกอบแคทไอออนิก Neofix E740 ไม่มีผลต่อสมบัติทางความร้อนของผ้าฝ้าย

จากรูปที่ 4.18 (ก) ซึ่งแสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร A1 ก่อนการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัว 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 286 และ 340 องศาเซลเซียส โดยผ้าฝ้ายเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 265 องศาเซลเซียส และมี




อัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 286 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ 12.81 ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส มีปริมาณคาร์ที่เหลืออยู่ประมาณร้อยละ 34.93 ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียสจะเกิดปฏิกิริยาการขจัดน้ำออกจากโมเลกุลของเซลลูโลสหรือแหล่งคาร์บอนมีการปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สแอมโมเนีย และเกิดซาร์ ซึ่งแก๊สแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ผ้าฝ้ายสลายตัวได้ง่ายขึ้น โดยแอมโมเนียจะทำปฏิกิริยากับสารประกอบคาร์บอนิลได้ไกลโคซิลามีน (glycocylamine) และเกิดการขจัดน้ำออกไปจากโมเลกุลเซลลูโลสหรือแหล่งคาร์บอนเกิดซาร์ สำหรับการสลายตัวขั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ 340 องศาเซลเซียส เป็นขั้นตอนที่ผ้าฝ้ายสลายตัวต่อไปเกิดซาร์ สำหรับรูปที่ 4.18 (ข) แสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร A1 หลังการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัว 2 ขั้นตอนเช่นเดียวกันที่อุณหภูมิ 350 และ 478 องศาเซลเซียส โดยผ้าฝ้ายเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 324 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ 70.41 มีปริมาณคาร์ที่เหลืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ประมาณร้อยละ 22.26 สำหรับการสลายตัวขั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ 478 องศาเซลเซียส เป็นขั้นตอนที่ผ้าฝ้ายสลายตัวต่อไปเกิดซาร์

จากรูปที่ 4.19 (ก) ซึ่งแสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร A2 ก่อนการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัว 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 315 และ 342 องศาเซลเซียส โดยเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 287 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 315 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ 27.74 มีปริมาณคาร์ที่เหลืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ประมาณร้อยละ 40.00 โดยที่อุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียสจะเกิดปฏิกิริยาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สำหรับการสลายตัวขั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ 342 องศาเซลเซียส เป็นขั้นตอนที่ผ้าฝ้ายสลายตัวต่อไปเกิดซาร์ สำหรับรูปที่ 4.19 (ข) แสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร A2 หลังการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัว 2 ขั้นตอนที่อุณหภูมิ 335 และ 464 องศาเซลเซียส โดยเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 314 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 335 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ 53.70 มีปริมาณคาร์ที่เหลืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ประมาณร้อยละ 35.30 สำหรับการสลายตัวขั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ 464 องศาเซลเซียส เป็นขั้นตอนที่ผ้าฝ้ายสลายตัวต่อไปเกิดซาร์




จากรูปที่ 4.20 (ก) ซึ่งแสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร C3 ก่อนการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัว 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 278 และ 390 องศาเซลเซียส กราฟ TGA มีความชันลดลง โดยเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 278 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักคิดเป็นร้อยละ 3.31 ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส มีปริมาณชาร์ที่เหลืออยู่สูงถึงประมาณร้อยละ 47.99 โดยที่อุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียสจะเกิดปฏิกิริยาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สำหรับการสลายตัวขั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ 390 องศาเซลเซียส เป็นขั้นตอนที่ผ้าฝ้ายสลายตัวต่อไปเกิดชาร์ สำหรับรูปที่ 4.20 (ข) แสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร C3 หลังการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัว 2 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน ที่อุณหภูมิ 325 และ 400 องศาเซลเซียส ผ้าฝ้ายเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 306 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 325 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักน้ำหนักรวมคิดเป็นร้อยละ 39.23 มีปริมาณชาร์ที่เหลืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ประมาณร้อยละ 41.12 สำหรับการสลายตัว ขั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นขั้นตอนที่ผ้าฝ้ายสลายตัวต่อไปเกิดชาร์

จากรูปที่ 4.21 (ก) ซึ่งแสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร C4 ก่อนการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัว 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 280 และ 382 องศาเซลเซียส กราฟ TGA มีความชันลดลง โดยเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 246 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักน้ำหนักรวมคิดเป็นร้อยละ 24.67 มีปริมาณชาร์ที่เหลืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ประมาณร้อยละ 48.90 โดยที่อุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียสจะเกิดปฏิกิริยาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สำหรับการสลายตัวขั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ 382 องศาเซลเซียส เป็นขั้นตอนที่ผ้าฝ้ายสลายตัวต่อไปเกิดชาร์ สำหรับรูปที่ 4.21 (ข) แสดงเทอร์โมแกรมของ TGA และ DTG ของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตร C4 หลังการซัก พบว่าผ้าฝ้ายเกิดการสลายตัว 2 ขั้นตอน ที่อุณหภูมิ 330 และ 380 องศาเซลเซียส กราฟ TGA มีความชันลดลง โดยเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ 306 องศาเซลเซียส และมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่อุณหภูมิ 330 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ำหนักน้ำหนักรวมคิดเป็นร้อยละ 36.58 มีปริมาณชาร์ที่เหลืออยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ประมาณร้อยละ 41.37 สำหรับการสลายตัวขั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ 380 องศาเซลเซียส เป็นขั้นตอนที่ผ้าฝ้ายสลายตัวต่อไปเกิดชาร์



รูปที่ 4.24 อุณหภูมิของการสลายตัวเริ่มต้น (TDOP) และอุณหภูมิที่มีการสลายตัวมากที่สุด (MDRP)



รูปที่ 4.25 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่สูญเสียไปในตอนเริ่มต้นและปริมาณคาร์บอนที่เหลืออยู่

จากการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของผ้าฝ้ายที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลเมสเซนส์ สรุปได้ว่า

(1) ผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการเคลือบและผ้าฝ้ายที่ผ่านการ treat ด้วยสารประกอบแคทไอออนิก มีการสลายตัวเพียงขั้นตอนเดียวที่อุณหภูมิสูงประมาณ 380 องศาเซลเซียส ได้ laevoglucosan ที่สลายตัวต่อไปเป็นแก๊สที่ติดไฟง่าย มีปริมาณคาร์บอนหรือสารตกค้างหลงเหลืออยู่น้อยกว่าร้อยละ 20

(2) ก่อนการซัก ผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลเมสเซนส์สลายตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่าอุณหภูมิการสลายตัวของผ้าฝ้ายที่ไม่ผ่านการเคลือบ (380 องศาเซลเซียส) เกิดปฏิกิริยาการขจัดน้ำออกจากโมเลกุลของเซลลูโลสและแหล่งคาร์บอนได้คาร์บอนเกิดขึ้น ทำให้ผ้าฝ้ายดังกล่าวมีสมบัติทนไฟที่ดีสอดคล้องกับผลการทดสอบสมบัติทนไฟของผ้าฝ้ายในข้อ 4.2 โดยขั้นตอนการสลายตัวของผ้าฝ้ายเป็นดังนี้ [15]

ก. แอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิ 246 องศาเซลเซียสและสารประกอบพอลิออลเกิดปฏิกิริยาฟอสฟอรีเลชัน (phosphorylation)

ข. หลังเกิดปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชันจะได้ cyclic phosphate ester ซึ่งจะมีการขจัดน้ำ และปล่อยแก๊สแอมโมเนียออกมา แต่ยังมีสารประกอบพอลิออลบางส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาหลงเหลืออยู่

ค. ที่อุณหภูมิ 280-360 องศาเซลเซียส พอลิออลฟอสเฟต (polyol phosphate) จะเกิดการสลายตัวกลายเป็นซาร์รวมทั้งเกิดกรดพอลิฟอสฟอริก ไขมัน และแก๊สแอมโมเนียเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันจากกรดพอสฟอริกไปเป็นกรดพอลิฟอสฟอริกจะทำให้ได้ไขมันออกมา

(3) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากซัก พบว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนส์จะสลายตัวที่อุณหภูมิสูงกว่าผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบก่อนการซักเล็กน้อย แต่ก็ยังคงสลายตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่าอุณหภูมิการสลายตัวของผ้าฝ้ายที่ไม่ได้เคลือบ (380 องศาเซลเซียส) และมีซาร์เกิดขึ้น

#### 4.5 การเปลี่ยนแปลงของสีของผ้าฝ้ายภายหลังจากการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวระบบอินทนูเมสเซนส์

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาค่าผลของสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนส์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสีของผ้าฝ้ายภายหลังจากการเคลือบ ได้ผลดังตารางที่ 4.9 ซึ่งแสดงค่าความขาวและค่าความเหลืองของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนส์เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลา 0 และ 3 เดือน โดยค่าความขาว (WI-CIE) และค่าความเหลือง (YI-ASTM) ของผ้าฝ้ายเดียวกัน ทั้งก่อนและหลังการซัก จะได้ค่าที่ตรงกันข้ามกันโดยผ้าที่มีความขาวมากกว่าจะมีค่า WI สูง แต่จะมีค่า YI ต่ำกว่า และในทำนองเดียวกันผ้าที่มีความเหลืองมากกว่าจะมีค่า WI ต่ำ แต่จะมีค่า YI สูงกว่า ซึ่งจากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่า

(1) ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนส์สูตรที่ใช้เอทิลีน-ไวนิลอะซิเตต โคพอลิเมอร์เป็นสารยึด (สูตร A1, A2, B1, B2 และ B3) มีความขาวที่ใกล้เคียงกับผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบทั้งก่อนและหลังการซัก และเมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน ค่าความขาวและความเหลืองที่วัดได้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

(2) ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทนูเมสเซนส์สูตรที่ใช้อะคริลิกโคพอลิเมอร์ เป็นสารยึด (สูตร C1, C2 และ C3) พบว่าภายหลังจากการเคลือบผ้าฝ้ายมีความเหลืองสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบทั้งก่อนและหลังการซัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน

ค่าความขาวและความเหลืองของผ้าฝ้ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในขณะที่ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรที่ใช้ 100% อะคริลิกอิมัลชันเป็นสารยึด พบว่าภายหลังการเคลือบผ้าฝ้ายยังคงมีความขาวที่ใกล้เคียงกับผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบทั้งก่อนและหลังการซัก และเมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน ค่าความขาวและความเหลืองที่วัดได้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

(3) ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลูเมสเซนส์สูตรที่ใช้แอมโมเนียมฟอสเฟต หรือแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตเป็นแหล่งกรด ทั้งในรูปของสารละลายและผง (สูตร B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 และ C4) หากใช้เอทิลีน-ไวนิลอะซิเตตโคพอลิเมอร์ หรือใช้ 100% อะคริลิกอิมัลชันเป็นสารยึด พบว่าไม่ทำให้ผ้าฝ้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงของสี แต่ถ้าใช้อะคริลิกโคพอลิเมอร์เป็นสารยึดจะทำให้ผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบมีค่าความเหลืองเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าภาวะที่ใช้ในการอบผืนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที ไม่ได้ทำให้เกิดฟอสเฟตเกิดการสลายตัวเป็นกรดที่ส่งผลให้ผ้ามีความเหลืองเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเหลืองที่เกิดขึ้นภายหลังการเคลือบจึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากการใช้แอมโมเนียมฟอสเฟตและแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต

(4) ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูลูเมสเซนส์สูตรที่ใช้ผงเมลามีน หรือเมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์เรซินเป็นสารฟู หากใช้เอทิลีน-ไวนิลอะซิเตตโคพอลิเมอร์เป็นสารยึดพบว่า ไม่ทำให้ผ้าฝ้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงของสี แสดงให้เห็นว่าผงเมลามีนและเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ผ้าเกิดการเหลือง

จากผลการทดสอบ ทำให้สรุปได้ว่าภาวะที่ใช้ในการอบผืนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นภาวะที่เหมาะสม เนื่องจากแอมโมเนียมฟอสเฟตและแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟตทั้งในรูปสารละลายและผงไม่เกิดการสลายตัวเป็นกรดที่จะส่งผลให้ผ้ามีความเหลืองภายหลังการเคลือบ แต่องค์ประกอบสำคัญของสารเคลือบผิวที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีของผ้าภายหลังการเคลือบคือสารยึด นั่นคือการใช้เอทิลีน-ไวนิลอะซิเตตโคพอลิเมอร์ และ 100% อะคริลิกอิมัลชัน ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสีของผ้า ในขณะที่การใช้อะคริลิกโคพอลิเมอร์ทำให้ผ้าภายหลังการเคลือบผิวมีความเหลืองเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 4.9 ค่าความขาวและค่าความเหลืองของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลา 0 และ 3 เดือน

สูตร	ค่าความขาวและค่าความเหลืองของผ้าฝ้ายที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวอินทูเมสเซนส์							
	ทิ้งไว้เป็นเวลา 0 เดือน				ทิ้งไว้เป็นเวลา 3 เดือน			
	WI-CIE		YI-ASTM		WI-CIE		YI-ASTM	
	ก่อนซัก	หลังซัก	ก่อนซัก	หลังซัก	ก่อนซัก	หลังซัก	ก่อนซัก	หลังซัก
UN	66.87	68.68	3.14	3.00	65.21	-	3.77	-
UNE740	69.27	69.64	1.74	2.05	66.16	-	3.19	-
A1	72.81	71.37	3.71	2.50	68.48	-	5.28	-
A2	72.44	72.83	3.90	3.19	68.99	-	5.03	-
B1	72.71	79.86	5.59	2.81	68.41	75.16	5.64	4.23
B3	72.15	75.71	6.54	4.85	75.30	75.72	5.70	5.06
B4	59.02	66.39	4.93	4.30	64.88	-	3.78	-
C1	39.32	49.73	15.71	11.68	34.87	-	16.73	-
C2	43.18	49.30	14.37	11.53	36.11	-	16.08	-
C3	26.99	31.94	19.89	17.79	32.87	4.51	17.25	26.57
C4	70.89	72.11	6.43	5.37	71.52	67.75	5.99	7.09