

## บทที่ 3

## การดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็นเป็นการศึกษาในห้องทดลองเท่านั้น โดยใช้เม็ดดินเผา ทรายและหินฝุ่นเป็นวัสดุมวลรวมคละยางแอสฟัลท์ชนิดเหลวเป็นยางประสาน โดยมีวัสดุ เครื่องมือและวิธีการทดสอบดังนี้

3.1 การทดสอบคุณสมบัติวัสดุมวลรวม

วัสดุมวลรวมที่นำมาใช้ออกแบบเป็นส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็นประกอบด้วย

3.1.1 เม็ดดินเผา. ใช้ดินเหนียวอ่อนจากแหล่งบางเขน กรุงเทพมหานคร มาอัดเป็นเม็ดรูปทรงกระบอกขนาดความยาวใกล้เคียงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรวม 3 ขนาด คือ ขนาด  $3/4$  นิ้ว,  $1/2$  นิ้ว และ  $3/8$  นิ้ว แล้วเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย  $900^{\circ}\text{C}$ ,  $1000^{\circ}\text{C}$  และ  $1100^{\circ}\text{C}$  เม็ดดินที่ผ่านการเผาแล้วจะนำมาใช้เป็นวัสดุมวลรวมหายาบในส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น สำหรับรายละเอียดการผลิตเม็ดดินเผาที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แสดงในภาคผนวก ก.

3.1.2 ทราย ใช้เป็นวัสดุมวลรวมละเอียดในส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็นเป็นทรายแม่น้ำตามธรรมชาติจากจังหวัดราชบุรี นำมาร่อนหาขนาดคละด้วยตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4, 8, 50 และ 200 ปรากฏว่าทรายมีปริมาณของฝุ่นที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยมาก

3.1.3 หินฝุ่น ใช้เป็นวัสดุมวลรวมแทรก เพื่อทำหน้าที่อุดช่องว่างในส่วนผสม ในการวิจัยนี้ใช้ฝุ่นเป็นตัวช่วยเพิ่มปริมาณฝุ่นที่ทรายธรรมชาติขาดแคลน และใช้เป็นตัวช่วยปรับให้สัดส่วนผสมของวัสดุมวลรวมคละทั้งหมดอยู่ในข้อกำหนดการเรียงขนาดที่ต้องการ

สำหรับลำดับขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติวัสดุมวลรวม ได้แสดงในตารางที่ 3.1

3.2 การทดสอบคุณสมบัติยางแอสฟัลท์

3.2.1 ยางแอสฟัลท์อีมีลชั่น ยางแอสฟัลท์ที่นำมาใช้เป็นยางประสานนี้อาจจะเรียกได้เป็น 3 ชื่อคือ ยางอีมีลซิไฟด์แอสฟัลท์ ยางแอสฟัลท์อีมีลชั่นหรือยางมะคายน้า แต่การวิจัย

นี้จะใช้คำว่า "ยางแอสฟัลท์อิมัลชัน" ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 เกรด คือ เกรด CM-K และ SS-K และมีลำดับขั้นตอนในการทดสอบคุณสมบัติ ดังแสดงในตารางที่ 3.2

3.2.2 ยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ ที่ใช้เป็นยางประสานสำหรับทดลองแอสฟัลท์คิก คอนกรีตแบบผสมเย็นเป็นเกรด MC-250 ซึ่งมีลำดับขั้นตอนในการทดสอบคุณสมบัติ ดังแสดงในตารางที่ 3.3

### 3.3 การพิจารณาเลือกการเรียงขนาดของวัสดุมวลรวม

ในการทดลองเริ่มแรกจะต้องพิจารณาจากชนิดและเกรดของยางแอสฟัลท์ที่นำมาใช้งาน เพื่อนำไปพิจารณาเลือกหาการจัดเรียงขนาดของวัสดุมวลรวมให้เหมาะสมกับยางแอสฟัลท์ ตามข้อแนะนำการเลือกใช้ยางแอสฟัลท์อิมัลชัน ในตารางที่ 2.8 และยางคัทแบ็คแอสฟัลท์ ในตารางที่ 2.9 จะได้การเรียงขนาดของวัสดุมวลรวมเป็นแบบแน่น (Dense-Grade) ต่อมาต้องทราบว่า จะใช้วัสดุมวลรวมที่มีขนาดใหญ่สุดขนาดใดแล้ว ให้เลือกเกรดของการเรียงขนาดตามต้องการ สำหรับงานวิจัยนี้ใช้วัสดุเม็ดดินเผารูปทรงกระบอกขนาดใหญ่สุด 3/4 นิ้ว จึงเลือกใช้การเรียงขนาดตามเกรด D ดังแสดงในตารางที่ 3.4

### 3.4 การออกแบบส่วนผสม (Mix Design)

มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาปริมาณของส่วนผสม (Mix Proportion) ของแอสฟัลท์คิกคอนกรีตแบบผสมเย็นที่เหมาะสม ตามวิธีมาร์แชล เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดปริมาณของส่วนผสม (Job-Mix Formula) สำหรับงานก่อสร้างในสนามต่อไป

การเรียงขนาดของวัสดุมวลรวมที่จะใช้ในการออกแบบส่วนผสมในการวิจัยนี้เป็นแบบแน่น (Dense-Grade) เกรด D ตามที่ได้กล่าวในหัวข้อที่ 3.3 ในการพิจารณากำหนดขนาดของวัสดุมวลรวมและโค้งการจัดขนาดผลจะ จะแสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักรวม อย่างไรก็ตามข้อกำหนดการจัดขนาดผลจะต้องให้ได้ตามความต้องการของปริมาณในส่วนผสมสำหรับถนนลาดยางด้วย ถ้าหากว่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวมที่ใช้รวมกันมีค่าความถ่วงจำเพาะใกล้เคียงกันมากหรือเหมือนกัน จะใช้สัดส่วนผสมร้อยละโดยน้ำหนักเป็นร้อยละโดยปริมาตรได้ แต่ถ้าความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวมแต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกันมากกว่า 0.20 จะต้องมีการปรับแก้สัดส่วนของวัสดุมวลรวมจากร้อยละโดยปริมาตรมาเป็นร้อยละโดยน้ำหนักตามหลักความจริงดังนี้

น้ำหนัก = ปริมาตร x ความถ่วงจำเพาะ

การออกแบบส่วนผสมที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ใช้วัสดุเม็ดดินเผาที่อุณหภูมิเผาสุดท้าย  $900^{\circ}\text{C}$ ,  $1,000^{\circ}\text{C}$  และ  $1,100^{\circ}\text{C}$  ทราย และหินปูน เป็นวัสดุมวลรวมคละ ทรายและหินปูนมีค่าความถ่วงจำเพาะมากกว่าเม็ดดินเผาเกินกว่า 0.20 ดังนั้นจึงออกแบบสัดส่วนผสมเป็นร้อยละโดยปริมาตร และใช้ร้อยละโดยปริมาตรเดียวกันหมดสำหรับเม็ดดินเผาทั้ง 3 อุณหภูมิคือ

สัดส่วน	เม็ดดินเผา $900^{\circ}\text{C}$ , $1000^{\circ}\text{C}$ และ $1100^{\circ}\text{C}$			ทราย	หินปูน
	3/4 นิ้ว	1/2 นิ้ว	3/8 นิ้ว		
% โดยปริมาตร	10	20	35	15	20

การออกแบบส่วนผสมแสดงไว้ในตารางที่ 3.5, ตารางที่ 3.6, ตารางที่ 3.7, ตารางที่ 3.8, ตารางที่ 3.9, ตารางที่ 3.10 และรูปที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 มาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติวัสดุมวลรวม

ลำดับที่	คุณสมบัติที่ทดสอบ	มาตรฐานกรมทางหลวง	มาตรฐานสถาบันอื่น ๆ
1	- การทดสอบหาค่า Atterberg's Limit	ทล-ท. 102/2515 ทล-ท. 103/2515	ASTM D423-66 AASHTO T-90
2	- การทดสอบการหาการกระจายขนาดของมวลรวม เช่น เม็ดดินเผา ทรายและหินปูน	ทล-ท. 204/2516	AASHTO T 27-70
3	- การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเผา	-	-
4	- การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของทรายและหินปูน	ทล-ท. 209/2518	AASHTO T-84
5	- การทดสอบหาความสึกหรอของมวลรวมหยาบเม็ดดินเผา (Abrasion Test)	ทล-ท. 202/2515	ASTM C-131, C535

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

ลำดับที่	คุณสมบัติที่ทดสอบ	มาตรฐานกรมทางหลวง	มาตรฐานสถาบันอื่น ๆ
6	- การทดสอบหาค่า Sand Equivalent ของทรายและหินฝุ่น	ทล-ท. 203/2515	AASHO T-176
7	- การทดสอบหาปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในเนื้อวัสดุมวลรวมเบ็ดดินเผา (Water Absorption)	ทล-ท. 207/2517	AASHO T-85
8	- การทดสอบการเคลือบผิวและการหลุดลอกของยางออกจากวัสดุมวลรวมเบ็ดดินเผา	-	AASHO T 182-70 ASTM D 1664-69
9	- การทดสอบดัชนีความแบน (Flankiness Index) ของเบ็ดดินเผา	ทล-ท.210/2518	BS.812
10	- การทดสอบ Polished-Stone Value ของเบ็ดดินเผา	-	British Standard BS. 812
11	- การทดสอบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น โดยวิธีมาร์แชล	-	ILLINOIS

ตารางที่ 3.2 มาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดของยางแอสฟัลท์อีมีลชั่น

ลำดับที่	คุณสมบัติที่ทดสอบ	มาตรฐานกรมทางหลวง	มาตรฐานสถาบันอื่น ๆ	ข้อกำหนดคุณสมบัติ	
				เกรด CM-K	เกรด SS-K
1	Furol Viscosity at 25°C (177°F), sec	ทล-ท. 407/2520	ASTM D244, AASHO T 59	-	20-100
2	Furol Viscosity at 50°C (122°F), sec	ทล-ท. 407/2520	ASTM D244, AASHO T 59	50-500	-
3	Settlement, 7 days, % difference	-	ASTM D244, AASHO T 59	3 Max	3 Max
4	Sieve Test (Retained on No. 20), %	-	ASTM D244, AASHO T 59	0.10 Max	0.10 Max
5	Aggregate Coating-Water Resistance Test	-	ASTM D244		
	Dry Aggregate (Job), % Coated			80 Min	-
	Wet Aggregate (Job), % Coated			60 Min	-
6	Cement Mixing Test, %	-	ASTM D244, AASHO T 59	-	2 Max
7	Particle Charge Test	ทล-ท. 411/2522	ASTM D244, AASHO T 59	Positive	-
8	pH	-	ASTM E70, AASHO T200	-	6.7 Max
9	Residue from Distillation	-	ASTM D244, AASHO T 59		
	Residue, % by weight			65 Min	57 Min
	Oil Distillate, % by Volume of Emulsion			12 Max	-
10	Penetration, 25°C (77°F), 100 g, sec	ทล-ท. 403/2518	ASTM D5, AASHO T 49	100-250	100-200
11	Solubility in Tetrachloride, %	ทล-ท. 409/2520	ASTM D2, AASHO T 44	97.0 Min	97.0 Min
12	Ductility, 25°C (77°F), cm	ทล-ท. 405/2519	ASTM D113, AASHO T51	40.0 Min	40.0 Min

ตารางที่ 3.3 มาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดของยางคัทแบ็คแอสฟัลท์

ลำดับที่	คุณสมบัติที่ทดสอบ	มาตรฐานกรมทางหลวง	มาตรฐานสถาบันอื่น ๆ	ข้อกำหนดคุณสมบัติ เกรด MC-250
1	Kinematic Viscosity at 60°C (140°F), cSt	-	ASTM D2170, AASHO T201	250-500
2	Flash Point (Tag Open Cup), °C	-	ASTM D1310, AASHO T79	66 Min
3	Distillation Test Distillate (% by Volume of Total Distillate to 360°C) To 225°C To 260°C To 315°C Residue from Distillate to 360°C	ทล-ท 408/2520	ASTM D402, AASHO T78	10 Max 15-55 60-87 67 Min
4	Penetration, 25°C (77°F), 100 g, 5 sec		ASTM D5, AASHO T49	120-250
5	Ductility, 25°C (77°F), cm		ASTM D113, AASHO T51	100 Min
6	Solubility in Trichloroethylene, %		ASTM D2042, AASHO T44	99.5 Min

ตารางที่ 3.4 แนะนำการเลือกใช้วัสดุมวลรวมละเอียดที่มีการเรียงขนาดต่าง ๆ และคุณสมบัติของวัสดุมวลรวมที่นำมาใช้ทดลอง (21)  
**AGGREGATES FOR EMULSIFIED ASPHALT MIXTURES**

Sieve Size		Semi-Processed Crusher, Pit or Bank Run	Processed Dense-Graded Asphalt Mixtures				
USA Standard	Alternative						
50mm	(2 in.)	—	100	—	—	—	—
38.1 mm	(1-1/2 in.)	100	90-100	100	—	—	—
25.0 mm	(1 in.)	80-100	—	90-100	100	—	—
19.0 mm	(3/4 in.)	—	60-80	—	90-100	100	—
12.5 mm	(1/2 in.)	—	—	60-80	—	90-100	100
9.5 mm	(3/8 in.)	—	—	—	60-80	—	90-100
4.75 mm	(No. 4)	—	20-55	25-60	35-65	45-70	60-80
2.36 mm	(No. 8)	25-85	10-40	15-45	20-50	25-55	35-65
1.18 mm	(No. 16)	—	—	—	—	—	—
600µm	(No. 30)	—	—	—	—	—	—
300µm	(No. 50)	—	2-16	3-18	3-20	5-20	6-25
150µm	(No. 100)	—	—	—	—	—	—
75µm	(No. 200)	3-15	0-5	1-7	2-8	2-9	2-10
Sand Equivalent, Percent		30 min.	35 min.	35 min.	35 min.	35 min.	35 min.
Los Angeles Rattler @ 500 Revolutions		—	40 max.	40 max.	40 max.	40 max.	40 max.
Percent Crushed Faces		—	65 min.	65 min.	65 min.	65 min.	65 min.
Grade		A	B	C	D	E	F

ตารางที่ 3.5 การปรับแก้ร้อยละโดยปริมาตรเป็นร้อยละโดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมคละ  
เม็ดดินเผาที่อุณหภูมิ 900<sup>o</sup>ซ ทราย และหินปูน

วัสดุมวลรวมคละ	% ปริมาตร	% ถ.พ.	น้ำหนัก	% น้ำหนัก	% น้ำหนักที่ใช้ ออกแบบ
เม็ดดินเผา ขนาด 3/4 นิ้ว	10	1.90	19.00	8.74	8
เม็ดดินเผา ขนาด 1/2 นิ้ว	20	1.89	37.80	17.40	17
เม็ดดินเผา ขนาด 3/8 นิ้ว	35	1.89	66.15	30.46	31
ทราย	15	2.60	39.00	18.00	18
หินปูน	20	2.76	55.20	25.42	26
รวม	100.00	-	217.15	-	100

ตารางที่ 3.6 การจัดขนาดผสมของส่วนผสมมวลรวมคละที่ออกแบบ สำหรับ เม็ดดินเผา  
ที่อุณหภูมิ 900<sup>o</sup>ซ

(% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก)

ขนาดตะแกรง	เม็ดดินเผา ที่ 900 <sup>o</sup> ซ			ทราย	หินปูน	การจัดขนาดผสม ที่ใช้ออกแบบ	ช่วงการจัดขนาด ผสมที่กำหนดตาม เกรด D
	3/4 นิ้ว	1/2 นิ้ว	3/8 นิ้ว				
1"	100	100	100	100	100	100	100
3/4"	100	100	100	100	100	100	90-100
3/8"	0.43	1.72	95.86	100	100	74.04	60-80
No. 4	0.11	0.22	0.45	98.05	99.33	43.66	35-65
No. 8	-	-	0.14	88.80	91.58	39.84	20-50
No. 50	-	-	-	22.12	41.11	14.67	3-20
No. 200	-	-	-	1.20	19.88	5.48	2-8
% โดยน้ำหนักที่ใช้ ออกแบบ	8	17	31	18	26	-	-

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
อุทาสกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 3.7 การปรับแก้ร้อยละโดยปริมาตรเป็นร้อยละโดยน้ำหนักของวัสดุรวมคละ  
เม็ดดินเผาที่อุณหภูมิ 1000<sup>o</sup>ซ ทราย และหินปูน

วัสดุรวมคละ	% ปริมาตร	ถ.พ.	น้ำหนัก	% น้ำหนัก	% น้ำหนักที่ใช้ออกแบบ
เม็ดดินเผา ขนาด 3/4 นิ้ว	10	1.67	16.70	8.45	8
เม็ดดินเผา ขนาด 1/2 นิ้ว	20	1.66	33.20	16.79	17
เม็ดดินเผา ขนาด 3/8 นิ้ว	35	1.53	53.55	27.09	27
ทราย	15	2.60	39.00	19.73	20
หินปูน	20	2.76	55.20	27.93	28
รวม	100.0	-	197.65	-	100

ตารางที่ 3.8 การจัดขนาดผสมของส่วนผสมรวมคละที่ออกแบบ สำหรับเม็ดดินเผาที่  
อุณหภูมิ 1000<sup>o</sup>ซ

(% ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก)


ขนาดตะแกรง	เม็ดดินเผา ที่ 1000 <sup>o</sup> ซ			ทราย	หินปูน	การจัดขนาด ผสมที่ใช้ออกแบบ	ช่วงการจัดขนาด ผสมที่กำหนดตาม เกรต D
	3/4 นิ้ว	1/2 นิ้ว	3/8 นิ้ว				
1"	100	100	100	100	100	100	100
3/4"	100	100	100	100	100	100	90-100
3/8"	1.53	2.04	97.98	100	100	74.92	60-80
No. 4	1.21	0.38	1.01	98.05	99.33	47.85	35-65
No. 8	1.10	0.35	0.86	88.80	91.58	43.78	20-50
No. 50	-	0.32	0.76	21.12	41.11	15.99	3-20
No. 200	-	-	-	1.20	19.88	5.80	2-8
% โดยน้ำหนักที่ใช้ ออกแบบ	8	17	27	20	28	-	-

ตารางที่ 3.9 การปรับแก้ร้อยละโดยปริมาตรเป็นร้อยละโดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวมคละ  
เม็ดดินเผาที่อุณหภูมิ 1,100<sup>o</sup>ซ ททราย และหินปูน

วัสดุมวลรวมคละ	% ปริมาตร	ถ.พ.	น้ำหนัก	% น้ำหนัก	% น้ำหนักที่ใช้ ออกแอม
เม็ดดินเผา ขนาด 3/4 นิ้ว	10	1.37	13.70	7.64	7
เม็ดดินเผา ขนาด 1/2 นิ้ว	20	1.33	26.60	14.84	15
เม็ดดินเผา ขนาด 3/8 นิ้ว	35	1.28	44.80	24.99	25
ททราย	15	2.60	39.00	21.75	22
หินปูน	20	2.76	55.20	30.78	31
รวม	100.00	-	179.30	-	100

ตารางที่ 3.10 การจัดขนาดผสมของส่วนผสมมวลรวมคละที่ออกแอม สำหรับเม็ดดินเผา  
ที่อุณหภูมิ 1,100<sup>o</sup>ซ

ขนาดตะแกรง	เม็ดดินเผา ที่ 1,100 <sup>o</sup> ซ			ททราย	หินปูน	การจัดขนาด ผสมที่ใช้ ออก แอม	ช่วงการจัด ขนาดผสมที่ กำหนดตาม เกรด D
	3/4 นิ้ว	1/2 นิ้ว	3/8 นิ้ว				
1"	100	100	100	100	100	100	100
3/4"	100	100	100	100	100	100	90-100
3/8"	5.11	6.38	28.03	100	100	61.31	60-80
No. 4	0.71	0.58	1.29	98.05	99.33	52.82	35-65
No. 8	-	-	0.48	88.80	91.58	48.04	20-50
No. 50	-	-	-	22.12	41.11	17.61	3-20
No. 200	-	-	-	1.20	19.88	6.42	2-8
% โดยน้ำหนักที่ ใช้ออกแอม	7	15	25	22	31	-	-



ASTM	GRAVEL	COARSE SAND	FINE SAND	SILT	CLAY
------	--------	-------------	-----------	------	------

Mois No.	Depth m.	Symbol	Classification	Grain Size	% by weight at temperature			% by Volume
					900°C	1000°C	1100°C	
		●—●	Specification	3/4"	8	8	7	10
		△—△	Mix design at 900°C	1/2"	17	17	15	20
		○- - -○	Mix design at 1000°C	3/8"	31	27	25	35
		□- - -□	Mix design at 1100°C	SAND	18	20	22	15
			Dust Stone		26	28	31	20

รูปที่ 3.1 ขนาดผลของวัสดุรวมในแอสฟัลต์คอกกริดแบบผสมเป็นจากสัดส่วนร้อยละโดยปริมาตรเป็นร้อยละโดยน้ำหนัก

### 3.5 ข้อกำหนดในการออกแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็นโดยวิธีมาร์แชล

การออกแบบวัสดุส่วนผสมมวลรวมคละกับยางแอสฟัลท์ที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุทางประสานจะต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม เมื่อทำการทดลองแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็น ผลของการทดลองตามวิธีมาร์แชลจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังแสดงในตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.11 ข้อกำหนดคุณสมบัติของแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมเย็นตามวิธีมาร์แชล<sup>(21)</sup>

ลำดับที่	คุณสมบัติที่ทดสอบ	ต่ำสุด	สูงสุด
1	เสถียรภาพในกรณีแช่น้ำ (Soaked Stability), ปอนด์ทดสอบที่อุณหภูมิ 72 <sup>0</sup> ฟ (22.2 <sup>0</sup> ซ)	500	-
2	ช่องว่างอากาศทั้งหมด (Total Voids), %	2	8
3	การสูญเสียค่าเสถียรภาพ (Stability Loss), % หลังจากแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72 <sup>0</sup> ฟ (22.2 <sup>0</sup> ซ)	-	50
4	การดูดซึมความชื้น (Absorbed Moisture), % หลังจากแช่น้ำ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 72 <sup>0</sup> ฟ (22.2 <sup>0</sup> ซ)	-	4
5	การเคลือบผิววัสดุรวมเม็ดดินเผา (Aggregate Coating), %	50	-