



บทที่ 5

วิจารณ์ สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ

5.1 ผลการทดลองจากการวิเคราะห์แบบประมาณ

จากผลการทดลองหาสมบัติของถ่านหินจากแหล่งต่างๆ ในตารางที่ 4.1 พบว่าถ่านหินจากแหล่งแม่เมาะ 1 มีปริมาณความชื้นมากที่สุด คือ 14.95% รองลงมาจะเป็นถ่านหินจากแหล่งกระบี่คือ 14.22% ความชื้นของถ่านหินจากแหล่งต่างๆมีค่าอยู่ในช่วง 2.7-14.95% โดยที่ถ่านหินที่มาจากแหล่งนาดวงมีความชื้นต่ำที่สุด คือ 2.70% รองลงมาก็เป็นถ่านหินจากแหล่งหนองหญ้าปล้อง คือ 5.52% พบว่าถ่านหินที่มีความชื้นสูงเมื่อนำมาใช้งาน เมื่อถ่านหินถูกเผาไหม้จะสูญเสียความร้อนในการทำให้ความชื้นระเหยออกไปกับก๊าซชนิดอื่น นอกจากนั้นความชื้นยังทำให้ถ่านหินมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น สิ้นเปลืองค่าขนส่ง อย่างไรก็ตามความชื้นยังช่วยในการเผาไหม้ของถ่านหิน คือ เมื่อความชื้นระเหยออกไปทำให้ถ่านหินเกิดรูพรุนขึ้น อากาศสามารถแทรกผ่านเข้าไปได้ดีขึ้น

จากข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณเถ้าในตารางที่ 4.1 เห็นได้ว่าถ่านหินที่มีปริมาณเถ้ามากที่สุดคือ ถ่านหินจากแหล่งแม่เมาะ 3 40.83% โดยปริมาณเถ้าจากถ่านหินแหล่งอื่นๆ จะอยู่ในช่วง 5.70-20.04% ถ่านหินจากแหล่งกระบี่มีปริมาณเถ้าน้อยที่สุด คือ 5.70% ถ่านหินที่มีปริมาณเถ้ามากจะเกิดปัญหาในการใช้งาน เพราะในขณะที่เผาไหม้ถ่านหินจะทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน สารอินทรีย์จะถูกออกซิไดซ์เปลี่ยนรูปไปเป็นเถ้าซึ่งประกอบด้วยออกไซด์ของโลหะต่างๆ จะรวมตัวเป็นก้อน เรียกว่า กาก (slag) ทำให้เกิดปัญหาในเตาเผาได้ เถ้าจากถ่านหินแหล่งแม่เมาะ 3 มีปริมาณสูงมาก อาจเนื่องมาจากมีเศษดินเศษหินปะปน

สำหรับปริมาณสารระเหยได้ จากตารางที่ 4.1 เห็นได้ว่าถ่านหินแหล่งนาดวงมีปริมาณสารระเหยได้น้อยที่สุด คือ 7.36% นอกนั้นมีปริมาณใกล้เคียงกัน คืออยู่ในช่วง 28.66-44.03% ปริมาณสารระเหยเป็นองค์ประกอบของถ่านหินที่สลายตัวง่ายจะระเหยออกมาเมื่อได้รับความร้อน ถ่านหินที่มีปริมาณสารระเหยน้อยได้แก่แหล่งนาดวง จัดเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุด

ปริมาณคาร์บอนคงตัวนำมาใช้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของถ่านหินได้ ถ่านหินที่มีค่าคาร์บอนสูงจะมีปริมาณคาร์บอนคงตัวสูงด้วย เพราะปริมาณความชื้นและสารระเหยต่ำ จากตารางที่ 4.1 พบว่าค่าคาร์บอนคงตัวของถ่านหินแหล่งนาด้วงมีค่าสูงสุด คือ 78.๐8% ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ่านหินจากแหล่งนาด้วงเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุด และรองลงมาคือถ่านหินแหล่งหนองหญ้าปล้อง

5.2 ผลการคำนวณหาค่าดัชนีของถ่านหินจากผลการวิเคราะห์โดยประมาณและจากค่าความร้อน

จากผลการทดลองที่แสดงในตารางที่ 4.2 สรุปได้ว่า ถ่านหินจากแหล่งนาด้วงมีค่าดัชนีสูงสุด จัดได้เป็นชนิดเซมิแอนทราไซต์ รองลงมาคือถ่านหินจากแหล่งหนองหญ้าปล้อง ซึ่งจัดเป็นชนิดบิทูมินัส ซี ที่มีปริมาณสารระเหยได้สูง สำหรับถ่านหินจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ บ้านป่าคา บ้านปู บางปุด้า กระบี่ แม่เมาะ๑ แม่เมาะ๒ แม่เมาะ๓ และแม่เมาะSP นั้น มีค่าดัชนีใกล้เคียงกัน จัดเป็นชนิดซบิทูมินัส

5.3 ผลการวิเคราะห์แบบประมาณตาม ASTM D 3173-3175 เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน

การวิเคราะห์แบบประมาณ เป็นวิธีประเมินคุณสมบัติขั้นต้นของตัวอย่างถ่านหิน และสามารถใช้ประมาณค่าดัชนีของถ่านหินได้ โดยการทดลองตามวิธีมาตรฐาน ASTM นั้น นอกจากจะใช้เวลานานในการทดลองแล้วยังต้องใช้ตัวอย่างถ่านหินที่มีปริมาณมาก และต้องใช้ตัวอย่างถ่านหินแยกกันสำหรับการวิเคราะห์แต่ละรายการ ซึ่งเป็นการยุ่งยาก จึงได้มีการนำเครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนมาทำการหาสถานะที่เหมาะสมในการทดลองวิเคราะห์ถ่านหินแบบประมาณขึ้น ดังที่พัชรี ชุติศิลป์และสมบูรณ์ จงดีไพศาล(๒๘) เสนอไว้ ซึ่งได้นำสถานะนั้นมาทำการทดลองวิเคราะห์แบบประมาณโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน เปรียบเทียบผลกับการวิเคราะห์แบบประมาณตามวิธี ASTM ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.1

เห็นได้ว่าผลเปรียบเทียบระหว่างการทดลองสองแบบยังมีความแตกต่างกันอยู่ ดังจะพิจารณาตามค่าดัชนีของถ่านหินแหล่งต่างๆ ได้แก่

เซมิแอนทราไซต์	ค่าร้อยละของความแตกต่างความชื้น = ๐.๘๗
	ค่าร้อยละของความแตกต่างเถ้า = ๐.๓๐
	ค่าร้อยละของความแตกต่างสารระเหยได้ = ๒.๕๕

บิทูมินัส ซี สารระเหยได้สูง	ค่าร้อยละของความแตกต่างความชื้น = 0.11
	ค่าร้อยละของความแตกต่างเถ้า = 0.15
	ค่าร้อยละของความแตกต่างสารระเหยได้ = 0.12
บิทูมินัส เอ	ค่าร้อยละของความแตกต่างความชื้น = 0.34
	ค่าร้อยละของความแตกต่างเถ้า = 0.55
	ค่าร้อยละของความแตกต่างสารระเหยได้ = 3.78
บิทูมินัส บี	ค่าร้อยละของความแตกต่างความชื้น อยู่ในช่วง 0.05-3.00
	ค่าร้อยละของความแตกต่างเถ้า อยู่ในช่วง 0.06-0.39
	ค่าร้อยละของความแตกต่างสารระเหยได้ อยู่ในช่วง 0.10-3.00
บิทูมินัส ซี	ค่าร้อยละของความแตกต่างความชื้น อยู่ในช่วง 0.36-0.97
	ค่าร้อยละของความแตกต่างเถ้า อยู่ในช่วง 0.16-0.89
	ค่าร้อยละของความแตกต่างสารระเหยได้ อยู่ในช่วง 2.57-7.02

เมื่อนำค่าความแตกต่างที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าที่สามารถยอมรับได้ของการทำใหม่ (Reproducibility) ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานอเมริกัน ดังแสดงในตารางที่ 5.1 พบว่า

ตารางที่ 5.1 ช่วงที่สามารถยอมรับได้ของมาตรฐานอเมริกัน (ASTM) (36-39)

	Repeatability (%abs)	Reproducibility (%abs)
Moisture		
< 5%	> 0.2	> 0.3
> 5%	> 0.3	> 0.5
Ash		
no carbonate present	0.2	0.3
carbonate present	0.3	0.5
>12% ash containing 0.5% carbonate and pyrites	0.5	1.0
Volatile		
high temp. coke	0.2	0.4
anthracite	0.3	0.6
semi-anthracite, bituminous, low temp. coke, char	0.5	1.0
subbituminous	0.7	1.4
lignite, peat	1.0	2.0

ถ่านหินคักดีเซมิแอนทราไซต์ ผลการทดลองที่ยอมรับได้ คือ เถ้า
 บิทูมินัส ซี สารระเหยได้สูง ผลการทดลองที่ยอมรับได้ คือ ความชื้น เถ้า และสารระเหย
 ซับบิทูมินัส เอ ผลการทดลองที่ยอมรับได้ คือ ความชื้น และเถ้า
 ซับบิทูมินัส บี ผลการทดลองที่ยอมรับได้ คือ ความชื้น (ยกเว้นแหล่งกระบี่) และเถ้า
 ซับบิทูมินัส ซี ผลการทดลองที่ยอมรับได้ คือ เถ้า

เห็นได้ว่า คุณสมบัติที่ยอมรับได้ที่ทุกแหล่งมีเหมือนกัน คือ เถ้า ส่วนสารระเหยนั้นมีเพียงบิทูมินัส ซี
 สารระเหยได้สูงเท่านั้นที่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ นอกนั้นจะมีค่าแตกต่างกันมากเกินกว่าจะยอมรับได้
 แต่ทั้งนี้ แต่ละการทดลองได้มีการทำซ้ำและอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ของการทำซ้ำ ดังนั้น ความแตก
 ต่างที่ได้ อาจอธิบายได้ดังต่อไปนี้

การหาความชื้น - การทำการทดลองตามมาตรฐานอเมริกัน (ASTM) สามารถทำ
 การทดลองได้หลายตัวอย่างภายในหนึ่งวัน ถ้ามีอุปกรณ์เพียงพอ แต่ การทดลองโดยใช้เครื่อง
 วิเคราะห์ทางความร้อนนั้นสามารถทำได้เพียงสามครั้งในหนึ่งวันเป็นอย่างมากเพราะต้องใช้เวลา
 ในการรอให้เตาเผาลดอุณหภูมิลงจนเท่าอุณหภูมิห้อง ดังนั้น ค่าความชื้นที่ได้อาจมีความแตกต่างกัน
 เพราะทำการทดลองต่างวัน นอกจากนั้น การใช้เวลาหลายวันในการทดลองอาจทำให้ตัวอย่าง
 ถ่านหินมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ความชื้นและสารระเหยได้ ถึงแม้จะเก็บไว้ในเตลีเคเตอร์แล้วก็
 ตาม ทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้เปลี่ยนไป

การหาสารระเหยได้ - การทดลองโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนนั้น เป็นการ
 ให้ความร้อนแก่ตัวอย่างในสภาวะก๊าซเฉื่อยคือ ไนโตรเจน ไหลผ่านตัวอย่างตลอดเวลาเป็นสภาวะที่
 ควบคุมได้แน่นอน ส่วนการทดลองตามมาตรฐานอเมริกันนั้น เป็นการให้ความร้อนตัวอย่างอยู่ใน
 ครูซีเบิ้ลที่ปิดฝา ภายในครูซีเบิ้ลเป็นบรรยากาศของไอของสารระเหยเท่านั้น ไอสารระเหยจะ
 หนีออกกกรูซีเบิ้ลผ่านช่องว่างระหว่างฝากับตัวครูซีเบิ้ลซึ่งเป็นสภาวะที่ควบคุมได้ไม่แน่นอน แต่ต้อง
 อาศัยการสังเกตและความชำนาญเป็นอย่างมาก ค่าที่ได้จึงแตกต่างกันได้มาก

การหาคาร์บอนคงตัว - หาได้จากการหักลบกันของค่าต่างๆที่ได้ข้างต้น ดังนั้นค่าจะ
 แตกต่างกันไปด้วย แต่สำหรับการวิเคราะห์โดยเครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนนั้นสามารถหาค่า
 จากกราฟได้ด้วยโดยตรง

การคำนวณหาการสูญเสียน้ำหนักจากกราฟ - ได้จากการลากเส้นจากกราฟ TG ที่มี
 การสูญเสียน้ำหนักคงที่ในแต่ละช่วง มาตั้งฉากกับแกนการสูญเสียน้ำหนัก โดยจุดที่มีการสูญเสียจน
 น้ำหนักคงที่ที่ลากเส้นมานั้นบางจุดไม่เด่นชัดพอ นอกจากนั้นยังมีความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากความ

หนาของเส้นกราฟด้วย ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนได้ประมาณ 1%

อย่างไรก็ตาม ความเร็วในการทดลองของการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนนั้นเป็นข้อที่น่าสนใจ อีกทั้งยังสามารถทำการทดลองได้ง่ายขึ้น และควบคุมให้เกิดสภาวะที่ต้องการได้แน่นอน นอกจากนี้ผลที่แสดงออกมาเป็นกราฟยังเป็นส่วนดีที่จะเก็บเป็นผลการทดลองที่ถาวรและสามารถตรวจสอบได้อีกด้วย

5.4 ผลการวิเคราะห์การแตกกร่อนของถ่านหิน

สำหรับเปอร์เซ็นต์การแตกกร่อนของถ่านหิน คือ ค่าที่แสดงการลดขนาดเฉลี่ยของถ่านหิน ตัวอย่างระหว่างการทดลอง (การคำนวณ ภาคผนวก ค.4) ส่วนค่าดัชนีฝุ่นนั้นเป็นค่าที่ได้จากเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของถ่านหินตัวอย่างที่ผ่านรูตะแกรงร้อนอันสุดท้าย ขนาดเบอร์ 50 ซึ่งก็คือค่าที่แสดงว่าถ่านหินแต่ละแหล่งนั้นสามารถแตกเป็นผงได้มากหรือน้อยต่างกันอย่างไร


ผลการทดลองของแหล่งต่างๆที่ได้นั้น จากตารางที่ 4.4 เห็นได้ว่าแหล่งแม่เมาะ SP มีเปอร์เซ็นต์การแตกกร่อนมากที่สุด รองลงมาคือบางปูดำ บ้านป่าคา กระบี่ นองหญ้าปล้อง และบ้านปู ตามลำดับ ส่วนค่าดัชนีฝุ่น แหล่งหนองหญ้าปล้อง บ้านป่าคา บางปูดำ และแม่เมาะ SP มีค่าใกล้เคียงกัน คืออยู่ในช่วง 9.5-11.0 ส่วนแหล่งบ้านปูและกระบี่นั้นเมื่ค่าต่ำกว่า คือ 3.5 และ 5.0 แสดงว่า แหล่งแม่เมาะ SP นั้นสามารถแตกกร่อนได้ง่ายในระหว่างการขนส่ง อีกทั้งยังแตกเป็นผงได้มาก ซึ่งมีปัญหาในด้านการสูญเสียปริมาณถ่านหินและทำให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะได้เนื่องจากการฟุ้งกระจายของผงถ่านหิน ส่วนแหล่งบางปูดำ บ้านป่าคา กระบี่ นองหญ้าปล้อง ทนต่อการขนส่งได้ดีกว่า แตกกร่อนได้น้อยกว่า แต่ยังคงกลายเป็นผงได้มาก ยกเว้นแหล่งกระบี่ที่มีค่าดัชนีฝุ่นลดลงถึงครึ่งหนึ่งของแหล่งที่กล่าวข้างต้น ส่วนแหล่งบ้านปูนั้น สามารถทนต่อการกระแทกระหว่างการขนส่งได้ดีที่สุด อีกทั้งยังแตกกร่อนเป็นผงได้น้อยอีกด้วย

สำหรับการเปรียบเทียบตามศักดิ์ของถ่านหินนั้น ในการทดลองใช้ถ่านหิน 4 ศักดิ์ด้วยกัน โดยศักดิ์ชั้นบิทูมินัสมี 3 แหล่ง คือ บ้านปู บางปูดำ และกระบี่ เห็นได้ว่าค่าที่ได้ยังเป็นช่วงที่กว้าง ไม่สามารถทำการสรุปได้ แต่ถ้าพิจารณาระหว่างศักดิ์ต่างๆ อาจสรุปเป็นว่าการแตกกร่อนจะเพิ่มขึ้นเมื่อศักดิ์ของถ่านหินลดลง แต่พบว่า การแตกกร่อนจะเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มศักดิ์ของถ่านหิน โดยถ่านหินลิกไนต์เกิดการแตกกร่อนน้อยที่สุด ทั้งนี้ผลสรุปที่ได้เกิดจากการทดลอง 235 ครั้ง กับถ่านหินศักดิ์ต่างๆ และยังพบว่าถ่านหินศักดิ์เดียวกันยังมีค่าการแตกกร่อนได้กว้างมาก เช่นถ่านหินบิทูมินัสที่มีสารระเหยสูง มีค่าการแตกกร่อนของถ่านหิน ตั้งแต่ 17% จนถึง 60% (19)

ดังนั้นผลการทดลองที่ได้สามารถนำมาพิจารณาคณสมบัติของถ่านหินแต่ละแหล่งได้ แต่ยังไม่สามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์กับแหล่งถ่านหิน เนื่องจากค่าการแตก่วนในแต่ละคักดีมีได้เป็นช่วงกว้าง ส่วนค่าที่ได้จากการทดลองมีเพียง 6 ค่าเท่านั้น


5.5 ผลการวิเคราะห์ Burning Profile

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ Burning Profile มีหลายประการ เช่น ค่าความร้อน คักดีของถ่านหิน อัตราการให้ความร้อนแก่ถ่านหิน เป็นต้น เนื่องจากการทดลองนี้เป็นการทดลองโดยการเก็บข้อมูลน้ำหนักที่หายไปของถ่านหินและอนุกรม ในช่วงเวลาต่างๆ จากนั้นจึงนำมาสร้างกราฟระหว่างอัตราการสูญเสียน้ำหนักกับอนุกรม ดังนั้นกราฟ Burning Profile ที่ได้จึงมีแต่พีคที่เกิดจากการสูญเสียน้ำหนักเพียงอย่างเดียว พบว่ากราฟที่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ เกิดพีค 2 พีค ดังตัวอย่างกราฟที่แสดงในรูปที่ 5.1 สังเกตได้ว่าพีคที่ 1 เกิดที่อนุกรมประมาณ 100 - 150 องศาเซลเซียส เป็นพีคที่เกิดจากการระเหยของน้ำในถ่านหิน ส่วนพีคที่ 2 เป็นพีคที่ถ่านหินมีอัตราการเผาไหม้สูงที่สุดมีค่าอยู่ในช่วง 317 - 635 องศาเซลเซียส และอนุกรมสุดท้ายของการเผาไหม้มีค่าอยู่ในช่วง 455 - 1031 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.1 Burning Profile ของแหล่งบ้านปู้ครั้งที่ 1
อัตราการให้ความร้อน 2 องศาเซลเซียสต่อนาที

เมื่อพิจารณากราฟระหว่างอัตราการสูญเสียน้ำหนักกับอุณหภูมิ (Burning Profile) ของการทดลองการเผาไหม้ของถ่านหินแหล่งเดียวกัน ที่อุณหภูมิสุดท้ายเดียวกัน เมื่ออัตราการให้ความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 10 และ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ตามลำดับ พบว่าอุณหภูมิที่ถ่านหินมีอัตราเผาไหม้สูงสุดจะเพิ่มขึ้น และอัตราเผาไหม้สูงสุดเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเมื่ออัตราการให้ความร้อนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการสลายองค์ประกอบของถ่านหินอย่างรวดเร็ว อัตราการเผาไหม้สูงสุดจึงเพิ่มขึ้นด้วย ดังแสดงในตารางที่ 4.5 ตัวอย่างแหล่งบ้านปู้ครั้งที่ 1 พบว่า ที่อัตราการให้ความร้อน 2, 10 และ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที อุณหภูมิการเผาไหม้สูงสุด เป็น 317, 355 และ 388 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และอัตราการเผาไหม้สูงสุดคือ 0.25, 0.78 และ 0.93 มิลลิกรัมต่อนาที ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบตัวอย่างถ่านหินทั้ง 10 แหล่ง ที่ค่าความร้อนต่าง ๆ กัน กับอุณหภูมิที่มีอัตราการเผาไหม้สูงสุดที่อัตราการให้ความร้อน 2, 10 และ 20 องศาเซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 5.2 พบว่าที่อัตราการให้ความร้อนสูงขึ้น อุณหภูมิที่ถ่านหินมีอัตราการเผาไหม้สูงสุดจะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน



รูปที่ 5.2 อุณหภูมิที่ถ่านหินมีอัตราการเผาไหม้สูงสุด (PT) ของถ่านหินแต่ละแหล่งเทียบกับค่าความร้อน (ตัวอย่างแห้งไม่รวมเถ้า) ที่อัตราการให้ความร้อน 2, 10 และ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที


จากรูป 5.2 เช่นเดียวกันพบว่า เมื่อค่าความร้อนของถ่านหินเพิ่มขึ้นจาก 2798 แคลอรี ตอกรัม (แหล่งแม่เมาะ 3) เป็น 7018 แคลอรี/กรัม (แหล่งนาด่าง) มีผลให้อุณหภูมิที่ถ่านหินมีอัตราการเผาไหม้สูงสุด (Peak Temperature) มีค่าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับอัตราการเผาไหม้สูงสุดและอุณหภูมิสุดท้ายของการเผาไหม้ ดังนั้นแสดงว่า ถ่านหินที่มีค่าความร้อนต่ำจะมีความว่องไวในการเผาไหม้มากกว่าถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูง

ทำนองเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงคักดิ์ของถ่านหิน กับอุณหภูมิที่ถ่านหินมีอัตราการเผาไหม้สูงสุด ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความสามารถในการเผาไหม้ พบว่า

- อุณหภูมิของถ่านหินคักดิ์เซมิแอนทราไซต์ (นาด่าง) มีค่า 494 - 635 องศาเซลเซียส
- บิทูมินัส ซี สารระเหยสูง (หนองหญ้าปล้อง) มีค่า 417 - 513 องศาเซลเซียส
- ซับบิทูมินัส เอ (บ้านป่าคา) มีค่า 397 - 513 องศาเซลเซียส
- ซับบิทูมินัส บี (บ้านปูลู บางปุด้า กระบี่) มีค่าอยู่ในช่วง 317 - 472 องศาเซลเซียส
- ซับบิทูมินัส ซี (แม่เมาะ 1 2 3 SP) มีค่าอยู่ในช่วง 338 - 472 องศาเซลเซียส

พบว่า เมื่อถ่านหินมีคักดิ์สูงขึ้น อุณหภูมิสูงสุดในการเผาไหม้จะสูงขึ้นด้วย เช่นเดียวกับกับ Morgan (14) และ Cumming (20) แสดงว่า ถ่านหินที่มีคักดิ์ต่ำจะสามารถเผาไหม้ได้ง่ายกว่าถ่านหินที่มีคักดิ์สูง

และเมื่อนำค่าที่ได้จากการวิเคราะห์โดยประมาณ ซึ่งได้แก่ ปริมาณสารระเหยได้ต่อคาร์บอนคงตัว (VM/FC) มาสร้างความสัมพันธ์กับ Burning Profile ดังแสดงในรูปที่ 5.3




รูปที่ 5.3 PT กับ VM/FC ของถ่านหินแหล่งต่างๆ ที่อัตราการให้ความร้อนต่างกัน

พบว่า ได้ผลเช่นเดียวกับการทดลอง Ghetti (29) เมื่อ VM/FC เพิ่มขึ้น อุณหภูมิที่ ถ่านหินมีอัตราการเผาไหม้สูงสุดจะลดลง แสดงว่า ถ่านหินมีค่า VM/FC สูง (มีคัลด์ต่ำ) จะมีความว่องไวในการเผาไหม้มากกว่าถ่านหินที่มีค่า VM/FC ต่ำ (มีคัลด์สูง)

5.6 ผลการวิเคราะห์ค่าพลังงานกระตุ้นเฉลี่ยทางน้ำหนัก


ในการเผาไหม้ของถ่านหินจะมีลักษณะการเผาไหม้แบ่งเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ เริ่มจากการระเหยและเผาไหม้ของสารระเหยได้ จากนั้นคาร์บอนคงตัวจะเผาไหม้กับออกซิเจนในอากาศต่อไปจนหมด ซึ่งแต่ละช่วงของการเผาไหม้จะให้ค่าพลังงานกระตุ้นต่างกัน

งานวิจัยนี้ ทำการหาค่า E_m โดยสร้างกราฟระหว่าง $\log k$ กับ $1/T_{max}$ จะได้ค่าพลังงานกระตุ้นเป็นช่วง ๆ นำมาเฉลี่ยทางน้ำหนักแล้วรวมกันเป็นค่า E_m โดยอาศัยการแบ่งช่วงอุณหภูมิจากการจุดไฟของ DTA (อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ) ที่เกิดขึ้นในโครมาโตแกรมที่ได้จากการทดลอง (ภาคผนวก จ.) โดยช่วงอุณหภูมิที่ใช้ คือ อุณหภูมิที่พดตัดกัน ซึ่งก็คือ อุณหภูมิระหว่างกระบวนการเกิดปฏิกิริยาหลัก 2 ปฏิกิริยาได้แก่ปฏิกิริยาที่สารระเหยได้ออกมาทำปฏิกิริยากับอากาศ ซึ่งเกิดในช่วงอุณหภูมิต่ำ และปฏิกิริยาที่ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับชาร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 5.4 เห็นได้ว่าเกิดพีคขึ้น 2 พีค ซึ่งอ่านค่าอุณหภูมิในจุดที่เปลี่ยนพีคได้ 320 องศาเซลเซียส นำไปแบ่งช่วงอุณหภูมิในการหาค่าพลังงานกระตุ้นต่อไปได้เป็น 2 ค่า



รูปที่ 5.4 โครมาโตแกรมของแหล่งกระตุ้นครั้งที่ 1 อัตราการให้ความร้อน 2 องศาเซลเซียสต่อนาที

แต่ในอัตราการใช้ความร้อนที่เปลี่ยนไป จะมีผลต่อโตรมาโตรแกรม และค่าพลังงาน
กระตุ้น ดังรูปที่ 5.5



รูปที่ 5.5 โตรมาโตรแกรมของแหล่งกระตุ้นครั้งที่ 1 อัตราการใช้ความร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อนาที

ซึ่งจะเห็นได้ว่า พิกที่ได้จะเห็นพีกใหญ่พีกเดียว ซึ่งก็หมายถึงว่า การเกิดปฏิกิริยาทั้งหมดต่อเนื่องกันไป ไม่สามารถแยกได้ชัดเจน ดังนั้น อุณหภูมิที่จะนำมาแบ่งช่วงของค่าพลังงานกระตุ้นจึงไม่มี จะได้ค่าพลังงานกระตุ้นเพียงค่าเดียว

เห็นได้ว่า ค่าพลังงานกระตุ้นที่ทำการวิเคราะห์ได้ในงานวิจัยนี้ มีเพียงค่าเดียวหรือ 2 ค่า เท่านั้น ในแต่ละตัวอย่างถ่านหินซึ่งไม่ตรงกับที่ Smith และคณะ (13) ได้เสนอไว้คือ มี 4 ค่าด้วยกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงแรกและช่วงที่สองคือการระเหยของสารระเหยได้ออกมาอย่างต่อเนื่องกัน จึงได้เป็นช่วงเดียว ส่วนช่วงที่สามเป็นช่วงต่อของกระบวนการอาจเห็นได้ไม่ชัดเจน ส่วนช่วงที่สี่ เป็นการแปรของออกซิเจนในอากาศไปเผาไหม้กับชาร์ จึงเห็นเป็นช่วงที่สองในการทดลอง หรือเมื่อในการทดลองเห็นได้แค่ช่วงเดียว ก็คือการเกิดปฏิกิริยาเกิดอย่างต่อเนื่องกัน

และพบว่า ที่อัตราการใช้ความร้อนเดียวกัน ถ่านหินบางตัวอย่างจะมีค่าพลังงานกระตุ้น 2 ช่วง บางตัวอย่างมีช่วงเดียวขึ้นกับ ปริมาณสารระเหยได้ในถ่านหินนั้น ๆ โดยอธิบายได้ดังนี้

สำหรับถ่านหินที่มีปริมาณสารระเหยได้สูง เมื่อได้รับอัตราการใช้ความร้อนต่ำ ปริมาณสารระเหยได้จะค่อยๆ ระเหยออกมาและถูกเผาไหม้ไปเรื่อยๆ ระหว่างนั้นออกซิเจนจะแพร่เข้า

ไปทำปฏิกิริยากับชาร์ได้น้อย เนื่องจากมีไอของสารระเหยอยู่รอบๆอนุภาคของถ่านหินตลอดเวลา เมื่อสารระเหยได้ออกมาหมดออกซิเจนจึงสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับชาร์ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงได้ค่าพลังงานกระตุ้น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นค่าที่ได้จากการเผาไหม้ของสารระเหยได้ เมื่อสารระเหยหมดไปจึงเกิดการเผาไหม้ชาร์ (Char) เป็นช่วงที่สอง ดังแสดงในรูปที่ 4.21, 4.23 ถึง 4.29 ในกรณีที่ได้รับอัตราการให้ความร้อนสูงขึ้นสารระเหยจะระเหยออกมาและถูกเผาไหม้อย่างรวดเร็วมีผลให้เกิดมวลก๊าซที่มีความดันแปรสูงที่ผิวของอนุภาคถ่านหิน นั่นคือ ออกซิเจนมีโอกาสเข้าไปสู่ผิวของถ่านหินได้มากกว่ากรณีที่ให้ความร้อนอย่างช้า ๆ ดังนั้นจึงเกิดการเผาไหม้ของสารระเหยได้ในวัฏภาคของก๊าซไปพร้อมๆ กับการเผาไหม้ของชาร์ ทำให้ไม่สามารถแยกช่วงกราฟออกเป็น 2 ช่วงได้อย่างชัดเจน ดังนั้นค่าพลังงานกระตุ้นที่ได้ในอัตราการให้ความร้อนสูงได้แก่ 10, 20 องศาเซลเซียสจึงมีเพียงค่าเดียว แสดงในรูปที่ 4.21, 4.23 ถึง 4.29 เช่นกัน

สำหรับถ่านหินที่มีปริมาณสารระเหยได้น้ำ คือ แหล่งถ่านหินนาดัง ซึ่งปริมาณสารระเหยได้เพียง 2.70% พบว่ากราฟ Arrhenius ที่อัตราการให้ความร้อนต่ำมีเพียงช่วงเดียว แต่ที่อัตราการให้ความร้อนสูงได้กราฟ 2 ช่วง ดังแสดงในรูปที่ 4.20 เป็นไปได้ว่า ที่อัตราการให้ความร้อนต่ำอนุภาคถ่านหินได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง ทำให้สารระเหยระเหยออกมาได้ในเวลาใกล้เคียงกันและเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ จึงไม่สามารถแยกกราฟออกเป็น 2 ช่วงได้ แต่ที่อัตราการให้ความร้อนสูงขึ้น ถ่านหินได้รับความร้อนไม่ทั่วถึงกันทำให้สารระเหยใช้เวลาระเหยนานกว่าและอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่า สำหรับถ่านหินที่มีปริมาณสารระเหยสูง (28 % ขึ้นไป) ไม่มีอิทธิพลจากการได้รับความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอดังกล่าว เนื่องจากมีสารระเหยออกมาในปริมาณมากตั้งแต่เริ่มได้รับความร้อนจึงสามารถแยกกราฟออกเป็น 2 ช่วงได้


ถ่านหินแหล่งบ้านป่าคา มีลักษณะกราฟแตกต่างจากถ่านหินแหล่งอื่นๆ โดยสามารถแบ่งช่วงของกราฟออกเป็น 2 ช่วงได้ทุกอัตราการให้ความร้อน ดังแสดงในรูปที่ 4.22 โดยยิ่งอัตราการให้ความร้อนสูงขึ้น ช่วงที่แบ่งจะชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นความแตกต่างระดับโครงสร้างของโมเลกุลของถ่านหินแหล่งนี้เนื่องจากเมื่อพิจารณา C/H, (C+H)/O และ VM/FC แล้วไม่มีค่าใดที่แตกต่างไปจากแหล่งอื่น

ลักษณะของกราฟระหว่าง $\log(k)$ กับ $1/T_{abs}$ ของถ่านหินตัวอย่าง เห็นว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ค่าของ $\log(k)$ จะลดลง ซึ่งจะลดลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของถ่านหินลักษณะเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากลักษณะของถ่านหินว่าเผาไหม้ได้ดีเพียงใด อีกทั้งครุซีเบิ้ลที่ใช้ในการทดลองมีผลต่อลักษณะการเผาไหม้ เนื่องจากรูปทรงของครุซีเบิ้ลเป็นทรงกระบอก เมื่อได้รับความร้อน ส่วนชาร์ที่อยู่ส่วนบนของครุซีเบิ้ลก็สามารถสัมผัสกับออกซิเจนและเกิดปฏิกิริยาได้ก่อนส่วนล่าง ดังนั้น การเผาไหม้ช่วงแรกอัตราการลดลงของน้ำหนักจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อชาร์ส่วนบนถูก

เผาไหม้เกิดเป็นเถ้ามากขึ้นจะเป็นอุปสรรคทำให้ออกซิเจนแพร่เข้ามาทำปฏิกิริยากับซาร์ที่เหลือได้ยากขึ้น ดังนั้นปฏิกิริยาจึงเกิดช้าลง ดังแสดงในรูปที่ 4.20 ถึง 4.29 ยิ่งถ่านหินที่มีปริมาณเถ้าเป็นจำนวนมาก เช่น แม่เมาะ 3 หรือมีปริมาณคาร์บอนคงตัวมาก เช่น นาดวง เห็นได้ว่าเส้นกราฟจะตกลงมามาก แต่ถ้าอัตราการให้ความร้อนสูงการเผาไหม้จะเกิดได้ดีขึ้น อัตราการลดลงของน้ำหนักที่ลดลงในตอนท้ายๆ จึงมีน้อยกว่าที่อัตราการให้ความร้อนต่ำ

จากลักษณะที่กล่าวมานี้เอง ทำให้ค่าพลังงานกระตุ้นเฉลี่ยทางน้ำหนักที่คำนวณได้ ขึ้นกับตัวแปรต่างๆ คือ


เมื่อเพิ่มอัตราการให้ความร้อนจาก 2 เป็น 10 และ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ดังในตารางที่ 4.6 ตัวอย่างแหล่งบ้านปู ครั้งที่ 2 พบว่า ค่าพลังงานกระตุ้นเฉลี่ยทางน้ำหนักมีค่าลดลงจาก 43.31 เป็น 34.93 และ 19.40 กิโลจูลต่อโมล ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านหินทั้ง 10 แหล่ง ที่ค่าความร้อนต่าง ๆ กัน กับค่าพลังงานกระตุ้นที่อัตราการให้ความร้อน 2, 10 และ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ดังแสดงในรูป 5.6 พบว่าที่อัตราการให้ความร้อนสูงขึ้น ค่า E_m จะลดลงเช่นกัน



รูปที่ 5.6 E_m กับค่าความร้อน (ตัวอย่างแห้ง ไม่รวมเถ้า) ของถ่านหินแหล่งต่าง ๆ ที่อัตราการให้ความร้อน 2, 10 และ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที

จากรูปที่ 5.6 พบว่าเมื่อค่าความร้อนของถ่านหินเพิ่มขึ้นจาก 2798 เป็น 7018 แคลอรี ต่อกกรัม ค่า E_m เพิ่มขึ้น แสดงว่า ถ่านหินที่มีค่าความร้อนต่ำจะมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูงจะมีคาร์บอนคงตัวสูง ซึ่งการเผาไหม้คาร์บอนคงตัวนี้จะต้องใช้ค่าพลังงานกระตุ้นมากในการเผาไหม้

ดังนั้นได้นำค่าที่ได้จากการวิเคราะห์แบบประมาณ ได้แก่ VM/FC มาสร้างความสัมพันธ์กับ E_m เช่นกัน ดังรูปที่ 5.7 พบว่ามีแนวโน้มเดียวกันกับกราฟ VM/FC คือ VM/FC เพิ่ม ค่าพลังงานกระตุ้นเฉลี่ยทางน้ำหนักรวมจะลดลง



รูปที่ 5.7 E_m กับ VM/FC ของถ่านหินแหล่งต่าง ๆ ที่อัตราการให้ความร้อน 2, 10 และ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที

จากความสัมพันธ์ที่ได้ เมื่อพิจารณาสารระเหยได้ พบว่าค่าพลังงานกระตุ้นมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณสารระเหยได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก ช่วงแรกสารระเหยได้ชนิดเบาจะออกมา ก่อน เมื่อถูกเผาไหม้จะให้พลังงานส่วนหนึ่งไปช่วยทำให้ปริมาณสารระเหยได้ที่ระเหยออกมาภายหลังเผาไหม้ได้ง่ายขึ้นจึงใช้พลังงานน้อยลง ทำให้ค่าพลังงานกระตุ้นลดลง

พิจารณาปริมาณคาร์บอนคงตัว พบว่า ถ้าปริมาณคาร์บอนคงตัวเพิ่มขึ้น ค่าพลังงาน
กระตุ้นจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ ค่า E_{∞} จะขึ้นกับอัตราการลดลงของน้ำหนักถ่านหินในขณะเผาไหม้
ดังนั้นถ้าปริมาณคาร์บอนคงตัวมาก อัตราการเผาไหม้สูง ดังนั้นอัตราการลดลงของน้ำหนักถ่านหิน
จะมากขึ้น ทำให้ค่า E_{∞} เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาค่า E_{∞} ของถ่านหินกับพลังงานกระตุ้น พบว่า

คักดีเซมิแอนทราไซต์ (นาดวง) มีค่าในช่วง 53.71-91.44 กิโลจูลต่อโมล
บิทูมินัส ซี สารระเหยสูง (หนองหญ้าปล้อง) มีค่า 26.20-73.03 กิโลจูลต่อโมล
ซันบิทูมินัส เอ (บ้านป่าคา) มีค่า 30.53-82.64 กิโลจูลต่อโมล
ซันบิทูมินัส บี (บ้านบุ บางปุด้า กระบี่) มีค่า 18.74-49.91 กิโลจูลต่อโมล
ซันบิทูมินัส ซี (แม่เมาะ 1 2 3 SP) มีค่า 18.71-49.91 กิโลจูลต่อโมล

พบว่าค่าที่ได้ยังอยู่ในช่วงกว้าง ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าถ่านหินคักดีสูงจะมีค่าพลังงาน
กระตุ้นเฉลี่ยทางน้ำหนักสูง ซึ่งจะเห็นได้จาก Cummins (20) ทำการทดลองกับเชื้อเพลิงแข็ง
22 แหล่ง ชนิดและคักดีต่าง ๆ กัน ผลที่ได้มีค่าต่าง ๆ กันภายในคักดีเดียวกัน ดังตารางที่ 2.8
ดังนั้นค่าพลังงานกระตุ้นเฉลี่ยทางน้ำหนักน่าจะเป็นค่าเฉพาะแหล่งเฉพาะตัวอย่างมากกว่า


อย่างไรก็ตามเมื่อนำค่าพลังงานกระตุ้นเฉลี่ยทางน้ำหนักของถ่านหิน 10 ตัวอย่าง ที่
อัตราการให้ความร้อนต่างกัน มาจัดแบ่งเป็นกลุ่มๆ พบว่า ที่อัตราการให้ความร้อน 2 และ 10
องศาเซลเซียสต่อนาที สามารถจัดกลุ่มถ่านหินออกเป็น 3 กลุ่มเหมือนกัน ส่วนที่อัตราการ
ให้ความร้อน 20 องศาเซลเซียส จัดกลุ่มได้ต่างออกไป (ตารางที่ 4.7, 4.8, 4.9) โดยแหล่ง
แม่เมาะ 3 จะมีความว่องไวมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะที่อัตราการให้ความร้อนสูงมากขึ้นจะมีผล
ต่อกระบวนการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นทำให้ค่าที่ได้มีความแตกต่างออกไป ดังนั้นจึงให้ความสนใจที่อัตรา
การให้ความร้อน 2 และ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ซึ่งจัดกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มที่มีความสามารถในการเผาไหม้สูง ได้แก่ แหล่งบ้านบุ บางปุด้า กระบี่ แม่เมาะ
1 2 3 และ Stockpile มีค่า E_{∞} อยู่ในช่วง 29.83-48.05 กิโลจูลต่อโมล ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
อัตราการเผาไหม้สูงสุดของถ่านหินกลุ่มนี้ (ตารางที่ 4.5) พบว่ามีค่าสอดคล้องกัน คือ ในช่วง
0.19-0.98 มิลลิกรัมต่อนาที

กลุ่มที่มีความสามารถในการเผาไหม้ปานกลาง ได้แก่ แหล่งหนองหญ้าปล้องและบ้านป่าคา มีค่า E_m ในช่วง 42.37-74.18 กิโลจูลต่อโมล โดยมีอัตราการเผาไหม้สูงสุดอยู่ในช่วง 0.24-1.13 มิลลิลิตรต่อนาที

กลุ่มที่มีความสามารถในการเผาไหม้ต่ำ ได้แก่ แหล่งนาด้วง มีค่า E_m ในช่วง 58.31-88.10 กิโลจูลต่อโมล โดยมีอัตราการเผาไหม้สูงสุดอยู่ในช่วง 0.42-1.13 มิลลิลิตรต่อนาที

อย่างไรก็ดีจากการเปรียบเทียบกราฟระหว่าง E_m กับ PT ที่อัตราการให้ความร้อนต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 5.8 พบว่า สัมพันธ์กันในแนวเดียวกับที่ Cumming (20) เสนอไว้ดังรูปที่ 2.25 ดังนั้น E_m กับ PT มีแนวโน้มที่มีความสัมพันธ์กัน สามารถใช้ค่า E_m เป็นค่าที่บอกความสามารถของการเผาไหม้ของถ่านหินแทน PT แทน โดยถ้าค่า E_m ต่ำ ถ่านหินจะเผาไหม้ได้ง่าย



รูปที่ 5.8 PT กับ E_m ของถ่านหินแหล่งต่าง ๆ ที่อัตราการให้ความร้อน 2, 10 และ 20 °ซ.

5.7 ข้อเสนอแนะ

1. สำหรับการหาค่าการวิเคราะห์แบบประมาณ โดยการใช้เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน ค่าที่ยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ตามมาตรฐานอเมริกัน ยังมีความแตกต่างกันอยู่ ดังนั้นควรจะมีการปรับปรุงการทดลองให้ได้ผลใกล้เคียงกันมากขึ้น โดยทดลองใช้ช่วงอุณหภูมิ, เวลา, อัตราการให้ความร้อนแต่ละช่วง, การใช้ออกซิเจนแทนอากาศ ตามที่มีผู้ได้ทำไว้ (20, 22, 24, 25, 26, 27) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องวิเคราะห์ทางอุณหภูมิและความร้อน Netzsch STA-429 และทั้งนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาดของผลการทดลอง ควรทำการทดลองเปรียบเทียบของแต่ละตัวอย่าง ระหว่างการวิเคราะห์ทางอุณหภูมิและความร้อนกับการวิเคราะห์ตามมาตรฐานอเมริกัน ภายในวันเดียวกัน

2. การหาค่าการแตกร่วนของถ่านหิน ควรทำการทดลองกับถ่านหินคั้ดต่างๆ จำนวนตัวอย่างมากพอที่จะนำมาหาความสัมพันธ์กับแหล่งถ่านหินได้ และควรทดลองเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนข้อมูลโดยการทดสอบ Drop Shatter Test และ Grindability ของถ่านหินแหล่งต่างๆด้วย

3. การหา Burning Profile และค่าพลังงานกระตุ้นนั้น ใช้เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนในการทดลอง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไวต่อการสั่นสะเทือนมาก ดังนั้น ที่ตั้งของเครื่องมือควรจะเป็นที่ที่มั่นคง ไม่สั่นสะเทือนตามสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

4. การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน มีความสะดวกรวดเร็วในการทดลอง แต่ยังต้องใช้เวลานานภายหลังการทดลอง เพื่อรอให้อุณหภูมิของระบบกลับเข้าสู่อุณหภูมิห้อง ดังนั้นควรมีวิธีการที่จะทำให้เครื่องเย็นลงอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะทำการทดลองได้มากครั้งขึ้นในหนึ่งวัน

5. การศึกษาด้านการเผาไหม้ของถ่านหิน ควรใช้ครุชีบีลรูปจานแบนแทนครุชีบีลรูปทรงกระบอก เพื่อที่ถ่านหินจะทำปฏิกิริยากับอากาศได้อย่างสมบูรณ์และทั่วถึง

6. ในการทดลองต่อไป ควรปรับปรุงให้การเก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจนขึ้น