

การเตรียมฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์สำหรับเซลล์  
แสงอาทิตย์โดยเทคนิคการเคลือบแบบออบสารเคมี

นายสิงหนเดช แต่งจวง



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาฟิสิกส์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2539

ISBN 974 - 633 - 330 - 5

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

T 17262409

Preparation of Cadmium Sulfide Thin Film for Solar Cells  
by Chemical Bath Deposition Technique

Mr. Singhadej Tangjuank

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Science

Department of Physics

Graduate School

Chulalongkorn University

1996

ISBN 974 - 633 - 330 - 5





## พิมพ์ต้นฉบับบทความวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เพียงแผ่นเดียว

สิงเดช แดงจวง : การเตรียมฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์โดยเทคนิคการเคลือบแบบออบสารเคมี (PREPARATION OF CADMIUM SULFIDE THIN FILM FOR SOLAR CELLS BY CHEMICAL BATH DEPOSITION TECHNIQUE) อ.ที่ปรึกษา : ผศ. กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ , 132 หน้า . ISBN 974-633-330-5

ได้พัฒนาวิธีการเตรียมฟิล์มบาง CdS บนแผ่นรองรับกระจก โดยวิธีออบสารเคมี ฟิล์มเตรียมได้ที่อุณหภูมิ 65, 75 และ 80 °C มีผิวเรียบ ค่าความต้านทานแผ่นประมาณ  $10^{11}$   $\Omega/\square$  และช่องว่างแถบพลังงานมีค่าประมาณ 2.47 - 2.60 eV การส่งผ่านแสงประมาณ 80 % สำหรับพลังงานโฟตอนน้อยกว่าช่องว่างแถบพลังงาน และความต้านทานแผ่นของฟิล์มสามารถทำให้ลดลงได้โดยการโดปด้วยคลอไรด์ในสารละลายของ  $HgCl_2$  0.01 molar โดยการจุ่มฟิล์มลงในสารละลายเป็นเวลา 10 นาที ตามด้วยการแอนนัลฟิล์มในบรรยากาศของกาซไนโตรเจน หรือในอากาศที่อุณหภูมิ 200 °C เป็นเวลา 20 นาที ความต้านทานแผ่นของฟิล์มลดลงมาอยู่ในช่วง  $10^5 - 10^6$   $\Omega/\square$  ขณะที่ช่องว่างแถบพลังงานมีค่าลดลงประมาณ 2.36- 2.57 eV เมื่ออุณหภูมิการแอนนัลสูงขึ้น การเตรียมฟิล์มบาง CdS โดยวิธีการนี้ได้ถูกใช้ในการเตรียมชั้น CdS ของเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางของเซลล์  $ZnO(Al)/CdS/CuInSe_2/MO$  ได้ประสิทธิภาพ 2.5% ซึ่งวัดภายใต้ความเข้มแสง  $844 W/m^2$  ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำภาควิชาฟิสิกส์ (SPRL)

ภาควิชา ..... ฟิสิกส์  
สาขาวิชา ..... ฟิสิกส์  
ปีการศึกษา ..... 2538

ลายมือชื่อนิสิต .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม .....

## C625409 : MAJOR PHYSICS

KEY WORD: CADMIUM SULFIDE/THIN FILM/CHEMICAL BATH DEPOSITION

SINGHADEJ TANGJUANK : PREPARATION OF CADMIUM SULFIDE THIN FILM FOR SOLAR CELLS BY CHEMICAL BATH DEPOSITION TECHNIQUE .

THESIS ADVISOR : ASSIST.PROF.KIRANANT RATANATHAMMAPAN . 132 pp.


ISBN 974-633-330-5


A method for the preparation of CdS thin films on glass substrate by chemical bath deposition was developed. The films prepared at 65 , 75 and 80 °C have a smooth surface with sheet resistance of about  $10^4 \Omega/\square$  , and an energy gap of about 2.47 - 2.60 eV. Optical transmittance is about 80 % for photon energy less than energy gap. The sheet resistance of the films can be lowered by doping with chlorine in doping solution of 0.01 molar  $HgCl_2$ , by immersing the films into solution for 10 minutes followed by annealing in  $N_2$  atmosphere or in air for 20 minutes at 200 °C . It was found that the sheet resistance can be reduced to the value of  $10^5 - 10^6 \Omega/\square$  while the energy gap decreases to be about 2.36-2.57 eV as annealing temperature increases . The preparation of CdS Films by chemical bath deposition technique was used to prepare CdS films layer of thin film  $ZnO(Al)/CdS/CuInSe_2/Mo$  solar cells with cells efficiency of 2.5% which have been measured under  $844 W/m^2$  illumination at the Semiconductor Physics Research Laboratory ( SPRL ).

ภาควิชา..... ฟิสิกส์

สาขาวิชา..... ฟิสิกส์

ปีการศึกษา..... 2538

ลายมือชื่อนิติ..... 

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... 

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ อยู่ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์  
 ฉัตรภรณ์ และ อาจารย์พงษ์ ทรงพงษ์ ที่ได้ให้คำแนะนำติดตาม และควบคุมการวิจัยอย่าง  
 ใกล้ชิด รวมทั้งตรวจแก้ไขข้อเขียนวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ที่ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ  
 และการเตรียมสารเคมี อาจารย์สมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์ ที่ช่วยประดิษฐ์อุปกรณ์และให้คำแนะนำ  
 นำในการใช้ คุณณรงค์ แสงแก้ว ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการวัดสมบัติเชิงแสง อาจารย์  
 ชาญวิทย์ จิตยุทธการ ที่ให้คำแนะนำในการวัดที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง พร้อมทั้งคณะวิจัย  
 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

ส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง  
 ชาติโดยผ่านทางสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการประดิษฐ์เซลล์  
 แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง ผู้เขียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพี่น้องที่คอยให้กำลังใจ  
 ตลอดเวลาจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญรูป.....	ญ
บทที่	
1. บทนำ.....	1
2. โครงสร้างผลึกและโครงสร้างแถบพลังงาน.....	3
โครงสร้างผลึกของแคดเมียมซัลไฟด์.....	3
1. Cubic zinc sulfide structure ( Zincblende ).....	3
2. Hexagonal zinc sulfide ( Wurtzite ) structure.....	4
โครงสร้างแถบพลังงานของแคดเมียมซัลไฟด์.....	6
ดรรชนีมีลเลอร์.....	8
1. ดรรชนีมีลเลอร์ของระนาบในเซลล์หน่วยลูกบาศก์.....	8
2. ดรรชนีระนาบในเซลล์หน่วยเฮกซะโกนอล.....	9
การศึกษาโครงสร้างผลึกจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์.....	10
1. การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์.....	10
2. การวิเคราะห์โครงสร้างผลึก.....	11
โครงสร้างผลึกแบบซิงเบลนด์ ( Zincblende ).....	11
โครงสร้างผลึกแบบ Wurtzite.....	12
3. สมบัติการดูดกลืนแสงของสารกึ่งตัวนำ.....	13
ทฤษฎีการดูดกลืนแสง.....	13
การดูดกลืนแสงในสารกึ่งตัวนำแคดเมียมซัลไฟด์.....	16
การวัดสัมประสิทธิ์ของการดูดกลืนแสงของสารกึ่งตัวนำในสารตัวอย่าง.....	17

## สารบัญ ( ต่อ )

บทที่	หน้า
4. สมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ.....	20
ความหนาแน่นของพาหะอิสระที่สภาวะสมดุลเชิงความร้อน.....	20
สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์.....	21
สารกึ่งตัวนำแบบไม่บริสุทธิ์.....	25
สภาพต้านทานไฟฟ้า.....	30
การวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า.....	32
5. การเตรียมฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์โดยเทคนิคการเคลือบด้วย	
การอบสารเคมี.....	36
ขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์.....	38
การวัดความหนาของฟิล์มบางโดยเทคนิคโทลนสกี.....	40
การวัดความต้านทานแผ่น.....	41
6. ผลการทดลองและวิเคราะห์.....	43
การวัดความหนา.....	43
การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์.....	44
การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดยเครื่อง SEM.....	52
การวิเคราะห์สมบัติเชิงแสง.....	65
การวิเคราะห์สมบัติเชิงไฟฟ้า.....	105
7. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง.....	124
รายการอ้างอิง.....	126
ภาคผนวก.....	129
ประวัติผู้เขียน.....	132



## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.1	แสดงค่า correction factor สำหรับการวัดฟิล์ม.....	34
6.1	แสดงตำแหน่งระนาบที่สัมพันธ์กับค่ามุมแบรกก์ ของโครงสร้างผลึกแบบ hexagonal และแบบ cubic ของ CdS .....	46

## สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	แสดงโครงสร้างแบบเพชร.....	4
2.2	แสดงโครงสร้างแบบ Zincblende.....	4
2.3	แสดงการจัดเรียงตัวระนาบของกลุ่มอะตอมแบบ Zincblende และ Wurtzite.....	5
2.4	แสดงโครงสร้างแบบ Wurtzite ของ CdS.....	5
2.5	แสดงบริลลันโซนของโครงสร้างแบบ cubic และ wurtzite.....	6
2.6	แสดงโครงสร้างแถบพลังงานของ CdS แบบ cubic และ wurtzite.....	7
2.7	แสดงดรรชนีมีลเลอร์ของระนาบผลึกแบบ cubic.....	8
2.8	แสดงดรรชนีระนาบของโครงสร้างผลึกแบบ hexagonal.....	9
3.1	แสดงการเปลี่ยนสถานะแบบตรง.....	15
3.2	แสดงการทดลองการส่งผ่านแสงใน sample.....	17
4.1	แสดงความหนาแน่นสถานะของแถบการนำและแถบวาเลนซ์.....	21
4.2	แสดงไดอะแกรมแถบพลังงาน ความหนาแน่นของสถานะ การกระจายของของฟังก์ชันเฟอร์มิ-ไดแรก และความหนา แน่นพาหะอิสระ.....	26
4.3	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของอิเล็กตรอน กับส่วนกลับของอุณหภูมิ.....	30
4.4	แสดงวิธีการวัดความต้านทานแผ่นของฟิล์มบาง.....	33
4.5	แสดงขนาดของฟิล์มยาว l กว้าง w หนา d.....	33
4.6	แสดงค่า correction factor ของการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า ด้วยวิธี van der Pauw.....	35
5.1	แสดงอุปกรณ์การเตรียมฟิล์มบาง CdS โดยวิธี CBD.....	38
5.2	การวัดความหนาของฟิล์มบางโดยเทคนิคไทลานส์กี.....	40
5.3	การวัดความหนาฟิล์มบางจากภาพขยายด้วยคอมพิวเตอร์.....	41

## สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า
5.4	แสดงวงจรไฟฟ้าสำหรับการวัดความต้านทานแผ่น.....42
6.1	แสดงความหนาของฟิล์มที่สัมพันธ์กับเวลาของการจุ่ม ฟิล์มในสารละลาย.....44
6.2	แสดงการเปรียบเทียบแพทเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ของฟิล์มบาง CdS เตรียมซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที ที่อุณหภูมิ 65 , 75 , 80 °C .....47
6.3	แสดงการเปรียบเทียบแพทเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ของฟิล์มบาง CdS เตรียมซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที ที่อุณหภูมิ 65 °C กับฟิล์มแอนนีสที่อุณหภูมิ 400 °C ในกาซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....48
6.4	แสดงการเปรียบเทียบแพทเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ของฟิล์มบาง CdS เตรียมซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 นาทีที่อุณหภูมิ 75 °C กับฟิล์มแอนนีสที่อุณหภูมิ 400 °C ในกาซไนโตรเจน เป็นเวลา 20 นาที.....49
6.5	แสดงการเปรียบเทียบแพทเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ ฟิล์มบาง CdS เตรียมซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที ที่อุณหภูมิ 80 °C กับแอนนีสที่อุณหภูมิ 400 °C.....50
6.6	แสดงค่ามาตรฐานแพทเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผลึก CdS ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ Hexagonal และ Cubic.....51
6.7	แสดงเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย SEM ..... 52
6.8	แสดงการวิเคราะห์ด้วย SEM ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที..... 54
6.9	แสดงการวิเคราะห์ด้วย SEM ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที แล้วแอนนีสที่อุณหภูมิ 200 °C ในบรรยากาศของกาซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....54

## สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า
6.10 แสดงการวิเคราะห์ด้วย SEM ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาทีแล้วแอนนัลที่อุณหภูมิ 300 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	55
6.11 แสดงการวิเคราะห์ด้วย SEM ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาทีแล้วแอนนัลที่อุณหภูมิ 400 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	55
6.12 แสดงการวิเคราะห์ด้วย SEM ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที.....	56
6.13 แสดงการวิเคราะห์ด้วย SEM ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที แล้วแอนนัลที่อุณหภูมิ 200 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	57
6.14 แสดงการวิเคราะห์ด้วย SEM ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที แล้วแอนนัลที่อุณหภูมิ 400 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	57
6.15 แสดงการวิเคราะห์ด้วย SEM ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C เตรียมซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที .....	58
6.16 แสดงการวิเคราะห์ด้วย SEM ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C เตรียมซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที แล้วแอนนัลที่อุณหภูมิ 400 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	58
6.17 แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C เตรียมซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที .....	59
6.18 แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C เตรียมซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที แล้วแอนนัลที่อุณหภูมิ 400 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	60

## สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า
6.19 แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที แล้วจุ่มลงในสารละลาย HgCl <sub>2</sub> 0.01 molar ในเวลา 10 นาที.....	60
6.20 แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที แล้วจุ่มลงในสารละลาย HgCl <sub>2</sub> 0.01 molar เป็นเวลา 10 นาที และแอนนีสที่อุณหภูมิ 200 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	61
6.21 แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที แล้วจุ่มลงในสารละลาย HgCl <sub>2</sub> 0.01 molar เป็นเวลา 10 นาที และแอนนีสที่อุณหภูมิ 300 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	61
6.22 แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที แล้วจุ่มลงในสารละลาย HgCl <sub>2</sub> 0.01 molar เป็นเวลา 10 นาที และแอนนีสที่อุณหภูมิ 400 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	62
6.23 แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที .....	62
6.24 แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที แล้วแอนนีสที่อุณหภูมิ 200 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	63
6.25 แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที แล้วแอนนีสที่อุณหภูมิ 400 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	63
6.26 แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C เตรียมซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที .....	64

## สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า	
6.27	แสดงการวิเคราะห์ EDXS ของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C เตรียมซ้ำ 3 ครั้ง ครั้งละ 120 นาที แล้วแอนนัลที่อุณหภูมิ 400 °C ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 20 นาที.....	64
6.28	ไดอะแกรมแสดงวิธีการวัดการส่งผ่านแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV-160A .....	66
6.29	แสดงการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ที่ความหนาต่างๆกันใช้เวลาการเตรียม 30 - 180 นาที.....	69
6.30	แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.29.....	70
6.31	แสดงการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ที่ความหนาต่างๆกันใช้เวลาการเตรียม 30 - 120 นาที.....	71
6.32	แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.31.....	72
6.33	แสดงการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C ที่ความหนาต่างๆกันใช้เวลาการเตรียม 30 - 120 นาที.....	73
6.34	แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.33.....	74
6.35	แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 90 นาที ระหว่างฟิล์มที่ไม่แอนนัลกับฟิล์มที่แอนนัลในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	75
6.36	แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.35.....	76

สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า
6.37 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที ระหว่าง ฟิล์มที่ไม่แอนนีกกับฟิล์มที่แอนนีกในอากาศที่อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	77
6.38 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.37.....	78
6.39 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียม ที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 60 นาที ระหว่างฟิล์มที่ไม่ แอนนีกกับฟิล์มที่แอนนีกในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	79
6.40 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.39.....	80
6.41 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียม ที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 60 นาที ระหว่างฟิล์มที่ไม่ แอนนีกกับฟิล์มที่แอนนีกในอากาศที่อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	81
6.42 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.41 .....	82
6.43 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียม ที่อุณหภูมิ 80 °C ใช้เวลาเตรียม 30 นาที ระหว่างฟิล์มที่ไม่ แอนนีกกับฟิล์มที่แอนนีกในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	83
6.44 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.43.....	84
6.45 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียม ที่อุณหภูมิ 80°C ใช้เวลาเตรียม 30 นาทีระหว่างฟิล์มที่ไม่แอนนีกกับฟิล์มที่แอนนีกใน อากาศที่อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	85

สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า
6.46 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.45.....	86
6.47 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C แล้วเติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> ที่ความหนา ต่างๆกันใช้เวลาเตรียม 30 - 180 นาที.....	87
6.48 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.47.....	88
6.49 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C แล้วเติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> ที่ความหนา ต่างๆกันใช้เวลาเตรียม 30 - 120 นาที.....	89
6.50 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.48.....	90
6.51 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียม ที่อุณหภูมิ 80 °C และเติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> ที่ความหนา ต่างๆกันใช้เวลาเตรียม 30 - 120 นาที.....	91
6.52 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.51.....	92
6.53 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียม ที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 90 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติม สารเจือ HgCl <sub>2</sub> กับฟิล์ม ที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> แล้วแอนนัลในบรรยากาศของกาซไนโตรเจนที่ อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	93
6.54 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.53.....	94
6.55 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่ อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสาร เจือ HgCl <sub>2</sub> กับฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> แล้วแอนนัลในอากาศ ที่อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	95



## สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า
6.56 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.55.....	96
6.57 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียม ที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 60 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> กับ ฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> แล้วแอนนिलในบรรยากาศของกาซไนโตรเจน ที่อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	97
6.58 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS รูปที่ 6.57.....	98
6.59 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 60 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> กับฟิล์ม ที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> แล้วแอนนिलในอากาศที่อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	99
6.60 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.59.....	100
6.61 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่ อุณหภูมิ 80 °C ใช้เวลาเตรียม 30 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> กับฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> แล้วแอนนिलในบรรยากาศของกาซไนโตรเจน 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	101
6.62 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.61.....	102
6.63 แสดงการเปรียบเทียบการส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง CdS เตรียมที่ อุณหภูมิ 80 °C ใช้เวลาเตรียม 30 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> กับฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> แล้วแอนนिलในอากาศที่อุณหภูมิ 200 , 300 , 400 °C เป็นเวลา 20 นาที.....	103
6.64 แสดงการเปรียบเทียบช่องว่างพลังงานของฟิล์มบาง CdS ของรูปที่ 6.63.....	104

## สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า
6.65	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับเวลาของการเคลือบฟิล์มของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 65 , 75 , 80 °C.....110
6.66	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับเวลาของการเคลือบฟิล์มบาง CdS เตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ระหว่างฟิล์มที่ไม่ได้เติมสารเจือกับฟิล์มที่เติมสารเจือ .....110
6.67	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนिलในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน ของฟิล์มเตรียมที่ อุณหภูมิ 65 °C ที่ความหนาต่างๆกัน ..... 111
6.68	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนिलในอากาศของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ที่ความหนาต่างๆกัน .....111
6.69	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนिलในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C และเติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> ที่ความหนาต่างๆกัน.....112
6.70	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนिलในอากาศของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C และเติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> ที่ความหนาต่างๆกัน .....112
6.71	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนिलในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนของฟิล์มซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที ระหว่างฟิล์มที่ไม่ได้เติมสารเจือกับฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> ..... 113
6.72	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนिलในอากาศของฟิล์มซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที ระหว่างฟิล์มที่ไม่ได้เติมสารเจือกับฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> .....113
6.73	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับเวลาของการเคลือบฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ระหว่างฟิล์มที่ไม่ได้เติมสารเจือกับฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> .....114

## สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า
6.74	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนีสในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ที่ความหนาต่างๆกัน.....114
6.75	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนีสในอากาศของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ที่ความหนาต่างๆกัน.....115
6.76	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนีสในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C และเติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> ที่ความหนาต่างๆกัน.....115
6.77	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนีสในอากาศของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C และเติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> ที่ความหนาต่างๆกัน.....116
6.78	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นที่สัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนีสในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนของฟิล์มซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 60 นาที ระหว่างฟิล์มที่ไม่ได้เติมสารเจือกับฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> .....116
6.79	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นที่สัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนีสในอากาศของฟิล์มซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 30 นาที ระหว่างฟิล์มที่ไม่ได้เติมสารเจือกับฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> .....117
6.80	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับเวลาของการเคลือบฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C ระหว่างฟิล์มที่ไม่ได้เติมสารเจือกับฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> .....117
6.81	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิของการแอนนีสในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C ที่ความหนาต่างๆกัน.....118

สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า
6.82	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิ ของการแอนนिलในอากาศของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C ที่ความหนาต่างๆกัน.....118
6.83	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับ อุณหภูมิของการแอนนिलในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนของ ฟิล์มเตรียม ที่อุณหภูมิ 80 °C และเติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> ที่ความหนาต่างๆกัน..... 119
6.84	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นสัมผัสกับอุณหภูมิ ของการแอนนिलในอากาศของฟิล์มเตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C และเติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> ที่ความหนาต่างๆกัน.....119
6.85	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นที่สัมผัสกับอุณหภูมิ ของการแอนนिलในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนของฟิล์มซึ่งเตรียม ที่อุณหภูมิ 80 °C ใช้เวลาเตรียม 30 นาที ระหว่างฟิล์มที่ไม่ได้เติม สารเจือกับฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> .....120
6.86	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นที่สัมผัสกับอุณหภูมิ ของการแอนนिलในอากาศของฟิล์มซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C ใช้เวลาเตรียม 30 นาที ระหว่างฟิล์มที่ไม่ได้เติมสารเจือกับ ฟิล์มที่เติมสารเจือ HgCl <sub>2</sub> .....120
6.87	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นที่สัมผัสกับอุณหภูมิ ของการแอนนिलในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนของฟิล์มซึ่งเตรียมที่ อุณหภูมิ 65 °C ใช้เวลาเตรียม 120 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสารเจือ NH <sub>4</sub> Cl กับฟิล์มที่เติมสารเจือ Hg <sub>2</sub> (CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> .....121
6.88	แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นที่สัมผัสกับอุณหภูมิ ของการแอนนिलในอากาศของฟิล์มซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 65 °C ใช้ เวลาเตรียม 120 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสารเจือ NH <sub>4</sub> Cl กับฟิล์ม ที่เติมสารเจือ Hg <sub>2</sub> (CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> .....121

## สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่

หน้า

- 6.89 แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นที่สัมผัสกับอุณหภูมิ  
ของการแอนนีสในบรรยากาศของกาซไนโตรเจนของฟิล์มซึ่งเตรียม  
ที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้เวลาเตรียม 60 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสารเจือ  
NH<sub>4</sub>Cl กับฟิล์มที่เติมสารเจือ Hg<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub> .....122
- 6.90 แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นที่สัมผัสกับอุณหภูมิ  
ของการแอนนีสในอากาศของฟิล์มซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 75 °C ใช้  
เวลาเตรียม 60 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสารเจือ NH<sub>4</sub>Cl กับฟิล์ม  
ที่เติมสารเจือ Hg<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub> .....122
- 6.91 แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นที่สัมผัสกับอุณหภูมิ  
ของการแอนนีสในบรรยากาศของกาซไนโตรเจนของฟิล์มซึ่งเตรียม  
ที่อุณหภูมิ 80 °C ใช้เวลาเตรียม 60 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสารเจือ  
NH<sub>4</sub>Cl กับฟิล์มที่เติมสารเจือ Hg<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub> .....123
- 6.92 แสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานแผ่นที่สัมผัสกับอุณหภูมิ  
ของการแอนนีสในอากาศของฟิล์มซึ่งเตรียมที่อุณหภูมิ 80 °C ใช้  
เวลาเตรียม 60 นาที ระหว่างฟิล์มที่เติมสารเจือ NH<sub>4</sub>Cl กับฟิล์ม  
ที่เติมสารเจือ Hg<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub> .....123