



บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้านทานต่อแรงเฉือน/ปอก ของแบร็กเก็ตโลหะที่ใช้ในเทคนิคไดเร็กบอนด์ซึ่งมีลักษณะของฐานต่างกัน อันได้แก่แบร็กเก็ต Minidiamond ของบริษัท Ormco ซึ่งมีลักษณะของฐานเป็นแบบตะแกรงโลหะขนาด 100 ช่องต่อความยาว 1 นิ้ว แบร็กเก็ต Dynalock ของบริษัท Unitek ซึ่งมีลักษณะของฐานเป็นร่อง และ แบร็กเก็ต Microloc ของบริษัท Tomy ซึ่งมีลักษณะของฐานเป็นรอยปุ่มเล็กๆจำนวนมากและได้รับการการกักร้อนด้วยน้ำยาไวแสงจนพื้นผิวโลหะมีลักษณะหยาบประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้านทานต่อแรงเฉือน/ปอกของแบร็กเก็ตโลหะที่ใช้ในเทคนิคไดเร็กบอนด์ ซึ่งมีรูปร่างและลักษณะของฐานเหมือนกันแต่มีพื้นที่ต่างกัน อันได้แก่ แบร็กเก็ต Diamond ซึ่งมีพื้นที่ 0.143 ตารางเซนติเมตร และแบร็กเก็ต Minidiamond ซึ่งมีพื้นที่ 0.084 ตารางเซนติเมตร แบร็กเก็ตทั้งสองชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ ของบริษัท Ormco

กลุ่มตัวอย่างเป็นแบร็กเก็ตโลหะที่ใช้ในเทคนิคไดเร็กบอนด์ เป็นแบร็กเก็ตชนิด Standard Edgewise สำหรับฟันกรามน้อย ได้จากการสุ่มอย่างเจาะจงจากบริษัทผู้ผลิต 3 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 40 ตัวอย่าง การทดลองทำโดยยึดแบร็กเก็ตลงบนผิวฟันของฟันกรามน้อยธรรมชาติซึ่งได้เตรียมไว้ ด้วยวัสดุยึดชนิดไม่ต้องผสม System 1 Plus ของบริษัท Ormco เก็บไว้ในน้ำลายเทียมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วจึงนำไปทดสอบหาค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงเฉือนปอกของแบร็กเก็ตในแต่ละกลุ่ม ด้วยเครื่องทดสอบทั่วไป DDS-10T

การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำโดยใช้สถิติการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง ( Measure of Central Tendency ) และสถิติการวัดการกระจาย ( Measure of Dispersion )

เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน ของแรงเฉือน/ปอก ที่ได้จากแบร็กเก็ตทั้ง 4 กลุ่ม โดยคำนวณทั้งแรงที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม และ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร พร้อมทั้งทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงเฉือน/ปอกของแบร็กเก็ตที่มีลักษณะของฐานเหมือนกันแต่พื้นที่ต่างกันโดยใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (t-Test) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงเฉือน/ปอก ของแบร็กเก็ตที่มีลักษณะของฐานต่างกัน 3 กลุ่ม โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Fixed Effect ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 พบว่าค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงเฉือน/ปอกของแบร็กเก็ตทั้งสามกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison Test) ด้วยวิธีของ Tukey HSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงเฉือน/ปอก ของแบร็กเก็ตโลหะที่มีลักษณะของฐานต่างกันพบว่า

1.1 เมื่อวิเคราะห์จากความต้านทานแรงเฉือน/ปอกของแบร็กเก็ตโดยไม่คำนึงถึงขนาดของพื้นที่บริเวณฐาน (แรงมีหน่วยเป็น กิโลกรัม) แบร็กเก็ต Minidiamond มีความต้านทานแรงเฉือน/ปอกสูงที่สุด 8.594 กิโลกรัม และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับแบร็กเก็ต Microloc ซึ่งมีค่า 8.548 กิโลกรัม แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ กับแบร็กเก็ต Dynalock ซึ่งมีค่าความต้านทานแรงเฉือน/ปอกต่ำที่สุด 6.785 กิโลกรัม

1.2 เมื่อพิจารณากำลังแรงเฉือน/ปอก แบร็กเก็ต Minidiamond มีกำลังแรงเฉือน/ปอกสูงที่สุด 102.31 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร รองลงมาได้แก่แบร็กเก็ต Microloc มีค่า 74.33 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร และต่ำที่สุดได้แก่ แบร็กเก็ต Dynalock มีค่า 51.07 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร แบร็กเก็ตทั้งสามกลุ่มนี้ต่างมีกำลังแรงเฉือน/ปอก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2. การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงเฉือน/ปอกของแบร็กเก็ตที่มีลักษณะของฐานเหมือนกันแต่มีขนาดไม่เท่ากันพบว่า

2.1 แบร็กเก็ต Diamond ซึ่งมีลักษณะของฐานเหมือนกับแบร็กเก็ต Minidiamond แต่มีขนาดใหญ่กว่ามีความต้านทานแรงเฉือน/ปอก สูงกว่าแบร็กเก็ต Minidiamond และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2.2 ความต้านทานแรงเฉือน/ปอกของแบริกเกิด ที่มีลักษณะของฐานแบบ ตะแกรงโลหะ แปรผันโดยตรงกับขนาดของพื้นที่บริเวณฐานของแบริกเกิด โดยมีค่าเฉลี่ย 103.93 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

### อภิปรายผลการวิจัย

การทดลองในครั้งนี้มีแบบแผนการวิจัยคล้ายคลึงกับการวิจัยเกี่ยวกับแบริกเกิดที่ผ่านๆ มา อาทิ Lopez(8), Dickinson(9), Ferguson(10), Meijer(58), และRegan(12) ซึ่งบางคนก็ทำการติดแบริกเกิดกับพื้นธรรมชาติ(10,58) บางคนก็ติดแบริกเกิดกับแท่งพลาสติกสังเคราะห์ (8,9,12) ซึ่งในผู้ที่ทำการติดแบริกเกิดกับแท่งพลาสติกก็เนื่องมาจากการหาพื้นธรรมชาติจำนวนมากๆมาทำการทดลองทำได้ลำบาก อีกทั้งจากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าบริเวณที่แบริกเกิดหลุดออกจากผิวเคลือบพื้นที่ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างวัสดุติดกับบริเวณฐานของแบริกเกิด(9,12) อย่างไรก็ตามในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะจำลองสภาพในห้องทดลองให้ใกล้เคียงสภาพการใช้งานในในช่องปาก จึงได้ทำการทดลองติดแบริกเกิดกับพื้นกรามน้อยธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นในบริเวณที่มีรายงานว่ามีการหลุดของแบริกเกิดในช่องปากมากที่สุด(62,64)

ในส่วนของการทดลองเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่ กับความต้านทานแรงเฉือน/ปอก ได้ทำการทดลองในแบริกเกิด Diamond และ Minidiamond ซึ่งเป็นแบริกเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากและผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน จะต่างกันก็เพียงแต่ขนาดของแบริกเกิด โดยที่แบริกเกิดMinidiamondมีขนาดเล็กกว่าแบริกเกิดDiamond ประมาณร้อยละ 30 และมีพื้นที่บริเวณฐานของแบริกเกิดเพียงร้อยละ 58.7 ของแบริกเกิด Diamond เท่านั้น

ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแบริกเกิด Diamond ซึ่งมีพื้นที่บริเวณฐานมากกว่าแบริกเกิด Minidiamond มีความต้านทานแรงเฉือน/ปอกมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเขียนของ Nicoli(65) เกี่ยวกับแรงที่กระทำกับแบริกเกิดในการจัดฟัน ผลดังกล่าวหากพิจารณาโดยผิวฟันอาจจะดูเหมือนว่าขัดแย้งกับข้อสรุปการวิจัยของ Lopez(8) Dickinson (9) และ Regan (12) ที่กล่าวว่า ขนาดของฐานแบริกเกิดที่ต่างกันไม่มีผลต่อความแข็งแรงในการยึดของแบริกเกิดที่มีลักษณะของฐานต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาได้พบว่า

แบรคเก็ตที่มีขนาดของฐานเล็กกว่าบางแบบมีความแข็งแรงในการยึดมากกว่าแบรคเก็ตบางแบบที่มีขนาดของฐานใหญ่กว่า

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในส่วนที่ทำการทดลองเกี่ยวกับแบรคเก็ตที่มีลักษณะของฐานต่างกัน พบว่าแบรคเก็ต Minidiamond ซึ่งมีลักษณะของฐานเป็นแบบตะแกรงโลหะ และเป็นแบรคเก็ตที่มีพื้นที่บริเวณฐานเล็กที่สุด (0.084 ตร.ซม.) เมื่อเทียบกับแบรคเก็ต Dynalock และ Microloc (0.13 และ 0.115 ตร.ซม.) แต่กลับมีความต้านทานแรงสูงที่สุด


เมื่อนำมาพิจารณาจากผลการทดลองทั้งสองส่วนและการวิจัยที่ผ่านมาสรุปได้ว่าแบบหรือลักษณะของบริเวณที่เป็นส่วนเกาะเกี่ยวของฐานแบรคเก็ตมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการยึดอยู่ของแบรคเก็ตกับวัสดุยึด เราจึงอาจจะพบได้ว่าแบรคเก็ตโลหะขนาดเล็ก มีกำลังแรงยึดดีกว่าแบรคเก็ตที่มีขนาดใหญ่มาก ทั้งนี้เพราะรูปแบบของส่วนเกาะเกี่ยวบริเวณฐานของแบรคเก็ตขนาดเล็กนั้นเป็นแบบหรือลักษณะที่ให้ประสิทธิภาพในการเกาะเกี่ยวที่ดีกว่า แต่ในขณะเดียวกันเราจะไม่สามารถผลิตแบรคเก็ตขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพในการยึดอยู่เท่ากับแบรคเก็ตขนาดใหญ่ได้หากรูปแบบและลักษณะของฐานเหมือนกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ โอกาสที่แบรคเก็ตที่มีขนาดของฐานเล็กจะมีความต้านทานต่อแรงที่มากกระทำได้เทียบเท่าหรือดีกว่าแบรคเก็ตที่มีขนาดของฐานใหญ่กว่าจะมีได้ก็เฉพาะในแบรคเก็ตที่มีลักษณะของฐานต่างกันเท่านั้น

ในการวิจัยครั้งนี้ค่าความต้านทานแรงเฉือน/ปอกของแบรคเก็ต Minidiamond มีค่า 8.594 กิโลกรัมหรือ 102.3 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร แบรคเก็ต Dynalock มีค่า 6.785 กิโลกรัม หรือ 51.072 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร แบรคเก็ต Microloc มีค่า 8.548 กิโลกรัม หรือ 74.33 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ผลการทดลองดังกล่าวมีค่าของแรงใกล้เคียงกับผลการทดลองที่ได้จากการทดลองของ Regan (12) Ferguson (10) และ Meijer (58) แต่ต่ำกว่าค่าที่ได้จากการทดลองของ กิลลา (23) Lopez (8) ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากความแตกต่างของวัสดุที่ใช้และวิธีการดึงแบรคเก็ตในการวิจัย

การที่แบรคเก็ตที่มีลักษณะของฐานเป็นแบบตะแกรงโลหะมีความต้านทานแรงเฉือน/ปอกได้ดีกว่าแบรคเก็ตอีกสองชนิดในการวิจัย อาจจะเนื่องมาจากลักษณะของฐานแบรคเก็ตแบบตะแกรงโลหะมีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการยึดเกาะกับวัสดุยึดได้ดีกว่าคือมีบริเวณหรือตำแหน่งที่จะให้วัสดุยึดไปเกาะเกี่ยวได้มาก Sheykholslam และ Brant (17) ได้


เศษประเมินบริเวณที่วัสดุยึดสามารถจะเกาะเกี่ยวกับฐานแบร็กเก็ตที่มีลักษณะเป็นตะแกรงโลหะว่ามีสูงถึง 10,000 จุดต่อพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว โดยเฉพาะตะแกรงโลหะของแบร็กเก็ตที่ใช้ในการทดลองนี้มีจำนวนรูเปิด 100 ช่องต่อความยาว 1 นิ้ว (ขนาด 100) ซึ่งเป็นตะแกรงโลหะที่มีประสิทธิภาพในการยึดสูงกว่าตะแกรงโลหะขนาดอื่น (8, 9, 58) เนื่องจากมีบริเวณเกาะเกี่ยวต่อพื้นที่สูงและขนาดของลวดที่สานเป็นตะแกรงมีความแข็งแรงเพียงพอในการต้านแรงที่เกิดขึ้น อีกทั้งการยึดตะแกรงโลหะเข้ากับตัวแบร็กเก็ตยังทำโดยการบัดกรีทำให้ปราศจากจุดเชื่อมด้วยไฟฟ้าซึ่งทำลายส่วนเกาะเกี่ยวของตะแกรงโลหะลงบางส่วน (9, 58)

อย่างไรก็ตาม Regan (12) ได้วิเคราะห์สภาพของแบร็กเก็ตที่มีลักษณะของฐานแบบตะแกรงโลหะภายหลังจากการทดสอบแรงเฉือน/ปอกแล้ว พบว่ามีปริมาณของวัสดุยึดติดค้างอยู่กับตะแกรงโลหะในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เนื่องมาจากบางบริเวณช่องเปิดของตะแกรงโลหะนั้นมีฟองอากาศเข้าไปแทนที่วัสดุยึด จากการเลือกแบร็กเก็ตที่มีลักษณะของฐานเป็นตะแกรงโลหะภายหลังจากการทดสอบแรงในการวิจัยครั้งนี้โดยวิธีสุ่มและนำไปสำรวจบริเวณด้านล่างของฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าบางบริเวณช่องเปิดของตะแกรงโลหะซึ่งควรจะมีวัสดุยึดบรรจุอยู่เต็มถูกแทนที่ด้วยฟองอากาศ (รูปที่ 49) ซึ่งฟองอากาศเหล่านี้จะไปลดประสิทธิภาพในการยึดเกาะของตะแกรงโลหะ (9, 12, 58)



รูปที่ 49 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงสภาพด้านล่างของฐานแบร็กเก็ตแบบตะแกรงโลหะที่ได้จากการทดลอง A = วัสดุยึด, P = ฟองอากาศ, M = ตะแกรงโลหะ

สำหรับแบบรกเกิด Dynalock ส่วนที่ทำหน้าที่เกาะเกี่ยวกับวัสดุคีมมีเพียงร่องที่ขนานกันในแต่ละระดับเพียง 4 ร่องเท่านั้น ส่วนร่องเล็กๆตามแนวตั้งที่มีอยู่นั้นเมื่อพิจารณาจากลักษณะของร่องซึ่งเป็นร่องต้นๆรูปตัว "V" แล้ว ก็อาจจะกล่าวได้ว่าร่องดังกล่าวไม่น่าที่จะมีผลต่อการยึดอยู่ของฐานแบบรกเกิดกับวัสดุยึดแต่อย่างใด (รูปที่ 50 )



รูปที่ 50 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดง บริเวณส่วน  
เกาะเกี่ยวของฐานแบบรกเกิด Dynalock  
HG= ร่องในแต่ละระดับ, VG= ร่องในแนวตั้ง

นอกจากนี้พื้นผิวของฐานแบบรกเกิด Dynalock ยังมีความเรียบมากอันเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตแบบรกเกิดชนิดซึ่งได้ทำส่วนเกาะเกี่ยวบริเวณฐานของแบบรกเกิดขึ้นภายหลังจากที่หล่อตัวแบบรกเกิดแล้ว โดยนำแบบรกเกิดที่ได้จากการหล่อไปผ่านกระบวนการ Milling เพื่อให้เกสร่องขึ้นบริเวณด้านล่างของฐาน (12) Siomca และ Power ( ) ได้ทดลองนำแบบรกเกิด Dynalock ไปทำการกัดกร่อน (Etching) บริเวณด้านล่างของฐานแบบรกเกิด พบว่าจะได้ฐานแบบรกเกิดที่มีพื้นผิวที่ขรุขระ เมื่อนำแบบรกเกิดดังกล่าวไปทดสอบพบว่าแบบรกเกิดจะมีความแข็งแรงในการยึดเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 Regan (12) ได้อธิบายว่าผิวที่ขรุขระของฐานแบบรกเกิดจะทำ


หน้าที่เป็น Micro Retention ช่วยเพิ่มความสามารถในการเกาะเกี่ยวให้กับฐานแบรคเก็ต และจากการทดลองเขาพบว่าแบรคเก็ต Edgeway มีความแข็งแรงในการยึดมากกว่าแบรคเก็ตที่มีลักษณะของฐานเป็นแบบตะแกรงโลหะและแบรคเก็ต Dynalock อย่างมีนัยสำคัญ แบรคเก็ต Edgeway นี้ผลิตโดยการหล่อส่วนตัวและฐานแบรคเก็ตเป็นโลหะขึ้นเต็วเช่นเดียวกับแบรคเก็ต Dynalock ต่างกันตรงที่แบรคเก็ต Edgeway นี้ทำการหล่อส่วนเกาะเกี่ยวบริเวณฐานออกมาด้วย พื้นผิวบริเวณดังกล่าวจึงมีลักษณะขรุขระโดยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ

Ferguson(10) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า บริเวณด้านข้างของร่องบริเวณฐานของแบรคเก็ต Dynalock โลหะมีลักษณะเป็นมุมแหลม(รูปที่ 51) ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความเค้น(Stress)ขึ้นภายในวัสดุยึดบริเวณนั้น เป็นผลให้ความแข็งแรงในการยึดที่ได้จากฐานแบรคเก็ตชนิดนี้ไม่ดีเท่าที่ควร เขาจึงเสนอให้ทำการตัดแปลงส่วนฐานของแบรคเก็ต Dynalock โดยลบมุมแหลมนี้ออกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดให้กับแบรคเก็ต



รูปที่ 51 ภาพถ่ายด้านตัดขวางของแบรคเก็ต Dynalock ในแนว Occluso-Gingival ซึ่งถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงบริเวณที่เป็นมุมแหลมของโลหะที่เป็นส่วนเกาะเกี่ยวของฐานแบรคเก็ต (ศรีชัย)

จากการสำรวจฐานของแบริกเก็ต Dynalock ซึ่งได้จากการเลือกโดยวิธีสุ่มด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดภายหลังจากการทดลองพบว่า มีรอยร้าว (Crack) ปรากฏอยู่ทั่วไปในเนื้อของวัสดุยึดทั้งในส่วนที่ติดอยู่กับฐานของแบริกเก็ตและส่วนที่ติดอยู่บนผิว เคลือบฟัน แต่จะไม่พบรอยร้าวในฐานแบริกเก็ตชนิดอื่น (รูปที่ 52) ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจจะ เป็นเพราะความเค้นที่เกิดขึ้นภายในเนื้อวัสดุ เนื่องจากส่วนเกาะเกี่ยวของฐานแบริกเก็ตที่มี ลักษณะเป็นมุมแหลม (รูปที่ 51) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ferguson (10)



▲ ก


ข ▼



รูปที่ 52 ภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงรอยร้าว (Crack) (ศรชี้) ที่พบในส่วนของวัสดุยึดที่ติดอยู่กับฐานแบริกเก็ตแบบ Dynalock (ก.) และในส่วนของวัสดุยึดบนผิวเคลือบฟันที่ติดด้วยแบริกเก็ตนี้ (ข.)



สำหรับแบรคเก็ต Microloc เมื่อพิจารณาส่วนเกาะเกี่ยวซึ่งเป็นรอยบุ๋ม เล็กๆ บริเวณด้านล่างของฐานจะเห็นว่าส่วนเกาะเกี่ยวดังกล่าวมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับ ส่วนเกาะเกี่ยวของตะแกรงโลหะ อีกทั้งยังมีจุดเชื่อมอยู่บริเวณกึ่งกลางแบรคเก็ตซึ่งอาจจะเป็น สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความแข็งแรงในการยึดลดลง(9,58) แต่ที่ว่าพื้นผิวของบริเวณใต้ฐานของ แบรคเก็ต Microloc นั้นมีลักษณะหยาบซึ่งผู้วิจัยคิดว่าเป็นส่วนช่วยในการยึดกับวัสดุยึดของ ฐานแบรคเก็ตชนิดนี้ในลักษณะของ Micro Retention(รูปที่ 53 )



รูปที่ 53 ภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงฐานแบรคเก็ต แบบ Microloc W = จุดเชื่อม ( Weld Spot )


ปัญหาประการหนึ่งที่มีผู้พบเสมอในการใช้ฐานแบรคเก็ตแบบนี้คือ การกักเก็บฟอง อากาศเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นรอยบุ๋มซึ่งเป็นส่วนที่ทำการเกาะเกี่ยวกับวัสดุยึดทำให้ประสิทธิภาพ ในการยึดของฐานแบรคเก็ตชนิดนี้ลดลง(9,58) โดยเฉพาะเมื่อใช้วัสดุยึดชนิดพลาสติกสองส่วน เช่น Concise เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Tavass (46) ได้เสนอให้ใช้ฐานแบรคเก็ตชนิดนี้กับวัสดุยึด

ชนิดไม่ต้องผสม เนื่องจากในการใช้งานวัสดุชนิดนี้จำเป็นต้องทาสารไพรเมอร์ หรือ สาร แอคทีเวเตอร์ ลงบนฐานของแบรคเก็ตเสียก่อน สารเหล่านี้มักจะเป็นสารที่มีความข้นหนืดน้อย จึงสามารถไหลเข้าไปแทนที่อากาศในรอยบ่มเล็กๆเหล่านั้นได้ดี ทำให้โอกาสที่ฟองอากาศจะ ถูกกักเก็บไว้ภายในฐานของแบรคเก็ตเกิดขึ้นได้น้อยลง ซึ่งในการวิจัยนี้ได้ใช้วัสดุชนิดนี้ ไม่ต้องผสมกับแบรคเก็ตที่ใช้ในการวิจัยทำให้ปัญหาการกักเก็บฟองอากาศของฐานแบรคเก็ต Microloc เกิดขึ้นได้น้อยลง

ความหนาของวัสดุยึดที่อยู่ภายในฐานของแบรคเก็ต เป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าจะมีผลต่อ ความแข็งแรงในการยึดของแบรคเก็ตในการวิจัยครั้งนี้ Evans (42) พบว่าวัสดุยึดชนิด ไม่ต้องผสม System 1 Plus เป็นวัสดุยึดที่ให้ความแข็งแรงเทียบเท่ากับวัสดุยึดชนิดเพสต์ สองส่วน (Concise) แต่เมื่อความหนาของวัสดุชนิดนี้มีความหนาเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง (0.025 นิ้ว) ความแข็งแรงในการยึดของวัสดุนี้จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากส่วนที่เป็น เพสต์ของ System 1 Plus มีความข้นหนืดสูง เมื่อวัสดุมีความหนาเพิ่มขึ้นโอกาสที่ สารแอคทีเวเตอร์จะแทรกเข้าผสมกับส่วนเพสต์ได้ทั่วถึง จึงมีน้อยลงทำให้มีส่วนของวัสดุยึดที่ เกิดโพลีเมอไรเซชันอย่างไม่สมบูรณ์ (Incomplete Polymerization) หลงเหลืออยู่นอกจากนี้ความแข็งแรงของวัสดุยึดที่มีความหนาอาจลดลงได้เนื่องจากการหดตัวของวัสดุ ภายหลังจากปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน (Polymerization Shrinkage) อีกด้วย (42) เมื่อนำพิจารณาจากภาพด้านตัดขวางของฐานแบรคเก็ตเมื่อติดอยู่บนผิวเคลือบฟันของแบรคเก็ตทั้ง 3 ชนิดที่ใช้ในการวิจัยนี้ (รูปที่ 54) จะเห็นได้ว่าแบรคเก็ต Minidiamond ที่มีลักษณะ ของฐานเป็นแบบตะแกรงโลหะสามารถยึดกับผิวเคลือบฟันโดยมีความหนาของวัสดุยึดน้อยที่สุดใน ขณะที่ฐานแบรคเก็ตแบบ Dynalock และ Microloc ต่างก็มีความหนาของวัสดุมากโดย เฉพาะภายในบริเวณที่เป็นส่วนเกาะเกี่ยวของแบรคเก็ตทั้งสอง ความหนาของวัสดุยึดใต้ฐาน แบรคเก็ตนี้จึงอาจจะ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แบรคเก็ตที่มีลักษณะของฐานเป็นแบบตะแกรงโลหะ มีความต้านทานแรงเฉือน/ปอกสูงกว่าแบรคเก็ตอีกสองชนิดที่ใช้ในการวิจัย

อนึ่งสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของความต้านทานแรงเฉือน/ปอกของแบรคเก็ต ในการทดลองนี้มีค่าค่อนข้างสูง แต่ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ข้อมูลค่าแรงเฉือนของแบรคเก็ต ในงานวิจัยของ ทันตแพทย์หญิงกัลยา (23) ซึ่งได้สรุปว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากเครื่องทดสอบ ทั่วไป Universal testing DDS-10T และความแปรปรวนโดยธรรมชาติของผิวเคลือบฟัน

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในกลุ่มของแบรคเก็ต Dynalock ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนสูงกว่าแบรคเก็ตในกลุ่มอื่นอีก 3 กลุ่ม ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก กลุ่มของแบรคเก็ต Dynalock มีความแปรปรวนภายในสูงกว่าแบรคเก็ตกลุ่มอื่น



รูปที่ 54 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงภาพตัดขวาง ในแนว ไกลกลาง-ไกลกลาง (Mesio-distal) ของแบรคเก็ตทั้ง สามชนิดขณะยึดอยู่บนผิวเคลือบฟันด้วยวัสดุ System 1 Plus  
 ก. แบรคเก็ต Minidiamond, ข. แบรคเก็ต Dynalock,  
 ค. แบรคเก็ต Microloc A = วัสดุยึด, B = บริเวณขอบของฐานแบรคเก็ต  
 E = ผิวเคลือบฟัน, M = ตะแกรงโลหะ

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้ผลสรุปว่า แบริกเกิดที่มีลักษณะของฐานต่างกันจะมีความต้านทานแรงเฉือน/ปอกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และสำหรับแบริกเกิดที่มีลักษณะของฐานเหมือนกัน แบริกเกิดที่มีพื้นที่บริเวณฐานมากกว่าจะมีความต้านทานแรงเฉือน/ปอกสูงกว่าและแตกต่างกับแบริกเกิดที่มีขนาดของฐานเล็กกว่า อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากที่มีอิทธิพลต่อการยึดอยู่ของแบริกเกิดกับผิวเคลือบฟัน ที่ควรจะทำการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาสรุปเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการดังต่อไปนี้

1.1 ทำการศึกษาความต้านทานแรงที่เกิดขึ้นในช่องปากของแบริกเกิดที่มีลักษณะของฐานต่างกัน โดยอาจจะทำการศึกษาในลักษณะของการหาอัตราการหลุดของแบริกเกิดในช่องปากของผู้ป่วยเป็นต้น

1.2 การอภิปรายในเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความหนาของวัสดุยึดชนิดไม่ต้องผสมเป็นเนื้อข้อสันนิษฐานจากผลการวิจัยและเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งควรได้รับการศึกษา อีกทั้งวัสดุประเภทนี้เป็นวัสดุที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งานของทันตแพทย์จัดฟันและบุคลากรซึ่งยังมีรายงานการศึกษาวิจัยอยู่น้อย จึงควรสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อการพัฒนาวัสดุชนิดนี้ต่อไป

1.3 ประสิทธิภาพในการยึดของฐานแบริกเกิดที่มีลักษณะต่างกัน นอกจากเป็นผลมาจากปริมาณของส่วนเกาะเกี่ยวที่ต่างกันแล้ว อาจจะเป็นผลมาจากความเค้นที่เกิดจากลักษณะรูปร่างของส่วนเกาะเกี่ยวดังที่ได้อภิปรายไว้ในส่วนของแบริกเกิด Dynalock การออกแบบการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นจากส่วนเกาะเกี่ยวของฐานแบบต่างๆ

จะทำให้เข้าใจและอธิบายถึงความแตกต่างของความต้านทานแรงเฉือน/ปอกของฐานแบริกเกิดได้ดียิ่งขึ้น

1.4 ในปัจจุบันได้มีการผลิตแบริกเกิดและวัสดุยึดออกมาจำหน่ายมากมาย แต่ละชนิดก็มีความสัมพันธ์แตกต่างกันออกไป จากผลงานการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า แบริกเกิดแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับวัสดุยึดแตกต่างกัน เช่น แบริกเกิดแบบ Microloc จะยึดกับผิวเคลือบฟันได้ดีกว่าถ้าใช้วัสดุยึดชนิดไม่ต้องผสม แบริกเกิด Dynalock จะให้กำลังแรงยึด

ไม่ได้เท่าที่ควรหากเลือกใช้กับวัสดุชนิดไม่ต้องผสมเป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความเหมาะสมของชนิดของแบร็กเก็ตและประเภทของวัสดุชนิดในการนำไปใช้งานร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ

1.5 จากผลการวิจัย ถึงแม้ว่าแบร็กเก็ต Minidiamond ที่มีลักษณะของฐานเป็นแบบตะแกรงโลหะ จะมีความต้านทานแรงเฉือน/ปอกได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามได้พบว่าลักษณะของฐานแบบนึ่งยังมีฟองอากาศหลงเหลืออยู่ภายใต้ฐานหลังจากการยึดด้วยวัสดุยึดแล้ว หากสามารถค้นคว้าหรือปรับปรุงรูปแบบของฐานชนิดนี้เพื่อกำจัดปัญหาดังกล่าวลงได้ ก็จะได้ลักษณะของฐานที่มีประสิทธิภาพในการยึดมากขึ้น ซึ่งหากได้ฐานแบร็กเก็ตที่มีประสิทธิภาพในการยึดสูงก็จะทำให้สามารถผลิตแบร็กเก็ตที่มีขนาดเล็กกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้

## 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ทางคลินิก

2.1 การพิจารณาเลือกแบร็กเก็ตเพื่อการนำไปใช้กับผู้ป่วยในคลินิกนั้น ความแข็งแรงในการยึดของแบร็กเก็ตกับผิวเคลือบฟันนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าลักษณะของฐานแบร็กเก็ตเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อกำลังแรงยึดของแบร็กเก็ต ดังนั้นในการเลือกใช้แบร็กเก็ตโลหะกับผู้ป่วยทันตแพทย์จึงควรให้ความสนใจกับลักษณะของฐานแบร็กเก็ตร่วมกับปัจจัยอื่นๆ

2.2 จากผลการวิจัยเราสามารถเลือกใช้แบร็กเก็ตที่มีขนาดเล็กในการรักษาผู้ป่วยได้โดยมีต้องกังวลว่าแบร็กเก็ตขนาดเล็กจะให้กำลังแรงยึดที่น้อยกว่าแบร็กเก็ตขนาดใหญ่ เพียงแต่ต้องเลือกลักษณะของฐานแบร็กเก็ตให้เหมาะสม แต่ควรพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียจากขนาดที่แตกต่างกันของแบร็กเก็ต เช่น แบร็กเก็ตขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบในด้านความสวยงาม ความสะดวกในการรักษาความสะอาด มีระยะระหว่างแบร็กเก็ตแน่นขึ้น แต่มีข้อเสียเปรียบในด้านการควบคุมแนวแกนฟันขณะที่ทำการเคลื่อนฟัน ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย

2.3 ฐานของแบร็กเก็ตที่มีประสิทธิภาพในการยึดสูงโอกาสที่แบร็กเก็ตจะหลุดออกจากผิวเคลือบฟันในระหว่างการรักษามีน้อยกว่าแต่ในขณะเดียวกันหากแรงที่มากกระทำมีขนาดมากเพียงพอ โอกาสที่การหลุดของแบร็กเก็ตจะทำให้เกิดการแตกร้าวบริเวณผิวเคลือบฟันก็มิได้สูงกว่า จากการวิจัยนี้ไม่พบปรากฏการณ์ดังกล่าวในแบร็กเก็ตและฟันที่ทำการทดลอง