

รายการอ้างอิง

- [1] Kiyoshi Endo. Synthesis and structure of poly(vinyl chloride). Prog. Polym. Sci. 27 (2006): 2021-2054.
- [2] เสาวรจันน์ ช่วยจุลจิตร์. Selected Topic in Polymer Science. Part I, เอกสารประกอบการสอน, ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [3] Jesse Edenbaum. Fundamentals of Polymers and Formulation, 17-77.
- [4] วิฑูรย์ ศิริไพบูลย์. ขวดโพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี). วารสารพลาสติก 2, 1 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2535): 15-18.
- [5] สุวารี ศุภโชคชัย. พีวีซีเรซินในงานพลาสติกโซล. วารสารพลาสติก 11, 3 (พฤศจิกายน 2537): 15-18.
- [6] อรุษา สรวารี. สารเติมแต่งพอลิเมอร์. เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
- [7] เสาวรจันน์ ช่วยจุลจิตร์. สมบัติของพอลิเมอร์, เอกสารประกอบการสอน, ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [8] บรรณ เลง ธรนิล. สารเพิ่มเนื้อและสารเสริมแรงในเทอร์โมพลาสติก. วารสารพลาสติก 10, 3 (พฤศจิกายน 2536): 25-32.
- [9] วิฑูรย์ ศิริไพบูลย์. PVC อนาคตที่ก้าวไกล. วารสารพลาสติก 11, 2 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537): 26-34.
- [10] วิฑูรย์ ศิริไพบูลย์. พีวีซีอนาคตไกล. วารสารพลาสติก 10, 1 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2536): 45-52.
- [11] structure Poly(vinyl chloride)[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : <http://www.Google.com>[2550]
- [12] Pramanik, M. Preparation and properties of ethylene vinyl acetate-clay hybrids. Materials science letter 20 (2001): 1377-1380.

- [13] Ethylene vinyl acetate[ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
<http://www.mtec.or.th/th/news/cool-stuff/cool37.html>[2549]
- [14] Ethylene copolymer[ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
<http://www.specialchem4adhesives.com/tc/ethylenecopolymer/index.aspx?id=eva>[2549]
- [15] อัญชลี สุทธิประการ. แร่ในดิน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.
- [16] Bentonite[ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
<http://www.ima-eu.org/en/whabentontext.html>[2549]
- [17] คณาจารย์ภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
- [18] Nanoclay/Nanocomposites[ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.thaiscience.com/lab_vol/p18[2549]
- [19] Polymer nanocomposite[ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.nrccnrc.go.ca/highlights/2003/0307nanocomp_e.html[2549]
- [20] Melt intercalation[ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
<http://www.specialchem4polymers.com/resources/articles>[2549]
- [21] Peprnicek, T., and others. Poly(vinyl chloride)/clay nanocomposites : X-ray diffraction, thermal and rheological behaviour. Polymer Degradation and Stability 91 (2005): 1855-1860.
- [22] Wan, C., Qiao, X., and Zhang, X. Effect of different clay treatment on morphology and mechanical properties of PVC-clay nanocomposites. Polymer Testing 22 (2003): 453-461.

- [23] Zanetti, M., Camino, G., Thomann, R., and Mulhaupt, R. Synthesis and thermal behaviour of layered silicate-EVA nanocomposite. Polymer 42 (2001): 4501-4507.
- [24] Pramanik, M., Srivastava, S.K., Samantaray, B.K., and Bhowmick, A.K. Synthesis and characterization of organosoluble, thermoplastic elastomer/clay nanocomposite. Journal of Polymer Science 40 (2002): 2065-2072.
- [25] An, Q.F., and others. Compatibility of PVC/EVA blends and the pervaporation of their blend membranes for benzene/cyclohexane mixture. Journal of Membrane Science 222 (2003): 113-122.
- [26] Mishra, S., Perumal, G.B., and Niak, J.B. Studies on mechanical properties of polyvinyl chloride composites. Polym.-Plast. Technol. Eng. 36 (1997): 489-500.
- [27] Zhang Wet an. and Chen Dazhu. Effects of different kinds of clay and different vinyl acetate content on the morphology and properties of EVA/clay nanocomposites. Polymer 44 (2003): 7953-7961.
- [28] Wan, C., Zhang, Y., and Zhang, X. Effect of alkyl quaternary ammonium on processing discoloration of melt-intercalated PVC-montmorillonite composites. Polymer Testing 23 (2004): 299-306.
- [29] Peprnicek, T., and others. Poly(vinyl chloride)-paste/clay nanocomposites: Investigation of thermal and morphological characteristics. Polymer Degradation and Stability 91 (2006): 3322-3329.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตารางที่ ก-1 ค่าสมบัติความต้านแรงดึงของพีวีซี/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงดึง (MPa)	การยืดตัว ณ จุดขาด (%)	ยังส์มอดุลัส (MPa)
PVC	1	29.60	342.44	403.10
	2	29.85	341.54	385.17
	3	30.36	270.58	342.73
	4	30.08	335.08	381.46
	5	30.88	286.51	437.20
	mean	30.15	315.23	389.93
	SD	0.49	34.08	34.39
100 PVC/2 OMMT	1	31.12	307.26	455.99
	2	30.44	316.84	419.48
	3	30.25	334.30	453.52
	4	30.23	287.74	270.99
	5	30.41	311.56	433.88
	mean	30.49	311.54	406.77
	SD	0.36	16.81	77.36
100 PVC/4 OMMT	1	30.23	356.13	268.29
	2	29.73	342.39	331.99
	3	29.54	353.26	272.15
	4	27.98	302.01	446.30
	5	29.40	338.46	311.20
	mean	29.38	338.45	325.99
	SD	0.84	21.65	72.38
100 PVC/6 OMMT	1	29.68	311.30	308.37
	2	29.28	342.65	403.90
	3	28.31	329.64	370.02
	4	28.95	317.91	451.14
	5	28.29	333.00	378.29
	mean	28.90	326.90	382.34
	SD	0.61	12.42	52.05

ตารางที่ ก-2 ค่าสมบัติความต้านแรงดึงของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพีวีซี/อีวีเอ

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงดึง (MPa)	การยืดตัว ณ จุดขาด (%)	ยังส์มอดุลัส (MPa)
PVC	1	29.60	342.44	403.10
	2	29.85	341.54	385.17
	3	30.36	270.58	342.73
	4	30.08	335.08	381.46
	5	30.88	286.51	437.20
	mean	30.15	315.23	389.93
	SD	0.49	34.08	34.39
100 PVC/2.5 EVA	1	29.01	307.23	403.26
	2	29.80	331.37	331.54
	3	29.05	312.76	324.82
	4	30.97	301.62	399.34
	5	29.37	344.82	412.72
	mean	29.64	319.56	374.34
	SD	0.81	18.01	42.48
100 PVC/5 EVA	1	28.21	298.26	406.67
	2	30.90	294.54	384.75
	3	28.44	342.81	320.41
	4	27.76	350.62	407.66
	5	28.34	335.74	306.06
	mean	28.73	324.39	365.11
	SD	1.24	26.12	48.50
100PVC/7.5 EVA	1	26.20	330.16	364.48
	2	26.07	318.36	267.12
	3	26.29	361.92	394.51
	4	25.98	338.39	398.31
	5	25.95	347.31	314.78
	mean	26.10	339.23	347.84
	SD	0.14	16.57	56.15

ตารางที่ ก-2 ค่าสมบัติความต้านแรงดึงของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพีวีซี/อีวีเอ

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงดึง (MPa)	การยืดตัว ณ จุดขาด (%)	ยังส์มอดุลัส (MPa)
100 PVC/10 EVA	1	24.88	173.40	374.61
	2	24.40	170.75	289.23
	3	24.53	216.90	367.88
	4	24.56	127.50	377.58
	5	24.51	144.74	229.38
	mean	24.58	166.66	327.74
	SD	0.18	33.91	66.05

ตารางที่ ก-3 ค่าสมบัติความต้านแรงดึงของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงดึง (MPa)	การยืดตัว ณ จุดขาด (%)	ยังสมอคูลัส (MPa)
100 PVC/2.5 EVA	1	29.01	307.23	403.26
	2	29.80	331.37	331.54
	3	29.05	312.76	324.82
	4	30.97	301.62	399.34
	5	29.37	344.82	412.72
	mean	29.64	319.56	374.34
	SD	0.81	18.01	42.48
100 PVC/2.5 EVA/2 OMMT	1	30.45	338.45	412.72
	2	29.91	319.57	407.13
	3	30.98	309.15	432.60
	4	32.42	296.58	401.10
	5	30.34	336.42	414.85
	mean	30.82	320.03	413.68
	SD	0.97	17.86	11.85
100 PVC/2.5 EVA/4 OMMT	1	29.45	251.50	461.11
	2	28.94	-	444.98
	3	29.73	178.64	449.40
	4	27.77	324.21	388.19
	5	28.41	315.67	349.19
	mean	28.86	267.51	418.57
	SD	0.79	67.55	47.94
100 PVC/2.5 EVA/6 OMMT	1	23.56	323.17	378.13
	2	24.02	338.08	-
	3	23.89	313.04	274.00
	4	24.63	359.99	345.24
	5	24.79	365.99	312.08
	mean	24.18	340.05	327.36
	SD	0.52	22.85	44.64

ตารางที่ ก-3 ค่าสมบัติความต้านแรงดึงของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงดึง (MPa)	การยืดตัว ณ จุดขาด (%)	ยังส์มอดุลัส (MPa)
100 PVC/5 EVA	1	28.21	298.26	406.67
	2	30.90	294.54	384.75
	3	28.44	342.81	320.41
	4	27.76	350.62	407.66
	5	28.34	335.74	306.06
	mean	28.73	324.39	365.11
	SD	1.24	26.12	48.50
100 PVC/5 EVA/2 OMMT	1	28.89	303.38	290.00
	2	26.42	350.13	256.88
	3	26.13	296.52	244.50
	4	25.26	321.79	243.19
	5	25.57	305.10	261.43
	mean	26.05	315.38	259.20
	SD	1.44	21.53	18.92
100 PVC/5 EVA/4 OMMT	1	26.54	326.42	339.17
	2	24.67	319.74	252.03
	3	24.35	285.64	236.95
	4	24.25	321.66	319.67
	5	24.24	342.89	271.82
	mean	24.81	319.27	283.93
	SD	0.98	20.89	43.88
100 PVC/5 EVA/6 OMMT	1	27.45	-	333.47
	2	24.98	236.48	461.66
	3	24.61	172.21	326.51
	4	24.82	142.53	395.85
	5	23.37	242.63	-
	mean	25.05	198.46	379.37
	SD	1.49	49.04	63.10

ตารางที่ ก-3 ค่าสมบัติความต้านแรงดึงของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงดึง (MPa)	การยืดตัว ณ จุดขาด (%)	ยังส์มอดุลัส (MPa)
100PVC/7.5 EVA	1	26.20	330.16	364.48
	2	26.07	318.36	267.12
	3	26.29	361.92	394.51
	4	25.98	338.39	398.31
	5	25.95	347.31	314.78
	mean	26.10	339.23	347.84
	SD	0.14	16.57	56.15
100 PVC/7.5 EVA/2 OMMT	1	22.38	277.30	358.91
	2	23.32	253.74	364.78
	3	22.12	250.34	405.20
	4	22.32	259.15	360.20
	5	21.87	252.80	-
	mean	22.40	258.67	372.27
	SD	0.55	10.90	22.10
100 PVC/7.5 EVA/4 OMMT	1	23.68	121.38	258.46
	2	23.19	146.51	268.30
	3	23.59	181.60	281.14
	4	23.21	124.45	224.20
	5	22.68	175.98	262.77
	mean	23.27	149.98	278.97
	SD	0.40	28.10	21.23
100 PVC/7.5 EVA/6 OMMT	1	23.47	128.13	368.70
	2	22.59	161.53	366.50
	3	22.76	145.34	322.88
	4	23.16	155.92	371.40
	5	22.33	167.64	376.79
	mean	22.86	151.71	361.25
	SD	0.45	15.53	21.79

ตารางที่ ก-3 ค่าสมบัติความต้านแรงดึงของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงดึง (MPa)	การยืดตัว ณ จุดขาด (%)	ยังส์มอดุลัส (MPa)
100 PVC/10 EVA	1	24.88	173.40	374.61
	2	24.40	170.75	289.23
	3	24.53	216.90	367.88
	4	24.56	127.50	377.58
	5	24.51	144.74	229.38
	mean	24.58	166.66	327.74
	SD	0.18	33.91	66.05
100 PVC/10 EVA/2 OMMT	1	24.54	108.81	407.72
	2	23.31	180.21	292.07
	3	22.37	143.52	408.05
	4	22.19	198.82	-
	5	21.93	172.13	294.44
	mean	22.87	160.70	350.57
	SD	1.07	35.19	66.19
100 PVC/10 EVA/4 OMMT	1	23.53	64.79	331.07
	2	23.09	80.10	238.82
	3	23.45	67.74	278.88
	4	22.41	74.01	341.00
	5	21.79	45.28	393.24
	mean	22.85	66.38	316.60
	SD	0.74	13.19	59.48
100 PVC/10 EVA/6 OMMT	1	20.92	42.60	291.93
	2	20.91	81.30	308.35
	3	22.00	67.01	314.23
	4	20.61	66.88	234.92
	5	21.43	74.31	280.83
	mean	21.17	66.43	286.05
	SD	0.55	14.59	31.49

ภาคผนวก ข

ตารางที่ ข-1 ค่าสมบัติความต้านแรงกระแทกของพีวีซี/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอลิต

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงกระแทก (J/m ²)
PVC	1	2333.33
	2	2320.00
	3	2310.00
	4	2333.33
	5	2310.00
	mean	2321.33
	SD	11.69
100 PVC/2 OMMT	1	3333.33
	2	3780.00
	3	4040.00
	4	3262.29
	5	3030.00
	mean	3489.12
	SD	410.67
100 PVC/4 OMMT	1	3225.80
	2	2874.12
	3	3548.38
	4	3209.67
	5	3209.67
	mean	3213.53
	SD	238.49
100 PVC/6 OMMT	1	2622.95
	2	2295.00
	3	2711.31
	4	2510.64
	5	2622.95
	mean	2552.57
	SD	160.63

ตารางที่ ข-2 ค่าสมบัติความต้านแรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพีวีซี/อีวีเอ

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงกระแทก (J/m ²)
PVC	1	2333.33
	2	2320.00
	3	2310.00
	4	2333.33
	5	2310.00
	mean	2321.33
	SD	11.69
100 PVC/2.5 EVA	1	4450.84
	2	4525.59
	3	3803.38
	4	3766.10
	5	4406.77
	mean	4190.54
	SD	333.10
100 PVC/5 EVA	1	6374.51
	2	6126.23
	3	6563.18
	4	6027.43
	5	6027.31
	mean	6223.73
	SD	236.95
100PVC/7.5 EVA	1	5505.08
	2	5862.06
	3	5186.44
	4	5562.71
	5	5477.96
	mean	5518.85
	SD	240.87

ตารางที่ ข-2 ค่าสมบัติความต้านแรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพีวีซี/อีวีเอ

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงกระแทก (J/m ²)
100 PVC/10 EVA	1	5325.00
	2	5670.13
	3	5411.00
	4	4643.27
	5	5798.58
	mean	5369.60
	SD	448.96

ตารางที่ ข-3 ค่าสมบัติความต้านแรงกระแทกของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงกระแทก (J/m ²)
100 PVC/2.5 EVA	1	4450.84
	2	4525.59
	3	3803.38
	4	3766.10
	5	4406.77
	mean	4190.54
	SD	333.10
100 PVC/2.5 EVA/2 OMMT	1	4620.00
	2	4713.33
	3	4572.41
	4	4666.66
	5	4840.67
	mean	4682.61
	SD	102.77
100 PVC/2.5 EVA/4 OMMT	1	4450.84
	2	4745.76
	3	4406.77
	4	4136.51
	5	4561.40
	mean	4460.26
	SD	223.33
100 PVC/2.5 EVA/6 OMMT	1	3064.40
	2	2711.86
	3	3081.35
	4	2693.60
	5	3016.25
	mean	2913.49
	SD	193.98

ตารางที่ ข-3 ค่าสมบัติความต้านแรงกระแทกของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงกระแทก (J/m ²)
100 PVC/5 EVA	1	6374.51
	2	6126.23
	3	6563.18
	4	6027.43
	5	6027.31
	mean	6223.73
	SD	236.95
100 PVC/5 EVA/2 OMMT	1	7023.33
	2	6917.25
	3	6822.06
	4	6534.42
	5	6998.27
	mean	6859.07
	SD	197.81
100 PVC/5 EVA/4 OMMT	1	4924.13
	2	5303.44
	3	5224.13
	4	5319.00
	5	4561.40
	mean	5066.42
	SD	324.09
100 PVC/5 EVA/6 OMMT	1	3772.41
	2	3793.10
	3	2863.15
	4	3936.84
	5	2821.05
	mean	3437.31
	SD	547.23


ตารางที่ ข-3 ค่าสมบัติความต้านแรงกระแทกของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงกระแทก (J/m ²)
100PVC/7.5 EVA	1	5505.08
	2	5862.06
	3	5186.44
	4	5562.71
	5	5477.96
	mean	5518.85
	SD	240.87
100 PVC/7.5 EVA/2 OMMT	1	4924.13
	2	4924.13
	3	4975.86
	4	5108.47
	5	5532.20
	mean	5092.96
	SD	256.85
100 PVC/7.5 EVA/4 OMMT	1	2472.41
	2	2430.50
	3	3128.81
	4	3142.37
	5	2813.79
	mean	2797.58
	SD	342.54
100 PVC/7.5 EVA/6 OMMT	1	2196.42
	2	2164.28
	3	2550.00
	4	2535.71
	5	2564.00
	mean	2402.08
	SD	202.98


ตารางที่ ข-3 ค่าสมบัติความต้านแรงกระแทกของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

สูตร	ชิ้นงาน	ความต้านแรงกระแทก (J/m ²)
100 PVC/10 EVA	1	5325.00
	2	5670.13
	3	5411.00
	4	4643.27
	5	5798.58
	mean	5369.60
	SD	448.78
100 PVC/10 EVA/2 OMMT	1	2871.42
	2	2203.63
	3	3287.27
	4	2556.26
	5	2952.72
	mean	2774.26
	SD	411.59
100 PVC/10 EVA/4 OMMT	1	2510.71
	2	2491.32
	3	2550.00
	4	2505.26
	5	2857.14
	mean	2582.89
	SD	154.85
100 PVC/10 EVA/6 OMMT	1	2413.79
	2	2413.79
	3	2349.15
	4	2349.15
	5	2400.00
	mean	2385.18
	SD	33.37


ภาคผนวก ค




รูปที่ ค-1 TGA ของ PVC




รูปที่ ค-2 TGA ของ EVA




รูปที่ ค-3 TGA ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 100 PVC/2.5 EVA




รูปที่ ค-4 TGA ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 100 PVC/5 EVA




รูปที่ ค-5 TGA ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 100 PVC/7.5 EVA




รูปที่ ค-6 TGA ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 100 PVC/10 EVA



รูปที่ ค-7 TGA ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 100 PVC/5 EVA/2 OMMT



รูปที่ ค-8 TGA ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 100 PVC/5 EVA/4 OMMT



รูปที่ ค-9 TGA ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง 100 PVC/5 EVA/6 OMMT

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวระพีพรรณ ทองระอา เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2524 สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาพอลิเมอร์และสิ่งทอ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2547 หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยา-
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2548 และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2550