

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 วัสดุนาโนคอมพอลิเมอร์ระหว่างพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์ สามารถเตรียมได้จากกระบวนการแบบหลอมเหลว (melt intercalation) โดยมีการดัดแปรมอนต์มอริลโลไนต์ด้วยออกซิเจนด้วยปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนแคตไอออน

5.1.2 จากการวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุนาโนคอมพอลิเมอร์ระหว่างพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์ ด้วยเทคนิค XRD พบว่า นาโนคอมพอลิเมอร์ทุกอัตราส่วน มีโครงสร้างเป็นแบบ intercalate และการผสม OMMT ในปริมาณ 2 phr ทำให้ระยะห่างระหว่างระนาบ 001 ของชั้นดินมีค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุด

5.1.3 ผลการตรวจสอบลักษณะพื้นฐานของวัสดุนาโนคอมพอลิเมอร์ระหว่างพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์ ด้วยเทคนิค SEM พบว่า ความเข้ากันได้ของ PVC และ EVA ลดลง เมื่อปริมาณ EVA มากกว่า 5 phr และเมื่อปริมาณ OMMT เพิ่มขึ้น จะทำให้รูพรุนที่เกิดในพอลิเมอร์เมทริกซ์มีขนาดและปริมาณเพิ่มขึ้น

5.1.4 ผลวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุนาโนคอมพอลิเมอร์ระหว่างพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์ ด้วยเทคนิค TGA แสดงให้เห็นว่า เมื่อปริมาณ OMMT เพิ่มขึ้น จะทำให้อุณหภูมิการสลายตัวของนาโนคอมพอลิเมอร์มีแนวโน้มลดลง จึงอาจกล่าวได้ว่า การเตรียมวัสดุนาโนคอมพอลิเมอร์ของ PVC/EVA/OMMT ไม่ได้ปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนของผลิตภัณฑ์ แต่ก็ไม่ทำให้เสถียรภาพทางความร้อนลดต่ำลงมากนัก ยังคงสามารถนำไปใช้งานได้

5.1.5 ผลการทดสอบความต้านแรงดึงของวัสดุนาโนคอมพอลิเมอร์ระหว่างพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์ แสดงให้เห็นว่า สมบัติความต้านแรงดึงของนาโนคอมพอลิเมอร์ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อปริมาณ EVA และ OMMT เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม นาโนคอมพอลิเมอร์ของ 100 PVC/2.5 EVA/2 OMMT มีความต้านแรงดึงสูงที่สุด

5.1.6 จากการทดสอบความต้านแรงกระแทกของวัสดุนาโนคอมพอลิเมอร์ระหว่างพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์ พบว่า การผสม PVC/EVA/OMMT ในอัตราส่วน 100/5/2 โดยน้ำหนัก จะทำให้นาโนคอมพอลิเมอร์ที่ได้มีค่าความต้านแรงกระแทกสูงที่สุด

5.1.7 จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การเตรียมวัสดุนาโนคอมพอสิตของ PVC/EVA/OMMT ยังไม่สามารถปรับปรุงสมบัติเชิงกลให้เพิ่มขึ้นได้มากนัก ทั้งนี้เพราะการผสมและขึ้นรูปด้วยเครื่องบดผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง และเครื่องอัดแบบ เกิดแรงเฉือนไม่สูงพอในการทำให้พอลิเมอร์สอดแทรกเข้าไประหว่างชั้นดินได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ทำให้ OMMT มีการกระจายตัวที่ไม่ดี ดังนั้น ประสิทธิภาพในการเสริมแรงของมอนต์มอริลโลไนต์จึงไม่เด่นชัด

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ทดลองขึ้นรูปวัสดุนาโนคอมพอสิตระหว่างพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์ ด้วยกระบวนการขึ้นรูปที่ทำให้เกิดแรงเฉือนมากกว่านี้ เพื่อให้พอลิเมอร์สอดแทรกเข้าไปในระหว่างชั้นดินได้มากขึ้น

5.2.2 ทดลองดัดแปรมอนต์มอริลโลไนต์ด้วยสารดัดแปรชนิดอื่น

5.2.3 ทดลองใช้มอนต์มอริลโลไนต์ที่ไม่ผ่านการดัดแปร เพื่อทำการเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ กับวัสดุนาโนคอมพอสิตที่ใช้มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปร