

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 ผลการสังเคราะห์เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปร

4.1.1 ผลของเวลาและอุณหภูมิที่มีต่อค่าของกรดในกระบวนการดัดแปรเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการดัดแปรเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน โดยใช้อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาที่ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาที่ 30 40 50 และ 60 นาที ดังนั้นจึงออกแบบการทดลองได้ 12 การทดลอง และได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าของกรดที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ

อุณหภูมิ ในการทำปฏิกิริยา	ค่าของกรดที่เวลาในการทำปฏิกิริยาต่างกัน			
	30 นาที	40 นาที	50 นาที	60 นาที
50 องศาเซลเซียส	642.83	613.20	590.24	550.67
60 องศาเซลเซียส	613.20	585.38	540.39	-
70 องศาเซลเซียส	607.04	564.67	-	-


จากตารางที่ 4.1 เมื่อระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นจาก 30 นาที เป็น 40 นาทีและ 50 นาที พบว่าในกระบวนการดัดแปรเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินมีค่าของกรดลดลงตามลำดับ เนื่องจากเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นมีการทำปฏิกิริยาของหมู่คาร์บอกซิลกับหมู่ไฮดรอกไซด์ แล้วเปลี่ยนไปเป็นหมู่เอสเทอร์มากขึ้น ดังนั้นค่าของกรดที่พบในปฏิกิริยาจึงลดลง โดยค่าของกรดจะมีแนวโน้มลดลงทั้งที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส แต่ที่อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 70 องศาเซลเซียส เวลาในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 50 นาที และที่อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส เวลาในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 60 นาทีนั้น เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่ได้จากปฏิกิริยาเกิดเป็นเจลขึ้นจึงไม่สามารถทดสอบค่าของกรดได้ ส่วนการทดลองที่ใช้อุณหภูมิในการดัดแปรเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินเท่ากับ 50 องศาเซลเซียส จะยังไม่พบลักษณะการเกิดเจลตลอดทั้งการทดลอง

การวิเคราะห์หาค่าของกรด สามารถบอกได้ว่ามีปริมาณหมู่คาร์บอกซิลอยู่เท่าใดในปฏิกิริยาการดัดแปรเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน การเหลือหมู่คาร์บอกซิลมากแสดงว่าเกิดปฏิกิริยา


การดัดแปรเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่ำ เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินที่ดัดแปรเกิดได้น้อย ดังนั้นในขั้นตอนนี้ จึงควรเลือกภาวะในการดัดแปรเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน คือ ใช้อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาที่ 60 องศาเซลเซียสที่เวลา 50 นาที

4.1.2 การศึกษาคุณลักษณะของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรด้วยเทคนิค FTIR


ศึกษาคุณลักษณะของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรด้วยเทคนิค FTIR ได้ผลสเปกตรัมแสดงดังรูปที่ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรกับเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินและกรดอะคริลิกบริสุทธิ์ใน รูปที่ 4.2 และ 4.3 ซึ่งได้แสดงค่าความถี่ของพีคต่างๆ ในตารางที่ 4.2



รูปที่ 4.1 แสดงสเปกตรัม FTIR ของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่ใช้เวลาในการทำปฏิกิริยา 50 นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.2 แสดงสเปกตรัม FTIR ของสารตั้งต้นเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน



รูปที่ 4.3 แสดงสเปกตรัม FTIR ของสารตั้งต้นกรดอะคริลิก

ตารางที่ 4.2 แสดงคุณลักษณะของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน กรดอะคริลิกและเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่วิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค FTIR

ความถี่ (cm^{-1})	สารที่ทดสอบคุณลักษณะ			หมู่ฟังก์ชันที่ปรากฏ
	เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน	กรดอะคริลิก	เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปร	
3338	✓	✗	✓	2° N-H Stretching
3229	✓	✗	✓	-OH Stretching
3110	✗	✓	✓	-OH
3042	✗	✓	✓	-OH
2972	✗	✓	✓	$-\text{CH}_2-$ Aliphatic
2957	✓	✗	✓	$-\text{CH}_2-$ Stretching
2660	✗	✓	✓	Overtone acid
1725	✗	✓	✓	$-\text{C}=\text{O}$ (Acid)
1683	✗	✗	✓	$-\text{C}=\text{O}$ (Ester)
1636	✗	✓	✓	$\text{C}=\text{C}$ Stretching
1618	✗	✓	✓	$\text{C}=\text{C}$ Stretching
1558	✓	✗	✓	N-H Bending
1514	✓	✗	✓	N-H Bending
1364	✓	✗	✓	C-N Stretching
1299	✗	✓	✓	C-O Stretching
1189	✗	✓	✓	C-O Symmetric
1003	✓	✗	✗	C-O (1° OH)
986	✗	✓	✓	C-H ($-\text{CH}_2-$)
811	✓	✓	✓	C-H Out of plane (Acrylic) N-H Out of plane (Melamine)
793	✗	✓	✓	C-H Out of plane (Acrylic)

จากตารางที่ 4.2 พบว่าเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปร ปรากฏพีกที่ 3338, 3229, 2973, 2957, 2660, 1725, 1636, 1618, 1558, 1514, 1364, 1299, 1189, 986 และ 811 cm^{-1} แต่มีการหายไปของพีกที่ประมาณ 1003 cm^{-1} ซึ่งเป็นพีกของเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินที่แสดงหมู่ฟังก์ชัน C-O (1° OH) ของ $-\text{CH}_2\text{OH}$ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก $-\text{CH}_2\text{OH}$ ได้เข้าทำปฏิกิริยากับ $-\text{COOH}$ ของกรดอะคริลิกแล้วกลายเป็นหมู่เอสเทอร์ ทำให้พีกที่แสดงตำแหน่งหมู่ฟังก์ชัน C-O (1° OH) ของ $-\text{CH}_2\text{OH}$ หายไป และพบว่าเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรปรากฏพีกที่ 1683 cm^{-1} ซึ่งเป็นพีกที่แสดงหมู่ฟังก์ชัน C=O ของ เอสเตอร์ในเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปร

4.2 การทดสอบความหนืดของเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่ใช้เป็นสารยึดในสูตรสารเคลือบผิว

ทำการสังเคราะห์เมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปร ที่อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 50 นาที โดยใช้อัตราส่วนของเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิก เป็น 1:8 แล้วนำเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินที่เตรียมได้มาทำการเตรียมของผสมของเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่อัตราส่วนของเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกแตกต่างกัน 3 อัตราส่วน คือ 1:8, 1:11 และ 1:14 แล้วนำมาทดสอบความหนืดของของผสมด้วยเครื่องวัดความหนืดแบบ Brookfield และแสดงผลค่าความหนืดดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงความหนืดของเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรสูตรต่างๆ


อัตราส่วนเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซิน ต่อกรดอะคริลิก(อัตราส่วนโดยโมล)	ความหนืดเฉลี่ย (centipoises)
1:8	4300
1:11	3633
1:14	1267

จากตารางที่ 4.3 พบว่าค่าความหนืดของของผสมเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรมีค่าลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณกรดอะคริลิก ซึ่งความหนืดของเมลามีนพอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรนี้มีผลต่อความยากง่ายในการเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุ คือ เมื่อสารเคลือบผิวมีความหนืดต่ำจะสามารถเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุได้ง่ายกว่าสารเคลือบผิวที่มีความหนืดสูง


4.3 ผลของตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงต่อสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตจาก เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปร

4.3.1 ผลของปริมาณเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต


ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาพลังงานรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ในการบ่มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรให้แห้ง โดยปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกต่างกัน 3 ระดับ คือ 1:8, 1:11 และ 1:14 และผสมตัวริเริ่มปฏิกิริยาต่างๆ 5 ชนิด โดยมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาต่างกัน 3 ระดับ คือ 1%, 3% และ 5% โดยน้ำหนักของสูตร การทดลองเริ่มจากการเตรียมสารเคลือบผิวและปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต บันทึกค่าพลังงานที่ต่ำที่สุดที่ใช้ในการแห้งตัวของสารเคลือบผิวแต่ละสูตร สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.3 และผลการศึกษาพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบแสดงผลได้ดังภาพที่ 4.4 ถึง 4.8




รูปที่ 4.4 พลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิด PI 1




รูปที่ 4.5 พลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิด PI 2



รูปที่ 4.6 พลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิด PI 3



รูปที่ 4.7 พลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่ป่นด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิด PI 4




รูปที่ 4.8 พลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่ป่นด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิด PI 5

จากรูปที่ 4.4 ถึง 4.8 พบว่า ในกระบวนการบ่มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เมื่อมีการใช้ปริมาณของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่างกัน จะทำให้ใช้พลังงานในการแห้งตัวของฟิล์มต่างกัน กล่าวคือ อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 ใช้พลังงานรังสีอัลตราไวโอเล็ตในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวต่ำสุด กับทุกชนิดของตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ใช้ในการทดลองและเมื่อเพิ่มปริมาณการใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาในสูตร พบว่า แนวโน้มการใช้พลังงานในการแห้งตัวลดลง ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกันทั้ง


5 ชนิดของตัวริเริ่มปฏิกิริยา สำหรับอัตราส่วน 1:11 และ อัตราส่วน 1:14 จะใช้พลังงานในการแห้งตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากเมื่อสัดส่วนของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินมากขึ้น จะทำให้สัดส่วนของอะคริเลตในเรซินดัดแปรลดลง ซึ่งปริมาณอะคริเลตในเรซินดัดแปรมีความสำคัญต่อการแห้งตัวด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต จึงทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำให้ฟิล์มสารเคลือบผิวแห้งตัว

4.3.2 ผลของปริมาณเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อความทนทานต่อการขีดขีดของสารเคลือบผิวหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต


ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาความทนทานต่อการขีดขีดของฟิล์มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกต่างกัน 3 ระดับ คือ 1:8, 1:11 และ 1:14 และผสมกับตัวริเริ่มปฏิกิริยาต่างๆ 5 ชนิด โดยมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาต่างกัน 3 ระดับ คือ 1%, 3% และ 5% โดยน้ำหนักของสูตร ทำการทดลองโดยเริ่มจากการเตรียมสารเคลือบผิวและปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตรลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เพื่อให้ฟิล์มแห้งตัว จากนั้นทั้งชิ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำมาทดสอบความทนทานต่อการขีดขีดของฟิล์มสารเคลือบผิว โดยอิงมาตรฐาน ASTM D 5178-98 สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบความทนทานต่อการขีดขีดของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.3 และผลการศึกษาคความทนทานต่อการขีดขีดของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงผลได้ดังภาพที่ 4.9 ถึง 4.13




รูปที่ 4.9 ความทนทานต่อการขีดขีดของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิด PI 1




รูปที่ 4.10 ความหนาทนต่อการดูดซึบของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิด PI 2



รูปที่ 4.11 ความหนาทนต่อการดูดซึบของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิด PI 3



รูปที่ 4.12 ความหนาแน่นต่อการดูดซึบของฟิล์มสารเคลือบผิวที่ป่นด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิด PI 4



รูปที่ 4.13 ความหนาแน่นต่อการดูดซึบของฟิล์มสารเคลือบผิวที่ป่นด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิด PI 5


และจากรูปที่ 4.9 ถึง 4.13 พบว่า ในกระบวนการบ่มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เมื่อมีการใช้ปริมาณของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่างกัน จะทำให้ความหนาแน่นต่อการดูดซึบของสารเคลือบผิวต่างกัน กล่าวคือ เมื่อใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 สารเคลือบผิวจะมีความหนาแน่นต่อการดูดซึบมากที่สุดกับทุกชนิดของตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ใช้ในการทดลอง ทั้งนี้เนื่องมาจาก เมื่อปริมาณของ

เมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินมากขึ้นจะทำให้โครงสร้างทางเคมีภายในสารเคลือบผิวเกิดการเชื่อมโยงกันของสายโซ่ได้มากขึ้น สารเคลือบผิวจึงแข็งแรงและทนการขีดขูดได้ดี และเมื่อเพิ่มปริมาณการใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาในสูตร จาก 1% เป็น 3% และ 5% พบว่า ความทนทานต่อการขีดขูดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยกเว้นเมื่อใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 5 ที่อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 ความทนทานต่อการขีดขูดจะเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผลของปริมาณเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินในสูตรและผลของโครงสร้างทางเคมีของตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 5 ที่มีวงแหวนจำนวนมาก จึงทำให้สารเคลือบผิวทนทานต่อการขีดขูดได้ดีขึ้น

ดังนั้นจากการทดลองเพื่อศึกษาปริมาณของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินที่มีผลต่อพลังงานในการแห้งตัวและความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิว ในหัวข้อ 4.3.1 ถึง 4.3.2 พบว่า สูตรสารเคลือบผิวที่มีอัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 ใช้พลังงานในการแห้งตัวต่ำที่สุดและมีความทนทานต่อการขีดขูดสูงที่สุดกับทุกชนิดของตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสง

4.3.3 ผลของชนิดและปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงในสูตรสารเคลือบผิวต่อพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

จากการศึกษาผลของปริมาณของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัว ในหัวข้อ 4.3.1 พบว่า อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 ใช้พลังงานรังสีอัลตราไวโอเล็ตในการแห้งตัวต่ำที่สุด ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงทำการพิจารณาผลของชนิดและปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงต่อพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของสารเคลือบผิวที่มีอัตราส่วนระหว่างเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 โดยการผสมเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่อัตราส่วนระหว่างเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินกับกรดอะคริลิกที่ 1:8 กับตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงต่างกัน 5 ชนิด คือ PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 และ PI 5 ซึ่งในแต่ละชนิดจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาต่างกัน 3 ระดับ คือ 1%, 3% และ 5% โดยน้ำหนักของสูตร ทำการเตรียมสารเคลือบผิวและปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต บันทึกค่าพลังงานที่ต่ำที่สุดที่ใช้ในการแห้งตัวของสารเคลือบผิวแต่ละสูตร สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.3 และผลการศึกษาลงพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบแสดงผลได้ดังภาพที่ 4.14




รูปที่ 4.14 พลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ซึ่งใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกเป็น 1:8 ในตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิดต่างๆ

จากรูปที่ 4.14 พบว่า ในกระบวนการบ่มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เมื่อมีการใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงต่างชนิดกัน ในปริมาณที่แตกต่างกัน จะทำให้ใช้พลังงานในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวต่างกัน โดยพบว่าสูตรสารเคลือบผิวที่ผสมเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรกับตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 5 มีแนวโน้มการใช้พลังงานรังสีอัลตราไวโอเล็ตในการแห้งตัวต่ำกว่าตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 5 เป็นตัวที่ใช้ในกลุ่มสารเคลือบสี ดังนั้นจึงมีความว่องไวกว่าตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เมื่อลดปริมาณตัวริเริ่มในสูตรสารเคลือบผิวลงเป็น 1% สูตรที่มีตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 5 กลับใช้พลังงานในการแห้งตัวใกล้เคียงกับตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิดอื่นๆ และที่ปริมาณตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ 1% ตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ใช้พลังงานต่ำสุดในการแห้งตัวคือ PI 2 ซึ่งตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 ที่ความเข้มข้น 3% และ 5% จะใช้พลังงานในการแห้งตัวต่ำเป็นรองต่อจาก PI 5 และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาพบว่า เมื่อปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาในสูตรสารเคลือบผิวมากขึ้นจะใช้พลังงานรังสีอัลตราไวโอเล็ตในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวลดลง ในทุกๆ ชนิดของตัวริเริ่มปฏิกิริยา ทั้งนี้เนื่องมาจาก เมื่อปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยามากขึ้นจะทำให้เกิดการแตกตัวของตัวริเริ่มปฏิกิริยาแล้วกลายเป็นอนุมูลอิสระมากขึ้นจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

4.3.4 ผลของชนิดและปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงในสูตรสารเคลือบผิว ต่อความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิวหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสี อัลตราไวโอเล็ต

จากการศึกษาผลของปริมาณของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ในหัวข้อ 4.3.2 พบว่า อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 มีความทนทานต่อการขีดขูดมากที่สุด ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงทำการพิจารณาผลของชนิดและปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงต่อความทนทานต่อการขีดขูดของสารเคลือบผิวที่มีอัตราส่วนระหว่างเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 โดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงต่างกัน 5 ชนิด คือ PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 และ PI 5 ซึ่งในแต่ละชนิดจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาต่างกัน 3 ระดับ คือ 1%, 3% และ 5% โดยน้ำหนักของสูตร ทำการเตรียมสารเคลือบผิวและปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เพื่อให้ฟิล์มแห้งตัว จากนั้นทิ้งขึ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำมาทดสอบความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิว โดยอิงมาตรฐาน ASTM D 5178-98 สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.3 และผลการศึกษาคความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงผลได้ดังภาพที่ 4.15



รูปที่ 4.15 ความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ซึ่งใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 ในตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงชนิดต่างๆ

จากรูปที่ 4.15 พบว่า ในกระบวนการบ่มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน ดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เมื่อมีการใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงต่างชนิดกัน ในปริมาณที่แตกต่างกันจะทำให้ความทนทานต่อการขีดขูดของสารเคลือบผิวต่างกัน กล่าวคือ สูตรสารเคลือบผิวที่ผสมเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรกับตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 5 ที่ 3% และ 5% จะมีความทนทานต่อการขีดขูดมากกว่าตัวริเริ่มปฏิกิริยาอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจาก ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 5 มีโครงสร้างทางเคมีที่มีวงแหวนหลายวง จึงเป็นการเสริมความทนทานต่อการขีดขูดให้กับสารเคลือบผิว และยังเป็นตัวที่ใช้พลังงานในการบ่มฟิล์มให้แห้งน้อยที่สุด (มีความว่องไวต่อแสงอัลตราไวโอเล็ตมาก) ทำให้ไม่มีพลังงานเหลือไปทำลายสายโซ่อื่นๆ ภายในสารเคลือบผิว จึงทำให้มีความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิวมาก และสูตรสารเคลือบผิวที่ทนทานต่อการขีดขูดรองลงมาคือ สูตรสารเคลือบผิวที่มีตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 และ PI 4 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา พบว่า สูตรสารเคลือบผิวที่มีตัวริเริ่มปฏิกิริยา 5% ในทุกๆ ชนิดของตัวริเริ่มปฏิกิริยาจะมีความทนทานต่อการขีดขูดได้มากที่สุด เนื่องจาก เมื่อปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาในสูตรสารเคลือบผิวมากขึ้น จะเกิดร่างแหภายในโครงสร้างของสารเคลือบผิวมาก ทำให้สารเคลือบผิวมีความแข็งแรงและความทนทานต่อการขีดขูดได้ดีขึ้น

ดังนั้นจากผลการทดลองในหัวข้อที่ 4.3.1. ถึง 4.3.4 สามารถสรุปได้ว่า สูตรสารเคลือบผิวในการเตรียมสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่ใช้พลังงานในการแห้งตัวต่ำที่สุดและมีความทนทานต่อการขีดขูดมากที่สุด คือ สูตรที่มีอัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 5 และ PI 2 แต่เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงสีของฟิล์มสารเคลือบผิวที่มีตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 5 เป็นองค์ประกอบแล้วพบว่า ฟิล์มสารเคลือบผิวมีสีเหลือง ดังนั้นตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ควรใช้ในการศึกษาผลของสารเจือจางต่อไปคือ PI 2 และ PI 4 ที่ปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา 5 เปอร์เซ็นต์

4.4 ผลของสารเจือจางต่อสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปร


องค์ประกอบพื้นฐานของสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตจะมีด้วยกัน 3 ส่วน คือ โอลิโกเมอร์หรือพรีโพลิเมอร์, ตัวริเริ่มปฏิกิริยาทางแสงและสารเจือจาง โดยจุดประสงค์หลักในการเติมสารเจือจาง เนื่องจากช่วยในการปรับความหนืดของสูตรสารเคลือบผิว ทำให้สารเคลือบผิวสามารถเคลือบได้ง่ายขึ้นและใช้ปรับปรุงสมบัติบางประการของสารเคลือบผิว

ในขั้นตอนนี้จะทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรและสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของสารเคลือบผิวกับชนิดและปริมาณของสารเจือจาง

จากผลการทดลองในหัวข้อที่ 4.3.1 – 4.3.4 จะทราบถึงชนิดของตัวริเริ่มปฏิกิริยา ปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา และอัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิก ที่ทำให้ได้สารเคลือบผิวที่มีความทนทานต่อการขีดมากที่สุดและใช้พลังงานในการแห้งตัวของสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตน้อยที่สุด นั่นคือสูตรสารเคลือบผิวที่ใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 และ PI 4 ที่มีปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา คือ 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงเลือกใช้สารเคลือบผิวสูตรดังกล่าวมาใช้ศึกษาผลกระทบของสารเจือจางในสูตรสารเคลือบผิวต่อสมบัติของสารเคลือบผิว

4.4.1 ผลของชนิดและปริมาณของสารเจือจางในสูตรต่อพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต

ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาพลังงานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใช้ในการบ่มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรซึ่งมีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบให้เป็นฟิล์มแห้ง โดยใช้สารเจือจางต่างกัน 2 ชนิด คือ D 1 และ D 2 ซึ่งในแต่ละชนิดจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของสารเจือจางต่างกัน 4 ระดับ คือ 15% 25% 35% และ 45% และทำการทดลองโดยใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิก ชนิดของตัวริเริ่มปฏิกิริยาและปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาตามสูตรสารเคลือบผิวที่เลือกมาจากผลการทดลองในหัวข้อที่ 4.3.1 – 4.3.4 นั่นคือสูตรสารเคลือบผิวที่ใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 และ PI 4 ที่มีปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา คือ 5 เปอร์เซ็นต์ การทดลองเริ่มจากการเตรียมสูตรสารเคลือบผิวตามสูตรดังกล่าว และปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตรลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต บันทึกค่าพลังงานที่ต่ำที่สุดที่ใช้ในการแห้งตัวของสารเคลือบผิวแต่ละสูตร สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.4 และผลการศึกษาลงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบแสดงผลได้ดังภาพที่ 4.15



รูปที่ 4.16 พลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีสารเงินเป็นองค์ประกอบ

PI 2 : D 1 หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเงินชนิด D 1

PI 2 · D 2 หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเงินชนิด D 2

PI 4 : D 1 หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเงินชนิด D 1

PI 4 : D 1 หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเงินชนิด D 2

จากรูปที่ 4.16 พบว่า ในกระบวนการบ่มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เมื่อมีการเติมสารเงินลงไปในสูตรสารเคลือบผิวเพื่อปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการใช้งาน จะทำให้ใช้พลังงานรังสีอัลตราไวโอเล็ตในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวมากกว่าสูตรสารเคลือบผิวที่ไม่มีสารเงินเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากสารเงินเป็นเพียงแคโมโนเมอร์เท่านั้น โดยจากรูปที่ 4.15 จะเห็นได้ว่า สารเงินชนิด D 2 ที่ความเข้มข้นต่างๆ จะใช้พลังงานในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวมากกว่าสารเงินชนิด D 1 เนื่องจากสารเงินชนิด D 2 มีหมู่ที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเพียง 2 หมู่ แต่สารเงินชนิด D 1 มีหมู่ที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา 3 หมู่ ดังนั้นสารเงินชนิด D 1 จึงว่องไวในการ

เกิดปฏิกิริยามากกว่าและใช้พลังงานในการบ่มสารเคลือบผิวให้แห้งต่ำกว่า และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณของสารเจือจางในสูตรสารเคลือบผิว พบว่า สูตรสารเคลือบผิวที่มีปริมาณของสารเจือจางชนิด D 1 15 % จะใช้พลังงานรังสีอัลตราไวโอเล็ตในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบต่ำที่สุด คือ 338 มิลลิจูลต่อตารางเซนติเมตร

4.4.2 ผลของชนิดและปริมาณของสารเจือจางในสูตรต่อสมบัติทางกายภาพต่างๆของสารเคลือบผิวหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต


ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของฟิล์มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรซึ่งมีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้สารเจือจางต่างกัน 2 ชนิด คือ D 1 และ D 2 ซึ่งในแต่ละชนิดจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของสารเจือจางต่างกัน 4 ระดับ คือ 15% 25% 35% และ 45% และทำการทดลองโดยใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิก ชนิดของตัวริเริ่มปฏิกิริยา และปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาตามสูตรสารเคลือบผิวที่เลือกมาจากผลการทดลองในหัวข้อที่

4.3.1 – 4.3.4 นั่นคือสูตรสารเคลือบผิวที่ใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 และ PI 4 ที่มีปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา คือ 5 เปอร์เซ็นต์ การทดลองเริ่มจากการเตรียมสูตรสารเคลือบผิวตามสูตรดังกล่าว และปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต แล้วนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพต่างๆ คือ ความทนทานต่อการขีดขีด, ความมันเงาของฟิล์มสารเคลือบผิว, ความทนทานต่อการยึดติดกันของฟิล์มสารเคลือบผิว, ความทนทานต่อน้ำโดยทดสอบในลักษณะแช่น้ำ, ความทนทานต่อการขัดถูด้วยตัวทำลายชนิดต่างๆและความติดแน่นของฟิล์มเคลือบผิวกับวัสดุที่ต้องการเคลือบ สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพต่างๆสามารถแสดงดังตารางที่ 3.4 และผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของฟิล์มสารเคลือบผิวแสดงผลได้ดังภาพที่ 4.17 ถึง ภาพที่ 4.18 และตารางที่ 4.4 ถึง ตารางที่ 4.8

4.4.2.1 ผลของชนิดของสารเจือจางในสูตรต่อความทนทานต่อการขีดขีดของฟิล์มสารเคลือบผิวหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาความทนทานต่อการขีดขีดของฟิล์มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรซึ่งมีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้สารเจือจางต่างกัน 2 ชนิด คือ D 1 และ D 2 ซึ่งในแต่ละชนิดจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของสารเจือจางต่างกัน 4 ระดับ คือ 15% 25% 35% และ 45% โดย

น้ำหนักของสูตร ทำการเตรียมสูตรสารเคลือบผิวโดยใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 และ PI 4 ที่มีปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา คือ 5 เปอร์เซ็นต์ และผสมสารเจือจางชนิดต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน แล้วนำไปทดสอบความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิวโดยทำการปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เพื่อให้ฟิล์มแห้งตัว จากนั้นทิ้งขึ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำมาทดสอบความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิว โดยอิงมาตรฐาน ASTM D 5178-98 บันทึกค่าน้ำหนักที่น้อยที่สุดที่ทำให้ฟิล์มเคลือบผิวเกิดรอยขีดข่วน สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.5 และผลการศึกษาความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงผลได้ดังภาพที่ 4.17




รูปที่ 4.17 ความทนทานต่อการขีดขูดของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบ

จากรูปที่ 4.17 พบว่า ในกระบวนการบ่มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ เรซินดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เมื่อมีการใช้สารเจือจางต่างชนิดกัน ที่ปริมาณแตกต่างกัน ทำให้ความทนทานต่อการขีดขูดของสารเคลือบผิวต่างกัน กล่าวคือ สารเคลือบผิวที่มีสารเจือจางชนิด D 1 จะมีความทนทานต่อการขีดขูดของสารเคลือบผิวสูงกว่าสารเจือจางชนิด D 2 เนื่องจากสารเจือจางชนิด D 1 มีหมู่ที่สามารถทำให้เกิดการเชื่อมโยงของสายโซ่ภายในสารเคลือบผิวได้มากกว่าจึงทำให้ได้ฟิล์มที่แข็งแรงกว่าสารเคลือบผิวที่มีสารเจือจางชนิด D 2 เป็นองค์ประกอบ และยิ่งปริมาณของสารเจือจางชนิด D 1 มากขึ้นจาก 15% ถึง 35% จะทำให้ความสามารถในการ

ทนทานต่อการขูดขีดของสารเคลือบผิวสูงขึ้น เนื่องมาจากสารเจือจาง D 1 มีหมู่ที่ว่องไวในการเกิดการเชื่อมโยงสายโซ่ภายในสารเคลือบผิวเข้าด้วยกันทำให้ฟิล์มสารเคลือบผิวแข็งแรงขึ้น แต่ที่ปริมาณสารเจือจางชนิด D 1 45% จะทำให้เกิดความไม่เข้ากันของสารเจือจางชนิด D 1 และเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปร ทำให้ฟิล์มสารเคลือบผิวที่ได้มีลักษณะไม่เข้ากัน ผิวของฟิล์มมีลักษณะผืด ขาวขุ่น จึงทำให้ความทนทานต่อการขูดขีดต่ำลง ในส่วนของสารเจือจางชนิด D 2 จะมีแนวโน้มของความทนทานต่อการขูดขีดต่างกันคือ ยิ่งปริมาณของ D 2 มากขึ้น จาก 15% ถึง 45% พบว่า สารเคลือบผิวก็จะทนต่อการขูดขีดต่ำลง เนื่องจากสารเจือจางชนิด D 2 มีหมู่ที่ยึดหยุ่นและมีหมู่ที่ว่องไวต่อการเกิดการเชื่อมโยงต่ำกว่าจึงทำให้สารเคลือบผิวที่ได้ไม่มีความแข็งแรงแต่มีความยึดหยุ่น จากรูปที่ 4.16 พบว่า สูตรสารเคลือบผิวที่ใช้สารเจือจางชนิด D 1 15%, 25% และ 35% ที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 จะมีความทนทานต่อการขูดขีดของฟิล์มสารเคลือบผิวมากกว่าสูตรสารเคลือบผิวอื่นๆ คือ สามารถทนทานการขูดขีดได้ 500 กรัม, 510 กรัม และ 520 กรัม ตามลำดับ

4.4.2.2 ผลของชนิดและปริมาณของสารเจือจางในสูตรต่อความเงา ของฟิล์มสารเคลือบผิวหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาความเงาของฟิล์มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรซึ่งมีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้สารเจือจางต่างกัน 2 ชนิด คือ D 1 และ D 2 ซึ่งในแต่ละชนิดจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของสารเจือจางต่างกัน 4 ระดับ คือ 15% 25% 35% และ 45% โดยน้ำหนักของสูตรและทำการเตรียมสารเคลือบผิวที่ใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 และ PI 4 ที่มีปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา คือ 5 เปอร์เซ็นต์ และผสมสารเจือจางชนิดต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน แล้วนำไปทดสอบความเงาของฟิล์มสารเคลือบผิวโดยทำการปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่ความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เพื่อให้ฟิล์มแห้งตัว จากนั้นทิ้งขึ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำมาทดสอบความเงาของฟิล์มสารเคลือบผิว โดยอิงมาตรฐาน ASTM D 523 บันทึกค่าความเงาของฟิล์มสารเคลือบผิว ในแต่ละสูตรสารเคลือบผิวแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบความเงาของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.4 และผลการศึกษาความเงาของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงผลได้ดังภาพที่ 4.18



รูปที่ 4.18 ความเงามันของสารเคลือบผิวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบ

PI 2 : D 1 หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเจือจางชนิด D 1

PI 2 : D 2 หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเจือจางชนิด D 2

PI 4 : D 1 หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเจือจางชนิด D 1

PI 4 : D 2 หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเจือจางชนิด D 2

จากรูปที่ 4.18 พบว่า ในกระบวนการบ่มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบ เมื่อมีการใช้ตัวสารเจือจางต่างชนิดกัน ที่ปริมาณแตกต่างกัน ทำให้ความเงามันของสารเคลือบผิวต่างกัน กล่าวคือ สูตรสารเคลือบผิวที่ใช้สารเจือจางชนิด D 1 จะให้ความเงามันที่สูงกว่าสูตรสารเคลือบผิวที่ใช้สารเจือจางชนิด D 2 ทั้งนี้เนื่องจากสารเคลือบผิวที่มีสารเจือจางชนิด D 2 จะใช้พลังงานในการบ่มให้สารเคลือบผิวแห้งสูงกว่า ทำให้พื้นผิวของฟิล์มมีความเรียบน้อยกว่าสูตรสารเคลือบผิวที่ใช้สารเจือจางชนิด D 1 และเมื่อพิจารณาปริมาณของสารเจือจาง พบว่า สารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีปริมาณของสารเจือจาง 15% และ 25% ของ

ทั้งสารเจือจางชนิด D 2 และสารเจือจางชนิด D 1 จะทำให้สารเคลือบผิวมีความเงามันมากขึ้นแต่เมื่อใช้ปริมาณของสารเจือจาง 35% และ 45% พบว่า สารเคลือบผิวกลับมีความเงาลดลง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ในช่วงที่ใช้ปริมาณสารเจือจาง 15% ถึง 25% สารเคลือบผิวจะมีความหนืดที่เหมาะสมในการเคลือบสามารถไหลได้ดี ทำให้ความเรียบของฟิล์มสารเคลือบบนแผ่นพลาสติกมีมากขึ้น รวมถึงสารเจือจางที่ใช้มีสมบัติในการเพิ่มความเงามันอยู่ภายในตัวเอง แต่เมื่อใช้ในปริมาณมากขึ้นที่ 35% ถึง 45% พบว่า สารเจือจางจะไม่ใช่เนื้อเดียวกันกับเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินที่ดัดแปร ทำให้ฟิล์มที่เคลือบลงบนแผ่นพลาสติกด้านและขาวขุ่น ซึ่งส่งผลให้ค่าความเงาของสารเคลือบผิวลดลง จากรูปที่ 4.17 พบว่า สูตรสารเคลือบผิวที่ใช้สารเจือจางชนิด D 1 15% ถึง 25% ที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 จะมีความเงามันของฟิล์มสารเคลือบผิวมากกว่าสูตรสารเคลือบผิวอื่นๆ คือ 102.8 และ 104.2 ตามลำดับ

4.4.2.3 ผลของชนิดและปริมาณของสารเจือจางในสูตรต่อความสามารถในการยึดติดของฟิล์มสารเคลือบผิวหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาความสามารถในการยึดติดของฟิล์มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรซึ่งมีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้สารเจือจางต่างกัน 2 ชนิด คือ D 1 และ D 2 ซึ่งในแต่ละชนิดจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของสารเจือจางต่างกัน 4 ระดับ คือ 15% 25% 35% และ 45% โดยน้ำหนักของสูตรและทำการเตรียมสารเคลือบผิวที่ใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 และ PI 4 ที่มีปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา คือ 5 เปอร์เซ็นต์ และผสมสารเจือจางชนิดต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน แล้วนำไปทดสอบความสามารถในการยึดติดของฟิล์มสารเคลือบผิวโดยเตรียมสารเคลือบผิวแล้วทำการปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เพื่อให้ฟิล์มแห้งตัว จากนั้นทิ้งขึ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำมาทดสอบความสามารถในการยึดติดของฟิล์มสารเคลือบผิว โดยอิงมาตรฐาน ASTM D 3359-95 Method B บันทึกค่าความสามารถในการยึดติดของฟิล์มสารเคลือบผิว โดยเปรียบเทียบความบกพร่องของฟิล์มที่ได้จากการทดสอบกับรูปที่ 3.8 สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบความสามารถในการยึดติดของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.4 และผลการศึกษาความสามารถในการยึดติดของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ความสามารถในการยึดติดของสารเคลือบผิวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบ

สูตร	อัตราส่วนของ เมลามีนเรซิน ดัดแปร	ตัวริเริ่ม ปฏิกิริยา	ปริมาณ ตัวริเริ่มปฏิกิริยา	ชนิด สารเจือจาง	ปริมาณ สารเจือจาง	การยึดติด (B)
1	1:8	PI 2	5%	-	-	2B
2	1:8	PI 2	5%	D 1	15%	1B
3	1:8	PI 2	5%	D 1	25%	0B
4	1:8	PI 2	5%	D 1	35%	0B
5	1:8	PI 2	5%	D 1	45%	0B
6	1:8	PI 2	5%	D 2	15%	0B
7	1:8	PI 2	5%	D 2	25%	0B
8	1:8	PI 2	5%	D 2	35%	0B
9	1:8	PI 2	5%	D 2	45%	0B
10	1:8	PI 4	5%	-	-	2B
11	1:8	PI 4	5%	D 1	15%	1B
12	1:8	PI 4	5%	D 1	25%	0B
13	1:8	PI 4	5%	D 1	35%	0B
14	1:8	PI 4	5%	D 1	45%	0B
15	1:8	PI 4	5%	D 2	15%	0B
16	1:8	PI 4	5%	D 2	25%	0B
17	1:8	PI 4	5%	D 2	35%	0B
18	1:8	PI 4	5%	D 2	45%	0B

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ในกระบวนการบ่มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบจะทำให้ได้สารเคลือบผิวที่มีความสามารถในการยึดติดที่ต่ำกว่าสารเคลือบผิวที่ไม่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบ (2B) ทั้งนี้เนื่องจากสารเจือจางชนิด D 2 มีโครงสร้างทางเคมีที่ยืดหยุ่น จึงทำให้ฟิล์มสารเคลือบผิวที่ได้หลุดติดเทปใสที่ใช้ในการทดลองออกมาได้ง่าย ในทางตรงกันข้ามสารเจือจางชนิด D 1 จะทำให้สารเคลือบผิวมีความเปราะมากขึ้น ทำให้ความสามารถในการยึดติดต่ำลง และเมื่อพิจารณาผลของ

ปริมาณ พบว่า เมื่อสารเคลือบผิวในสูตรที่ประกอบด้วยปริมาณของสารเจือจางชนิด D 1 ที่ 15% จะยังมีความสามารถในการยึดติดกับแผ่นพลาสติกอยู่ในระดับ 1B แต่เมื่อมีปริมาณมากขึ้น จาก 25% ถึง 35% จะทำให้สารเคลือบผิวมีความเปราะมากขึ้นและไม่สามารถยึดติดกับแผ่นพลาสติกได้ ในส่วนของสารเจือจางชนิด D 2 พบว่า ไม่มีความสามารถในการยึดติดกับแผ่นพลาสติกเลยไม่ว่าจะใช้ในปริมาณใดก็ตาม ดังนั้นสูตรสารเคลือบผิวที่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบที่มีความสามารถในการยึดติดมากที่สุด คือ สารเคลือบผิวที่ใช้สารเจือจางชนิด D 1 15% จะมีความสามารถในการยึดติดกับแผ่นพลาสติกได้ดีที่สุด คือ 1B โดยที่สูตรอื่นๆ แทบจะไม่มี การยึดติดกับแผ่นพลาสติก

4.4.2.4 ผลของชนิดและปริมาณของสารเจือจางในสูตรต่อความทนทานต่อน้ำของฟิล์มสารเคลือบผิวหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาความทนทานต่อน้ำของฟิล์มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จาก เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรซึ่งมีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้สารเจือจางต่างกัน 2 ชนิด คือ D 1 และ D 2 ซึ่งในแต่ละชนิดจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของสารเจือจางต่างกัน 4 ระดับ คือ 15% 25% 35% และ 45% โดยน้ำหนักของสูตรและทำการทดลองโดยเตรียมสารเคลือบผิวที่ใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 และ PI 4 ที่มีปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา คือ 5 เปอร์เซ็นต์ และผสมสารเจือจางชนิดต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน แล้วนำไปทดสอบความทนทานต่อน้ำของฟิล์มสารเคลือบผิวโดยทำการปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เพื่อให้ฟิล์มแห้งตัว จากนั้นทิ้งขึ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำมาทดสอบความทนทานต่อน้ำของฟิล์มสารเคลือบผิว โดยอิงมาตรฐาน ASTM D 870-02 สังเกตลักษณะของฟิล์มสารเคลือบผิวเมื่อเวลาผ่านไป บันทึกค่าความทนทานต่อน้ำของฟิล์มสารเคลือบผิว สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบความทนทานต่อน้ำของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.4 และผลการศึกษาความทนทานต่อน้ำของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ความทนทานต่อน้ำของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบ

สูตรสารเคลือบผิว	ความทนทานต่อน้ำเมื่อทดสอบในลักษณะการแช่น้ำ			
	1 วัน	2 วัน	3 วัน	4 วัน
PI 2_0%	1	2	3	4
PI 2_15% D 1	0	0	0	0
PI 2_25% D 1	0	0	0	0
PI 2_35% D 1	0	0	0	0
PI 2_45% D 1	4	4	4	5
PI 2_15% D 2	0	0	0	0
PI 2_25% D 2	0	0	0	0
PI 2_35% D 2	0	0	0	0
PI 2_45% D 2	4	4	4	5
PI 4_0%	1	2	3	4
PI 4_15% D 1	0	0	0	0
PI 4_25% D 1	0	0	0	0
PI 4_35% D 1	0	0	0	0
PI 4_45% D 1	4	4	4	5
PI 4_15% D 2	0	0	0	0
PI 4_25% D 2	3	3	3	4
PI 4_35% D 2	4	4	4	5
PI 4_45% D 2	4	4	4	5

หมายเหตุ

- 0 : ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- 1 : มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยมาก
- 2 : มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สามารถสังเกตเห็นได้
- 3 : มีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง
- 4 : มีการเปลี่ยนแปลงมาก
- 5 : มีการเปลี่ยนแปลงมากอย่างเห็นได้ชัดเจน

PI 2_0% : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 โดยที่ไม่มีสารเจือจางเป็นส่วนประกอบ

PI 4_0% : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 4 และใช้สารเจือจางชนิด D 1 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 2_%D 2 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเจือจางชนิด D 2 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 2_%D 1 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเจือจางชนิด D 1 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 4_%D 2 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 4 และใช้สารเจือจางชนิด D 2 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 4_%D 1 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 4 และใช้สารเจือจางชนิด D 1 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

จากตารางที่ 4.5 พบว่า เมื่อมีการใช้สารเจือจางเข้ามาเป็นองค์ประกอบในสูตร สารเคลือบผิวจะทำให้ฟิล์มของสารเคลือบผิวสามารถทนทานต่อน้ำได้ดีกว่าสารเคลือบผิวที่ไม่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบและเมื่อพิจารณาถึงชนิดและปริมาณของสารเจือจางที่แตกต่างกัน พบว่า สารเคลือบผิวที่ใช้สารเจือจางชนิด D 1 จะมีความทนทานต่อน้ำได้ดีไม่ว่าจะใช้กับตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิดใดแต่เมื่อปริมาณสารเจือจางมากขึ้นจนถึงระดับ 45% จะทำให้ความทนทานต่อน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเกิดความไม่เข้ากันของเมลาซีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรและสารเจือจางชนิด D 1 ทำให้สารเคลือบมีลักษณะด้าน ขาวขุ่น แต่ในกรณีของการใช้สารเจือจางชนิด D 2 พบว่า สามารถทนน้ำได้ดีแต่ที่ปริมาณสารเจือจางระดับ 45% ความทนทานต่อน้ำจะลดลงเมื่อใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 แต่เมื่อใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 4 กับสารเจือจางชนิด D 2 พบว่า ทนน้ำได้ดีที่ 15% ของ D 2 ถ้าใช้ปริมาณของสารเจือจางชนิด D 2 สูงกว่า 15% ความทนทานต่อน้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

4.4.2.5 ผลของชนิดของสารเจือจางในสูตรต่อความทนทานต่อการติดกันของฟิล์มสารเคลือบผิวหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาความทนทานต่อการติดกันของฟิล์มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรซึ่งมีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้สารเจือจางต่างกัน 2 ชนิด คือ D 1 และ D 2 ซึ่งในแต่ละชนิดจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของสารเจือจางต่างกัน 4 ระดับ คือ 15% 25% 35% และ 45% โดยน้ำหนักของสูตรและทำการทดลองโดยเตรียมสารเคลือบผิวที่ใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 และ PI 4 ที่มีปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา คือ 5 เปอร์เซ็นต์ และผสมสารเจือจางชนิดต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน แล้วนำไปทดสอบความทนทานต่อการติดกันของฟิล์มสารเคลือบผิวโดยทำการเตรียมสารเคลือบผิวและปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่ความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เพื่อให้ฟิล์มแห้งตัว จากนั้นทิ้งขึ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำมาทดสอบความทนทานต่อการติดกันของฟิล์มสารเคลือบผิว โดยอิงมาตรฐาน ASTM D 2793-99 สังเกตลักษณะของฟิล์มสารเคลือบผิวเมื่อเวลาผ่านไปว่ามีการติดกันของฟิล์มเคลือบผิวในแต่ละผิวสัมผัสหรือไม่ บันทึกความทนทานต่อการติดกันของฟิล์มสารเคลือบผิว สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบความทนทานต่อการติดกันของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.4 และผลการศึกษาความทนทานต่อการติดกันของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ความทนทานต่อการติดกันของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสี
อัลตราไวโอเล็ตที่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบ

สูตรสารเคลือบผิว	ความทนทานต่อการติดกันของสารเคลือบผิว			
	1 วัน	2 วัน	3 วัน	4 วัน
PI 2_0%	1	2	2	2
PI 2_15% D 1	0	0	0	0
PI 2_25% D 1	0	0	0	0
PI 2_35% D 1	0	0	0	0
PI 2_45% D 1	2	4	4	4
PI 2_15% D 2	0	0	0	0
PI 2_25% D 2	0	0	0	0
PI 2_35% D 2	0	0	0	0
PI 2_45% D 2	2	4	4	4
PI 4_0%	1	2	2	2
PI 4_15% D 1	0	0	0	0
PI 4_25% D 1	0	0	0	0
PI 4_35% D 1	0	0	0	0
PI 4_45% D 1	2	4	4	4
PI 4_15% D 2	0	0	0	0
PI 4_25% D 2	2	4	4	4
PI 4_35% D 2	2	4	4	4
PI 4_45% D 2	2	4	4	4

หมายเหตุ

ไม่มีการติดกันของผิววัสดุกับฟิล์มสารเคลือบผิวพบแต่การติดกันของผิวฟิล์มเคลือบ
ด้วยกันเอง

0 : ไม่มีการติดกันเลย

- 1 : มีการติดกันน้อยมาก สามารถสังเกตได้ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของผิวสัมผัส
- 2 : มีการติดกันเล็กน้อย สามารถสังเกตได้ประมาณ 1-5 เปอร์เซ็นต์ของผิวสัมผัส
- 3 : มีการติดกันปานกลาง สามารถสังเกตได้ประมาณ 5-20 เปอร์เซ็นต์ของผิวสัมผัส
- 4 : มีการติดกันมาก สามารถสังเกตได้ประมาณ 20-50 เปอร์เซ็นต์ของผิวสัมผัส
- 5 : มีการติดกันมากอย่างเห็นได้ชัดเจน สามารถสังเกตได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผิวสัมผัส

PI 2_0% : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 โดยที่ไม่มีสารเจือจางเป็นส่วนประกอบ

PI 4_0% : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 4 และใช้สารเจือจางชนิด D 1 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 2_%D 2 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเจือจางชนิด D 2 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 2_%D 1 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเจือจางชนิด D 1 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 4_%D 2 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 4 และใช้สารเจือจางชนิด D 2 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 4_%D 1 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 4 และใช้สารเจือจางชนิด D 1 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

จากตารางที่ 4.6 พบว่า เมื่อมีการใช้สารเจือจางเข้ามาเป็นองค์ประกอบในสูตร สารเคลือบผิวจะทำให้ฟิล์มของสารเคลือบผิวสามารถทนทานต่อการติดกันของผิวสัมผัสได้ดีกว่า สารเคลือบผิวที่ไม่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบและเมื่อพิจารณาผลของชนิดและปริมาณของ สารเจือจาง พบว่า สารเคลือบผิวที่ใช้สารเจือจางชนิด D 1 จะมีความทนทานต่อการติดกันของ ผิวสัมผัสแต่เมื่อปริมาณของสารเจือจางมากขึ้นจนถึงระดับ 45% จะทำให้ความทนทานต่อ การติดกันของผิวสัมผัสลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเกิดความไม่เข้ากันของเมลามีนฟอร์มัล- ดีไฮด์เรซินดัดแปรและสารเจือจางชนิด D 1 แต่ในกรณีของการใช้สารเจือจางชนิด D 2 พบว่า สารเคลือบผิวมีความทนทานต่อการติดกันของผิวสัมผัสได้ดีจนถึงปริมาณสารเจือจางที่ระดับ 45% ความทนทานต่อการติดกันของผิวสัมผัสจะลดลงเมื่อใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 แต่เมื่อใช้ตัว ริเริ่มปฏิกิริยา PI 4 กับสารเจือจางชนิด D 2 พบว่าสารเคลือบผิวสามารถทนทานต่อการติดกันของ ผิวสัมผัสได้ดีที่ 15% ของ D 2 ถ้าใช้ปริมาณของสารเจือจางชนิด D 2 สูงกว่า 15% ความทนทาน ต่อการติดกันของผิวสัมผัสจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากความไม่เข้ากันของสาร เจือจางชนิด D 2 และเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปร

4.4.2.6 ผลของชนิดและปริมาณของสารเจือจางในสูตรต่อความทนทานต่อการขีดถูด้วยตัวทำละลายต่างๆ ของฟิล์มสารเคลือบผิวหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาความทนทานต่อการขีดถูด้วยตัวทำละลายต่างๆ ของฟิล์มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรซึ่งมีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบ หลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต โดยใช้สารเจือจางต่างกัน 2 ชนิด คือ D 1 และ D 2 ซึ่งในแต่ละชนิดจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณของสารเจือจางต่างกัน 4 ระดับ คือ 15% 25% 35% และ 45% และทำการทดลองโดยเตรียมสารเคลือบผิวที่ใช้อัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 และ PI 4 ที่มีปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยา คือ 5 เปอร์เซ็นต์ และผสมสารเจือจางชนิดต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน แล้วนำไปทดสอบความทนทานต่อการขีดถูด้วยตัวทำละลายต่างๆ ของฟิล์มสารเคลือบผิว โดยการเตรียมสารเคลือบผิว และทำการปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต เพื่อให้ฟิล์มแห้งตัว จากนั้นทิ้งขึ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำมาทดสอบความทนทานต่อการขีดถูด้วยตัวทำละลายต่างๆ ของฟิล์มสารเคลือบผิว โดยอิงมาตรฐาน ASTM D 5402-93 สังเกตลักษณะของฟิล์มสารเคลือบผิวหลังจากทำการขีดถูด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฟิล์มเคลือบผิวหรือไม่โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความมันเงา, ความทนต่อการขีดข่วนและสังเกตลักษณะภายนอกของฟิล์มที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสูตรสารเคลือบผิว บันทึกความทนทานต่อการขีดถูด้วยตัวทำละลายต่างๆ ของฟิล์มสารเคลือบผิว สูตรสารเคลือบผิวทั้งหมดที่เตรียมเพื่อทดสอบความทนทานต่อการขีดถูด้วยตัวทำละลายต่างๆ ของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงดังตารางที่ 3.4 และผลการศึกษาความทนทานต่อการขีดถูด้วยตัวทำละลายต่างๆ ของฟิล์มสารเคลือบผิวสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.7

หมายเหตุ (ความทนต่อการขูดขีดห่างกัน 1-10 กรัม ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ความเงามันห่างกัน 1-5 ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

- 0 : ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- 1 : มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยมาก
- 2 : มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สามารถสังเกตได้
- 3 : มีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง
- 4 : มีการเปลี่ยนแปลงมาก
- 5 : มีการเปลี่ยนแปลงมากอย่างเห็นได้ชัดเจน

PI 2_0% : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 โดยที่ไม่มีสารเจือจางเป็นส่วนประกอบ

PI 4_0% : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 4 และใช้สารเจือจางชนิด D 1 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 2_%D 2 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเจือจางชนิด D 2 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 2_%D 1 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 และใช้สารเจือจางชนิด D 1 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 4_%D 2 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 4 และใช้สารเจือจางชนิด D 2 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

PI 4_%D 1 : หมายถึง สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 4 และใช้สารเจือจางชนิด D 1 เป็นองค์ประกอบตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

จากตารางที่ 4.7 พบว่า สารเคลือบผิวที่ไม่มีสารเจือจางเป็นองค์ประกอบสามารถทนทานต่อการขูดขีดด้วยตัวทำละลายต่างๆ ได้แก่ น้ำกลั่น โทลูอีน ไชลีนและอะซีโตนได้ ทั้งนี้เนื่องจากสารเคลือบผิวที่ผ่านการบ่มให้แห้งด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตในงานวิจัยนี้เป็นสารเคลือบผิวที่เป็นพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซตทำให้มีสมบัติในการละลายในตัวทำละลายชนิดต่างๆ ต่ำ ผิวของสารเคลือบผิวจึงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อนำตัวทำละลายต่างๆ มาขูดถูภายในระยะเวลาอันสั้น ส่วนสารเคลือบผิวที่ใช้สารเจือจางชนิด D 1 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 จะให้ผลเช่นเดียวกับการใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 4 คือ จะมีความทนทานต่อการขูดขีดด้วยตัวทำละลายต่างๆ แต่เมื่อปริมาณ

ของสารเจือจางชนิด D 1 มากขึ้นจนถึงระดับ 45% จะทำให้ความทนทานต่อการขัดถูด้วยตัวทำลายลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในกรณีของการใช้สารเจือจางชนิด D 2 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 2 พบว่า สารเคลือบผิวมีความทนทานต่อการขัดถูได้ดีจนถึงปริมาณสารเจือจางที่ระดับ 45% แต่เมื่อใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยา PI 4 กับสารเจือจางชนิด D 2 พบว่าสารเคลือบผิวสามารถทนทานต่อการขัดถูด้วยตัวทำลายได้ดีที่ 15% ของ D 2 ถ้าใช้ปริมาณของสารเจือจางชนิด D 2 สูงกว่า 15% แล้ว ความทนทานต่อการขัดถูด้วยตัวทำลายจะลดลงอย่าง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากความ ไม่เข้ากันของสารเจือจางชนิด D 2 และเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปร

ดังนั้นจากผลการทดลองในหัวข้อที่ 4.4.1, ถึง 4.4.2.6 สามารถสรุปได้ว่า สูตรสารเคลือบผิวที่ใช้ในการเตรียมสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตจากเมลามีนเรซินดัดแปรที่มีสมบัติทางกายภาพที่ดีและใช้พลังงานในการแห้งของฟิล์มสารเคลือบผิวต่ำกว่าควมมีอัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ PI 2 เป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ โดยมี D 1 เป็นสารเจือจางที่ความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์


4.5. ผลของสารช่วยเปียก (wetting agent) ต่อสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่มีสารเจือจางและสารเติมแต่งเป็นองค์ประกอบ

จากผลการทดลองในหัวข้อที่ 4.4.1 ถึง 4.4.2.6 สามารถสรุปได้ว่า สูตรสารเคลือบผิวที่ใช้ในการเตรียมสารเคลือบผิวที่บ่มได้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตจากเมลามีนเรซินดัดแปรที่มีสมบัติทางกายภาพที่ดีและใช้พลังงานในการแห้งของฟิล์มสารเคลือบผิวต่ำกว่าควมมีอัตราส่วนของเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินต่อกรดอะคริลิกที่ 1:8 และใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ โดยมี D 1 เป็นสารเจือจางที่ความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงเลือกใช้สูตรสารเคลือบผิวดังกล่าวมาศึกษาผลของสารช่วยเปียกในสูตรสารเคลือบผิวต่อสมบัติของสารเคลือบ

4.5.1 ผลของปริมาณของสารช่วยเปียกในสูตรต่อพลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาพลังงานที่ใช้ในการบ่มสารเคลือบผิวด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปร โดยใช้ปริมาณของสารช่วยเปียกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0.5%, 1.0% และ 1.5% และมีองค์ประกอบอื่นๆ แสดงดังตารางที่ 3.5 การทดลองเริ่มจากปาดสารเคลือบผิวที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องปาดฟิล์มที่มีความหนา 30 ไมโครเมตร ลงบนแผ่นพลาสติกแล้วทำการบ่มสารเคลือบผิวโดยใช้เครื่องบ่มสารเคลือบด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต บันทึกค่าพลังงานที่ต่ำ

ที่สุดที่ใช้ในการแห้งตัวของสารเคลือบผิวแต่ละสูตร และผลการศึกษาลงงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบแสดงผลได้ดังรูปที่ 4.19



ภาพที่ 4.19 พลังงานที่ใช้ในการแห้งตัวของฟิล์มสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีสารเจือจางและสารช่วยเปียกเป็นองค์ประกอบ

จากรูปที่ 4.19 ในกระบวนการบ่มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีสารเจือจางและสารช่วยเปียกเป็นองค์ประกอบ เมื่อปริมาณของสารเจือจางแตกต่างกัน พบว่า สารเคลือบผิวที่มีสารช่วยเปียกอยู่ในสูตรจะใช้พลังงานในการแห้งตัวด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตมากกว่าสารเคลือบผิวที่ไม่มีสารช่วยเปียกเล็กน้อย โดยพบว่าสูตรสารเคลือบผิวที่มีสารช่วยเปียก 0.5% จะใช้พลังงานในการแห้งตัวของฟิล์มเคลือบผิวต่ำที่สุด คือ 369 มิลลิจูลต่อตารางเมตร

4.5.2 ผลของปริมาณของสารช่วยเปียกในสูตรสารเคลือบผิวต่อสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของสารเคลือบผิวหลังการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของฟิล์มสารเคลือบผิวที่เตรียมได้จากเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์เรซินดัดแปรซึ่งมีสารเจือจางและสารช่วยเปียกเป็นองค์ประกอบหลังจากผ่านการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ซึ่งจะทำการทดลองโดยใช้ปริมาณของสารช่วยเปียกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0.5%, 1.0% และ 1.5% และมีองค์ประกอบอื่นๆ แสดงดังตารางที่ 3.5 แล้วนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพต่างๆ คือ ความทนทานต่อการขีดขีด, ความมันเงาของฟิล์มสารเคลือบผิว, ความทนทานต่อการยึดติดกับของฟิล์มสารเคลือบผิว, ความทนทานต่อน้ำโดยทดสอบในลักษณะแช่น้ำ, ความทนทานต่อการขัดถูด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆและความติดแน่นของฟิล์ม

เคลือบผิวกับวัสดุที่ต้องการเคลือบ และผลการศึกษาสสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของฟิล์ม สารเคลือบผิวแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ผลของปริมาณของสารช่วยเปียกในสูตรต่อพลังงานที่ใช้ในการบ่มสารเคลือบผิวด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตและสมบัติต่างๆ ของสารเคลือบผิว

รายการทดสอบ	สูตรที่ 1 สารช่วยเปียก (0.5%)	สูตรที่ 2 สารช่วยเปียก (1.0%)	สูตรที่ 3 สารช่วยเปียก (1.5%)	สูตรที่ 4 สารช่วยเปียก (0.0%)
ความทนทานต่อการขีดขีด (กรัม)	485	470	455	500
ความมันเงา	104.2	103.6	102.9	102.8
การยึดติด (B)	1B	1B	0B	1B
ความทนทานต่อการขีดด้วยตัวทำละลายต่างๆ	✓	✓	✓	✓
ความทนทานต่อน้ำ	✓	✓	✓	✓
ความทนทานต่อการติดกัน	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

✓ หมายถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับฟิล์มสารเคลือบผิวหลังจากการทดสอบด้วยกระบวนการต่างๆ

จากตารางที่ 4.8 ในกระบวนการบ่มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีสารเจือจางและสารช่วยเปียกเป็นองค์ประกอบ เมื่อปริมาณของสารเจือจางแตกต่างกัน โดยพบว่า สูตรสารเคลือบผิวที่มีปริมาณของสารช่วยเปียก 0.5 % จะมีความแข็งแรงมากกว่า สูตรสารเคลือบผิวที่มีปริมาณของสารช่วยเปียก 1.0 % และ 1.5 % แต่ต่ำกว่าสูตรสารเคลือบผิวที่ไม่มีสารช่วยเปียกเนื่องจากโครงสร้างของสารช่วยเปียกไปขัดขวางการเกิดร่างแหภายในสารเคลือบผิวทำให้สารเคลือบผิวเกิดร่างแหน้อยลงจึงทำให้ทนต่อการขีดขีดได้ลง

ส่วนสมบัติอื่นๆ เช่น ความมันเงา, การยึดติดของฟิล์ม, การทนต่อการขีดถูด้วยตัวทำละลายต่างๆ, ความทนต่อน้ำและความทนต่อการติดกันของฟิล์ม ใกล้เคียงกันกับสมบัติทางกายภาพในสูตรสารเคลือบผิวที่ไม่มีสารช่วยเปียก

4.6 การทดสอบสมบัติทางความร้อนของฟิล์มสารเคลือบผิวด้วยเทคนิค TGA

จากการทดสอบสมบัติทางความร้อนของฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มในสภาวะต่างกัน คือ ฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มที่อุณหภูมิห้อง, ฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ แสดงผลทางความร้อนดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 แสดงอุณหภูมิการสลายตัวของสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยสภาวะต่างกัน ที่ร้อยละการสลายตัวที่ 20 และ 50

สารเคลือบผิว	เปอร์เซ็นต์ที่หายไปของน้ำหนักสาร (% weight loss)	
	20 % weight loss	50 % weight loss
สารเคลือบผิวที่บ่มที่อุณหภูมิห้อง	สลายตัวที่ 225 °C	สลายตัวที่ 340 °C
สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสี UV	สลายตัวที่ 279 °C	สลายตัวที่ 360 °C
สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสี UV และมีสารเจือจาง D 1	สลายตัวที่ 300 °C	สลายตัวที่ 418 °C
สารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสี UV สารเจือจาง D 1 และสารเปียกผิว	สลายตัวที่ 300 °C	สลายตัวที่ 418 °C

จากตารางที่ 4.9 เมื่อพิจารณาที่ % weight loss เท่ากับ 20 พบว่า สารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มที่อุณหภูมิห้อง มีอุณหภูมิการสลายตัว เท่ากับ 225 องศาเซลเซียส ในขณะที่ ฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มีอุณหภูมิการสลายตัวเท่ากับ 279 องศาเซลเซียส และ เมื่อพิจารณาที่ % weight loss เท่ากับ 50 พบว่า สารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มที่อุณหภูมิห้อง มีอุณหภูมิการสลายตัว เท่ากับ 340 องศาเซลเซียส ในขณะที่ ฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มีอุณหภูมิการสลายตัวเท่ากับ 360 องศาเซลเซียส แสดงว่า สารเคลือบผิวที่บ่มด้วย

รังสีอัลตราไวโอเล็ตมีความสามารถในการทนความร้อนมากกว่าสารที่บ่มที่อุณหภูมิห้อง เนื่องจากมีการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันได้มากกว่า

และเมื่อพิจารณาความสามารถในการทนความร้อนของฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์และมีสารเจือจางชนิด D 1 15 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์และมีสารเจือจางชนิด D 1 15 เปอร์เซ็นต์ สามารถทนความร้อนได้มากกว่า ทั้งนี้เนื่องจาก สารเจือจางชนิด D 1 ช่วยทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันของสายโซ่ภายในโครงสร้างของฟิล์มสารเคลือบผิวมากขึ้น ทำให้ฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์และมีสารเจือจางชนิด D 1 15 เปอร์เซ็นต์ ทนความร้อนได้สูง

ในส่วนของฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์และมีสารเจือจางชนิด D 1 15 เปอร์เซ็นต์ กับ ฟิล์มสารเคลือบผิวจากเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์เรซินดัดแปรที่เกิดการบ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยใช้ตัวริเริ่มปฏิกิริยาชนิด PI 2 ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ สารเจือจางชนิด D 1 15 เปอร์เซ็นต์และสารช่วยเปียก 0.5 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีความสามารถในการทนความร้อนได้เท่ากัน แสดงว่าสารช่วยเปียกที่เติมลงไปไม่มีผลต่อสมบัติทางความร้อนของฟิล์มสารเคลือบผิว