

## รายการอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. 2532. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ มอก.15 เล่มที่ 1  
ข้อกำหนดคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: สำนักงานมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
- กระทรวงอุตสาหกรรม. 2541. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ขาว มอก.133-2518. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
กรุงเทพมหานคร: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
- ประณต กุลประสูติ. 2536. เทคนิคงานปูน-คอนกรีต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์  
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
- Abdullah, D.; Ford, T.R.; Papaioannou, S.; Nicholson, J.; McDonald, F. 2002. An evaluation of  
accelerated Portland cement as a restorative material. Biomaterials 23(19): 4001-10.
- Adamo, H.L.; Buruiana, R.; Schertzer, L.; Boylan, R.J. 1999. A comparison of MTA, Super-  
EBA, composite and amalgam as root-end filling materials using a bacterial microleakage  
model. Int. Endod. J. 32(3): 197-203.
- Aeinehchi, M.; Eslami, B.; Ghanbariha, M.; Saffar, A.S. 2003. Mineral trioxide aggregate (MTA)  
and calcium hydroxide as pulp-capping agents in human teeth: a preliminary report. Int.  
Endod. J. 36(3): 225-31.
- American Society for Testing and Materials. 1990. Standard test method for time and setting of  
hydraulic-cement paste by Gillmor needles. ASTM C266-03: 1-13.
- ANSI/ADA. 1991. Revised American National Standard/American Dental Association  
Specification No.30 for dental zinc oxide eugenol cements and zinc oxide noneugenol  
cement 7.5.
- Aqrabawi, J. 2000. Sealing ability of amalgam, super EBA cement, and MTA when used as  
retrograde filling materials. Br. Dent. J. 188(5): 266-8.

- Asgary, S.; Parirokh, M.; Eghbal, M.J.; Brink, F. 2005. Chemical differences between white and gray mineral trioxide aggregate. J. Endod. 31(2): 101-3.
- Camilleri, J.; Montesin, F.E.; Papaioannou, S.; McDonals, F.; Ford, T.R. 2004. Biocompatibility of two commercial forms of mineral trioxide aggregate. Int. Endod. J. 37(10): 699-704.
- Camilleri, J.; Montesin, F.E.; Brady, K.; Sweeney, R.; Curtis, R.V.; Ford, T.R. 2005a. The constitution of mineral trioxide aggregate. Dent. Mater. 21(4): 297-303.
- Camilleri, J.; Montesin, F.E.; Di. Silvio, L.; Pitt Ford, T.R. 2005. The chemical constitution and biocompatibility of accelerated Portland cement for endodontic use. Int. Endod. J. 38(11): 834-42.
- Camilleri, J.; Pitt Ford, T.R. 2006. Mineral trioxide aggregate: a review of the constituents and biological properties of the material. Int. Endod. J. 39(10): 747-54.
- Dammaschke, T.; Gerth, H.U.; Zuchner, H; Schafer, E. 2005. Chemical and physical surface and bulk material characterization of white ProRoot MTA and two Portland cements. Dent. Mater. 21(8): 731-8.
- Danesh, G.; Dammaschke, T.; Gerth, H.U.; Zandbiglari, T.; Schafer, E. 2006. A comparative study of selected properties of ProRoot mineral trioxide aggregate and two Portland cements. Int. Endod. J. 39(3): 213-9.
- De Deus, G.; Ximenes, R.; Gurgel-Filho, E.D.; Plotkowski, M.C.; Coutinho-Filho, T. 2005. Cytotoxicity of MTA and Portland cement on human ECV 304 endothelial cells. Int. Endod. J. 38(9): 604-9.
- Dierks, S. Material safety data sheet. Bismuth oxide(Online). (n.d.). Available from: [http://www.espi-metals.com/msds's/Bismuth 20 oxide.html](http://www.espi-metals.com/msds's/Bismuth%20oxide.html) (2007, Oct 19)

- Duarte, M.A.; Demarchi, A.C.; Yamashita, J.C.; Kuga, M.C.; Fraga Sde, C. 2003. pH and calcium ion release of 2 root-end filling materials. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod. 95(3): 345-7.
- Duarte, M.A.; De Oliveira Demarchi, A.C.; Yamashita, J.C.; Kuga, M.C.; De Campos Fraga, S. 2005. Arsenic release provided by MTA and Portland cement. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endo. 99(5): 648-50.
- Estrela, C.; Bammann, L.L.; Estrela, C.R.; Silva, R.S.; Pecora, J.D. 2000. Antimicrobial and chemical study of MTA, Portland cement, calcium hydroxide paste, Sealapex and Dycal. Braz. Dent. J. 11(1): 3-9.
- Ferris, D.M.; Baumgartner, J.C. 2004. Perforation repair comparing two types of mineral trioxide aggregate. J. Endod. 30(6): 422-4.
- Fischer, E.J.; Arens, D.E.; Miller, C.H. 1998. Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate as compared with zinc-free amalgam, intermediate restorative material, and Super-EBA as a root-end filling material. J. Endod. 24(3): 176-9.
- Ford, T.R.; Torabinejad, M.; McKendry, D.J.; Hong, C.U.; Kariyawasam, S.P. 1995. Use of mineral trioxide aggregate for repair of furcal perforations. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod. 79(6): 756-63.
- Ford, T.R.; Torabinejad, M.; Abedi, H.R.; Bakland, L.K.; Kariyawasam, S.P. 1996. Using mineral trioxide aggregate as a pulp-capping material. J. Am. Dent. Assoc. 127(10): 1491-4.
- Fridland, M.; Rosado, R. 2003. Mineral trioxide aggregate (MTA) solubility and porosity with different water-to-powder ratios. J. Endod. 29(12): 814-7.
- Friedman, S. 1991. Retrograde approaches in endodontic therapy. Endod. Dent. Traumatol. 7(3): 97-107.

- Funteas, U.R.; Wallace, J.A.; Fochtman, E.W. 2003. A comparative analysis of Mineral Trioxide Aggregate and Portland cement. Aust. Endod. J. 29(1): Abstract.
- Gartner, A.H.; Dorn, S.O. 1992. Advances in endodontic surgery. Dent. Clin. North. Am. 36(2): 357-78.
- Guttman, J.L.; Harrison, J.W. 1991. Surgical endodontics Boston: Blackwell Scientific Publications : 230-263.
- Harty, F.J.; Parkins, B.J.; Wengraf, A.M. 1970. The success rate of apicectomy. A retrospective study of 1,016 cases. Br. Dent. J. 129(9): 407-13.
- Hayashi, M.; Shimizu, A.; Ebisu, S. 2004. MTA for obturation of mandibular central incisors with open apices: case report. J. Endod. 30(2): 120-2.
- Holland, R.; de Souza, V.; Nery, M.J.; Faraco Junior, I.M.; Bernabe, P.F.; Otoboni Filho, J.A.; Dezan Junior, E. 2001a. Reaction of rat connective tissue to implanted dentin tube filled with mineral trioxide aggregate, Portland cement or calcium hydroxide. Braz. Dent. J. 12(1): 3-8.
- Holland, R.; de Souza, V.; Murata, S.S.; Nery, M.J.; Bernabe, P.F.; Otoboni Filho, J.A.; Dezan Junior, E. 2001b. Healing process of dog dental pulp after pulpotomy and pulp covering with mineral trioxide aggregate or Portland cement. Braz. Dent. J. 12(2): 109-13.
- International Organization for Standardization. Dentistry - Water - based cements-p.1 : Powder/liquid acid-base cements. ISO 9917-1 (2003). London: British Standards Institution.
- International Organization for Standardization. Specification for dental root canal sealing materials. ISO 6876 (2001). London: British Standard Istitution.

- Islam, I.; Chng, H.K.; Yap, A.U. 2006a. X-ray diffraction analysis of mineral trioxide aggregate and Portland cement. Int. Endod. J. 39(3): 220-5.
- Islam, I.; Chng, H.K.; Yap, A.U. 2006b. Comparison of the physical and mechanical properties of MTA and portland cement. J. Endod. 32(3): 193-7.
- Johnson, B.R. 1999. Considerations in the selection of a root-end filling material. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 87(4): 398-404.
- Jou, Y.T.; Pertl, C. 1997. Is there a best retrograde filling material? Dent. Clin. North. Am. 41(3): 555-61.
- Koh, E.T.; Torabinejad, M.; Pitt Ford, T.R.; Brady, K.; McDonald, F. 1997. Mineral trioxide aggregate stimulates a biological response in human osteoblasts. J. Biomed. Mater. Res. 37(3): 432-9.
- Koh, E.T.; McDonald, F.; Pitt Ford, T.R.; Torabinejad, M. 1998. Cellular response to Mineral Trioxide Aggregate. J. Endod. 24(8): 543-7.
- Lin, L.; Skribner, J.; Shovlin, F.; Langeland, K. 1983. Periapical surgery of mandibular posterior teeth: anatomical and surgical considerations. J. Endod. 9(11): 496-501.
- Main, C.; Mirzayan, N.; Shabahang, S.; Torabinejad, M. 2004. Repair of root perforations using mineral trioxide aggregate: a long-term study. J. Endod. 30(2): 80-3.
- Material safety data sheet. 1998. Mineral Trioxide aggregate. Dentsply Tulsa Dental, Tulsa.
- Menezes, R.; Bramante, C.M.; Letra, A.; Carvalho, V.G.; Garcia, R.B. 2004. Histologic evaluation of pulpotomies in dog using two types of mineral trioxide aggregate and regular and white Portland cements as wound dressings. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod. 98(3): 376-9.

- Mitchell, P.J.; Pitt Ford, T.R.; Torabinejad, M.; McDonald, F. 1999. Osteoblast biocompatibility of mineral trioxide aggregate. Biomaterials, 20(2): 167-73.
- Nakata, T.T.; Bae, K.S.; Baumgartner, J.C. 1998. Perforation repair comparing mineral trioxide aggregate and amalgam using an anaerobic bacterial leakage model. J. Endod. 24(3): 184-6.
- Ribeiro, D.A.; Duarte, M.A.; Matsumoto, M.A.; Marques, M.E.; Salvadori, D.M. 2005. Biocompatibility in vitro tests of mineral trioxide aggregate and regular and white Portland cements. J. Endod. 31(8): 605-7.
- Rud. J.; Andreasen, J.O.; Jensen, J.F. 1972. A multivariate analysis of the influence of various factors upon healing after endodontic surgery. Int. J. Oral Surg. 1(5): 258-71.
- Saidon, J.; He, J.; Zhu, Q.; Safavi, K.; Spangberg, L.S. 2003. Cell and tissue reactions to mineral trioxide aggregate and Portland cement. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 95(4): 483-9.
- Shabahang, S.; Torabinejad, M.; Boyne, P.P.; Abedi, H.; McMillan, P. 1999. A comparative study of root-end induction using osteogenic protein-1, calcium hydroxide, and mineral trioxide aggregate in dogs. J. Endod. 25(1): 1-5.
- Song, J.S.; Mante, F.K.; Romanow, W.J.; Kim, S. 2006. Chemical analysis of powder and set forms of Portland cement, gray ProRoot MTA, white ProRoot MTA, and gray MTA-Angelus. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 102(6): 809-15.
- Stowe, T.J.; Sedgley, C.M.; Stowe, B.; Fenno, J.C. 2004. The effects of chlorhexidine gluconate (0.12%) on the antimicrobial properties of tooth-colored ProRoot mineral trioxide aggregate. J. Endod. 30(6): 429-31.
- Torabinejad, M.; Watson, T.F.; Pitt Ford, T.R. 1993. Sealing ability of a mineral trioxide aggregate when used as a root end filling material. J. Endod. 19(12): 591-5.

- Torabinejad, M.; Higa, R.K.; McKendry, D.J.; Pitt Ford, T.R. 1994. Dye leakage of four root end filling materials: effects of blood contamination. J. Endod. 20(4): 159-63.
- Torabinejad, M.; Hong, C.U.; McDonald, F.; Pitt Ford, T.R. 1995a. Physical and chemical properties of a new root-end filling material. J. Endod. 21(7): 349-53.
- Torabinejad, M.; Hong, C.U.; Pitt Ford, T.R.; Kettering, J.D. 1995b. Cytotoxicity of four root end filling materials. J. Endod. 21(10): 489-92.
- Torabinejad, M.; Rastegar, A.F.; Kettering, J.D.; Pitt Ford, T.R. 1995c. Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate as a root-end filling material. J. Endod. 21(3): 109-12.
- Torabinejad, M.; Hong, C.U.; Pitt Ford, T.R.; Kettering, J.D.; 1995d. Antibacterial effects of some root end filling materials. J. Endod. 21(8): 403-6.
- Torabinejad, M.; Smith, P.W.; Kettering, J.D.; Pitt Ford, T.R. 1995f. Comparative investigation of marginal adaptation of mineral trioxide aggregate and other commonly used root-end filling materials. J. Endod. 21(6): 295-9.
- Torabinejad, M.; Hong, C.U.; Pitt Ford, T.R.; Kaiyawasam, S.P. 1995g. Tissue reaction to implanted super-EBA and mineral trioxide aggregate in the mandible of guinea pigs: a preliminary report. J. Endod. 21(11): 569-71.
- Torabinejad, M.; Pitt Ford, T.R.; McKendry, D.J.; Abedi, H.R.; Miller, D.A.; Kariyawasam, S.P. 1997. Histologic assessment of mineral trioxide aggregate as a root-end filling in monkeys. J. Endod. 23(4): 225-8.
- Wu, M.K.; Kontakiotis, E.G.; Wesselink, P.R. 1998. Long-term seal provided by some root-end filling materials. J. Endod. 24(8): 557-60.
- Wucherpfenning, A.L.; Green, D.B. 1999. Mineral trioxide vs. Portland cement : two compatible filling materials J. Endod. 25(308): Abstract PR40.

Yatsushiro, J.D.; Baumgartner, J.C.; Tinkle, J.S. 1998. Longitudinal study of the microleakage of two root-end filling materials using a fluid conductive system. *J. Endod.* 24(11): 716-9.

Zhu, Q.; Haglund, R.; Safavi, K.E.; Spangberg, L.S. 2000. Adhesion of human osteoblasts on root-end filling materials. *J. Endod.* 26(7): 404-6.



ภาคผนวก

## รายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติ

### 1. การศึกษาความที่บ่งชี้

#### 1.1 ข้อมูลดิบของความที่บ่งชี้ของตัวอย่างการศึกษา

ไวก์โปรรูท เอ็มทีเอ	พอร์ตแลนด์ ซีเมนต์สีขาวยตรา ช้างเผือกผสมกับ บิสมัทออกไซด์	พอร์ตแลนด์ ซีเมนต์สีขาวยตรา กิลเลนผสมกับ บิสมัทออกไซด์	พอร์ตแลนด์ ซีเมนต์สีขาวยตรา ช้างเผือก	พอร์ตแลนด์ ซีเมนต์สีขาวยตรา กิเลน
5.50	5.61	5.55	1.30	1.30
5.50	5.59	5.54	1.09	1.09
5.50	5.57	5.62	1.30	1.30
5.50	5.58	5.60	1.087	1.09
5.50	5.61	5.89	1.30	1.30
5.50	5.60	5.59	1.30	1.30
	5.61	5.59	1.30	1.30
	5.57	5.60	1.30	1.30
	5.90	5.58	1.30	1.30
	5.61	5.57	1.30	1.30

1.2 แสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของเวลาที่บรังสีพอร์ดแลนดซ์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยทั้ง 2 บริษัท

Statistics

step	N	Valid	Missing
WHITE ELEPHANT	10	10	0
adding bismuth oxide			
Mean		5.6258350	
Std. Deviation		.09804867	
Minimum		5.57073	
Maximum		5.90170	
KILAN adding bismuth oxide	10	10	0
Mean		5.6147470	
Std. Deviation		.09876520	
Minimum		5.54236	
Maximum		5.88698	
WHITE ELEPHANT	10	10	0
Mean		1.2594160	
Std. Deviation		.09074472	
Minimum		1.08724	
Maximum		1.30246	
KILAN	10	10	0
Mean		1.2594160	
Std. Deviation		.09074472	
Minimum		1.08724	
Maximum		1.30246	

1.3 ผลการวิเคราะห์ความที่บรังสีระหว่างพอร์ดแลนดซ์ซีเมนต์สีขาวตราช้างเผือกกับไวท์โปรรูทเอ็มทีเอด้วยการทดสอบที

One-Sample Test<sup>a</sup>

	Test Value = 5.504					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
step	-147.916	9	.000	-4.244584	-4.30950	-4.17967

a. type = elephant

1.4 ผลการวิเคราะห์ความที่รังสีระหว่างพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตรากิเลนกับไวท์โปรรูทเอ็มที

One-Sample Test<sup>a</sup>

	Test Value = 5.504					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
step	-147.916	9	.000	-4.244584	-4.30950	-4.17967

a. type = kilan

1.5 ผลการวิเคราะห์ความที่รังสีระหว่างพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยทั้งองบริษัทผสมบิสมัทออกไซด์

Independent Samples Test between White Elephant versus Kilan

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
step	Equal variances assumed	.000	1.000	.000	18	1.000	.00000000	.04058227	-.085260	.08526019
	Equal variances not assumed			.000	18.000	1.000	.00000000	.04058227	-.085260	.08526019

1.6 ผลการวิเคราะห์ความที่รังสีระหว่างพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตราช้างเผือกผสมกับบิสมัทออกไซด์กับไวท์โปรรูทเอ็มทีเอดด้วยการทดสอบที

One-Sample Test

	Test Value = 0.000					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
	3.929	9	.003	.1218	.0517	.1920

1.7 ผลการวิเคราะห์ความที่บ่งชี้ระหว่างพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวครากิเลนผสมกับบิสมัทออกไซด์กับไวท์โปรรูทเอ็มทีเอด้วยการทดสอบที

#### One-Sample Test

Test Value = 5.504						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
step	3.546	9	.006	.1107	.0401	.1814

1.8 ผลการวิเคราะห์ความที่บ่งชี้ระหว่างพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยทั้ง 2 บริษัทผสมกับบิสมัทออกไซด์ด้วยการทดสอบที

#### Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Diff	Std. Error Diff	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
STEP	Equal variances assumed	.001	.975	.252	18	.804	.0111	.04401	-.08137	.10355
	Equal variances not assumed			.252	17.999	.804	.0111	.04401	-.08137	.10355

## 2. การศึกษาเวลาแข่งตัว

### 2.1 ข้อมูลดิบของเวลาแข่งตัวของตัวอย่างการศึกษาทั้ง 3 ตัวอย่าง

ชนิดของตัวอย่าง	ระยะเวลาแข่งตัวเริ่มต้น	ระยะเวลาแข่งตัวเต็มที่
	(นาที)	(นาที)
M 1	148	316
M 2	150	313
M 3	152	320
M 4	150	315
M 5	147	317
M 6	148	314
M 7	149	315
M 8	151	315
M 9	150	320
M 10	149	313
E 1	115	225
E 2	116	222
E 3	110	227
E 4	105	225
E 5	115	230
E 6	105	225
E 7	110	224
E 8	110	226
E 9	115	223
E 10	105	227
K 1	127	260
K 2	135	267

ชนิดของตัวอย่าง	ระยะเวลาแข่งตัวเริ่มต้น	ระยะเวลาแข่งตัวเต็มที่
	(นาที)	(นาที)
K3	150	270
K 4	148	265
K 5	135	268
K 6	158	275
K 7	145	246
K 8	140	275
K 9	144	270
K 10	152	262

M = ไวท์โปรรุธเอ็มทีเอ

E = พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตราช้างเผือกผสมกับบิสม์ทออกไซด์

K = พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตรากิเลนผสมกับบิสม์ทออกไซด์

## 2.2 สถิติเชิงพรรณนาของการศึกษาเวลาแข่งตัว

## 2.2.1 สถิติเชิงพรรณนาของไวท์โปรรุธเอ็มทีเอ

## Descriptives

test		Statistic	Std. Error	
time	initial	Mean	149.4000	
		95% Confidence Interval for Mean	148.3230	
		Lower Bound	150.4770	
		Upper Bound		
		5% Trimmed Mean	149.3889	
		Median	149.5000	
		Variance	2.267	
		Std. Deviation	1.50555	
		Minimum	147.00	
		Maximum	152.00	
		Range	5.00	
		Interquartile Range	2.25	
		Skewness	.117	.687
		Kurtosis	-.365	1.334
final		Mean	315.8000	
		95% Confidence Interval for Mean	313.9903	
		Lower Bound	317.6097	
		Upper Bound		
		5% Trimmed Mean	315.7222	
		Median	315.0000	
		Variance	6.400	
		Std. Deviation	2.52982	
		Minimum	313.00	
		Maximum	320.00	
		Range	7.00	
		Interquartile Range	4.00	
		Skewness	.846	.687
		Kurtosis	-.295	1.334



2.2.2 สถิติเชิงพรรณนาของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สี่ขววดราข้างเผือกผสมกับบิส്മัท  
ออกไซด์

Descriptives

test		Statistic	Std. Error	
time	initial	Mean	110.6000	
		95% Confidence Interval for Mean	1.42361	
		Lower Bound	107.3796	
		Upper Bound	113.8204	
		5% Trimmed Mean	110.6111	
		Median	110.0000	
		Variance	20.267	
		Std. Deviation	4.50185	
		Minimum	105.00	
		Maximum	116.00	
		Range	11.00	
		Interquartile Range	10.00	
		Skewness	-.174	.687
		Kurtosis	-1.722	1.334
final		Mean	225.4000	
		95% Confidence Interval for Mean	.71802	
		Lower Bound	223.7757	
		Upper Bound	227.0243	
		5% Trimmed Mean	225.3333	
		Median	225.0000	
		Variance	5.156	
		Std. Deviation	2.27058	
		Minimum	222.00	
		Maximum	230.00	
		Range	8.00	
		Interquartile Range	3.25	
		Skewness	.589	.687
		Kurtosis	.848	1.334

## 2.2.3 สถิติเชิงพรรณนาของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตราไก่เลนผสมกับบิสม์ทออกไซด์

## Descriptives

test		Statistic	Std. Error		
time	initial	Mean	143.4000	2.93712	
		95% Confidence Interval for Mean	136.7558		
		Lower Bound			
		Upper Bound	150.0442		
		5% Trimmed Mean	143.5000		
		Median	144.5000		
		Variance	86.267		
		Std. Deviation	9.28799		
		Minimum	127.00		
		Maximum	158.00		
		Range	31.00		
		Interquartile Range	15.50		
		Skewness	-.260		.687
		Kurtosis	-.360		1.334
final		Mean	265.8000	2.69072	
		95% Confidence Interval for Mean	259.7132		
		Lower Bound			
		Upper Bound	271.8868		
		5% Trimmed Mean	266.3889		
		Median	267.5000		
		Variance	72.400		
		Std. Deviation	8.50882		
		Minimum	246.00		
		Maximum	275.00		
		Range	29.00		
		Interquartile Range	9.75		
		Skewness	-1.419		.687
		Kurtosis	2.740		1.334

## 2.3 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูล

### 2.3.1 วัต์โปรตุเกสเอ็มทีเอ

#### Tests of Normality

test	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
time initial	.155	10	.200*	.969	10	.886
time final	.224	10	.168	.871	10	.104

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

### 2.3.2 พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตราช้างเผือกผสมกับบิสมัทออกไซด์

#### Tests of Normality

test	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
time initial	.236	10	.122	.837	10	.061
time final	.170	10	.200*	.959	10	.777

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

### 2.3.3 พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตรากิเลนผสมกับบิสมัทออกไซด์

#### Tests of Normality

test	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
time initial	.126	10	.200*	.982	10	.976
time final	.163	10	.200*	.880	10	.129

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

## 2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

### 2.4.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของเวลาเริ่มแข่งตัว

#### Test of Homogeneity of Variances

time

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
8.790	2	27	.001

#### ANOVA

time

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	8724.267	2	4362.133	120.279	.000
Within Groups	979.200	27	36.267		
Total	9703.467	29			

#### Robust Tests of Equality of Means

time

	Statistic(a)	df1	df2	Sig.
Brown-Forsythe	120.279	2	13.558	.000

a Asymptotically F distributed.

#### Multiple Comparisons

Dependent Variable: time

Tamhane

(I) material	(J) material	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
MTA	Elephant	38.80000*	1.50111	.000	34.5803	43.0197
	Kilan	6.00000	2.97546	.203	-2.6029	14.6029
Elephant	MTA	-38.80000*	1.50111	.000	-43.0197	-34.5803
	Kilan	-32.80000*	3.26394	.000	-41.7328	-23.8672
Kilan	MTA	-6.00000	2.97546	.203	-14.6029	2.6029
	Elephant	32.80000*	3.26394	.000	23.8672	41.7328

\*. The mean difference is significant at the .05 level.

## 2.4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของเวลาแข่งตัวเต็มที

### Test of Homogeneity of Variances

time

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
4.961	2	27	.015

### ANOVA

time

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	41014.400	2	20507.200	732.788	.000
Within Groups	755.600	27	27.985		
Total	41770.000	29			

### Robust Tests of Equality of Means

time

	Statistic <sup>a</sup>	df1	df2	Sig.
Brown-Forsythe	732.788	2	11.948	.000

a. Asymptotically F distributed.

### Multiple Comparisons

Dependent Variable: time

Tamhane

(I) material	(J) material	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
MTA	Elephant	90.40000*	1.07497	.000	87.5683	93.2317
	Kilan	50.00000*	2.80713	.000	42.0555	57.9445
Elephant	MTA	-90.40000*	1.07497	.000	-93.2317	-87.5683
	Kilan	-40.40000*	2.78488	.000	-48.3240	-32.4760
Kilan	MTA	-50.00000*	2.80713	.000	-57.9445	-42.0555
	Elephant	40.40000*	2.78488	.000	32.4760	48.3240

\*. The mean difference is significant at the .05 level.

### 3. การศึกษาความทนแรงอัด

#### 3.1 ข้อมูลดิบของค่าความทนแรงอัดของตัวอย่างการศึกษาทั้ง 3 ตัวอย่าง

ตัวอย่างการศึกษา	ค่าความทนแรงอัดที่ 1 วัน (MPa)	ค่าความทนแรงอัดที่ 21 วัน (MPa)
M1	35.66	448.09
M2	35.94	451.66
M3	35.6	449.87
M4	35.72	450.8
M5	35.9	450.38
M6	35.98	449.3
M7	35.63	448
M8	35.69	449.23
M9	35.96	450.17
M10	35.92	449.36
E 1	36.78	103.5
E 2	35.89	103.41
E 3	37.75	103.52
E 4	37.74	103.68
E 5	37.55	103.55
E 6	36.96	103.45
E 7	36.89	103.43
E 8	37.47	103.39
E 9	35.92	103.54
E 10	37.32	103.5
K 1	30.57	85.47
K 2	33.02	85.79
K 3	35.35	85.61
K 4	31.8	85.51
K 5	33.94	86.59

ตัวอย่างการศึกษา	ค่าความทนแรงอัดที่ 1 วัน (MPa)	ค่าความทนแรงอัดที่ 21 วัน (MPa)
K 6	30.3	85.58
K 7	33.04	86.12
K 8	30.7	86.23
K 9	32.15	85.43
K 10	32.05	85.72

M = ไวท์โปรรูทเอ็มทีเอ

E = พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตราช้างเผือกผสมกับบิสมัทออกไซด์

K = พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตรากิเลนผสมกับบิสมัทออกไซด์

## 3.2 สถิติเชิงพรรณนาของการศึกษาความทนแรงอัด

## 3.2.1 ไวท์โปรรุธเอ็มทีเอ

## Descriptives

Day				Statistic	Std. Error
compress	day 1	Mean		35.8000	.04819
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	35.6910	
			Upper Bound	35.9090	
		5% Trimmed Mean		35.8011	
		Median		35.8100	
		Variance		.023	
		Std. Deviation		.15239	
		Minimum		35.60	
		Maximum		35.98	
		Range		.38	
		Interquartile Range		.29	
		Skewness		-.082	.687
		Kurtosis		-2.152	1.334
			day 21	Mean	
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound			448.8690	
	Upper Bound			450.5030	
5% Trimmed Mean				449.6700	
Median				449.6150	
Variance				1.304	
Std. Deviation				1.14214	
Minimum				448.00	
Maximum				451.66	
Range				3.66	
Interquartile Range				1.54	
Skewness				.045	.687
Kurtosis				-.279	1.334



## 3.2.2 พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตราช้างเผือกผสมกับบิสมัทออกไซด์

## Descriptives

Day		Statistic	Std. Error		
compress	day 1	Mean	37.0270	.21575	
		95% Confidence Interval for Mean	36.5389		
		Lower Bound			
		Upper Bound	37.5151		
		5% Trimmed Mean	37.0500		
		Median	37.1400		
		Variance	.465		
		Std. Deviation	.68225		
		Minimum	35.89		
		Maximum	37.75		
		Range	1.86		
		Interquartile Range	1.03		
		Skewness	-.809		.687
		Kurtosis	-.482		1.334
	day 21	Mean	103.4970	.02675	
		95% Confidence Interval for Mean	103.4365		
		Lower Bound			
		Upper Bound	103.5575		
		5% Trimmed Mean	103.4928		
		Median	103.5000		
		Variance	.007		
		Std. Deviation	.08460		
		Minimum	103.39		
		Maximum	103.68		
		Range	.29		
		Interquartile Range	.12		
		Skewness	.936		.687
		Kurtosis	1.399		1.334

## 3.2.3 พอร์ตเลนส์ซีเมนต์สีขาวครากิเลนผสมกับบิสมัทออกไซด์

## Descriptives

Day				Statistic	Std. Error		
compress	day 1	Mean		32.2920	.50492		
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	31.1498			
			Upper Bound	33.4342			
		5% Trimmed Mean		32.2328			
		Median		32.1000			
		Variance		2.549			
		Std. Deviation		1.59671			
		Minimum		30.30			
		Maximum		35.35			
		Range		5.05			
		Interquartile Range		2.60			
		Skewness		.570	.687		
		Kurtosis		-.094	1.334		
			day 21	Mean		85.8050	.12166
				95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	85.5298	
			Upper Bound	86.0802			
		5% Trimmed Mean		85.7822			
		Median		85.6650			
		Variance		.148			
		Std. Deviation		.38471			
		Minimum		85.43			
		Maximum		86.59			
		Range		1.16			
		Interquartile Range		.65			
		Skewness		1.113	.687		
		Kurtosis		.306	1.334		

### 3.3 การวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูล

#### 3.3.1 ไวท์โปรรุธเอ็มทีเอ

Tests of Normality

Day	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
compress day 1	.244	10	.093	.852	10	.062
compress day 21	.145	10	.200*	.965	10	.836

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

#### 3.3.2 พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตราช้างเผือกผสมกับบิสมัทออกไซด์

Tests of Normality

Day	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
compress day 1	.166	10	.200*	.877	10	.120
compress day 21	.165	10	.200*	.929	10	.437

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

#### 3.3.3 พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยตรากิเลนผสมกับบิสมัทออกไซด์

Tests of Normality

Day	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
compress day 1	.141	10	.200*	.947	10	.632
compress day 21	.216	10	.200*	.870	10	.100

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

3.4 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติความแปรปรวนแบบสองทาง เพื่อวิเคราะห์ผลของชนิดของวัสดุและเวลาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

**Between-Subjects Factors**

		Value Label	N
material	1	MTA	20
	2	Elephant	20
	3	Kilan	20
Day	1	day 1	30
	21	day 21	30

**Tests of Between-Subjects Effects**

Dependent Variable: compress

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1317044.997 <sup>a</sup>	5	263408.999	351381.4	.000
Intercept	922825.379	1	922825.379	1231027	.000
material	424127.382	2	212063.691	282888.0	.000
Day	475026.849	1	475026.849	633674.7	.000
material * Day	417890.767	2	208945.383	278728.3	.000
Error	40.480	54	.750		
Total	2239910.857	60			
Corrected Total	1317085.478	59			

a. R Squared = 1.000 (Adjusted R Squared = 1.000)

จากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลการศึกษาได้แก่ ชนิดของวัสดุ ระยะเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของวัสดุและระยะเวลา ดังนั้นจึงเพิ่มความแปรความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของวัสดุและระยะเวลาแล้ววิเคราะห์ด้วยสถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว

## 3.5 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติความแปรปรวนแบบทางเดียวของตัวอย่างการศึกษา

**Test of Homogeneity of Variances**

compress

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
8.595	5	54	.000

**ANOVA**

compress

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1317045	5	263408.999	351381.4	.000
Within Groups	40.480	54	.750		
Total	1317085	59			

**Robust Tests of Equality of Means**

compress

	Statistic <sup>a</sup>	df1	df2	Sig.
Brown-Forsythe	351381.4	5	21.571	.000

a. Asymptotically F distributed.

## Multiple Comparisons

Dependent Variable: compress

Tamhane

(I) Group	(J) Group	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-413.88600*	.36438	.000	-415.3051	-412.4669
	3	-1.22700*	.22106	.004	-2.0724	-.3816
	4	-67.69700*	.05512	.000	-67.8907	-67.5033
	5	3.50800*	.50722	.001	1.5220	5.4940
	6	-50.00500*	.13085	.000	-50.4831	-49.5269
2	1	413.88600*	.36438	.000	412.4669	415.3051
	3	412.65900*	.42071	.000	411.1928	414.1252
	4	346.18900*	.36217	.000	344.7677	347.6103
	5	417.39400*	.62080	.000	415.2694	419.5186
	6	363.88100*	.38112	.000	362.4658	365.2962
3	1	1.22700*	.22106	.004	.3816	2.0724
	2	-412.65900*	.42071	.000	-414.1252	-411.1928
	4	-66.47000*	.21740	.000	-67.3179	-65.6221
	5	4.73500*	.54909	.000	2.7455	6.7245
	6	-48.77800*	.24768	.000	-49.6469	-47.9091
4	1	67.69700*	.05512	.000	67.5033	67.8907
	2	-346.18900*	.36217	.000	-347.6103	-344.7677
	3	66.47000*	.21740	.000	65.6221	67.3179
	5	71.20500*	.50563	.000	69.2172	73.1928
	6	17.69200*	.12456	.000	17.2152	18.1688
5	1	-3.50800*	.50722	.001	-5.4940	-1.5220
	2	-417.39400*	.62080	.000	-419.5186	-415.2694
	3	-4.73500*	.54909	.000	-6.7245	-2.7455
	4	-71.20500*	.50563	.000	-73.1928	-69.2172
	6	-53.51300*	.51937	.000	-55.4909	-51.5351
6	1	50.00500*	.13085	.000	49.5269	50.4831
	2	-363.88100*	.38112	.000	-365.2962	-362.4658
	3	48.77800*	.24768	.000	47.9091	49.6469
	4	-17.69200*	.12456	.000	-18.1688	-17.2152
	5	53.51300*	.51937	.000	51.5351	55.4909

\*. The mean difference is significant at the .05 level.

## 4. การศึกษาสภาพละลายได้

## 4.1 ข้อมูลดิบของสภาพละลายได้ของตัวอย่างการศึกษา

ตัวอย่าง การศึกษา	ความสามารถในการละลาย (เปอร์เซ็นต์)		
	เมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน	เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน	เมื่อเวลาผ่านไป 21 วัน
M1	0.94742	0.16075	0.21254
M2	0.76492	0.80296	0.09966
M3	0.56109	0.32151	0.12096
M4	0.87878	0.32071	0.36528
M5	0.80134	0.34080	0.12098
M6	0.87798	0.23550	0.28198
M7	0.87798	0.54174	0.23436
M8	0.87798	0.45092	0.12111
M9	0.60715	0.33517	0.24839
M10	0.74829	0.44127	0.29144
E 1	0.70429	0.33539	0.25279
E 2	0.76405	0.11320	0.20496
E 3	0.55930	0.56084	0.17162
E 4	0.87877	0.32151	0.01209
E 5	0.80069	0.42085	0.32261
E 6	0.71864	0.39562	0.11279
E 7	0.94968	0.21556	0.13381
E 8	0.87798	0.29016	0.16122
E 9	0.60550	0.36792	0.07965
E 10	0.74732	0.33152	0.11436
K 1	0.61028	0.18918	0.25218
K 2	0.85089	0.00241	0.04018

ตัวอย่าง การศึกษา	ความสามารถในการละลาย (เปอร์เซ็นต์)		
	เมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน	เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน	เมื่อเวลาผ่านไป 21 วัน
K 3	0.94173	0.09652	0.17068
K 4	0.95765	0.24133	0.01210
K 5	0.79832	0.42085	0.62103
K 6	0.71943	0.39562	0.11279
K 7	0.87080	0.29576	0.32727
K 8	0.79831	0.28993	0.12001
K 9	0.60550	0.36792	0.12953
K 10	0.73138	0.26726	0.19475

M = ไวท์โปรรูทเอ็มทีเอ

E = พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยตราช้างผสมบิส്മัทออกไซด์

K = พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยตรากิเลนผสมบิส്മัท  
ออกไซด์



## 4.2 สถิติเชิงพรรณนาสภาพละลายได้ของตัวอย่างการศึกษา

## 4.2.1 ไวท์โปรรุธเอ็มทีเอ

## Descriptives

time			Statistic	Std. Error
solute	afteroneday	Mean	.7942929	.04000428
		95% Confidence Interval for Mean	.7037969	
		Lower Bound		
		Upper Bound	.8847889	
		5% Trimmed Mean	.7987416	
		Median	.8396544	
		Variance	.016	
		Std. Deviation	.12650465	
		Minimum	.56109	
		Maximum	.94742	
		Range	.38633	
		Interquartile Range	.16517	
		Skewness	-.920	.687
		Kurtosis	-.132	1.334
	aftersevenday	Mean	.3951348	.05686051
		95% Confidence Interval for Mean	.2665074	
		Lower Bound		
		Upper Bound	.5237622	
		5% Trimmed Mean	.3854988	
		Median	.3379886	
		Variance	.032	
		Std. Deviation	.17980873	
		Minimum	.16075	
		Maximum	.80296	
		Range	.64221	
		Interquartile Range	.17422	
		Skewness	1.269	.687
		Kurtosis	2.319	1.334
	aftertwentyoneday	Mean	.2096720	.02866084
		95% Confidence Interval for Mean	.1448367	
		Lower Bound		
		Upper Bound	.2745073	
		5% Trimmed Mean	.2071385	
		Median	.2234494	
		Variance	.008	
		Std. Deviation	.09063352	
		Minimum	.09966	
		Maximum	.36528	
		Range	.26562	
		Interquartile Range	.16338	
		Skewness	.251	.687
		Kurtosis	-1.128	1.334

## 4.2.2 พอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตราช้างเผือกผสมกับบิสมัทออกไซด์

## Descriptives

time				Statistic	Std. Error
solute	afteroneday	Mean		.7606229	.03870103
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	.6730751	
			Upper Bound	.8481707	
		5% Trimmed Mean		.7613044	
		Median		.7556836	
		Variance		.015	
		Std. Deviation		.12238340	
		Minimum		.55930	
		Maximum		.94968	
		Range		.39038	
		Interquartile Range		.19859	
		Skewness		-.156	.687
		Kurtosis		-.545	1.334
			aftersevenday	Mean	
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound			.2496816	
	Upper Bound			.4208343	
5% Trimmed Mean				.3350619	
Median				.3334533	
Variance				.014	
Std. Deviation				.11962752	
Minimum				.11320	
Maximum				.56084	
Range				.44764	
Interquartile Range				.13042	
Skewness				-.032	.687
Kurtosis				1.307	1.334
	aftertwentyoneday			Mean	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	.0933123	
			Upper Bound	.2198711	
		5% Trimmed Mean		.1553958	
		Median		.1475166	
		Variance		.008	
		Std. Deviation		.08845850	
		Minimum		.01210	
		Maximum		.32261	
		Range		.31052	
		Interquartile Range		.11241	
		Skewness		.389	.687
		Kurtosis		.398	1.334

## 4.2.3 พอร์ตเลนคี่ซีเมนคี่สีขาวครากิเลนผสมกับบิสม์ทออกไซด์

## Descriptives

time			Statistic	Std. Error
solute	afteroneday	Mean	.7884295	.03890644
		95% Confidence Interval for Mean	.7004170	
		Lower Bound		
		Upper Bound	.8764420	
		5% Trimmed Mean	.7891908	
		Median	.7983173	
		Variance	.015	
		Std. Deviation	.12303298	
		Minimum	.60550	
		Maximum	.95765	
		Range	.35215	
		Interquartile Range	.19639	
		Skewness	-.226	.687
		Kurtosis	-.916	1.334
	aftersevenday	Mean	.2566772	.04169636
		95% Confidence Interval for Mean	.1623535	
		Lower Bound		
		Upper Bound	.3510010	
		5% Trimmed Mean	.2616827	
		Median	.2785945	
		Variance	.017	
		Std. Deviation	.13185548	
		Minimum	.00241	
		Maximum	.42085	
		Range	.41844	
		Interquartile Range	.20883	
		Skewness	-.744	.687
		Kurtosis	.076	1.334
	aftertwentyoneday	Mean	.1980517	.05546360
		95% Confidence Interval for Mean	.0725843	
		Lower Bound		
		Upper Bound	.3235190	
		5% Trimmed Mean	.1848836	
		Median	.1501022	
		Variance	.031	
		Std. Deviation	.17539129	
		Minimum	.01210	
		Maximum	.62103	
		Range	.60894	
		Interquartile Range	.17631	
		Skewness	1.704	.687
		Kurtosis	3.555	1.334

## 4.3 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูล

### 4.3 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูล

#### 4.3.1 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของไวท์โปรทูธเอ็มทีเอ

Tests of Normality

time	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
solute afteroneday	.246	10	.088	.879	10	.126
aftersevenday	.219	10	.192	.901	10	.225
aftertwentyoneday	.236	10	.122	.911	10	.287

a. Lilliefors Significance Correction

#### 4.3.2 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวยี่ห้อช่างเผือกผสมกับ บิสมัทออกไซด์

Tests of Normality

time	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
solute afteroneday	.131	10	.200*	.971	10	.903
aftersevenday	.154	10	.200*	.966	10	.856
aftertwentyoneday	.133	10	.200*	.982	10	.976

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

#### 4.3.3 ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวยี่ห้อช่างเผือกผสมกับ บิสมัทออกไซด์

Tests of Normality

time	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
solute afteroneday	.132	10	.200*	.942	10	.573
aftersevenday	.154	10	.200*	.944	10	.600
aftertwentyoneday	.208	10	.200*	.848	10	.055

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

4.4 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติความแปรปรวนแบบสองทาง เพื่อวิเคราะห์ผลของชนิดของวัสดุและเวลาที่มีผลต่อสภาพละลายได้

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: SOLUTE

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	5.878 <sup>a</sup>	8	.735	42.130	.000
Intercept	16.854	1	16.854	966.497	.000
TYPE	.051	2	.026	1.462	.238
TIME	5.759	2	2.880	165.124	.000
TYPE * TIME	.067	4	.017	.967	.430
Error	1.413	81	.017		
Total	24.144	90			
Corrected Total	7.290	89			

a. R Squared = .806 (Adjusted R Squared = .787)

จากผลการวิเคราะห์พบว่าชนิดของวัสดุและความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและชนิดของวัสดุไม่มีผลต่อสภาพละลายได้ แต่ระยะเวลามีผลต่อสภาพละลายได้ ดังนั้นจึงเลือกวิเคราะห์ปัจจัยระยะเวลาด้วยสถิติความแปรปรวนแบบทางเดียว

4.5 ผลการวิเคราะห์สภาพละลายได้ เมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน 7 วันและ 21 วันของไวท์โปรรูท  
เอ้มที่เอ็ดด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

#### Test of Homogeneity of Variances

solute			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.176	2	27	.324

#### ANOVA

solute					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.785	2	.893	47.349	.000
Within Groups	.509	27	.019		
Total	2.294	29			

#### Multiple Comparisons

Dependent Variable: solute

Bonferroni

(I) time	(J) time	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
afteroneday	aftersevenday	.39915813*	.06139981	.000	.2424377	.5558786
	aftertwentyoneday	.58462090*	.06139981	.000	.4279004	.7413414
aftersevenday	afteroneday	-.39915813*	.06139981	.000	-.5558786	-.2424377
	aftertwentyoneday	.18546277*	.06139981	.016	.0287423	.3421832
aftertwentyoneday	afteroneday	-.58462090*	.06139981	.000	-.7413414	-.4279004
	aftersevenday	-.18546277*	.06139981	.016	-.3421832	-.0287423

\*. The mean difference is significant at the .05 level.

4.6 ผลการวิเคราะห์สภาพละลายได้ เมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน 7 วัน และ 21 วันของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวตราช้างเผือกผสมกับบิส്മัทออกไซด์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

#### Test of Homogeneity of Variances

solute

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.374	2	27	.691

#### ANOVA

solute

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.926	2	.963	77.831	.000
Within Groups	.334	27	.012		
Total	2.260	29			

#### Multiple Comparisons

Dependent Variable: solute

Bonferroni

(I) time	(J) time	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
afteroneday	aftersevenday	.42536496*	.04974156	.000	.2984017	.5523282
	aftertwentyoneday	.60403122*	.04974156	.000	.4770679	.7309945
aftersevenday	afteroneday	-.42536496*	.04974156	.000	-.5523282	-.2984017
	aftertwentyoneday	.17866627*	.04974156	.004	.0517030	.3056296
aftertwentyoneday	afteroneday	-.60403122*	.04974156	.000	-.7309945	-.4770679
	aftersevenday	-.17866627*	.04974156	.004	-.3056296	-.0517030

\*. The mean difference is significant at the .05 level.

4.7 ผลการวิเคราะห์สภาพละลายได้ เมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน 7 วัน และ 21 วันของพอร์ตแลนด์ ซีเมนต์สีขาวตรากิเลนผสมกับบิสมัทออกไซด์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

#### Test of Homogeneity of Variances

solute

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.206	2	27	.815

#### ANOVA

solute

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2.116	2	1.058	50.150	.000
Within Groups	.570	27	.021		
Total	2.685	29			

#### Multiple Comparisons

Dependent Variable: solute  
Bonferroni

(I) time	(J) time	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
afteroneday	aftersevenday	.53175225*	.06495387	.000	.3659602	.6975443
	aftertwentyoneday	.59037784*	.06495387	.000	.4245858	.7561699
aftersevenday	afteroneday	-.53175225*	.06495387	.000	-.6975443	-.3659602
	aftertwentyoneday	.05862559	.06495387	1.000	-.1071665	.2244177
aftertwentyoneday	afteroneday	-.59037784*	.06495387	.000	-.7561699	-.4245858
	aftersevenday	-.05862559	.06495387	1.000	-.2244177	.1071665

\*. The mean difference is significant at the .05 level.



## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวศิริขวัญ ศิริชัยวงศ์สกุล เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2519 ณ. จังหวัดหนองคาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2544 แล้วเข้ารับราชการที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสุจริตินทร จังหวัดพิษณุโลก ในตำแหน่งทันตแพทย์ระดับ 4 เป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2546 ได้ย้ายไปรับราชการที่โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ในตำแหน่งทันตแพทย์ระดับ 5 เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2547 ได้ลาศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเอ็นโดคอนด์ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้ย้ายไปรับราชการที่โรงพยาบาลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อกลับภูมิลำเนา

ปัจจุบันเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเอ็นโดคอนด์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย