

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

4.1 สมบัติของวัตุดิบ

4.1.1 น้ำทะเล

เนื่องจากเกลือในน้ำทะเลมีผลต่อความแข็งแรงของผิวประติมากรรมทราย และมีผลต่อการเตรียมน้ำกาวจึงเลือกใช้น้ำทะเลจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งผลการทดสอบหาปริมาณเกลือที่มีอยู่ในน้ำทะเลได้ค่าเฉลี่ย 25.91%


4.1.2 ทราย

1) การกระจายตัวของขนาดของทราย

จากผลการทดลองตามตารางที่ 4.1 นำมาเขียนกราฟได้ดังรูปที่ 4.1 พบว่าการกระจายของขนาดทรายในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันจึงได้ความชันของการกระจายตัวของขนาดทรายมีค่าต่ำกว่าความชันของเส้นกราฟมาตรฐานของทราย (curve 1) พบว่าการที่ทรายมีขนาดต่างกัน 4 ขนาดของตะแกรงร่อนขึ้นไปถือว่าทรายมีการคละขนาดกันดี^[34] ผลจากการที่อนุภาคทรายที่เล็กกว่าไปแทรกอยู่ในช่องว่างของอนุภาคทรายที่มีขนาดใหญ่กว่าทำให้ความหนาแน่นของเนื้อทรายเพิ่มขึ้น^[35] ทำให้โครงสร้างของกองทรายมีความแข็งแรงดี และจะเห็นว่าทรายชนิดนี้จัดอยู่ในประเภททรายละเอียด ซึ่งขนาดทรายที่เล็กทำให้มีพื้นผิวที่มากจึงเกิดแรงยึดระหว่างเม็ดทรายมากขึ้น

ตารางที่ 4.1 เปอร์เซนต์ของทรายที่ค้างอยู่บนตะแกรงทดสอบขนาดต่าง ๆ


เลขตะแกรงชนิด	น้ำหนักทรายที่ค้างบนตะแกรง (%)	ขนาดช่องของตะแกรง (mm)
US	(%)	(mm)
20	0.22	840
30	0.28	590
40	4.39	420
50	27.22	297
70	23.58	250
100	22.66	210
140	20.67	149
200	0.68	105
270	0.24	74
ถัด	0.06	<74



รูปที่ 4.1 แผนผังการกระจายขนาดของทราย

2) รูปร่างของทราย

จากรูปที่ 4.2 จะเห็นว่าลักษณะของทรายส่วนใหญ่มีขอบที่เป็นเหลี่ยมมุม ยังมีเหลี่ยมมุมมากยังมีพื้นที่ผิวมากให้แรงยึดตามจำนวนของพื้นที่ผิว และมีแรงเสียดทานระหว่างทรายมากจึงให้ความแข็งแรงแก่โครงสร้างมากกว่าทรายที่มีลักษณะกลม



รูปที่ 4.2 รูปของอนุภาคทรายตัวอย่างเทียบกับรูปอนุภาคทรายมาตรฐาน

3) องค์ประกอบของทราย

ผลการทดลองจากตารางที่ 4.2 พบว่าค่าที่ได้จาก value index เอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคชัน แสดงองค์ประกอบหลักของทรายจัดอยู่ในประเภทอัลฟาควอทซ์ ที่มีซิลิกอนไดออกไซด์อยู่ในรูปผลึกแบบเฮกซะโกนอลของโครงสร้างแบบเทคโทซิลิเกต ซึ่งพลังงานผิวของซิลิกาเหนียวทำให้เกิดแรงคาปิลารีได้ดีเมื่อสัมผัสน้ำ

4) ค่าความถ่วงจำเพาะของทราย

ทรายตัวอย่างมีค่าความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 ซึ่งเมื่อใส่น้ำเข้าไปในทรายจนชุ่ม ทรายจะเรียงตัวตกตะกอนเป็นระเบียบในระดับหนึ่งก่อนที่แรงคาปิลารีจะดึงทรายให้แน่นไปอีกเมื่อน้ำซึมลงพื้น

5) การอัดตัวของทราย

ตารางที่ 4.2 ค่าการอัดตัวของเนื้อทรายแห้งที่แน่นและเนื้อทรายแห้งที่หลวม

ปริมาตรทราย (ml)	น้ำหนักทรายที่อัดกันแน่น (g)	น้ำหนักทรายที่อัดกันหลวม (g)
100	167.25	153.45
100	164.68	148.12
100	168.40	151.50
100	168.23	149.51
ค่าเฉลี่ย	167.14	150.65
ค่าการอัดตัว	1.67 g/ml	1.51 g/ml

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยของค่าการอัดตัวของเนื้อทรายในชั้นงานที่ขึ้นรูปด้วยกาบ

ชนิดของกลุ่มชั้นงานตัวอย่าง	ค่าเฉลี่ยของค่าการอัดตัว (g/ml)
โซเดียมคาร์บอเนตซีเมนต์เซลลูโลส	1.59
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์	1.51
กัมอะรามิก	1.58
เจลาติน	1.56
พอลิไวนิลอะซิเตดมาตรฐาน (กาบงานไม้)	1.58
พอลิไวนิลอะซิเตด (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)	1.58
พอลิอะคริลิกเอสเตอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน)	1.59
อัลจีเนท	1.60
โครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ)	1.57
อะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ)	1.60
ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาบ)	1.59
ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)	1.56
ค่าเฉลี่ย	1.58
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.02

การอัดตัวของทรายที่แน่นกว่าจะให้ความแข็งแรงแก่โครงสร้างกองทรายมากกว่า จึงควบคุมการอัดตัวของชั้นงานให้เท่ากันทุกชั้น และมีค่าการอัดตัวเฉลี่ย 1.58 กรัม/มิลลิเมตรตาม ตารางที่ 4.3 มีค่าอยู่ระหว่างค่าการอัดตัวของทรายที่แน่นและค่าการอัดตัวของเนื้อทรายที่หลวม คือ 1.67 กรัม/มิลลิเมตร และ 1.51 กรัม/มิลลิเมตร เนื่องจากค่าทั้งสองดังกล่าวซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 4.3 ไม่สามารถทำให้กองทรายขึ้นรูปเป็นชั้นงานได้โดยลำพัง แสดงว่าค่าการอัดตัวของชั้นงานไม่ได้ให้ความแข็งแรงแก่ชั้นงานเช่นเดียวกัน ความแข็งแรงที่ได้จากชั้นงานจึงเกิดมาจากกาวเท่านั้น

4.1.3 กาว

1) ปริมาณเนื้อกาว

เนื่องจากการขึ้นรูปชั้นงานต้องมีการควบคุมปริมาณน้ำกาวที่ 4 มิลลิเมตร จึงต้องเพิ่มเนื้อกาวในชั้นงานด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของน้ำกาวที่ใช้ กาวที่จัดเตรียมมีปริมาณเนื้อกาวที่ผสมอยู่ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 เปอร์เซนต์ของปริมาณเนื้อกาวที่มีอยู่ในกาวที่จัดเตรียม

กาวที่จัดเตรียม	ปริมาณเนื้อกาว (%)
ไซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	100.00
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์	100.00
กัมอะราบิก	100.00
เจลาติน	100.00
พอลิไวนิลอะซิเตดมาตรฐาน (กาวงานไม้)	42.99
พอลิไวนิลอะซิเตด (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)	37.53
พอลิอะคริลิกเอสเทอร์ โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน)	50.02
อัลจีเนท	100.00
ครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ)	30.06
อะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ)	91.38
ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว)	58.11
ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)	45.41

2) ความเข้มข้นของเนื้อกาวที่สามารถฉีดพ่นละอองกาวให้กระจายตัวได้ดี

ความเข้มข้นสูงสุดของเนื้อกาวชนิดต่างๆที่สามารถฉีดพ่นละอองกาวให้กระจายตัวได้ดีและค่าความหนืดที่วัดได้ โดยระบบอกฉีดน้ำฉีดพ่น 1 ครั้งได้ปริมาณน้ำกาว 0.8 มิลลิลิตร ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ 12 ตารางเซนติเมตรเมื่อปากกระบอกฉีดอยู่ห่างพื้นผิวเป็นระยะทาง 1 ฟุต ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ความเข้มข้นสูงสุดของเนื้อกาวที่สามารถฉีดพ่นละอองกาวให้กระจายตัวได้ดี

กาวที่จัดเตรียม	ความเข้มข้นสูงสุด (% wt.)	ความหนืด (poise)
ไซเตียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	1.74	280
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์	4.00	290
กัมอะราบิก	20.00	250
เจลาติน	18.18	270
พอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้)	22.93	360
พอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)	22.08	640
พอลิอะคริลิกเอสเทอร์ โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน)	45.45	350
อัลจีเนท	2.00	270
โครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ)	1.80	180
อะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ)	5.48	180
ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว)	32.22	240
ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)	25.23	210

การใส่กาวลงในกองทรายทำได้ด้วยการฉีดพ่น การที่ไซเตียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ อัลจีเนท โครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) และอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) มีค่าความเข้มข้นสูงสุดของเนื้อกาวที่สามารถฉีดพ่นละอองกาวให้กระจายตัวได้ดีต่ำ ทำให้ต้องผสมใช้กับน้ำทะเลในปริมาณที่มาก การฉีดพ่นติดต่อกันหลายครั้งโดยไม่รอให้น้ำกาวซึมหรือระเหยไปบางส่วน ปริมาณน้ำกาวที่มากเกินไปมีโอกาสจะส่งผลในการทำลายปรากฏการณ์คาปิลารีบริเวณผิวกองทรายโดยการไปเพิ่มขึ้นของเหลวจนแรงตึงผิวของน้ำกาวไม่สามารถยึดทรายไว้ด้วยกันได้

4.2 ค่าความต้านทานแรงกด



4.2.1 ค่าความต้านทานแรงกดของพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้)

จากตารางที่ 4.6 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.3 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 1.2561X - 0.1460$ โดยมีค่า $R^2 = 0.8844$ ซึ่งแสดงว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้)

เนื้อกาวในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.1105	0.0299
0.5	0.2901	0.0398
0.6	0.5068	0.1236
0.7	0.7175	0.1003
0.8	0.9140	0.1305
0.9	1.1071	0.0651

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะเลือกใช้เส้นความสัมพันธ์ของพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) เป็นมาตรฐานความแข็งแรงต่ำสุดที่ยอมรับได้ รวมถึงเป็นมาตรฐานในการพิจารณาชนิดของกาวที่ให้ความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเพิ่มเนื้อกาวโดยพิจารณาจากความชื้นของเส้นความสัมพันธ



รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลอะซิเตดมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.2 ค่าความต้านทานแรงกดของไซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

จากตารางที่ 4.7 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของไซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของไซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 3.0909X + 0.1785$ โดยมีค่า $R^2 = 0.9225$ ซึ่งแสดงว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของไซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในทรายโดยน้ำหนัก


ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของไซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส

เนื้อทรายในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.5393	0.1330
0.2	0.6932	0.1752
0.3	1.1575	0.0976

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของไซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสกับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.5 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของไซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (เส้นที่บ) มีค่ามากกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) และในการศึกษาว่ากาวชนิดนี้จะให้ความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อปริมาณมากขึ้นหรือไม่นั้น โดยพิจารณาจากความชันของเส้นความสัมพันธ์ พบว่าความชันของเส้นความสัมพันธ์ของไซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีค่ามากกว่าของเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าไซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีความแข็งแรงมากกว่าระดับความแข็งแรงที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพมากกว่ากาวมาตรฐานในการให้ความแข็งแรงเมื่อเพิ่มเนื้อกาวเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของไซเตียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในทรายโดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.5 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของไซเตียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสกับพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.3 ค่าความต้านทานแรงกดของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์

จากตารางที่ 4.8 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 2.894X - 0.2328$ โดยมีค่า $R^2 = 0.9739$ ซึ่งแสดงว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในทรายโดยน้ำหนัก


ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์

เนื้อกรวดในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.0840	0.0724
0.5	1.0774	0.5394
0.6	1.6130	0.2774

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.7 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (เส้นทึบ) มีค่ามากกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) และความชันของเส้นความสัมพันธ์ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์มีค่ามากกว่าของเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าพอลิไวนิลแอลกอฮอล์มีความแข็งแรงมากกว่าระดับความแข็งแรงที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรฐานในการให้ความแข็งแรงเมื่อเพิ่มเนื้อกรวดเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในทรายโดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.7 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.4 ค่าความต้านทานแรงกดของกัมอะราบิก

จากตารางที่ 4.9 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของกัมอะราบิกในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.8 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของกัมอะราบิกในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 2.7227X - 0.5864$ โดยมีค่า $R^2 = 0.8416$ ซึ่งแสดงว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของกัมอะราบิกในทรายโดยน้ำหนัก


ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของกัมอะราบิก

เนื้อขาวในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.0135	0.0053
0.4	0.0113	0.0062
0.5	0.6239	0.2677
0.6	1.0932	0.1567
0.7	1.3530	0.2736
0.8	1.8271	0.1967

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของกัมอะราบิกกับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.9 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของกัมอะราบิก (เส้นทึบ) มีค่ามากกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) ตั้งแต่ 0.31 เปอร์เซ็นต์ของกัมอะราบิกในทรายโดยน้ำหนักขึ้นไป และความชันของเส้นความสัมพันธ์ของกัมอะราบิกมีค่ามากกว่าของเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่ากัมอะราบิกมีความแข็งแรงมากกว่าระดับความแข็งแรงที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรฐานในการให้ความแข็งแรงเมื่อเพิ่มเนื้อขาวเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของ กัมอะราบิกในทรายโดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.9 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของ กัมอะราบิกกับพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.5 ค่าความต้านทานแรงกดของเจลลาติน

จากตารางที่ 4.10 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของเจลลาตินในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.10 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของเจลลาตินในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 2.3538X - 0.4946$ โดยมีค่า $R^2 = 0.8394$ ซึ่งแสดงว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของเจลลาตินในทรายโดยน้ำหนัก


ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของเจลลาติน

เนื้อทรายในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.0135	0.0053
0.4	0.2499	0.0882
0.5	0.3670	0.0676
0.6	0.7511	0.3014
0.7	1.3122	0.2858
0.8	1.6358	0.1428

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของเจลลาตินกับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.11 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของเจลลาติน (เส้นทึบ) มีค่ามากกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) ตั้งแต่ 0.32 เปอร์เซ็นต์ของเจลลาตินในทรายโดยน้ำหนักขึ้นไป และความชันของเส้นความสัมพันธ์ของเจลลาตินมีค่ามากกว่าของเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าเจลลาตินมีความแข็งแรงมากกว่าระดับความแข็งแรงที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรฐานในการให้ความแข็งแรงเมื่อเพิ่มเนื้อทรายเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของเจลาตินในทรายโดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.11 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของเจลาตินกับพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.6 ค่าความต้านทานแรงกดของค่าความต้านทานแรงกดของพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)

จากตารางที่ 4.11 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.12 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 1.3020X - 0.1804$ โดยมีค่า $R^2 = 0.9434$ ซึ่งแสดงผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์พอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนัก


ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของค่าความต้านทานแรงกดของพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)

เนื้อทอในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.0640	0.0197
0.2	0.0718	0.0095
0.5	0.2711	0.0236
0.6	0.5255	0.1356
0.7	0.7561	0.0902
0.8	0.9632	0.0623
0.9	1.0489	0.0399
1.0	1.1059	0.1183

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) กับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.13 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) (เส้นทึบ) มีค่าเท่ากับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) และความชันของเส้นความสัมพันธ์ของพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) มีค่าเท่ากับของเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) มีความแข็งแรงเท่ากับระดับความแข็งแรงที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพทัดเทียมมาตรฐานในการให้ความแข็งแรงเมื่อเพิ่มเนื้อทอเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.13 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) กับพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.7 ค่าความต้านทานแรงกดของพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน)

จากตารางที่ 4.12 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) ในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.14 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) ในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 0.7023X - 0.0611$ โดยมีค่า $R^2 = 0.9932$ ซึ่งแสดงว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) ในทรายโดยน้ำหนัก


ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์
(ตัวยึดในสีทาบ้าน)

เนื้อขาวในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของ ค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.0204	0.0084
0.4	0.2127	0.0245
0.5	0.2708	0.0412
0.6	0.3537	0.0634
0.7	0.4516	0.0426
0.8	0.5016	0.0165

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) กับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.15 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) (เส้นที่บ) มีค่าน้อยกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) และความชันของเส้นความสัมพันธ์ของพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) มีค่าน้อยกว่าของเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) มีความแข็งแรงต่ำกว่าระดับความแข็งแรงที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพน้อยกว่ามาตรฐานในการให้ความแข็งแรงเมื่อเพิ่มเนื้อขาวเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) ในทรายโดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.15 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) กับพอลิไวโนลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.8 ค่าความต้านทานแรงกดของอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ)

จากตารางที่ 4.13 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.16 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 0.4461X - 0.0624$ โดยมีค่า $R^2 = 0.9252$ ซึ่งแสดงผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนัก


ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของอะคริลิกโคพอลิเมอร์
(สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ)

เนื้อทอในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.0103	0.0046
0.2	0.0117	0.0032
0.5	0.1195	0.0354
0.6	0.1948	0.0740
0.7	0.2886	0.0255

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) กับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.17 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) (เส้นทึบ) มีค่าน้อยกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) และความชันของเส้นความสัมพันธ์ของอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) มีค่าน้อยกว่าของเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) มีความแข็งแรงต่ำกว่าระดับความแข็งแรงที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพน้อยกว่ามาตรฐานในการให้ความแข็งแรงเมื่อเพิ่มเนื้อทอเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของ อะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.17 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของ อะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) กับพอลิไวนิลอะซิเตต มาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.9 ค่าความต้านทานแรงกดของไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว)

จากตารางที่ 4.14 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว) ในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.18 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว) ในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 0.2842X - 0.0392$ โดยมีค่า $R^2 = 0.8341$ ซึ่งแสดงว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว) ในทรายโดยน้ำหนัก


ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว)

เนื้อกาวในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.0163	0.0058
0.5	0.0803	0.0116
0.6	0.1209	0.0067
0.7	0.1121	0.0138
0.8	0.1891	0.0416
0.9	0.2694	0.0116

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว) กับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.19 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว) (เส้นทึบ) มีค่าน้อยกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) และความชันของเส้นความสัมพันธ์ของไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว) มีค่าน้อยกว่าของเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว) มีความแข็งแรงต่ำกว่าระดับความแข็งแรงที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพน้อยกว่ากาวมาตรฐานในการให้ความแข็งแรงเมื่อเพิ่มเนื้อกาวเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของ ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (ขาว) ในทรายโดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.19 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของ ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (ขาว) กับพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (ขาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.10 ค่าความต้านทานแรงกดของอัลจีเนท

จากตารางที่ 4.15 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของอัลจีเนทในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.19 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งแล้วลดลงเมื่อเปอร์เซ็นต์ของอัลจีเนทในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์โพลิโนเมียลแบบพาราโบลาคือ $Y = -3.6253X^2 + 2.497X + 0.1361$ โดยมีค่า $R^2 = 1$ ซึ่งแสดงว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของอัลจีเนทในทรายโดยน้ำหนัก


ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของอัลจีเนท

เนื้อทรายในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.3496	0.0462
0.2	0.4905	0.0830
0.5	0.4783	0.0514

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของอัลจีเนทกับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.11 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของอัลจีเนท (เส้นทึบ) มีค่ามากกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) ในช่วงก่อนถึง 0.50 เปอร์เซ็นต์ของอัลจีเนทในทรายโดยน้ำหนัก แต่หลังจากเมื่อเพิ่มปริมาณตั้งแต่ 0.50 เปอร์เซ็นต์ของอัลจีเนทในทราย พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของอัลจีเนท (เส้นทึบ) มีค่าน้อยกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) สรุปได้ว่าอัลจีเนทมีความแข็งแรงมากกว่าระดับความแข็งแรงที่ต้องการในช่วงที่ต่ำกว่า 0.50 เปอร์เซ็นต์ของอัลจีเนทในทรายโดยน้ำหนัก แต่เมื่อเพิ่มปริมาณอัลจีเนทสูงกว่าค่าดังกล่าวความแข็งแรงจะลดลง



รูปที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของอัลจีเนทในทรายโดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.21 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของอัลจีเนทกับพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.11 ค่าความต้านทานแรงกดของครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ)

จากตารางที่ 4.16 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) ในทราย โดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.22 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) ในทราย โดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 0.1511X + 0.0984$ โดยมีค่า $R^2 = 1$ ซึ่งแสดงว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนัก


ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์
(สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ)

เนื้อทอในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของ ค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.1135	0.0237
0.5	0.1739	0.0342

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) กับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.23 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) (เส้นที่บ) มีค่าน้อยกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) ตั้งแต่ 0.12 เปอร์เซ็นต์ของครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนักขึ้นไป และความชันของเส้นความสัมพันธ์ของครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) มีค่าน้อยกว่าของเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานจึงสรุปได้ว่าครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) มีความแข็งแรงต่ำกว่าระดับความแข็งแรงที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพน้อยกว่ามาตรฐานในการให้ความแข็งแรงเมื่อเพิ่มเนื้อทอเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของ
 ครอบสลิงคัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) ในทราย
 โดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.23 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของ
 ครอบสลิงคัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) กับ
 พอลิไวนิลอะซิเตทมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก


4.2.12 ค่าความต้านทานแรงกดของไวโนลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)

จากตารางที่ 4.17 นำมาเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของไวโนลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนัก ดังแสดงในรูปที่ 4.24 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานแรงกดจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ของไวโนลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบเส้นตรงคือ $Y = 0.1148X - 0.0051$ โดยมีค่า $R^2 = 0.9709$ ซึ่งแสดงว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของไวโนลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนัก

ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกดของ ไวโนลอะคริลิกโคพอลิเมอร์
(สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)


เนื้อทอในทรายโดยน้ำหนัก (%)	ค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานแรงกด (N/mm ²)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.1	0.0060	0.0012
0.3	0.0278	0.0094
0.4	0.0457	0.0054
0.5	0.0494	0.0086

เปรียบเทียบเส้นความสัมพันธ์ของไวโนลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) กับเส้นความสัมพันธ์มาตรฐานตามรูปที่ 4.25 พบว่าเส้นความสัมพันธ์ของไวโนลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) (เส้นทึบ) มีค่าน้อยกว่าเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน (เส้นประ) และความชันของเส้นความสัมพันธ์ของไวโนลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) มีค่าน้อยกว่าของเส้นความสัมพันธ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าไวโนลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) มีความแข็งแรงต่ำกว่าระดับความแข็งแรงที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพน้อยกว่ามาตรฐานในการให้ความแข็งแรงเมื่อเพิ่มเนื้อทอเพียงเล็กน้อย



รูปที่ 4.24

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของ ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) ในทรายโดยน้ำหนัก




รูปที่ 4.25

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของ ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) กับ พอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวงานไม้) ในทรายโดยน้ำหนัก

4.2.13 เปรียบเทียบสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของเนื้อขาวทุกตัวในทรายโดยน้ำหนัก

ตารางที่ 4.18 สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของเนื้อขาวทุกตัวในทรายโดยน้ำหนัก

เส้นกราฟเลขที่	ชนิดของกลุ่มชิ้นงานตัวอย่าง	สมการความสัมพันธ์	R ²
1	ไซเดียมคาร์บอเนตซีเมนต์เซลลูโลส	$y = 3.0909x + 0.1785$	0.9225
2	พอลิไวนิลแอลกอฮอล์	$y = 2.894x - 0.2328$	0.9739
3	กัมอะราบิก	$y = 2.7227x - 0.5864$	0.8416
4	เจลาติน	$y = 2.3538x - 0.4946$	0.8394
5	พอลิไวนิลอะซิเตดมาตรฐาน (กาวงานไม้)	$y = 1.2561x - 0.1460$	0.8844
6	พอลิไวนิลอะซิเตด (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)	$y = 1.302x - 0.1804$	0.9434
7	พอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน)	$y = 0.7023x - 0.0611$	0.9932
8	อัลจีเนท	$y = -3.6253X^2 + 2.497X + 0.1361$	1
9	ครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความเหนียวในงานสิ่งทอ)	$y = 0.1511x + 0.0984$	1
10	อะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความเหนียวในงานสิ่งทอ)	$y = 0.4461x - 0.0624$	0.9252
11	ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว)	$y = 0.2842x - 0.0392$	0.8341
12	ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ)	$y = 0.1148x - 0.0051$	0.9709




รูปที่ 4.26 เปรียบเทียบสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงกดและเปอร์เซ็นต์ของเนื้อกาวยุททุกตัวในทรายโดยน้ำหนัก

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า โครงสร้างหรือชนิดของกาวยมีผลต่อความแข็งแรงของกาวยในกลุ่มอะคริลิกไม่ว่าจะเป็นพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) ครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความเหนียวในงานสิ่งทอ) อะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มความเหนียวในงานสิ่งทอ) ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาวย) และไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) จะให้ความแข็งแรงต่ำกว่าพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวยงานไม้) โดยเฉพาะสำหรับพอลิอะคริลิกเอสเทอร์โคพอลิเมอร์ (ตัวยึดในสีทาบ้าน) ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาวย) และไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) พบลักษณะการแตกหักของชิ้นงานแสดงความเหนียวของเนื้อกาวยตามรูปที่ 4.27 ซึ่งสอดคล้องกับความแข็งแรงที่มีค่าต่ำ สำหรับกาวยในกลุ่มพอลิไวนิลอะซิเตต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวยงานไม้) จะให้ความแข็งแรงทัดเทียมกับพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวยงานไม้) สำหรับกลุ่มของกาวยที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้ ซึ่งได้แก่ โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ กัมอะราบิก และเจลาติน เป็นกลุ่มของกาวยที่ให้ความแข็งแรงมากกว่าพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาวย

งานไม้) และสำหรับกรณีของอัลจีเนทจะเห็นได้ว่าผลจะแตกต่างจากกาชชนิดอื่น ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากโครงสร้างสามมิติของอัลจีเนท ลักษณะโมเลกุลของอัลจีเนทนั้นจะสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนขึ้นได้ ซึ่งน่าจะให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณอัลจีเนทเพิ่มขึ้น แต่จากกราฟจะพบว่าเมื่อปริมาณอัลจีเนทเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 0.50 เปอร์เซ็นต์ของอัลจีเนทในทรายโดยน้ำหนัก ความแข็งแรงมีแนวโน้มที่จะลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่อัลจีเนทมีโครงสร้างเป็นแบบสามมิติ ซึ่งเมื่อได้รับแรงกด การที่สายโซ่โมเลกุลจะเกิด relaxation โดยการเคลื่อนที่ขยับขยายสายโซ่โมเลกุล จึงเป็นไปได้ยากเพราะโมเลกุลถูกยึดเหนี่ยวกันไว้หมดด้วยพันธะโควาเลนต์ ซึ่งต่างกับโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นเส้นตรง ทำให้เมื่อได้รับแรงกด สายโซ่โมเลกุลก็ยังเกิด relaxation ได้ เพราะโมเลกุลถูกยึดกันไว้ด้วยพันธะไฮโดรเจนเท่านั้น

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาเลือกกาชที่เหมาะสมมาใช้ในงานประติมากรรมทราย นอกจากจะพิจารณาจากความแข็งแรงแล้วยังต้องพิจารณาจากค่าความเข้มข้นสูงสุดของเนื้อกาชที่สามารถฉีดพ่นละอองกาชให้กระจายตัวได้ดีด้วย ถึงแม้ว่าโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์จะให้ความแข็งแรงสูงกว่าพอลิไวนิลอะซิเตตมาตรฐาน (กาชงานไม้) และมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมากเมื่อเพิ่มเนื้อกาชเพียงเล็กน้อย แต่ค่าความเข้มข้นสูงสุดของเนื้อกาชที่สามารถฉีดพ่นละอองกาชให้กระจายตัวได้ดีของโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์มีค่าที่ต่ำ ทำให้ต้องผสมใช้กับน้ำทะเลในปริมาณที่มาก และการใช้งานเมื่อฉีดพ่นติดต่อกันหลายครั้งโดยไม่รอให้น้ำกาชซึมหรือระเหยไปบางส่วน ปริมาณน้ำกาชที่มากเกินไปก็มีโอกาสจะส่งผลในการทำลายปรากฏการณ์คาปิลารีบริเวณผิวของทรายโดยการไปเพิ่มขึ้นของเหลวจนแรงตึงผิวของน้ำกาชไม่สามารถยึดทรายไว้ด้วยกันได้

ดังนั้นในการที่จะเลือกใช้กาชประเภทไหน ปริมาณเนื้อกาชเป็นเท่าใดก็ต้องพิจารณาถึงปัจจัยทั้งสองอย่างควบคู่กันไปด้วย



รูปที่ 4.27

ลักษณะการแตกหักของชิ้นงานที่ยึดด้วยกาวแต่ละชนิด