

รายการอ้างอิง

1. Nakabayashi, N. Bonding of restorative materials to dentin. Int Dent J 35 (1985):145-154.
2. Piemjai, M.; Miyasaka, K.; Iwasaki, Y.; and Nakabayashi, N. Comparison of microlaekage of three acid-base luting cements versus one resin-bonded cement for class V direct composite inlays. J Prosthet Dent 88 (2002): 598-603.
3. Piemjai, M.; Watanabe, A.; Iwasaki, Y.; and Nakabayashi, N. Effect of remaining demineralized dentin on dental microlleakage accessed by a dye penetration : how to inhibit microlleakage?. J Dent 32 (2004): 495-501.
4. Piemjai, M.; and Nakabayashi, N. Effect of dentin conditioners on wet bonding of 4-META/MMA-TBB Resin. J Adhesive Dent 3 (2001): 325-31.
5. Piemjai, M.; and Nakabayashi, N. Wet bonding without primer. J Dent Res 82 Spec IssB (2003): B-191(#1434).
6. Piemjai, M.; Iwasaki, Y.; and Nakabayashi, N. Influence of dentinal polyelectrolytes on dry and wet bonding to conditioned dentin. J Biomed Mater Res 66 (2003): 789-94.
7. Fusayama, T.; Nakamura, M.; Kurosaki, N.; and Iwaku, M. Non-pressure adhesion of new adhesive restorative system. J Dent Res 58 (1979): 1364-1370.
8. Kanca, III. J. Effect of resin primer solvents and surface wetness on resin composite bond strength to dentin. Am J Dent 5 (1992): 213-5.
9. Gwinnett, A. J. Moist versus dry dentin: its effect on shear bond strength. Am J Dent 5 (1992):127-9.
10. International organization for standardization Reference number ISO/TS 11405. Dental materials guidance on testing of adhesion to tooth structure, 2nd ed. Switzerland: ISO, 2003.
11. Nakabayashi, N.; Watanabe, A.; and Arao, T. A tensile test to facilitate identification of defects in resin-bonded dentin specimens. J Dent 26 (1998): 379-385.
12. Jacobson, P. H.; and Ress, J. S. Luting agents for ceramic and polymeric inlays and onlays Int Dent J 42 (1992): 145-9.
13. Bounocore, M. G. A simple method of increasing the adhesion of acrylic material to

- enamel surface. J Dent Res 34 (1955): 849-853.
14. Retief, D.H. The use of 50 percent phosphoric acid as an etching agent in orthodontics: A rational approach. Am J Orthodont 68 (1975): 165-178.
15. Retief, D.H.; Busscher, H.J.; de Boer, P.; Jongebloed, W.L.; and Arends, J. A laboratory evaluation of three etching solutions. Dent Mater 2 (1986): 202-206.
16. Nakabayashi, N.; and Pashley, D. H. Hybridization of dental hard tissues. Tokyo: Quintessence Publishing, 1998.
17. Van Meerbeek, B.; and et al. Adhesives and cements to promote preservative dentistry. Oper Dent sup6 (2001): 119-144.
18. Nakabayashi, N.; Kojima, K.; and Masunara, E. The promotion of adhesion by the infiltration of monomers into tooth substrates. J Biomed Mat Res 16 (1982): 265-273.
19. Nakabayashi, N.; and Hiranuma, K. Effect of etchant variation on wet and dry dentin bonding primed with 4-META/acetone. Dent Mater 16 (2000): 274-279.
20. Ten Cate, J.M.; Nyvad, B.; Van De Piassche-simons, Y.M.; and Fejerskov, O. A quantitative analysis of mineral loss and shrinkage of in vitro demineralized human root surfaces. J Dent Res 70 (1991): 1371-1374.
21. Nakabayashi, N.; Takarada, K. Effect of HEMA on bonding to dentin. Dent Mater 8 (1992): 125-130.
22. Nakabayashi, N.; Watanabe, A.; Ikeda, W. Intra-oral bonding of 4-META/MMA-TBB resin to vital human dentin. Am J Dent 8 (1996): 37-42.
23. Gwinnett, A.J. Dentin bond strength after air drying and rewetting. Am J Dent 7 (1994): 144-148.
24. Gwinnett, A.J. Quantitative contribution of resin infiltration/hybridization to dentine bonding. Am J Dent 6 (1993): 7-9.
25. Déjou, J.; Sindres, V.; and Camps, J. Influence of criteria on the results of in vitro evaluation of microleakage. Dent Mater 12 (1996): 342-349.
26. Tay, F.R.; Gwinnett, A.J.; and Wei, S.H.Y. The overwet phenomenon: An optical, micromorphological study of surface moisture in the acid-conditioned, resin-dentin interface. Am J Dent 9 (1996): 43-48.

27. Kato, G.; and Nakabayashi, N. Effect of phosphoric acid concentration on wet-bonding to etched dentin. Dent Mat 12 (1996): 250-255.
28. Kato, G.; and Nakabayashi, N. The durability of adhesion to phosphoric acid etched, wet dentin substrates. Dent Mat 14 (1998): 347-352.
29. Van Meerbeek, B.; and et al. Buonocore memorial lecture. Adhesion to enamel and dentin: Current status and future challenges. Oper Dent 28 (2003): 215-235.
30. Van Meerbeek, B.; Inokoshi, S.; Braem, M.; Lambrechts, P.; and Vanherle, G. Morphological aspects of the resin-dentin interdiffusion zone with different dentin adhesive systems. J Dent Res 71 (1992): 1530-1540.
31. Retief, D.H.; Mandras, R.S.; Russell, C.M.; and Denys, F.R. Extracted human versus bovine teeth in laboratory studies. Am J Dent 3 (1990): 253-258.
32. Nakabayashi, N. Importance of mini-dumbbell specimen to access tensile strength of restored dentin: historical background and the future perspective in dentistry. J Dent 32 (2004): 431-442.
33. Watanabe, I.; and Nakabayashi, N. Bonding durability of photocured phenyl-P in TEGDMA to smear layer-retained bovine dentin. Quintessence Int 24 (1993): 335-342.
34. James, A. K. Structure and function of the teeth. Oral development and histology. 3nd ed. New York: Thieme, 2001. pp.153-213.
35. Antonio, N. Dentin-pulp complex. Ten Cate's oral histology: development, structure and function. 6th ed. St. Luis: Mosby, 2003. pp.145-239.
36. Nakabayashi, N.; Ashizawa, M.; and Nakamura, M. Identification of a resin-dentin hybrid layer in vital human dentin created in vivo: durable bonding to vital dentin. Quintessence Int 23 (1992): 135-141.
37. Hilton, T. J. Can modern restorative procedures and materials reliably seal cavities? In vitro investigations. Part 2. Am J Dent 15 (2002): 279-289.
38. Jacobsen, T.; and Finger, W. J. Morphology of coupling sites between bonding agents and dentin in vivo and in vitro. J Dent 21 (1993): 150-157.
39. Kidd, E. A. M. Microleakage: a review. J Dent 4 (1976): 199-206.
40. Alani, A. H.; and Toh, C. G. Detection of microleakage around dental restorations: a review. Oper Dent 22 (1997): 173-185.

41. Taylor, M. J.; and Lynch, E. Microleakage. J Dent 20 (1992): 3-10.
42. Wefel, J. S.; and Harless, J. D. Comparison of artificial white spots by microradiography and polarized light microscopy. J Dent Res 63 (1984): 1271-1275.
43. Wefel, J. S.; Heilman, J. S.; and Jordan, T. H. Comparisons of in vitro root caries models. Caries Res 29 (1995): 204-209.
44. Prati, C.; Tao, L.; Simpson, M.; and Pashley, D. H. Permeability and microleakage of class II resin composite restorations. J Dent 22 (1994): 49-56.
45. Crim, G. A.; Swartz, M. L.; and Philips, R. S. Comparison of four thermocycling techniques. J Prosthet Dent 53 (1985): 50-53.
46. Koibuchi, H.; Yasuda, N.; and Nakabayashi, N. Bonding to dentin with a self etching primer: the effect of smear layers. Dent Mater 17 (2001): 122-126.
47. Wang, J. D.; and Hume, W. R. Diffusion of hydrogen ion and hydroxyl ion from various sources through dentine. Int Endod J 21 (1998): 17-26.
48. Eick, J. D.; Wilko, R. D.; Anderson, C. H.; and Sorenson, S. E. Scanning electron microscopy of cut tooth surfaces and identification of debris by use of the electron microprobe. J Dent Res (1970): 1359-1368.
49. Ogata; and et al. Effects of different burs on dentin bond strengths of self-etching Primer Bonding Systems. Oper Dent 26 (2001): 375-382.
50. Shinchi, M. J.; Soma, K.; and Nakabayashi, N. The effect of phosphoric acid concentration on resin tag length and bond strength of a photo-cured resin to acid-etched enamel. Dent Mater (2000):1-6.
51. Davidson ,C. L.; de-Gee, A. j.; and Feilzer, A. The competition between the composite-dentin bond strength and the polymerization contraction stress. J Dent Res 63 (1984):1396-1399.

ภาคผนวก

ตาราง ก แสดงค่าความแข็งแรงดึงบริเวณรอยต่อระหว่างผิวเคลือบพื้นกับสารยึดเชิงของชิ้นตัวอย่างแต่ละชิ้นในกลุ่มทดลองตามลำดับ

กลุ่มที่	ลำดับชิ้น ตัวอย่าง	ค่าความแข็ง แรงดึง (MPa)	ชนิดของการแตกหัก	ร้อยละการ แตกหักที่ R/PMMA
1 (Super-Bond)	1	15.90	R, R/PMMA	6
	2	16.37	R, R/PMMA	20
	3	16.65	R	3.5
	4	19.86	R, R/PMMA	32
	5	17.60	R, R/PMMA	5
	6	18.60	R, R/PMMA	10
	7	19.19	R	-
	8	20.94	R, R/PMMA	5
	9	22.17	R, R/PMMA	8
	10	20.39	R	-
2 (1-1-10s)	1	14.54	R, R/PMMA	11
	2	13.54	R	-
	3	14.57	R	-
	4	13.97	R	-
	5	14.98	R, R/PMMA	8
	6	14.86	R, R/PMMA	20
	7	14.97	R, R/PMMA	9
	8	16.62	R, R/PMMA	12
	9	17.47	R, R/PMMA	37
	10	17.50	R	-

กลุ่มที่	ลำดับชิ้น ตัวอย่าง	ค่าความแข็ง แรงดึง (MPa)	ชนิดของการแตกหัก	ร้อยละการ แตกหักที่ R/PMMA
(1-1-30s)	1	15.23	R, R/PMMA	15.5
	2	13.08	R	-
	3	13.46	R	-
	4	13.67	R	-
	3	15.13	R	-
	6	16.29	R	-
	7	16.30	R	-
	8	16.83	R	-
	9	17.60	R	-
	10	15.30	R, R/PMMA	24
(1-1-60s)	1	15.15	R, R/PMMA	33
	2	17.42	R	-
	3	14.80	R, R/PMMA	5
	4	16.18	R, R/PMMA	3
	4	16.50	R	-
	6	14.06	R	-
	7	16.07	R	-
	8	18.96	R	-
	9	19.11	R, R/PMMA	14
	10	17.96	R, R/PMMA	3

กลุ่มที่	ลำดับชิ้น ตัวอย่าง	ค่าความแข็ง แรงดึง (MPa)	ชนิดของการแตกหัก	ร้อยละการ แตกหักที่ R/PMMA
5 (All-Bond)	1	14.27	E, R	0
	2	19.61	R	0
	3	17.49	R	0
	4	19.03	R	0
	5	19.18	R	0
	6	18.43	R	0
	7	16.89	R	0
	8	19.78	R	0
	9	19.07	E, R	0
	10	14.86	E, R	0
6 (Single-Bond)	1	13.27	E, R	0
	2	15.30	R	0
	3	16.85	R	0
	4	14.03	R	0
	5	15.03	R	0
	6	15.17	R	0
	7	15.67	E, R	0
	8	15.90	E, R	0
	9	16.54	R	0
	10	16.93	R	0

กลุ่มที่	ลำดับชิ้น ตัวอย่าง	ค่าความแข็ง แรงดึง (MPa)	ชนิดของการแตกหัก	ร้อยละการ แตกหักที่ R/PMMA
7 (AQ-Bond)	1	5.20	R, R/PMMA	87
	2	5.00	A, Hs, R	0
	3	8.91	Hs, R	0
	4	5.01	A, Hs, R	0
	5	10.32	Hs, R	0
	6	7.29	Hs, R	0
	7	5.22	A, Hs, R	0
	8	6.52	Hs, R	0
	9	4.16	A, Hs, R	0
	10	3.81	A, Hs, R	0

ตาราง ๙ แสดงการทดสอบว่าการแจกแจงแบบปกติของค่าความแย้งแรงดึงของผิวเคลือบพื้นกับสารบีดเรซินในแต่ละกลุ่ม

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

GROUP		MPA
1	N	10
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	18.7670
	Std. Deviation	2.11205
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.142
	Positive	.142
	Negative	-.098
	Kolmogorov-Smirnov Z	.449
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.983
2	N	10
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	15.3020
	Std. Deviation	1.40132
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.291
	Positive	.291
	Negative	-.139
	Kolmogorov-Smirnov Z	.920
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.366
3	N	10
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	15.2890
	Std. Deviation	1.51344
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.158
	Positive	.158
	Negative	-.158
	Kolmogorov-Smirnov Z	.500
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.964
4	N	10
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	16.6210
	Std. Deviation	1.72075
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.113
	Kolmogorov-Smirnov Z	.405
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.997
5	N	10
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	17.8610
	Std. Deviation	1.96115
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.224
	Positive	.164
	Negative	-.224
	Kolmogorov-Smirnov Z	.710
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.695
6	N	10
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	15.4690
	Std. Deviation	1.18471
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.155
	Positive	.109
	Negative	-.155
	Kolmogorov-Smirnov Z	.492
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.969
7	N	10
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	5.1440
	Std. Deviation	2.11523
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.269
	Positive	.269
	Negative	-.135
	Kolmogorov-Smirnov Z	.850
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.465

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

ตาราง C การเปรียบเทียบความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อระหว่างผิวเคลือบพื้นกับสารยึดเรซิน
ทั้ง 7 กลุ่ม

Descriptives

MPA

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
super bond	10	18.7670	2.11205	.66789	17.2561	20.2779	15.90	22.17
2	10	15.3020	1.40132	.44313	14.2996	16.3044	13.54	17.50
3	10	15.2890	1.51344	.47859	14.2064	16.3716	13.08	17.60
4	10	16.6210	1.72075	.54415	15.3901	17.8519	14.06	19.11
5	10	17.8610	1.96115	.62017	16.4581	19.2639	14.27	19.78
6	10	15.4690	1.18471	.37464	14.6215	16.3165	13.27	16.93
7	10	6.1440	2.11523	.66889	4.6309	7.6571	3.81	10.32
Total	70	15.0647	4.22308	.50475	14.0578	16.0717	3.81	22.17

Test of Homogeneity of Variances

MPA

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.158	6	63	.340

ANOVA

MPA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1037.974	6	172.996	56.588	.000
Within Groups	192.598	63	3.057		
Total	1230.572	69			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: MPA

Bonferroni

(I) GROUP	(J) GROUP	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	3.4650*	.78193	.001	.9893	5.9407
	3	3.4780*	.78193	.001	1.0023	5.9537
	4	2.1460	.78193	.166	-.3297	4.6217
	5	.9060	.78193	1.000	-1.5697	3.3817
	6	3.2980*	.78193	.002	.8223	5.7737
	7	12.6230*	.78193	.000	10.1473	15.0987
	2	-3.4650*	.78193	.001	-5.9407	-.9893
2	3	.0130	.78193	1.000	-2.4627	2.4887
	4	-1.3190	.78193	1.000	-3.7947	1.1567
	5	-2.5590*	.78193	.036	-5.0347	-.0833
	6	-.1670	.78193	1.000	-2.6427	2.3087
	7	9.1580*	.78193	.000	6.6823	11.6337
	3	-3.4780*	.78193	.001	-5.9537	-1.0023
	4	-.0130	.78193	1.000	-2.4887	2.4627
3	4	-1.3320	.78193	1.000	-3.8077	1.1437
	5	-2.5720*	.78193	.035	-5.0477	-.0963
	6	-.1800	.78193	1.000	-2.6557	2.2957
	7	9.1450*	.78193	.000	6.6693	11.6207
	4	-2.1460	.78193	.166	-4.6217	.3297
	5	1.3190	.78193	1.000	-1.1567	3.7947
	6	1.3320	.78193	1.000	-1.1437	3.8077
4	5	-1.2400	.78193	1.000	-3.7157	1.2357
	6	1.1520	.78193	1.000	-1.3237	3.6277
	7	10.4770*	.78193	.000	8.0013	12.9527
	5	-.9060	.78193	1.000	-3.3817	1.5697
	6	2.5590*	.78193	.036	.0833	5.0347
	7	2.5720*	.78193	.035	.0963	5.0477
	6	1.2400	.78193	1.000	-1.2357	3.7157
5	6	2.3920	.78193	.068	-.0837	4.8677
	7	11.7170*	.78193	.000	9.2413	14.1927
	1	-3.2980*	.78193	.002	-5.7737	-.8223
	2	.1670	.78193	1.000	-2.3087	2.6427
	3	.1800	.78193	1.000	-2.2957	2.6557
	4	-1.1520	.78193	1.000	-3.6277	1.3237
	5	-2.3920	.78193	.068	-4.8677	.0837
6	7	9.3250*	.78193	.000	6.8493	11.8007
	1	-12.6230*	.78193	.000	-15.0987	-10.1473
	2	-9.1580*	.78193	.000	-11.6337	-6.6823
	3	-9.1450*	.78193	.000	-11.6207	-6.5693
	4	-10.4770*	.78193	.000	-12.9527	-8.0013
	5	-11.7170*	.78193	.000	-14.1927	-9.2413
	6	-9.3250*	.78193	.000	-11.8007	-6.8493

*. The mean difference is significant at the .05 level.

ตาราง ๕ แสดงค่าความแข็งแรงดึงบริเวณรอยต่อระหว่างผิวเคลือบพื้นและเนื้อพื้นกับสารยึดเรซินของชิ้นตัวอย่างแต่ละชิ้นในกลุ่มทดลองตามลำดับ

กลุ่มที่	ลำดับชิ้น ตัวอย่าง	ค่าความแข็งแรงดึง ^(MPa)	ชนิดของการแตกหัก	ร้อยละการ แตกหักที่ R/PMMA
1 (Super-Bond)	1	23.05	E, DEJ, D, R, R/PMMA	13
	2	18.26	R, R/PMMA	54
	3	20.34	R, R/PMMA	34
	4	18.63	E, DEJ, D, R, R/PMMA	56
	5	22.63	E, R, R/PMMA	38
	6	17.32	R, R/PMMA	81
2 (1-1-10s)	1	24.42	R, R/PMMA	20
	2	22.00	R, R/PMMA	27
	3	16.95	R, R/PMMA	75
	4	16.23	E, DEJ, D, R, R/PMMA	-
	5	24.04	R, R/PMMA	44
	6	19.78	R, R/PMMA	55
3 (1-1-30s)	1	19.29	E, DEJ, D, R, R/PMMA	43
	2	22.28	E, DEJ, D, R, R/PMMA	10
	3	19.68	E, DEJ, D, R	-
	4	18.84	E, DEJ, D, R	-
	5	22.95	E, DEJ, D, R, R/PMMA	18
	6	18.94	E, DEJ, D, R	-
4 (1-1-60s)	1	21.80	E, DEJ, D, R,	-
	2	22.80	E, DEJ, D, R	-
	3	18.63	R, R/PMMA	94
	4	18.44	E, DEJ, D, R, R/PMMA	36
	5	21.80	E, DEJ, D, R, R/PMMA	28
	6	20.21	E, DEJ, D, R, R/PMMA	17

กลุ่มที่	ลำดับชิ้น ตัวอย่าง	ค่าความแข็งแรงดึง [*] (MPa)	ชนิดของการแตกหัก	ร้อยละการ แตกหักที่ R/PMMA
5 (All-Bond)	1	8.11	E, DEJ, D, DD, R	-
	2	17.41	E, R	-
	3	12.87	R	-
	4	10.84	E, R	-
	5	4.94	E, DEJ, DD, R	-
	6	10.94	R	-
6 (Single-Bond)	1	23.45	E, R	-
	2	24.18	E, R	-
	3	13.71	E,DEJ, DD, R	-
	4	12.61	R	-
	5	5.74	E,DEJ,D, DD, R	-
	6	2.74	E,DEJ,D, DD, R	-
7 (AQ-Bond)	1	7.31	R	-
	2	6.45	A, Hs, R	-
	3	13.16	R	-
	4	4.45	A, Hs	-
	5	4.02	A, Hs, R	-
	6	4.09	A, Hs, R	-

ตาราง ๑ แสดงพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เคลือบพื้น และพื้นที่เนื้อพื้นของชิ้นตัวอย่างแต่ละชิ้นในกลุ่มทดลองตามลำดับ

Group	ลำดับชิ้น ตัวอย่าง	พื้นที่ ทั้งหมด	พื้นที่ เคลือบพื้น	พื้นที่ผิว เนื้อพื้น
1.00	1.00	5.78	.80	4.98
1.00	2.00	5.32	2.02	3.30
1.00	3.00	5.90	1.72	4.18
1.00	4.00	6.12	1.96	4.16
1.00	5.00	5.92	1.58	4.34
1.00	6.00	7.32	2.34	4.98
2.00	1.00	6.46	1.74	4.72
2.00	2.00	5.84	1.64	4.20
2.00	3.00	6.46	1.32	5.14
2.00	4.00	5.82	2.18	3.64
2.00	5.00	6.28	1.84	4.44
2.00	6.00	5.96	1.66	4.30
3.00	1.00	5.70	1.96	3.74
3.00	2.00	6.10	1.84	4.26
3.00	3.00	5.58	2.18	3.40
3.00	4.00	5.72	1.78	3.94
3.00	5.00	6.34	1.14	5.20
3.00	6.00	6.06	1.98	4.08
4.00	1.00	6.12	2.02	4.10
4.00	2.00	5.14	1.14	4.00
4.00	3.00	7.36	1.36	6.00
4.00	4.00	5.06	1.82	3.24
4.00	5.00	5.18	1.24	3.94
4.00	6.00	6.58	2.76	3.82
5.00	1.00	6.28	2.80	3.48
5.00	2.00	5.90	1.58	4.32

Group	ลำดับชิ้น ตัวอย่าง	พื้นที่ ทั้งหมด	พื้นที่ เคลือบฟัน	พื้นที่ผิว เนื้อฟัน
5.00	3.00	5.90	2.00	3.90
5.00	4.00	5.90	1.74	4.16
5.00	5.00	5.94	2.02	3.92
5.00	6.00	6.04	1.36	4.68
6.00	1.00	6.92	1.46	5.46
6.00	2.00	5.04	2.26	2.78
6.00	3.00	6.78	1.84	4.94
6.00	4.00	5.24	1.74	3.50
6.00	5.00	6.74	2.04	4.70
6.00	6.00	6.20	2.48	3.72
7.00	1.00	5.56	1.74	3.82
7.00	2.00	5.90	1.78	4.12
7.00	3.00	5.32	1.86	3.46
7.00	4.00	6.92	1.54	5.38
7.00	5.00	6.28	2.58	3.70
7.00	6.00	6.48	.84	5.64

ตาราง ๘ แสดงการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของพื้นที่ห้องน้ำ พื้นที่เคลื่อนพื้น และพื้นที่เนื้อพื้นของชั้นตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

GROUP		พื้นที่	พื้นที่E	พื้นที่D
1.00	N	6	6	6
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	6.0600	1.7367	4.3233
	Std. Deviation	.67267	.52846	.62564
	Most Extreme Differences			
	Absolute	.298	.217	.230
	Positive	.298	.129	.156
	Negative	-.172	-.217	-.230
	Kolmogorov-Smirnov Z	.729	.531	.564
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.662	.941	.908
2.00	N	6	6	6
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	6.1367	1.7300	4.4067
	Std. Deviation	.29971	.28135	.50575
	Most Extreme Differences			
	Absolute	.222	.208	.175
	Positive	.222	.181	.140
	Negative	-.193	-.208	-.175
	Kolmogorov-Smirnov Z	.544	.509	.428
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.928	.958	.993
3.00	N	6	6	6
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	5.9167	1.8133	4.1033
	Std. Deviation	.29405	.35747	.61337
	Most Extreme Differences			
	Absolute	.248	.296	.233
	Positive	.248	.154	.233
	Negative	-.187	-.296	-.130
	Kolmogorov-Smirnov Z	.608	.726	.570
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.854	.668	.902
4.00	N	6	6	6
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	5.9067	1.7233	4.1833
	Std. Deviation	.94273	.61285	.94042
	Most Extreme Differences			
	Absolute	.280	.223	.369
	Positive	.280	.223	.369
	Negative	-.185	-.171	-.183
	Kolmogorov-Smirnov Z	.685	.547	.903
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.736	.926	.389
5.00	N	6	6	6
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	5.9933	1.9167	4.0767
	Std. Deviation	.15055	.50047	.41035
	Most Extreme Differences			
	Absolute	.305	.252	.167
	Positive	.305	.252	.149
	Negative	-.268	-.133	-.167
	Kolmogorov-Smirnov Z	.747	.616	.408
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.632	.842	.996
6.00	N	6	6	6
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	6.1533	1.9700	4.1833
	Std. Deviation	.82469	.36851	1.01196
	Most Extreme Differences			
	Absolute	.262	.138	.195
	Positive	.199	.138	.176
	Negative	-.262	-.118	-.195
	Kolmogorov-Smirnov Z	.641	.338	.478
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.806	1.000	.976
7.00	N	6	6	6
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	6.0767	1.7233	4.3533
	Std. Deviation	.59765	.56035	.92448
	Most Extreme Differences			
	Absolute	.140	.237	.266
	Positive	.140	.237	.266
	Negative	-.133	-.205	-.200
	Kolmogorov-Smirnov Z	.342	.581	.652
	Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000	.889	.788

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

ตาราง ๙ เปรียบเทียบพื้นที่ทั้งหมดของชีนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม

Descriptives

พื้นที่

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1.00	6	6.060	.67267	.27461	5.3541	6.7659	5.32	7.32
2.00	6	6.137	.29971	.12236	5.8221	6.4512	5.82	6.46
3.00	6	5.917	.29405	.12005	5.6081	6.2253	5.58	6.34
4.00	6	5.907	.94273	.38487	4.9173	6.8960	5.06	7.36
5.00	6	5.993	.15055	.06146	5.8353	6.1513	5.90	6.28
6.00	6	6.153	.82469	.33668	5.2879	7.0188	5.04	6.92
7.00	6	6.077	.59765	.24399	5.4495	6.7039	5.32	6.92
Total	42	6.035	.56828	.08769	5.8577	6.2119	5.04	7.36

Test of Homogeneity of Variances

พื้นที่

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.962	6	35	.004

Robust Tests of Equality of Means

พื้นที่

	Statistic ^a	df1	df2	Sig.
Brown-Forsythe	.160	6	20.750	.985

a. Asymptotically F distributed.

ตาราง ๗ เปรียบเทียบพื้นที่เคลือบพื้นของชิ้นตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม

Descriptives

พื้นที่E

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1.00	6	1.7367	.52846	.21574	1.1821	2.2912	.80	2.34
2.00	6	1.7300	.28135	.11486	1.4347	2.0253	1.32	2.18
3.00	6	1.8133	.35747	.14594	1.4382	2.1885	1.14	2.18
4.00	6	1.7233	.61285	.25020	1.0802	2.3665	1.14	2.76
5.00	6	1.9167	.50047	.20431	1.3915	2.4419	1.36	2.80
6.00	6	1.9700	.36851	.15044	1.5833	2.3567	1.46	2.48
7.00	6	1.7233	.56035	.22876	1.1353	2.3114	.84	2.58
Total	42	1.8019	.44695	.06897	1.6626	1.9412	.80	2.80

Test of Homogeneity of Variances

พื้นที่E

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.624	6	35	.709

ANOVA

พื้นที่E

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.380	6	.063	.284	.941
Within Groups	7.810	35	.223		
Total	8.190	41			

ตาราง ณ เบริยนเทียบพื้นที่เนื้อพื้นของชิ้นตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม

Descriptives

พื้นที่D

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1.00	6	4.3233	.62564	.25542	3.6668	4.9799	3.30	4.98
2.00	6	4.4067	.50575	.20647	3.8759	4.9374	3.64	5.14
3.00	6	4.1033	.61337	.25041	3.4596	4.7470	3.40	5.20
4.00	6	4.1833	.94042	.38392	3.1964	5.1702	3.24	6.00
5.00	6	4.0767	.41035	.16752	3.6460	4.5073	3.48	4.68
6.00	6	4.1833	1.01196	.41313	3.1213	5.2453	2.78	5.46
7.00	6	4.3533	.92448	.37742	3.3831	5.3235	3.46	5.64
Total	42	4.2329	.70484	.10876	4.0132	4.4525	2.78	6.00

Test of Homogeneity of Variances

พื้นที่D

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.513	6	35	.203

ANOVA

พื้นที่D

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.594	6	.099	.175	.982
Within Groups	19.775	35	.565		
Total	20.369	41			

ตาราง ภ แสดงการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของค่าความแย้งแรงดึงของผิวเคลือบพื้นและเนื้อพื้นกับสารยึดเรซินในแต่ละกลุ่ม

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

GROUP		MPA
1.00	N	6
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	20.0383
	Std. Deviation	2.38382
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.223
	Positive	.223
	Negative	-.195
	Kolmogorov-Smirnov Z	.545
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.927
2.00	N	6
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	20.5700
	Std. Deviation	3.50635
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.182
	Positive	.182
	Negative	-.172
	Kolmogorov-Smirnov Z	.447
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.988
3.00	N	6
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	20.3300
	Std. Deviation	1.80683
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.307
	Positive	.307
	Negative	-.205
	Kolmogorov-Smirnov Z	.752
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.623
4.00	N	6
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	20.6133
	Std. Deviation	1.81204
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.244
	Positive	.196
	Negative	-.244
	Kolmogorov-Smirnov Z	.597
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.868
5.00	N	6
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	10.2517
	Std. Deviation	4.23221
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.166
	Positive	.158
	Negative	-.166
	Kolmogorov-Smirnov Z	.406
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.997
6.00	N	6
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	13.7383
	Std. Deviation	8.82673
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.198
	Positive	.168
	Negative	-.198
	Kolmogorov-Smirnov Z	.484
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.973
7.00	N	6
	Normal Parameters ^{a,b}	
	Mean	6.5717
	Std. Deviation	3.50291
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.250
	Positive	.250
	Negative	-.233
	Kolmogorov-Smirnov Z	.612
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.848

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

ตาราง ภ การเปรียบเทียบความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อระหว่างผิวเคลือบพื้นและเนื้อพื้นกับสารยึดเรซินทั้ง 7 กลุ่ม

Descriptives

MPA

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1.00	6	20.0383	2.38382	.97319	17.5367	22.5400	17.32	23.05
2.00	6	20.5700	3.50635	1.43146	16.8903	24.2497	16.23	24.42
3.00	6	20.3300	1.80683	.73764	18.4338	22.2262	18.84	22.95
4.00	6	20.6133	1.81204	.73976	18.7117	22.5150	18.44	22.80
5.00	6	10.8517	4.23221	1.72779	6.4102	15.2931	4.94	17.41
6.00	6	13.7383	8.82673	3.60350	4.4753	23.0014	2.74	24.18
7.00	6	6.5717	3.50291	1.43006	2.8956	10.2477	4.02	13.16
Total	42	16.1019	6.71563	1.03624	14.0092	18.1946	2.74	24.42

Test of Homogeneity of Variances

MPA

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.328	6	35	.011

Robust Tests of Equality of Means

MPA

	Statistic ^a	df1	df2	Sig.
Brown-Forsythe	10.433	6	13.035	.000

a. Asymptotically F distributed.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: MPA

Tamhane

(I) GROUP	(J) GROUP	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1.00	2.00	-.5317	1.73095	1.000	-7.7918	6.7284
	3.00	-.2917	1.22115	1.000	-5.3137	4.7303
	4.00	-.5750	1.22244	1.000	-5.6000	4.4500
	5.00	9.1867*	1.98302	.036	.5047	17.8687
	6.00	6.3000	3.73260	.963	-12.9111	25.5111
	7.00	13.4667*	1.72979	.001	6.2129	20.7204
2.00	1.00	.5317	1.73095	1.000	-6.7284	7.7918
	3.00	.2400	1.61034	1.000	-6.9694	7.4494
	4.00	-.0433	1.61131	1.000	-7.2519	7.1652
	5.00	9.7183*	2.24373	.033	.6015	18.8352
	6.00	6.8317	3.87740	.939	-11.6805	25.3439
	7.00	13.9983*	2.02340	.001	5.8648	22.1318
3.00	1.00	.2917	1.22115	1.000	-4.7303	5.3137
	2.00	-.2400	1.61034	1.000	-7.4494	6.9694
	4.00	-.2833	1.04468	1.000	-4.4827	3.9160
	5.00	9.4783*	1.87866	.034	.6615	18.2952
	6.00	6.5917	3.67822	.944	-13.0146	26.1980
	7.00	13.7583*	1.60909	.001	6.5563	20.9604
4.00	1.00	.5750	1.22244	1.000	-4.4500	5.6000
	2.00	.0433	1.61131	1.000	-7.1652	7.2519
	3.00	.2833	1.04468	1.000	-3.9160	4.4827
	5.00	9.7617*	1.87950	.029	.9471	18.5763
	6.00	6.8750	3.67865	.925	-12.7278	26.4778
	7.00	14.0417*	1.61007	.001	6.8405	21.2428
5.00	1.00	-9.1867*	1.98302	.036	-17.8687	-.5047
	2.00	-9.7183*	2.24373	.033	-18.8352	-.6015
	3.00	-9.4783*	1.87866	.034	-18.2952	-.6615
	4.00	-9.7617*	1.87950	.029	-18.5763	-.9471
	6.00	-2.8867	3.99630	1.000	-21.1079	15.3346
	7.00	4.2800	2.24284	.850	-4.8342	13.3942
6.00	1.00	-6.3000	3.73260	.963	-25.5111	12.9111
	2.00	-6.8317	3.87740	.939	-25.3439	11.6805
	3.00	-6.5917	3.67822	.944	-26.1980	13.0146
	4.00	-6.8750	3.67865	.925	-26.4778	12.7278
	5.00	2.8867	3.99630	1.000	-15.3346	21.1079
	7.00	7.1667	3.87689	.913	-11.3473	25.6806
7.00	1.00	-13.4667*	1.72979	.001	-20.7204	-6.2129
	2.00	-13.9983*	2.02340	.001	-22.1318	-5.8648
	3.00	-13.7583*	1.60909	.001	-20.9604	-6.5563
	4.00	-14.0417*	1.61007	.001	-21.2428	-6.8405
	5.00	-4.2800	2.24284	.850	-13.3942	4.8342
	6.00	-7.1667	3.87689	.913	-25.6806	11.3473

*. The mean difference is significant at the .05 level.

ตาราง ๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้น กับค่าความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้นและเนื้อพื้นของสารยึดเรซินกลุ่ม Super-Bond

T-Test**Group Statistics**

GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
MPA	10	18.7670	2.11205	.66789
	6	20.0383	2.38382	.97319

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means								
						95% Confidence Interval of the Difference				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
MPA	Equal variances assumed	.179	.679	-1.113	14	.285	-1.2713	1.1428	-3.722	1.1796
	Equal variances not assumed			-1.077	9.632	.308	-1.2713	1.1803	-3.915	1.3723

ตาราง ๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความแข็งแรงดึงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟัน กับค่าความแข็งแรงดึงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันของลาร์ย์ดเรชินกลุ่ม 1-1-10s

T-Test

Group Statistics

GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
MPA 2	10	15.3020	1.40132	.44313
22	6	20.5700	3.50635	1.43146

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
MPA Equal variances assumed	10.956	.005	-4.291	14	.001	-5.2680	1.22782	-7.90141	-2.63459
Equal variances not assumed			-3.516	5.974	.013	-5.2680	1.49848	-8.93856	-1.59744

ตาราง ณ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟัน กับค่าความแข็งแรงดึงยึดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันของสารยึดเรซินกลุ่ม 1-1-30s

T-Test

Group Statistics

GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
MPA 3	10	15.2890	1.51344	.47859
33	6	20.3300	1.80683	.73764

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
	F	Sig.	t	df	Sig.	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
					(2-tailed)			Lower	Upper	
MPA	Equal variances assumed	.692	.420	-6.010	14	.000	-5.0410	.83879	-6.840	-3.242
	Equal variances not assumed			-5.733	9.191	.000	-5.0410	.87929	-7.024	-3.058

ตาราง ด การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟัน กับค่าความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันของสารยึดเกรชินกลุ่ม 1-1-60s

T-Test

Group Statistics

GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
MPA 4	10	16.6210	1.72075	.54415
44	6	20.6133	1.81204	.73976

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
	F	Sig.	t	df	Sig.	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
					(2-tailed)			Lower	Upper	
MPA	Equal variances assumed	.086	.773	-4.408	14	.001	-3.9923	.90571	-5.935	-2.050
	Equal variances not assumed			-4.347	10.213	.001	-3.9923	.91834	-6.033	-1.952

ตาราง ๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟัน กับค่าความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันของสารยึดเรซินกลุ่ม All-Bond

T-Test

Group Statistics

GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
MPA	5	17.8610	1.96115	.62017
	55	10.8517	4.23221	1.72779

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means								
			F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference		
									Lower	Upper	
MPA	Equal variances assumed	1.817	.199		4.558	14	.000	7.0093	1.5379	3.7108	10.31
	Equal variances not assumed				3.818	6.313	.008	7.0093	1.8357	2.5709	11.45

ตาราง ๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟัน กับค่าความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันของสารปีดเรซินกลุ่ม Single-Bond

T-Test**Group Statistics**

GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
MPA 6	10	15.4690	1.18471	.37464
66	6	13.7383	8.82673	3.60350

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
MPA	Equal variances assumed Equal variances not assumed	14.384	.002	.625	14	.542	1.7307	2.76780	-4.206 7.6670

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้น กับค่าความแข็งแรงดึงยืดบริเวณรอยต่อผิวเคลือบพื้นและเนื้อพื้นของสารยึดเรซินกลุ่ม AQ-Bond

T-Test

Group Statistics

GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
MPA 7	10	6.1440	2.11523	.66889
77	6	6.5717	3.50291	1.43006

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference			
									Lower	Upper	
MPA	Equal variances assumed Equal variances not assumed	.793	.388	-.307	14	.763	-.4277	1.3913	-3.412	2.5563	
				-.271	7.235	.794	-.4277	1.5788	-4.136	3.2811	

ตาราง ๙ แสดงระยะร้าวซึมของการบูรณะด้วยชิ้นเรซินคอมโพสิตอินเลียร์กับสารยีดเจชันทั้ง ๗ กลุ่ม
บริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟัน เนื้อฟัน และผิวเรซิน

group	replica	enamel	dentine	composit	note
1	1	.0000000	.0000000	.0000000	
1	2	.0000000	.0000000	.0000000	
1	3	.0000000	.0000000	.0000000	
1	4	.0000000	.0000000	.0000000	
1	5	.0000000	.0000000	.0000000	
1	6	.0000000	.0000000	.0000000	
1	7	.0000000	.0000000	.0000000	
1	8	.0000000	.0000000	.0000000	
1	9	.0000000	.0000000	.0000000	
1	10	.0000000	.0000000	.0000000	
2	1	.0000000	.0000000	.0000000	
2	2	.0000000	.0000000	.0000000	
2	3	.0000000	.0000000	.0000000	
2	4	.0000000	.0000000	.0000000	
2	5	.0000000	.0000000	.0000000	
2	6	.0000000	.0000000	.0000000	
2	7	.0000000	.0000000	.0000000	
2	8	.0000000	.0000000	.0000000	
2	9	.0000000	.0000000	.0000000	
2	10	.0000000	.0000000	.0000000	
3	1	.0000000	.0000000	.0000000	
3	2	.0000000	.0000000	.0000000	
3	3	.0000000	.0000000	.0000000	
3	4	.0000000	.0000000	.0000000	
3	5	.0000000	.0000000	.0000000	
3	6	.0000000	.0000000	.0000000	
3	7	.0000000	.0000000	.0000000	

group	replica	enamel	dentin	composit	note
3	8	.0000000	.0000000	.0000000	
3	9	.0000000	.0000000	.0000000	
3	10	.0000000	.0000000	.0000000	
4	1	.0000000	.0000000	.0000000	
4	2	.0000000	.0000000	.0000000	
4	3	.0000000	.0000000	.0000000	
4	4	.0000000	.0000000	.0000000	
4	5	.0000000	.0000000	.0000000	
4	6	.0000000	.0000000	.0000000	
4	7	.0000000	.0000000	.0000000	
4	8	.0000000	.0000000	.0000000	
4	9	.0000000	.0000000	.0000000	
4	10	.0000000	.0000000	.0000000	
5	1	.0000000	.1359266	.0000000	
5	2	.0000000	.7314018	.0000000	
5	3	.0000000	.1417203	.0000000	
5	4	.0000000	.3405171	.0000000	
5	5	.0000000	.1009894	.0000000	
5	6	.0000000	.1970679	.0000000	
6	7	.0000000	.0366503	.0000000	
6	8	.0000000	.1858250	.1884302	¶71211128W112
6	9	.0000000	.0494769	.0000000	
6	10	.0000000	.0366503	.0000000	
6	1	.0000000	.1359266	.0000000	
6	2	.0000000	.7314018	.0000000	
6	3	.0000000	.1417203	.0000000	
6	4	.0000000	.3405171	.0000000	
6	5	.0000000	.1009894	.0000000	
6	6	.0000000	.1970679	.0000000	

group	replica	enamel	dentine	composit	note
6	7	.0000000	.2410697	.0000000	
6	8	.0000000	.1572487	.0000000	
6	9	.0000000	.1284143	.0000000	
6	10	.0000000	.1123587	.0000000	
7	1	.0000000	.0000000	.0000000	
7	2	.0000000	.0000000	.0000000	
7	3	.0000000	.0000000	.0000000	
7	4	.0000000	.0000000	.0000000	
7	5	.0000000	.0000000	.0000000	
7	6	.0000000	.0000000	.1224902	ด้านเคลือบพื้น
7	7	.0000000	.0000000	.0475093	ด้านเคลือบพื้น
7	8	.0000000	.0000000	.0000000	
7	9	.0000000	.0000000	.0000000	
7	10	.0000000	.0000000	.0000000	

ตาราง น แสดงการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของระยาร์ชีมของการบูรณาด้วยชินเรซินคอมโพสิตอินเลย์กับสารยึดเรซินทั้ง 7 กลุ่มบริเวณเคลือบฟัน เนื้อฟัน และผิวเรซิน

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

GROUP			ENAMEL	DENTINE	COMPOSIT
1	N		10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000000	.0000000000	.0000000000
		Std. Deviation	.0000000000 ^c	.0000000000 ^c	.0000000000 ^c
2	N		10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000000	.0000000000	.0000000000
		Std. Deviation	.0000000000 ^c	.0000000000 ^c	.0000000000 ^c
3	N		10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000000	.0000000000	.0000000000
		Std. Deviation	.0000000000 ^c	.0000000000 ^c	.0000000000 ^c
4	N		10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000000	.0000000000	.0000000000
		Std. Deviation	.0000000000 ^c	.0000000000 ^c	.0000000000 ^c
5	N		10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000000	.145785004	.030567180
		Std. Deviation	.0000000000 ^c	.0878633857	.0665899664
	Most Extreme Differences	Absolute		.163	.477
		Positive		.163	.477
		Negative		-.137	-.323
	Kolmogorov-Smirnov Z			.517	1.508
	Asymp. Sig. (2-tailed)			.952	.021
6	N		10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000000	.228671446	.0000000000
		Std. Deviation	.0000000000 ^c	.1907721013	.0000000000 ^c
	Most Extreme Differences	Absolute		.274	
		Positive		.274	
		Negative		-.252	
	Kolmogorov-Smirnov Z			.867	
	Asymp. Sig. (2-tailed)			.440	
7	N		10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000000	.0000000000	.016999951
		Std. Deviation	.0000000000 ^c	.0000000000 ^c	.0399597026
	Most Extreme Differences	Absolute			.465
		Positive			.465
		Negative			-.335
	Kolmogorov-Smirnov Z				1.470
	Asymp. Sig. (2-tailed)				.027

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. The distribution has no variance for this variable. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test cannot be performed.

ตาราง บ แสดงค่าเฉลี่ยของระยการร่วมกันของการบูรณะด้วยชิ้นเรซินคอมโพสิตอินแลร์ของสารปีดเรซินทั้ง 7 กลุ่ม บริเวณผิวเคลือบฟัน เนื้อฟัน และผิวเรซิน

Descriptives								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
ENAMEL	1	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	2	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	3	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	4	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	5	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	6	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	7	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	Total	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
DENTINE	1	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	2	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	3	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	4	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	5	.145785010	.0878633882	.0277848430	.082931328	.208638692	.0343837	.3120130
	6	.228671450	.1907720955	.0603274336	.092201314	.365141586	.1009894	.7314018
	7	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	Total	.053493780	.1162302689	.0138921743	.025779651	.081207909	.0000000	.7314018
COMPOSIT	1	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	2	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	3	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	4	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	5	.030567180	.0665899626	.0210575951	-.017068410	.078202770	.0000000	.1884302
	6	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	7	.016999950	.0399597015	.0126363671	-.011585498	.045585398	.0000000	.1224902
	Total	.006795304	.0302837270	.0036195977	-.000425596	.014016204	.0000000	.1884302

ตาราง ๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรั่วซึมของกราฟฟูรันด์ด้วยชิ้นเรซินคอมโพสิต
อินเดียกับสารยึดเรซินกลุ่ม All-Bond และ Single-Bond บริเวณรอยต่อผิวนีโอฟัน

T-Test

Group Statistics

GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DENTINE 5	10	.145785010	.0878633882	.0277848430
6	10	.228671450	.1907720955	.0603274336

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
								Lower	Upper	
DENTINE	Equal variances assumed	1.533	.232	-1.248	18	.228	-.082886440	.0664183464	-.2224262079	.0566533279
	Equal variances not assumed			-1.248	12.654	.235	-.082886440	.0664183464	-.2267746475	.0610017675

ตาราง ๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรักษาของการบูรณะด้วยซินเรชินคอมโพสิตอินเลย์ร่วมกับสารยึดเรชินของกลุ่ม All-Bond กับ AQ-Bond บริเวณรอยต่อระหว่างสารยึดเรชินกับซินอินเลย์

Mann-Whitney Test

Ranks

GROUP	N	Mean Rank	Sum of Ranks
COMPOSIT 5	10	10.60	106.00
7	10	10.40	104.00
Total	20		

Test Statistics^b

	COMPOSIT
Mann-Whitney U	49.000
Wilcoxon W	104.000
Z	-.108
Asymp. Sig. (2-tailed)	.914
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.971 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: GROUP

ตาราง ๗ แสดงระเบียบชั้มของการบูรณะการอุดเรซินคอมโพสิตกับสารยึดเรซินบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟัน เนื้อฟัน และผิวเรซิน

group	replica	enamel	dentine	composit	note
1	1	.0000000	.0000000	.0000000	
1	1	.0000000	.0000000	.0000000	
1	2	.0000000	.0000000	.0000000	
1	3	.0000000	.0000000	.0000000	
1	4	.0000000	.0000000	.0000000	
1	5	.0000000	.0000000	.0000000	
1	6	.0000000	.0000000	.0000000	
1	7	.0000000	.0000000	.0000000	
1	8	.0000000	.0000000	.0000000	
1	9	.0000000	.0000000	.0000000	
1	10	.0000000	.0000000	.0000000	
2	1	.0000000	.0000000	.0000000	
2	2	.0000000	.0000000	.0000000	
2	3	.0000000	.0000000	.0000000	
2	4	.0000000	.0000000	.0000000	
2	5	.0000000	.0000000	.0000000	
2	6	.0000000	.0000000	.0000000	
2	7	.0000000	.0000000	.0000000	
2	8	.0000000	.0000000	.0000000	
2	9	.0000000	.0000000	.0000000	
2	10	.0000000	.0000000	.0000000	
3	1	.0000000	.0000000	.0000000	
3	2	.0000000	.0000000	.0000000	
3	3	.0000000	.0000000	.0000000	
3	4	.0000000	.0000000	.0000000	
3	5	.0000000	.0000000	.0000000	
3	6	.0000000	.0000000	.0000000	

group	replica	enamel	dentine	composit	note
3	7	.0000000	.0000000	.0000000	
3	8	.0000000	.0000000	.0000000	
3	9	.0000000	.0000000	.0000000	
3	10	.0000000	.0000000	.0000000	
4	1	.0000000	.0000000	.0000000	
4	2	.0000000	.0000000	.0000000	
4	3	.0000000	.0000000	.0000000	
4	4	.0000000	.0000000	.0000000	
4	5	.0000000	.0000000	.0000000	
4	6	.0000000	.0000000	.0000000	
4	7	.0000000	.0000000	.0000000	
4	8	.0000000	.0000000	.0000000	
4	9	.0000000	.0000000	.0000000	
4	10	.0000000	.0000000	.0000000	
5	1	.0000000	.2070361	.0000000	
5	2	.0000000	3.184006	.0000000	
5	3	.0000000	2.193189	.0000000	
5	4	.0000000	2.194040	.0000000	
5	5	.0000000	3.582123	.0000000	
5	6	.0000000	1.333008	.0000000	
5	7	.0000000	.1117861	.0000000	
5	8	.0000000	.1529489	.0000000	
5	9	.0000000	.0519076	.0000000	
5	10	.0000000	.0857892	.0556862	ด้านเนื้อพื้น
6	1	.0000000	.1968558	.0000000	
6	2	.0000000	.5581262	.0000000	
6	3	.0000000	.3364780	.0000000	
6	4	.0000000	.7870333	.0000000	
6	5	.0000000	.1641451	.0000000	

group	replica	enamel	dentine	composit	note
6	6	.0000000	.8991795	.0000000	
6	7	.0000000	.1717840	.0000000	
6	8	.0000000	.2397410	.0000000	
6	9	.0000000	.1575092	.0000000	
6	10	.0000000	.1509364	.0000000	
7	1	.0000000	.0000000	.2908455	ด้านเคลือบพ่น
7	2	.0000000	.0000000	.0000000	
7	3	.0000000	.0000000	.0000000	
7	4	.0000000	.0000000	.0000000	
7	5	.0000000	.0000000	.0000000	
7	6	.0000000	.0000000	.0722224	ด้านเคลือบพ่น
7	7	.0000000	.0000000	.0000000	
7	8	.0000000	.0000000	.1276052	ด้านเคลือบพ่น
7	9	.0000000	.0000000	.0000000	
7	10	.0000000	.0000000	.0562879	ด้านเคลือบพ่น

ตาราง พ แสดงการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของระยะรัวซึ่งของการบูรณ์ด้วยการอุดเรซิน
คอมโพลิตกับสารปีเดเรชินบริเวณรอยต่อผิวเคลือบฟัน เนื้อฟัน และผิวเรซิน

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

GRO		ENAMEL	DENTINE	COMPOSIT
1	N	10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	.000000000	.000000000	.000000000
	Std. Deviation	.000000000 ^c	.000000000 ^c	.000000000 ^c
2	N	10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	.000000000	.000000000	.000000000
	Std. Deviation	.000000000 ^c	.000000000 ^c	.000000000 ^c
3	N	10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	.000000000	.000000000	.000000000
	Std. Deviation	.000000000 ^c	.000000000 ^c	.000000000 ^c
4	N	10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	.000000000	.000000000	.000000000
	Std. Deviation	.000000000 ^c	.000000000 ^c	.000000000 ^c
5	N	10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	.000000000	1.309583426	.005568620
	Std. Deviation	.000000000 ^c	1.3868037462	.017609522
	Most Extreme Differences			
	Absolute		.287	.524
	Positive		.287	.524
	Negative		-.182	-.376
	Kolmogorov-Smirnov Z		.907	1.657
	Asymp. Sig. (2-tailed)		.384	.008
6	N	10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	.000000000	.366178840	.000000000
	Std. Deviation	.000000000 ^c	.2812808454	.000000000 ^c
	Most Extreme Differences			
	Absolute		.273	
	Positive		.273	
	Negative		-.222	
	Kolmogorov-Smirnov Z		.865	
	Asymp. Sig. (2-tailed)		.443	
7	N	10	10	10
	Normal Parameters ^{a,b}			
	Mean	.000000000	.000000000	.054696102
	Std. Deviation	.000000000 ^c	.000000000 ^c	.093892351
	Most Extreme Differences			
	Absolute			.320
	Positive			.320
	Negative			-.280
	Kolmogorov-Smirnov Z			1.012
	Asymp. Sig. (2-tailed)			.258

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. The distribution has no variance for this variable. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test cannot be performed.

ตาราง พ แสดงค่าเฉลี่ยของระยะการร่วมชีมของการบูรณะด้วยการอุดเรซินคอมโพสิตกับสารยึดเรซินทั้ง 7 กลุ่มบริเวณผิวเคลือบฟัน เนื้อฟัน และผิวเรซิน

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
ENAMEL	1	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	2	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	3	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	4	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	5	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	6	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	7	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	Total	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
DENTINE	1	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	2	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	3	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	4	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	5	1.309583390	1.3868036916	.4385458333	.317523792	2.301642988	.0519076	3.582123
	6	366178850	.2812808483	.0889488143	.164962653	.567395047	.1509364	.8991795
	7	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	Total	.239394606	.6863087804	.0820295889	.075750053	.403039158	.0000000	3.582123
COMPOSIT	1	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	2	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	3	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	4	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	5	005568620	.0176095226	.0055686200	-.007028474	.018165714	.0000000	.0556862
	6	.000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.00000000000	.000000000	.000000000
	7	054695100	.0938923504	.0296913682	-.012470441	.121862641	.0000000	.2908455
	Total	.008609246	.0394107338	.0047104837	-.000787912	.018006403	.0000000	.2908455

ตาราง ๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการร้าวซึมของการบูรณะการอุดเรซินคอมโพสิตกับสารยึดเรซินกลุ่ม All-Bond และ Single-Bond บริเวณรอยต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวนีโอฟัน

T-Test

Group Statistics

GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DENTINE 5	10	1.30958339	1.3868036916	.4385458333
6	10	.366178850	.2812808483	.0889488143

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means							
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference
									Lower Upper
DENTINE	Equal variances assumed	24.393	.000	2.108	18	.049	.943404540	.4474755183	.0032933612 1.8835157188
	Equal variances not assumed			2.108	9.739	.062	.943404540	.4474755183	-.0572632940 1.9440723740

ตาราง M การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรักษาของกระบวนการบูรณะด้วยการอุดเรซินคอมโพสิตร่วมกับสารยึดเรซินกลุ่ม All-Bond และ AQ-Bond บริเวณรอยต่อระหว่างสารยึดเรซินกับวัสดุอุด

Mann-Whitney Test

Ranks

GROUP	N	Mean Rank	Sum of Ranks
COMPOSIT 5	10	8.80	88.00
7	10	12.20	122.00
Total	20		

Test Statistics^b

	COMPOSIT
Mann-Whitney U	33.000
Wilcoxon W	88.000
Z	-1.689
Asymp. Sig. (2-tailed)	.091
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.218 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: GROUP

ตาราง ย การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรักษาของการบูรณะด้วยการกดกับการบูรณะด้วยชิ้นอินเดียเมื่อใช้สารยึดเรซินกลุ่ม All-Bond บริเวณรอยต่อระหว่างสารยึดเรซินกับผิวนีโอฟัน

T-Test

Group Statistics

GROUP	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DENTINE	55	.145785010	.0878633882	.0277848430
	5	1.309583390	1.3868036916	.4385458333

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means								
						95% Confidence Interval of the Difference				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
DENTINE	Equal variances assumed	34.975	.000	-2.648	18	.016	-1.16379838	.4394251306	-2.0869963	-.24060044
	Equal variances not assumed			-2.648	9.072	.026	-1.16379838	.4394251306	-2.1566416	-.17095515

ตาราง ๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการร่วมมือของการบูรณะการอุดกับการบูรณะด้วยชิ้นอินเลย์เมื่อใช้สารยึดเรซินกลุ่ม Single-Bond บริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับผิวนื้อฟัน

T-Test

Group Statistics

GROUP		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DENTINE	66	10	.228671450	.1907720955	.0603274336
	6	10	.366178850	.2812808483	.0889488143

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							95% Confidence Interval of the Difference	
			F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference		
										Lower	Upper
DENTINE	Equal variances assumed	2.713	.117	-1.279	18	.217	-.137507400	.1074769315	-.3633080542	.0882932542	
	Equal variances not assumed			-1.279	15.834	.219	-.137507400	.1074769315	-.3655427766	.0905279766	

ตาราง ๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรักษาของ การบูรณะด้วยการอุดกับการบูรณะด้วยชิ้นอินเลย์ เมื่อใช้สารยึดเรซิน กลุ่ม All-Bond บริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับผิวชิ้นอินเลย์หรือวัสดุอุด

Mann-Whitney Test

Ranks

GROUP	N	Mean Rank	Sum of Ranks
COMPOSIT	5	9.90	99.00
	55	11.10	111.00
Total	20		

Test Statistics^b

	COMPOSIT
Mann-Whitney U	44.000
Wilcoxon W	99.000
Z	-.730
Asymp. Sig. (2-tailed)	.466
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.684 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: GROUP

ตาราง ๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรักษาของ การบูรณะการอุดกับการบูรณะด้วยชิ้นอินเลย์ เมื่อใช้สารยึดเรซินกลุ่ม AQ-Bond บริเวณรอยต่อสารยึดเรซินกับผิวชิ้นอินเลย์หรือวัสดุอุด

Mann-Whitney Test

Ranks

GROUP	N	Mean Rank	Sum of Ranks
COMPOSIT	7	11.70	117.00
	77	9.30	93.00
Total	20		

Test Statistics^b

	COMPOSIT
Mann-Whitney U	38.000
Wilcoxon W	93.000
Z	-1.118
Asymp. Sig. (2-tailed)	.263
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.393 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: GROUP

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวอรุณชา วลีพิทักษ์เดช เกิดวันที่ 21 เมษายน 2519 ที่จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาปฐมยุบัตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2541 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 2 ปี และปฏิบัติงานที่คลินิกทันตแพทย์เอกชน ปัจจุบันปฏิบัติงานที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

