

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ



5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของซิลิกาเจลที่ใช้แล้วเคลือบด้วยเหล็กออกไซด์และการนำไปใช้กำจัดแคดเมียมและนิกเกิลในน้ำเสีย สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การเคลือบซิลิกาเจลด้วยเหล็กออกไซด์ทำให้พื้นที่ผิวลดลงจากเดิมก่อนเคลือบ โดยพื้นที่ผิวของซิลิกาเจลก่อนเคลือบคือ $353.54 \text{ m}^2/\text{g}$ ปริมาตรรูพรุน $0.56 \text{ cm}^3/\text{g}$ และปริมาณเหล็ก 0.2 mgFe/g แต่หลังจากเคลือบด้วยเหล็กออกไซด์ ทำให้พื้นที่ผิวลดลงเหลือ $236.98 \text{ m}^2/\text{g}$ ปริมาตรรูพรุน $0.62 \text{ cm}^3/\text{g}$ และปริมาณเหล็กเพิ่มขึ้นเป็น 8.91 mgFe/g

2. เมื่อศึกษาการเคลือบซิลิกาเจลที่มาจากต่างห้องปฏิบัติการจำนวน 6 ชุด พบว่าตัวดูดซับที่เตรียมได้สามารถกำจัดแคดเมียมและนิกเกิลได้อยู่ในช่วง $3.45 - 3.72 \text{ mgCd/g silica gel}$ และ $3.01 - 3.32 \text{ mgNi/g silica gel}$ ตามลำดับ

3. จากการศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดแคดเมียมและนิกเกิลในน้ำเสียสังเคราะห์ พบว่า ระยะเวลาในการสัมผัส อุณหภูมิของสารละลายโลหะ และ pH ของสารละลาย รวมทั้ง แคลท์ไอออนและแอนไอออนในสารละลาย มีผลต่อความสามารถในการกำจัดโลหะหนักของซิลิกาเจลเคลือบเหล็กออกไซด์ ดังนี้

3.1 ภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดแคดเมียมคือ ระยะเวลาในการสัมผัสที่ 30 นาที เมื่อความเข้มข้นของสารละลายแคดเมียมเท่ากับ 45 mg/L โดยใช้อัตราส่วนของน้ำหนักตัวดูดซับ 0.25 g ต่อปริมาตรของสารละลายโลหะ 25 ml

3.2 ภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดนิกเกิลคือ ระยะเวลาในการสัมผัสที่ 30 นาที เมื่อความเข้มข้นของสารละลายนิกเกิลเท่ากับ 50 mg/L โดยใช้อัตราส่วนของน้ำหนักตัวดูดซับ 0.25 g ต่อปริมาตรของสารละลายโลหะ 25 ml

3.3 ภาวะ pH ที่เหมาะสมในการกำจัดแคดเมียมและนิกเกิลคือ pH ในช่วง 4.0 – 8.0 และเมื่อ pH ของสารละลายโลหะเท่ากับ 2 จะทำให้เหล็กออกไซด์ที่เคลือบอยู่บนผิวของซีลิกาเจล ถูกชะละลายออกมาในสารละลาย โดยสามารถตรวจวัดความเข้มข้นของเหล็กในสารละลายนิกเกิลได้เท่ากับ 12.29 mg/L และในสารละลายแคดเมียมได้เท่ากับ 11.79 mg/L

3.4 อุณหภูมิมีผลต่อการกำจัดโลหะดังนี้ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 30° – 60° C ความสามารถในการกำจัดแคดเมียมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และความสามารถในการกำจัดนิกเกิลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างช้าๆ

3.5 ผลของแคทไอออนและแอนไอออนในน้ำเสียจากการเติมเกลือ NaCl, NaNO₃, KNO₃ ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.01 M ขึ้นไป ส่งผลให้ซีลิกาเจลเคลือบเหล็กออกไซด์สามารถกำจัดแคดเมียมและนิกเกิลได้น้อยลง และจะกำจัดโลหะหนักได้น้อยลงเรื่อยๆ เมื่อความเข้มข้นของเกลือเพิ่มขึ้น และชนิดของแอนไอออนและแคทไอออนที่ต่างกันมีผลต่อความสามารถในการกำจัดแคดเมียมและนิกเกิล โดย Cl⁻ จะทำให้ความสามารถในการกำจัดแคดเมียมและนิกเกิลลดลงมากกว่า NO₃⁻ และ K⁺ จะทำให้ความสามารถในการกำจัดแคดเมียมและนิกเกิลลดลงมากกว่า Na⁺

4. ผลของโลหะหนักหลายชนิดที่มีในสารละลาย พบว่า เมื่อมีโลหะแคดเมียม นิกเกิล ตะกั่ว และทองแดงผสมกันในสารละลาย ซีลิกาเจลเคลือบเหล็กออกไซด์มีความสามารถในการกำจัดโลหะเรียงจากมากไปน้อยคือ ทองแดง ตะกั่ว นิกเกิล และแคดเมียม ตามลำดับ

5. ผลของการนำซีลิกาเจลเคลือบเหล็กออกไซด์มาใช้ซ้ำเมื่อทำการ Regeneration ด้วย HNO₃ 0.001 M pH เท่ากับ 3.02 พบว่าประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมในรอบที่ 1, 2, 3 เป็น 98.34%, 43.98% และ 6.25% ตามลำดับ ส่วนประสิทธิภาพการกำจัดนิกเกิลในรอบที่ 1, 2, 3 เป็น 75.28%, 17.47% และ 3.32% ตามลำดับ

6. ผลการศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ พบว่าการดูดซับแคดเมียมและนิกเกิลของซีลิกาเจลเคลือบเหล็กออกไซด์มีความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการไอโซเทอมของการดูดซับแบบฟรอนด์ลิช

7. เมื่อนำซีลิกาเจลเคลือบเหล็กออกไซด์มาใช้กับน้ำเสียจริง ผลที่ได้พบว่าสามารถกำจัดแคดเมียมได้ 2.98 mg/g silica gel และกำจัดนิกเกิลได้ 2.61 mg/g silica gel โดยมีประสิทธิภาพในการกำจัดแคดเมียมและนิกเกิลได้เท่ากับ 84.52% และ 61.55% ตามลำดับ

8. ผลการชะออกของโลหะจากซิลิกาเจลเคลือบด้วยเหล็กออกไซด์ที่จับโลหะแล้ว พบว่าโลหะจะถูกชะออกมาเมื่อ pH เท่ากับ 3 และต่ำกว่า โดยที่ pH เท่ากับ 3 จะมีปริมาณแคดเมียมและนิกเกิลที่หลุดออกมาในสารละลายเท่ากับ 0.30 mg/L และ 0.24 mg/L ตามลำดับ

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำซิลิกาเจลเคลือบเหล็กออกไซด์ในการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้จับสารปนเปื้อนเพื่อผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆ
2. ศึกษาข้อจำกัดในการนำซิลิกาเจลเคลือบเหล็กออกไซด์ในการนำไปใช้กับน้ำเสียหลายๆประเภท