

วัสดุ เครื่องมือ และ วิธีการทดลอง



3.1 วัสดุที่ใช้ทดลอง

3.1.1 กรวดหินเผา จากกรวดหินเผา 3 แหล่ง คือ บางเขน บางมก และ พนงษ์เกล้า ที่อุณหภูมิเผา 800, 900, 1000, 1100 และ 1200 ° C.ตามลำดับ นำมาแยกขนาดที่ค้ำงบนตะแกรงมาตรฐาน ( U.S. Standard ) เพื่อใช้ทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะ ของมวลรวม Stripping Value การค้ำงชิมของยางแอสฟัลท์ Marshall Stability Test และ Polished Stone Value ขนาดที่ใช้ทดลอง  $\frac{3}{8}$  นิ้ว,  $\frac{1}{4}$  นิ้ว และเบอร์ 4

3.1.2 ทราย ทรายที่ใช้เป็นมวลรวมละเอียด เป็นทรายธรรมชาติจาก จังหวัดนครปฐม ใช้ขนาดค้ำงบนตะแกรงมาตรฐาน ( U.S. Standard ) เบอร์ 8, 16, 30, 50, 100 และ 200 ตามลำดับ

3.1.3 วัสดุแอสฟัลท์ เป็นแอสฟัลท์ซีเมนต์ ชนิด 85 - 100 Penetration Specifications เป็นไปตามข้อกำหนดของ AASHO Designation = 20 - 24

3.1.4 ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็ว ตราเอราวัณ ใช้ผสมกับทราย ที่ผ่านตะแกรงมาตรฐาน ( U.S. Standard ) เบอร์ 50 และ ค้ำงเบอร์ 100 ในอัตราส่วน 1 : 1 เพื่อใช้ห้กับแบบค้ำงอย่างการทดลอง Polished Stone Value

3.1.5 อัตราส่วนมวลรวมค้ำงที่ใช้ออกแบบ อัตราส่วนมวลรวมค้ำงกรวดหินเผา ผสมกับทรายธรรมชาติ ที่ใช้ออกแบบการทดลอง Marshall Stability Test ให้นำแสดง ไว้ตาม ตารางที่ 3.1

วัสดุ	ขนาดตะแกรงมาตรฐาน ( U.S. Standard )	% ผ่านตะแกรง
กรวดหินเผา	$\frac{3}{8}$ นิ้ว	70
	$\frac{1}{4}$ นิ้ว	65
	เบอร์ 4	55
ทราย	" 8	40
	" 16	35
	" 30	25
	" 50	15
	" 100	10
	" 200	8

ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนมวลรวมตะแกรงที่ใช้ออกแบบตัวอย่างการทดลอง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ทดลอง ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม Stripping Value,  
การดูดซึมของยางแอสฟัลท์ และ ความสึกหรอของมวลรวมกรวดหินเผา ( AAV )

3.2.1 เตาอบ ให้อุณหภูมิสูงถึง  $250^{\circ}$  C. และความดันบรรยากาศ

3.2.2 เครื่องชั่ง ให้ความละเอียด 0.001 กรัม และสามารถชั่งวัสดุในน้ำได้

3.2.3 ชวดแก้ว ใช้ชวดแก้วชนิดปากกว้าง ( Beaker ) และชนิดกลมกรวย ( Flask ) พร้อมฝาจากยางมีระบบปิดอากาศเป็นสูญญากาศได้ความจุ 500 C.C.

3.2.4 น้ำ ใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์

3.2.5 เครื่องนับอากาศ ให้ความดันของอากาศต่ำกว่าความสูง 3 ซม. ของปรอท

3.2.6 ภาชนะโลหะ มีขอบสูงประมาณ 15 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม.


สำหรับใช้ผสมมวลรวมตะแกรงวัสดุ กับ ยางแอสฟัลท์

3.2.7 Parafin ค่าความถ่วงจำเพาะ 0.875

3.2.8 ตะแกรงร่อน ใช้ตะแกรงมาตรฐาน ( U.S. Standard ) มีช่องขนาดตะแกรง ดังนี้  $\frac{1}{2}$  นิ้ว,  $\frac{3}{8}$  นิ้ว,  $\frac{1}{4}$  นิ้ว, เบอร์ 4, 8, 16, 30, 50, 100 และ 200 ตามลำดับ

3.2.9 เครื่องวัดความสึกหรอของมวลรวมหยาบ ( Los Angeles Abrasion Machine ) ตัวเครื่องประกอบด้วยล้อเหล็กรูปทรงกระบอกกลวง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน  $71.1 \pm 0.5$  เซนติเมตร ความยาวภายใน  $50.8 \pm 0.5$  เซนติเมตร ล้อเหล็กรูปทรงกระบอกนี้ติดอยู่กับเพลา และหมุนรอบแกนได้ในแนวนอน โดยใช้แรงหมุนจากมอเตอร์ มีช่องใส่วัสดุหยาบเข้าปึก มีเหล็กขวางสูง  $8.9 \pm 0.2$  เซนติเมตร ยาว  $50.8 \pm 0.5$  เซนติเมตร ติดกันใน แนวรัศมีของล้อเหล็กทรงกระบอก ความยาวเส้นรอบวงภายนอกวัดในทิศทางที่ล้อเหล็กรูปทรงกระบอกหมุน จากเหล็กขวางถึงช่องใส่วัสดุยาว 127 เซนติเมตร ( รูปที่ 3.1 )

ลูกเหล็ก ( Abrasion Charge ) ใส่ในล้อเหล็กเพื่อมคตัวอย่าง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.7 เซนติเมตร แต่ละลูกหนักประมาณ 390 - 445 กรัม จำนวนลูกเหล็กขึ้นอยู่กับเกรดของตัวอย่าง ได้แสดงไว้ตามตารางที่ 3.2 และ ตารางที่ 3.3



รูปที่ 3.1 เครื่องวัดความชื้นหรือของวัสดุ ( Los Angeles Machine )

ตารางที่ 3.2  
ขนาดและน้ำหนักของตัวอย่างแต่ละเกรทที่ใช้วัดความสึกหรอ

ขนาดของตัวอย่าง		น้ำหนัก (กรัม) และเกรทของตัวอย่าง						
ขนาด	น้ำหนัก	A	B	C	D	E	F	G
1"	1 1/2"					2500±50		
2"	2 1/2"					2500±50		
3"	3 1/2"					5000±50	5000±50	
4"	4"	1250±25					5000±50	5000±50
5"	3 1/2"	1250±25						5000±50
6"	2 1/2"	1250±10	2500±10					
7"	2 1/2"	1250±10	2500±10					
8"	3"			2500±10				
9"	4"			2500±10				
10"	6"				5000±10			
น้ำหนักตัวอย่างรวม		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10	10000±100	10000±75	10000±50
จำนวนเกรท		500				1000		

ตารางที่ 3.3  
จำนวนลูกเหล็กที่ใช้กับตัวอย่างแต่ละเกรท

	เกรทตัวอย่าง						
	A	B	C	D	E	F	G
จำนวนลูกเหล็ก	12	11	8	6	12	12	12
น้ำหนักลูกเหล็ก (กรัม)	5000±25	4584±25	3330±20	2500±25	5000±25	5000±25	5000±25

หมายเหตุ ในการทดสอบตัวอย่างใช้ เกรท B

### 3.3 เครื่องมือที่ใช้ทดลอง Marshall Stability Test

3.3.1 เตาอบ Hot Plate สามารถให้อุณหภูมิได้สูง 200° C. สำหรับให้ความร้อนแอสฟัลท์ และเครื่องมือที่ใช้ทดลอง

3.3.2 เครื่องชั่ง ให้เครื่องชั่งให้ความละเอียดถึง 1 กรัม และ 0.1 กรัม สำหรับชั่งอัตราส่วนผสมมวลรวมละเอียด และน้ำหนักแอสฟัลท์ที่กักคอนกรีตที่บดหั่นแล้ว


3.3.3 อ่างต้มน้ำ ( Boiling Water Bath ) สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

3.3.4 ฆ้อนบดทับ ( Compaction Hammer ) ประกอบด้วยแผ่นเหล็กกลมหนา 1.27 เซนติเมตร ( 0.5 นิ้ว ) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.842 เซนติเมตร ( 3.875 นิ้ว ) ติดกับถ่านเหล็ก ซึ่งมีน้ำหนัก 4.45 ก.ก. ( 10 ปอนด์ ) ระยะเคลื่อนตัวตกของแท่งเหล็กเท่ากับ 45.72 เซนติเมตร ( 18 นิ้ว )

3.3.5 แม่ใส่ตัวอย่าง ( Compaction Mold ) ประกอบด้วยแผ่นฐาน ( Base Plate ) แม่ ( Mold ) และปลอก ( Collar Extension Mold ) มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.16 เซนติเมตร ( 4 นิ้ว ) สูง 7.62 เซนติเมตร ( 3 นิ้ว )

3.3.6 เครื่องทดลอง Marshall Stability Testing Machine ใช้สำหรับทดสอบค่า Stability เป็นเครื่องกลที่สามารถรับแรงกดได้ไม่น้อยกว่า 2730 ก.ก. ( 6000 ปอนด์ ) เป็นแบบดัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อัตราความเร็วของมอเตอร์ที่หมุนลูก ต้องทำให้ฐานหรือขั้วเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 เซนติเมตร ต่อ นาที ( ประมาณ 2 นิ้วต่อนาที ) เครื่องกลนี้จะต้องมี Proving Ring อ่านค่าแรงกด ( รูปที่ 3.2 )

3.3.7 เครื่องวัด Flow สำหรับทดลองหาค่า Flow ตัวอย่างระหว่างกด อ่านค่าเป็น  $\frac{1}{100}$  นิ้ว



รูปที่ 3.2 เครื่องมือ Marshall Stability Test

3.4 เครื่องขัดผิวที่ขัดลง Polished Stone Value (PSV)<sup>(9)</sup>


3.4.1 เครื่องขัด ( Accelerated Polishing Machine ) (รูปที่ 3.3)

เครื่องขัดประกอบด้วย วงล้อเหล็กสำหรับบรรจุแผ่นขัดอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. กว้าง 4.4 ซม. วางบนตัวอย่างขนาด 9.0 x 4.5 ซม.<sup>2</sup> ใต้ 14 แผ่น วงล้อหมุนด้วยความเร็ว 315 - 325 รอบต่อนาที วงล้ออยู่ในกรอบเหล็ก เพื่อป้องกันการกระเด็นของผงขัดและน้ำ วงล้อหมุนด้วยกำลังจากมอเตอร์ บนวงล้อเหล็กมีล้ออย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. กว้าง 5 ซม. เป็นล้อบนหุ้มลมน้ำหนักเรียบ ค่าความแข็งของยาง 55±5 SS. Degree ความแข็ง 3.17 ± 0.14 KSC ( 45±2PSI ) ถูกใช้กับแผ่นขัดอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. ถ้าจากด้านข้างของตัวนำหนัก คอนแทกของล้อจะเป็นส่วนที่สัมผัสของขัด มีลักษณะเป็นรอยของเครื่องที่เปลี่ยน คอนแทกเป็นรางปลอยของขัด. หักที่หน้าล้ออย่าง ที่ป้อนผงขัด มีล้อกับเครื่องที่รับเชิงไขว้ทาง มีเครื่องวัดการวัดเพื่อให้ง่ายต่อการดูอย่างสม่ำเสมอ วัดอย่างง่ายของกรวย เครื่องนี้สามารถปรับขนาดความหนักในมากน้อยได้ ผงขัดที่ใช้เป็นผงยูลีเป็นคาร์โบไนด์ เรียกโดยทั่วไปว่า " สลันท์ " มีสองชนิด คืออย่างหยาบ และ อย่างละเอียด อย่างหยาบเป็นขนาดเบอร์ 30 - 36 อย่างละเอียดเป็นขนาดเบอร์ 600 ผงขนาดเบอร์ 20 - 35 กรัมต่อนาที ผงละเอียดเบอร์ 600 ในอัตรา 2 - 4 กรัม ต่อนาที ที่น้ำกรวย เป็นที่บ่มน้ำบ่มของเครื่อง มีที่รับอัตราการไหล มีสายยางค่อน้ำจากขวดแก้วที่ข้างบนเข้าอัตราการไหลของน้ำประมาณ 20 - 35 กรัมต่อนาที สำหรับผงขัดหยาบและประมาณ 4 - 8 กรัมต่อนาที สำหรับผงละเอียด


3.4.2 เครื่องวัดความต้านทานการเสียดสี ( British Portable Skid Resistance Tester )

หรือ เรียกโดยย่อว่า British Portable Tester (รูปที่ 3.4) คือเครื่องทดสอบความต้านทานการเสียดสี และใช้เป็นสกรู ปรับให้สูงต่ำได้ มีระดับน้ำวัดความสูงน้ำซึ่งสัมพันธ์กับแรงเครื่องอยู่ในแนวตั้ง เสาเครื่องเป็นเตาถลุงเคลือบ ฟอสฟอรัสที่ผิวและเป็นรางให้ล้อวิ่ง และแขนกว้างเลื่อนขึ้นลงได้ แขนกว้างประกอบด้วยล้อคู่หนึ่ง และล้อคู่ที่สาม.แป้น ภายในลูกค้อนเป็นแผ่นยาง ( Sliding Rubber ) ซึ่งติดอยู่กับแป้นจึง มีล้อยึดตามแป้น เพื่อให้แผ่นยางยกขึ้นพื้นตัวอย่างเมื่อแกว่งกลับ แขนกว้างจับยึดกับโถปลอย ซึ่งเมื่อตกไป





รูปที่ 3.3 เครื่องขัด (Accelerated Polishing Tester)



รูปที่ 3.4 เครื่องชั่ง British Portable Tester

แขนแกว่งจะตกลง และแผ่นยางจะปากหน้าวัสดุตัวอย่าง ขณะเดียวกันจะหาเริ่มมีไปยังขีดแบ่งบน แผ่นค้ำมือลูมิเนียม แขนแกว่งและแผ่นค้ำนี้ ปรับให้เคลื่อนขึ้นลงพร้อมกันได้ เพื่อให้แผ่นยางปากหน้าตัวอย่างเป็นระยะ  $7.6 \pm 0.1$  ซม. ความยาวจากจุดหมุนของแขนแกว่ง ถึงแผ่นยางยาว 50 ซม. น้ำหนักแขนแกว่งรวมลูกตุ้ม และแผ่นยางหนัก  $1.50 \pm 0.03$  ก.ก. จุดศูนย์กลางห่างจากจุดหมุน  $40.5 \pm 0.5$  ซม. แผ่นยางมีค่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 3.1 ซม. หนา 0.6 ซม. มีขีดค้ำกับแผ่นลูมิเนียม มีรูเสียบติดกับคานสปริง น้ำหนักยางรวมแผ่นโลหะหนัก  $22 \pm 5$  กรัม ทำมุม  $25^\circ$  กับแนวราบ เมื่อแขนแกว่งอยู่ตำแหน่งต่ำสุดในการทดลอง แผ่นยางต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และมีคุณสมบัติตามตารางที่ 3.4

คุณสมบัติ	อุณหภูมิ °C				
	0	10	20	30	40
Resilience %	42-47	55-62	61-68	64-71	66-72
ความแข็ง	55±5 BS degree				

ตารางที่ 3.4 คุณสมบัติของแผ่นยางใช้ทดลองกับ British Portable Tester แผ่นค้ำนี้ เป็นแผ่นลูมิเนียม รูปสี่เหลี่ยมวงกลม มีขีดแบ่งจาก 0 (บน) ถึง 150 (ล่าง) สำหรับ ค้ำมีเล็กที่หน้าเสียบค้ำ มีขีดแบ่งจาก 0 (บน) ถึง 1.0 (ล่าง) เลข 0 ของทั้งสองแผ่นจะตรงกัน

### 3.5 การทดลอง ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม

การทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวม ชนิดที่มีรูพรุน จะประสบปัญหา เนื่องจากคุณสมบัติในการยุบตัว ทั้งนี้ เนื่องจากกรวดหินเผาที่มีรูพรุนมาก ประกอบไปด้วยรูพรุนชนิดเปิดและปิดหรือรูพรุนภายในกรวดหินเผาแตกต่างกัน วิธีการใช้ทดลองโดยทั่วไป มีดังนี้.-

๑. ใช้ Pycnometer
๒. ใช้ Hydrostatic Balance
๓. ใช้ Parafin

จากการทดลองโดย 2 วิธีแรก พบว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในขณะทำการ ซึ่งส่วนน้ำที่ระเหยของมวลรวมในอากาศ เมื่อมีลักษณะ Saturated Surface Dry ทั้งนี้ เนื่องจากกรวดหินเผาที่มีรูพรุน ยิวไม่เรียบ และมีแก๊ส ซากดักการเชื่อมผิวให้แห้ง

การศึกษานี้ได้ใช้วิธี Parafin ในการหาค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวม ซึ่งสามารถวัดได้หาข้างต้นไปได้ เพราะ Parafin จะเคลือบผิวกรวดหินเผาให้แห้งทั่วถึง

3.5.1 การเตรียมตัวอย่าง เตรียมตัวอย่างกรวดหินเผา จากมวลรวมขนาด ๖๐ กรัม ใช้กรวดส่วนมวลรวมและเช่นเดียวกับที่ใช้ทดลอง Marshall Stability Test ประมาณ ๔๐ กรัม นำตัวอย่างไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ  $160 \pm 5^{\circ}\text{C}$  ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วทิ้งให้เย็นลงตามอุณหภูมิปกติ

3.5.2 วิธีการทดลอง นำตัวอย่างใส่รวมกันในภาชนะเคลือบ ซึ่งส่วนน้ำที่ติดในอากาศ แล้วนำตัวอย่างไปจุ่มใน Parafin เพื่อให้ Parafin เคลือบผิวทั่วถึง จากนั้นนำตัวอย่างแห้งเคลือบด้วย Parafin ในอากาศ แล้วจึงนำตัวอย่างที่เคลือบแล้ว

$$\text{ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม } G_a \text{ g} = \frac{SW_1}{S(w_2 - w_3) - (w_2 - w_1)}$$

- $w_1$  = น้ำหนักแห้งในอากาศของมวลรวมกรวดหินเผา  
 $w_2$  = น้ำหนักของมวลรวมกรวดหินเผาหลังเคลือบด้วย Parafin ในอากาศ  
 $w_3$  = น้ำหนักของมวลรวมกรวดหินเผาหลังเคลือบด้วย Parafin ในน้ำ  
 $S$  = ความถ่วงจำเพาะของ Parafin

### 3.6 การทดลอง Stripping Value

การทดลองนี้ ศึกษาการหลุดลอกของยางแอสฟัลท์ต่อกรวดหินเผา เพื่อคัดเลือก เป็นวัสดุสำหรับนำไปใช้งานจริงในผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศ เช่น ความร้อน ความชื้น แสงแดด และฝน

วิธีการทดลองตามข้อกำหนดของ ASTM 1664-677 และหลังการทดลองให้ทำการตรวจสอบผล ตามวิธีการแนะนำของ The Central Road Research Institute (CRRI) New Delhi. ซึ่งได้รับการปรับปรุงมาจาก Transport and Research Laboratory (TRRL) England.

3.6.1 การเตรียมตัวอย่าง เตรียมตัวอย่างกรวดหินเผา ขนาดข้างบนตะแกรงมาตรฐาน ( U.S. Standard)  $\frac{3}{8}$ " ประมาณ 100 กรัม นำไปอบในแห้งที่อุณหภูมิ  $160 \pm 5^{\circ} \text{C}$ . ประมาณ 1 ชั่วโมง

3.6.2 วิธีการทดลอง นำตัวอย่างเข้าผสมกับแอสฟัลท์ ซีเมนต์ ( A.C.85 - 100 )  $5 \pm 0.2 \%$  โดยน้ำหนักของตัวอย่าง อุณหภูมิในการผสม  $145 \pm 5^{\circ} \text{C}$  ผสมในแอสฟัลท์เคลือบผิวจนทั่ว จากนั้นหึ่งตัวอย่างให้เย็นลงตามอุณหภูมิปกติ แล้วนำไปแช่ในน้ำปริมาตรในชามแก้ว ( Beaker ) ความจุ 500 c.c. ให้ระดับน้ำท่วมผิวบนของตัวอย่างปรับอุณหภูมิของน้ำให้คงที่  $25^{\circ} \text{C}$  เป็นเวลา 16 - 18 ชั่วโมง พิจารณาการหลุดลอกของยางแอสฟัลท์ จากนั้นตรวจสอบผลการทดลองโดยเพิ่มอุณหภูมิของน้ำเป็น  $60^{\circ} \text{C}$  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จึงนำตัวอย่างออกจากน้ำอย่างระมัดระวัง หึ่งให้เย็นตัวลง พิจารณาการหลุดลอกของยางแอสฟัลท์อีกครั้ง โดยให้ค่าผลการทดลองเป็นเปอร์เซ็นต์

$$\% \text{ การหลุดลอกของยางแอสฟัลท์} = \frac{\text{พื้นที่ผิวที่ไม่มียางแอสฟัลท์เคลือบ}}{\text{พื้นที่ผิวทั้งหมดของตัวอย่าง}}$$

ข้อกำหนดมาตรฐานของ ASTM 1664 - 677 กำหนดค่าหลุดลอกของยางแอสฟัลท์ ไม่เกิน 5 %

3.7 การทดสอบการยุบตัวของยางแอสฟัลต์

การทดสอบการยุบตัวของยางแอสฟัลต์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดค่า ปริมาณยางแอสฟัลต์ ปริมาณของมวลรวมคละ V.M.A. และ Air Voids ในตัวอย่าง

วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐานของ ASTM 2041 ซึ่งใช้ค่าที่แท้จริงของการยุบตัวของยางแอสฟัลต์ และให้ความละเอียดในการวิเคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ ในตัวอย่างที่ทดสอบ

3.7.1 การเตรียมตัวอย่าง ใช้กรวดหินขนาดเท่ากับทรายธรรมดาปริมาณ 100 กรัม และใช้ของ Marshall Stability Test ประมาณ 100-200 กรัม นำไปอบในเตาที่อุณหภูมิ  $160 \pm 5^{\circ}$  C ประมาณ 1 ชั่วโมง

3.7.2 วิธีการทดลอง นำตัวอย่างผสมกับยางแอสฟัลต์ ซีเมนต์ ( A.C.85-100 )  $4.5 \pm 0.2$  % โยนเข้าในของตัวอย่าง อุณหภูมิการผสม  $145 \pm 5^{\circ}$  C ผสมให้แอสฟัลต์เคลือบผิวจนทั่ว จากนั้นจึงตัวอย่างให้เย็นลงตามอุณหภูมิความปกติ

นำขวดแก้วชนิดปากกรวย ( Flask ) ความจุ 500 c.c. ที่บรรจุน้ำจืดวางชนิดมีช่องระบายอากาศให้ภายในขวดแก้วเกิดสุญญากาศได้ ซึ่งห่าน้ำหนักขวดแก้วในอากาศและในน้ำ นำตัวอย่างใส่ในขวดแก้ว ซึ่งห่าน้ำหนักตัวอย่างก็ในอากาศ จากนั้นเทน้ำจืดลงในขวดแก้ว ให้ท่วมผิวบนของตัวอย่าง ความคุมอุณหภูมิห้องที่  $25 \pm 0.5^{\circ}$  C ปิดรูของขวดแก้วเป็นสุญญากาศ เพื่อให้ช่องอากาศที่ค้างอยู่ในตัวอย่างออกให้หมด เป็นเวลา  $15 \pm 2$  นาที จึงนำรูเบาออก ซึ่งห่าน้ำหนักของขวดแก้วกับตัวอย่างในน้ำ

ชนิดที่ 7 จากผลการทดลอง

- X = % ยางแอสฟัลต์ที่ผสมกับน้ำหนักตัวอย่างทั้งหมด
- A = น้ำหนักของขวดแก้ว (Flask) ในน้ำ
- B = น้ำหนักของขวดแก้ว (Flask) ในอากาศ
- C = น้ำหนักของขวดแก้ว + ตัวอย่างในอากาศ
- D = น้ำหนักของตัวอย่างในอากาศ = C - B
- E = น้ำหนักของขวดแก้ว + ตัวอย่างในน้ำ (หลังจากไล่ช่องอากาศแล้ว)

สูตรในการคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{ค่าทฤษฎีความถ่วงจำเพาะ} & \quad G_m = \frac{D}{A+D-E} \\ \text{( Theory Meximum Specific Gravity )} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ค่าความถ่วงจำเพาะจริง} & \quad G_v = \frac{100 - X}{\frac{100 - X}{G_m} + \frac{X}{G_{ac}}} \\ \text{(Virtual Specific Gravity)} & \\ \% \text{ การดูดซึมของยางแอสฟัลท์} & = 100 \frac{G_v - G_{ag}}{G_v - G_{ac}} \cdot G_{ac} \end{aligned}$$

$G_{ag}$  = ความถ่วงจำเพาะของมวลรวม

$G_{ac}$  = ความถ่วงจำเพาะของยางแอสฟัลท์

### 3.8 การทดสอบความสึกหรอของมวลรวม (AAV)

การทดสอบนี้เพื่อศึกษาว่ามวลรวมมีความต้านทานการสึกหรอจากการบดทับของน้ำหนักของล้อรถ เมื่อนำไปใช้เป็นผิวทางโค้ดดีเพียงใด

วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐานของ ทล-ท 202/2515 ของกรมทางหลวง<sup>(8)</sup> ซึ่งกำหนดค่าความสึกหรอของมวลรวม ต้องไม่เกิน 40%

3.8.1 การเตรียมตัวอย่าง นำตัวอย่างกรวดหินเผา ขนาดต่างบนตะแกรงมาตรฐาน (U.S. Standard)  $\frac{1}{2}$ " และ  $\frac{3}{8}$ " ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วอบในแห้งที่อุณหภูมิ  $105 - 110^{\circ} \text{C}$ . จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ จากนั้นนำมารวมเข้าด้วยกันอย่างละ 2500 กรัม เป็น 5000 กรัม ตามขนาดเกรด B โค้ดแสดงไว้ตามตารางที่ 3.2 และ 3.3

3.8.2 วิธีการทดสอบ นำตัวอย่างที่เตรียมไว้บรรจุลงในล้อเหล็กทรงกระบอก Los Angeles Machine พร้อมลูกเหล็ก 11 ลูก ตั้งเครื่องให้หมุน 500 รอบ เมื่อเครื่องเดินครบ เทตัวอย่างไปร่อนบนตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 12 นำตัวอย่างที่ค้างไปล้างด้วยน้ำให้สะอาดอย่างระมัดระวัง แล้วอบในแห้งที่อุณหภูมิ  $105 - 110^{\circ} \text{C}$ . จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ จากนั้นนำไปชั่งและคำนวณหาความสึกหรอจาก


$$\% \text{ ความสึกหรอ} = \left( \frac{\text{น้ำหนักเดิม} - \text{น้ำหนักส่วนที่เหลือ}}{\text{น้ำหนักเดิม}} \right) 100$$

3.9 การทดลอง Marshall Stability Test.

การทดลองนี้ เพื่อหาคุณภาพของวัสดุแอสฟัลต์คิกคอนกรีต ที่ใช้เป็นผิวทางหรือพื้นทาง แบบแอสฟัลต์คิกคอนกรีต

วิธีการทดลองตามข้อกำหนดมาตรฐานของ ASTM D. 1559

3.9.1 การเตรียมตัวอย่าง ออกแบบอัตราส่วนผสมรวมผลระหว่งหินเขยาะดงกับทรายธรรมชาติ จะได้ผลการออกแบบตามตารางที่ 3.1 สามารถเขียนเส้นโค้งลักษณะการผสมลงในช่องข้อกำหนดมาตรฐานของ ASTM Designation E 11 - 39 จักอยู่ในประเภท Dense Grade ( รูปที่ 3.5 )




รูปที่ 3.5 แสดงอัตราส่วนผสมรวมผลระหว่งหินเขยาะดงกับทรายธรรมชาติ ที่ใช้ออกแบบ การทดลอง Marshall Stability Test



นำอัตราส่วนมวลรวมผละที่ออกแบบหนักประมาณ 800 กรัม (เมื่อหั่น  
 ค้างข้างแล้ว ค้างข้างระเหาะประมาณ 6.35 ซม. หรือ 2.5 นิ้ว) ใส่ในภาชนะโลหะ  
 โปไลเอทิลีนที่อุณหภูมิ  $160 \pm 5^{\circ} \text{C}$ . จากนั้นนำวัสดุแอสฟัลท์ซีเมนต์ ( A.C.85-100 )  
 ที่ระเหาะจนหมดแล้ว โปไลเอทิลีนที่อุณหภูมิประมาณ  $145 \pm 5^{\circ} \text{C}$ . นำเครื่องมือ  
 สำหรับอัดแบบ เช่น ฆน (Compaction Hammer) และแบบใส่ตัวอย่าง  
 ( Compaction Mold ) ไปวางบน Hot Plate ที่อุณหภูมิประมาณ  $90 - 150^{\circ} \text{C}$ .  
 เพื่อเตรียมการทดลองต่อไป

3.9.2 วิธีการบดรอง นำวัสดุมวลรวมผละ ค้างข้างผละที่เตรียมไว้  
 จาก 3.9.1 ออกจากเตาอบ แล้วนำมวลรวมผละลงในภาชนะโลหะ โปไลเอทิลีนที่  
 ครอบข้างไว้ให้แน่นแล้ว แล้วเทแอสฟัลท์ลงในอ่างนั้นตามปริมาณที่ต้องการ จากนั้นถน  
 และนำมวลรวมผละค้างข้างแอสฟัลท์เข้าด้วยกันโดยเร็วที่สุด ปกติประมาณ 1 นาที แยกตาม  
 โปไลเอทิลีนที่เคลือบผิววัสดุเมล็ด ในขณะทำการถนผสม ต้องใช้ความร้อนภาชนะโลหะ  
 โปไลเอทิลีน Hot Plate ให้ความร้อนที่สม่ำเสมอแล้วลงในแบบ (Compaction Mold) ที่ระ  
 ครอบแล้ว โปไลเอทิลีนระเหาะ ๆ ให้ความร้อนแบบประมาณ 15 ครั้ง และระเหาะเข้าไปในตัว  
 แบบประมาณ 10 ครั้ง ใช้ค้อนฆน (Compaction Hammer) ลงบนตัวอย่างในแบบ  
 แล้วทำการอัดแบบ โดยใช้น้ำหนักฆนกดลงบนแบบเหล็กจำนวน 75 ครั้ง ซึ่งสามารถเทียบ  
 เท่ากับความกดค้ำน้ำหนักบรรทุก 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เมื่อครบจำนวนครั้งแล้ว ทำ  
 การตัดตัวอย่าง โดยกดแบบค้ำค้ำข้างบน แล้วทำการขูดขึ้นเช่นเดิมดังที่กล่าวถึง จึง  
 นำตัวอย่างที่ขึ้นแล้วไปแบบ จนกระทั่งได้ผลต่ำกว่า  $60^{\circ} \text{C}$ . จึงนำตัวอย่างออกจากแบบ  
 โปไลเอทิลีนที่ระเหาะออก หึ่งไว้ให้เป็นตามอุณหภูมิปกติไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง (รูปที่ 3.6)



รูปที่ 3.6 ตัวอย่างแอสฟัลต์คิกคอนกรีตที่บดทับแล้ว

ทำการทดลองหาค่า Stability และ Flow Value โดยนำตัวอย่างที่ได้รับ การบดทับดังกล่าวข้างต้น ไปแช่น้ำที่อุณหภูมิ  $60 \pm 1^{\circ}\text{C}$ . เป็นเวลา 30 นาที ในอ่างต้มน้ำ เมื่อครบกำหนด นำตัวอย่างชิ้นจากอ่างต้มน้ำ เช็ดผิวให้แห้งแล้วนำไปใส่ในแบบทดลอง เพื่อ หาค่า Stability และค่า Flow โดยให้แบบทดลองอยู่ที่ท่อน Piston ซึ่งติดอยู่กับ Proving Ring จากนั้นเดินเครื่องให้แบบทดลองเคลื่อนไปสัมผัสกับท่อนกด จนกระทั่ง เป็นของ Dial Gauge ที่ติดกับ Proving Ring ชยับตัว จึงหยุดเครื่องทำการตั้งเข็มไว้ ที่เลข 0 แล้วนำเครื่องวัด Flow ไปวางบนแกนที่สำหรับทดลองหาค่า Flow ซึ่งติดอยู่กับ แบบทดลอง Stability โดยตั้งเข็มสำหรับวัดค่า Flow ที่เลข 0 จากนั้นเดินเครื่องให้ท่อน กดกลดตัวอย่าง อ่านค่าน้ำหนักกดสูงสุด ถือเป็นค่าที่อ่านได้ ซึ่งจะคงแก้ไข (Adjust) สำหรับ ตัวอย่างมาตรฐานพื้นที่หน้า 6.35 ซม. หรือ 2.5 นิ้ว จากค่าน้ำหนักกดสูงสุดอ่านค่า Flow แล้วทำการบันทึกผลการทดลองไว้ (รูปที่ 3.2 )

สูตรในการคำนวณ (ตัวอย่างที่บอกไว้แล้ว)

$$\text{Effective A.C. by weight of mix } b_1 = b - \frac{x(100-b)}{100}$$

$$\text{Bulk Sp. gr. of specimen } g = \frac{d}{d - e}$$

$$\% \text{ Total Volume of Effective A.C. } i = \frac{b_1 g}{G_{ac}}$$

$$\% \text{ Total Volume of Aggregate } j = \frac{100 - b}{G_{ag}} \quad g$$

$$\% \text{ Air voids } = 100 - i - j$$

$$\text{V. M. A} = 100 - j$$

$$\text{Voids filled with bitumen (V.F.B)} = 100 \frac{i}{j}$$

สัญลักษณ์.

- b = % A.C. by weight of mix
- x = Asphalt lost by absorption ( 1 kg. of  $\frac{\text{A.C.}}{100}$  kg. of Agg.)
- d = Wt. of specimen in air (gm.)
- e = Wt. of specimen immersed in water (gm)
- G<sub>ac</sub> = Bulk Sp. gr. of A.C.
- G<sub>ag</sub> = Bulk Sp. gr. of Blend Agg.

### 3.10 การทดลอง Polished Stone Value ( PSV )


การทดลองนี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติความต้านทานการลื่นไถล เมื่อกรวดหินเผาอยู่ในสภาพผิวเปียก และได้รับการขัดสีจากยางรถยนต์บ่อยครั้ง

วิธีการทดลองตามข้อกำหนดมาตรฐานของ BS. 812


3.10.1 วิธีการเตรียมตัวอย่าง นำแผ่นตัวอย่างสำหรับทดลองค่า PSV ซึ่งเตรียมจากกรวดหินเผา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  $\frac{5}{16}$  นิ้ว ปราศจากฝุ่นผงเรียงกันในแนวตั้งอัดกันมากที่สุด เรียงแบบขวาง 3 แถว โดยใส่ 3 แผ่นต่อหนึ่งตัวอย่าง แล้วโรยทรายละเอียดความร่องระหว่างกรวดหินเผาให้สูงประมาณ  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$  ของความหนากรวดหินเผา ฉีดน้ำให้เปียกเสริมด้วยลวดเหล็กขนาด 1.2 มม. 3 เส้น ตามยาวและตามขวางของแบบหล่อ คับแน่นพอ เมื่อปูนสอเริ่มแข็งตัว ปากฉีบน้ำให้เรียบด้วยแผ่นยางแข็ง คลุมตัวอย่างด้วยผ้าชุบน้ำขมทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง และแบบออก ใช้แปรงขัดเม็ดทรายที่ค้างคามร่องกรวดหินเผาออก นำตัวอย่างไปแช่น้ำประมาณ 7 - 14 วัน ก่อนนำมาทดลอง ( รูปที่ 3.7 )

3.10.2 วิธีการทดลอง ทำการทดลองค่า PSV ของแผ่นตัวอย่างในสภาพผิวเปียก โดยให้แผ่นตัวอย่างมีฟิล์มน้ำที่ผิวหนาเฉลี่ย 0.5 มม. ตลอด วัฏจักรด้วยเครื่องมือ British Portable Tester. ( รูปที่ 3.4 )

ก่อนทดลอง ปรับเครื่องมือโดยให้ระดับน้ำที่ฐานเครื่องให้เสถียรในแนวตั้ง ทดลองแกว่งเปล่า เข็มคองซ์เลข 0 เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วจึงนำแผ่นตัวอย่างเข้าที่จับ แล้วยกเครื่องให้แผ่นยางสัมผัสตัวอย่างเป็นระยะ  $7.6 \pm 0.1$  ซม. รดน้ำแผ่นตัวอย่างแล้ว กดปุ่มปล่อยแขนแกว่งให้ปากที่ตัวอย่าง อ่านค่าจากแผ่นดัชนีเล็กแกว่ง 5 ครั้ง เฉลี่ยจากครั้งหลัง เมื่อทดลองแล้ว นำแผ่นตัวอย่างเข้าเครื่องขัด ขัดด้วยผงหยาบ และผงขัดละเอียดอย่างละ 3 ชั่วโมง  $\pm 5$  นาที แล้วนำตัวอย่างมาทดลองหาค่า PSV หลังขัดอีกครั้ง ( รูปที่ 3.8 )



รูปที่ 3.7 แผ่นตัวอย่างทดลอง PSV ก่อนเข้าเครื่องซัด



รูปที่ 3.8 แผ่นตัวอย่างทดลอง PSV หลังเข้าเครื่องซัด

ค่า PSV ที่อ่านได้ที่อุณหภูมิ  $t^{\circ}\text{C}$ . แปลงเป็นค่า PSV ที่  $20^{\circ}\text{C}$ . ตามสูตรของ  
 Maclean และ Shergold ดังนี้<sup>(9)</sup>

$$C_{20} = \frac{100 + t}{120} \cdot C_t$$

$$C_{20} = \text{ค่า PSV ที่อุณหภูมิ } 20^{\circ}\text{C.}$$

$$C_t = \text{ค่า PSV ที่อุณหภูมิ } t^{\circ}\text{C.}$$

$$t = \text{อุณหภูมิในขณะที่ทดลอง } ^{\circ}\text{C.}$$