



บทที่ 2

ทฤษฎี

ในงานด้านวิศวกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญ ซึ่งมีราคาแพง ถ้าเราสามารถลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลง โดยให้คุณสมบัติทางด้านกำลังคงเดิมก็จะเป็นการประหยัดที่ดี ดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาจึงมีผู้สนใจในวัสดุซีเมนต์ธรรมชาติ (Pozzolan) เช่น ซีเถ้าลอย จากถ่านหิน นักวิจัยได้ทำการศึกษาว่าสามารถนำซีเถ้าลอยมาใช้ร่วมกับปูนซีเมนต์หรือไม่ และคุณสมบัติที่ได้เป็นอย่างไร หัวข้อการวิจัยนี้ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในบทนี้จะได้กล่าวถึงทฤษฎีและทบทวนผลงานในอดีตที่เกี่ยวกับงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ทำการวิจัย
- ปฏิกิริยาไฮเดรชันและปฏิกิริยาปอซโซลาน (Hydration and Pozzolanic Reaction)
- ทบทวนผลงานในอดีต

2.1 ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ทำการวิจัย

2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในทางวิศวกรรม โดยที่เมื่อผสมกับ หิน ททราย และน้ำ ด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม จะได้คอนกรีต ซึ่งเมื่อแข็งตัวแล้วจะแข็งแรงทนทานคล้ายหินปูน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ด ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากการเผาส่วนผสมต่างๆ ที่อุณหภูมิประมาณ 1400 ถึง 1500 องศาเซลเซียส

2.1.1.1 วัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ให้ธาตุแคลเซียม ได้แก่ หินปูน ดินสอพอง ดินปูนขาว ประเภทที่สอง ให้ธาตุซิลิกา และอลูมินา ได้แก่ หินเชล ดินเหนียว หินชนวน

2.1.1.2 สารประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เมื่อเผาส่วนผสมของปูนซีเมนต์แล้ว สารออกไซด์ของธาตุซิลิเกต เชื่อม ซิลิกา อลูมินาและเหล็ก จะทำปฏิกิริยาเคมีรวมตัวกันได้สารประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 สารประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ชื่อสารประกอบ	ส่วนประกอบทางเคมี	ชื่อย่อ
ไตรซิลิเกตเชื่อมซิลิเกต	$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_3S
ไดซิลิเกตเชื่อมซิลิเกต	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_2S
ไตรซิลิเกตเชื่อมอลูมินา	$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	C_3A
เตตราซิลิเกตเชื่อมอลูมินาเฟอร์ไรต์	$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	C_4AF

2.1.1.3 อิทธิพลของสารประกอบต่อคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ นอกจากจำนวนของสารประกอบจะมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของปูนซีเมนต์แล้ว ชนิดของสารประกอบก็เป็นตัวสำคัญที่กำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ดังนี้

ไตรซิลิเกตเชื่อมซิลิเกต [Tricalcium Silicate, (C_3S)] จะทำให้ปูนซีเมนต์รับกำลังได้เร็ว ให้กำลังสูง และเกิดความร้อนมาก การเพิ่มปริมาณจะทำให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีสภาพพลาสติกมากขึ้น และช่วยหน่วงเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้ช้าลง

ไดซิลิเกตเชื่อมซิลิเกต [Dicalcium, Silicate, (C_2S)] จะทำให้ปูนซีเมนต์รับแรงได้ช้าให้กำลังสูง และเกิดความร้อนน้อย การเพิ่มปริมาณจะให้ผลหน่วงการก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บ้างเล็กน้อย

ไตรซิลิเกตเชื่อมอลูมินา [Tricalcium aluminate, (C_3A)] จะก่อตัวทันทีที่ผสมกับน้ำให้ความร้อนสูง จะให้กำลังรับแรงเล็กน้อยในวันแรก และจะไม่ให้กำลังเพิ่มขึ้นตามเวลา แต่จะมีประโยชน์ คือ ช่วยเร่งปฏิกิริยาของไตรซิลิเกตเชื่อมซิลิเกต

เตตราคัลเซียมอลูมิโนเฟอร์ไรท์ [Tetracalcium aluminoferrite, (C_4AF)] จะก่อตัวอย่างรวดเร็วแต่ช้ากว่า และให้ความร้อนน้อยกว่า ไทรคัลเซียมอลูมิเนตเล็กน้อย ส่วนการให้กำลังรับแรง ยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอน

ในปูนซีเมนต์จะมีสารประกอบของไตรคัลเซียมซิลิเกต (C_3S) และไดคัลเซียมซิลิเกต (C_2S) รวมประมาณ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และเป็นตัวควบคุมความแข็งแรงของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพราะฉะนั้นในการศึกษาโดย X - Ray Diffraction จะสนใจที่จะศึกษาสารประกอบไตรคัลเซียมซิลิเกต (C_3S) สารประกอบไดคัลเซียมซิลิเกต (C_2S) และสารเชื่อมประสานคัลเซียม ซิลิเกตไฮเดรต [Calcium Silicate Hydrate ($C-S-H$)] ซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดการเชื่อมประสาน และรับกำลังของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หลังจากการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันแล้ว

2.1.1.4 ส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ คัลเซียม (CaO) ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ และ ซิลิกา (SiO_2) ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้ง 2 ธาตุนี้เป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของไตรคัลเซียมซิลิเกต และไดคัลเซียมซิลิเกตซึ่งจะให้กำลังรับแรง ได้สูงของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2.1.2 ซีเมนต์ลอย ซีเมนต์ลอยคือ ซีเมนต์ส่วนละเอียดที่สุดจากการเผาไหม้ถ่านหิน มีขนาดเล็กมาก อาจจะละเอียดกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป รูปร่างมักมีลักษณะเป็นเม็ดค่อนข้างกลม เนื่องจากส่วนประกอบและวิธีการเกิดคล้ายคลึงกับการเกิดของซีเมนต์ภูเขาไฟ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุป๊อซโซลาน (Pozzolan) ซีเมนต์ลอยจึงมีคุณลักษณะในการทำงานเดียวกัน หน่วยงานหลายแห่งได้ค้นคว้าและกำหนดกฎเกณฑ์ของซีเมนต์ เพื่อใช้ในงานคอนกรีต เช่น American Society for Testing Materials (ASTM) เป็นต้น

2.1.2.1 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่ทำให้เกิดซีเมนต์ลอยคือ ถ่านหิน เมื่อถ่านหินถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้แล้วจะได้ซีเมนต์ ถ่านหินที่ใช้มีอยู่ 4 ประเภท คือ

1. แอนทราไซต์ (Antracite)
2. บิทูมินัส (Bituminous)



3. ซับิทูมินัส (Sub - Bituminous)
4. ลิกไนต์ (Lignite)

ถ่านหินถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงมาช้านาน ถ่านหินในประเทศแถบยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ส่วนมากเป็นถ่านหินคุณภาพสูง คือ ให้อลังงานความร้อนมาก มีอายุการเกิดยาวนาน ได้แก่พวก แอนทราไซด์ บิทูมินัส ซับิทูมินัส แต่ในประเทศไทยใช้ถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำเป็นเชื้อเพลิง อาจทำให้คุณสมบัติของซีเมนต์ในประเทศไทย แตกต่างกับซีเมนต์จากถ่านหินคุณภาพสูงในต่างประเทศ จึงเป็นจุดที่น่าทำการศึกษา

2.1.2.2 ส่วนประกอบทางเคมีของซีเมนต์จากซีเมนต์จากถ่านหินลิกไนต์ในประเทศไทย จะมีผลรวมของ SiO_2 , Al_2O_3 และ Fe_2O_3 เป็นส่วนใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ASTM C 618 ในตารางที่ 2.2 และนอกจากนั้นซีเมนต์จากถ่านหินมีค่าจำนวนของ CaO มากพอควร ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ มีค่าจำนวน อนุสมูลซัลเฟต SO_3 ต่ำ เหมาะแก่การนำไปใช้งาน

ตารางที่ 2.2 มาตรฐาน ASTM C 618-85 สารวัสดุซีเมนต์ธรรมชาติ

		ชั้นของวัสดุผสม		
		N	F	C
$\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$	% น้อยที่สุด	70.0	70.0	50.0
SO_3	% มากที่สุด	4.0	5.0	5.0
Pozzolanic Index	% น้อยที่สุด	75	75	75
ปริมาณน้ำที่ต้องการ	% มากที่สุด	115	105	105

2.1.2.3 อิทธิพลของซีเมนต์จากถ่านหินกำลังของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์จากถ่านหินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในซีเมนต์จากถ่านหิน คือ

ซิลิกา (SiO_2) อลูมินา (Al_2O_3) เหล็ก (Fe_2O_3) จะสามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับ คัลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) ในน้ำปูน เกิดเป็นสารประกอบใหม่ คือ คัลเซียมซิลิเกตไฮเดรต [Calcium Silicate Hydrate, (C-S-H)] ซึ่งเป็นสารเชื่อมประสานให้กำลังรับแรงของคอนกรีต เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ปกติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2.1.3 ซีเมนต์แกลบ ซีเมนต์แกลบคือซีเมนต์ที่ได้จากการเผาไหม้ของแกลบ ซีเมนต์แกลบที่ได้จากการเผาไหม้ในลักษณะต่างกัน จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปบ้าง เช่น ถ้าเผาเป็นเชื้อเพลิงในโรงสีข้าวเป็นการเผาที่ใช้เวลาน้อยอุณหภูมิไม่สูงมากจะได้ซีเมนต์ที่มีสีดําเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีส่วนประกอบของคาร์บอนสูง มีขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติในการพัฒนากำลังเมื่อผสมในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่ำ แต่ถ้ําการเผาไหม้ใช้ในการควบคุม หรือใช้อุณหภูมิสูงและเวลาในการเผาไหม้นานพอ เราจะได้ซีเมนต์แกลบที่มีลักษณะดี มีสีขาว ปริมาณคาร์บอนต่ำ และคุณสมบัติในการพัฒนากำลังเมื่อผสมในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดีขึ้น

2.1.3.1 วัตถุดิบ วัตถุดิบคือแกลบที่ได้จากการสีข้าวเปลือกตามปกติ

2.1.3.2 ส่วนประกอบทางเคมีของซีเมนต์แกลบ มีซิลิกา (SiO_2) สูงมาก คือประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามมาตรฐานข้อ กำหนดของ ASTM C 618 ในตารางที่ 2.2 คัลเซียม (CaO) ต่ำมาก ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ และที่สำคัญมากคือ เกือบจะไม่มีอนุมูลซัลเฟต (SO_3) เลย


2.1.3.3 อิทธิพลของซีเมนต์แกลบต่อการพัฒนาําลังของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์แกลบมีลักษณะการเกิด และส่วนประกอบทางเคมีคล้ายซีเมนต์ลอย และเป็นสารปัวโซลาน (Pozzolanas) อย่างหนึ่ง โดยซิลิกา (SiO_2) ในซีเมนต์แกลบ สามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับ คัลเซียมไฮดรอกไซด์ [Ca(OH)_2] ในน้ำปูน

2.2 ปฏิกิริยาไฮเดรชันและปฏิกิริยาปัวโซลาน (Hydration and Pozzolanic Reaction)

2.2.1 ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) ปฏิกิริยาไฮเดรชันเป็นปฏิกิริยาหลัก ของการเปลี่ยนสารประกอบในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ให้เป็นสารเชื่อมประสาน เพื่อพัฒนาําลังรับแรง

ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สารประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนากำลังซึ่งเราสนใจศึกษา คือ ไตรซิลิเกตซีเมนต์ซิลิเกต (C_3S) และไดซิลิเกตซีเมนต์ซิลิเกต (C_2S) เมื่อทำปฏิกิริยาไฮเดรชันกับน้ำแล้ว จะเกิดสารประกอบซิลิเกตไฮเดรต [Calcium Silicate Hydrate, (CSH)] และ คัลเซียมไฮดรอกไซด์ [Calcium Hydroxide, $Ca(OH)_2$] อีกประมาณ 20 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนของปฏิกิริยาไฮเดรชัน คือ เมื่อผงซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมกับน้ำแล้ว จะเกิดเป็น ไฮเดรตคอมปาว (hydrate compound) โดย ไตรซิลิเกตซีเมนต์ซิลิเกต (C_3S) และ ไดซิลิเกตซีเมนต์ซิลิเกต (C_2S) จะแตกตัวออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งเขียนเป็นสมการเคมีได้ดังนี้



ปฏิกิริยานี้จะดำเนินเรื่อยไป โดย คัลเซียม (CaO) จะแยกตัวออกมาจาก คัลเซียมซิลิเกต ($CaO \cdot SiO_2$) ไปเป็น คัลเซียมไฮดรอกไซด์ [$Ca(OH)_2$] จนสารละลายนั้นอิ่มตัวด้วย คัลเซียมไฮดรอกไซด์ [$Ca(OH)_2$] หรือสารประกอบ คัลเซียมซิลิเกต ($CaO \cdot SiO_2$) ทำปฏิกิริยาไปจนหมดจากสารละลาย


สารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันทั้ง 2 ส่วน คือ

1. คัลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium Silicate Hydrate, CSH) มีสูตรเคมีเป็น $3CaO \cdot SiO_2 \cdot 3H_2O$ ซึ่งเป็นสารเชื่อมประสาน
2. คัลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) มีสูตรเคมีเป็น [$Ca(OH)_2$] คัลเซียมไฮดรอกไซด์อิสระสามารถทำปฏิกิริยาต่อไปได้อีกถ้ามีธาตุที่เหมาะสมมาร่วมทำปฏิกิริยา

2.2.2 ปฏิกิริยาปัวโซลาน (Pozzolanic Reaction) ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ถ้าลอยและซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เป็นสารปัวโซลาน ซึ่งความหมายของสารปัวโซลานนั้นหมายถึงวัสดุซึ่งตัวของมันเอง ไม่มีคุณสมบัติเชื่อมประสาน แต่สามารถทำปฏิกิริยากับคัลเซียมไฮดรอกไซด์อิสระแล้วก่อตัวเป็นสารเชื่อมประสาน ดังนั้นเมื่อใส่วัสดุปัวโซลานในส่วนผสมซิลิกา (SiO_2) และอลูมินา (Al_2O_3) จากวัสดุปัวโซลาน



จะทำปฏิกิริยาปฏิกิริยาซิลิเกตกับซิลิเกตเชื่อมไฮดรอกไซด์คือ $3Ca(OH)_2$ ซึ่งเป็นสารประกอบที่เหลือจากปฏิกิริยาไฮดรอกไซด์ในช่วงแรก โดยอาจเขียนเป็นสมการเคมีได้ดังนี้



สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮดรอกไซด์ $3CaO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O$ และสารประกอบซิลิเกตเชื่อมอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ $3CaO \cdot 2Al_2O_3 \cdot 3H_2O$ เป็นสารประกอบที่ให้กำลังเพิ่มขึ้นจากปฏิกิริยาปฏิกิริยาซิลิเกต ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาซิลิเกตจะเกิดช้ากว่าปฏิกิริยาไฮดรอกไซด์ของปูนซีเมนต์ และการผสมซีเมนต์และซีเมนต์กับปูนซีเมนต์บางส่วน เมื่อปฏิกิริยาเกิดช้าจะเป็นการลดความร้อนจากปฏิกิริยาไฮดรอกไซด์ลงด้วย

2.3 ทบทวนผลงานในอดีต

ผลงานในอดีตบางส่วนรวบรวมจาก ประจิต (2525) และปริญญา (2528)

Davis และคณะ (1937) ได้ศึกษาปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ปฏิกิริยาซิลิเกต โดยการผสมซีเมนต์ลอมเข้ากับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ธรรมดา การผสมทำโดยการคลุกเข้ากันและการบดรวมกัน สรุปผลจากการศึกษาได้คือ

ซีเมนต์ลอมมีลักษณะเม็ดกลมและขนาดเล็กมาก บางส่วนเม็ดเล็กกว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ การผสมซีเมนต์ลอมโดยการคลุกเข้ากันกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ มักได้ผลเท่ากับ หรือดีกว่าการบดรวมกัน

ระยะเวลาการก่อตัว (time setting) ของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ลอมจะช้ากว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ล้วน

ซีเมนต์ลอมที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ ความละเอียดสูง จะมีคุณสมบัติปฏิกิริยาซิลิเกตสูง ซึ่งอาจใช้ซีเมนต์ลอมแทนที่ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ได้สูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และจากสถานการณ์มาตรฐานจะได้กำลังรับแรงที่อายุน้อยต่ำ แต่จะค่อนข้างช้ามากกว่าเมื่ออายุมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ล้วน

ปริมาณน้ำต่อซีเมนต์ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ลอม และของปูนซีเมนต์ล้วนๆ จะต้องการปริมาณน้ำใกล้เคียงกัน แต่คอนกรีตผสมซีเมนต์ลอมแทนปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์บางส่วน จะให้

ความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันน้อยกว่า ด้านงานซิลเฟต ได้ดีกว่า คอนกรีตที่ผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน

A.G. Tinns และ W.E.Grieb (1956) ได้ศึกษาซีเมนต์ที่แฉะที่มีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 0.2, 0.6, 5.0 และ 11.2 พบว่า เมื่ออายุ 7 วัน คอนกรีตผสมซีเมนต์ที่แฉะจะมีกำลังต่ำกว่า แต่เมื่ออายุ 28 วัน จะได้กำลังใกล้เคียงกัน และเมื่ออายุ 1 ปี จะมีกำลังมากกว่าคอนกรีตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน และระหว่างชนิดของซีเมนต์ที่แฉะ ซีเมนต์ที่แฉะที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า จะได้กำลังสูงกว่า ซีเมนต์ที่แฉะที่มีปริมาณคาร์บอนสูง ในอัตราส่วนผสมเดียวกัน

R.H. Brink และ W.J. Halstead (1956) พบว่าปริมาณคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การพัฒนากำลังต่ำลง เพราะคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน และมีน้ำหนัมาก ความเป็นปฏิกิริยาเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความละเอียด

G.W. Washa และ N.H. Withey (1958) ทำการศึกษาซีเมนต์ที่แฉะซีคาโก มีปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ และมีความละเอียดสูงระหว่าง 3200-4200 ตารางเซนติเมตร ต่อหนึ่งกรัม พบว่า

ซีเมนต์ที่แฉะที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต้องมีปริมาณมากกว่าปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ลดลง ถ้าต้องการให้กำลังรับแรงที่อายุ 28 วัน คงเดิม

เมื่ออายุ 1 ปี คอนกรีตผสมซีเมนต์ที่แฉะ 20 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนักของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จะมีกำลังสูงกว่า คอนกรีตที่ไม่ผสมซีเมนต์ที่แฉะ

คอนกรีตที่ผสมซีเมนต์ที่แฉะ 70 ถึง 188 ปอนด์ต่อลูกบาศก์หลา จะลดปริมาณน้ำที่ต้องการได้ 1 ถึง 2.5 แกลลอน โดยที่ค่าความชื้นเหลวยังคงที่

C.E. Lovewell และ G.W. Washa (1958) พบว่า ถ้าต้องการกำลังรับแรงเมื่ออายุ 3-28 วันใกล้เคียงกับเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ล้วน ต้องผสมซีเมนต์ที่แฉะแทนที่มากกว่าปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ลดลง เช่น คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 4 ถู (376 ปอนด์) ต่อหนึ่งลูกบาศก์หลา ใช้ซีเมนต์ที่แฉะ 175 ปอนด์ แทนปูนซีเมนต์ 1 ถู (94 ปอนด์) หรือ คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 6 ถู (564 ปอนด์) ต่อหนึ่งลูกบาศก์หลา ต้องใช้ซีเมนต์ที่แฉะ 100 ปอนด์ แทนที่ปูน

ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ 3 ใน 4 ถุง (70.5 ปอนด์)

Cannon (1968) อธิบายว่า ซีเมนต์ช่วยให้อ่างเพิ่มสูงขึ้นได้ 3 ลักษณะ

คือ

1. ทำให้ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์น้อยลง
2. เพิ่มปริมาณสารเชื่อมประสานในส่วนผสม
3. โดยปฏิกิริยาปฏิกิริยาไฮเดรชัน

สองลักษณะแรกเป็นผลต่อกำลังในอายุช่วงแรก ลักษณะที่สามช่วยให้อ่างเพิ่มสูงขึ้นในช่วงอายุมากขึ้น

Kawahara และ Denzai (อ้างถึงใน Kokubu 1968) พบว่าปริมาณน้ำที่ต้องการลดลงในการผสมซีเมนต์เข้าไปนั้น ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของคอนกรีต สัดส่วนคละของมวลละเอียด ความละเอียดและปริมาณของซีเมนต์ จากการศึกษาโดยใช้ซีเมนต์ 25 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปริมาณน้ำที่ต้องการลดลง ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์

Ravina (1980) พบว่าค่าดัชนีความเป็นปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเมื่อความละเอียดเพิ่มขึ้น

Watt และ Thorne (อ้างถึงใน Kokabu 1963) พบว่าค่าดัชนีความเป็นปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเมื่อความละเอียดเพิ่มขึ้น

Sokurai (อ้างถึงใน Kokubu 1968) สารประกอบของซีเมนต์ที่สำคัญมี ควอทซ์ (Quartz) มุลไลต์ (Mullite) และกลาส (glass) ซึ่งซิลิกาจะอยู่ในรูปของ ควอทซ์และกลาส ส่วนอลูมิเนียมอยู่ในรูปของมุลไลต์ ออกไซด์และกลาส เขาพบว่าส่วนที่เป็นกลาส เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาไฮเดรชัน ส่วนสารประกอบอื่นๆ คือ ควอทซ์และมุลไลต์อยู่ในสภาพของผลึก (Crystal) ช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาน้อยมาก

Kovas (1975) ได้ศึกษาพฤติกรรมและผลผลิต จากการไฮเดรชันของปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ และปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์โดยวิธีเอ็กซ์เรย์ (X-Ray Diffraction) และการวิเคราะห์โดยใช้ความร้อน (Thermal Analysis) พบว่ารูปแบบของการไฮเดรชันของปฏิกิริยาปฏิกิริยาไฮเดรชันคล้ายกับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์แต่มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาช้ากว่าโดยทั่วไปปฏิกิริยาปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์

ลอยจะสิ้นสุดเมื่อ อายุประมาณ 3 เดือน และอาจล่าช้าถึง 1 ปี ซึ่งปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับชนิดของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และซีเมนต์ลอม

Kokubu (1968) ได้รวบรวมส่วนประกอบทางเคมีของซีเมนต์ลอม ที่พบในต่างประเทศ ดังตารางที่ 2.3 จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่คือ ซิลิกา (SiO_2) และอลูมินา (Al_2O_3) ซึ่งเมื่อผสม กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แล้ว จะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ [$\text{Ca}(\text{OH})_2$] ที่เกิดจากการ เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในช่วงแรก

ตารางที่ 2.3 ส่วนประกอบทางเคมีของซีเมนต์ลอมในต่างประเทศ KOKUBU (1968)


ส่วนประกอบ (%)	ซีเมนต์ลอม (%)	ปูนซีเมนต์ (%)
CaO	3 - 6	60 - 70
SiO_2	41 - 48	17 - 25
Al_2O_3	21 - 27	3 - 8
Fe_2O_3	4 - 17	0.5 - 0.6
MgO	1.6 - 2.5	0.1 - 4.0
SO_3	0.3 - 1.6	1 - 3
Na_2O	0.6 - 1.5	-
K_2O	1.9 - 2.9	0.2 - 1.3
การสูญเสียเนื่องจากการเผา	0.7 - 9.7	0.5 - 3
ความละเอียด	3090-5180 cm^2/gm	2800 cm^2/gm
ความถ่วงจำเพาะ	2.1 - 2.4	3.15

หมายเหตุ ค่าต่างๆ ของซีเมนต์ลอมเป็นค่าเฉลี่ยของซีเมนต์ลอม จากประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน


- ผดุง จุลทะเกาศลย์ (พ.ศ.2528) ชี้ได้จากถ่านหินลิกไนต์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มี 3 ลักษณะ
1. ชี้เถ้าตะกรันจำนวนเล็กน้อย
 2. ชี้เถ้ากันเตา 18 เปอร์เซ็นต์
 3. ชี้เถ้าลอย 82 เปอร์เซ็นต์

ประจิต จีร์ปภา (พ.ศ.2523) ได้สรุปว่าชี้เถ้าลอยที่ได้จากการเผาถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะมีคุณสมบัติบิชโซลานสูง เมื่อใช้กำลังรับแรงอัดเป็นดัชนี แต่การผสมปูนขาวเข้าไปในชี้เถ้าจะทำให้คุณสมบัติบิชโซลานลดลง และชี้เมนต์ผสมชี้เถ้าลอยตั้งแต่ 0 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพดีกว่าปูนชี้เมนต์ตราเสือ เมื่อพิจารณากำลังอัดของก้อนเมอร์ตัวทดสอบเป็นหลักการนำชี้เถ้าลอยมาผสมทำปูนชี้เมนต์พอร์ตแลนด์บิชโซลาน เพื่อใช้ในงานคอนกรีต จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และการผสมชี้เถ้าลอยในปูนชี้เมนต์พอร์ตแลนด์ จะทำให้ความชันเหลวกปกติสูงขึ้นเล็กน้อย

ประจิต จีร์ปภา (กันยายน 2525) ทำการผสมชี้เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง เข้าไปในคอนกรีต โดยมีอัตราส่วนระหว่างชี้เถ้าลอยต่อชี้เมนต์พอร์ตแลนด์เป็น 0 , 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.4 และ 0.5 ปริมาณชี้เมนต์พอร์ตแลนด์ 250 , 300 , 350 และ 400 กิโลกรัมต่อคอนกรีตหนึ่งลูกบาศก์เมตร อัตราส่วนของน้ำต่อชี้เมนต์เป็น 0.5 , 0.75 , 1.00 และ 1.25 เป็นคอนกรีต 96 ส่วนผสมหล่อก้อนทดสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วสูง 6 นิ้ว ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดเมื่ออายุ 3 , 7 , 28 วัน 2 , 4 , 6 และ 8 เดือน พบว่าสามารถเติมชี้เถ้าลอยเข้าไปในคอนกรีตเพื่อทดแทนปูนชี้เมนต์พอร์ตแลนด์ได้สูงถึง 25 และ 29 เปอร์เซ็นต์ ในคอนกรีตอายุ 28 วัน และ 2 1/2 เดือน ตามลำดับโดยยังให้กำลังคอนกรีตเท่าเดิม ได้สร้างกราฟเพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้ชี้เถ้าลอย ดังรูปที่ 2.1, 2.2, 2.3



รูปที่ 2.1 กำลังและส่วนผสมอายุ 7 วัน (ประจัต 2525)



รูปที่ 2.2 กำลังและส่วนผสมอายุ 28 วัน (ประจัต 2525)

ตัวที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นกับปริมาณซีเมนต์ที่ละลาย

Virgilio B. Columna (1974) สรุปว่า

กำลังรับแรงอัดและแรงดึง ของส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับซีเมนต์ที่ละลาย จะเพิ่มขึ้น
เมื่อมีอัตราส่วนผสม และอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสม

การคืบ (creep deformation) จะแปรผันตรงกับปริมาณซีเมนต์ แต่ความหนาแน่นของ
ตัว จะแปรผันกลับกับปริมาณซีเมนต์ที่ละลาย

การขยายตัวลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณซีเมนต์ที่ละลาย จากการทดสอบทั้งหมดจะมีการหดตัวเฉลี่ย

95 เปอร์เซ็นต์

ความทนทาน จะลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณซีเมนต์ที่ละลาย

Sjaiful Anwar Damer (1978) สรุปว่า

ซีเมนต์ที่ละลายสามารถจำแนกเป็น สารปรีโซโซลาน Class N ตามมาตรฐาน ASTM.

C 618

การพัฒนากำลังของส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับซีเมนต์ที่ละลาย จะต่ำกว่าปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ล้วนๆ ที่อายุช่วงแรก แต่หลังจาก 28 วันแล้วกำลังของส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับ
ซีเมนต์ที่ละลายจะสูงกว่า และการผสมซีเมนต์ที่ละลายแทนที่ปูนซีเมนต์มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ จะไม่
ให้ผลต่อการพัฒนากำลังรับแรงเมื่ออายุมากขึ้น

การหดตัวเมื่อแห้ง (Dry shrinkage) และการพองตัว (Swelling) จะเพิ่มขึ้นเมื่อ
เพิ่มปริมาณซีเมนต์ แต่ถ้าผสมน้อยกว่า 20 % จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดจนเห็นได้ชัด

ซีเมนต์ที่ละลายเป็นสารผสมเพิ่ม ที่ช่วยในการเทได้ในคอนกรีต