

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินงานวิจัย

#### 3.1 ขอบเขตการทดลอง

งานวิจัยนี้แบ่งการทดลองเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การเตรียมไมโครแคปซูลโดยมีน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งเป็นสารแกน โดยมีพอลิยูรีเทน-ยูเรีย เป็นสารห่อหุ้ม ด้วยวิธีอินเทอร์เฟเชียลพอลิเมอไรเซชัน และศึกษาผลของความเร็วรอบและเวลาในการปั่นผสม และปริมาณต่างๆของน้ำมันหอมระเหยที่มีผลต่อขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค

ส่วนที่ 2 ตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยไมโครแคปซูลที่เตรียมได้ที่ความเข้มข้นต่างๆ โดยวิธีการจุ่มอัด

ส่วนที่ 3 ศึกษาสมบัติต่างๆของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยไมโครแคปซูลทั้งก่อนและหลังการนำไปใช้งานภายใต้ภาวะต่างๆ เช่น การซัก การอบแสง การอบแห้ง และการรีดร้อน

#### 3.2 วัสดุและสารเคมี

1. ผ้าฝ้าย (100%) ผ่านการกำจัดสิ่งสกปรก โดยไม่ผ่านการชุบมัน เป็นผ้าทอลายขัด ที่มีน้ำหนักต่อพื้นที่ 183 กรัมต่อตารางเมตร จากบริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรมพอกย้อม จำกัด
2. น้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวต้านแบคทีเรีย จากบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอม ไทย-จีน จำกัด
3. พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ชนิดเม็ด มีน้ำหนักโมเลกุล 77000 - 82000 จากบริษัท Ajaxfinechem เพื่อทำหน้าที่เป็น Protective Colloid
4. พอลิเอทิลีนไกลคอล (Polyethylene Glycol, PEG) มีน้ำหนักโมเลกุล 380 - 420 เพื่อทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ พอลิยูรีเทนยูเรีย (PUU) จากบริษัท Fluka
5. ไดบิวทิลทินไดออราเต (Dibutyltin Diurate, DBTDL) เพื่อทำหน้าที่เป็น Catalyst จากบริษัท Aldrich
6. เอทิลีนไดเอมีน (Ethylenediamine, EDA) เพื่อทำหน้าที่เป็น สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ พอลิยูเรีย (PU) จากบริษัท Panreac

7. เมทิลีนบิส-4-ไซโคเฮกซิลลิโซไซยานาต (Hethylene bis-(4-cyclohexylisocyanate), HMDI) เพื่อทำหน้าที่เป็น สารตั้งต้นในการสังเคราะห์พอลิยูรีเทน-ยูเรีย จากบริษัท Fluka
8. สารยึด (Acrylic Binder, 45% solid content) เพื่อทำหน้าที่เป็นสารยึดไมโครแคปซูลกับ ฝ้าย่าย มีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆ จากบริษัท เอ ซี บูรพา จำกัด
9. สารคอสลิงค์ (Formaldehyde-free crosslinking component) เพื่อทำหน้าที่เป็นสารช่วย เพิ่มความสามารถในการยึดติดของสารอื่นๆกับพื้นผิว จากบริษัท ออกัส เคม จำกัด
10. สารลดแรงตึงผิว (Polysorbate, Twee80) เพื่อทำหน้าที่ช่วยการกระจายตัวของไมโคร แคปซูลในน้ำ จากบริษัท Sigma-Aldrich Co.Ltd. เกรดคุณภาพเชิงวิเคราะห์
11. เอทานอล ร้อยละ 99.8 (ethanol 99.8%) เกรดคุณภาพเชิงวิเคราะห์ จากบริษัท Merck ใช้ สำหรับชะล้างสารเคมีที่เหลือจากการทำปฏิกิริยาของไมโครแคปซูลที่เตรียมได้
12. น้ำกลั่น

### 3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

รายชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง


ตารางที่ 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ชื่อเครื่องมือ / อุปกรณ์	รุ่น / ยี่ห้อ / ประเทศผู้ผลิต
1. เครื่องกวนผสมแบบ homogenizer	T18 basic / Ultra Turrax IKA / Malaysia
2. เครื่องกวนสารแบบมีแผ่นให้ความร้อน (Magnetic Stirrer & Hot Plate)	MS300HS / Favorit® / South Korea
3. เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย (Centrifuge)	Model 2420 / Kubota / Japan
4. เครื่องจุ่มอัด(Padder)	PB0 / Labtec NewAve Lab equipment Co., Ltd / Taiwan
5. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง(OM)	OM BH2-UMA / OLYMPUS / USA.
6. เครื่องวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดอนุภาค แบบเลเซอร์ (Laser Particle Size Distribution Analyzer, LPSDA)	Mastersizer 2000 / Malvern / United Kingdom
7. เครื่องวิเคราะห์น้ำหนักภายใต้ความร้อน (ทีจีเอ) (Thermogravimetric Analyzer, TGA)	TGA /SDTA851e / Mettler Toledo

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

ชื่อเครื่องมือ / อุปกรณ์	รุ่น / ยี่ห้อ / ประเทศผู้ผลิต
8. เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer, FT-IR)	Nicolet 6700 / Thermo Fisher Scientific Inc. / United States
9. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)	JSM 5410 LV/JEOL., Ltd./Japan
10. เครื่องวัดร่อน (Scorch Tester)	M247A / SDL Atlas Inc. / England
11. เครื่องทดสอบความคงทนต่อเหงื่อ (Perspirometer)	M231 / SDL Atlas Inc. / England
12. เครื่องทดสอบความคงทนต่อแสง (Xenon Arc Weather - OMeter)	CI-3000 /SDL Atlas Inc. / England
13. เครื่องทดสอบการซัก (Gyrowash)	Gyrowash 815/20 / James H. Heal & Co.Ltd / England

### 3.4 การดำเนินงานวิจัย



รูปที่ 3.1 แผนภาพขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

### 3.4.1 วิธีการทดลอง


งานวิจัยนี้ได้เตรียมไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรีย ด้วยวิธีอินเทอร์เฟซเชียลพอลิเมอไรเซชัน โดยใช้ความเร็วรอบ และปริมาณน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งต่างๆ จากนั้นจึงนำมาตกแต่งบนผ้าฝ้าย แล้วนำไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของทั้งก่อนและหลังการนำสิ่งทดสอบตกแต่งสำเร็จไปใช้งาน

#### 3.4.1.1 การเตรียมไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งที่ห่อหุ้มด้วยพอลิยูรีเทน-ยูเรีย ด้วยวิธีอินเทอร์เฟซเชียลพอลิเมอไรเซชัน

- 1) ผสมน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งในปริมาณต่างๆ 10, 20 และ 30 มิลลิลิตร กับ HMDI 7.5 มิลลิลิตรลงในวัฏภาคของเหลวที่ 1 ซึ่งมี PVA ทำหน้าที่เป็น Protective colloid
- 2) นำส่วนผสมที่ได้จากข้อ 1) ไปกวนผสม ด้วยเครื่อง Homogenizer ที่ความเร็วรอบในการกวนผสมต่างๆ คือ 12000, 14000, 16000 และ 18000 รอบต่อนาที และใช้เวลาในการกวนผสมเป็นเวลา 5 นาทีที่อุณหภูมิห้อง ขั้นตอนนี้จะเกิดระบบอิมัลชันประเภทน้ำมันในน้ำ
- 3) เติมวัฏภาคของเหลวที่ 2 (PEG 400 ผสมกับ DBTDL ในน้ำ 25 มิลลิลิตร) ลงในอิมัลชันที่ได้จากข้อ 2) โดยให้ความร้อนกับระบบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบในการกวนผสมที่ 200 รอบต่อนาทีอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยกระบวนการเกิดพอลิเมอริสแบบอินเทอร์เฟซเชียล (Interfacial Polymerization) เกิดเป็นผนังแคปซูลของพอลิยูรีเทน จากนั้นจึงเติมวัฏภาคของเหลวที่ 3 (น้ำกลั่นผสมกับ EDA) ลงไป โดยคงอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนผสมไว้เท่าเดิม เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยในขั้นตอนนี้จะเกิดผนังแคปซูลของพอลิยูเรีย
- 4) นำของผสมจากข้อ 3) ไปหมุนเหวี่ยงโดยใช้ความเร็วรอบที่ 4000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที
- 5) ชะล้างไมโครแคปซูลที่ได้ด้วยสารละลายเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยปริมาตรและชะล้างด้วยน้ำกลั่นอีก 2 รอบ แล้วนำไปหมุนเหวี่ยงอีกเช่นกัน
- 6) เก็บรักษาไมโครแคปซูลไว้ในสารละลายที่มี Tween 80 เพื่อป้องกันการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของไมโครแคปซูล

ตารางที่ 3.2 สูตรส่วนประกอบทางเคมีของสารน้ำมันและสารละลายในน้ำ

สาร	ส่วนประกอบ				
	HMDI (มิลลิลิตร)	PVA (กรัม)	PEG 400 (มิลลิลิตร)	DBTDL (มิลลิลิตร)	EDA (มิลลิลิตร)
น้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง	10, 20, 30	-	-	-	-
สารละลายที่ 1	-	2.1	-	-	-
สารละลายที่ 2	-	-	11.5	0.25	-
สารละลายที่ 3	-	-	-	-	3



รูปที่ 3.2 แผนภาพขั้นตอนการเตรียมไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูรีเอ ด้วยวิธีอินเทอร์เฟเชียลพอลิเมอไรเซชัน

### 3.4.1.2 การหาปริมาณของของแข็ง (%solid content)

นำไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งที่เก็บรักษาไว้ใน TWEEN80 มาทำการชั่งให้ได้ปริมาณ 5 กรัม แล้วจึงนำไปตกตะกอนในเอทานอล จากนั้นทำการกรอง โดยการใส่กระดาษกรองที่มีความละเอียดสูง ทำให้แห้งด้วยการทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง และคำนวณหาร้อยละของของแข็ง จากสมการต่อไปนี้

$$\text{ปริมาณร้อยละของของแข็งที่กระจายตัวอยู่ใน (\%)} = \left[ \frac{W_2 - W_p}{W_1} \right] \times 100$$

$W_1$  หมายถึง น้ำหนักของไมโครแคปซูลที่กระจายตัวอยู่ใน TWEEN80

$W_2$  หมายถึง น้ำหนักของไมโครแคปซูลหลังนำไปทำให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง

$W_p$  หมายถึง น้ำหนักรวมของกระดาษกรอง

### 3.4.1.3 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งที่ไม่ได้อยู่ในรูปไมโครแคปซูล

1) ผสมน้ำมันหอมระเหยลงในน้ำกลั่นโดยใช้ความเข้มข้น ร้อยละ 5, 10 และ 15 ตามลำดับ และเติม Tween 80 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 1 เพื่อช่วยให้น้ำมันสามารถกระจายตัวในน้ำได้ดี

2) นำสารที่เตรียมไปกวนผสมที่อัตราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที

3) นำผ้าฝ้ายมาจุ่มอัดด้วยของผสมของน้ำมันหอมระเหยที่เตรียมได้จากข้อ 2) โดยให้มี %wet pick up ประมาณ 100 จากนั้นจึงนำไปตากแห้งที่อุณหภูมิห้อง



### 3.4.1.4 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/

#### พอลิยูรีเทน-ยูเรีย

1) ผสมไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยในน้ำกลั่น โดยให้มีความเข้มข้นร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนัก พร้อมกับเติมสารต่างๆ ตามสัดส่วนที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3.3

2) นำสารที่เตรียมไปกวนผสมที่อัตราเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที

3) นำผ้าฝ้ายมาจุ่มอัดด้วยของผสมของไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยที่เตรียมได้จากข้อ 2) โดยทำการจุ่มอัด 2 ครั้ง ครั้งแรกให้มี % wet pick up ประมาณ 50 จากนั้นจึงจุ่มอัดครั้งที่สองโดยให้มี % wet pick up ประมาณ 100 แล้วนำไปตากแห้งที่อุณหภูมิห้อง


ตารางที่ 3.3 สูตรของส่วนประกอบและสารเคมีที่ใช้ในการตกแต่งผ้าฝ้าย

Microcapsules (g)	50	100	150	200
Binder (g)	50	50	50	50
Fixer (g)	1	1	1	1
Tween80 (ml)	10	10	10	10
H <sub>2</sub> O (ml)	1000	1000	1000	1000

### 3.4.2 การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของไมโครแคปซูล

#### 3.4.2.1 การทดสอบหาขนาดอนุภาคของไมโครแคปซูลที่เตรียมได้ ด้วยเทคนิค PSD

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์นี้ เพื่อหาขนาดอนุภาคเฉลี่ยและการกระจายขนาดอนุภาคของไมโครแคปซูลที่เตรียมได้จากข้อ 3.4.1.1 ด้วยเครื่อง PSD ของ Malvern รุ่น Mastersizer 2000 โดยนำไมโครแคปซูลมาสันด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (sonicate) เป็นเวลา 30 วินาที เพื่อให้ไมโครแคปซูลเกิดการกระจายตัวได้ดี จากนั้นนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง PSD โดยใช้หน่วยกระจายที่มีชื่อว่า Hydro 2000SM ดังรูปที่ 3.6 หน่วยกระจายนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กหรือจำเป็นต้องใช้ตัวทำละลายน้อยที่สุด ซึ่งมีปริมาตรเพียง 50-120 มิลลิลิตร โดยในการทดสอบใช้ค่า Particle refractive index เป็น 1.5 ค่า Absorption เป็น 0.1 และใช้น้ำเป็นตัวกลาง วิเคราะห์โดยหยดไมโครแคปซูลลงในหน่วยกระจายที่มีลักษณะคล้ายกรวย จากนั้นเครื่องจะวัดขนาดอนุภาค และการกระจายขนาดอนุภาคโดยอัตโนมัติ ในงานวิจัยนี้อ่านค่าขนาดอนุภาคของไมโครแคปซูลจากค่า  $D[4,3]$



รูปที่ 3.3 (a) เครื่อง PSD ของ Malvern รุ่น Mastersizer 2000 และ (b) หน่วยกระจาย Hydro 2000SM

### 3.4.2.2 การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง พอลิยูรีเทน-ยูเรีย และไมโครแคปซูลที่เตรียมได้ ด้วยเทคนิค FTIR

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์นี้ เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์เฉพาะของไมโครแคปซูลที่เตรียมได้จากข้อ 3.4.1.1 ด้วยเครื่อง FT-IR ของ Thermo Fisher Scientific รุ่น Nicolet 6700 ดังรูปที่ 3.4 โดยใช้โหมดการส่งผ่านตั้งแต่ความยาวคลื่นที่  $400\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$  ความละเอียด  $4\text{ cm}^{-1}$  ใช้จำนวน 64 ครั้งในการสแกน เทคนิคที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์นี้มี 2 เทคนิคคือ

- 1) ตัวอย่างที่เป็นของเหลว ได้แก่ น้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง เตรียมตัวอย่างโดยใช้เซลล์สำหรับของเหลว (KBR liquid cell)
- 2) ตัวอย่างที่เป็นของแข็ง ได้แก่ ไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งซูลพอลิยูรีเทน-ยูเรีย สามารถเตรียมตัวอย่างได้โดยนำสารตัวอย่างมาบดผสมกับผง KBR (KBR pellets) ในอัตราส่วน 1:9 จากนั้นนำมาอัดให้เป็นแผ่นบางและใส่ด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิก



รูปที่ 3.4 เครื่อง FT-IR ของ Thermo Fisher Scientific รุ่น Nicolet 6700

### 3.4.2.3 การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของไมโครแคปซูลที่เตรียมได้ ด้วยเทคนิค

#### จุลทรรศน์แบบแสง ( Optical Microscope; OM )

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบรูปร่างของไมโครแคปซูลในระดับจุลภาค คือ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดา (Optical microscope) ดังแสดงในรูปที่ 3.5 โดยจะมีกำลังขยายอยู่ระหว่าง 10-100 เท่า ซึ่ง ณ กำลังขยายนี้จะช่วยให้สามารถทำให้เห็นถึงรูปร่าง และลักษณะการกระจายตัวของไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรียที่สังเคราะห์ได้ โดยไมโครแคปซูลตัวอย่างที่นำมาทำการทดสอบนั้นจะต้องมีผนังที่บางพอที่จะยอมให้แสงทะลุผ่านได้




รูปที่ 3.5 เครื่อง OM ของ OLYMPUS รุ่น OM BH2-UMA

### 3.4.2.4 การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของไมโครแคปซูลที่เตรียมได้ ด้วยเทคนิค

#### SEM

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์นี้ เพื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา และพื้นผิวภายนอกของไมโครแคปซูลที่เตรียมได้จากข้อ 3.4.1.1 โดยใช้กำลังขยาย 3500 เท่า รวมถึงตรวจสอบความสามารถของการยี่ดระหว่างไมโครแคปซูลกับสิ่งทอโดยใช้กำลังขยาย 1000 เท่า ด้วยเครื่อง SEM ของ JOEL รุ่น JSM 5410 ดังแสดงในรูปที่ 3.6 โดยสารตัวอย่างจะถูกเคลือบด้วยทอง โดยใช้ sputter-coater ที่ศักย์ไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์



รูปที่ 3.6 เครื่อง SEM ของ JEOL., Ltd รุ่น JSM 5410 LV

### 3.4.2.5 การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของไมโครแคปซูลด้วยเทคนิค TGA

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์นี้ เพื่อศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของ ไมโครแคปซูลที่เตรียมได้ในข้อ 3.4.1.1 สภาพแห้งเปรียบเทียบกับน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง โดยวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของไมโครแคปซูลเทียบกับเวลา (isothermal TGA) ด้วยเครื่อง TGA ของ Mettler Toledo รุ่น TGA/SDTA851e ดังรูปที่ 3.7 ที่อุณหภูมิ 37 และ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และการวิเคราะห์หาอุณหภูมิการสลายตัวทางความร้อนของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง ไมโครแคปซูลพอลิยูรีเทน-ยูเรีย ไมโครแคปซูลพอลิยูรีเทน-ยูเรีย (ที่ไม่มีน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งบรรจุอยู่) ด้วยเครื่อง TGA ของ Mettler Toledo รุ่น TGA/SDTA 851e โดยใช้ภาวะการทดสอบแบบไดนามิกส์ ภายใต้บรรยากาศของไนโตรเจน ที่มีอัตราการไหลของแก๊ส 20 มิลลิลิตรต่ออนาที อุณหภูมิในการวิเคราะห์ตั้งแต่ 50 องศาเซลเซียส ถึง 500 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสต่ออนาที



รูปที่ 3.7 เครื่อง TGA ของ Mettler Toledo รุ่น TGA/SDTA851e

### 3.4.2.6 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งที่บรรจุในไมโครแคปซูล

การหาปริมาณน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งที่บรรจุในไมโครแคปซูลที่เตรียมได้จากความเร็วรอบที่ต่างกัน สามารถทดสอบได้โดยการใช้เทคนิค TGA ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที โดยปริมาณร้อยละของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งที่บรรจุในไมโครแคปซูล คำนวณได้จากสมการต่อไปนี้

$$\text{ปริมาณน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งที่บรรจุในไมโครแคปซูล (\%)} = \left[ \frac{W_m - W_0}{W_m} \right] \times 100$$

(Loading capacity)

$W_m$  หมายถึง น้ำหนักของไมโครแคปซูลก่อนทดสอบ

$W_0$  หมายถึง น้ำหนักของไมโครแคปซูลหลังทดสอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที

ทั้งนี้ความสามารถในการเก็บรักษาน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งที่บรรจุอยู่ในไมโครแคปซูลสามารถทดสอบได้โดยการนำตัวอย่างชุดเดียวกันมาทำการทดสอบ โดยเว้นระยะเวลาการเก็บรักษาที่เท่าๆกัน จากนั้นจึงนำมาคำนวณตามสมการข้างต้น เพื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณน้ำมันที่หายไปจากไมโครแคปซูล

### 3.4.2.7 การวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งจากไมโครแคปซูล

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์นี้เพื่อหาปริมาณการปล่อยน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งจากไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรีย ที่เตรียมได้เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของไมโครแคปซูลเทียบกับเวลา (Isothermal TGA) ด้วยเครื่อง TGA โดยเลือกใช้อุณหภูมิ 37 และ 120 องศาเซลเซียส โดยปริมาณร้อยละของการปล่อยน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งจากไมโครแคปซูล โดยจะคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้

$$\text{ปริมาณการปล่อยน้ำมันหอมระเหย (\%)} = \left[ \frac{W_m - W_{T(t)}}{W_m - W_{m(T,60m)}} \right] \times 100$$

(Oil release content)

โดยที่	$W_m$	หมายถึง	น้ำหนักของไมโครแคปซูลก่อนทดสอบ
	$W_{T(t)}$	หมายถึง	น้ำหนักของไมโครแคปซูลที่อุณหภูมิ $T^{\circ}\text{C}$ ณ เวลา $t$ นาที
	$W_{m(T,60m)}$	หมายถึง	น้ำหนักของไมโครแคปซูลหลังทดสอบที่อุณหภูมิ $T^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 60 นาที



### 3.4.3 การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติผ้าฝ้ายหลังการตกแต่งด้วยน้ำมันหอมระเหย ไบโอฟริง และ ไมโครแคปซูลของน้ำหอมระเหยไบโอฟริง


#### 3.4.3.1 ทดสอบสภาพแข็งตึงดัดโค้ง หรือความแข็งกระด้างของผ้าที่ผ่านการ

#### การตกแต่งด้วยน้ำมันหอมระเหยไบโอฟริง และไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยไบโอฟริง

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้เพื่อศึกษาความแตกต่างของสภาพแข็งตึงดัดโค้งของน้ำมันหอมระเหยไบโอฟริง และไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยไบโอฟริง/พอลิยูรีเทน-ยูเรีย ที่ตกแต่งลงบนผ้าฝ้าย โดยนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสำเร็จมาทำการทดสอบตามมาตรฐาน BS 3356:1990 Method for the determination of bending length and flexural rigidity of fabrics โดยใช้เครื่องวัดสภาพแข็งตึงดัดโค้งของผ้า โดยจะต้องตัดชิ้นผ้าทั้งตามแนวด้ายพุ่ง และแนวด้ายยืน ขนาด 200 มิลลิเมตร x 25 มิลลิเมตร วิธีการทดสอบ คือให้วางผ้าลงบนแท่นวาง โดยวางปลายผ้าให้พอดีกับจุดอ้างอิง จากนั้นให้นำไม้บรรทัดที่ใช้วัดระยะการโค้งงอมาทับไว้บนผ้า แล้วเคลื่อนผ้าไปพร้อมๆกับไม้บรรทัดด้วยความเร็วประมาณ 120 มิลลิเมตรต่อนาที จนปลายผ้าพอดีกับจุดอ้างอิง แล้วจึงอ่านค่าที่วัดได้จากไม้บรรทัด โดยนำผ้าตัวอย่างแต่ละผืนมาทำการกลับด้านทดสอบจนครบทั้ง 4 ด้าน แล้วจึงนำมาหาค่าเฉลี่ย นำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าสภาพแข็งตึงดัดโค้งจากสมการต่อไปนี้ โดยถ้าค่าที่คำนวณได้มีค่ามาก ก็จะหมายความว่าผ้าตัวอย่างนั้นมีความกระด้างมาก

$$G = 0.1 MC^3$$

โดย	G	คือ	ค่าสภาพแข็งตึงดัดโค้งของผ้า (มิลลิกรัม·เซนติเมตร)
	M	คือ	น้ำหนักผ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (กรัม/ตารางเมตร)
	C	คือ	ความยาวโค้งงอ (เซนติเมตร)



รูปที่ 3.8 เครื่องวัดสภาพแข็งตึงดัดโค้ง

### 3.4.3.2 ทดสอบความสามารถในการต้านแบคทีเรีย Staphylococcus ซึ่งมีผลทำให้ ผิวนั่งอักเสบ

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้ เพื่อศึกษาความสามารถในการต้านจุลินทรีย์ของ น้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง และไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรีย บนผ้า ฝ้ายทั้งก่อนและหลังการนำไปใช้งานในภาวะต่างๆ โดยมีวิธีการทดลองคร่าวๆ ดังนี้

#### ชุด A

1. ตัดตัวอย่างผ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 เซนติเมตร แล้วจึงนำไปทำการฆ่าเชื้อ โดยการอบแสงยูวี จากนั้นจึงนำตัวอย่างใส่ลงในขวดที่มีเชื้อแบคทีเรียปริมาณ 1 มิลลิลิตร
2. เติมน้ำเกลือปริมาณ 100 มิลลิลิตรลงในขวดจากนั้นนำไปเขย่าเป็นเวลา 1 นาที
3. คูดสารละลายจากขวดขึ้นมาใส่ในหลอดทดลองปริมาณ 1 มิลลิลิตรเพื่อนำเชื้อไป เจือจางในอัตราส่วน  $1/10^3$ ,  $1/10^4$  และ  $1/10^5$  ตามลำดับ
4. เลือกสารละลายเจือจางที่เหมาะสม โดยดูของเหลวขึ้นมา 0.1 มิลลิลิตรและหยด ลงในจานเพาะเชื้อ (Plate) จำนวน 3 จาน

5. บ่มเชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และนับจำนวนโคโลนี (Colony) ในจานเพาะเชื้อ (Plate) เพื่อนำไปคำนวณหา จำนวนแบคทีเรียต่อมิลลิลิตรของตัวอย่าง มีหน่วยเป็น CFU (Colony forming unit) ต่อมิลลิลิตร

#### ชุด B

1. ตัดตัวอย่างผ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 เซนติเมตร แล้วจึงนำไปทำการฆ่าเชื้อด้วยการอบแสงยูวี จากนั้นจึงนำตัวอย่างใส่ลงในขวดที่มีเชื้อแบคทีเรียปริมาณ 1 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
2. ทำเช่นเดียวกับชุด A ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 – 5 เทียบเชื้อระหว่างชุดล่างทันที (A) กับชุดทิ้งให้เชื้อสัมผัสกับผ้า 24 ชั่วโมง (B) และคิดเป็นร้อยละจำนวนโคโลนีของจุลินทรีย์ที่ลดลง โดยใช้สูตรคำนวณ ดังสมการที่ดังต่อไปนี้

$$R = \frac{(B - A)}{B} \times 100$$

- โดย R = จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที่ลดลง (Reduction) เป็นร้อยละโดยค่า R ยิ่งสูงจะ หมายความว่าตัวอย่างที่นำมาใช้ในการทดสอบนั้นมีความสามารถในการต้านแบคทีเรียได้ดี
- A = จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที่นับได้จากขั้นตอนทดสอบที่ตกแต่งด้วยน้ำมันหอมระเหย และไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/ พอลิยูรีเทน-ยูเรีย ซึ่งบ่มเพาะเชื้อไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- B = จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที่นับได้จากขั้นตอนทดสอบที่ตกแต่งด้วยน้ำมันหอมระเหย และไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/ พอลิยูรีเทน-ยูเรียที่ 0 ชั่วโมง

### 3.4.3.3 ทดสอบความสามารถในความคงทนของสารต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้าย ต่อการซักล้าง


วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้เพื่อศึกษาความคงทนของสารต้านจุลินทรีย์ ของ น้ำมันหอมระเหยไอบีฝรั่ง และไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยไอบีฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรีย ที่ ตกแต่งลงบนผ้าฝ้ายทั้งก่อนและหลังการนำไปใช้งาน โดยนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสารต้านแบคทีเรียมาซักตามมาตรฐาน AATCC 105-C10 : 2006 ด้วยเครื่อง Gyrowash ดังแสดงในรูปที่ 3.9 โดยในการทดลองจะใช้ สบู่มาตรฐาน 5 กรัม ละลายในน้ำ 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ในอัตราส่วน L:R เท่ากับ 1:50 หลังจากนั้นจึงนำชิ้นตัวอย่างมาล้าง โดยให้น้ำไหลผ่านตลอดแล้วจึงนำไปตากให้แห้ง ก่อนนำตัวอย่างไปทดสอบสมบัติการต้านแบคทีเรียตามมาตรฐาน AATCC 100-2004 แล้วเปรียบเทียบจำนวนแบคทีเรียที่ลดลง



รูปที่ 3.9 เครื่อง Gyrowash ของ James H. Heal & Co.Ltd รุ่น Gyrowash 815/20

### 3.4.3.4 ทดสอบความสามารถในความคงทนของสารต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายต่อ เหงื่อ

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้เพื่อศึกษาความคงทนของสารต้านจุลินทรีย์ของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งสำเร็จด้วยไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรีย ทั้งก่อนและหลังการนำไปใช้งาน โดยนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสารต้านแบคทีเรีย มาทดสอบความคงทนต่อเหงื่อ ตามมาตรฐาน AATCC 15-2002 เริ่มจากการนำชิ้นตัวอย่างมาแช่สารละลายเหงื่อเทียมในอัตราส่วน L:R เท่ากับ 1:50 ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นจึงนำชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นวางไว้ระหว่างแผ่นอะคริลิกเรซินของเครื่อง perspirometer ดังแสดงในรูปที่ 3.10 แล้วใช้แท่งน้ำหนักกดทับ จากนั้นจึงนำเครื่อง perspirometer เข้าไปวางในตู้อบที่อุณหภูมิ  $37 \pm 2$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง นำชิ้นทดสอบออกจากตู้อบแล้วใช้วิธีผึ่งให้แห้ง โดยการแขวนตากที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส จากนั้นนำชิ้นทดสอบไปทดสอบการต้านจุลินทรีย์บนผ้าฝ้ายตามหัวข้อ 3.3.6.2 เพื่อทดสอบความคงทนของสารต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายต่อเหงื่อ แล้วเปรียบเทียบจำนวนแบคทีเรียที่ลดลง



รูปที่ 3.10 เครื่อง perspirometer ที่ใช้ในการทดสอบความคงทนของสารต้านจุลินทรีย์บนผ้าฝ้ายต่อเหงื่อ

### 3.4.3.5 ทดสอบความสามารถในความคงทนของของสารต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้าย ต่อการรีดร้อน


วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้เพื่อศึกษาความคงทนของสารต้านจุลินทรีย์ของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งสำเร็จด้วยไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรีย ทั้งก่อนและหลังการนำไปใช้งาน โดยนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสารต้านแบคทีเรีย มาทดสอบความคงทนต่อการรีดร้อน ตามมาตรฐาน AATCC 133-2002 ที่อุณหภูมิ  $150 \pm 2$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที ด้วยเครื่อง scorch tester ดังแสดงในรูปที่ 3.11 จากนั้นนำชิ้นทดสอบไปทดสอบการต้านจุลินทรีย์บนผ้าฝ้าย เพื่อทดสอบความคงทนของสารต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายต่อการรีดร้อน แล้วเปรียบเทียบจำนวนแบคทีเรียที่ลดลง



รูปที่ 3.11 เครื่อง scorch tester ของ SDL Atlas Inc. รุ่น M247A

### 3.4.3.6 ทดสอบความสามารถในความคงทนของสารต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายต่อแสง

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้เพื่อศึกษาความคงทนของสารต้านจุลินทรีย์ของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งสำเร็จด้วยไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรีย ทั้งก่อนและหลังการนำไปใช้งาน โดยนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสารต้านแบคทีเรีย มาทดสอบความคงทนต่อการอาบแสง ตามมาตรฐาน AATCC 16E-1998 โดยให้แสงซีนอนอาร์ก (xenon arc) ที่มีการกระจายพลังงานใกล้เคียงกับแสงแดด ด้วยเครื่อง Atlas Xenon Arc Weather-Ometer Model Ci 3000 ดังแสดงในรูปที่ 3.12 เป็นเวลา 20 ชั่วโมง จากนั้นนำชิ้นทดสอบไปทดสอบการต้านจุลินทรีย์บนผ้าฝ้าย ทดสอบความคงทนของสารต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายต่อการอาบแสง ตามมาตรฐาน AATCC 100-2004 แล้วเปรียบเทียบจำนวนแบคทีเรียที่ลดลง




รูปที่ 3.12 เครื่อง Atlas Xenon Arc Weather-Ometer Model Ci 3000 ของ SDL Atlas Inc.

รุ่น CI-300

วพ. 2555  
 เลขทะเบียน 7274  
 วันที่ 25 ก. ค. 2558

### 3.4.3.7 ทดสอบความสามารถในความคงทนของสารด้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายต่อการขัดถู

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้คือ ต้องการศึกษาศักยภาพในการคงทนของไมโครแคปซูลต่อการขัดถู ตามมาตรฐาน AATCC 8-2007 โดยมีวิธีการทดสอบอย่างคร่าวๆคือ เตรียมชิ้นทดสอบให้มีขนาดประมาณ 50 x 30 มิลลิเมตร มาวางที่ฐานของเครื่องทดสอบให้ชิ้นทดสอบวางอยู่ในแนวขัดถูแล้วยึดให้แน่น แล้วนำผ้าฝ้ายขัดถูมาตรฐานที่ทำการปรับสถานะแล้ว (ผ้าฝ้ายฟอกขาว) ขนาด 50 x 50 มิลลิเมตร มาหุ้มแท่งแก้วขัดถูด้านบนของเครื่อง แล้วทำการขัดถูแบบไปกลับจำนวน 10 รอบ แล้วจึงนำชิ้นทดสอบไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียต่อไป โดยอุปกรณ์จะแสดงในรูป 3.13



รูปที่ 3.13 เครื่องทดสอบความคงทนต่อการขัดถู ( AATCC Crockmeter )



### 3.4.3.8 ทดสอบความสามารถในความคงทนของสารต้านแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายต่อ เหงื่อพร้อมแสง

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้เพื่อศึกษาความคงทนของสารต้านแบคทีเรีย ของผ้า ฝ้ายที่ตกแต่งสำเร็จด้วยไมโครแคปซูลของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่ง/พอลิยูรีเทน-ยูเรีย ต่อเหงื่อและ แสง ตามมาตรฐาน AATCC 125-2004 ซึ่งการทดสอบนี้ให้เหมาะสำหรับสิ่งทอที่จะต้องนำไปใช้ งานจริงกับสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการทดสอบเริ่มจากนำผ้าฝ้ายที่ผ่านการตกแต่งสำเร็จ มา ทดสอบความคงทนต่อเหงื่อตามมาตรฐาน AATCC 15-2002 จากนั้นจึงนำผ้างดังกล่าวไปผ่านการ อาบแสงซินอนอาร์กตามมาตรฐาน AATCC 16E-2004 แล้วจึงนำชิ้นทดสอบไปทดสอบ ความสามารถในการต้านแบคทีเรียต่อไป