


### บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย

#### 3.1 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

##### 3.1.1 วัตถุดิบ

- 1) โคโตซาน น้ำหนักโมเลกุล 480,000 ดาลตัน มีร้อยละการกำจัดหมู่แอซิติล (%DD) เท่ากับ 90 ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทบรวิซาร์ไบโอไลน์
- 2) สีย้อมรีแอกทีฟเรด (C.I. Reactive Red 35) ชื่อทางการค้า Mohizal Red 5B ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท วิ.พี.ซี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังรูปที่ 3.1



Reactive Red 35

รูปที่ 3.1 โครงสร้างทางเคมีของ Reactive Red 35 [45]

##### 3.1.2 สารเคมี

- 1) ไทเทเนียมเตตระไอโซโพรพอกไซด์ (titanium (IV) isopropoxide, TIP) เป็นเกรดวิเคราะห์ (AR grade) จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. ซี. เอส. ซีนอน
- 2) ไทเทเนียเชิงการค้า A100 ซึ่งอยู่ในรูปของผลึกแอนาเทส ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท วิ.พี.ซี.กรุ๊ป จำกัด
- 3) เอทานอล (ethanol,  $C_2H_5OH$ ) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide, NaOH) และ กรดไนตริก (nitric acid,  $HNO_3$ ) สารเคมีทุกตัวเป็นเกรดวิเคราะห์ (AR grade) จากบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี. สถาพร กรุ๊ป


4) กรดแอซติก (glacial acetic acid,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) เป็นเกรดวิเคราะห์ (AR grade) จากบริษัท Mallinckrodt Baker

### 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 1) ตู้แสง (color assessment cabinet) รุ่น VERIVIDE LTD CAC 60
- 2) เครื่องชั่ง (analytical balance)
- 3) กระดาษวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH paper)
- 4) ตู้อบให้ความร้อน (oven)

### 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์


1) เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (X-Ray Diffraction, XRD) รุ่น D8 ADVANCE, BRUKER เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกและความเป็นผลึกของวัสดุดูดซับ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ที่ตกกระทบบนหน้าผลึกของสารตัวอย่างที่มุมต่างๆกัน



รูปที่ 3.2 เครื่องทดสอบเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน รุ่น D8 ADVANCE, BRUKER


2) เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV/VIS Spectrophotometer) รุ่น SPECCORD S100 เพื่อใช้ในการศึกษาความเข้มข้นของสี้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิเคราะห์จากค่าการดูดกลืน

แสงของสีย้อม แล้วนำค่าดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน ที่สร้างขึ้นระหว่างค่าการดูดกลืนแสงของสี ณ ความเข้มข้นที่แตกต่างกันที่ ณ ความยาวคลื่นที่สูงที่สุดที่สามารถดูดกลืนแสงได้



รูปที่ 3.3 เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น SPECCORD S100

3) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) รุ่น JSM-6400, JEOL เพื่อใช้ในการศึกษาโครงสร้างทางสัณฐานวิทยา ลักษณะพื้นผิววัสดุดูดซับ และอนุภาคไทเทเนียมบริเวณพื้นผิวของวัสดุดูดซับชนิดต่างๆ โดยมีหลักการทำงานโดยการยิงลำอิเล็กตรอน (primary electron) ผ่านเลนส์ เมื่อลำอิเล็กตรอนถูกกราดบนผิวของชิ้นงานจะเกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron) ขึ้น จากนั้นสัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิจะถูกบันทึก แล้วแปลงไปเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏภาพขึ้นบนจอร์ับภาพ โดยภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นภาพ 3 มิติ สามารถบันทึกได้ทันทีจากเครื่อง [46]



รูปที่ 3.4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รุ่น JSM-6400, JEOL

### 3.4 การดำเนินงานวิจัย

#### 3.4.1 การเตรียมเม็ดวัสดุดูดซับโคโคซาน

1) เตรียมสารละลายโคโคซานที่ความเข้มข้น 2% ในสารละลายกรดแอซิติก (acetic acid) ที่ความเข้มข้น 2% แล้วปั่นกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อให้โคโคซานละลายได้อย่างสมบูรณ์

2) นำสารละลายโคโคซานที่เตรียมได้จากข้อ 1 หยดลงไปนในสารละลายผสมปริมาตร 300 มิลลิลิตร ที่เตรียมขึ้นระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 8% โดยน้ำหนักกับเอทานอลในอัตราส่วน 90:10 โดยปริมาตร โดยใช้หลอดหยดเพื่อให้เกิดเป็นเม็ดวัสดุดูดซับโคโคซาน

3) หลังจากนั้นแช่เม็ดวัสดุดูดซับโคโคซานที่หยดได้เอาไว้ในสารละลายผสมเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้มีรูปแบบที่เป็นเม็ดอย่างสมบูรณ์ ไม่แตกยุ่ย

4) กรองเม็ดวัสดุดูดซับโคโคซานที่ได้ แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นจนมีภาวะเป็นกลาง (ที่ pH ประมาณ 7) ซึ่งตรวจสอบโดยใช้กระดาษพีเอช วัดค่าพีเอชของน้ำที่อยู่เหนือเม็ดวัสดุดูดซับโคโคซาน

5) ทำการอบเม็ดวัสดุดูดซับโคโคซานที่ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำมาเก็บรวมไว้ในขวดแก้วก่อนนำไปทดสอบ

6) นำเอาเม็ดวัสดุดูดซับโคโคซานที่เตรียมได้มาทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม และทำการวิเคราะห์เฟสและผลึกของวัสดุดูดซับโคโคซานด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน และศึกษาโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาของวัสดุดูดซับโคโคซานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตามลำดับ

### 3.4.2 การเตรียมไทเทเนียซัลจากวิธีโซลเจล

1) เตรียมไทเทเนียซัลโดยใช้ไทเทเนียมเตตระไฮดรอกไซด์ (Titanium (IV) isopropoxide, TIP) เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมไทเทเนีย โดยนำไทเทเนียมเตตระไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 10% และ 20% มาละลายในสารละลายกรดแอซิดิกที่ความเข้มข้น 5% โดยปริมาตร และกรดไนตริกที่ความเข้มข้น 0.1% โดยปริมาตร

2) ทำการกวนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้ไทเทเนียมเตตระไฮดรอกไซด์ละลายจนหมดโดยไม่จับตัวเป็นก้อน

3) จากนั้นทำการกวนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ไทเทเนียซัลที่เสถียรและไม่ตกตะกอน หลังจากนั้นนำเอาสารละลายไทเทเนียซัลที่เตรียมได้ไปใช้ในขั้นตอนการเตรียมวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียด้วยวิธีโซลเจล

### 3.4.3 การเตรียมเม็ดวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียด้วยวิธีโซลเจล

1) นำสารละลายโคโคซานที่เตรียมได้จากข้อ 3.4.1 และสารละลายไทเทเนียซัลที่เตรียมได้จากข้อ 3.4.2 มาผสมเข้าด้วยกันตามอัตราส่วนที่แสดงเอาไว้ในตารางที่ 3.1 จากนั้นทำการปั่นกวนด้วยแท่งแม่เหล็กจนสารละลายผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนการผสมระหว่างสารละลายโคโคซานต่อสารละลายไทเทเนียซัล

สารละลายโคโคซาน ( มิลลิลิตร )	สารละลายไทเทเนียซัล ( มิลลิลิตร )
100	0
80	20
60	40

2) หลังจากเตรียมอัตราส่วนของวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียด้วยวิธีโซลเจลแล้ว ทำการกวนสารละลายผสมให้เข้าด้วยกันด้วยแท่งแม่เหล็กเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำมาหยดลงในสารละลายผสมปริมาณ 300 มิลลิลิตร ที่เตรียมขึ้นระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 8% โดยน้ำหนัก กับเอทานอลในอัตราส่วน 90:10 โดยปริมาตร โดยใช้หลอดหยดเพื่อให้เกิดเป็นเม็ดวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียด้วยวิธีโซลเจล

3) แخذเม็ดวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนีย ที่หยดได้เอาไว้ในสารละลายผสมเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้ได้เม็ดวัสดุเชิงประกอบที่มีรูปแบบที่เป็นเม็ดอย่างสมบูรณ์ ไม่แตกยุ่ย

4) กรองเม็ดวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียที่ได้ แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นจนมีภาวะเป็นกลาง (ที่ pH ประมาณ 7) ซึ่งตรวจสอบโดยการใช้กระดาษพีเอช วัดค่าพีเอชของน้ำที่อยู่เหนือเม็ดวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียด้วยวิธีโซลเจล

5) ทำการอบเม็ดวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียด้วยวิธีโซลเจล ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และอีกภาวะหนึ่งจะทำการอบวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนีย ด้วย



วิธีโซลเจลโดยตรง ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที เพื่อศึกษาผลของการอบผนึกที่อุณหภูมิสูงต่อความเป็นผลึกไทเทเนียมที่เตรียมจากวิธีโซลเจลในวัสดุเชิงประกอบ จากนั้นเก็บเม็ดวัสดุเชิงประกอบแต่ละชนิดลงในขวดแก้ว

6) นำเอาวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียมด้วยวิธีโซลเจลทั้ง 2 ประเภท ที่เตรียมได้มาทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม และทำการวิเคราะห์เฟสและผลึกของวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียมด้วยวิธีโซลเจล ด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน และศึกษาโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียมด้วยวิธีโซลเจล ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเช่นเดียวกันกับการทดสอบของเม็ดวัสดุดูดซับโคโคซาน

#### 3.4.4 การเตรียมเม็ดวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียมเชิงการค้า A100

1) คำนวณปริมาณไทเทเนียมเป็นกรัมที่มีอยู่ในสารละลายไทเทเนียมโซล ที่นำมาเตรียมในวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียม โดยตั้งสมมติฐานว่าสารตั้งต้น คือ ไทเทเนียมเทตระไฮดรอกไซด์ที่ใช้ ได้เปลี่ยนไปเป็นไทเทเนียมโดยสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย สารเริ่มต้นปฏิกิริยาไทเทเนียมเทตระไฮดรอกไซด์ (TIP) มีน้ำหนักโมเลกุล 383.867 กรัม/โมล (g/mol) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO<sub>2</sub>) มีน้ำหนักโมเลกุล 79.867 กรัม/โมล (g/mol) และสารเริ่มต้นปฏิกิริยาไทเทเนียมเทตระไฮดรอกไซด์ (TIP) มีความหนาแน่น 0.96 กรัมต่อปริมาตร (g/cm<sup>3</sup>) จากผลการคำนวณสามารถสรุปปริมาณผงไทเทเนียมเชิงการค้า ที่จะนำมาเตรียมเป็นวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียมเชิงการค้าได้ตามตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ปริมาณไทเทเนียมเชิงการค้าที่นำมาใช้ในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบที่เทียบกับไทเทเนียมที่ได้มาจากวิธีโซลเจล

สารละลายไทเทเนียมโซล (มิลลิลิตร)	ผงไทเทเนียมเชิงการค้า ( กรัม )
อัตราส่วน 20% ของไทเทเนียมโซลจากการเตรียมไทเทเนียมเทตระไฮดรอกไซด์ (TIP) 10%	0.399
อัตราส่วน 40% ของไทเทเนียมโซลจากการเตรียมไทเทเนียมเทตระไฮดรอกไซด์ (TIP) 10%	0.799
อัตราส่วน 20% ของไทเทเนียมโซลจากการเตรียมไทเทเนียมเทตระไฮดรอกไซด์ (TIP) 20%	0.798
อัตราส่วน 40% ของไทเทเนียมโซลจากการเตรียมไทเทเนียมเทตระไฮดรอกไซด์ (TIP) 20%	1.597

2) นำไทเทเนียเชิงการค้ำตามจำนวนกรัมที่คำนวณได้ ค่อยๆนำมาผสมลงในสารละลายโคโคซานตามอัตราส่วนดังแสดงเอาไว้ในตารางที่ 3.1 หลังจากนั้นทำการเตรียมวัสดุเชิงประกอบดังกล่าวเช่นเดียวกับการเตรียมเม็ดวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียด้วยวิธีโซลเจล และทำการทดสอบต่างๆ เช่นเดียวกันกับวัสดุดูดซับโคโคซานและวัสดุเชิงประกอบโคโคซาน/ไทเทเนียด้วยวิธีโซลเจล

#### 3.4.5 การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสี้อมรีแอกทีฟของวัสดุดูดซับประเภทต่างๆ

ก่อนทำการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสี้อมของวัสดุดูดซับประเภทต่างๆ ในขั้นแรกต้องทำการเตรียมกราฟมาตรฐานของสี้อมที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งในการศึกษานี้สี้อมรีแอกทีฟเรด 35 ได้ถูกเลือกมาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับสี้อมของวัสดุดูดซับประเภทต่างๆ


##### 3.4.5.1) เตรียมกราฟมาตรฐานของสารละลายสี้อมรีแอกทีฟ

1) เตรียมสารละลายสี้อมรีแอกทีฟเรด 35 ที่ความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อนำมาหาค่าความยาวคลื่นที่สูงที่สุดของการดูดกลืนแสง (absorbance) ของสี้อมรีแอกทีฟนี้ ในช่วงความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร จากผลการวัดค่าการดูดกลืนแสงสรุปได้ว่า ความยาวคลื่นที่ทำให้การดูดกลืนแสงมากที่สุดของสี้อมนี้คือ ณ ความยาวคลื่น 512 นาโนเมตร

2) เตรียมความเข้มข้นของสี้อมรีแอกทีฟเรดที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน คือที่ 10 20 30 40 50 และ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากนั้นนำแต่ละความเข้มข้นมาวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 512 นาโนเมตร แล้วนำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ในแต่ละความเข้มข้นของสี้อมมาสร้างกราฟความเข้มข้นมาตรฐาน (calibration curve) ดังแสดงเอาไว้ในรูปที่ 3.5

ตารางที่ 3.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 512 นาโนเมตรกับความเข้มข้นต่างๆของสารละลายสี้อมรีแอกทีฟ

ความเข้มข้นของสี้อม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ค่าการดูดกลืนแสง (Abs)
10	0.16
20	0.31
30	0.48
40	0.62
50	0.78
60	0.93



รูปที่ 3.5 กราฟความเข้มข้นมาตรฐานของสีย้อมรีแอกทีฟเรด 35

#### 3.4.5.2) ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟของเม็ดวัสดุดูดซับประเภทต่างๆ

- 1) เตรียมสารละลายสีย้อมรีแอกทีฟเรด 35 ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 60 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
- 2) นำ 2 กรัมของวัสดุดูดซับแต่ละประเภทมาแช่ลงในบีกเกอร์ที่มีสารละลายสีย้อม 10 มิลลิลิตร
- 3) จากนั้นนำบีกเกอร์ที่มีวัสดุดูดซับและสารละลายสีย้อมรีแอกทีฟไปวางไว้ในภาวะมืด ก่อนทำการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมเป็นเวลา 30 นาที
- 4) หลังจาก 30 นาทีในภาวะมืด นำเอาบีกเกอร์ที่มีทั้งวัสดุดูดซับและสารละลายสีย้อมมา อังด้วยแสงยูวีภายใต้เครื่อง color assessment cabinet เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และทุกๆ 1 ชั่วโมง จะทำการดูดสารละลายสีย้อมปริมาณเล็กน้อย ขึ้นมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 512 นาโนเมตร
- 5) หลังจากนั้นนำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาทำการเทียบค่าการดูดกลืนแสงของสีย้อมในกราฟ ความเข้มข้นมาตรฐานเพื่อเทียบเป็นความเข้มข้นของสีย้อม เมื่อได้ความเข้มข้นของสารละลายสีย้อม ที่เหลืออยู่ในบีกเกอร์แล้ว จึงนำไปคำนวณหาความเข้มข้นของสีย้อมที่วัสดุดูดซับได้ดูดเข้าไป
- 6) จากนั้นนำค่าที่ได้มาวาดกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เปอร์เซ็นต์ของสีย้อมที่ถูกดูดซับ เทียบกับเวลา (ชั่วโมง) ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นค่าเฉลี่ยที่มาจากการทดลองที่ทำเหมือนกันทั้งหมด 3 ครั้ง





### 3.4.5.3) ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟซ้ำของวัสดุดูดซับแต่ละประเภท ในภาวะที่มีแสงยูวี

นำวัสดุดูดซับประเภทต่างๆ มาทำการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟซ้ำ โดยการใช้น้ำวัสดุดูดซับชุดเดิมที่ผ่านการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟมาแล้วในครั้งแรก (เป็นเวลา 8 ชั่วโมง) มาดูดซับสีย้อมซ้ำในครั้งที่ 2 โดยจะทำการทดลองโดยใช้ปริมาณน้ำย้อม 10 มิลลิลิตรที่ความเข้มข้นเท่าเดิม ต่อเมื่อดูดซับจำนวน 2 กรัมเช่นเดิม แล้วทำการเก็บน้ำสีย้อมตัวอย่างไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ทุกๆ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อหาความเข้มข้นของสีย้อมที่เปลี่ยนไป จากนั้นทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสีย้อมซ้ำครั้งที่สองกับการดูดซับครั้งแรกของวัสดุดูดซับประเภทต่างๆ

### 3.4.6 ศึกษาไอโซเทิร์มการดูดซับสีย้อมของวัสดุดูดซับประเภทต่างๆ

ทำการวิเคราะห์ระบบการดูดซับสีย้อมโดยอาศัยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2 รูปแบบ คือ การดูดซับของแลงเมียร์ (langmuir isotherm) และการดูดซับของฟรุนดลิช (freundlich isotherm) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นที่สมดุลกับจำนวนของตัวถูกดูดซับที่มีการดูดซับที่อุณหภูมิคงที่ โดยทำการทดลองดังนี้

1) เตรียมสารละลายสีย้อมรีแอกทีฟเรด 35 ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 5 ความเข้มข้นคือ 50 60 70 80 และ 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตร

2) นำวัสดุดูดซับแต่ละประเภทจำนวน 2 กรัม มาแช่ในบีกเกอร์ที่มีสารละลายสีย้อมรีแอกทีฟปริมาตร 10 มิลลิลิตรทิ้ง 5 ความเข้มข้นเป็นเวลา 8 ชั่วโมง

3) หลังจากครบ 8 ชั่วโมงแล้ว ทำการวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV/VIS spectrophotometer) ของสารละลายสีย้อมรีแอกทีฟ ที่ความยาวคลื่น 512 นาโนเมตรทิ้ง 5 ความเข้มข้น แล้วทำการเทียบค่าการดูดกลืนแสงของสีย้อมที่ได้กลับไปเป็นค่าความเข้มข้นของสีย้อม โดยใช้กราฟความเข้มข้นมาตรฐาน

4) นำค่าความเข้มข้นที่วัดได้ มาคำนวณหาค่าปริมาณสีย้อมที่ถูกดูดซับต่อน้ำหนักตัวดูดซับเมื่อเข้าสู่สมดุล ( $Q_e$ )

5) จากนั้นทำการวิเคราะห์ไอโซเทิร์มของการดูดซับสีย้อมของวัสดุดูดซับประเภทต่างๆ สำหรับไอโซเทิร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์ (langmuir isotherm) จะทำการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง  $C_e / Q_e$  (แกน y) กับ  $C_e$  (แกน x) โดย  $C_e$  คือ ความเข้มข้นของสารละลายสีย้อมที่เหลือหลังการดูดซับที่สมดุล (mg/L) และสำหรับไอโซเทิร์มการดูดซับแบบฟรุนดลิช (freundlich isotherm) จะทำการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง  $\log Q_e$  (แกน y) กับ  $\log C_e$  (แกน x)

ซึ่งวัสดุชุดซั้บที่นำมาใช้ในการศึกษาไอโซเทอรั่มประกอบด้วย

1. วัสดุชุดซั้บไคโตซาน
2. วัสดุเชิงประกอบไคโตซาน/ไทเทเนียด้วยวิธีโซลเจล ที่ความเข้มข้น 10% ของ TIP ที่อัตราส่วนไคโตซานต่อไทเทเนียโซล 80:20 ที่ไม่ผ่านการบ่ม
3. วัสดุเชิงประกอบไคโตซาน/ไทเทเนียด้วยวิธีโซลเจล ที่ความเข้มข้น 20% ของ TIP ที่อัตราส่วนไคโตซานต่อไทเทเนียโซล 80:20 ที่ไม่ผ่านการบ่ม
4. วัสดุเชิงประกอบไคโตซาน/ไทเทเนียเชิงการค้าที่ปริมาณผงไทเทเนียเทียบกับไทเทเนียที่ความเข้มข้น 10% ของ TIP ที่อัตราส่วนไคโตซานต่อไทเทเนียเชิงการค้า 80:20
5. วัสดุเชิงประกอบไคโตซาน/ไทเทเนียเชิงการค้าที่ปริมาณผงไทเทเนียเทียบกับไทเทเนียที่ความเข้มข้น 20% ของ TIP ที่อัตราส่วนไคโตซานต่อไทเทเนียเชิงการค้า 80:20

